

## بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن

طالب مرادی شقاقی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- تبریز، ایران

ta.moradi@iaut.ac.ir

بهرام محمدپور

دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مهسا مرادی شقاقی

دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه تبریز

حامد غفارزاده

دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه علم و فن ارومیه

منصور کیوانی

دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۸/۱۵ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۱/۳۱)

### چکیده

با توجه به مصرف زیاد سیمان در کارهای عمرانی و کم بودن مقدار تولید سیمان نسبت به مصرف، همه ساله در فصل کاری تعداد زیادی از پروژه ها به علت کمبود سیمان، مدتی تعطیل می شوند و این امر خسارات قابل توجهی به پروژه های عمرانی تحمیل میکند. آهک به عنوان جایگزین قسمتی از سیمان در بتن می تواند مصرف سیمان را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد، خوشبختانه در کشور ما معادن غنی از آهک وجود دارد و یکی از مواد اولیه تولید سیمان محسوب می شود. بنابراین در این تحقیق اثرات آهک بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان در مقاومت فشاری بتن مورد بررسی قرار میگیرد و مقدار بهینه مصرف آهک تعیین می گردد. برای بررسی اثرات آهک بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان در بتن، برای سه رده بتن، C20، C25 و C30 و در هر رده برای مقادیر آهک ۲/۵، ۵، ۷/۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد وزنی سیمان و برای نسبت های آب به سیمان ۰/۴۵، ۰/۵، ۰/۵۵ و ۰/۶ نمونه های مکعبی ۱۵×۱۵×۱۵ سانتیمتر تهیه گردید. این نمونه ها بعد از عمل آوردن در شرایط آزمایشگاهی، در سن ۲۸ روزه تحت آزمایش فشاری قرار گرفته و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفت. برای هر رده بتن و در نسبت های آب به سیمان مختلف یک نمونه بدون آهک بعنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد. در کل تعداد ۱۶۸ نمونه مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتند.

کلید واژه ها: مقاومت فشاری بتن، نسبت آب به سیمان، آهک بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان در بتن، کارایی بتن

## ۱- مقدمه

مشخصات سنگدانه ها در جدول (۱) و دانه بندی سنگدانه های مصرفی در جدول (۲) آمده است.

جدول ۱- مشخصات سنگدانه ها

وزن مخصوص شن	۱۶۳۰ kg/m <sup>3</sup>
وزن مخصوص ماسه	۱۶۵۰ kg/m <sup>3</sup>
مدول نرمی ماسه	۳

## ۳- طرح اختلاط نمونه ها

برای انجام آزمایشات لازم و بررسی فرضیات طرح، برای سه نوع بتن در نظر گرفته شده C25، C20، و C30، طرحهای اختلاط بتن طبق طرح اختلاط وزنی، آئین نامه ACI اقدام گردیده و بعد از انجام آزمایشات، اصلاحات لازم در طرح اختلاط برای سه نوع بتن فوق اشاره انجام شد [۲،۱]. برای محاسبه طرح اختلاط بتن عدد اسلامپ ۷-۵ سانتیمتر لحاظ شده و آب اختلاط مورد نیاز با توجه به اینکه بتن مورد نظر بتن بدون حباب هوا و حداکثر اندازه سنگدانه ها ۲۵ میلیمتر می باشد میزان آب مورد نیاز با توجه به جدول (۹-۲) مرجع شماره [۱] بدست می آید. با در نظر گرفتن مقاومت فشاری متوسط سه رده بتن مورد نظر  $(f_c+8)$  Mpa نسبت آب به سیمان از جدول (۹-۳) مرجع شماره [۱] و [۳] بدست می آید. البته لازم به ذکر است که این نسبت آب به سیمان، نسبت آب به سیمان نهایی نیست چون در آزمایشگاه و بعد از انجام آزمایش اسلامپ و تعیین رطوبت دانه ها نسبت نهایی تعیین می شود.

با توجه به نسبت وزنی آب به سیمان و مقدار آب، مقدار سیمان لازم برای هر سه نوع بتن محاسبه می گردد.

جهت بررسی تغییرات مقاومت نمونه ها نسبت به W/C (نسبت آب به سیمان) مقدار W/C محاسبه شده بر اساس مقاومت فشاری متوسط بتن، تغییر داده شده و بر اساس W/C مقرر مقدار سیمان در نمونه ها محاسبه گردیده است. بر حسب حداکثر اندازه دانه ها و مدول نرمی ماسه، حجم شن در واحد حجم بتن از جدول (۹-۵) مرجع شماره [۱] بدست می آید.

از حاصلضرب رقم بدست آمده از جدول، در وزن مخصوص شن اشباع با سطح خشک میله خورده (بر اساس استاندارد C۲۹، ASTM) [۴]، می توان وزن شن (بر حسب کیلوگرم) در یک متر مکعب بتن را بدست آورد. با توجه به حداکثر اندازه دانه ها در نمونه های این طرح پژوهشی (۲۵ میلیمتر) و مدول نرمی ماسه (۳)، حجم شن مورد نیاز در واحد حجم بتن ۰/۶۵ بدست می آید. وزن مخصوص شن با سطح خشک برابر ۱۷۰۰ kg/m<sup>3</sup> می باشد (در آزمایشگاه بدست آمده است).

با استفاده از جدول (۹-۶) مرجع شماره [۱] و با توجه به حداکثر اندازه دانه ها، وزن مخصوص بتن تازه بدست می آید.

در کشور ما با توجه به ساخت و سازهای زیاد و مصرف زیاد سیمان و کم بودن مقدار تولید نسبت به مصرف، همه ساله در فصل کاری تعداد زیادی از پروژه ها به علت کمبود سیمان، مدتی تعطیل می شوند و این امر باعث افزایش قابل توجه در هزینه های کارهای عمرانی کشور می گردد، آهک به عنوان جایگزین قسمتی از سیمان در بتن می تواند مصرف سیمان را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد، خوشبختانه در کشور ما معادن غنی از آهک وجود دارد و یکی از مواد اولیه تولید سیمان محسوب می شود. همچنین بر اساس آمار موجود در سال ۸۵ حدود ۷۵ میلیون متر مکعب در کشور ما بتن تولید شده است که برای این مقدار بتن هزینه ای معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرف شده است که این نشانگر نقش ویژه بتن در روند توسعه پایدار کشور است، برای تولید این مقدار بتن حدود ۲۲ میلیون تن سیمان مصرف شده است که اگر صرفه جویی در حدود حتی ۵ درصد در مصرف سیمان شود، سالانه ۱/۱ میلیون تن در مصرف سیمان صرفه جویی می شود. بنابراین لازم و ضروری است جهت جایگزینی قسمتی از سیمان در بتن با مواد پوزولانی و ... بررسیها و مطالعات اساسی صورت گیرد.

در این تحقیق اثرات آهک بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان در مقاومت فشاری بتن مورد بررسی قرار میگیرد و مقدار بهینه مصرف آهک تعیین میگردد.

در این بررسیها برای سه رده بتن، C20، C25 و C30 و در هر رده برای مقادیر آهک ۲/۵، ۵، ۷/۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد وزنی سیمان و برای نسبتهای آب به سیمان ۰/۴۵، ۰/۵، ۰/۵۵ و ۰/۶ نمونه های مکعبی ۱۵×۱۵×۱۵ سانتیمتر تهیه گردید. این نمونه ها بعد از عمل آوردن در شرایط آزمایشگاهی، در سن ۲۸ روزه در آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تحت آزمایش فشاری قرار گرفته و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفت. برای هر رده بتن و در نسبتهای آب به سیمان مختلف یک نمونه بدون آهک بعنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد. در کل تعداد ۱۶۸ نمونه مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتند.

## ۲- مشخصات مصالح مصرفی

مصالح سنگی از نوع مصالح طبیعی آذربایجان و سیمان از نوع سیمان پرتلند نوع دو کارخانه سیمان صوفیان و آهک مصرفی آهک کیسه ای تهیه شده از معادن آهک آذربایجان در ساخت بتن استفاده گردید. با توجه به اینکه شن مورد استفاده در ساخت بتن دارای ناخالصی های طبیعی مثل خاک رس بود، لذا یک روز قبل از مصرف کاملاً شسته شده و بعد از خشک شدن کامل مورد استفاده قرار گرفت. همچنین آهک مورد استفاده نیز به علت دارا بودن کلوخه های آهک ابتدا خرد، سپس از الک نمره ۸ گذشته و استفاده گردید. لازم به ذکر است که آب مصرفی نیز آب آشامیدنی می باشد.

### ۵- نتایج آزمایشهای نمونه ها

نمونه های مورد آزمایش در سن ۲۸ روزه تحت آزمایش فشاری قرار گرفتند. نتایج نمونه ها در جداول (۶) و (۷) و (۸) و شکل‌های (۲) و (۳) و (۴) آورده شده است. نمونه های بدون آهک بعنوان نمونه شاهد می باشند و درصد کاهش و یا افزایش مقاومت نمونه ها در اثر جایگزینی آهک بعنوان قسمتی از سیمان، در ستون آخر جداول آمده است. در جداول و شکل‌های فوق الذکر  $f_{cc}$  مقاومت فشاری نمونه های مکعبی  $15 \times 15 \times 15$  سانتیمتر (متوسط دو نمونه) در سن ۲۸ روزه می باشد.

### ۵-۱- اثر آهک بر مقاومت فشاری بتن

نتایج حاصل از آزمایش نمونه ها نشان می دهند، جایگزینی مقداری از سیمان با آهک باعث کاهش مقاومت فشاری بتن می گردد و این کاهش با افزایش مقدار آهک جایگزین سیمان افزایش می یابد. در اکثر نمونه ها، کاهش مقاومت فشاری نمونه با جایگزینی  $2/5$  تا  $7/5$  درصد وزنی سیمان با آهک زیاد محسوس نمی باشد ولی در درصد های بالاتر، مقدار کاهش مقاومت قابل توجه است.

هر چند با جایگزینی قسمتی از سیمان بتن با آهک، از مقاومت فشاری بتن کاسته می شود، اما این کاهش مقاومت در مقادیر آهک  $2/5$  الی  $7/5$  درصد وزن سیمان به اندازه ای نیست که قابل جبران نباشد. حتی در مقدار آهک برابر  $10$  درصد وزن سیمان با کاهش نسبت آب به سیمان می توان مقدار زیادی کاهش مقاومت فشاری را جبران نمود.



وزن ماسه اشباع با سطح خشک از رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$W_s = D_c - (W_g + W_c + W_w)$$

وزن شن و ماسه در صورت متفاوت بودن رطوبت سنگدانه ها با رطوبت اشباع با سطح خشک بایستی اصلاح گردد. همچنین مقدار آب لازم با در نظر گرفتن رطوبت سنگدانه ها لازم است اصلاح شود.  $D_c$  وزن مخصوص بتن تازه،  $W_g$  وزن شن،  $W_c$  وزن سیمان و  $W_w$  وزن آب در یک مترمکعب بتن می باشد.

نسبتهای اختلاط بتن برای هر سه نوع بتن در نسبتهای مختلف آب به سیمان محاسبه و در جداول (۳) و (۴) و (۵) آمده است [۵ و ۴].

در این جداول  $L(\%)$ ، مقدار آهک بصورت درصدی از وزن سیمان و  $L(kg)$ ، مقدار آهک بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان برحسب کیلو گرم،  $G_b$  و  $G_n$  به ترتیب مقدار شن بادامی (سایز  $25-18$  میلیمتر) و شن نخودی (سایز  $18-8$  میلیمتر)،  $S$  مقدار ماسه،  $C$  مقدار سیمان،  $W$  مقدار آب بر حسب کیلوگرم و  $D_c$  وزن مخصوص بتن تازه برحسب  $kg/m^3$  می باشد.

### ۴- دستگاه آزمایشی

دستگاهی که برای شکستن نمونه های تهیه شده و بررسی نتایج آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته است، جک بتن شکن کامپیوتری ELE ۲۰۰، تنی ساخت انگلستان آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشگاه آزاد اسلامی تبریز می باشد تصویر دستگاه بتن شکن در شکل (۱) نشان داده شده است.



شکل ۱- دستگاه بتن شکن مورد استفاده

### ۵-۲- اثر نسبت W/C بر مقاومت فشاری بتن

آهک و کاهش  $W/C$  مقاومت فشاری بیشتر از نمونه شاهد بدست آمده است. بنابراین اگر مقدار آهک در محدوده مشخصی بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان در بتن بکار برده شود می توان در مصرف سیمان در حد قابل توجهی صرفه جویی نمود [۶ و ۷].

نتایج آزمایشات نمونه ها در نسبتهای مختلف آب به سیمان نشان می دهند، با کاهش  $W/C$  کاهش مقاومت جبران می گردد. استفاده از آهک به عنوان جایگزین قسمتی از سیمان مقداری کارایی بتن را که با کاهش  $W/C$ ، کم می شود، بهبود میدهد. در بعضی نمونه ها با

جدول ۲- دانه بندی سنگدانه های مصرفی در بتن نمونه ها

شماره الک	اندازه (میلیمتر)	مانده روی الک (گرم)	مانده روی الک (درصد)	درصد تجمعی مانده روی الک	درصد گذرانده از الک
۱	۲۵	۰	۰	۰	۱۰۰
۰/۷۵	۱۹	۷۰	۲/۸	۲/۸	۹۷/۲
۰/۵	۱۲۵	۲۳۰	۹/۲	۱۲	۸۸
۰/۳۷۵	۹۵	۲۲۰	۸/۸	۲۰/۸	۷۹/۲
۴	۴/۷۵	۴۵۰	۱۸	۳۸/۸	۶۱/۲
۱۰	۲	۳۶۰	۱۴/۴	۵۳/۲	۴۶/۸
۱۶	۱/۱۸	۲۳۰	۹/۲	۶۲/۴	۳۷/۶
۳۰	۰/۶	۲۹۰	۱۱/۶	۷۴	۲۶
۵۰	۰/۳	۲۴۰	۹/۶	۸۳/۶	۱۶/۴
۱۰۰	۰/۱۵	۱۳۰	۵/۲	۸۸/۸	۱۱/۲
۲۰۰	۰/۰۷۵	۲۸۰	۱۱/۲	۱۰۰	۰

جدول ۳- نسبتهای اختلاط برای یک متر مکعب بتن C20

W/C= ۰/۴۵								
نمونه ها	L(%)	L(kg)	Gb(kg)	Gn(kg)	S(kg)	C(kg)	W(kg)	Dc
S64	۰	۰	۶۶۳	۴۴۲	۸۱۲	۳۱۶	۱۴۲	۲۳۷۵
S65	۲/۵	۸	۶۶۳	۴۴۲	۸۱۲	۳۰۸	۱۴۲	۲۳۷۵
S66	۵	۱۶	۶۶۳	۴۴۲	۸۱۲	۳۰۰	۱۴۲	۲۳۷۵
S67	۷/۵	۲۴	۶۶۳	۴۴۲	۸۱۲	۲۹۲	۱۴۲	۲۳۷۵
S68	۱۰	۳۲	۶۶۳	۴۴۲	۸۱۲	۲۸۴	۱۴۲	۲۳۷۵
S69	۱۵	۴۷	۶۶۳	۴۴۲	۸۱۲	۲۶۹	۱۴۲	۲۳۷۵
S70	۲۰	۶۳	۶۶۳	۴۴۲	۸۱۲	۲۵۳	۱۴۲	۲۳۷۵
W/C= ۰/۵۰								
نمونه ها	L(%)	L(kg)	Gb(kg)	Gn(kg)	S(kg)	C(kg)	W(kg)	Dc
S71	۰	۰	۶۶۳	۴۴۲	۷۹۶	۳۱۶	۱۵۸	۲۳۷۵
S72	۲/۵	۸	۶۶۳	۴۴۲	۷۹۶	۳۰۸	۱۵۸	۲۳۷۵
S73	۵	۱۶	۶۶۳	۴۴۲	۷۹۶	۳۰۰	۱۵۸	۲۳۷۵
S74	۷/۵	۲۴	۶۶۳	۴۴۲	۷۹۶	۲۹۲	۱۵۸	۲۳۷۵
S75	۱۰	۳۲	۶۶۳	۴۴۲	۷۹۶	۲۸۴	۱۵۸	۲۳۷۵
S76	۱۵	۴۷	۶۶۳	۴۴۲	۷۹۶	۲۶۹	۱۵۸	۲۳۷۵
S77	۲۰	۶۳	۶۶۳	۴۴۲	۷۹۶	۲۵۳	۱۵۸	۲۳۷۵
W/C= ۰/۵۵								
نمونه ها	L(%)	L(kg)	Gb(kg)	Gn(kg)	S(kg)	C(kg)	W(kg)	Dc
S57	۰	۰	۶۶۳	۴۴۲	۷۷۴	۳۱۶	۱۸۰	۲۳۷۵
S58	۲/۵	۸	۶۶۳	۴۴۲	۷۷۴	۳۰۸	۱۸۰	۲۳۷۵
S59	۵	۲۶	۶۶۳	۴۴۲	۷۷۴	۳۰۰	۱۸۰	۲۳۷۵
S60	۷/۵	۲۴	۶۶۳	۴۴۲	۷۷۴	۲۹۲	۱۸۰	۲۳۷۵
S61	۱۰	۳۲	۶۶۳	۴۴۲	۷۷۴	۲۸۴	۱۸۰	۲۳۷۵
S62	۱۵	۴۷	۶۶۳	۴۴۲	۷۷۴	۲۶۹	۱۸۰	۲۳۷۵
S63	۲۰	۶۳	۶۶۳	۴۴۲	۷۷۴	۲۵۳	۱۸۰	۲۳۷۵
W/C= ۰/۶۰								
نمونه ها	L(%)	L(kg)	Gb(kg)	Gn(kg)	S(kg)	C(kg)	W(kg)	Dc
S78	۰	۰	۶۶۳	۴۴۲	۷۶۴	۳۱۶	۱۹۰	۲۳۷۵
S79	۲/۵	۸	۶۶۳	۴۴۲	۷۶۴	۳۰۹	۱۹۰	۲۳۷۵
S80	۵	۲۶	۶۶۳	۴۴۲	۷۶۴	۳۰۰	۱۹۰	۲۳۷۵
S81	۷/۵	۲۴	۶۶۳	۴۴۲	۷۶۴	۲۹۳	۱۹۰	۲۳۷۵
S82	۱۰	۳۲	۶۶۳	۴۴۲	۷۶۴	۲۸۴	۱۹۰	۲۳۷۵
S83	۱۵	۴۷	۶۶۳	۴۴۲	۷۶۴	۲۶۹	۱۹۰	۲۳۷۵
S84	۲۰	۶۳	۶۶۳	۴۴۲	۷۶۴	۲۵۳	۱۹۰	۲۳۷۵



جدول ۴- نسبتهای اختلاط برای یک متر مکعب بتن C۲۵

W/C= ۰/۴۵								
Dc	W (kg)	C(kg)	S(kg)	Gn(kg)	Gb(kg)	L(kg)	L(%)	نمونه ها
۲۳۷۵	۱۶۲	۳۶۰	۷۴۸	۴۴۲	۶۶۳	۰	۰	S8
۲۳۷۵	۱۶۲	۳۵۱	۷۴۸	۴۴۲	۶۶۳	۹	۲/۵	S9
۲۳۷۵	۱۶۲	۳۴۲	۷۴۸	۴۴۲	۶۶۳	۱۸	۵	S10
۲۳۷۵	۱۶۲	۳۳۳	۷۴۸	۴۴۲	۶۶۳	۲۷	۷/۵	S11
۲۳۷۵	۱۶۲	۳۲۴	۷۴۸	۴۴۲	۶۶۳	۳۶	۱۰	S12
۲۳۷۵	۱۶۲	۳۰۶	۷۴۸	۴۴۲	۶۶۳	۵۴	۱۵	S13
۲۳۷۵	۱۶۲	۲۸۸	۷۴۸	۴۴۲	۶۶۳	۷۲	۲۰	S14
W/C= ۰/۵۰								
Dc	W (kg)	C(kg)	S(kg)	Gn(kg)	Gb(kg)	L(kg)	L(%)	نمونه ها
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۶۰	۷۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۰	۰	S15
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۵۱	۷۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۹	۲/۵	S16
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۴۲	۷۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۱۸	۵	S17
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۳۳	۷۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۲۷	۷/۵	S18
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۲۴	۷۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۳۶	۱۰	S19
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۰۶	۷۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۵۴	۱۵	S20
W/C= ۰/۵۵								
Dc	W (kg)	C(kg)	S(kg)	Gn(kg)	Gb(kg)	L(kg)	L(%)	نمونه ها
۲۳۷۵	۱۹۸	۳۶۰	۷۱۲	۴۴۲	۶۶۳	۰	۰	S1
۲۳۷۵	۱۹۸	۳۵۱	۷۱۲	۴۴۲	۶۶۳	۹	۲/۵	S2
۲۳۷۵	۱۹۸	۳۴۲	۷۱۲	۴۴۲	۶۶۳	۱۸	۵	S3
۲۳۷۵	۱۹۸	۳۳۳	۷۱۲	۴۴۲	۶۶۳	۲۷	۷/۵	S4
۲۳۷۵	۱۹۸	۳۲۴	۷۱۲	۴۴۲	۶۶۳	۳۶	۱۰	S5
۲۳۷۵	۱۹۸	۳۰۶	۷۱۲	۴۴۲	۶۶۳	۵۴	۱۵	S6
۲۳۷۵	۱۹۸	۲۸۸	۷۱۲	۴۴۲	۶۶۳	۷۲	۲۰	S7
W/C= ۰/۶۰								
Dc	W (kg)	C(kg)	S(kg)	Gn(kg)	Gb(kg)	L(kg)	L(%)	نمونه ها
۲۳۷۵	۲۱۶	۳۶۰	۶۹۴	۴۴۲	۶۶۳	۰	۰	S22
۲۳۷۵	۲۱۶	۳۵۱	۶۹۴	۴۴۲	۶۶۳	۹	۲/۵	S23
۲۳۷۵	۲۱۶	۳۴۲	۶۹۴	۴۴۲	۶۶۳	۱۸	۵	S24
۲۳۷۵	۲۱۶	۳۳۳	۶۹۴	۴۴۲	۶۶۳	۲۷	۷/۵	S25
۲۳۷۵	۲۱۶	۳۲۴	۶۹۴	۴۴۲	۶۶۳	۳۶	۱۰	S26
۲۳۷۵	۲۱۶	۳۰۶	۶۹۴	۴۴۲	۶۶۳	۵۴	۱۵	S27
۲۳۷۵	۲۱۶	۲۸۸	۶۹۴	۴۴۲	۶۶۳	۷۲	۲۰	S28

جدول ۵- نسبت‌های اختلاط برای یک متر مکعب بتن C۳۰

W/C= ۰/۴۵								
Dc	W( kg)	C(kg)	S(kg)	Gn(kg)	Gb(kg)	L(kg)	L(%)	نمونه ها
۲۳۷۵	۱۸۰	۴۰۰	۶۹۰	۴۴۲	۶۶۳	۰	۰	S29
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۹۰	۶۹۰	۴۴۲	۶۶۳	۱۰	۲/۵	S30
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۸۰	۶۹۰	۴۴۲	۶۶۳	۲۰	۵	S31
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۷۰	۶۹۰	۴۴۲	۶۶۳	۳۰	۷/۵	S32
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۶۰	۶۹۰	۴۴۲	۶۶۳	۴۰	۱۰	S33
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۴۰	۶۹۰	۴۴۲	۶۶۳	۶۰	۱۵	S34
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۲۰	۶۹۰	۴۴۲	۶۶۳	۸۰	۲۰	S35
W/C= ۰/۵۰								
Dc	W( kg)	C(kg)	S(kg)	Gn(kg)	Gb(kg)	L(kg)	L(%)	نمونه ها
۲۳۷۵	۱۸۰	۴۰۰	۶۷۰	۴۴۲	۶۶۳	۰	۰	S36
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۹۰	۶۷۰	۴۴۲	۶۶۳	۱۰	۲/۵	S37
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۸۰	۶۷۰	۴۴۲	۶۶۳	۲۰	۵	S38
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۷۰	۶۷۰	۴۴۲	۶۶۳	۳۰	۷/۵	S39
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۶۰	۶۷۰	۴۴۲	۶۶۳	۴۰	۱۰	S40
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۴۰	۶۷۰	۴۴۲	۶۶۳	۶۰	۱۵	S41
۲۳۷۵	۱۸۰	۳۲۰	۶۷۰	۴۴۲	۶۶۳	۸۰	۲۰	S42
W/C= ۰/۵۵								
Dc	W( kg)	C(kg)	S(kg)	Gn(kg)	Gb(kg)	L(kg)	L(%)	نمونه ها
۲۳۷۵	۲۲۰	۴۰۰	۶۵۰	۴۴۲	۶۶۳	۰	۰	S43
۲۳۷۵	۲۲۰	۳۹۰	۶۵۰	۴۴۲	۶۶۳	۱۰	۲/۵	S44
۲۳۷۵	۲۲۰	۳۸۰	۶۵۰	۴۴۲	۶۶۳	۲۰	۵	S45
۲۳۷۵	۲۲۰	۳۷۰	۶۵۰	۴۴۲	۶۶۳	۳۰	۷/۵	S46
۲۳۷۵	۲۲۰	۳۶۰	۶۵۰	۴۴۲	۶۶۳	۴۰	۱۰	S47
۲۳۷۵	۲۲۰	۳۴۰	۶۵۰	۴۴۲	۶۶۳	۶۰	۱۵	S48
۲۳۷۵	۲۲۰	۳۲۰	۶۵۰	۴۴۲	۶۶۳	۸۰	۲۰	S49
W/C= ۰/۶۰								
Dc	W( kg)	C(kg)	S(kg)	Gn(kg)	Gb(kg)	L(kg)	L(%)	نمونه ها
۲۳۷۵	۲۴۰	۴۰۰	۶۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۰	۰	S50
۲۳۷۵	۲۴۰	۳۹۰	۶۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۱۰	۲/۵	S51
۲۳۷۵	۲۴۰	۳۸۰	۶۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۲۰	۵	S52
۲۳۷۵	۲۴۰	۳۷۰	۶۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۳۰	۷/۵	S53
۲۳۷۵	۲۴۰	۳۶۰	۶۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۴۰	۱۰	S54
۲۳۷۵	۲۴۰	۳۴۰	۶۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۶۰	۱۵	S55
۲۳۷۵	۲۴۰	۳۲۰	۶۳۰	۴۴۲	۶۶۳	۸۰	۲۰	S56

جدول ۶- نتایج آزمایشات فشاری نمونه ها با بتن C20 در سن ۲۸ روزه





w/c= ۰/۵۰				w/c= ۰/۴۵			
تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها	تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها
۰	۳۳/۸۷	۰	S71	۰	۳۶/۴۷	۰	S64
-۰/۹۷	۳۳/۶۰	۲/۵	S72	۱/۳۴	۳۶/۹۶	۲/۵	S65
-۹/۳۰	۳۰/۷۲	۵	S73	-۰/۹۸	۳۶/۱۱	۵	S66
۱/۱۲	۳۴/۲۴	۷/۵	S74	-۱۰/۴۲	۳۲/۶۷	۷/۵	S67
-۱۵/۸۷	۲۸/۴۹	۱۰	S75	-۱۳/۶۵	۳۱/۴۹	۱۰	S68
-۲۲/۶۴	۲۶/۲۰	۱۵	S76	-۱۳/۰۸	۲۵/۱۳	۱۵	S69
-۳۸/۸۶	۲۰/۷۱	۲۰	S77	-۳۶/۸۵	۲۳/۰۳	۲۰	S70
w/c= ۰/۶۰				w/c= ۰/۵۵			
تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها	تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها
۰	۲۶/۴۵	۰	S78	۰	۲۷/۹۸	۰	S57
-۴/۳۸	۲۵/۳۰	۲/۵	S79	-۲۱/۴۱	۲۱/۹۹	۲/۵	S58
-۸/۳۲	۲۴/۲۵	۵	S80	-۲۹/۰۷	۱۹/۸۵	۵	S59
-۱۲/۴۱	۲۳/۱۷	۷/۵	S81	-۲۸/۷۷	۱۹/۹۳	۷/۵	S60
-۱۸/۳۲	۲۱/۶۳	۱۰	S82	-۱۳/۳۹	۲۴/۲۳	۱۰	S61
-۲۹/۷۲	۱۸/۵۹	۱۵	S83	-۲۴/۶۷	۲۱/۰۸	۱۵	S62
-۴۳/۳۹	۱۴/۹۸	۲۰	S84	-۳۵/۰۹	۱۸/۱۶	۲۰	S63

جدول ۷- نتایج آزمایشات فشاری نمونه ها با بتن C25 در سن ۲۸ روزه





w/c= ۰/۵۰				w/c= ۰/۴۵			
تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها	تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها
۰	۳۲/۱۵	۰	S15	۰	۲۵/۶۷	۰	S8
-۳/۹۴	۳۰/۸۸	۲/۵	S16	۴۸/۵۳	۳۸/۱۳	۲/۵	S9
-۸/۹۳	۲۹/۲۸	۵	S17	۴۹/۱۴	۳۸/۲۹	۵	S10
-۵/۶۷	۳۰/۳۳	۷/۵	S18	۳۷/۸۰	۳۵/۳۸	۷/۵	S11
-۹/۱۹	۲۹/۲۰	۱۰	S19	۲۱/۶۴	۳۱/۲۳	۱۰	S12
-۲۸/۲۲	۲۳/۰۸	۱۵	S20	۱/۳۶	۲۶/۰۲	۱۵	S13
-۲۹/۶۸	۲۲/۶۱	۲۰	S21	۰/۴۰	۲۵/۷۸	۲۰	S14
w/c= ۰/۶۰				w/c= ۰/۵۵			
تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها	تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها
۰	۲۳/۱۴	۰	S22	۰	۲۱/۱۰	۰	S1
-۱۳/۰۲	۲۰/۱۳	۲/۵	S23	-۳۷/۲۳	۱۳/۲۴	۲/۵	S2
-۶/۹۹	۲۱/۵۳	۵	S24	-۰/۶۰	۲۰/۹۷	۵	S3
-۱۵/۳۰	۱۹/۶۰	۷/۵	S25	-۱۸/۹۳	۱۷/۱۱	۷/۵	S4
-۲۷/۸۲	۱۶/۷۱	۱۰	S26	-۲۹/۱۷	۱۴/۹۴	۱۰	S5
-۲۷/۵۷	۶۷/۱۶	۱۵	S27	-۲۳/۲۲	۱۶/۲۰	۱۵	S6
-۴۵/۶۵	۱۲/۵۸	۲۰	S28	-۲۵/۶۷	۱۵/۶۸	۲۰	S7

جدول ۸- نتایج آزمایشات فشاری نمونه ها با بتن C<sup>۳۰</sup> در سن ۲۸ روزه





w/c= 0/50				w/c= 0/45			
تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها	تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها
۰	۳۰/۸۰	۰	S36	۰	۳۸/۳۱	۰	S29
۳/۸۲	۳۱/۹۸	۲/۵	S37	-۰/۷۵	۳۸/۰۲	۲/۵	S30
-۵	۲۹/۲۶	۵	S38	-۲/۹۰	۳۷/۲۰	۵	S31
-۷/۳۲	۲۸/۵۵	۷/۵	S39	-۱۳/۸۱	۳۳/۰۲	۷/۵	S32
-۱۷/۱۷	۲۵/۵۱	۱۰	S40	-۹/۰۵	۳۴/۸۴	۱۰	S33
-۲۲/۰۹	۲۴	۱۵	S41	-۲۴/۰۵	۲۹/۱۰	۱۵	S34
-۲۶/۳۳	۲۲/۶۹	۲۰	S42	-۳۰/۶۶	۲۶/۵۷	۲۰	S35
w/c= 0/60				w/c= 0/55			
تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها	تغییر مقاومت (%)	f <sub>cc</sub> (mpa)	L(%)	نمونه ها
۰	۱۷/۷۸	۰	S50	۰	۲۱/۶۶	۰	S43
۱/۰۶	۱۷/۹۷	۲/۵	S51	۳/۳۸	۲۲/۳۹	۲/۵	S44
-۳/۵۴	۱۷/۱۵	۵	S52	-۳۹/۵۶	۱۳/۰۹	۵	S45
۳/۵۴	۱۸/۴۱	۷/۵	S53	۳/۲۲	۲۲/۳۶	۷/۵	S46
-۴/۵۴	۱۶/۹۷	۱۰	S54	-۳/۹۳	۲۰/۸۱	۱۰	S47
-۱۲/۱۷	۱۵/۶۲	۱۵	S55	-۱۸/۸۴	۱۷/۵۸	۱۵	S48
-۱۷/۲۶	۱۴/۷۱	۲۰	S56	-۲۲/۷۶	۱۶/۷۳	۲۰	S49









شکل ۲- تغییرات مقاومت فشاری با درصدهای مختلف آهک برای بتن C20







شکل ۳- تغییرات مقاومت فشاری با درصدهای مختلف آهک برای بتن C25





شکل ۴- تغییرات مقاومت فشاری با درصدهای مختلف آهک برای بتن C30









شکل ۵- تغییرات مقاومت فشاری نمونه ها نسبت به w/c برای بتن C20



شکل ۶- تغییرات مقاومت فشاری نمونه ها نسبت به w/c برای بتن C25



شکل ۷- تغییرات مقاومت فشاری نمونه ها نسبت به w/c برای بتن C25



شکل ۸- تغییرات مقاومت فشاری نمونه ها نسبت به w/c برای بتن C30


جایگزین قسمتی از سیمان در مقایسه با نمونه بدون آهک (نمونه شاهد) نشان می دهند.

نمودار شکل‌های (۵) و (۶) و (۷) و (۸) تغییرات مقاومت فشاری نمونه ها را با نسبت‌های مختلف آب به سیمان و درصد‌های مختلف آهک بعنوان




الی ۷/۵ در صد) زیاد محسوس نمی باشد ولی برای مقادیر بیشتر آهک، کاهش مقاومت قابل توجه است. همچنین منحنیها مشخص می کنند، کاهش نسبت آب به سیمان در مقادیر کم آهک (۲/۵ الی ۱۰ در صد) کاهش مقاومت بتن را جبران می نماید.


تغییرات مقاومت فشاری نمونه ها با بتن C20 نسبت به مقادیر مختلف نسبت آب به سیمان و در درصدهای مختلف آهک بصورت مقایسه ای در شکل (۹) و همین تغییرات برای نمونه ها با بتن C25 در شکل (۱۰) و برای نمونه ها با بتن C30 در شکل (۱۱) نشان داده شده است. مقایسه این نمودارها نشان می دهد، کاهش مقاومت نمونه ها با جایگزینی مقداری از سیمان با آهک در مقادیر کم (۲/۵



شکل ۹- تغییرات مقاومت نمونه ها نسبت به w/c برای درصدهای مختلف آهک برای بتن C20



شکل ۱۰- تغییرات مقاومت نمونه ها نسبت به w/c برای درصدهای مختلف آهک برای بتن C25



شکل ۱۱ - تغییرات مقاومت نمونه ها نسبت به w/c برای درصد های مختلف آهک برای بتن C30

## ۶- نتیجه گیری

- ۱- با جایگزینی مقداری از سیمان استفاده شده در بتن با آهک، مقاومت فشاری بتن مقداری کاهش می یابد.
- ۲- با افزایش مقدار آهک جایگزین سیمان در بتن، مقدار کاهش مقاومت فشاری بتن افزایش می یابد.
- ۳- مقدار کاهش مقاومت فشاری بتن با جایگزینی مقداری از سیمان با آهک تا ۷/۵ درصد وزنی سیمان، چندان محسوس نمی باشد.
- ۴- با جایگزینی ۱۰ درصد وزنی سیمان بتن با آهک، حدود ۱۵ درصد (متوسط نمونه ها) مقاومت فشاری بتن کاهش می یابد. این مقدار کاهش مقاومت، با کاهش W/C به مقدار ۱۰ درصد، به مقدار زیادی جبران می گردد.
- ۵- با جایگزینی ۱۵ درصد وزنی سیمان بتن با آهک حدود ۲۰ درصد (متوسط نمونه ها) مقاومت فشاری بتن کاهش می یابد. این مقدار کاهش مقاومت با کاهش مقدار W/C به مقدار ۱۵ درصد به مقدار زیادی جبران می شود.
- ۶- با توجه به اینکه تولید سیمان باعث آلودگی محیط زیست شده و خطرات زیست محیطی بدنال خواهد داشت و همچنین در تابستانها به علت تراکم کارهای عمرانی، کمبود سیمان باعث ایجاد وقفه در ساخت و سازها شده و هزینه های زیادی به کارهای عمرانی تحمیل می کند، استفاده از آهک بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان (حدود ۱۰ درصد وزنی سیمان) می تواند باعث صرفه جویی در مصرف سیمان و کاهش هزینه ها و کاهش خطرات زیست محیطی گردد.

## ۷- تشکر و قدردانی

در پروسه این تحقیق افراد زیادی همکاری نموده اند، و نتایج این تحقیق حاصل زحمات عزیزانی است، که در معاونت پژوهشی و آزمایشگاه بتن با گروه تحقیق همکاری صمیمانه ای داشتند، که از تک تک سروران کمال تشکر و قدردانی می گردد، از جمله: معاون محترم پژوهشی و مدیر کل محترم پژوهشی و ریاست محترم دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، کارکنان محترم معاونت پژوهشی و کارکنان و کارشناسان محترم آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

## ۸- منابع

- ۱- پ. کومارمهتا، پائولو. ج. م. مونتته ئیرو. (ترجمه، علی اکبر رضانیانپور، پرویز قدوسی). ریزساختار، خواص و اجزای بتن، انتشارات صنعتی امیر کبیر، چاپ دوم، تهران.
- 2- ACI 318-05, Building code Requirements for Structural Concrete (ACI 318 M - 05) and Commentary - ACI 318 R - 05, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA, 2005.
- ۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفتر تدوین ضوابط و معیار های فنی، آئین نامه بتن ایران (آبا)، ۱۳۸۲.
- ۴- مستوفی نژاد، داود، تکنولوژی و طرح اختلاط بتن، چاپ ششم، انتشارات ارکان، اصفهان، ۱۳۸۲.

- 5- Neville, AM., and Brooks,J.J., Concrete Technology, Longman. Scientific & Technical, Longman Group UK Limited, England, 1990.
- 6- Banthia, Nemkumar, and Bindiganavile, Vivek, Repairing with Hybrid-Fiber-Reinforced Concrete, *Concrete International, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, June 2010*, pages 29 to 32.
- 7- Burg, Ronald G., The Influence of Casting and Curing Temperature on the Properties of Fresh and Hardened Concrete, Research and Development Bulletin RD113, Portland Cement Association, 1996, 20 pages.

## Effects Inspection of Lime as a Substitute for Part of Cement in Concrete Strength

**Moradi Shaghghi, T.**

Assistant Professor, Azad Islamic university, Tabriz branch- Tabriz, Iran

Email: ta.moradi @ iaut.ac.ir

**Mohammadpour, B.**

Student, Civil Engineering, Islamic Azad University, Tabriz branch

**Moradi Shaghghi, M.**

Student, Civil Engineering, University of Tabriz

**Ghaffarzadeh, H.**

Student, Civil Engineering Uromia University of Science and Technology

**Kayvani, M.**

Student, Civil Engineering, Islamic Azad University, Tabriz branch

### Abstract

Considering the high consumption of cement in construction works and the low amount of cement production to consumption, every year in working season a long number of projects are closed for a long period of time due to shortage of cement, and this substantially imposes damages to civil projects. Limestone as a substitute for part of cement in concrete can decrease the consumption of cement considerably. Fortunately in Iran there are lime-rich mines and it is considered as one of raw materials in production of cement.

In this research, effects of lime as a replacement of part of cement in compressive strength of concrete are studied and the optimum amount of lime consumption is determined. For effects inspection of lime as a substitute for part of the cement in concrete, for three concrete category, C20, C25 and C30 and in each category for lime values 2.5, 5, 7.5, 10, 15 and 20 percent of cement weight and water to the cement ratios 0.45, 0.5, 0.55 0 and 0.6 cubic samples  $15 \times 15 \times 15$  cm were prepared. After reproduction in laboratory conditions, the pressure of samples the age of 28 days were examined pressure and the results were analyzed. For each concrete category and in each water to cement ratio one sample without lime was considered for comparing samples results. The total number of 168 samples were tested and evaluated.

**Keywords:** Compressive strength of concrete, Water cement ratio, Lime as a substitute for part of cement in the concrete, Concrete workability