

# سنتز سبز نانوذرات نقره: مروری بر روش ها و خواص ضدباکتری نانوذرات نقره

میثم ناصری<sup>۱</sup>، مهدی ایران نژاد<sup>۱\*</sup>، اکبر مهدیلو<sup>۲</sup>، راحله خسروی نیسیانی<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> گروه مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

<sup>۲</sup> دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

<sup>۳</sup> شرکت پویشگر نانوسبز، اصفهان، ایران

**چکیده:** در دهه های اخیر، نانوذرات نقره به دلیل داشتن خاصیت ضدباکتری، به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. نانوذرات نقره با تخریب دیواره سلولی باکتری ها و ایجاد اختلال در فرآیندهای زیستی آنها، می توانند در مبارزه با عفونت های باکتریایی موثر باشند. روش های مختلفی برای سنتز نانوذرات نقره وجود دارند که دارای مزایا و معایبی هستند. در سال های اخیر، سنتز نانوذرات نقره به روش سبز به دلایل کاهش اثرات زیان بار زیست محیطی، ایمنی و غیره بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف معرفی مناسب ترین روش سنتز سبز برای تهیه نانوذرات نقره با خاصیت ضدباکتری انجام شده است. نتایج نشان می دهند که تاثیر نانوذرات نقره سنتز شده با میکروارگانیسم ها نسبت به نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره گیاهان بر روی مهار باکتری ها بیشتر است. خاصیت ضدباکتری نانوذرات نقره سنتز شده با قارچ نسبت به نانوذرات نقره سنتز شده با جلبک و باکتری بیشتر است. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که خاصیت ضدباکتری نانوذرات نقره به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دیواره سلولی باکتری ها بستگی دارد. در این راستا، اثر ضدباکتری نانوذرات نقره بر روی باکتری های گرم منفی نسبت به باکتری های گرم مثبت بیشتر است.

**واژگان کلیدی:** نانوذرات نقره، خاصیت ضدباکتری، عصاره گیاهان، میکروارگانیسم، سنتز سبز.

[iranajad@aut.ac.ir](mailto:iranajad@aut.ac.ir)

تجزیه حرارتی، الکتروشیمیایی، سونوشیمیایی، فتوشیمیایی، فرآیند سنتز به کمک تابش، سنتز به کمک امواج مایکروویو، سنتز سبز و غیره می باشند [۱-۳].

روش کاهش شیمیایی با استفاده از عوامل کاهشدهنده شیمیایی مانند سدیم بورهیدرید، اسید اسکوربیک و غیره صورت می گیرد که این فرایند منجر به کاهش یون های نقره و تولید نانوذرات نقره می گردد. استفاده از مواد شیمیایی مضر در سنتز نانوذرات نقره می تواند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست داشته باشد [۴].

## ۱- مقدمه


روش های متعددی برای سنتز نانوذرات نقره به دلیل کاربردهای گسترده آنها وجود دارد. در شکل ۱ انواع روش های مهم سنتز نانوذرات نقره ارائه شده است. روش های سنتز نانوذرات به دو دسته رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا تقسیم می شوند. روش رویکرد بالا به پایین به کاهش ابعاد ماده تا رسیدن به مقیاس نانوذرات گفته می شود و رویکرد پایین به بالا به افزودن اجزای سازنده در مقیاس اتمی یا مولکولی گفته می شود. روش های رویکرد پایین به بالای سنتز نانوذرات نقره شامل احیاء شیمیایی،

روش‌های سنتز سبز نانوذرات نقره به منظور بررسی خاصیت ضدباکتری به صورت شماتیک در شکل ۲ نشان داده شده است.


در سال‌های اخیر، نانوذرات نقره به دلیل اثرات مهارکننده رشد باکتری‌های مضر و خاصیت ضدباکتری، به خوبی شناخته شده‌اند. از خاصیت ضدباکتری نانوذرات نقره در زمینه‌های مختلف پزشکی از جمله کاهش عفونت‌ها، در درمان سوختگی‌ها و بهبود سریع زخم‌ها، پیشگیری از تجمع باکتری‌ها بر روی پوشش سطوح تجهیزات و فرآیند ضدعفونی‌سازی در تصفیه آب استفاده شده است. نانوذرات نقره به طور قابل توجهی خطر عفونت‌های بیمارستانی را کاهش می‌دهند. نانوذرات نقره توانایی قابل توجهی در حفاظت از سلول‌ها در برابر عفونت‌های ناشی از ویروس ضدایمنی (HIV) دارند [۱۲-۱۴].

هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و مقایسه کارایی و پتانسیل فعالیت ضدباکتری نانوذرات نقره سنتز شده به روش‌های سبز (با استفاده از عصاره گیاهان، جلبک‌ها، قارچ‌ها و باکتری‌ها) می‌باشد. بدین منظور، ابتدا به بررسی خاصیت ضدباکتری نانوذرات نقره، روش‌های ارزیابی خاصیت ضدباکتری و مکانیزم فعالیت آن‌ها پرداخته شده است. سپس، مطالعات انجام شده با استفاده از عصاره‌های گیاهی، باکتری‌ها، قارچ‌ها و جلبک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، عملکرد نانوذرات نقره بر روی باکتری‌های گرم مثبت و منفی<sup>۲</sup> و همچنین ارتباط بین ابعاد نانوذرات و خاصیت ضدباکتری آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

## ۲- خاصیت ضدباکتری نانوذرات نقره



شکل ۲. مسیرهای سنتز نانوذرات نقره به روش سبز.



شکل ۱. انواع روش‌های مهم سنتز نانوذرات نقره.

روش‌های تجزیه حرارتی و الکتروشیمیایی نیاز به تجهیزات ویژه و شرایط کنترل شده دارند که این امر باعث افزایش هزینه تولید نانوذرات با استفاده از این روش‌ها می‌شود [۵]. سنتز سونوشیمیایی و فوتوشیمیایی از امواج صوتی یا نور برای تحریک واکنش‌های شیمیایی جهت سنتز نانوذرات با اندازه و شکل کنترل شده استفاده می‌کنند [۵-۷]. سنتز به کمک امواج مایکروویو به تسریع فرآیند سنتز کمک می‌کند و در نتیجه زمان تولید نانوذرات را کاهش داده و کیفیت آن‌ها را افزایش می‌دهد. روش سنتز سبز یا به عبارتی زیست‌زا<sup>۱</sup> از مواد طبیعی مانند عصاره‌های گیاهی یا میکروارگانسیم‌ها (باکتری، قارچ و غیره) برای کاهش یون‌های نقره و تولید نانوذرات استفاده می‌کند [۱]. روش سنتز سبز نیاز به دما و فشار بالا ندارد [۸]. در روش سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره‌های گیاهی، از مواد زیستی گوناگونی نظیر زیست‌توده، میوه، برگ، گیاه، پروتئین، دانه و نشاسته به عنوان عوامل کاهنده و پوشش‌دهنده استفاده می‌شود. این مواد به دلیل پایداری در محیط‌های آبی و سازگاری با محیط‌زیست، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند [۹-۱۱].

گیاهان و عصاره‌های گیاهی به عنوان منابع غنی از ترکیبات فعال زیستی، از جمله پلی‌فنول‌ها، فلاونوئیدها و آلکالوئیدها، نقش مهمی در سنتز نانوذرات نقره ایفا می‌کنند. همچنین، میکروارگانسیم‌هایی مانند باکتری‌ها و قارچ‌ها قادر به تولید نانوذرات نقره از طریق مسیرهای بیوشیمیایی هستند. این موجودات زنده می‌توانند فلزات را از محیط جذب کرده و منجر به تولید نانوذرات پایدار از طریق متابولیسم شوند [۱۰، ۱۱].

<sup>2</sup> Gram positive and negative bacteria

<sup>1</sup> Biogenic

## ۲-۱- کاربرد ضدباکتری نانوذرات نقره

خواص شیمیایی و زیستی نانوذرات نقره به دلیل کاهش ابعاد در مقیاس نانو افزایش یافته و آن‌ها را به مواد مؤثر در زمینه دارا بودن خاصیت ضدباکتری تبدیل می‌کند. کاربرد این نانوذرات در صنایع بسته‌بندی، مواد غذایی، داروسازی و دیگر حوزه‌ها به خاصیت ضدباکتری آن‌ها وابسته است. فعالیت‌های ضدباکتری نانوذرات نقره در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است [۱۵-۲۱].

در تحقیقات گالوات و همکاران مشخص شد که نانوذرات نقره با اندازه تقریبی ۱۰ نانومتر به دیواره سلول میکروبی متصل شده و باعث اختلال در نفوذپذیری و مسیرهای متابولیکی سلولی می‌شوند که در نهایت منجر به مرگ سلولی می‌گردد [۲۰]. علاوه بر این، تولید گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) به عنوان علت اصلی مرگ باکتری‌ها شناخته شده است، زیرا این فرایند باعث پراکسیداسیون لیپیدها شده و تولید ATP و تکثیر DNA را مختل می‌کند. همچنین، افزایش سطح ROS در سلول‌های باکتریایی می‌تواند منجر به استرس اکسیداتیو در این سلول‌ها شود. به طور کلی، نانوذرات نقره پخش شده در محیط‌های فیزیولوژیکی نسبت به نانوذرات نقره تجمع یافته کارایی ضدباکتری بیشتری نشان داده‌اند [۲۱]. نانوذرات نقره به‌عنوان داروی جایگزین آنتی‌بیوتیک‌ها، تولید کمپلکس‌های مورد استفاده در فیلترهای استریل‌کننده و مواد بسته‌بندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نانوذرات نقره می‌توانند عملکردهای سلولی مانند نفوذپذیری و تنفس سلولی را مختل کنند. علاوه بر این، هنگامی که به غشاهای سلولی می‌رسند، قادر به اختلال در اجزای سلولی از طریق واکنش با پروتئین‌های حاوی گوگرد و کمپلکس‌های حاوی فسفر مانند DNA هستند [۱۶].

تحقیقاتی درباره سمیت نانوذرات نقره برای سلول‌ها و بافت‌ها، به‌خصوص سلول‌های پستانداران، انجام شده است. با این حال، مطالعات اخیر نشان داده‌اند که ترکیب نانوذرات نقره با عوامل ضدباکتریایی می‌تواند اثرات سمی بر روی سلول‌های پستانداران را کاهش دهد و در عین حال، فعالیت‌های ضدباکتری آن‌ها را به‌طور هم‌افزا بهبود بخشد [۱۷]. تعامل بین یون‌های فلزی و مولکول‌های زیستی مانند پروتئین، پپتید و اسیدهای آمینه تأثیر قابل توجهی بر پتانسیل درمانی نانوذرات فلزی دارند.

مولکول‌های زیستی نقش حیاتی در انتقال مؤثر نانوذرات فلزی مزدوج از طریق مسیرهای زیستی مختلف از جمله انتقال الکترون، حمل و ذخیره فلزات ایفا می‌کنند. علاوه بر این، سیستم‌های فلزی مزدوج تأثیر چشمگیری بر آنزیم‌های حیاتی مرتبط با متابولیسم باکتریایی دارند. این فرآیند از طریق واکنش‌های تبادل لیگاند صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که لیگاند موجود با داروی بارگذاری شده جایگزین شده و با آنزیم خاصی که به عنوان منبع اصلی برای سیستم‌های فلزی مختلف عمل می‌کند، تعامل پیدا می‌کند [۱۸].

کارایی خاصیت ضدباکتری نانوذرات به شدت به بار سطحی نانوذرات بستگی دارد. مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است که به بررسی استفاده از عوامل پوششی و تثبیت‌کننده‌ها برای جلوگیری از تجمع نانوذرات پرداخته‌اند. نانوذرات با بار مثبت فعالیت ضدباکتری خوبی نسبت به نانوذرات با بار منفی از خود نشان داده‌اند [۱۹، ۲۲]. تحقیقاتی درباره اصلاح سطح نانوذرات نقره از طریق روش‌های شیمیایی انجام شده است. نانوذرات با سطح مناسب می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند پزشکی، مهندسی و کاربردهای زیستی مفید باشند. این نوع بهبود سطحی را می‌توان به دو دسته کلی پیوندهای کووالانسی و غیرکووالانسی ربط داد [۱۹]. علاوه بر این، پلی‌ساکاریدهای طبیعی به طور قابل توجهی به بهبود فعالیت سطحی نانوذرات نقره کمک می‌کنند. بیشتر روش‌های بهبود سطحی بر پایه تشکیل پیوندهای کووالانسی استوارند که پیوندهای قوی‌تری دارند. در نتیجه، باعث افزایش پایداری لیگاندهای متصل به سطح نانوذرات می‌شوند و ارتباط بین آن‌ها را تقویت می‌کنند. علاوه بر این، گروه‌های موجود بر روی لیگاندها با نانوذرات واکنش داده و از طریق جذب شیمیایی به سطح نانوذرات متصل می‌شوند و آرایش‌های خود سازمان یافته ایجاد می‌کنند [۲۰].

نانوذرات نقره در صنایع غذایی و در فرآیند بسته‌بندی نیز استفاده می‌شوند، زیرا از تخریب مواد غذایی توسط پاتوژن‌ها جلوگیری می‌کنند. یکی از ویژگی‌های مهم نانوذرات نقره یا مواد زیستی، فعالیت ضدباکتری آن‌ها علیه میکروارگانیسم‌های آزاد در آب و میکرووب‌ها است [۲۳].

## ۲-۲- روش‌های بررسی خاصیت ضدباکتری نانوذرات نقره

روش‌های متعددی برای انجام آزمایش‌های تعیین خاصیت ضدباکتری نانوذرات نقره وجود دارند. این روش‌ها شامل انتشار دیسک آگار<sup>۱</sup>، رقیق‌سازی در محیط مایع، انتشار در محیط آگار، روش شیب ضد میکروبی<sup>۲</sup> و سایر روش‌ها می‌باشند [۲۴]. تعدادی از سنجش‌های زیستی بررسی خاصیت ضدباکتری نانوذرات نقره از جمله انتشار دیسک آگار، انتشار در محیط آگار و رقیق‌سازی در محیط مایع به خوبی شناخته شده‌اند و به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی سایر روش‌ها مثل روش‌های فلوسایتوفلومتری<sup>۳</sup> و بیولومینسانس<sup>۴</sup> با وجود ارائه نتایج سریع و شناخت بهتر به طور وسیع استفاده نمی‌شوند، زیرا انجام آن‌ها مستلزم به کار گرفتن ابزارها و تجهیزات مخصوص می‌باشد [۲۵].

انتشار دیسک آگار یک روش مرسوم و متداول برای بررسی خاصیت ضد میکروبی نانوذرات محسوب می‌شود. این روش به دلیل قابلیت اطمینان، هزینه پایین و سادگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در میان محیط‌های کشت، آگار مولر هیتتون<sup>۵</sup> به دلیل فراهم آوردن شرایط رشد مطلوب برای بسیاری از باکتری‌ها از جمله استافیلوکوکوس اورئوس<sup>۶</sup>، سودوموناس آروژینوزا<sup>۷</sup> و اشرشیاکلی<sup>۸</sup> انتخاب شده است. انتشار دیسک آگار، به‌عنوان یک روش استاندارد، به پژوهشگران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از دیسک‌های آغشته به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف، نواحی مهار رشد باکتری‌ها را اندازه‌گیری کرده و سطح حساسیت باکتری را تعیین کنند. این امر در تعیین مقدار مناسب داروهای آنتی‌بیوتیک و مدیریت صحیح عفونت‌ها نقش اساسی دارد. رقیق‌سازی در محیط مایع روشی است که در آن با کاهش تدریجی غلظت آنتی‌بیوتیک در محیط مایع، حداقل غلظت مورد نیاز برای مهار رشد باکتری‌ها تعیین می‌شود. این روش، به دلیل دقت بالا و ارائه اطلاعات با جزئیات بیشتر برای تعیین حداقل غلظت مهار (MIC) بسیار مؤثر است [۲۴، ۲۶].

<sup>1</sup> Agar disk-diffusion

<sup>2</sup> Antimicrobial gradient method

<sup>3</sup> Flow cytofluorometric

<sup>4</sup> Bioluminescence

<sup>5</sup> Agar Mueller-Hinton

<sup>6</sup> Staphylococcus aureus

<sup>7</sup> Pseudomonas aeruginosa

<sup>8</sup> Escherichia coli

روش شیب ضد میکروبی ترکیبی از روش اصلی رقیق‌سازی و روش تغلیظ جهت تعیین اندازه MIC است که با ایجاد یک غلظت گرادیانی از عامل ضد میکروبی آزمایش شده در محیط آگار همراه می‌باشد. Etest یک فرم تجاری از این روش است. در این روش، یک نوار آغشته با غلظت گرادیانی افزایشی با عامل ضد میکروبی از یک انتها به قسمت دیگر بر روی سطح آگاری پخش می‌شود که قبلاً با باکتری مورد تلقیح قرار گرفته است. این روش عمدتاً برای تعیین MIC آنتی‌بیوتیک‌ها، ضد قارچ‌ها و غیره استفاده می‌شود [۲۵].


## ۲-۳- مکانیزم عملکرد ضدباکتری نانوذرات نقره و عوامل مؤثر بر آن

خاصیت ضدباکتری نانوذرات نقره بر روی باکتری‌ها بسیار قابل توجه است. ویژگی‌های ضدباکتری نانوذرات نقره به شدت به عواملی مانند اندازه نانوذرات، pH، شکل نانوذرات، بار سطحی نانوذرات، مقدار و حالت انتشار نانوذرات بستگی دارد [۱۱، ۲۷].

با توجه به اینکه نانوذرات نقره قادر به آزادسازی یون‌های نقره ( $Ag^+$ ) هستند، این آزادسازی به عنوان یکی از مکانیزم‌های اصلی فعالیت ضد میکروبی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. یون‌های نقره با بار مثبت ( $Ag^+$ ) نقش حیاتی در فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره ایفا می‌کنند که جهت حفظ فعالیت‌های ضد میکروبی و سمیت خود باید در حالت یونیزه باشند. یون‌های نقره با اسیدهای نوکلئیک کمپلکس تشکیل می‌دهند و نسبت به گروه‌های فسفات، برهم‌کنش قوی‌تری با این اسیدها دارند. یون‌های نقره با توجه به جاذبه‌های الکترواستاتیکی و تمایل به پروتئین‌های حاوی گوگرد، به سیتوپلاسم و دیواره سلولی باکتری‌ها می‌چسبند و به طور قابل توجهی نفوذپذیری آن‌ها را افزایش می‌دهند. این افزایش نفوذپذیری منجر به اختلال در پوشش‌های باکتریایی می‌شود. هنگامی که یون‌های نقره آزاد توسط سلول‌ها جذب می‌شوند، آنزیم‌های تنفسی غیرفعال شده و به دنبال آن تولید گونه‌های فعال اکسیژن افزایش می‌یابد و آزادسازی آدنوزین تری‌فسفات (ATP) مختل می‌شود [۲۹-۲۷].

یکی از مکانیزم‌های اصلی اثر نانوذرات نقره، تأثیر آن‌ها بر DNA باکتری‌ها است. این ذرات با اتصال به DNA و اختلال در ساختار آن، مانع از تکثیر و رونویسی صحیح ژن‌ها می‌شوند. نتیجه این


اختلال، از بین رفتن توانایی باکتری‌ها برای تکثیر و رشد است. نانوذرات نقره باعث تغییراتی در ساختار غشای سلولی باکتری‌ها می‌شوند. این تغییرات می‌تواند منجر به افزایش نفوذپذیری غشا و در نهایت نشت محتویات سلولی شوند. در نتیجه، سلول باکتریایی نمی‌تواند تعادل داخلی خود را حفظ کند و از بین می‌رود. در نهایت، نانوذرات نقره در ترکیب با گوگرد موجود در سلول، تشکیل ذرات کوچک و متراکم الکترونی می‌دهند. این گرانول‌ها می‌توانند به تخریب بیشتر ساختارهای داخلی سلول کمک کنند [۱۱، ۱۴، ۲۵]. گونه‌های فعال اکسیژن تولید شده یک عامل حیاتی در تشدید اختلال در غشای سلولی و تغییر در اسید دئوکسی ریبونوکلیتیک (DNA) می‌باشد. یون‌های نقره می‌توانند با دنا تور کردن اجزای ریبوزومی سیتوپلاسمی، از سنتز پروتئین جلوگیری کرده و باعث ریشه‌کن شدن باکتری‌ها و میکروبه‌ها شوند (شکل ۳) [۲۹-۳۱].



شکل ۳. مکانیزم ضدباکتری نانوذرات نقره [۲۹].

اندازه و شکل نانوذرات نقره بر خواص نانوذرات نقره تأثیر می‌گذارد و این پدیده توسط معادله استوالد-فرون‌دلیچ توصیف شده است. نانوذرات نقره با اندازه کوچک و آرایش کروی یا شبه کروی و با سطح ویژه بیشتر، یون‌های نقره بیشتری آزاد می‌کنند. نانوذرات نقره با شکل کروی، خاصیت ضدباکتری بیشتری دارند و می‌توانند از طریق دیواره سلولی باکتری‌ها به داخل آن‌ها نفوذ کنند. از طرفی، اندامک‌ها به دلیل دنا تور شدن غشای سلولی پاره می‌شوند و باعث لیز سلولی می‌شوند [۲۹، ۳۲]. نوع باکتری مورد آزمایش یکی دیگر از پارامترهای مهم است. برای درک بهتر اثرات ضدباکتری نانوذرات نقره، باکتری‌های مختلف بررسی می‌شوند. یکی از این موارد، ساختار دیواره سلولی سویه‌های مختلف میکروبی است. سویه‌های میکروبی دارای ساختارهای مختلفی در دیواره سلولی خود هستند که سبب تفکیک باکتری‌ها

به دو گروه باکتری‌های گرم منفی (G-Ve) و گرم مثبت (G+Ve) می‌شوند. باکتری‌های گرم منفی دارای لایه نازکی از پپتیدوگلیکان به ضخامت ۱ تا ۵ نانومتر هستند که این لایه بین غشای خارجی و غشای سیتوپلاسمی قرار دارد. در مقابل، باکتری‌های گرم مثبت فاقد غشای خارجی هستند اما دارای لایه ضخیم‌تری از پپتیدوگلیکان به ضخامت حدود ۳۰ نانومتر هستند. باکتری‌های گرم منفی دارای غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی (LPS) بیرون لایه پپتیدوگلیکان هستند که سبب مقاومت باکتری‌ها در برابر بسیاری از داروها و مواد ضدباکتری می‌شوند. در حالی که، باکتری‌های گرم مثبت فاقد غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی هستند و لایه ضخیم از پپتیدوگلیکان دارند که به‌طور فشرده و متراکم در دیواره سلولی قرار دارد. لایه ضخیم پپتیدوگلیکان باعث می‌شود که باکتری‌های گرم مثبت در برابر تغییرات محیطی و مواد ضدباکتریایی مقاومت بیشتری داشته باشند [۳۳، ۳۴]. تأثیر نانوذرات نقره بر باکتری‌های گرم منفی نسبت به باکتری‌های گرم مثبت بیشتر است. شمایی از مکانیزم خاصیت ضدباکتری نانوذرات نقره در باکتری‌های گرم مثبت و منفی در شکل ۴ نمایش داده شده است. دیواره سلولی باکتری گرم منفی در مقایسه با باکتری گرم مثبت مخروطی‌تر است. دیواره سلولی ضخیم باعث کاهش انتشار نانوذرات نقره به محیط سلولی می‌شود [۳۱، ۳۲، ۳۵] هم‌چنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نانوذرات نقره کروی شکل نسبت به نانوذرات نقره میله‌ای شکل در برابر گونه باکتریایی کلبسیلا کارایی خاصیت ضد میکروبی بیشتری دارند [۳۶].



شکل ۴. مکانیزم خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره در باکتری‌های G+ve و G-ve [۳۵].

### ۳- واسطه‌های سنتز سبز در تهیه نانوذرات نقره

چنانچه قبلا اشاره شد، سنتز سبز دارای روش‌ها یا مسیرهای مختلفی است که تفاوت این روش‌ها عمدتا در واسطه مورد استفاده است. واسطه‌های سنتز سبز شامل عصاره گیاهان، باکتری‌ها، قارچ‌ها و جلبک‌ها هستند که در ادامه هر کدام به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.

#### ۳-۱- عصاره گیاه

عصاره گیاهان مختلف حاوی طیف وسیعی از ترکیب متابولیت‌های اولیه و ثانویه از جمله اسیدهای فنولی، فلاونوئیدها، آلکالوئیدها، تریپنوئیدها، اسیدهای آمینه، ترکیبات الکلی، گلوکوتایون‌ها، پلی‌ساکاریدها، آنتی‌اکسیدان‌ها، اسیدهای آلی (اسکوربیک، اگزالیک، مالیک، تارتاریک، پروتوکاتچونیک اسید) و کینون‌ها هستند. ترکیبات ذکر شده می‌توانند به عنوان عامل احیاء یون‌های فلزی در فرآیند سنتز سبز نقش‌آفرینی کنند [۳۷-۴۰]. علی‌رغم مشخص نبودن مکانیزم دقیق فرآیند سنتز سبز، احیاء یون نقره با گیر انداختن یون‌های نقره بر روی سطح پروتئین‌های موجود در عصاره گیاهی از طریق برهم‌کنش‌های الکترواستاتیک انجام می‌شود که منجر به تغییر ساختار ثانویه آنها و تشکیل هسته‌های نقره می‌شوند. هسته‌های نقره با احیاء بیشتر یون‌های نقره و تجمع آنها در هسته رشد می‌کنند [۴۰-۳۸].

کشاری و همکاران خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره حاصل از عصاره برگ سستروم شبانه‌را در برابر یکسری از باکتری‌ها با استفاده از روش انتشار دیسکی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که نانوذرات حاصل دارای ابعاد ۲۰ نانومتر و هاله مهار باکتری (خاصیت ضد میکروبی) برای باکتری‌های سیتروباکتر<sup>۱</sup>، سالمونلا تیفوئیدی<sup>۲</sup>، انتروکوک فکالیس<sup>۳</sup>، اشیریشیاکلی، پروتئوس ولگاریس<sup>۴</sup>، ویبریوکلرا<sup>۵</sup> به ترتیب برابر ۳۶، ۲۸، ۱۵، ۲۳، ۲۶ و ۴۱ میلی‌متر بوده است. نانوذرات نقره تولید

<sup>۱</sup> Cestrum nocturnum  
<sup>۲</sup> Citrobacter  
<sup>۳</sup> S. typhi  
<sup>۴</sup> E. faecalis  
<sup>۵</sup> P. vulgaris  
<sup>۶</sup> Vibrio cholerae

شده بر روی باکتری گرم منفی عملکرد بهتری نسبت به باکتری گرم مثبت داشته است. در بین باکتری‌های گرم منفی مورد مطالعه، نانوذرات نقره بر روی باکتری ویبریوکلرا بیشترین تاثیر و بر روی باکتری اشیریشیاکلی کم‌ترین تاثیر را داشته است و در بین باکتری‌های گرم مثبت تفاوت زیادی در هاله ایجاد شده توسط نانوذرات نقره گزارش نشده است [۴۱]. داز و همکاران خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره سرخس<sup>۱</sup> در برابر باکتری‌های انتروکوباس<sup>۲</sup>، هیدروفیلا<sup>۳</sup>، سالامونا انتریکو<sup>۴</sup>، لیستریا<sup>۵</sup>، باسیل سرئوز<sup>۶</sup> استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار دادند. نتایج یافته‌ها بیانگر این بود که اندازه نانوذرات ۱۷ نانومتر و هاله مهار ثبت شده علیه باکتری‌های انتروکوباس، هیدروفیلا، سالامونا انتریکو، لیستریا، باسیل سرئوز و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر ۹/۶۸، ۱۰/۸۰، ۱۱/۶۴، ۱۲/۴۶، ۱۰/۷۵ و ۱۲/۵۳ میلی‌متر بوده است و نانوذرات تولید شده بر روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس عملکرد بهتری نسبت به باکتری گرم منفی داشته است [۴۲]. گویندپا و همکاران به بررسی خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره برگ کالوفیلوم تومنتوزوم<sup>۱</sup> پرداخته‌اند. در این تحقیق، اندازه نانوذرات ۲۴ نانومتر و حداکثر هاله ثبت شده علیه باکتری‌های کلبسیلا اورئوس، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس ارئوزینزا و اشیریشیاکلی به ترتیب برابر ۱۶، ۱۶، ۸ و ۷ میلی‌متر بوده است. نانوذرات نقره تولید شده بر روی باکتری گرم مثبت نسبت به باکتری گرم منفی عملکرد بهتری داشته است [۴۳]. سالاری و همکاران خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره میوه پروسوپیس فارکتا<sup>۱</sup> را مورد بررسی قرار داده‌اند. در این تحقیق، اندازه نانوذرات ۱۲/۶۸ نانومتر و هاله مهار ثبت شده برای باکتری‌های اشیریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی و استافیلوکوکوس پنومونیه<sup>۲</sup> به ترتیب برابر ۲۸، ۳۳/۶۶، ۲۹/۱۴، ۱۸/۶۶ میلی‌متر بوده است و نانوذرات نقره به دست آمده بر روی باکتری گرم

<sup>۷</sup> Cassia alata

<sup>۸</sup> Enterobacteriaceae

<sup>۹</sup> Hydrophila

<sup>۱</sup> Salmonella enterico

<sup>۱</sup> Listeria

<sup>۱</sup> Bacillus cereus

<sup>۱</sup> Calophyllum tomentosum leaves

<sup>۱</sup> Prosopis farcta fruit

<sup>۱</sup> Staphylococcus pneumoniae

0

1

2

3

4

5

کاهش اندازه نانوذرات نقره و عملکرد بهتر خاصیت ضد میکروبی آنها بر روی باکتری گرم مثبت شده است. بررسی خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره در بررسی مطالعات موجود در جدول ۱ با استفاده از روش کشت دیسکی صورت پذیرفته است.

### ۳-۲- باکتری

فرآیند سنتز سبز با باکتری دارای مشکلاتی مانند زمان بر بودن فرآیند و عدم کنترل دقیق ابعاد نانوذرات حاصل شده است. باکتری‌ها به دلیل توانایی در کاهش یون‌های فلزات سنگین، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای سنتز نانوذرات مورد توجه قرار گرفته‌اند [۷۱، ۷۲]. کلاس و همکاران سنتز نانوذرات نقره با ترکیبات و اشکال مشخص را با استفاده از سویه سودوموناس استوتزری بررسی کردند [۷۳]. همچنین کالیمات و همکاران سنتز نانوذرات نقره با استفاده از توده زیستی باسیلوس لیکنیفورمیس را مورد بررسی قرار داده‌اند. مطابق نتایج این تحقیق، اندازه نانوذرات سنتز شده بین ۴۰ تا ۵۰ نانومتر بوده و با استفاده از آنزیم نیترات تثبیت شده‌اند [۷۴].

در تحقیقی، سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از پاتوژن شیگلا فلکسنری ۲۹۵۰<sup>۸</sup> بررسی شده است و کارایی آنها به عنوان عوامل ضدقارچی ارزیابی شده است. سویه خالص این باکتری توانایی کاهش یون‌های نقره را داشت. ابعاد نانوذرات نقره تهیه شده کروی شکل، ۵۰ نانومتر بود. مطابق این تحقیق، آزمایش‌های خواص سنجی حاکی از آن است که این نانوذرات از فعالیت ضدقارچی خوبی برخوردار بوده‌اند [۷۵]. در جدول ۲ انواع باکتری مورد استفاده، اندازه نانوذرات، شکل نانوذرات و هاله مهار باکتری توسط نانوذرات نقره حاصل شده در شرایط بهینه تحقیقات ذکر شده است. در بررسی جدول ۲ مشخص شد که سنتز نانوذرات نقره با باکتری لاکتوباسیلوس<sup>۵</sup> خاصیت ضدباکتری خوبی در برابر گروه پلانناروم<sup>۶</sup> (باکتری گرم مثبت) داشته است. همچنین، خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با باکتری اگزوپلی ساکارید پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برویس<sup>۷</sup> MSR104 عملکرد بهتری بر روی باکتری گرم منفی نشان داده است.

مثبت عملکرد بهتری داشته است [۴۴]. در پژوهشی دیگر سنتز نانوذرات اکسید روی / نقره (Ag/ZnO-NPs) با استفاده از عصاره فلفل دلمه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره، نانوذرات اکسید روی و نانوذرات دوپه شده نشان می‌دهد که نانوذرات به دست آمده دارای اثر ضد میکروبی بر روی پاتوژن‌های باکتریایی بوده است. با این حال، نانوذرات اکسید روی دوپه شده با نقره، فعالیت ضد میکروبی بالاتری نسبت به نانوذرات نقره و اکسید روی از خود نشان داده‌اند [۴۵]. در تحقیقی دیگر، ارزیابی سنتز سبز نانوذرات اکسید روی، نقره و نقره - اکسید روی دوپه شده با عصاره گیاه سنا غربی<sup>۱</sup> جهت بررسی خاصیت ضد میکروبی انجام شده است. شکل‌های نانوذرات نقره و اکسید روی به ترتیب کروی و نامنظم بودند. فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره و اکسید روی بر روی باکتری‌های استرپتوکوکوس پیونز<sup>۲</sup>، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اوروس و سودوموناس آئروژینوزا مثبت بود. نانوذرات روی و نقره دوپ شده در برابر باکتری اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اوروس و سودوموناس آئروژینوزا خاصیت ضد میکروبی خوبی نداشته‌اند [۴۶]. جدول ۱ مهم‌ترین عصاره‌های گیاهی مورد استفاده در سال‌های اخیر را جهت سنتز نانوذرات نقره نشان می‌دهد. همچنین، اندازه نانوذرات نقره، شکل نانوذرات نقره، نوع باکتری مورد بررسی و هاله مهار باکتری در جدول ۱ آورده شده است. سنتز سبز با عصاره گیاهان شامل عصاره‌گیری از قسمت‌های مختلف گیاه از جمله گل، میوه، برگ، پوست و غیره می‌باشد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهند که عصاره برگ بر روی باکتری گرم منفی عملکرد بهتری داشته است، در حالی که عصاره میوه بر روی باکتری گرم مثبت عملکرد بهتری داشته است. به همین دلیل، می‌توان بیان کرد که علاوه بر اندازه نانوذرات، تهیه عصاره از بخش‌های مختلف گیاهان بر عملکرد ضد میکروبی نانوذرات نقره تاثیر دارد. به عنوان مثال؛ نانوذرات نقره تهیه شده با صمغ بر روی باکتری گرم منفی تاثیر بالاتری داشته و بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا عملکرد پایین‌تری داشته است. در یکی از تحقیقات، سنتز سبز با فراصوت باعث افزایش اندازه نانوذرات و افزایش خاصیت ضد میکروبی بر روی باکتری گرم منفی شده است. با توجه به جدول ۱، استفاده از خاصیت مغناطیسی باعث

<sup>3</sup> Bacillus licheniformis

<sup>4</sup> Shigella flexneri 29508

<sup>5</sup> Lactobacillus

<sup>6</sup> Plantarum

<sup>7</sup> Lactobacillus brevis isolated from Chinese koumiss

<sup>1</sup> Senna occidentalis

<sup>2</sup> Streptococcus pyogenes

جدول ۱. انواع عصاره گیاه مورد استفاده به عنوان واسطه سنتز برای تهیه نانوذرات نقره دارای خاصیت ضد میکروبی.

شماره	نوع گیاه	اندازه نانوذرات (nm)	شکل نانوذرات	نوع باکتری	هاله مهار باکتری (mm)	منبع
۱	عصاره آبی بومادران <sup>۱</sup>	۲۰،۷۷	کروی	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۰،۳۳	[۴۷]
				باسیلوس سوبتیلیس <sup>۲</sup>	۹،۶۷	
				سالمونلا انتریکا	۹،۶۷	
				اشرشیا کلی	۱۰،۶۷	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۰	
۲	عصاره اتانولی بومادران	۱۸،۵۳	مستطیلی	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۳،۱۰	[۴۷]
				باسیلوس سوبتیلیس	۱۰	
				سالمونلا انتریکا	۱۳،۱۰	
				اشرشیا کلی	۱۳	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۳	
۳	عصاره متانولی بومادران	۱۴،۲۷	مکعبی	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۴،۶۷	[۴۷]
				باسیلوس سوبتیلیس	۱۰،۳۳	
				سالمونلا انتریکا	۱۰،۶۷	
				اشرشیا کلی	۹،۶۷	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۴،۳۳	
۴	صمغ کادام کربوکسی متیله <sup>۳</sup>	۹	کروی	باسیلوس سوبتیلیس	۲۳	[۴۸]
				باسیلوس سرئوس	۲۵	
				اشرشیا کلی	۲۸	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۵	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۵۰	[۴۹]
۵	عصاره برگ گل لادن <sup>۴</sup>	۵۵-۳۵	کروی	انتروکوکوس فکالیس <sup>۵</sup>	۲۵	
				اشرشیا کلی	۲۲	
				سالمونلا تیفی	۵۰	
				سودوموناس آئروژینوزا	۵	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۱۴	[۵۰]
۶	عصاره میوه گارسینیا ایندیکا	۳۰-۵	کروی	باسیلوس سوبتیلیس	۱۲	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۱۵	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۲	
				سالمونلا انتریکا	۰	
				پروتئوس ولگاریس	۰	
۵	عصاره گیاه فلفل دلمه‌ای	۸۰-۳۱	کروی	سودوموناس آئروژینوزا	۸	[۵۱]
				اشرشیا کلی	۱۱	[۵۲]
۷	عصاره گل جاتروفا اینترگیم ژاک <sup>۶</sup>	۴۵-۱۷	کروی	کلیسیلا پنومونیه	۱۰،۸	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۸،۹	
				استرپتوکوک پيوژنز	۸،۷	
				اشرشیا کلی	۲۳،۳۳	[۵۳]
				باسیلوس سوبتیلیس	۱۲،۶۷	
	کلیسیلا پنومونیه	۱۸،۳۳				
	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۴،۶۷				



ادامه جدول ۱...۱

[۵۴]	۲۰	استافیلوکوکوس اورئوس	کروی	۵۰-۲۰	عصاره اسطوخودوس استوکاس <sup>۷</sup>	۸
	۱۹	سودوموناس آئروژینوزا				
[۵۵]	۲۵	استافیلوکوکوس اورئوس	کروی	۷۳۰-۳۳۰	کوروکومین	۹
	۲۵	سودوموناس آئروژینوزا				
[۵۶]	۷	استافیلوکوکوس اورئوس	کروی	۳۰	عصاره آبی برگ حرا <sup>۸</sup>	۱۰
	۹	اشریشیا کلی				
[۵۷]	۱۳	باسیلوس سرئوس	کروی	۵۵-۲۲	سلولز	۱۱
	۱۳	باسیلوس سوبتلیس				
	۱۳	اشریشیا کلی				
	۱۵	میکروکوکوس لوتوس				
	۱۳	سودوموناس آئروژینوزا				
	۱۴	سالمونلا تیفی				
	۱۴	سراشیا مارسنس				
	۱۴	استافیلوکوکوس اورئوس				
[۵۸]	۶,۳۲	اشریشیا کلی	کروی	۲۰	التراسوند	۱۲
	۷,۰۷	استافیلوکوکوس اورئوس				
	۱۰,۴۹	اشریشیا کلی		۴۰	مغناطیسی	
	۱۰	استافیلوکوکوس اورئوس				
[۵۹]	۲۵	اشریشیا کلی	کروی	۵۰-۴۰	عصاره آپیشن کوتسیانوس <sup>۹</sup>	۱۳
	۲۴	استافیلوکوکوس اورئوس				
	۲۴	باسیلوس سوبتلیس				
	۲۷	استرپتوکوک پیوژنز				
[۶۰]	۱۰	استافیلوکوکوس اورئوس	کروی	۸۵-۲۰	عصاره آبی برگ‌های کاسیا آلاتا <sup>۱۰</sup>	۱۴
	۱۱	باسیلوس سوبتلیس				
	۱۳	اشریشیا کلی				
	۸	والگریا				
[۶۱]	۹,۴۳	باکترئوید فارگیل <sup>۱۱</sup>	کروی	۲۰	عصاره براسیکا اولراسه (کلم بروکی ایتالیا) <sup>۱۲</sup>	۱۵
	۱۰,۳۳	استرپتوکوک پنومونی				
	۱۰,۱	استافیلوکوکوس اورئوس				
	۱۰	کلسیلا پنومونیه				
	۱۰	اشریشیا کلی				
	۱۱,۱۶	اینترکوکوس				
	۱۱,۳۳	پروتئوس میرابیلس <sup>۱۳</sup>				
	۱۲	سودوموناس آئروژینوزا				
	۱۴,۳۳	استافیلوکوکوس ایدمس <sup>۱۴</sup>				
[۶۲]	۲۱	استافیلوکوکوس اورئوس	کروی	۲۰۰-۱۹۰	کیتوزان	۱۶
	۱۳	باسیل سرئوز				
	۲۰	لوتوس <sup>۱۵</sup>				
	۱۷	انتریکا				

	۱۵	اشریشیا کلی				
	۱۰	سالمونلا تیفی				
	۱۷	کلبسیلا پنومونیه				
[۵۴]	۴	اشریشیا کلی	کروی	۲۰/۴۳	عصاره برگ استرامونیوم داتورا <sup>۱۶</sup>	۱۷
	۴	استافیلوکوکوس اورئوس				
[۶۳]	۱۸,۳	اشریشیا کلی	کروی	۲۹,۱	عصاره ریشه والریناجاتامانسی <sup>۱۷</sup>	۱۸
	۱۵,۷	استافیلوکوکوس اورئوس				
	۱۹,۴	استرپتوکوکوس مونانس				
[۶۶]	۶	پزدو فلورانس	کروی	۱۹۵-۱۰۴	عصاره برگ شاهدانه ساتیوا <sup>۱۸</sup>	۱۹
	۷	استافیلوکوکوس اورئوس				
	۸	کلبسیلا پنومونیه				
	۸	اشریشیا کلی				
[۶۴]	۸	استافیلوکوکوس اورئوس	کروی	۵۰-۸	عصاره آبی آلیوم آمپلوپراسم <sup>۱۹</sup>	۲۰
	۲۷	سودموناس ارئوژینزا				
	۲۳	اشریشیا کلی				
[۶۵]	۱۸	اشریشیا کلی	کروی	۱۴/۰۱	عصاره سرخس	۲۱
	۲	کاندیدا آلبیکانس				
[۶۶]	۱۷,۳	اشریشیا کلی	کروی	۴۳/۵۶	عصاره پالپ موز <sup>۲۰</sup>	۲۲
	۱۳/۵	استافیلوکوکوس اپیدمس				
[۶۷]	۱۰,۶۴	استافیلوکوکوس اورئوس	کروی	۸۰-۲۰	عصاره پریلا فروتسنس <sup>۲۱</sup>	۲۳
	۹,۴۳	اشریشیا کلی				
	۹,۸۴	باسیلوس سوبتلیس				
	۹,۹۷	سودموناس آئروژینوزا				
[۶۸]	۱۱,۸۵	استافیلوکوکوس اورئوس	کروی	۲۸,۵-۶,۴۴	عصاره دانه کاسیای غربی ال <sup>۲۲</sup>	۲۴
	۱۴,۶۱	اشریشیا کلی				
	۱۵,۵۰	باسیلوس سوبتلیس				
[۶۹]	۱۰,۳	اشریشیا کلی	کروی	۱۴۲-۱۲	عصاره لیسیم شاولی <sup>۲۳</sup>	۲۵
	۸,۱	سودموناس فلوروسنس <sup>۲۴</sup>				
	۱۴	انتریکا				
	۷,۸	باسیلوس سوبتلیس				
	۸,۳	استافیلوکوکوس اورئوس				
[۶۹]	۱۹	اشریشیا کلی	کروی	۲۱,۲۸	عصاره دانه بیکسا اورلانال <sup>۲۵</sup>	۲۶
	۱۸	انتروباکتر کلوآکا <sup>۲۶</sup>				
	۱۷	انتروکوکوس فکالیس				
	۱۷	پروتئوس میرابیلیس				
	۱۶	سودموناس آئروژینوزا				

ادامه جدول ۱ ...

[۷۰]	۱۰/۹۱	باسیلوس سوبتیلیس	کروی	۳۵-۳۰	عصاره برگ هیبیسکوس تیلیاسئوس ال <sup>۲۷</sup>	۲۷
	۱۰/۸۸	استافیلوکوکوس اورئوس				
	۱۲/۳۱	اشرشیا کلی				
	۱۰/۷۰	کلیسیلا پنومونیه				
	۱۰/۴۷	سودوموناس آئروژینوزا				
	۱۱/۹۴	پروتئوس ولگاریس				

<sup>۱</sup>Yarrow (Achillea millefolium), <sup>۲</sup>Bacillus subtilis, <sup>۳</sup>Carboxymethylated Kadam gum, <sup>۴</sup>Tropaeolum majus L., <sup>۵</sup>Enterococcus faecalis, <sup>۶</sup>Jatropha integerrima Jacq. Flower, <sup>۷</sup>Lavandula stoechas, <sup>۸</sup>mangrove rhizophora stylosa leaf, <sup>۹</sup>Thymus kotschyanus, <sup>۱۰</sup>leaves of Cassia alata, <sup>۱۱</sup>Bacteroides fragilis, <sup>۱۲</sup>Brassica oleracea, <sup>۱۳</sup>Proteus mirabilis, <sup>۱۴</sup>Staphylococcus epidermidis, <sup>۱۵</sup>Lotus, <sup>۱۶</sup>Datura stramonium leaf, <sup>۱۷</sup>Valeriana jatamansi, <sup>۱۸</sup>diverse varieties of Cannabis sativa leaf, <sup>۱۹</sup>Allium ampeloprasum, <sup>۲۰</sup>Banana pulp extract, <sup>۲۱</sup>Acid-Rich Perilla frutescens, <sup>۲۲</sup>Cassia occidentalis L. seed, <sup>۲۳</sup>Lycium shawii, <sup>۲۴</sup>Pseudomonas fluorescens, <sup>۲۵</sup>Bixa Orellana Seed, <sup>۲۶</sup>Enterobacter cloacae, <sup>۲۷</sup>Hibiscus tiliaceus L

جدول ۲. انواع باکتری مورد استفاده به عنوان واسطه سنتز برای تهیه نانوذرات نقره دارای خاصیت ضد میکروبی.

شماره	نوع باکتری	اندازه نانوذرات (nm)	شکل نانوذرات	نوع باکتری	هاله مهار باکتری (mm)	منبع
۱	سنتز با لاکتوباسیلوس پلانتاروم TA4	۱۴	کروی	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۸	[۷۶]
				استافیلوکوکوس اپیدیمیس	۱۷,۶۷	
				اشرشیا کلی	۱۵	
				سالامونا	۱۷,۳۳	
۲	اگزوپلی ساکارید پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برویس MSR104	۴۵	کروی	اشرشیا کلی	۱۳,۷۲	[۷۷]
				استافیلوکوکوس اورئوس	۹,۵۳	
۳	لاکتوباسیلوس پلانتاروم	۱۰-۰,۷	کروی	استافیلوکوکوس اورئوس	۲۲	[۷۸]
				اشرشیا کلی	۲۰	
۴	باسیلوس ROM6	۷۰-۲۰	کروی	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۷	[۷۹]
				اشرشیا کلی	۱۲	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۰	
				آسیتو باکتر بومانی <sup>۱</sup>	۸	
۵	باسیلوس زانتو کسینلی <sup>۲</sup> GBE11	۴۰-۵	کروی	باسیلوس سوبتیلیس	۱۷,۲	[۸۰]
				استافیلوکوکوس اورئوس	۱۸	
				اشرشیا کلی	۱۹,۵	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۸,۲	
				آلبیکنس <sup>۳</sup>	۱۸,۹	
۶	باکتری سودوموناس استخراج شده از خاک	۵۰-۵	کروی	اشرشیا کلی	۱۵	[۸۱]
				اگزیکوباکتریوم آرانتیاکوم <sup>۴</sup>	۱۲	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۲۱	
۷	سرتی مارکاسکانس اورئوس سکوتسیس <sup>۵</sup>	۲۰-۱۰	کروی	لیستریا	۲۱	[۸۲]
				اشرشیا کلی	۱۷	
				باسیلوس سرئوز	۱۹,۵	
				سودوموناس اورژینوزا	۳۳	
۸	اشرشیا کلی	۱۰/۶	کروی	اشرشیا کلی	-	[۸۳]

<sup>۱</sup>Acinetobacter baumannii, <sup>۲</sup>Bacillus amyloliquefaciens, <sup>۳</sup>Bacillus albicans, <sup>۴</sup>Exiguobacterium aurantiacum, <sup>۵</sup>Serratia marcescens ssp sakuensis

## ۳-۳- جلبک

جلبک‌ها موجودات خودپرورده‌ای هستند که می‌توانند به راحتی در محیط‌های مختلف رشد کنند. سلول‌های جلبک دارای متابولیت‌های ثانویه مختلف و ترکیبات زیستی فعالی هستند که به عنوان عوامل پوششی در فرآیند سنتز نانوذرات عمل می‌کنند [۸۴]. اجزای شیمیایی اصلی جلبک‌ها شامل پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها (شامل سلولز و نشاسته)، لیپیدها (شامل روغن‌ها و چربی‌ها)، رنگدانه‌ها (شامل کلروفیل و کاروتنوئیدها)، مواد مغذی، مواد معدنی و ترکیبات فعال زیستی متعدد هستند. به دلیل توانایی جلبک‌ها برای تبدیل مواد مغذی معدنی به مولکول‌های زیستی متنوع شامل رنگدانه‌ها، پلی‌ساکاریدها، پروتئین‌ها و لیپیدها گزینه مناسب برای واسطه سنتز محسوب می‌شوند. علاوه بر این، جلبک‌ها تعدادی متابولیت ثانویه را به همراه پلی‌فنول‌ها، فلاونوئیدها و ترپنوئیدها تولید می‌کنند که دارای خواص ضد میکروبی و ضدسرطانی هستند [۹]. در فرآیند سنتز از گونه‌های جلبک، عصاره آن‌ها یا پلیمرهای زیستی برای تسهیل احیاء یا تثبیت یون‌های فلزی، نمک‌های فلزی یا ترکیبات پیش‌ساز مختلف استفاده می‌شود. جلبک‌ها جایگزین مناسبی برای روش‌های مرسوم هستند زیرا قیمت مناسبی دارند، به وفور در دسترس هستند و میل ترکیبی بالایی با یون‌های فلزی دارند. سنتز نانومواد با استفاده از جلبک شامل چندین مرحله است. مرحله اول، زیست‌توده یا عصاره جلبک به دست می‌آید. در مرحله دوم، یون‌های فلزی یا محلول‌های پیش‌ساز به محیط اضافه می‌شوند. در نهایت در مرحله سوم تحت شرایط مناسب، جلبک‌ها یا اجزای آن‌ها به عنوان کاهنده یا تثبیت کننده عمل می‌کنند و تشکیل و افزایش نانوساختارها را تسهیل می‌کنند [۹]. سنتز با استفاده از جلبک طی مکانیزم‌های بیوشیمیایی و بیوفیزیکی انجام می‌شود. جلبک‌ها دارای آنزیم‌ها و پروتئین‌هایی هستند که به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند و فرآیند بیومرینالیزاسیون<sup>۱</sup> را تسهیل می‌کنند. این مولکول‌های زیستی می‌توانند به یون‌های فلزی متصل شده و آن‌ها را به نانوذرات کاهش دهند و پراکندگی آن‌ها را تثبیت نمایند [۹]. سنتز زیستی نانوذرات با واسطه جلبک، بسته به نوع جلبک و نانوذرات مورد نظر، طی مکانیزم‌های

مختلف شامل تجمع زیستی و کاهش زیستی، سنتز خارج سلولی، سنتز درون سلولی و کاهش آنزیمی صورت می‌گیرد. جلبک‌ها قابلیت جذب یون‌های فلزی از محیط اطراف را دارند. بعضی آنزیم‌های موجود در جلبک‌ها، مانند نیترات ردوکتاز یا آلدئید دهیدروژناز فرایند کاهش یون‌های فلزی را فعال می‌کنند و آن‌ها را به شکل‌های فلزی صفر ظرفیتی تغییر می‌دهند. برخی از گونه‌های مختلف جلبک در سنتز خارج سلولی، مولکول‌های آلی شامل پروتئین‌ها، آنزیم‌ها و پلی‌ساکاریدها را به عنوان عامل کاهنده و تثبیت کننده به محیط اطراف منتشر می‌کنند. در سنتز درون سلولی، جلبک‌ها دارای اندامک‌های درون سلولی از جمله کلروپلاست هستند. اندامک‌های درون سلولی شرایط کاهش و تثبیت مناسبی را برای تشکیل نانوذرات فراهم می‌کنند. در مکانیزم کاهش آنزیمی، جلبک‌ها آنزیم‌های مختلف از جمله ردوکتازها، پراکسیدازها و لاکازها را تولید می‌نمایند که می‌توانند یون‌های فلزی را کاهش دهند. این آنزیم‌ها دارای گروه‌های کاربردی خاصی هستند که می‌توانند به یون‌های فلزی متصل شوند و فرآیند کاهش آن‌ها را تسهیل کنند. دقت مکانیزم کاهش آنزیمی در بین انواع مکانیزم‌ها بالاست و می‌تواند منجر به سنتز کنترل شده نانوذرات با اندازه و شکل مطلوب شوند. مکانیزم سنتز سبز با جلبک شامل ترکیبی از روش‌های ذکر شده در بالا هستند [۹].

دهز و همکاران در سال ۲۰۱۴ سنتز زیستی نانوذرات AgCl را با استفاده از جلبک دریایی سارگاسوم پلاژیوفیلوم<sup>۲</sup> به صورت خارج سلولی انجام دادند. نانوذرات کروی با اندازه ۲۱ تا ۴۸ نانومتر به دست آمده است. نانوذرات تهیه شده فعالیت ضدباکتری مناسبی علیه باکتری اشیریشیاکلی داشته است [۸۵]. در مطالعه‌ای دیگر، داسیلوافروریرا و همکاران در سال ۲۰۱۷ سنتز زیستی خارج سلولی نانوذرات نقره را با استفاده از جلبک سبز تک سلولی کلرلا ولگاریس<sup>۳</sup> انجام داده‌اند. بررسی آنالیز FTIR نانوذرات نقره نشان می‌دهد که پروتئین‌های جلبک عامل اصلی تثبیت و تشکیل نانوذرات نقره بوده‌اند. نانوذرات نقره فعالیت ضد میکروبی خوبی در برابر باکتری‌های بیماری‌زای استافیلوکوکوس اورئوس (گرم مثبت) و کلبیداس پنومونیه (گرم منفی) از خود نشان داده است [۸۶]. فاطیما و همکاران سنتز زیستی نانوذرات کروی نقره را

<sup>۲</sup> *Sargassum plagiophyllum*<sup>۳</sup> *Chlorella vulgaris*<sup>۱</sup> Biom mineralization

با استفاده از جلبک قرمز پورتیریا هورنمانی<sup>۱</sup> بررسی کردند. نانوذرات نقره، فعالیت ضد میکروبی خوبی علیه باکتری‌های ویبریو پارهمولیتیکوس<sup>۲</sup>، ویبریو آنگویلاروم<sup>۳</sup>، ویبریو آلژینولیتیکوس<sup>۴</sup> و ویبریو هارویی<sup>۵</sup> نشان دادند [۸۷]. در گزارش دیگری، باهورا و همکاران در سال ۲۰۲۰ سنتز زیستی نانوذرات نقره را با استفاده از جلبک میکرو دریایی گونه پادینا<sup>۶</sup> بررسی کردند. نانوذرات نقره، اندازه یکنواختی داشتند و فعالیت ضد میکروبی خوبی در برابر باکتری‌های بیماری‌زای سودموناس آرئوزینروز و استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان دادند [۸۸]. در جدول ۳ خلاصه‌ای از مهم‌ترین جلبک‌های مورد استفاده در سنتز سبز نانوذرات نقره همراه با اندازه، شکل و خاصیت ضد میکروبی آن‌ها آورده شده است. هاله مهار باکتری توسط نانوذرات نقره تهیه شده با جلبک از قاعده منظمی برخوردار نیست. در اغلب تحقیقات انجام شده با واسطه جلبک، خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره تهیه شده بر روی باکتری‌های گرم منفی نسبت به باکتری‌های گرم مثبت بیشتر است. بررسی خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره در بررسی مطالعات موجود در جدول ۳ با استفاده از روش کشت دیسکی صورت پذیرفته است.

### ۳-۴- قارچ

سنتز نانوذرات نقره به‌وسیله قارچ‌ها یکی دیگر از روش‌های زیستی سنتز نانوذرات است. سنتز نانوذرات نقره با استفاده از قارچ‌ها به دلیل امکان تهیه نانوذرات نقره با اندازه و شکل هندسی کنترل شده، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است [۹۹]. خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از قارچ‌ها به دلایل خواص تجمع فلزی و تحمل غلظت بالای فلز نسبت به دیگر میکروارگانیسم‌ها بیشتر است [۱۰۰، ۱۰۱]. قارچ‌ها، پتانسیل بالایی را برای اتصال دیواره سلولی به یون‌های فلزی دارند. تهیه نانوذرات به وسیله قارچ‌ها کارآمدتر، کم‌هزینه‌تر و ساده‌تر از باکتری‌ها است. به همین دلیل، قارچ‌ها به‌طور گسترده‌ای برای سنتز انواع مختلف نانوذرات از جمله نانوذرات نقره، طلا و به صورت محدود برای اکسید منگنز و تیتانیوم مورد استفاده قرار

<sup>1</sup> Portieria hornemannii

<sup>2</sup> Vibrio parahaemolyticus

<sup>3</sup> Vibrio anguillarum

<sup>4</sup> Vibrio alginolyticus

<sup>5</sup> Vibrio harveyii

<sup>6</sup> Padina sp.

گرفته‌اند. مکانیزم سنتز نانوذرات با استفاده از قارچ‌ها می‌تواند داخل سلولی یا خارج سلولی باشد. در سنتز داخل سلولی، فلز پیش‌ماده به کشت میسلیمی<sup>۷</sup> اضافه می‌شود و در زیست‌توده قارچ جذب می‌گردد. بنابراین، استخراج نانوذرات نیازمند روش‌های شیمیایی، سانتریفیوژ و فیلتراسیون برای تجزیه زیست‌توده و آزادسازی نانوذرات است [۱۰۲]. در روش‌های سنتز خارج سلولی، فلز پیش‌ماده به محلول آبی حاوی مولکول‌های زیستی زیست‌توده قارچ اضافه می‌شود که منجر به تشکیل نانوذرات آزاد می‌شود. این روش نیازی به روش و تجهیزات خاصی برای آزادسازی نانوذرات از سلول‌ها ندارد و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱۰۳]. در سال‌های اخیر، بیشتر تحقیقات بر روی تولید خارج سلولی نانوذرات به‌وسیله قارچ‌ها انجام شده است [۱۰۴]. متوکا و همکاران در سال ۲۰۱۴ سنتز نانوذرات نقره را با استفاده از قارچ اسکیزوفیلوم رادیاتوم<sup>۸</sup> انجام دادند که منجر به تولید نانوذرات نقره با اندازه ۱۰ تا ۴۰ نانومتر از طریق فرآیند بیومینرالیزاسیون خارج سلولی شد. خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره به دست آمده در برابر باکتری‌های گرم مثبت و منفی قابل قبول بوده است [۱۰۵]. فروز و همکاران در تحقیقی به سنتز نانوذرات نقره با واسطه قارچ و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات به دست آمده در برابر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس دیسانتریا<sup>۹</sup> و سالمونلا تیفی با روش انتشار دیسکی پرداختند. در این تحقیق، هاله مهار ثبت شده علیه استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس دیسانتریا و سالمونلا تیفی به ترتیب برابر با  $17.5 \pm 0.5$ ،  $17.5 \pm 0.5$  و  $18.3 \pm 0.6$  میلی‌متر بوده است [۱۰۶].

عواملی مانند pH محیط، زمان واکنش و غلظت‌های یونی بر بازده و اندازه نانوذرات تهیه شده با قارچ تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل، مطالعات زیادی به منظور بررسی اثر این پارامترها بر تهیه نانوذرات نقره با واسطه قارچ انجام شده است. راجپوت و همکاران در سال ۲۰۱۶، اثر pH و دما بر بیوسنتز نانوذرات نقره را با استفاده از قارچ فوزاریوم اکسی اسپوروم<sup>۱۰</sup> بررسی کردند. نتایج حاکی از آن است که pH محیط بر شکل نانوذرات نقره تولید شده توسط فوزاریوم اکسی اسپوروم ۴۰۵ تأثیر می‌گذارد. در

<sup>7</sup> Mycelium

<sup>8</sup> Schizophyllum radiatum

<sup>9</sup> Staphylococcus dysenteriae

<sup>10</sup> Fusarium oxysporum

جدول ۳. انواع جلبک مورد استفاده به عنوان واسطه سنتز برای تهیه نانوذرات نقره دارای خاصیت ضد میکروبی.

شماره	نوع جلبک	اندازه نانوذرات (nm)	شکل نانوذرات	نوع باکتری	هاله مهار باکتری (mm)	منبع
۱	میکرو جلبک کلاسترولا اُتورستریکا استرین BA_Chlo4 <sup>۱</sup>	۱۴،۵	شش ضلعی	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۳	[۸۹]
				اشریشیا کلی	۱۲	
				سودوموناس اُتروژینوزا	۱۰،۱	
				استرپتوکوک پیوژنز	۱۱،۲	
				باسیلوس سوبتلیس	۱۰،۰۷	
۲	عصاره جلبک سیانوباکتریوم <sup>۲</sup>	۳۰	کروی	اشریشیا کلی	۱۶،۹	[۹۰]
				کلسییلا پنومونیه	۱۶،۵	
				سودوموناس اُتروژینوزا	۱۶،۴	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۱۶،۹۵	
				اشریشیا کلی	۱۷	[۹۱]
۳	عصاره مورینگا اولیفر <sup>۳</sup>	۲۹،۴۵-۱۵،۲۲	کروی	کلسییلا پنومونیه	۱۱	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۱۹	
				باسیلوس سوبتلیس	۱۵	
				استافیلوکوکوس کاپره	۲۱	[۹۲]
				استافیلوکوکوس کاپیتیس	۱۸،۳۳	
۴	استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس	۱۶،۹۷-۶،۹۰	کروی	استافیلوکوکوس کاپره	۲۱	[۹۲]
				استافیلوکوکوس کاپیتیس	۱۸،۳۳	
				استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس	۱۵	
				اشریشیا کلی	۱۶	[۹۳]
				استافیلوکوکوس اورئوس	۲۳	[۹۴]
۵	جلبک سبز آبی (سیانوباکتریوم) اسپلاتوریا <sup>۵</sup>	۲۸	کروی	اشریشیا کلی	۱۶	[۹۳]
				استافیلوکوکوس اورئوس	۲۳	[۹۴]
				آسینتو باکتریومانی	۱۵	
				اشریشیا کلی	۱۵	[۹۵]
				سودوموتاس آپروژینوزا	۱۵	
۶	جلبک رشته ای <sup>۶</sup>	۳۰-۲۰	کروی	کلسییلا پنومنه	۱۶	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۱۴	
				سالمونلا انتریکا	۱۵	
				سارکینا	۱۵	
				کاندیا	۱۵	
۷	جلبک سبز انترومورفا روده ای <sup>۷</sup>	۹،۱۷	کروی	اشریشیا کلی	۱۵	[۹۵]
				سودوموتاس آپروژینوزا	۱۵	
				کلسییلا پنومنه	۱۶	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۱۴	
				سالمونلا انتریکا	۱۵	
۸	دونالیلا سالینا <sup>۸</sup>	۳۵	کروی	اشریشیا کلی	۴	[۹۶]
				باسیلوس سوبتلیس	۷	
				انتروباکتر	۷	
				اشریشیا کلی	۲۰	[۹۷]
				سالمونلا	۱۷	
۹	کلرلا مینوتیسیما <sup>۹</sup>	۷۳،۱۳	کروی	اشریشیا کلی	۲۰	[۹۷]
				سالمونلا	۱۷	
				کلسییلا	۱۵	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۲۰	
				باسیلوس سرئوز	۲۱	
۱۰	جلبک دریایی سارگاسوم پلی کیستوم <sup>۱۰</sup>	کمتر از ۱۰۰	کروی	استافیلوکوکوس اورئوس	۳۶	[۹۸]
				میکرو کوكوس لوتتوس	۳۵	
				سودوموناس فلورسنس	۲۵	
				سراتیا مارسسنس	۱۸	
				کلسییلا پنمونیاكول	۱۸	

۱۷	استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
۱۷	کاندیدا آلیکانس
۱۸	باسیلوس سوبتلیس
۱۵	ویبریولرا

<sup>1</sup> Microalgae coelastrella aeroterrestica strain BA\_Chlo4, <sup>2</sup> Cyanobacterial algae, <sup>3</sup> Marine brown alga Padina pavonia, <sup>4</sup> Brown Algae Sargassum vulgare, <sup>5</sup> Blue-green alga Oscillatoria princeps, <sup>6</sup> Filamentous algae, <sup>7</sup> Green algae Enteromorpha intestinalis, <sup>8</sup> Dunaliella salina, <sup>9</sup> Chlorella minutissima

گرم مثبت داشته است. اما مطالعاتی وجود دارد که در آن، مهار باکتری گرم مثبت توسط نانوذرات نقره نسبت به باکتری گرم منفی بیشتر می‌باشد. در تحقیقاتی، خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره تهیه شده به کمک قارچ اسپرژیلوس ژاپنیکس<sup>۲</sup>، پنی سیلیوم<sup>۳</sup> و اسپرژیلوس ترئوس<sup>۴</sup> بررسی شده است که نتایج حاکی از خاصیت ضعیف ضد میکروبی نانوذرات نقره بوده است.

#### ۴- تحلیل و بحث

بررسی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره به اندازه نانوذرات، نوع واسطه سنتز، مقدار واسطه سنتز، روش سنتز، شرایط سنتز، نوع باکتری‌های مورد بررسی و غیره بستگی دارند. شکل ۵ اثر نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره گیاهان را بر مهار باکتری‌های گرم مثبت و منفی نشان می‌دهد. نتایج شکل ۵ نشان می‌دهند که اندازه نانوذرات تأثیر قابل توجهی بر توانایی آن‌ها در مهار باکتری‌ها دارند. این موضوع می‌تواند به دلیل تفاوت در سطح تماس و قابلیت نفوذ نانوذرات به دیواره‌های سلولی باکتری‌ها باشد. وجود ترکیبات زیستی فعال مختلف در عصاره‌های گیاهی می‌تواند باعث تفاوت‌های قابل توجه در کارایی ضد میکروبی نانوذرات نقره تهیه شده با انواع عصاره‌های گیاهی باشد. در حالت کلی، با بررسی هاله مهار ثبت شده برای باکتری‌های گرم مثبت و منفی مشخص است که تأثیر نانوذرات بر مهار باکتری‌های گرم منفی نسبت به باکتری‌های گرم مثبت بیشتر بوده است. از دلایل تأثیر بیشتر نانوذرات نقره بر روی باکتری‌های گرم منفی می‌توان به ساختار دیواره سلولی، تجمع نانوذرات و آزادسازی یون نقره اشاره کرد. شکل ۶ نشان‌دهنده تأثیر نانوذرات نقره سنتز شده با باکتری‌ها بر مهار باکتری‌های گرم مثبت و منفی است. تحلیل داده‌های شکل

pH=۳، نانوذرات نقره‌ای به اشکال مثلثی، کروی و میله‌ای تولید می‌شوند؛ در حالی که در ۵ و pH=۷ نانوذرات یکنواخت و عمدتاً کروی شکل تولید می‌شوند. همچنین، تأثیر دماهای مختلف را بر میزان نانوذرات نقره تولید شده توسط فوزاریوم اکسی اسپوروم ۴۰۵ بررسی شد که بیشترین مقدار نانوذرات نقره در دمای بین ۵۰ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد تشکیل شده است؛ در حالی که کمترین مقدار نانوذرات نقره در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد مشاهده شده است. دماهای آنکوباسیون بر اندازه نانوذرات نقره سنتز شده تأثیر دارند. در دماهای بهینه (۵۰ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد)، نانوذرات کوچک (۱۰ نانومتر) تشکیل شدند در حالی که در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، قطر نانوذرات نقره بیش از ۵۰ نانومتر بوده است [۱۰۷]. افزایش بیشتر pH تا ۹ منجر به تشکیل ترکیبی از نانوذرات به شکل بیضوی و کروی شده است. تغییر pH محیط باعث ایجاد اندازه‌های مختلف نانوذرات می‌شود، زیرا تغییر pH بر ماهیت اسیدی یا بازی اسیدهای آمینه که در ساخت نانوذرات دخیل هستند، تأثیر می‌گذارد [۱۰۷-۱۰۹]. بیرلا و همکاران در سال ۲۰۱۳ تأثیر دما بر بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از فوزاریوم اکسی اسپوروم را مطالعه کردند و نتایج نشان داد که دمای بهینه سنتز نانوذرات نقره ۴۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد است [۱۰۹]. راموس و همکاران در سال ۲۰۲۰ سنتز زیستی خارج سلولی نانوذرات نقره را از قارچ گونه تریکودرما<sup>۱</sup> گزارش کردند و نتیجه‌گیری کرده‌اند که نانوذرات نقره، فعالیت ضدباکتری خوبی علیه باکتری‌های گرم منفی داشته است [۱۱۰].

در جدول ۴ خلاصه‌ای از مهم‌ترین قارچ‌های مورد استفاده در سنتز سبز نانوذرات نقره همراه با اندازه، شکل و خاصیت ضد میکروبی آن‌ها آورده شده است. با توجه به جدول مشاهده می‌شود که نانوذرات نقره تهیه شده با عصاره قارچ، خاصیت ضد میکروبی بیشتری بر روی باکتری گرم منفی نسبت به باکتری

<sup>2</sup> Aspergillus japonicus

<sup>3</sup> Penicillium

<sup>4</sup> Aspergillus terreus

<sup>1</sup> Trichoderma

جدول ۴. انواع قارچ مورد استفاده به عنوان واسطه سنتز برای تهیه نانوذرات نقره دارای خاصیت ضد میکروبی.




شماره	نوع قارچ	اندازه نانوذرات (nm)	شکل نانوذرات	نوع باکتری	هاله مهار باکتری (mm)	منبع
۱	آسپرژیلوس برونویولا سئوس <sup>۱</sup>	۱۵/۲۱-۰/۷۲	کروی	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۹	[۱۱۱]
				اشرشیا کلی	۱۷	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۹	
				سالمونلا	۱۹	
				باسیلوس سوبتلیس	۲۰	
۲	تریکودرما هارزیانوم	۲۱/۴۹	کروی	اشرشیا کلی	۱۵/۵۶	[۱۱۲]
				باسیلوس سوبتلیس	۱۳/۸۶	
				سالمونلا	۱۷/۴۳	
				استافیلوکوکوس اورئوس	۱۴/۶	
۳	تالارومایسس پورپوروزئوس <sup>۲</sup>	۶۰-۳۰	کروی	اشرشیا کلی	۱۷	[۱۱۳]
				شیگلا دیسانتری	۱۸	
				لیستریا مونوسیژنز	۱۳	
				سالمونلا تیفی	۱۴	
۴	اندوفیت پنی سیلیوم اگزالیکوم <sup>۳</sup>	۱۶/۹	کروی	استافیلوکوکوس اورئوس	۸	[۱۱۴]
				اشرشیا کلی	۷/۴	
۵	بوهینیا تومتوسا لین <sup>۴</sup>	۳۲	کروی	اشرشیا کلی	۶/۷۵	[۱۱۵]
				استافیلوکوکوس اورئوس	۹/۲۵	
۶	پنی سیلیوم اگزالیکوم و فوزاریوم هاینانس <sup>۵</sup>	۲۱-۳	کروی	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۵	[۱۱۶]
				باسیلوس سوبتلیس	۱۶	
				باسیلوس مگاتریوم	۱۹	
				اشرشیا کلی	۱۷	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۶	
۷	قارچ اندوفیت - پنی سیلیوم سیناموپورپورئوم <sup>۶</sup>	۳۰	کروی	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۹	[۱۱۷]
				باسیلوس سوبتلیس	۱۸	
				اشرشیا کلی	۱۹	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۸	
۸	ماکروفنگوس (قارچ) <sup>۷</sup>	۵۰	کروی	استافیلوکوکوس اورئوس	۱۲	[۱۱۸]
				باسیلوس سوبتلیس	۱۶	
				اشرشیا کلی	۱۵	
				سودوموناس آئروژینوزا	۱۷	
۹	آسپرژیلوس ترئوس	۲۳-۳/۸	کروی	اشرشیا فاسیلوس	۰	[۱۱۹]
				اشرشیا کلی	۰	
				کلسیلا پنومنه	۰	
				ولگاریس	۱۸	
				استافیلوکوکوس هومینس	۱۴	
۱۰	پنی سیلیوم	۲۳-۳/۸	۲۳	استافیلوکوکوس اپیدرمیس	۰	[۱۱۹]
				استافیلوکوکوس تیفی	۱۴	
				اشرشیا فاسیلوس	۱۲	
				اشرشیا کلی	۱۳	
				کلسیلا پنومنه	۰	
	ولگاریس	۲۳				



	۲۴	استافیلوکوکوس هومینس				
	۱۳	استافیلوکوکوس اپیدرمیس				
	۲۲	استافیلوکوکوس تیفی				
[۱۱۹]	۱۲	اشریشیا فاسیلوس	کروی	۲۳-۳/۸	آسپرژیلوس اوریزا <sup>۱</sup>	۱۱
	۱۲	اشریشیا کلی				
	۱۱	کلسیلا پنومنه				
	۲۱	ولگاریس				
	۲۳	استافیلوکوکوس هومینس				
	۱۴	استافیلوکوکوس اپیدرمیس				
	۲۲	استافیلوکوکوس تیفی				
[۱۱۹]	۱۴	اشریشیا فاسیلوس	کروی	۲۳-۳/۸	آسپرژیلوس ژاپنیکس	۱۲
	۱۵	اشریشیا کلی				
	۰	کلسیلا پنومنه				
	۲۳	ولگاریس				
	۲۴	استافیلوکوکوس هومینس				
	۱۳	استافیلوکوکوس اپیدرمیس				
	۲۵	استافیلوکوکوس تیفی				

<sup>1</sup> Aspergillus brunneoviolaceus, <sup>2</sup> Talaromyces purpureogenus, <sup>3</sup> Endophyte Penicillium oxalicum, <sup>4</sup> Bauhinia Tomentosa Linn, <sup>5</sup> Penicillium oxalicum and Fusarium hainanense, <sup>6</sup> Fungus—Penicillium cinnamopurpureum, <sup>7</sup> Macrofungal

تحقیقات تاثیر نانوذرات نقره بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. باکتری‌های گرم منفی آسیتو باکترربومانی و برونیدیموناس دیمینوتا به ترتیب کمترین و بیشترین هاله مهار ثبت شده را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین و بیشترین هاله مهار ثبت شده از بین باکتری‌های گرم مثبت مربوط به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس است.



شکل ۵. خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره گیاهان بر روی باکتری‌های (الف) گرم مثبت و (ب) گرم منفی.


شکل ۶. خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با باکتری‌ها بر روی باکتری‌های گرم مثبت و منفی (گرم منفی: قرمز، گرم مثبت: بنفش).

۶ نشان می‌دهد که مهار باکتری‌های گرم منفی و مثبت با نانوذرات سنتز شده توسط باکتری تقریباً یکسان است. در اکثر




است. عدم پراکندگی داده‌های تحقیقات مختلف نشان‌دهنده عدم تاثیرگذاری زیاد نوع عصاره گیاه بر روی ابعاد نانوذرات نقره شکل ۱۰ رابطه بین ابعاد و خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره تهیه شده با باکتری را نشان می‌دهد. تعداد تحقیقات انجام شده با واسطه سنتز باکتری برای تهیه نانوذرات نقره نسبت به عصاره گیاهان کم می‌باشد. پراکندگی زیاد ابعاد و خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با باکتری نشان‌دهنده تاثیرگذاری بالای نوع باکتری مورد استفاده جهت سنتز نانوذرات نقره می‌باشد. همچنین شکل ۱۰ نشان می‌دهد که ابعاد نانوذرات نقره تهیه شده با باکتری زیر ۵۰ نانومتر می‌باشد. محدوده ابعاد نانوذرات نقره سنتز شده با باکتری بین ۱۰ تا ۴۵ نانومتر است. همچنین، محدوده هاله مهار باکتری مختلف توسط نانوذرات نقره سنتز شده با باکتری‌ها بین ۷ تا ۲۸ میلی‌متر است.


شکل ۱۱ پراکندگی ابعاد و خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با جلبک را نشان می‌دهد. محدوده ابعاد نانوذرات نقره سنتز شده با جلبک ۱۰ تا ۷۵ نانومتر می‌باشد. محدوده هاله مهار باکتری توسط نانوذرات نقره سنتز شده با جلبک ۵ تا ۴۰ میلی‌متر است. در اغلب تحقیقات هاله مهار باکتری توسط نانوذرات نقره سنتز شده با جلبک ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر است. ارتباط بین ابعاد و خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره که از قارچ به عنوان واسطه سنتز استفاده شده است، در شکل ۱۲ نشان داده شده است. محدوده ابعاد نانوذرات نقره سنتز شده با قارچ مشابه باکتری بوده است. محدوده هاله مهار باکتری نانوذرات نقره سنتز شده با قارچ بین ۵ تا ۲۵ میلی‌متر بوده است. با توجه به شکل ۱۲ مشخص است که نانوذرات نقره در محدوده ۱۰ تا ۳۰ نانومتر خاصیت




شکل ۱۲. تاثیر ابعاد نانوذرات سنتز شده با قارچ بر خاصیت ضد میکروبی آن.



شکل ۹. تاثیر ابعاد نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره گیاهان بر خاصیت ضد میکروبی آن.



شکل ۱۰. تاثیر ابعاد نانوذرات نقره سنتز شده با باکتری بر خاصیت ضد میکروبی آن.



شکل ۱۱. تاثیر ابعاد نانوذرات نقره سنتز شده با جلبک بر خاصیت ضد میکروبی آن.

خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره در تحقیقاتی ۱۰۰ و ۲۰۰ نانومتر بوده است که با رنگ سبز در شکل ۹ نشان داده شده

در دسترس بودن عصاره گیاهان، در تحقیقات بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. نانوذرات نقره سنتز شده با قارچ‌ها به دلیل اندازه کوچک‌تر و ترکیبات فعال موجود در قارچ‌ها، بهترین عملکرد ضد میکروبی را داشته‌اند. به طور کلی، تاثیر نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره گیاهان و میکروارگانیسم‌ها بر روی باکتری گرم منفی نسبت به باکتری گرم مثبت بیشتر می‌باشد.

### تشکر و قدردانی

نویسندگان این مقاله بر خود لازم می‌دانند از بنیاد ملی علم ایران (INSF) که امکان انجام تحقیق حاضر در قالب طرح پژوهشی فراهم آورده‌اند، سپاسگزاری نمایند.

### مراجع

1. M. Khan, M. R. Shaik, S. F. Adil, S. T. Khan, A. Al-Warthan, M. R. H. Siddiqui, M. N. Tahir and W, Tremel, Dalton Trans., 47, 11988 (2018).

2. A. Nene, M. Galluzzi, L. Hongrong, P. Somani, S. Ramakrishna and X. F. Yu, Nanoscale. 13, 13923 (2021).

۳. م. ناصری، م. ایران‌نژاد و ا. مهدیلو، چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین، تهران. ۱۴۰۱.

4. V. Demchenko. S. Riabov, S. Kobylinskyi, L. Goncharenko, N. Rybalchenko, A. Kruk, O. Moskalenko and M. Shut, Sci. Rep., 10, 7126 (2020).

5. M. Nycz, K. Arkusz and D. G Pijanowska, Nanomaterials. 9, 1072 (2019).

۶. س. فروغی‌راد و م. خطیب‌زاده، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران. ۳۴ (۱۳۹۴) ۱.

7. V. Scardaci, Nanomaterials. 11, 2226 (2021).

۸. م. ناصری، م. ایران‌نژاد و ا. مهدیلو، سومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، زنجان، ایران. (۱۴۰۲).

ضدمیکروبی قابل قبولی داشته است؛ اما در تحقیقی، نانوذرات نقره با ابعاد ۲۷ نانومتر، خاصیت ضدمیکروبی نداشته است که در نمودار ۱۲ با رنگ سبز مشخص شده است.

روش سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهان نیازمند زمان کوتاه‌تری است. نانوذرات حاصل از این روش از پایداری متوسط تا بالا برخوردارند. اما سنتز نانوذرات نقره با استفاده از جلبک‌ها نیاز به زمان بیشتری دارد. پایداری نانوذرات تولید شده با جلبک‌ها مطلوب است، چرا که جلبک‌ها حاوی پلی‌ساکاریدها و مواد چسبنده‌ای هستند که به عنوان پوشش‌دهنده و پایدارکننده عمل می‌کنند. در مقابل این دو روش سنتز، سنتز نانوذرات نقره با استفاده از باکتری‌ها و قارچ‌ها زمان بیشتری نسبت به گیاهان و جلبک‌ها نیاز دارد، چرا که باکتری‌ها و قارچ‌ها به زمان بیشتری برای تکثیر و تولید متابولیت‌های مورد نیاز برای کاهش یون‌های نقره نیاز دارند. نانوذرات تولید شده با باکتری‌ها و قارچ‌ها از پایداری خوبی برخوردارند، زیرا پروتئین‌ها و پلیمرهای زیستی تولید شده به عنوان پوشش‌دهنده و پایدارکننده طبیعی عمل می‌کنند. در کل می‌توان بیان کرد، سنتز به کمک عصاره‌های گیاهی و جلبک‌ها زمان کمتری نیاز دارند و پایداری نانوذرات سنتز شده با میکروارگانیسم‌ها (جلبک، قارچ و باکتری) بیشتر است.

### ۴- نتیجه گیری

نانوذرات نقره از طریق سه روش سنتز سبز، فیزیکی و شیمیایی تهیه می‌شوند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز به دلیل سازگاری با محیط زیست، عدم مصرف مواد شیمیایی و غیره مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در روش سنتز سبز از عصاره گیاهان یا میکروارگانیسم‌هایی مانند جلبک، قارچ و باکتری به عنوان عوامل کاهنده و تثبیت‌کننده استفاده می‌شود. یکی از کاربردهای اصلی نانوذرات نقره، خاصیت ضدمیکروبی آن‌ها است که به صورت معمول، در نانوذرات سنتز شده با روش سبز بیشتر است. نانوذرات نقره قادر به تخریب دیواره سلولی باکتری‌ها و اختلال در عملکردهای حیاتی آنهاست. بنابراین، نانوذرات نقره گزینه‌ای مناسب برای مقابله با عفونت‌های باکتریایی می‌باشند. خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره گیاهان نسبت به جلبک، قارچ و باکتری کمتر گزارش شده است، اما با توجه به سادگی فرآیند و

20. G. Gahlawat, S. Shikha, B. S. Chaddha, S. R. Chaudhuri, S. Mayilraj and A. R. Choudhury, *Microb. Cell Fact.*, 15, 1 (2016).
21. P. Korshed, L. Li, Z. Liu and T. Wang, *PLoS One*. 11, e0160078 (2016).
22. M. J. Silvero C, D. M. Rocca, E. A. de la Villarmois, K. Fournier, A. E. Lanterna, M. F. Perez and J. C., Scaiano, *ACS omega*. 3, 1220 (2018).
23. M. Wypij, M., Rai, L. F., Zemljič, M., Bračić, S., Hribernik and P. Golińska, *Front. bioeng. biotechnol.*, 11, 1241739 (2023).
24. S. K. Ogata, A. C. Gales and E. Kawakami, *Braz. J. Microbiol.*, 45, 1439 (2014).
۲۵. ر. بهلولی خیوی، فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص. ۳۵ (۱۳۹۶).
26. C. Mollea, F. Bosco and D Fissore, *Antibiotics*. 11,1809 (2022).
27. L. Bonilla-Gameros, P. Chevallier, X. Delvaux, L. A. Yáñez-Hernández, L. Houssiau, X. Minne and D. Mantovani, *Nanomaterials*. 14, 609 (2024).
28. Y. Wang, Z. Li, D. Yang, X. Qiu, Y. Xie and X. Zhang, *J. Colloid Interface Sci.*, 583, 80 (2021).
29. A. Roy, O. Bulut, S. Some, A. K. Mandal and M. D. Yilmaz, *RSC adv.*, 9 (2019).
30. U. F. L. Gunpath, K.H. Lawton, A. C. Besinis, Tredwin and R.D. Handy, *Nanotoxicology*. 14, 97 (2020).
31. D.-K. H. Nguyen, N.Q. Dinh and V.-P, *Appl. Nanosci*. 13, 3709 (2023).
32. A. H. Abo-Elmagd, R. A., Hamouda, M. H., Shalan and R. A., Abdelrazak, *RSC adv.*, 10, 44232 (2020).
۹. م. ناصری، م. ایران‌نژاد و ا. مهدیلو، سومین کنفرانس ملی به کارگیری روش‌های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی، کرمان، ایران. (۱۴۰۲).
۱۰. ر. خسروی نیسیانی، پایان‌نامه، دانشگاه صنعتی سهند تبریز. ۱۳۹۹.
11. Z. Asadi, M. Saki, R. Khosravi, M. Amin, A. Ghaemi and S. Akrami, *Indian J. Microbiol.*, 1 (2024).
12. A. M. Abdel-Mohsen, J. Jancar, R. M. Abdel-Rahman, L. Vojtek, P. Hyršl, M. Dušková, and H. Nejezchlebová, *Int. J. Pharm.*, 520, 241 (2017).
13. S. S. Salem, E. F. El-Belely, G. Niedbala, M. M. Alnoman, S. E. D. Hassan, A. M. Eid and A. F. Ouda, *Nanomaterials*. 10, 2082 (2020).
۱۴. ع. شریفی و ع. شفقت، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران. ۳۹ ۱۱ (۱۳۹۹).
15. M. Pant, C. Prashar, K. C. Pandey, S. Roy, V. Pande and A. Dandapat, *RSC adv.*, 14, 1114 (2024).
16. Z. U. R. Mashwani, T. Khan, M. A. Khan and A. Nadhman, *Appl. Microbiol. Biotechnol.*, 99, 9923 (2015).
17. M. Bagirova, S. Dinparvar, A. Allahverdiyev, M., K., E. Unal, S. Abamor and M. Novruzova, *Acta Trop.*, 208, 105498 (2020).
18. M. Abbas, A. Atiq, R. Xing and X. Yan, *J. Mater. Chem.. B* 9, 4444 (2021).
19. I. A. Arefina, D. A. Kurshanov, A. A. Vedernikova, D. V. Danilov, A. V. Koroleva, E. V. Zhizhin and A. L. Rogach, *Nanomaterials*. 13, 223 (2023).


45. M. S. Mthana. M. N. Mthiyane. A. C. Ekennia. M. Singh and D. C. Onwudiwe, *Sci. Afr.*, 17, e01365 (2022).
46. O. N. UNUATA, PhD diss. 2021.
47. H. Yousaf. A. Mehmood. K. S. Ahmad and M. Raffi, *Mater. Sci. Eng. C.*, 112, 110901 (2020).
48. K. Seku. B. R. Gangapuram. B. Pejjai. K. K. Kadimpati and N. Golla, *J. Nanostructure Chem.*, 8, 179 (2018).
49. S. Valsalam. P. Agastian. M. V. Arasu. N. A. Al-Dhabi. A.-K. M. Ghilan. K. Kaviyarasu. B. Ravindran. S. W. Chang and S. Arokiyaraj, *J. Photochem. Photobiol. B*, 191, 65 (2019).
50. G. M. Sangaonkar and K. D. Pawar, *Colloids Surf. B: Biointerfaces*, 164, 210 (2018).
51. A. V. Samrot. N. Shobana and R. Jenna, *Bionanoscience*, 8, 632 (2018).
52. A. K. Alzubaidi, W. J. Al-Kaabi, A. A. Ali, S. Albukhaty, H. Al-Karagoly, G. M. Sulaiman, M. Asiri and Y. Khane, *Appl. Sci.*, 13, 2182 (2023).
53. G. Suriyakala. S. Sathiyaraj. S. Devanesan. M. S. AlSalhi. A. Rajasekar. M. K. Maruthamuthu and R. Babujanarthanam, *Saudi J. Biol. Sci.*, 29, 680 (2022)
54. M. Mousavi-Khattat. M. Keyhanfar and A. Razmjou, *Artif Cells Nanomed Biotechnol.*, 46, 1022 (2018).
55. L. Loan Khanh, N. Thanh Truc, N. Tan Dat, N. Thi Phuong Nghi, V. van Toi, N. Thi Thu Hoai, T. Ngoc Quyen, T. Thi Thanh Loan and N. Thi Hiep, *Sci. Technol. Adv. Mater.*, 20, 276 (2019).
56. N. Willian, Z. Syukri, A. Labanni and S. Arief, *Rasayan J. Chem.*, 13, 1478 (2020).
33. B. P. Dyett, H. Yu, S. Sarkar, J. B. Strachan, C. J. Drummond and C. E. Conn, *ACS Appl. Mater. Interfaces.*, 13, 53530 (2021).
34. Z. Ye and C. Aparicio, *J. Pept. Sci.*, 28, e3299 (2022).
35. R. E. Duval, J. Gouyau and E. Lamouroux, *Nanomaterials*. 9, 1775 (2019).
36. D. Acharya, K. M. Singha, P. Pandey, B. Mohanta, J. Rajkumari and L. P. Singha, *Sci. Rep.*, 8, 201 (2018).
37. S. A. P. Aromal and D, *Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc.* 97, 1 (2012).
38. G. S. Marslin, K. Id, Q.M. Selvakesavan, R.K. Kruszka, D. Kachlicki and P.G, Franklin, *Materials*. 11, 940 (2018).
39. Y. X. S. Shen, A. Yu, X.; Qiu, L. Zhang and L.Q, Zhang, *Green Chem.*, 9, 852 (2007).
40. V. V. Makarov, A.J. love and O.V. Sinitsyna, S.S Makarova, I.V. Yaminsky, M.E. Taliansky and N.O. Kalinina, *Acta Nat.* 6, 35 (2014).
41. A. K. G. Keshari, R. Srivastava, P. Singh, V. B. Yadav and J. Nath, *Ayurveda Integr Med.* 11, 37 (2020).
42. G. Das. J. K. Patra and H.-S. Shin, *Mater. Sci. Eng. C.*, .114, 111011 (2020).
43. M. Govindappa. B. Hemashekhar. M.-K. Arthikala. V. R. Rai and Y. Ramachandra, *Results Phys.*, 9, 400, (2018)
44. S. Salari. S. E. Bahabadi. A. Samzadeh-Kermani and F. Yosefzaei, *Iran. J. Pharm. Sci.*, 18, 430 (2019).

68. A. Arya, P. K. Tyagi, S. Bhatnagar, R. K. Bachheti, A. Bachheti and M. Ghorbanpour, *Sci. Rep.*, 14, 7243 (2024).
69. N. Kaur, R. Kumar, S. Alhan, H. Sharma, N. Singh, R. Yogi, V. Chhokar, V. Beniwal, M. K. Ghosh and S. K. Chandraker, *Inorg. Chem. Commun.*, 159, 111735 (2024).
70. V. V. Konduri, N. K. Kalagatur, L. Gunti, U. K. Mangamuri, V. R. Kalagadda, S. Poda and S. B. N. Krishna, *S. Afr. J.*, 168, 476 (2024).
71. M. Rafique, I. Sadaf, M. S. Rafique, M. B. Tahir, *Artif. Cells Nanomed. Biotechnol.*, 45, 1272 (2017).
72. S. Iravani, *Int. Sch. Res. Notices.*, 2014, 359316 (2014).
73. T. Klaus, R. Joerger, E. Olsson and C.-G. Granqvist, *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 96, 13611 (1999).
74. K. Kalimuthu, R. S. Babu, D. Venkataraman, M. Bilal and S. Gurunathan, *Colloids Surf. B Biointerfaces*, 65, 150 (2008).
75. N. Chatterjee, S. Pal and P. Dhar, *Next Nanotechnology*. 6, 100089 (2024).
76. H. Mohd Yusof, N. A. Abdul Rahman, R. Mohamad and U. H. Zaidan, *Appl. Sci.*, 10, 6973 (2020).
77. M. S. R. Rajoka, H. M. Mehwish, H. Zhang, M. Ashraf, H. Fang, X. Zeng, Y. Wu, M. Khurshid, L. Zhao and Z. He, *Colloids Surf B Biointerfaces*, 186, 110734 (2020).
78. G. E. Ogunleye, O. O. Akintade, K. A. Oyinlola, M. O. Kazeem and T. S. Oyewo, *International Congresses of Turkish Science and Technology Publishing*. 268, (2023)
57. A. A. Abdellatif, H. N. Alturki and H. M. Tawfeek, *Sci. Rep.*, 11, 84 (2021).
58. A. R. Deshmukh, A. Gupta and B. S. Kim, *Biomed Res. Int.*, 2019, 1714358 (2019).
59. M. Hamelian. M. M. Zangeneh. A. Amisama. K. Varmira and H. Veisi, *Appl. Organomet. Chem.*, 32, e4458 (2018).
60. A. Vijayakumari and A. Sinthiya, *Int. J. Pharm. Clin. Res.*, 10, 138 (2018).
61. S. Ansar, H. Tabassum, N. S. Aladwan, M. Naiman Ali, B. Almaarik, S. AlMahrouqi, M. Abudawood, N. Banu and R. Alsubki, *Sci. Rep.*, 10, 18564 (2020).
62. S. Hajji, S. B. Khedir, I. Hamza-Mnif, M. Hamdi, I. Jedidi, R. Kallel, S. Boufi and M. Nasri, *Biochim. Biophys. Acta - Gen. Subj.*, 1863, 241 (2019).
63. P. Prem, S. Naveenkumar, C. Kamaraj, C. Ragavendran, A. Priyadharsan, K. Manimaran, N. S. Alharbi, N. Rarokar, T. Cherian and V. Sugumar, *Green Chem. Lett. Rev.*, 17, 2305142 (2024).
64. F. Jalilian, A. Chahardoli, K. Sadrjavadi, A. Fattahi and Y. Shokoohinia, *Adv. Powder Technol.*, 31, 1323 (2020).
65. X. Cao, L. Zhu, Y. Bai, F. Li and X. Yu, *Green Chem. Lett. Rev.*, 15, 28 (2022).
66. M. Ohiduzzaman, M. Khan, K. Khan and B. Paul, *Heliyon*. 10 (2024).
67. V. R. Netala, T. Hou, S. S. Sana, H. Li and Z. Zhang, *Molecules*. 29, 1250 (2024).

90. S. Husain, S. K. Verma, M. Azam, M. Sardar, Q. Haq and T. Fatma, *Mater. Sci. Eng. C.*, 122, 111888 (2021).
91. N. Abdel-Raouf, N. M. Al-Enazi, I. B. M. Ibraheem, R. M. Alharbi and M. M. Alkhulaifi, *Saudi J. Biol. Sci.*, 26, 1207 (2019).
92. R. A. Hamouda and E. S. Aljohani, *Mar. Drugs*, 22, 154 (2024).
93. A. K. Bishoyi, C. R. Sahoo, A. P. Sahoo and R. N. Padhy, *App. Nanosci.*, 11, 389 (2021).
94. M. Danaei, M. M. Motaghi, M. Naghmachi. F. Amirmahani and R. Moravej, *Biol.*, 76, 3057 (2021).
95. A. M. Haglan, H. S. Abbas, C. Akköz, S. Karakurt, B. Aşikkutlu and E. Güneş, *Int. Nano Lett.*, 10, 197 (2020).
96. S. Shantkriti, M. Pradeep, K. Unish, V. Das, S. Nidhin, K. Gugan and A. Murugan, *App. Surf. Sci. Adv.*, 13, 100377 (2023).
97. L. Kumar, L. Mohan, R. Anand and N. Bharadvaja, *Syst. Microbiol. Biomanufacturing.*, 4, 230 (2024).
98. R. Thiurunavukkarau, S. Shanmugam, K. Subramanian, P. Pandi, G. Muralitharan, M. Arokiarajan, K. Kasinathan, A. Sivaraj, R. Kalyanasundaram and S. Y. AlOmar, *Sci. Rep.*, 12, 14757 (2022).
99. A. Gade, P. Bonde, A. Ingle, P. Marcato, N. Duran and M. Rai, *J. Biobased Mater. Bio.*, 2, 243 (2008).
100. S. Ahmad, S. Munir, N. Zeb, A. Ullah, B. Khan, J. Ali, M. Bilal, M. Omer, M. Alamzeb and S. M. Salman, *Int. J. Nanomedicine* 5087 (2019).
79. R. Esmail, A. Afshar, M. Morteza, A. Abolfazl and E. Akhondi, *BMC Microbiol.*, 22, 97 (2022).
80. A. M. Eid, S. E.-D. Hassan, M. F. Hamza, S. Selim, M. S. Almuhayawi, M. H. Alruhaili, M. K. Tarabulsi, M. K. Nagshabandi and A. Fouda, *Catalysts*, 14, 419 (2024).
81. S. Saeed, A. Iqbal and M. A. Ashraf, *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 27, 37347, (2020).
82. B. Akl, M. M. Nader and M. El-Saadony, *J. Agr. Chem. Biotechnol.*, 11, 1, (2020)
83. E. Baltazar-Encarnación, C. E. Escárcega-González, X. G. Vasto-Anzaldo, M. E. Cantú-Cárdenas and J. R. Morones-Ramírez, *J. Nanomater.*, 2019, 4637325 (2019).
84. D. Fawcett, J. J. Verduin, M. Shah, S. B. Sharma and G. E. J. Poinern, *J. Nanosci.*, 2017, 8013850 (2017).
85. T. S. Dhas, V. G. Kumar, V. Karthick, K. J. Angel and K. Govindaraju, *Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc.*, 120, 416 (2014).
86. V. da Silva Ferreira, M. E. ConzFerreira, L. M. T. Lima, S. Frases, W. de Souza and C. Sant'Anna, *Enzyme Microb. Technol.*, 97, 114 (2017).
87. R. Fatima, M. Priya, L. Indurthi, V. Radhakrishnan and R. Sudhakaran, *Microb. Pathog.*, 138, 103780 (2020).
88. P. Bhuyar, M. H. A. Rahim, S. Sundararaju, R. Ramaraj, G. P. Maniam and N. Govindan, *Beni-Suef Univ. J. Basic Appl. Sci.*, 9, 1 (2020).
89. R. S. Hamida, M. A. Ali, Z. N. Almohawes, H. Alahdal, M. A. Momenah and M. M. Bin-Meferij, *Pharm.*, 14, 2002 (2022).



112. N. Konappa, A. C. Udayashankar, N. Dhamodaran, S. Krishnamurthy, S. Jagannath, F. Uzma, C. K. Pradeep, S. De Britto, S. Chowdappa and S. Jogaiah, *Biomol.*, 11, 535 (2021).
113. A. Sharma, A. Sagar, J. Rana and R. Rani, *Micro. Nano Syst. Lett.*, 10, 2 (2022).
114. P. Gupta, N. Rai, A. Verma, D. Saikia, S. P. Singh, R. Kumar, S. K. Singh, D. Kumar and V. Gautam, *ACS omega*. 7, 46653 (2022).
115. S. Renganathan, S. Subramaniyan, N. Karunanithi, P. Vasanthakumar, A. Kutzner, P.-S. Kim and K. Heese, *Antioxid.*, 10, 1959 (2021).
116. R. Thakor, H. Mistry, H. Patel, D. Jhala, N. Parmar and H. Bariya, *J. App. Microb.*, 133, 857 (2022).
117. B. Dinesh, N. Monisha, H. Shalini, G. Prathap, J. Poyya, M. Shantaram, J. S. Hampapura, C. S. Karigar and C. G. Joshi, *Spec. Lett.*, 55, 20 (2022).
118. G. Vijayakumar, H. J. Kim, J. W. Jo and S. K. Rangarajulu, *Int. J. Mol. Sci.*, 25, 861 (2024).
119. M. A. Basheer, K. Abutaleb, N. N. Abed and A. A. Mekawey, *J. Genet. Eng. & Biotechnol.*, 21, 127 (2023).
101. A. Ahmad, P. Mukherjee, S. Senapati, D. Mandal, M. I. Khan, R. Kumar and M. Sastry, *Colloids Surf. B Biointerfaces*, 28, 313 (2003).
102. M. A. Rabeea, M. N. Owaid, A. A. Aziz, M. S. Jameel and M. A. Dheyab, *J. Environ. Chem. Eng.*, 8, 103841 (2020).
103. L. P. Costa Silva, J. P. Oliveira, W. J. Keijok, A. R. da Silva, A. R. Aguiar, M. C. C. Guimarães, C. M. Ferraz, J. V. Araújo, F. L. Tobias and F. R. Braga, *Int. J. Nanomedicine* 6373 (2017).
104. G. Gahlawat and A. R. Choudhury, *RSC adv.*, 9, 12944, (2019).
105. R. P. Metuku, S. Pabba, S. Burra, S. Hima Bindu, N. K. Gudikandula and M. Singara Charya, *3 Biotech*. 4, 227 (2014).
106. N. Feroze, B. Arshad, M. Younas, M. I. Afridi, S. Saqib and A. Ayaz, *Microsc. Res. Tech.*, 83, 72 (2020).
107. S. Rajput, R. Werezuk, R. M. Lange and M. T. McDermott, *Langmuir*. 32, 8688 (2016).
108. M. Gericke and A. Pinches, *Gold bull.*, 39, 22 (2006).
109. S. S. Birla, S. C. Gaikwad, A. K. Gade and M. K. Rai, *Sci. World J.*, 2013, 796018 (2013).
110. M. M. Ramos, E. dos S. Morais, I. da S. Sena, A. L. Lima, F. R. de Oliveira, C. M. de Freitas, C. P. Fernandes, J. C. T. de Carvalho and I. M. Ferreira, *Biotechnol. lett.*, 42, 833 (2020).
111. H. Mistry, R. Thakor, C. Patil, J. Trivedi and H. Bariya, *Biotechnolo. Lett.*, 43, 307 (2021).



# Green synthesis of silver nanoparticles: a review of the methods and antibacterial properties of nanoparticles

Meysam Naseri<sup>1</sup>, Mehdi Irannajad<sup>1\*</sup>, Akbar Mehdilo<sup>2</sup>, Raheleh Khosravi Nisiani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department of Mineral Processing Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

<sup>2</sup> University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

<sup>3</sup> Pouyeshgar NanoSabz Company, Isfahan, Iran

**Abstract:** In recent decades, silver nanoparticles have gained significant attention from researchers due to their antibacterial properties. Silver nanoparticles can be effective in combating bacterial infections by disrupting the bacterial cell walls and interfering with their biological processes. There are various methods for synthesis of silver nanoparticles, which have advantages and disadvantages. In recent years, green synthesis of silver nanoparticles has been increasingly studied due to its reduced harmful environmental effect, safety, and other benefits. The current research was carried out with the aim of introducing the most appropriate green synthesis method for the preparation of silver nanoparticles with antibacterial properties. The results show that the antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized with microorganisms is greater than silver nanoparticles synthesized with plant extracts. Furthermore, studies show that the antibacterial properties of silver nanoparticles depend on the physical and chemical characteristics of the bacterial cell wall. In this regard, the antibacterial effect of silver nanoparticles on Gram-negative bacteria is greater than on Gram-positive bacteria.

**Keywords:** Silver nanoparticles, Antibacterial properties, Plant extracts, Microorganism, Green synthesis.