

## اثر حذف مواد استخراجی بر ویژگی‌های صوتی چوب سرو سیمین (*Cupressus arizonica*)

سهیلا زمانی نسب<sup>۱</sup>، امیر لشگری<sup>۲\*</sup>، مهران روح‌نیا<sup>۳</sup>، احمد جهان‌تیباری<sup>۳</sup> و آژنگ تاج‌دینی<sup>۲</sup>

(۱) دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

(۲) دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

رایانامه نویسنده مسئول مکاتبات: amir.lashgari@kia.ac.ir

(۳) استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

<https://doi.org/10.71916/jrnr.2024.10304>

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

### چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر آب‌شویی و اتانول-استنشویی و همچنین پیش‌تیمار تخمیر بر ویژگی‌های آکوستیک گونه سرو سیمین (*Cupressus arizonica*) پرداخته شد. نمونه‌ها تحت شرایط پیش‌تیمار با مخمر نان و بدون پیش‌تیمار، مورد آب‌شویی و حذف مواد استخراجی در حلال آلی قرار گرفته و توسط نمونه ارتعاش اجباری در تیر دو سر آزاد مورد آزمون دینامیکی قرار گرفتند. هردو شیوه آب‌شویی و حذف مواد استخراجی توسط حلال آلی کاهش معنی‌دار دانسیته و میرایی ارتعاش را در پی داشت، درحالی‌که مقادیر کارایی تبدیل آکوستیک از خود افزایش نشان داد. میزان بهبود ویژگی‌های آکوستیکی در اثر اتانول-استنشویی بیش از آب‌شویی بود. پیش‌تیمار تخمیر سبب افزایش روند تغییرات در هر دو شیوه آب‌شویی و اتانول-استنشویی گردید. مدول الاستیسیته دینامیک تحت آب‌شویی و اتانول استنشویی و پیش‌تیمار تخمیر تغییر معنی‌داری از خود نشان نداد. به‌طور کلی آزمون‌های اتانول-استنشویی شده تحت پیش‌تیمار تخمیر، بالاترین شاخصه‌های صوتی را از خود به جای گذاشته‌اند.

**واژه‌های کلیدی:** ارتعاش، تبدیل آکوستیک، سرو سیمین، صوت، کارایی.

### مقدمه

چوب در صنعت کاربردهای فراوانی دارد و پیشرفت فناوری صنعتی هر روز بر موارد کاربردی آن افزوده می‌شود. ویژگی‌های صوتی چوب سبب شده که از این ماده به‌طور ویژه‌ای در ساخت ادوات موسیقی، استودیوهای صوتی و اتاق‌های بدون انعکاس صوت (اتاق مرده) به صورت ماسیو و یا ترکیبی (فرآورده‌های چوبی) استفاده شود (*Ghaznavi et al.*, 2013). در مصارف ساختمانی به‌عنوان دیوارهای جدا کننده، پوشش سقف و کف اتاق مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این مورد علاوه بر خواص استحکامی و مکانیکی این ماده، خواص آکوستیکی چوب‌ها نیز مد نظر طراحان است (*Xu et al.*, 2014). بسیاری از سازندگان سازهای سنتی از

پیشرفت علوم و تکنولوژی در صنعت سبب افزایش مطالعه بر روی چگونگی استفاده بهینه از مواد موجود در طبیعت شده است. در این راستا به نظر می‌رسد منابع تجدیدشونده از اهمیت بیشتری برخوردار باشند (*Gan et al.*, 2019a). جنگل و بدنال آن چوب که از تولیدات جنگل است، به‌عنوان یکی از منابع تجدیدشونده مهم می‌باشد (*Gan et al.*, 2019a; *Gan et al.*, 2019b). چوب ماده‌ای بی‌مانند است، وجود خلل و فرج، بافت فیبری شکل با ساختمان یاخته‌ای، هرسو نایکسانی و ناهمگنی و به‌دنبال آن وجود جهات سه‌گانه در ساختار، وجه تمایز این ماده ارزنده در مقایسه با پلیمرهای مصنوعی است (*Gan et al.*, 2019b).

بزرگ‌تر شدن فاکتور میرایی شد، درحالی‌که مدول الاستیک ویژه این چوب و همچنین فاکتور آنیزوتروپی آن تغییر معنی‌داری نداشت. *Roohnia* و همکاران (۲۰۱۵) اثر خروج مواد استخراجی از چوب گونه افرا پلت<sup>۵</sup> بر خواص آکوستیک را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از بهبود خواص آکوستیک چوب این گونه در اثر خروج مواد استخراجی بود. *Mollaeikandelousi* و همکاران (۲۰۱۶) اثر فرآیند حذف مواد استخراجی را در چوب گونه افرا چناری<sup>۶</sup> مورد بررسی قرار دادند. ایشان اعلام داشتند حذف مواد استخراجی از چوب این گونه موجب بهبود خواص آکوستیکی آن می‌گردد. *Miao* و همکاران (۲۰۲۱) اثر استخراج مواد استخراجی از چوب گونه نوئل<sup>۷</sup> را با استفاده از آب دیونیزه شده و حلال‌های آلی غیرقطبی مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل حاکی از آن بود که پس از فرآیند خروج مواد استخراجی، فاکتورهای مدول الاستیسیته، ضریب آکوستیک و میرایی ارتعاش در چوب گونه مذکور بهبود یافت.

کیفیت مکانیکی چوب، وابسته به دانسیته و سفتی دینامیک چوب است و عمده کیفیت آکوستیکی چوب در حال ارتعاش در صفحات تشدید صدا، وابسته به میرایی ارتعاش و کارایی تبدیل آکوستیک می‌باشد. بنابراین روشی که دانسیته را کاهش دهد، بدون اینکه سفتی چوب را زایل نماید (و یا حداقل میزان افت کم باشد) و در عین حال باعث کاهش مقادیر میرایی ارتعاش گردد، می‌تواند اصلاح مناسبی باشد (Roohnia, 2019; Wegst 2006). با توجه به عدم نقش ساختمانی اکثر مواد استخراجی در چوب، تخلیه هدفمند و صحیح آن می‌تواند سبب کاهش دانسیته گردد. به علاوه خروج مواد استخراجی در اکثر گونه‌ها سبب کاهش مقادیر میرایی ارتعاش و در نتیجه افزایش مقادیر کارایی تبدیل آکوستیک می‌شود (Obataya et al., 1999; Segolpayegani et al., 2012; Roohnia et al., 2015). بنابراین انجام پیش‌تیمارهایی از قبیل تخمیر (قبل از فرآیندهای حذف مواد استخراجی با حلال‌های آلی و غیرآلی) می‌تواند سبب خروج بیشتر مواد استخراجی از چوب گردد. مخمر نان بر روی گیاهان، غلات و میوه‌ها یافت می‌شود. اما به‌طور کلی به صورت خالص یافت نمی‌شود، بلکه از تکثیر

روش‌هایی همچون آب‌شویی، حرارت دادن صفحه چوب و سایر روش‌های سنتی جهت بالا بردن کیفیت صوت چوب‌های مورد استفاده در ساز استفاده می‌کنند. آنها بر این باور هستند که این قبیل تیمارها سبب ارتقا کیفی صوت حاصل از چوب‌آلات می‌گردد (Roohnia et al., 2011). در سال‌های اخیر نیز محققین بسیاری به تحقیق در مورد اثر حذف مواد استخراجی محلول در حلال‌های قطبی و غیرقطبی بر ویژگی‌های آکوستیک چوب پرداخته و موفق شدند بین انتخاب بر اساس تجربه و انتخاب بر اساس ویژگی‌های آکوستیک محاسباتی، ارتباط معنی‌داری برقرار نمایند.

*Obataya* و همکاران (۱۹۹۹) تاثیر استخراج مواد محلول در آب را بر روی خواص آکوستیکی گونه‌ای از نی به نام آراندودوناکس<sup>۱</sup> که در صفحه ارتعاش کلارینت کارایی دارد را در درصدهای رطوبت نسبی متفاوت مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که در رطوبت پایین، حضور مواد استخراجی سبب افزایش مدول الاستیسیته می‌گردد. این اثر با افزایش درصد رطوبت به دلیل خروج مواد استخراجی محلول در آب کاهش یافت. همچنین مواد استخراجی باعث افزایش قابل ملاحظه دانسیته و اصطکاک داخلی در گونه مورد مطالعه گردید. *Minato* و همکاران (۲۰۱۰) با بررسی بر روی تاثیر مواد استخراجی بر خواص ارتعاشی گونه مویرانپیرنگا<sup>۲</sup> به این نتیجه رسیدند که این گونه فاکتور میرایی خیلی کوچکی دارد و استفاده آن در ساخت آرشه ویولون ایده مناسبی نمی‌باشد. ایشان علت کمبود میرایی ارتعاش در این چوب را وجود مواد استخراجی آن و همچنین وجود موادی چون زاتیلین<sup>۳</sup> و لوانگتین<sup>۴</sup> که در ترکیبات مواد استخراجی این گونه یافت شده است، دانسته‌اند.

*Roohnia* و همکاران (۲۰۱۱) خواص آکوستیکی چوب توت سفید و گردو را پیش و بعد از آب‌شویی به روش سنتی مورد مطالعه قرار دادند. کاهش مواد استخراجی موجب بهبود خواص آکوستیکی در هر دو گونه چوب توت سفید و گردو گشت. *Segolpayegani* و همکاران (۲۰۱۲) به طور مشابه خروج مواد استخراجی چوب توت سفید را به طور تفکیکی و مرحله به مرحله در حلال‌های قطبی و غیرقطبی و تاثیرات آنها بر خواص دینامیکی آن رصد نمودند. خروج مواد

استخراجی محلول در حلال‌های آ<sup>۵</sup>

- 1 Arundodonax
- 2 Brosimun sp
- 3 Xanthyletin
- 4 Luvangetin

در شروع‌کننده خمی

- 5 *Acer velutinum*
- 6 *Acer-pseudoplatanus*
- 7 *Picea jezoensis* var. *microsperma*

از آن آزمون‌های اولیه به صورت تصادفی به دو گروه ۲۰ آزمون‌های تقسیم شدند. دسته اول بدون پیش‌تیمار تخمیر در فرآیند حذف مواد استخراجی توسط آب و سپس توسط ترکیب اتانول- استن مورد شستشو قرار گرفتند. پس از هر یک از مراحل آب‌شویی و حذف مواد استخراجی محلول در اتانول- استن، آزمون ارتعاش اجباری در تیر دو سر آزاد بر روی آزمون‌ها صورت پذیرفت. دسته دوم با پیش‌تیمار تخمیر در فرآیند حذف مواد استخراجی توسط آب و سپس توسط ترکیب اتانول- استن مورد شستشو قرار گرفت و پس از اتمام هر یک از فرآیندهای حذف مواد استخراجی، آزمون ارتعاش اجباری به منظور اندازه‌گیری ویژگی‌های آکوستیک بر روی آزمون‌ها صورت پذیرفت. لازم به توضیح است از ابتدا تا انتهای مراحل آزمون در هر دو گروه از آزمون‌ها، به منظور یکسان‌سازی رطوبت و نیل به رطوبت تعادل ۱۲ درصد، آزمون‌ها پیش از آزمون ارتعاش اجباری به مدت سه هفته در محیط کليماتيزه با شرایط ذکر شده در قبل، قرار گرفتند. جهت پیش‌تیمار تخمیر نیز از محلول آب با مخمر نان<sup>۳</sup> استفاده شد (Zamaninasab et al., 2023). به این صورت که آزمون‌ها تا زمان توقف جوشیدن آب (نشانه مصرف قند محلول در مواد استخراجی)، درون محلول با درصد ترکیب ثابت پودر مخمر و آب قرار گرفتند و پس از آنکه آزمون‌ها در شرایط محیط خشک شدند، به اطاق کليماتيزه با زمان و شرایط مذکور منتقل شده و پس از آن ابتدا وزن و ابعاد آنها اندازه‌گیری و سپس مورد آب‌شویی قرار گرفتند. آب‌شویی توسط آب مقطر به مدت ۲۴ ساعت و در دمای ۶۰ درجه سلسیوس بر روی آزمون‌های دو گروه صورت پذیرفت و فرآیند حذف مواد استخراجی در محلول اتانول-استن (نسبت ترکیب محلول ۳:۱) به مدت ۱۲ ساعت در دمای ۶۰ درجه سلسیوس صورت پذیرفت (Roohnia et al., 2015; Farvardin et al., 2015).

معروف‌ترین مخمرهای نان متعلق به جنس ساکارومایسس است که با نام *S. minor* نیز شناخته می‌شود (Zamaninasab et al., 2023). قارچ‌های موجود برای زیستن به گرما، آب، آلبومین یا مواد نیتروژن‌دار و قندها نیاز دارند. بنابراین پدیده تخمیر می‌تواند ترکیبات قندی آزاد در مواد استخراجی را در عمق چوب به الکل تبدیل نماید و خود الکل حاصله تعدادی مواد آلی دیگر را در خود حل کند و در نهایت در فرآیندهای آب‌شویی و شستشو با الکل-استن، مواد استخراجی از چوب هرچه بهتر تخلیه گردد. با توجه به موارد ذکر شده هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فرآیند آب‌شویی (حذف مواد استخراجی محلول در حلال قطبی) و فرآیند حذف مواد استخراجی با اتانول-استن (حذف مواد استخراجی محلول در حلال غیرقطبی) بر خواص آکوستیک گونه سرو سیمین<sup>۱</sup> به عنوان گونه پر مصرف در ساخت صفحه ساز گیتار آکوستیک پیش و پس از انجام پیش‌تیمار تخمیر (با مخمر نان) می‌باشد.


#### مواد و روش‌ها

چوب سرو سیمین مورد نیاز از درون چوب یک الوار تجاری تهیه شد و تعداد ۴۰ عدد تیر کوچک شعاعی با ابعاد اسمی ۲×۱۲×۱۵۰ میلی‌متر (طول، شعاعی و مماسی) از قسمت درون چوب آن استخراج گردید. آزمون‌ها به مدت زمان سه هفته برای رسیدن به رطوبت تعادل ۱۲ درصد، مطابق با استاندارد بین‌المللی ISO شماره ۳۱۲۹ در اطاق کليماتيزه با دمای ۲۱±۱ سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۶۵±۵ درصد قرار گرفتند. پس از طی مدت مذکور آزمون‌ها به منظور اندازه‌گیری ویژگی‌های اولیه فیزیکی و آکوستیکی، از اطاق کليماتيزه خارج و پس از توزین و اندازه‌گیری ابعاد، آزمون ارتعاش اجباری در تیر دو سر آزاد بر روی آنها انجام شد. لازم به توضیح است آزمون ارتعاش اجباری توسط سیستم اندی‌تی لب<sup>۲</sup> شکل گرفت (شکل ۱) و ضبط صدای حاصل از ارتعاش اجباری توسط نرم‌افزار Cooleedit انجام شد. پس

1 Cupressus arizonica

2 NDT-lab

3 S. minor



شکل ۱. تصویر شماتیک از سیستم آزمون ارتعاش اجباری در تیر دوسر آزاد

همبستگی بین مقادیر حاصل شده از ویژگی‌های اندازه‌گیری شده شامل: دانسیته، مدول الاستیسیته، میرایی ارتعاش و کارایی تبدیل آکوستیک حاصل از هر مرحله (قبل و بعد از حذف مواد استخراجی محلول در آب و محلول در اتانول-استن، بدون پیش‌تیمار و با پیش‌تیمار تخمیر)، توسط آزمون همبستگی پیرسون و برازش مدل رگرسیونی بررسی شد. مقایسه میانگین‌های هر یک از ویژگی‌های آکوستیکی حاصل از هر مرحله آزمونی (نسبت به آزمون‌های شاهد) نیز توسط آزمون آماری T test در سطح ۹۵ درصد صورت پذیرفت. درصد تغییرات در مقادیر حاصل از هر یک از فاکتورهای اندازه‌گیری شده نسبت به آزمون‌های شاهد نیز محاسبه گردید. برای انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزار SPSS Ver. 17 و برای رسم نمودار پراکندگی، همبستگی و خط رگرسیون از نرم‌افزار MS EXCEL استفاده شد.

### نتایج

در جدول (۱) مقادیر حاصل از هر یک از فاکتورهای دانسیته، مدول الاستیسیته، میرایی ارتعاش و کارایی تبدیل آکوستیک در آزمون‌های شاهد و آزمون‌های پس از آب‌شویی و اتانول-استنشویی (پیش‌تیمار شده و پیش‌تیمار نشده) آمده است. درصد تغییرات حاصل از هر یک از تیمارهای آب‌شویی و اتانول-استنشویی با پیش‌تیمار و بدون پیش‌تیمار نیز در جدول (۱) آورده شده است.

در هر یک از مراحل انجام آزمون ارتعاش اجباری در تیر دو سر آزاد، مدول الاستیسیته دینامیک توسط رابطه برنولی محاسبه شد (Bodig & Jayne, 1993).

$$\left(\frac{E}{\rho}\right)_n = \left[\frac{4\pi^2 l^2 f_n^2}{\alpha m_n^4}\right] \quad \text{رابطه (۱)}$$

$f$  فرکانس طبیعی  $n$  امین مد ارتعاش،  $m$  با اندیس شماره مد،  $n$  امین پاسخ معادله  $\cos(m) \cdot \cosh(m) = 1$  می‌باشد.  $\alpha$  پارامتری است که برای جلوگیری از پیچیدگی در رابطه برنولی استفاده شده است (Bodig & Jayne, 1993).

میرایی حاصل از ارتعاش که شاخصی برای میزان افت ارتعاش در طول زمان است از رابطه زیر محاسبه گردید (Bodig & Jayne, 1993).

$$\lambda = \frac{1}{n} \ln \left| \frac{X_1}{X_{n+1}} \right| \quad \text{رابطه (۲)}$$

$X_1$  بلندی اولیه موج در حال کاهش و  $X_{n+1}$  بلندی  $n$

امین موج پس از موج متناظر با  $X_1$ .

کارایی تبدیل آکوستیک (ACE) که از فاکتورهای مهم آکوستیکی چوب‌آلات می‌باشد توسط رابطه زیر محاسبه شد (Roohnia, 2019):

$$ACE = \frac{\sqrt{\frac{E}{\rho^3}}}{\lambda} \quad \text{رابطه (۳)}$$

ACE کارایی تبدیل آکوستیک ( $m^4/s \cdot kg$ )،  $E$

مدول الاستیسیته دینامیک (Pa) حاصل از ارتعاش طولی،  $\rho$

جرم ویژه ( $kg/m^3$ ) و  $\lambda$  میرایی ارتعاش می‌باشد.


جدول ۱. مقادیر کمی ویژگی‌های آکوستیکی

مقادیر	آزمونه‌های شاهد	آب‌شویی	درصد تغییرات نسبت به نمونه شاهد	اتانول-استن شویی	درصد تغییرات نسبت به نمونه شاهد
دانسیته (کیلوگرم بر متر مکعب)	۷۱۱	۶۹۶°	-۲/۳	۶۸۹°	-۳/۲
مدول الاستیسیته (کیگاپاسکال)	۱۱/۳۹	۱۱/۱۳	-۲/۲	۱۱/۱۰	-۲/۶
میرایی ارتعاش	۰/۰۰۷۵۵۰	۰/۰۰۷۲۰۲°	-۴/۶	۰/۰۰۷۱۲۱۰°	-۵/۷
کارایی تبدیل آکوستیک	۷۶۶/۹	۸۱۸/۷°	+۶/۸	۸۴۲/۰°	+۹/۸
	۶۹۶/۸	۷۵۶/۷°	+۸/۶	۸۱۰/۱°	+۱۶/۳

۱: بدون پیش تیمار؛ ۲: با پیش تیمار؛ \* تغییرات معنی داری

پیش تیمار شده (۵/۱- درصد) نسبت به نمونه‌های پیش تیمار نشده (۳/۲- درصد) افت بیشتری را از خود نشان داده است، درحالی‌که اثر پیش تیمار در آب‌شویی چندان محسوس نیست و اختلاف بین نمونه‌های پیش تیمار شده و پیش تیمار نشده ۰/۴ درصد می‌باشد.


در شکل (۲) به مقایسه اثر آب‌شویی و اتانول-استن‌شویی در نمونه‌های پیش تیمار شده و پیش تیمار نشده در مقادیر دانسیته پرداخته شده است. هر دو تیمار آب‌شویی و الکل-استن‌شویی باعث کاهش معنی‌دار مقادیر دانسیته در نمونه‌ها شده است. نمونه‌های الکل-استن‌شویی شده



شکل ۲. تاثیر تیمار و پیش تیمار بر مقادیر دانسیته

مدول الاستیسیته نداشته است. پیش تیمار نیز سبب اثر معنی‌دار بر مقادیر حاصل از نمونه‌های آب‌شویی شده و اتانول-استن‌شویی شده نداشته است.


شکل (۳) اثر آب‌شویی و اتانول-استن‌شویی در نمونه‌های پیش تیمار شده و پیش تیمار نشده را بر مقادیر مدول الاستیسیته به نمایش درآورده است. هر دو تیمار آب‌شویی و الکل-استن‌شویی اثر معنی‌داری بر مقادیر



شکل ۳. تاثیر تیمار و پیش تیمار بر مقادیر مدول الاستیسیته

مقادیر میرایی ارتعاش در الکل-استنشویی (۵/۸- درصد) نسبت به آبشویی (۴/۶- درصد) می‌باشد. ضمن اینکه پیش تیمار تخمیر در هر دو شیوه آبشویی (۵/۷- درصد) و اتانول-استنشویی (۹/۲- درصد) سبب افت بیشتر مقادیر میرایی ارتعاش شده است.


در شکل (۴) به مقایسه تغییرات میرایی ارتعاش در اثر آبشویی و اتانول-استنشویی در نمونه‌های پیش تیمار شده و پیش تیمار نشده پرداخته شده است. هر دو تیمار آبشویی و الکل-استنشویی باعث کاهش معنی‌دار مقادیر میرایی ارتعاش در نمونه‌ها شده است. نتایج حاکی از افت بیشتر



شکل ۴. تاثیر تیمار و پیش تیمار بر مقادیر میرایی ارتعاش

اتانول-استنشویی ۹/۸ درصد مقادیر حاصل از این فاکتور را افزایش داده است. اجرای پیش تیمار تخمیر نیز روند صعودی مقادیر کارایی تبدیل آکوستیک را در آبشویی به ۹/۸ درصد و در اتانول-استنشویی به ۱۶/۳ درصد رسانده است.

کارایی تبدیل آکوستیک نمونه‌های آبشویی شده و اتانول-استنشویی شده نیز به طور معنی‌داری از خود افزایش نشان داده است (شکل ۵). همان‌طور که در جدول (۱) و شکل (۵) ملاحظه می‌شود آبشویی ۶/۸ درصد و



شکل ۵. تاثیر تیمار و پیش تیمار بر مقادیر کارایی تبدیل آکوستیک

### بحث و نتیجه گیری

در ساختمان چوب و همچنین شرایط آزمون که در فشار اتمسفر و دمای کم صورت پذیرفت، بدون تغییر ماندن مقادیر مدولالاستیسیت، دور از انتظار نبود. پیش از این نیز سایر محققین از جمله ملایی کندلوسی (۱۳۹۴) Segolpayegani و همکاران (۲۰۱۲)، Roohnia و همکاران (۲۰۱۵)، Mio و همکاران (۲۰۲۱) و همچنین Zamaninasab و همکاران (۲۰۲۳) نتایج مشابه تحقیق حاضر را در مورد مدولالاستیسیت دینامیک گزارش داده بودند. میرایی ارتعاش یکی از مهم ترین شاخصه‌های چوب‌آلات مورد استفاده در سازهای موسیقی می‌باشد.

مطابق با تئوری، هرچه میرایی ارتعاش چوبی کمتر باشد، آن چوب جهت استفاده در صفحات تشدید صدا مناسب‌تر می‌باشد (Roohnia, 2019). نتایج تحقیقات پیشین حاکی از تاثیر متفاوت خروج مواد استخراجی بر مقادیر میرایی ارتعاش می‌باشد. به طوری که Matsunaga و همکاران (۱۹۹۹) و Segolpayegani و همکاران (۲۰۱۲) افزایش مقادیر میرایی ارتعاش در اثر خروج مواد استخراجی گونه‌های پرنامبوکو<sup>۱</sup> و توت سفید را گزارش داده‌اند. در مقابل نیز Roohnia و همکاران (۲۰۱۵)، Mollaeikandelosi و همکاران (۲۰۱۶) و Zamaninasab و همکاران (۲۰۲۳) نیز اعلام نمودند که خروج مواد استخراجی چوب گونه‌های افرا پلت، افرا چناری و گردو سبب کاهش معنی‌دار مقادیر میرایی ارتعاش می‌گردد. همین اثر متفاوت باعث شده است که برخی از محققین

با توجه به نقش غیرساختمانی مواد استخراجی، کاهش دانسیته بر اثر هر دو تیمار همانند تحقیقات نتایج حاصل از تحقیقات پیشین بدیهی بود (Roohnia et al., 2015; Segolpayegani et al., 2012). در این بین، در آزمون‌های پیش تیمار نشده، اثر اتانول-استن شویی بیش از اثر آب شویی بود. نتیجه حاصل را می‌توان به ماهیت شیمیایی مواد استخراجی گونه سرو سیمین و انحلال بیشتر این مواد در ترکیب اتانول-استن نسبت داد. نتیجه‌ای که Segolpayegani و همکاران (۲۰۱۲)، Roohnia و همکاران (۲۰۱۵) و ملایی کندلوسی (۱۳۹۴) نیز به ترتیب در مورد گونه‌های توت سفید، افرا پلت و افرا چناری گزارش داده‌اند. اثر پیش تیمار در اتانول-استن شویی باعث افت بیشتر مقادیر دانسیته، نسبت به آزمون‌های بدون پیش تیمار اتانول-استن شویی شده و آب شویی شده است (Segolpayegani et al., 2012; Roohnia et al., 2015). این مورد را می‌توان به خروج بیشتر مواد استخراجی از آزمون‌ها در اثر پیش تیمار با مخمر از یک سو و از سوی دیگر به قابلیت انحلال بیشتر مواد استخراجی حذف شده در اتانول-استن نسبت داد، چرا که پیش از این نیز صداقت و همکاران (۱۳۹۴) نیز اعلام نمودند که قندها و ترکیبات آروماتیکی بیشترین درصد مواد استخراجی گونه سرو سیمین در اثر حذف با اتانول را دارا هستند. با توجه به نقش غیرساختاری اغلب مواد استخراجی

<sup>1</sup> Guilandina echinata

کهن‌ترابی، م.، حمصی، ا.م.، طلابی‌پور، م.، روح‌نیا، م. و بازیار، ب. (۱۳۹۹) اثر ناهمگنی مصنوعی دانسیته بر مدول‌برشی دینامیک چوب بلوط بلند مازو ( *Quercus castaneifolia*). تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده، ۱۱(۲): ۴۵-۵۲.

ملائتی‌کندلوسی، م.، روح‌نیا، م. و نعیمیان، ن. (۱۳۹۴) بررسی مقدماتی ویژگی‌های آکوستیک چوب افرا پلت. جنگل و فرآورده‌های چوب، ۶۸(۴): ۹۵۹-۹۷۰.

Bodig, J. and Jayne, B.A. (1993) Mechanics of wood and wood composite. New York: Van Nostrand Reihold, 736p.

Farvardin, F., Roohnia, M. and Lashgari, A. (2015) The effect of extractives on acoustical properties of Persian silk wood (*Albizia julibrissin*). Maderas Ciencia y Tecnología, 17(4): 749-758.

Gan, W., Chen, C. and Kim, H.T. (2019a) Single-digit-micrometer thickness wood speaker. Nat Commun, 10(1):1-8.

Gan, W., Chen, C. and Wang, Z. (2019b) Dense, self-formed char layer enables a fire - retardant wood structural material. Advanced Functional Materials, 29(14): 1807444.

Ghaznavi, M., Rostamiani, A., Roohnia, M., Jahanlatibari, A. and Yaghmaeipour, A. (2013) Traditional varnishes and acoustical properties of wooden soundboards. Science International, 12(1): 401-407.

Kohantorabi, M., Hemmasi, A.M., Talaeipour, M., Roohnia, M. and Bazyar, B. (2020) Effect of artificial inhomogeneity of density and drilling on dynamic properties developed by poplar block species (*Populus Nigra*) jointed with oak wood (*Quercus Castaneifolia*) Beams. BioResources, 15(3): 4711-4726.

Kohantorabi, M., Hossein, M.A., Shahverdi, M. and Roohnia, M. (2015) Vibration based NDT methods to verify wood drying efficiency. Drvna Industrija, 66(3): 221-228.

Matsunaga, M., Minato, K. and Nakatsubo, F. (1999) Vibrational property changes of spruce wood by impregnation with water-soluble extractives of pernambuco (*Guilandina echinata* Spreng.). Journal of Wood Science, 45(6): 470-474. DOI: 10.1007/BF00776458/

Miao, Y.Y., Li, R., Qian, X.-D., Yin, Y.-X., Yang, Y., Jin, X.-L., Lin, B., Liu, Y.-X. and Liu, Z.-B. (2021) Effect of extraction on the acoustic vibrational properties of *Picea jezoensis* var. *microsperma* (Lindl.). Annals of Forest Science, 78(24): 1-13.

اجرای تیمارهایی که سبب خروج مواد استخراجی از چوب می‌گردد را نه تنها مفید ندانند، بلکه اجرای آن را مضر دانسته و آن را وابسته به ماهیت مواد استخراجی گونه بیان کنند (Matsunaga et al., 1999; Zamaninasab et al., 2023).

در تحقیق حاضر، خروج مواد استخراجی سبب کاهش معنی‌دار مقادیر میرایی ارتعاش گردید که در این بین، اجرای پیش‌تیمار قبل از اتانول-استنشویی بیشترین تاثیر را بر مقادیر از خود به جای گذاشت. بنابراین می‌توان گفت ماهیت مواد استخراجی موجود در گونه سرو سیمین تاثیر منفی در خواص صوتی آن دارد. کارآیی تبدیل آکوستیک نه تنها به‌عنوان اصلی‌ترین معیار در انتخاب چوب‌آلات با مصرف ادوات موسیقی معرفی شده (Roohnia, 2019)، بلکه به‌عنوان معیاری دقیق از وضعیت داخلی چوب از نظر وجود معایبی همچون گره و ترک معرفی شده است (کهن‌ترابی و همکاران Kohantorabi et al., 2015; Kohantorabi et al., ۱۳۹۹). پیش از این نیز در چوب گونه‌های افراپلت، افرا چناری و گردو روند افزایشی فاکتور مذکور در اثر آب‌شویی و الکل-استنشویی گزارش شده بود (Roohnia et al., 2015; Mollaeikandelousi et al., 2016; Zamaninasab et al., 2023). نتایج این تحقیق نیز ضمن تایید تحقیقات پیشین بیانگر آن است که پیش‌تیمار با مخمر سبب افزایش روند صعودی مقادیر کارآیی تبدیل آکوستیک به دنبال خروج بهتر و بیشتر مواد استخراجی، پس از آب‌شویی و اتانول-استنشویی می‌گردد. بنابراین با توجه به نتایج به‌دست آمده میتوان گفت الکل-استنشویی آزمون‌های سرو سیمین نسبت به آب‌شویی آنها اثر مثبت بیشتری بر کارآیی تبدیل آکوستیک دارد. ضمن اینکه اجرای پیش‌تیمار با مخمر سبب ارتقا بیشتر ویژگی‌های آکوستیکی در هر دو روش آب‌شویی و اتانول-استنشویی می‌گردد.

## منابع

صداقت، ا.، عبدالخانی، ع. و خدائیان‌چگینی، ف. (۱۳۹۴) استخراج و خالص‌سازی لیگنان زیست فعال ماتایی رزینول موجود در گره‌های گونه سرو سیمین (*Cupressus arizonica*). صنایع چوب و کاغذ ایران، ۶(۲): ۳۲۵-۳۳۱.



- Roohnia, M., Kohantorabi, M. and Tajdini, A. (2015) Maple wood extraction for a better acoustical performance. *European Journal of Wood and Wood Products*, 73(1): 139-142.
- Segolpayegani, A., Brémaud, I., Gril, J., Thevenon, M.F. and Pourtahmasi, K. (2012) Effect of extractions on dynamic mechanical properties of white mulberry (*Morus alba*). *Journal of Wood Science*, 58(2): 153-162.
- Wegst, U.K.G. (2006) Wood for sound. *American Journal of Botany*, 93(10): 1439-1448.
- Xu, W., Wu, Z. and Zhang, J. (2014). Effects of species and growth ring angles on acoustic performance of wood as resonance boards. *Wood Fiber Science*, 46(3): 412-420.
- Zamaninasab, S., Lashgari, A., Roohnia, M., Jahan-Latibari, A. and Tajdini, A. (2023) Fermentation pretreatment and extraction's effect on the acoustic properties of walnut wood (*Juglans regia*). *BioResources*, 18(3): 5085-5095.
- Minato, K., Konka, Y., Bremaud, I., Suzuki, S. and Obataya, E. (2010) Extractives of *Muirapiranga* (*Brosimum* sp.) and its effects on the vibrational properties of wood. *Journal of Wood Science*, 56(1): 41-46.
- Obataya, E., Umezawa, T., Nakatsubo, F. and Norimoto, M. (1999) The effect of water-soluble extractives on the acoustic properties of reed (*Arundo donax* L.). *Holzforschung*, 53(1): 63-67.
- Roohnia, M. (2019) Wood: Vibration and acoustic properties. In: Reference module in materials science and materials engineering (19<sup>th</sup> Ed.), Elsevier Inc., Amsterdam, Netherlands, pp: 1-13.
- Roohnia, M., Hashemi-Dizaji, S.F., Brancheriau, L., Tajdini, A., Hemmasi, A.H. and Manouchehri, N. (2011) Effect of soaking process in water on the acoustical quality of wood for traditional musical instruments. *BioResources*, 6(2): 2055-2065.

## Effect of removing extractives on the acoustic properties of cypress wood (*Cupressus arizonica*)

Soheila Zamaninasab<sup>1</sup>, Amir Lashgari<sup>2\*</sup>, Mehran Roohnia<sup>3</sup>, Ahmad Jahan-Latibari<sup>3</sup>, and Ajang Tajdini<sup>2</sup>

1) Ph.D. Student, Department of Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2) Associate Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

\*Corresponding author email: amir.lashgari@kia.ac.ir

3) Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

Date of Submission: 2023/09/26

Date of Acceptance: 2024/01/02

### Abstract

In this research, the effect of the soaking process and ethanol-acetone washing as well as fermentation pre-treatment in Cypress wood (*Cupressus arizonica*) on acoustic properties has been investigated. The samples were subjected to pre-treatment with bread yeast and without pre-treatment, washing with water and removal of extractives in organic solvent and subjected to dynamic test by forced vibration test in the free-free beam. Both methods of soaking process and ethanol-acetone washing resulted in a significant decrease in the density and vibration damping, while the values of acoustic conversion efficiency showed an increase. The amount of improvement of acoustic properties due to ethanol-acetone washing was more than water washing. The fermentation pre-treatment increased the changes in both water washing and ethanol-acetone washing methods. The dynamic modulus of elasticity did not show any significant change in water washing, ethanol-acetone washing and fermentation pretreatment. In general, the ethanol-acetone washed samples under fermentation pretreatment left the highest acoustic indices.

**Keywords:** ACE, Cypress wood, Sound, Treatment, Vibration.