

بیوستنز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه بومادران گل زرد (*Achillea wilhelmsii*)

نوید بلدی^۱، غلامرضا زارعی*^۲ و وحیده ضیغمیان^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

۲- گروه زراعت، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

۳- گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

چکیده

روش های مختلف زیادی برای تولید نانوذرات نقره وجود دارد ولی استفاده از گیاهان به دلیل هزینه کم و سازگاری با محیط زیست در سنتز نانوذرات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه از عصاره آبی گل های خشک گونه گیاهی بومادران گل زرد برای احیای نیترات نقره و سنتز نانوذرات نقره استفاده شد. نانوذرات تشکیل شده بوسیله طیف سنجی نور ماوراء بنفش (UV-Vis)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف سنجی فوریه مادون قرمز (FTIR) و دستگاه تعیین اندازه ذرات (PSA) مورد ارزیابی قرار گرفت. تغییر رنگ از زرد کم رنگ به قهوه ای تیره تشکیل نانوذرات نقره را نشان داد. وجود پیک جذب حاصل از آنالیز اسپکترومتری در طول موج ۴۵۰ nm نشان دهنده تشکیل نانوذرات نقره می باشد. نتایج TEM نشان داد که شکل ذرات کروی و اندازه آنها برای عصاره *A. wilhelmsii* دامنه ای بین ۲۶-۵۰ nm می باشد. مطالعات FTIR نیز دخالت احتمالی گروه های احیا کننده بر سطح نانوذرات را نشان داد. نتایج حاصل از PSA نشان دهنده پلی دیسپرسیته پایین ذرات و مطلوب بودن عصاره برای سنتز نانوذرات نقره بود. بر این اساس اندازه ذرات سنتز شده ۳۵/۷۳ nm تعیین شد. بر اساس این نتایج می توان گفت که سنتز نانوذرات نقره بوسیله عصاره بومادران یک روش ساده، سریع، غیرسمی و زیست سازگار است و می تواند در زمینه غذایی، پزشکی و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

واژه های کلیدی: نانوذرات نقره، سنتز زیستی، بومادران، *Achillea wilhelmsii*

۱- مقدمه

نانوفناوری، تحقیق و توسعه فناوری در سطوح اتمی، مولکولی یا ماکرومولکولی بوده و منجر به تولید نانوذراتی با اندازه ۱ تا ۱۰۰ نانومتر می گردد [۲]. در این میان نانوذرات فلزی بدلیل خواص مکانیکی، شیمیایی و فیزیکی

امروزه نانوفناوری یکی از رشته های جذاب و نوظهور در عرصه علوم و تحقیقات می باشد [۱]. به طور کلی

* عهده دار مکاتبات: غلامرضا زارعی

نشانی: یزد، میبد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

تلفن: ۰۳۵-۳۲۳۷۰۱۶۱، دورنگار: ۰۳۵-۳۲۳۷۰۹۶۹، پست الکترونیکی: zareigholamreza@gmail.com

مواد زیستی مزایای زیست محیطی زیادی داشته و به دلیل عدم استفاده از مواد شیمیایی سمی و خطرناک در هنگام سنتز، سازگاری زیادی برای کاربردهای دارویی و پزشکی دارد [۱۵]. استفاده از گیاهان و یا عصاره آنها برای سنتز زیستی نانوذرات به صورت خارج سلولی مزایای بیشتری دارد و می توان ساخت آنها را در یک روش کنترل شده و بر اساس اندازه، شکل و میزان پراکنش (dispersity) برای مقاصد مختلف تنظیم کرد [۱۶]. از مزایای دیگر گیاهان در سنتز نانوذرات هزینه پایین، زیست سازگاری [۱۷]، استفاده آسان و دارا بودن تنوع وسیعی از متابولیت های دخیل در عمل کاهش یون می باشد [۱۱]. سنتز نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره گیاهان را می توان به عنوان یک روش اقتصادی و ارزشمند جهت تولید نانوذرات فلزی در مقیاس بزرگ به کار گرفت [۱۸]. در سال های اخیر، چندین گیاه به صورت موفقیت آمیزی برای سنتز خارج سلولی سریع و کارآمد نانوذرات طلا، نقره و مس مورد استفاده قرار گرفته اند [۱۹]. عصاره گیاهان کاج، خرما، جینگو، ماگنولیا و چنار برای تهیه نانوذرات نقره توسط محلول آبی $AgNO_3$ استفاده شده اند [۲۰]. از عصاره گیاهانی مثل شمعدانی، یونجه، کاج و چنار نیز برای سنتز موفقیت آمیز نانوذرات نقره استفاده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده پایداری بالای نانوذرات نقره سنتز شده به این روش می باشد و بیومولکول های موجود در عصاره که شامل آلکالوئیدها، ترکیبات الکلی و پلی ساکاریدی است به عنوان عامل احیاء یون های نقره در نظر گرفته شدند [۲۱]. تحقیقی دیگر پروتئین ها، آنزیم ها، فلاونوئیدها، تریپتوفانها و کوفاکتورها را عامل احیاء یون های نقره و تثبیت نانوذرات می داند [۲۲]. حیدری و همکاران سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره آبی گیاه رزماری را مطالعه نموده و گزارش کردند که نانوذرات غالباً کروی با اندازه ۲۰-۴۰ nm تشکیل شد [۱۸]. اعتمادی و همکاران سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه چای سبز [۲۰] و کاوسی و یعقوبی سنتز نانوذرات نقره را با استفاده از عصاره گیاه مرزنجوش اروپایی گزارش

منحصر بفردی از جمله نسبت زیاد سطح به حجم [۳]، اندازه کوچکتر، توزیع یکنواخت سایز، رسانایی الکتریکی و دمایی بیشتر و فعالیت فوتوکاتالیکی و زیست سازگاری [۱]، کاربرد گسترده ای در زمینه بیوتکنولوژی، پزشکی، تصویربرداری و کشاورزی داشته اند [۴،۵]. از این رو تاکنون نانوذرات فلزی متعددی نظیر پلاتین، پالادیوم، طلا، نقره و مس مورد استفاده قرار گرفته اند [۶]. در بین انواع مختلف نانوذرات فلزی، نانوذره نقره به دلیل کاربردهای گسترده مانند فعالیت های آنتی باکتریال، ضد ویروسی، ضد سرطان، کاتالیتیک، پزشکی و اپتوالکترونیک توجه ویژه ای را به خود جلب نموده است [۷]. تاکنون روش های مختلف فیزیکی و شیمیایی برای سنتز نانوذرات فلزی به کار گرفته شده اند [۵،۸]. اگر چه ممکن است روش های فیزیکی و شیمیایی در تولید خالص نانوذرات نقره بسیار موفقیت آمیز باشند اما به طور کلی گران، زمان بر و بالقوه برای محیط زیست خطرناک می باشند [۹]. چنین فرآیندهایی معمولاً به دلیل استفاده از عوامل کاهنده شیمیایی مانند سدیم بورهیدراید، تری سدیم سیترات و دی متیل فرمامید اثرات زیست محیطی خطرناکی را به جا می گذارند [۱۰]. روش های شیمیایی معمولاً منجر به باقی ماندن مقداری از واکنشگرهای سمی و عدم استفاده از نانوذرات حاصل در کاربردهای زیستی می شوند و همچنین ممکن است اثر ناسازگاری در کاربرد پزشکی داشته باشند [۱۱]. به تازگی نانوذرات فلزی به میزان زیادی در شامپو، صابون، لوازم آرایشی، خمیر دندان و سایر محصولات پزشکی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرند و به طور مستقیم با سیستم های انسانی سروکار دارند [۱۲]، از این رو با توجه به ضرورت استفاده از روش هایی با بازدهی بالا، کم هزینه، زیست سازگار، غیر سمی و تولید نانوذراتی با اندازه و شکل دلخواه، استفاده از روش های زیستی به شدت مورد توجه قرار گرفته است [۱۳]. امروزه روش های زیستی کارآمدی با استفاده از باکتری، مخمر، ویروس، قارچ و گیاهان برای تولید نانوذرات نقره به کار گرفته شده اند [۱۴]. استفاده از

عصاره گیری ابتدا ۲۵ g از گل های خشک شده آن در داخل یک بشر ریخته و با آب مقطر به حجم ۱ L رسانده شد و به مدت ۵ دقیقه جوشانده شد. عصاره حاصل از آن پس از سرد شدن، توسط کاغذ صافی و فیلترهای $0.45 \mu\text{m}$ فیلتر گردید.

۲-۲- سنتز نانوذرات نقره

به منظور سنتز نانوذرات از محلول نیترات نقره AgNO_3 با غلظت ۲۰ mM استفاده گردید. بدین ترتیب ۱۰ mL از عصاره تهیه شده به طور جداگانه به ۹۰ mL از محلول نمک نیترات نقره افزوده شد. واکنش در دمای اتاق انجام گرفت و تغییر رنگ عصاره از زرد کم رنگ به قهوه ای تیره تا سیاه نشان دهنده تولید نانوذرات نقره می باشد [۱۶].

۲-۳- تعیین ویژگی های فیزیکوشیمیایی

۲-۳-۱- آنالیز اسپکتروفوتومتری با نور UV

به منظور تایید سنتز نانوذرات از روش های اسپکتروفوتومتری حدود $200 \mu\text{L}$ از محلول رنگی حاصل از برهم کنش عصاره گیاهی بومادران و نمک نقره به حجم ۱ mL رسانده شده و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در بازه طول موج ۴۰۰-۶۰۰ nm بررسی گردید. پیک جذب در حدود طول موج ۴۵۰ nm نشان دهنده وجود نانوذرات نقره و در واقع تولید آن است.

۲-۳-۲- بررسی تصاویر TEM


برای انجام این کار، ۵ ml از محلول دارای نانوذره های نقره به مدت ۵ دقیقه تحت اولتراسونیک قرار گرفت تا همگون گردد. سپس چند قطره از آن بر روی شبکه های مسی پوشیده شده با کربن قرار داده شد و در مجاورت هوا و دمای اتاق خشک گردید تا لایه نازکی از نمونه حاصل شود. در نهایت اندازه و نحوه توزیع نانوذرات نقره سنتز شده توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM (مدل ZEISS، ساخت آلمان) مورد بررسی قرار گرفت.

نمودند [۲۳]. بومادران (*Achillea*) گیاهی از خانواده کاسنی است که دارای خواص دارویی و درمانی متعددی می باشد [۱۶]. این گیاه حاوی فلاونوئیدها، آلکالوئیدها و سزکوئی ترین لاکتون هاست و در درمان چربی خون و فشار خون بالا مورد استفاده قرار می گیرد [۲۴]. گونه بومادران گل زرد *Achillea wilhelmsii* گیاهی نسبتاً کوچک، علفی دارای گل های زرد لیمویی می باشد و در اکثر نقاط کشور از جمله یزد پراکنش دارد [۲۵]. جواد کریمی و همکاران در طی پژوهشی با استفاده از عصاره گل های گونه گیاهی *Achillea wilhelmsii* نانوذرات اکسید کادمیوم را سنتز نمودند. در طی این مطالعه نانوذرات کادمیوم با موفقیت سنتز شدند و طبق اظهارات آنها برخی ترکیبات نظیر تانین ها، فلاونوئیدها، آلکالوئیدها و کارتنوئیدهای موجود در عصاره مسئول اصلی کاهش یون های کادمیوم و پایداری نانوذرات بودند [۲۶]. علاوه بر این از برگ های خشک این گونه گیاهی برای تولید موفق نانوذرات طلا نیز استفاده شده است [۲۷]. با توجه به اینکه عصاره این گیاه سرشار از مواد آنتی اکسیدانی و کاهنده مثل فلاونوئیدها، آلکالوئیدها، ترین ها و غیره بوده و می تواند به عنوان یک عامل کاهنده در سنتز نانوذرات نقره نقش داشته باشد، لذا بررسی اثر آن به عنوان یک منبع زیستی ایمن در احیاء یون های نقره به نانوذرات فلزی می تواند جالب توجه و حائز اهمیت باشد. در این پژوهش، هدف ما بررسی یکی دیگر از جنبه های این گونه گیاهی و معرفی آنها به عنوان منبع زیستی مفید و قابل دسترس برای سنتز نانوذرات نقره می باشد.

۲- فعالیت های تجربی

۲-۱- تهیه عصاره گونه گیاهی

گل های خشک شده گونه گیاهی بومادران با نام علمی *Achillea wilhelmsii* از منطقه شهرستان اردکان تهیه و توسط متخصصین دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی میبد مورد بررسی و تایید گونه قرار گرفت. جهت



(الف)



(ب)



(ج)

شکل ۱: تغییر رنگ محلول حاصل از برهم کنش عصاره و نیترات نقره: الف) محلول نیترات نقره $AgNO_3$ قبل از اضافه کردن به عصاره ب) تغییر رنگ محلول حاصل از افزودن نیترات نقره به عصاره گیاهی بعد از ۳۰ دقیقه و ج) تغییر رنگ محلول حاصل بعد از مدت زمان ۶۰ دقیقه.



شکل ۲: تغییر رنگ محلول حاصل از برهم کنش عصاره و نیترات نقره بعد از ۲ ساعت.

۲-۳-۳- بررسی طیف مادون قرمز (FT-IR)

برای بررسی گروه‌های عاملی درگیر در سنتز و احیاء نانوذرات از تکنیک FT-IR استفاده شد. محلول حاصل از برهم کنش سه مرتبه و با سرعت ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شده و پس از دور ریختن محلول رویی، رسوب با آب دیونیزه شستشو داده شد تا ناخالصی‌ها و پروتئین‌های آزاد حذف گردند. سپس در آون معمولی و دمای $60^{\circ}C$ به مدت یک ساعت خشک گردید.


۲-۳-۴- بررسی توزیع قطر و اندازه نانوذرات

جهت آماده کردن نمونه‌ها ۱ mL از محلول حاصل از برهم‌کنش، با آب مقطر به حجم ۱۰ mL رسانده شد و توسط دستگاه تعیین اندازه ذرات (PSA) براساس سنجش DLS مورد آنالیز قرار گرفت.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- تغییر رنگ محلول و تایید سنتز نانوذرات نقره

پس از افزودن محلول نیترات نقره به محلول عصاره، رنگ محلول به آرامی از زرد کم رنگ به قهوه‌ای تیره در دمای اتاق، و طی مدت زمان ۶۰ دقیقه تغییر کرد (شکل ۱). همانگونه که در شکل مشخص است این تغییر رنگ پس از گذشت دو ساعت مشخص تر شد (شکل ۲). این موضوع با نتایج حاصل از کار Ramteke و همکارانش [۲۸] و Sivaraman و همکاران مشابهت داشت [۲۹]. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در مورد بومادران، می‌توان گفت که شاید تنوع در ترکیبات موجود در عصاره بومادران از جمله پروتئین‌ها، فلاونوئیدها [۳۰]، ترپنوئیدها، ترکیبات هتروسیکلیک محلول در آب مثل آلکالوئیدها [۲۷] که آنتی اکسیدان‌های قوی بوده و پتانسیل بالایی برای احیاء یون‌های فلزی دارند [۳۱]، باعث می‌شود که عصاره این گیاه بتواند به عنوان یک کاهنده خوب عمل کرده و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی باعث کاهش یون‌های نقره و تولید نانوذرات نقره



شکل ۳: آنالیز اسپکتروفتومتری نانوذرات نقره تولید شده بوسیله گونه گیاهی *A. wilhelmsii*

شود. تغییر رنگ مشاهده شده در محلول حاصل از برهمکنش نیترات نقره و عصاره یک نشانه واضح و اولین نشانه از تشکیل نانوذرات نقره در واکنش می‌باشد [۳۲] و این تغییر رنگ ناشی از ارتعاشات پلاسمون سطحی در نانوذرات است [۳۳]. بنابراین بر اساس سایر پژوهش‌های مشابه در این زمینه می‌توان گفت تولید نانوذرات به روش زیستی به صورت یک مرحله‌ای و مقرون به صرفه بوده و در زمان بسیار کم، فرآیند احیاء تکمیل می‌شود [۳۴].


۳-۲- بررسی خواص فیزیکی شیمیایی

۳-۲-۱- نتایج حاصل از آنالیز اسپکتروفتومتری


بعد از مشاهده تغییر رنگ محلول، به منظور تایید سنتز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه مورد آزمون، از روش اسپکتروفتومتری استفاده شد. طیف UV-Vis ثبت شده نشان‌دهنده افزایش ارتعاشات پلاسمون سطحی می‌باشد. در واقع الکترون‌های آزاد موجود در نانوذرات نقره با جذب نور مرئی برانگیخته می‌شوند و به یک تراز انرژی بالاتر می‌روند، ولی چون الکترون در حالت برانگیخته ناپایدار است، بنابراین دوباره به تراز انرژی پایه برمی‌گردد یک فوتونی را از خود ساطع می‌کند [۳۵]. نانوذرات نقره بسته به روش تهیه، اندازه و شکل ذرات تولید شده دارای نوار جذبی از گستره ۳۸۰ تا ۴۵۰ نانومتر می‌باشند. نتایج حاصل از برهمکنش محلول نیترات نقره و عصاره در شکل ۳ نشان داده شده است. یافته‌های حاصل از طیف UV-Vis نشان داد که λ_{max} در حدود ۴۵۰ نانومتر می‌باشد که با نتایج مطالعات Jain و همکاران [۱۵] و کریمی و محسن‌زاده در زمینه تولید نانوذرات نقره به روش زیستی هم‌خوانی دارد [۱۶].

۳-۲-۲- مطالعه تصاویر TEM

شکل و اندازه تقریبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره حاصل از گونه گیاهی *A. wilhelmsii* در شکل ۴ مشخص شده است. تصاویر حاصله نشان‌دهنده تراکم بالای نانوذرات نقره سنتز شده به وسیله عصاره بومادران بوده و




(الف)



(ب)

شکل ۴: تصویر TEM مربوط به نانوذرات سنتز شده بوسیله گونه گیاهی *A. wilhelmsii*: (الف) مورفولوژی نانوذرات نقره به حالت کروی و یا چند ضلعی و غیر یکنواخت می‌باشد (ب) اندازه نانوذرات سنتز شده در حدود ۵۰-۲۶ nm است و موندیسپرس می‌باشند.




شکل ۵: طیف IR نانوذره نقره سنتز شده بوسیله عصاره گونه گیاهی *Achillea wilhelmsii*: طیف جذب‌های مختلف نشان دهنده ترکیبات متفاوت آروماتیک، آلیفاتیک و پروتئینی موجود در عصاره می‌باشد که در سنتز و پوشش نانوذرات نقش داشته‌اند.

نانوذرات توسط گیاهان، گیاه می‌تواند نقش احیا کننده یون‌های فلزی و هم چنین تثبیت کننده این نانوذرات را ایفا کند [۳۹]. علاوه بر این مطالعات نشان داده‌اند که مولکول‌های زیستی مانند فنل و فلاونوئید و پروتئین‌های موجود در عصاره گیاهان در کاهش یونها و تبدیل آنها به نانوذرات فلزی نقش مهمی ایفا می‌کنند [۴۰]. همچنین در تحقیقی که شهاب علی خان و همکارانش انجام دادند، نانوذرات طلا با استفاده از پروتئین خالص شده، سنتز شد که تایید کننده تاثیر پروتئین‌ها و اسید آمینه‌های موجود در عصاره گیاهی در سنتز نانوذرات می‌باشد [۴۱]. پیش از این نیز Bankar و همکارانش تاثیر پروتئین‌ها را بر سنتز نانوذرات گزارش کردند [۴۲]. اگرچه علی‌رغم اثبات نقش پروتئین‌ها در فرآیند سنتز نانوذرات، مکانیزم عمل آن هنوز مشخص نشده و حتی گزارش‌هایی مبنی بر تاثیر سایر ترکیبات زیستی موجود عصاره در سنتز نانوذرات موجود است [۴۳]، در طی پژوهشی که توسط Filippo و همکارانش انجام گرفت تاثیر کربوهیدرات‌هایی مانند گلوکز، مالتوز در احیاء یونها گزارش گردید [۴۴]. Varma و Speth نیز اثر فلاونوئیدها در سنتز نانوذرات را گزارش کردند [۴۵]. بر اساس این پژوهش‌های مشابه می‌توان بیان داشت که ترکیبات متنوع موجود در عصاره نقش اصلی را در این زمینه ایفا می‌نمایند.

شکل نانوذرات نیز تقریباً کروی است اما بصورت یکنواخت نمی‌باشد. بر طبق نتایج حاصل از تصاویر TEM سایز نانوذرات نقره حاصل رنجی بین ۵۰-۲۶ nm می‌باشد که با نتایج حاصل از تحقیقات دیگر که با استفاده از عصاره سایر گیاهان انجام گرفته بود هم‌خوانی داشت [۳۶]. در تحقیقاتی که Kim و Song بر روی سنتز نانوذرات توسط پنج گیاه انجام دادند نتایج متفاوتی را به دست آوردند، آنها به نانوذراتی با ابعاد ۱۵ تا ۵۰ نانومتر دست یافتند [۳۷]. البته باید توجه داشت که پارامترهایی مانند pH، تغییرات دما، زمان و غلظت‌های مختلف نمک نقره و نیز عصاره می‌تواند بر تغییرات اندازه نانوذرات تولیدی تاثیر داشته باشد [۳۸].

۳-۲-۳- بررسی طیف مادون قرمز (FT-IR)

مطالعه طیف FT-IR اطلاعاتی را در زمینه گروه‌های شرکت کننده در واکنش احیاء یون‌های نقره و تثبیت و پایداری نانوذرات حاصل به ما داد. شکل ۵ طیف FT-IR نانوذرات سنتز شده به وسیله عصاره را در محدوده ۵۰۰ تا 4000 cm^{-1} نشان می‌دهد. طیف نانوذرات نقره باندهای قوی را به ترتیب در $3422/70$ ، $1631/78$ ، $2923/69$ ، $1507/43$ و $822/23$ cm^{-1} نشان داد. باندهای جذبی مشاهده شده در $3422/43$ و $2923/69$ cm^{-1} به ترتیب با فراوانی ارتعاش کششی N-H ناشی از اتصالات پپتیدی پروتئین‌های موجود در عصاره و گروه عاملی C-C در ارتباط می‌باشند. باند جذبی مشخص در محدوده $1631/78$ cm^{-1} را می‌توان به گروه آمید I پروتئین‌ها (زنجره N-H) و حلقه‌های آروماتیک نسبت داد. طیف مشاهده شده در $1507/43$ cm^{-1} نیز مربوط به گروه‌های CH_3 -آکالین‌ها می‌باشد. پیک جذبی $1037/70$ می‌تواند به عنوان پیک جذبی ارتعاشات کششی C-N آمین‌های آلیفاتیک، C-O-C- کربوکسیلیک اسیدها، C-O- استرها یا C-F آلکیل هالیدها در نظر گرفته شود. پیک $671/23$ cm^{-1} نیز مربوط به کشش C-Br آلکیل هالیدهاست. بر اساس سایر پژوهش‌های انجام شده در زمینه سنتز زیستی



شکل ۶: نمودار توزیع اندازه و قطر ذرات برای نانوذره نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه *A. wilhelmsii* بر حسب تعداد ذرات.

۴- نتیجه گیری

مطالعه حاضر گزارشی از سنتز زیستی آسان، مقرون به صرفه، ایمن و تک مرحله‌ای نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گل‌های خشک بومادران را نشان داده است. در این پژوهش نانوذرات نقره به روش خارج سلولی بوسیله عصاره گیاه بومادران و در دمای اتاق سنتز گردیدند. بررسی‌های صورت گرفته در این تحقیق نشان داد که ترکیبات موجود در عصاره از جمله ترکیبات ترپنوئیدی، فلاونوئیدی و پروتئین‌ها، در کاهش یون‌های فلزی نقش داشته و در نهایت موجب تثبیت نانوذرات سنتز شده می‌شوند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که مقدار این ترکیبات و خاصیت احیاء کنندگی و آنتی

همانگونه که قبلاً اشاره شد گیاه بومادران دارای ترکیبات طبیعی فراوانی چون ترکیبات آنتی اکسیدانی، فنل‌ها، فلاونوئیدها و ترپنوئیدها می‌باشد. در این مطالعه نتایج حاصل از طیف IR که بر روی نانوذرات حاصل از برهم کنش عصاره بومادران و نیترات نقره انجام گرفت، پیک‌های مشخصی از آمیدهای مربوط به پروتئین‌ها را نشان داد. همچنین پیک‌هایی که با حلقه‌های آروماتیک و اتصالات اتری و استری هستند قابل مشاهده بود. بر این اساس می‌توان اظهار داشت که فلاون‌ها، ترپنوئیدها و ترکیبات آلیفاتیک و آروماتیک موجود در عصاره مسئول احیاء یون‌های نقره و پایداری نانوذرات نقره می‌باشند.

۳-۲-۴- بررسی پراکنش قطر و اندازه نانوذرات

پراکنش نور دینامیکی روشی فیزیکی است که برای تعیین توزیع ذرات موجود در محلول‌ها و سوسپانسیون استفاده می‌شود. این روش غیرمخرب و سریع برای تعیین اندازه ذرات در محدوده چند نانومتر تا میکرون به کار می‌رود. در فناوری‌های اخیر، ذراتی با قطر کمتر از نانومتر نیز با این روش قابل اندازه‌گیری هستند. این روش به برهم کنش نور با ذره بستگی دارد. نور پراکنده شده بوسیله نانوذرات موجود در سوسپانسیون با زمان تغییر می‌کند که می‌تواند به قطر ذره ارتباط داده شود [۴۶]. نمودارهای حاصل از آنالیز اندازه ذرات تولید شده توسط عصاره در شکل ۶ مشخص است. میانگین اندازه نانوذرات حاصل از عصاره برابر با ۳۵/۷۳ nm می‌باشد که با نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ TEM که اندازه نانوذرات در رنجی از ۲۶-۵۰ nm بود برابری می‌نماید. همانگونه که در تصویر مشخص است پلی‌دیسپرسیت ذرات پایین، کمتر از ۱ و حدود ۰/۲ بوده که این نشان دهنده همگن بودن نانوذرات سنتز شده و مطلوب بودن عصاره برای سنتز نانوذرات نقره است.

[۱۸] روح‌الله حیدری، مرضیه رشیدی‌پور، مژگان آزادپور، "سنتر سبز نانوذرات نقره توسط عصاره آبی گیاه رزماری و بررسی خواص ضد میکروبی آن‌ها"، نشریه نانومواد، شماره ۲۶، ۱۳۹۵، ۱۰۶-۹۹.

[19] J.K. Andeani, H. Kazemi, S. Mohsenzadeh, A. Safavi, *Dig J Nanomater Bios*, **6**, 2011, 1011.

[۲۰] معصومه اعتمادی، داوود مجیبی کلهری، امید عزیزیان شرمه، علی قاسمی، "فیتوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی چای سبز و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن‌ها"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، شماره ۱، ۱۳۹۶، ۵۲-۳۹.

[21] S. Irvani, H. Korbekandi, S.V. Mirmohammadi, B. Zolfaghari, *Research in pharmaceutical sciences*, **9**, 2014, 385.

[22] F. Tavakoli, M. Salavati-Niasari, F. Mohandes, *Materials Research Bulletin*, **63**, 2015, 51.

[۲۳] سمیه کاوسی، هاشم یعقوبی، "سنتر نانوذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه مرزنجوش اروپایی و بررسی اثرات ضد میکروبی آن"، شماره ۲، ۱۳۹۶، ۲۷-۱۴.

[24] S. Asgary, G. Naderi, N. Sarrafzadegan, N. Mohammadifard, S. Mostafavi, R. Vakili, *Drugs under experimental and clinical research*, **26**, 2000, 89.

[25] K. Javidnia, R. Miri, H. Sadeghpour, *DARU Journal of Pharmaceutical Sciences*, **12**, 2004, 63.

[26] J. Karimi Andeani, S. Mohsenzadeh, *Journal of Chemistry*, **1**, 2013, 63.

[27] J. Karimi-Andeani, H. Kazemi, S. Mohsenzadeh, A. Safavi, *Dig J Nanomater Bios*, **6**, 2011, 1011.

[28] C. Ramteke, T. Chakrabarti, B.K. Sarangi, R.A. Pandey, *Journal of chemistry*, **12**, 2013, 115.

[29] S.K. Sivaraman, I. Elango, S. Kumar, V. Santhanam, *Current science*, **97**, 2009, 1055.

[۳۰] محمود رضا حیدری، صدیقه ابراهیمی، میترا مهربانی، عباس پرداختی، جلال وفازاده، "تاثیر عصاره متانولی بومندران بر تشنج ناشی از پیکروتوکسین در موش سفید کوچک"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، شماره ۴، ۱۳۸۴، ۱۳-۷.

[31] A. Saboura, A. Ahmadi, A. Zeynali, M. Parsa, *Rums*, **13**, 2017, 249.

[32] S.S. Shankar, A. Rai, A. Ahmad, M. Sastry, *Journal of colloid and interface science*, **275**, 2004, 496.

[33] M. Linga-Rao, N. Savithramma, *Res. in Biotechnology*, **3**, 2012, 41.

[۳۴] امید عزیزیان شرمه، جعفر ولی‌زاده، میثم نوروزی‌فر، علی قاسمی، "بررسی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی گیاه آقطی"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شماره ۵، ۱۳۹۶، ۱۰۸-۹۲.

[35] N. Thangaraju, R. Venkatalakshmi, *Nano Biomed. Eng.*, **4**, 2012, 89.

[۳۶] صابر حیدرزاده، هاشم یعقوبی، "سنتر سبز و بررسی اثرات ضد میکروبی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره بهارنارنج"، مجله علوم پزشکی رازی، شماره ۱۵۷، ۱۳۹۶، ۲۴-۱۵.

[37] J. Song, B. Kim, *Bioprocess and biosystems engineering*, **32**, 2009, 79.

[38] R. Sankar, A. Karthik, A. Prabu, S. Karthik, K.S. Shivashangari, V. Ravikumar, *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, **108**, 2013, 80.

[39] D. Philip, *Physica E.*, **42**, 2010, 1417.

[40] M. Shokrzadeh, S.S. Saravi, *Journal of medicinal plants research*, **4**, 2010, 95.

[41] S.A. Khan, A. Ahmad, *RSC Advances*, **4**, 2014, 7729.

[42] A. Bankar, B. Joshi, A.R. Kumar, S. Zinjarde, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, **368**, 2010, 58.

[۴۳] مهرداد خاتمی، میثم سلطانی‌نژاد، کیقباد کیکاوسی، "سنتر زیستی نانوذرات طلا با استفاده از تراوش‌های بذر گیاه شیدر ایرانی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، شماره ۲، ۱۳۹۵، ۳۰-۲۳.

[44] E. Filippo, A. Serra, A. Buccolieri, D. Manno, *Journal of Non-Crystalline Solids*, **356**, 2010, 344.

اکسیدانی عصاره گیاه در سنتز نانوذرات مطلوب، مهم و ضروری می‌باشد. نتایج حاصل از بررسی‌های فیزیکوشیمیایی و آنالیز اسپکتروفتومتری نشان داد که گیاه بومادران پتانسیل بالایی در احیاء نمودن رادیکال‌های آزاد و یون‌های فلزی دارد. علاوه بر این با در نظر گرفتن جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی، نانوذرات تولیدی که با این روش تولید می‌شوند به علت عدم به کارگیری مواد شیمیایی خطرناک پتانسیل این را دارند تا در صنایع مرتبط با سلامت انسان مانند بهداشت و درمان مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان گفت که عصاره گیاه بومادران، به عنوان روشی ساده، کم هزینه و بدون نیاز به استفاده از مواد مخرب محیط زیست و سریع گزینه مناسبی برای تولید نانوذرات نقره بدون آسیب به محیط زیست می‌باشد.

مراجع

- [1] S. Bishnoi, A. Kumar, R. Selvaraj, *Materials Research Bulletin*, **97**, 2018, 121.
- [2] R.S. Parikhani, H. Sadighi, M. Bijani, *Journal of Agricultural Science and Technology*, **20**, 2018, 205.
- [3] J. Saha, A. Begum, A. Mukherjee, S. Kumar, *Sustainable Environment Research*, **27**, 2017, 245.
- [4] G. Bagherzade, M.M. Tavakoli, M.H. Namaei, *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, **7**, 2017, 227.
- [5] I. Khan, K. Saeed, I. Khan, *Arabian Journal of Chemistry*, **10**, 2017, 439.
- [6] S. Menon, S. Rajeshkumar, V. Kumar, *Resource-Efficient Technologies*, **3**, 2017, 122.
- [7] A. Chahardoli, N. Karimi, A. Fattahi, *Advanced Powder Technology*, **29**, 2018, 202.
- [8] R.D. Rivera-Rangel, M.P. Gonzalez-Munoz, M. Avila-Rodriguez, T.A. Razo-Lazcano, C. Solans, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, **536**, 2018, 60.
- [9] M.N. Nadagouda, G. Hoag, J. Collins, R.S. Varma, *Crystal Growth & Design*, **9**, 2009, 4979.
- [10] S. Raja, V. Ramesh, V. Thivaharan, *Arabian Journal of Chemistry*, **10**, 2017, 253.
- [11] S.S.S. Poursayed, *The Plant Production*, **38**, 2015, 55.
- [12] G. Lakshmanan, A. Sathiyaseelan, P.T. Kalaichelvan, K. Murugesan, *Karbala International Journal of Modern Science*, **4**, 2018, 61.
- [13] M. Gomathi, P.V. Rajkumar, A. Prakasam, K. Ravichandran, *Resource-Efficient Technologies*, **3**, 2017, 280.
- [14] H. Veisi, S. Azizi, P. Mohammadi, *Journal of Cleaner Production*, **170**, 2018, 1536.
- [15] D. Jain, H.K. Daima, S. Kachhwaha, S. Kothari, *Digest journal of nanomaterials and biostructures*, **4**, 2009, 557.
- [۱۶] جواد کریمی، ساسان محسن‌زاده، "تولید گیاهی نانوذرات نقره توسط گیاه دارویی بومادران"، مجله علوم پزشکی رازی، شماره ۱۱۱، ۱۳۹۲، ۶۹-۶۴.
- [17] R.K. Das, B.B. Borthakur, U. Bora, *Materials Letters*, **64**, 2010, 1445.

آنتی باکتریال نانوذرات نقره تولید شده توسط آنزیم آلفا آمیلاز باکتریایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، شماره ۲، ۱۳۹۵، ۲۲۱-۲۱۴.

[45] T.F. Speth, R. Varma, *Accounts Chem Res*, **44**, 2011, 469.

[۴۶] نسرین ملاتیا، فرنگیس غریب‌نیا، رامین رستمی، میترا خیرآبادی، "مطالعه خواص