

سنتز سبز نانوذرات اکسید مس از عصاره گیاه علف چای و فراسیون سفید و ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاهان و خاصیت آنتی باکتریال نانوذرات سنتز شده

فاطمه قهرمانی و کبری ایزانلو*

دانشکده شیمی، شیمی فیزیک، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۱، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

چکیده

در پژوهش حاضر، نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره گیاه علف چای از خانواده مالپیکی سانان و گیاه فراسیون سفید از خانواده نعناعیان سنتز شده است. از آنجا که اعتقاد بر این است که مواد آنتی اکسیدان موجود در گیاه به عنوان عوامل کاهنده باعث احیاء یون‌های فلزی به نانوذرات می‌شوند، این دو گیاه از لحاظ خاصیت آنتی اکسیدانی به روش قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد (DPPH) مورد بررسی قرار گرفتند و کمیت IC_{50} اندازه گیری شد. گیاه علف چای با IC_{50} معادل ۰/۴۱۳ دارای محتوای آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به گیاه فراسیون سفید با IC_{50} معادل ۱/۵۶۲ بود، لذا در فرآیند سنتز سبز نیز بهتر عمل کرد. مشخصات نانوذرات سنتز شده با استفاده از XRD، SEM و UV-Visible آنالیز گردید. از طریق FTIR وجود پیوند فلز-اکسیژن تایید گردید. طیف پراش انرژی پرتو ایکس خلوص نانوذرات سنتز شده را نشان داد. نانوذرات سنتز شده با مورفولوژی کروی و توزیع سایز ۳۰ تا ۴۰ nm و با توزیع سایز یکنواخت مشاهده گردید. نتایج طیف XRD نشان داد که تنظیم pH اثری در روند سنتز نانوذرات اکسید مس نداشته است. نانوذرات سنتز شده در مقابل این دو باکتری در مقایسه با آنتی بیوتیک‌های صنعتی خواص ضدباکتریایی قابل توجهی نشان ندادند.

واژه‌های کلیدی: گیاه علف چای، گیاه فراسیون سفید، آنتی اکسیدان، نانوذرات اکسید مس، سنتز سبز.

۱- مقدمه

عنوان منبعی از مواد شیمیایی بالقوه مفید دانست که این مواد بالقوه را می‌توان نه تنها به عنوان دارو، بلکه به عنوان الگویی بی نظیر برای ساخت مواد طبیعی جایگزین مواد شیمیایی دانست [۱]. در چند دهه اخیر تهیه نانوذره‌ها و مطالعه آن‌ها توجه دانشمندان را در حوزه‌های گوناگون علوم بنیادی

بدون شک توسل به گیاهان دارویی، قدیمی‌ترین رهیافت بشر برای درمان بیماری‌ها بوده و همواره ارتباط تنگاتنگی بین آدمی و گیاه وجود داشته است. بنابراین گیاهان را می‌توان به

* **عهده‌دار مکاتبات:** کبری ایزانلو

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، دانشکده شیمی

تلفن: ۰۵۸-۳۲۲۹۶۹۸۴، دورنگار: ۰۵۸-۳۲۲۹۶۹۷۷، پست الکترونیکی: c_izanloo@yahoo.com

با محیط زیست و کارآمد برای بهره‌برداری هستند [۱۶]. استفاده از عصاره گیاهان برای سنتز نانوذرات به واسطه یک فرآیند بیولوژیکی از لحاظ محیطی بسیار سودمند است [۱۷].

یشوشوار و همکاران با استفاده از برگ‌های *Ixiro coccinea* و به روشی دوستدار محیط زیست نانوذرات اکسید مس با توزیع سایز ۸۰ تا ۱۱۰ nm را سنتز کردند [۱۸]. یوگاندهار و همکارانش نانوذرات اکسید مس را با استفاده از عصاره میوه *Syzygium alternifolium* به شکل کروی و در سایز ۲ تا ۶۹ nm سنتز کردند و سپس خواص ضدویروسی آن را در مقابل ویروس نیوکاسل بررسی کردند [۱۹]. آواد و همکارانش نانوذرات اکسید مس را با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه *Ailanthus altissima* به شکل کروی و با سایز متوسط ۲۰ nm سنتز کردند و سپس خواص آنتی‌باکتریال آن را بررسی کردند [۲۰]. سینق و همکاران با استفاده از عصاره برگ گیاه *Psidium guajava* نانوذرات اکسید مس را به شکل کروی و با توزیع سایز ۲ تا ۶ nm سنتز کردند [۲۱]. سارکار و همکاران نانوذرات اکسید مس را با استفاده از عصاره کل گیاه *Adiantum lunulatum* در شکل کروی، خالص و بسیار پایدار با قطر تقریبی ۶/۵ nm سنتز کردند [۲۲]. سانتوشکومار و همکارش نانوذرات اکسید مس را از عصاره گل *Magnolia Champaca* در شکل کروی و اندازه ۲۰ تا ۴۰ nm سنتز کردند و خواص آنتی‌اکسیدانی و میزان سمیت آن را بررسی کردند [۲۳].

نانوذرات اکسید مس (CuO) از مهمترین اکسیدهای فلزی واسطه هستند که خصوصیات منحصر بفردی دارند و در فناوری‌های مختلفی نظیر فناوری‌های مرتبط با ابررساناها، حس‌گرهای گازی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. اخیراً CuO به عنوان یک عامل ضد میکروبی علیه گونه‌های باکتریایی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. نانو اکسید مس نقش مهمی در دنیای صنعتی امروز دارد، این ماده با توجه به توانایی هادی و نیمه‌هادی بودنش در صنایع الکترونیک و الکترونیک کاربردهای متنوعی دارد. این محصول

و کاربرد بی‌شماری به خود جلب کرده است [۲]. نانوفناوری به مفهوم مطالعه و توسعه مواد در مقیاس اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی می‌باشد که منجر به دستکاری واحدهای ساختمانی مواد و تبدیل آنها به مقیاس ۱-۱۰۰ نانومتر می‌شود [۳]. با توجه به این تعریف مشخص است که اثرهای مکانیک کوانتومی در این مقیاس دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشند [۴]. در چند سال اخیر استفاده از نانوذرات فلزی کاربردهای بسیاری در فناوری جدید پیدا کرده است [۵]. نانوذرات فلزی مانند نانوذرات طلا، نقره، مس و ... به نانوذرات طراحی شده‌ای گفته می‌شود که دارای ویژگی‌های الکترونی، کاتالیستی و نوری مناسب باشند و به دلیل وجود این ویژگی‌های دلخواه از این گونه نانوذرات در حوزه‌هایی مانند ساخت حسگرها [۶]، ساخت کاتالیست‌ها [۶] و اسپکتروسکوپی رامان [۶] استفاده وسیعی می‌شود. همچنین نانوذرات فلزی به دلیل داشتن ویژگی‌هایی مانند رزونانس پلاسمون سطحی [۶]، ویژگی‌های نوری [۷]، عملکرد کاتالیستی مناسب [۸]، فعالیت ضد میکروبی مناسب [۹] و همچنین نسبت بالای سطح به حجم و میزان تخلخل کنترل شده [۱۰] بسیار مورد توجه بوده‌اند. روش‌های گوناگونی برای تهیه نانوذرات فلزی وجود دارد مانند احیای شیمیایی، هیدروترمال، میکروامولسیون و استفاده از لیزر [۱۱]، که در میان آن‌ها سنتز نانوذرات فلزی به روش شیمیایی بطور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱۲]، این گونه روش‌ها که به نام روش‌های شیمیایی شناخته می‌شوند بسیار پرهزینه بوده و در فرآیند تهیه نانوذرات از مواد شیمیایی مضر، سمی و بسیار خطرناکی استفاده می‌شود [۱۳] که منجر به ایجاد مشکلات زیست محیطی می‌شوند [۱۴]. بنابراین مواد شناسان و نانوشیمیدان‌ها به دنبال روش جایگزین و سازگار با محیط زیست برای تهیه نانوذرات فلزی هستند. در سال‌های اخیر روش بیوسنتز با استفاده از عصاره گیاهان توجه بیشتری را نسبت به روش‌های فیزیکی و شیمیایی به خود اختصاص داده است [۱۵]، سنتز سبز، ساده، کم‌هزینه، غیرسمی، سازگار



شکل ۱: گیاه علف چای.



شکل ۲: گیاه فراسیون سفید.

گیاه خشک شده بطور جداگانه با آسیاب برقی خرد و به صورت پودر یکنواخت و ریز آماده شد، ۲۰ g از پودر آماده شده را درون ارلنی تمیز ریخته و ۲۰۰ g آب مقطر دیونیزه به آن اضافه شد، محلول بدست آمده با مگنت مغناطیسی به مدت یک ساعت بطور مداوم هم زده شد و سپس به مدت ۱۵ min محلول مورد نظر جوشانده شده و پس از سرد شدن با کاغذ صافی صاف شده تا ذرات جامد کاملاً از آن جدا شود، محلول زیر صافی را برای استفاده‌های بعدی در ظرف دربسته تیره‌رنگ در یخچال (دمای ۴°C) نگاه‌داری شد.

۲-۳- مقایسه خاصیت آنتی‌اکسیدانی گیاه علف

چای و فراسیون سفید با روش DPPH

برای این منظور از رادیکال آزاد DPPH و آنتی‌اکسیدان سنتزی بوتیل هیدروکسی تولوئن (BHT) استفاده شد. درصد مهار اکسیداسیون هر نمونه بوسیله معادله زیر قابل محاسبه است.

$$\% AI = (A_{\text{control}} - A_{\text{sample}}) / A_{\text{control}} \times 100 \quad (1)$$

به عنوان کاتالیزور در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و در صنایع شیشه، لعاب، کاشی، سرامیک و همچنین دیگر صنایع شیمیایی کاربرد وسیعی دارد [۲۴].

در این مقاله برای اولین بار استفاده از عصاره گیاه علف چای و فراسیون سفید برای سنتز نانوذرات مس گزارش شده است و همچنین اثر تنظیم pH بر روی فرآیند سنتز بررسی گردید. اثرات نانوذرات سنتز شده بر دو باکتری گرم مثبت و گرم منفی نشان داده شده است.

۲- فعالیت‌های تجربی


۲-۱- آماده‌سازی گیاه علف چای و فراسیون سفید

گیاه علف چای با نام علمی *Hypericum perforatum* از خانواده مالپیکسی سنانان و از گونه *H. perforatum* که به صورت خودرو در کشتزارهای گندم و ذرت یافت می‌شود که در خراسان شمالی نیز توسط گیاه شناسان شناسایی شده است، این گیاه نیز خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالایی دارد که نقش آن در درمان افسردگی غیرقابل انکار است (شکل ۱). گیاه فراسیون سفید با نام علمی *Marrubium Vulgare* گیاهی گلدار از خانواده نعناعیان و گونه *M. Vulgare* می‌باشد (شکل ۲). که در ایران در مناطق تهران، کرج، البرز، نواحی شمال ایران و خراسان شمالی شناسایی شده است که شبیه نعناع بوده و بلندی آن ۲۵ تا ۴۵ cm است. این گیاه دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی است که در درمان دیابت [۲۵]، سرفه، ناراحتی‌های قفسه سینه، تنظیم ضربان قلب و در کاهش دردهای قاعدگی مفید است [۲۶]. گیاهان پس از جمع‌آوری و ضدعفونی در سایه خشک شدند.

۲-۲- عصاره‌گیری گیاه علف چای و گیاه فراسیون

سفید

اندام‌های هوایی گیاه علف چای (*Hypericum perforatum*) و گیاه فراسیون سفید (*Marrubium Vulgare*) بعد از جمع‌آوری و تأیید توسط کارشناس گیاه‌شناسی، با آب مقطر شستشو گردید و سپس در دمای اتاق خشک شد.



شکل ۳: مقایسه IC₅₀ برای BHT و عصاره آبی گیاه فراسیون سفید و عصاره آبی گیاه علف چای.

در مدت ۲۴ h درپوش آلومینیومی روی ارلن گذاشته تا سنتز نانوذرات به خوبی انجام شود و در مجاورت هوا واکنش‌های جانبی رخ ندهد (شکل ۵). بعد از سنتز محلول حاوی نانوذرات را به مدت ۱۵ min با سرعت ۵۵۰۰ rpm سانتریفیوژ کرده و پودر بدست آمده را در دمای ۹۰ °C درجه به مدت یک شب در آون قرار داده تا خشک شود. نانوذرات بدست آمده جهت شناسایی و طیف‌سنجی درون ظرف تیره رنگ ذخیره گردید. این روش سنتز برای هر دو عصاره گیاه علف چای و فراسیون سفید انجام شد. اما نتایج سنتز نشان داد که محلول حاصل از عصاره علف چای فاقد نانوذرات سنتزی می‌باشد. دلیل آن احتمالاً مربوط به خاصیت آنتی‌اکسیدانی پایین گیاه فراسیون سفید نسبت به گیاه علف چای است.



شکل ۴: محلول سولفات مس و عصاره گیاه علف چای در زمان‌های ابتدایی.

AI %: درصد مهار

A_{control}: جذب محلول کنترل در ۵۱۷ nm

A_{sample}: جذب نمونه در ۵۱۷ nm

با رسم منحنی AI % در مقابل غلظت‌های مختلف عصاره، مقدار IC₅₀ (غلظتی از سوبسترا برحسب میلی‌گرم بر میلی‌لیتر که برای کاهش DPPH به میزان ۵۰٪ مقدار اولیه نیاز است)، برای هر عصاره تعیین گردید. برای محاسبه IC₅₀ عصاره‌های مورد نظر، از نرم‌افزار Graphpad prism استفاده شد. با توجه به مقادیر بدست آمده IC₅₀ دو گیاه مورد بررسی مشخص شد خاصیت آنتی‌اکسیدانی گیاه علف چای بیشتر از فراسیون سفید است. جدول (۱) و شکل (۳) را جهت مقایسه خاص آنتی‌اکسیدانی عصاره دو گیاه مشاهده نمایید.

۲-۴- سنتز سبز نانوذرات اکسید مس

۲۰ ml از محلول سولفات مس بدون آب را در ارلن شیشه‌ای کوچک جداگانه ریخته، سپس در حالی که ارلن روی همزن مغناطیسی قرار دارد، دمای محلول را به ۱۰۰-۱۲۰ °C رسانده سپس ۲ ml از عصاره گیاه مورد بررسی را قطره‌قطره با بورت به آن اضافه می‌کنیم (شکل ۴). در ابتدا رنگ آبی محلول به سبز تبدیل شد و بعد از ۲۴ ساعت هم‌زدن مداوم رنگ محلول به قرمز آجری تبدیل شد.

جدول ۱: مقادیر IC₅₀ برای عصاره گیاه *Hypericum perforatum* و عصاره گیاه *Marrubium Vulgare* نسبت به BHT با روش DPPH.

IC ₅₀ (mg/ml)	نمونه
۰/۴۱۳	عصاره آبی گیاه علف چای (<i>Hypericum perforatum</i>)
۱/۵۶۲	عصاره آبی گیاه فراسیون سفید (<i>Marrubium Vulgare</i>)
۰/۰۰۹	BHT

در نانوذرات فلزی تشدید پلاسمون سطحی مسئول خواص نوری منحصر بفرد آن‌ها است که تحت فاکتورهایی از قبیل اندازه نانوذرات، فاصله آنها از همدیگر و ضریب شکست محیط پیرامون تغییر می‌کند.

جابه جا شدن پیک‌ها و تغییر در شدت آن‌ها و ایجاد تغییرات در رنگ‌های مشاهده شده، از جمله عواملی هستند که وابسته به اندازه نانوذرات هستند. بنابراین ویژگی‌های نوری نانوذرات وابسته به قطر نانوذرات است. نانوذرات بزرگتر پراکندگی بیشتری نشان می‌دهند و پیک‌های وسیع‌تری داشته و به سمت طول موج بلندتر تغییر می‌یابند. مقدار ۴ میکرولیتر از عصاره حاوی نانوذرات را در سل‌های ۱۶ تایی به طوری که حباب نگیرد ریخته و در جایگاه تعبیه شده دستگاه قرار داده می‌شود که پیک در ناحیه ۴۰۰-۲۰۰ nm نمایانگر وجود نانوذرات اکسید مس می‌باشد [۲۷] (شکل ۶).

۳-۲- طیف‌سنجی پراش اشعه ایکس نانوذرات (XRD)

XRD یا همان پراش اشعه ایکس (X-Ray Diffraction) تکنیکی قدیمی و پر کاربرد در بررسی خصوصیات کریستال‌ها می‌باشد. در این روش از پراش اشعه ایکس توسط نمونه جهت بررسی ویژگی‌های نمونه استفاده می‌شود. طیف XRD برای تعیین عموم کمیات ساختار کریستالی از قبیل ثابت شبکه، هندسه شبکه، تعیین کیفی مواد ناشناس، تعیین فاز کریستال‌ها، تعیین اندازه کریستال‌ها، جهت‌گیری تک کریستال و ... قابل استفاده می‌باشد.

۲-۵- سنتز نانوذرات اکسید مس با تنظیم pH

در این روش نیز مانند روش بالا عمل می‌کنیم با این تفاوت که این بار قبل از افزودن عصاره pH محلول سولفات مس را به ۷ می‌رسانیم و سپس عصاره را اضافه می‌کنیم که طبق نتایج بدست آمده نتیجه طیف XRD آن بسیار مشابه طیفی است که در آن تنظیم pH اعمال نشده بود.


۳- نتایج و بحث

۳-۱- طیف‌سنجی نور مرئی-فرابنفش (UV-Vis)


نانوذره‌های سنتز شده ابتدا توسط طیف‌سنجی نور مرئی-فرابنفش در طول موج ۲۰۰-۷۰۰ nm با استفاده از کووت‌هایی از جنس کوارتز و عصاره گیاه به عنوان شاهد بررسی شد. طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش یکی از روش‌های مورد استفاده در علوم تجربی برای بررسی اطلاعات علمی و عملی، با استفاده از برهمکنش نور و ماده طیف‌بینی می‌باشد.




شکل ۵: محلول سولفات مس و عصاره گیاه علف جای بعد از ۲۴ h همزدن مداوم.



شکل ۶: طیف (UV-Vis) ترکیب کلوئیدی حاوی نانوذرات اکسید مس.




شکل ۷: طیف XRD نانوذره اکسید مس سنتز شده از عصاره گیاه علف چای.




شکل ۸: طیف XRD نانوذره اکسید مس سنتز شده از عصاره گیاه علف چای.

پس از آماده‌سازی نمونه‌ها تصاویر آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) گرفته شد. مطابق شکل ۹ نانوساختارهای اکسید مس به صورت نانوکره‌هایی با قطر تقریباً ۳۲-۳۶ nm مشاهده گردید.



(a)




(b)

شکل ۹: طیف SEM نانوذرات اکسید مس سنتز شده از عصاره گیاه علف چای (a) و 50.0 KX (b) و 100 KX


الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به نانوذرات اکسید مس سنتز شده در شکل (۷) نشان داده شده است. آنالیز XRD به منظور اثبات نانوکریستال‌های فلزی اکسید مس انجام گرفت. بر اساس یافته‌های بدست آمده، نانوکریستال‌های فلزی اکسید مس سنتزی در سطح ۲۰-۳۰ نیک‌هایی داده که با نمونه استاندارد نانوکریستال‌های اکسید مس کاملاً هم‌خوانی دارد [۲۸]. سنتز نانوذرات اکسید مس با روش تنظیم pH نیز انجام گرفت. نتایج طیف XRD نشان داد که تنظیم pH اثری در روند سنتز نانوذرات اکسید مس نداشته است (شکل ۸).

۳-۳- بررسی تصویری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

توزیع شکل و اندازه نانوذره‌های سنتز شده توسط آنالیز تصویری میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد، برای کار با میکروسکوپ الکترونی به محیط خلا نیاز است. به منظور تعیین اندازه نانوذرات و مطالعه مورفولوژی آن‌ها از آنالیز SEM استفاده شد. جهت آماده‌سازی نمونه‌ها پودر استخراجی از محلول اولیه با چسب به نگهدارنده نمونه چسبانده شدند. سپس لایه‌ی بسیار نازکی از طلا با ضخامت ۱۰ نانومتر توسط روش اسپاترینگ بر روی آن لایه‌نشانی شدند.



شکل ۱۰: طیف FTIR نانوذرات اکسید مس سنتز شده از عصاره گیاه علف چای.



شکل ۱۱: طیف EDS نانوذرات اکسید مس سنتز شده از عصاره گیاه علف چای.


می‌باشد که با این روش نانوذرات اکسید مس سنتز شده بررسی شد.

آنالیز طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه به منظور شناسایی ملکول‌های موجود در نانوذرات سنتز شده از عصاره گیاه علف چای انجام شد. برای آماده‌سازی نمونه پودری جهت انجام آنالیز ۲۰ ml از سوسپانسیون حاوی نانوذرات اکسید


۳-۴- طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یکی از پرکاربردترین روش‌ها در شناسایی کیفی مولکول‌های مختلف، تعیین ساختار مولکولی گونه مختلف (مخصوصاً گونه‌های آلی) و شناسایی گروه‌های عاملی موجود در ساختار یک گونه

آزمایش بکار رفته‌اند، مقایسه شد. با توجه به نتیجه‌ها دو باکتری ذکر شده نسبت به نانوذره اکسید مس حساسیت زیادی از خود نشان نداده‌اند که دلیل آن می‌تواند تغییر غلظت و اندازه نانوذرات باشد که روی خاصیت ضد میکروبی تاثیر می‌گذارد.



(a)



(b)

شکل ۱۲: شکل هاله عدم رشد نانوذرات اکسید مس سنتز شده از عصاره گیاه علف چای و آنتی بیوتیک شاهد برای نانوذرات در مقابل، (a) استافیلوکوکوس اورئوس و (b) اش‌ریشیاکلی.

۴- نتیجه گیری

نانوذرات فلزی به دلیل خواص نوری منحصر بفرد، خاصیت کاتالیتیک، کاربردهای الکتریکی و مغناطیسی مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین تعدادی از روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای توسعه نانوذرات فلزی بکار گرفته شده‌اند. در سال‌های اخیر روش سنتز با استفاده از عصاره گیاهان توجه بیشتری را نسبت به روش‌های فیزیکی و شیمیایی به خود اختصاص داده است. سنتز سبز ساده، کم هزینه، غیر

مس و ۲۰ ml سوسپانسیون فاقد نانوذرات اکسید مس هر کدام جداگانه به مدت ۱۰ min در ۶۵۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد و بعد از بیرون ریختن فاز رویی نمونه‌ها به وسیله فریزدرایر و به مدت ۷۲ ساعت خشک شدند و جهت آنالیز پودر حاصل از دستگاه FTIR، مدل Tensor27 ساخت آلمان استفاده شد. پیک سه تایی در ناحیه ۷۰۰-۵۰۰ و پیک قوی در ناحیه ۴۰۰۰-۲۸۰۰ نمایانگر حضور نانوذرات اکسید مس است. پیک پهن در ناحیه ۳۶۰۰-۳۰۰۰ نمایانگر ارتعاش کششی گروه O-H، در ناحیه ۲۹۹۰ کششی گروه C-H، در ناحیه ۱۶۵۱ کششی C=O و N-H، و در ناحیه ۱۰۴۲ و ۱۴۲۲ مربوط به حرکت کششی C-O است. از آنجایی که ترکیبات آلی عصاره‌های گیاهی در اطراف نانوذرات قرار می‌گیرند و باعث پایداری نانوذرات می‌شوند، لذا در طیف FTIR حرکات مربوط به این گروه‌های آلی دیده می‌شوند (شکل ۱۰).

۳-۵- بررسی طیف پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) نانوساخترهای اکسید مس

با توجه به طیف EDS نانوذرات اکسید مس که در شکل ۱۱ آمده است حضور عنصر مس مورد تایید قرار می‌گیرد. میزان خلوص نانوذرات سنتز شده بسیار بالاست. البته کمی یون Cu^{2+} هنوز در محیط دیده می‌شود که این می‌تواند مربوط به روش شستشوی ناقص جامد حاصل از سانتریفیوژ باشد.

۳-۶- بررسی خاصیت ضدباکتریایی

فعالیت ضد میکروبی نانوذره‌های سنتز شده در شرایط بهینه روی دو گونه باکتریایی شامل یک گونه باکتری گرم منفی (اش‌ریشیاکلی) و یک گونه باکتری گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) بررسی شد. شکل ۱۲ هاله عدم رشد نانوذرات و آنتی بیوتیک شاهد را در برابر باکتری‌های (a) استافیلوکوکوس اورئوس و (b) اش‌ریشیاکلی نشان می‌دهد. نتیجه‌های بدست آمده از فعالیت ضدباکتریایی این نانوذره‌ها با گونه آنتی بیوتیک که به عنوان شاهد در این

شده وجود نانوکریستال‌های اکسید مس را در عصاره گیاه علف چای به وضوح ثابت کرد (شکل ۷). به منظور بررسی اثرات تنظیم pH بر روش سنتز و امکان سنتز، pH محیط واکنش تنظیم شد اما طیف XRD تغییرات خاصی را نشان نداد (شکل ۸). همچنین مطالعه تصاویر SEM نانوذرات سنتز شده نشان داد که نانوذرات اکسید مس سنتز شده بطور عمده به شکل کروری با ضخامت تقریباً ۳۳ nm می‌باشد، همچنین تصاویر نشان دهنده توزیع یکنواخت سایز ذرات سنتزی می‌باشد که از مزیت‌های استفاده از این روش می‌باشد (شکل ۹). طیف FT-IR به منظور شناسایی پیوند Cu-O انجام شد. پیک سه تایی در ناحیه $500-700 \text{ cm}^{-1}$ و پیک قوی در ناحیه $2800-4000 \text{ cm}^{-1}$ نمایانگر حضور نانوذرات اکسید مس است. پیک پهن در ناحیه $3000-3600 \text{ cm}^{-1}$ نمایانگر ارتعاش کششی گروه O-H، در ناحیه 2990 cm^{-1} کششی گروه C-H، در ناحیه 1651 cm^{-1} کششی C=O و N-H و در ناحیه 1042 و 1422 مربوط به حرکت کششی C-O است (شکل ۱۰)، که این پیک‌ها احتمالاً نمایانگر گروه‌های آلی عصاره گیاهی است که به عنوان پوششی اطراف نانوذرات اکسید مس را احاطه می‌کند و مانع از چسپیدن نانوذرات به یکدیگر می‌شود. در این روش نانوذرات مس با پایداری خوب سنتز شد. بنابراین بیومولکول‌های موجود در عصاره نه تنها یون‌های مس را احیاء کردند بلکه بعد از سنتز شدن از آن‌ها در مقابل عوامل اکسیدان محافظت به عمل آوردند. طیف EDS نیز خلوص نانوذرات سنتز شده اکسید مس را نشان می‌دهد (شکل ۱۱). نتایج آزمون‌های آنتی‌باکتریایی تاثیر نانوذرات اکسید مس (CuO) سنتز شده را بر علیه دو باکتری هدف نشان داد. میانگین قطر هاله عدم رشد برای دو باکتری مورد آزمایش در مقایسه با دو نوع از آنتی‌بیوتیک‌ها نشان می‌دهد که عصاره حاوی نانوذرات سنتز شده گیاه علف چای تاثیر آنتی‌باکتریایی بسیار کمی داشته است، که احتمالاً این نتیجه می‌تواند با تغییر در غلظت عصاره یا محلول نمک مورد استفاده برای سنتز نانوذرات و در نتیجه سایز نانوذرات تغییر کند (شکل ۱۲).

سمی، سازگار با محیط زیست و کارآمد با بهره‌برداری هستند. سنتز سبز نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره گیاهی علف چای و فراسیون سفید به عنوان یک روش سنتز سبز انجام شد. مزیت این روش و مواد مورد استفاده در این کار تحقیقاتی این است که از هیچ نوع حلالی یا عامل پوشاننده استفاده نشده است. روش سنتز سریع آن در مقایسه با روش‌های دیگر قابل توجه است؛ بنابراین در کاربردهای غذایی و دارویی می‌تواند به راحتی استفاده شود. در این پژوهش، تولید زیستی نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره گیاه علف چای و فراسیون سفید مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که مواد آنتی‌اکسیدان گیاه به عنوان عوامل کاهنده عمل می‌کنند و باعث احیای یون مس در محلول نمک آن می‌شوند، لذا در این تحقیق ابتدا فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه علف چای و گیاه فراسیون سفید بررسی شد که مشخص شد فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه علف چای بیشتر می‌باشد، با توجه به میزان IC_{50} دو گیاه مشخص شد خاصیت آنتی‌اکسیدانی گیاه علف چای بالاتر است (جدول ۱ و شکل ۳). سنتز نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره آبی گیاه علف چای و عصاره آبی گیاه فراسیون سفید با کمک محلول نمک سولفات مس انجام شد. اما روش به کار رفته برای عصاره گیاه فراسیون سفید منجر به سنتز نانوذرات اکسید مس نشد. دلیل آن را می‌توان احتمالاً به خاطر خاصیت آنتی‌اکسیدانی پایین این گیاه و در نتیجه کاهش قدرت احیاء کنندگی آن دانست. لذا تنها از عصاره گیاه علف چای موفق به سنتز نانوذرات اکسید مس شدیم. مطالعات طیفی UV-Visible نانوذرات اکسید مس نشان داد در اثر احیای یون‌های مس موجود در محلول نمک سولفات مس توسط عوامل کاهنده موجود در عصاره گیاه علف چای و تولید نانوذرات، رنگ نمونه‌ها از آبی کم‌رنگ به قهوه‌ای تبدیل شد (شکل‌های ۴ و ۵) که نشان دهنده تولید سوسپانسیون کلوئیدی (Hydrosol) نانوذرات اکسید مس بود. ماکزیم جذب نانوذرات اکسید مس بین $200-400 \text{ nm}$ دیده شد (شکل ۶). طیف XRD مربوط به نانوذرات سنتز

[14] S.K. Bajpai, M.M. Yallapu, M. Bajpai, V. Thomas, *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, **7**, 2007, 2994.

[15] O. Choi, K.K. Deng, N.J. Kim, N.J. Ross, L. Jr, R.Y. Surampalli, Z. Hu, *Water Res.*, **42**, 2008, 3066.

[16] R.K. Das, B.B. Borthakur, U. Bora, *Materials Letters*, **64**, 2010, 1445.

[17] S.P. Dubey, M. Lahtinen, M. Sillanpaa, *Process Biochemistry*, **45**, 2010, 1065.

[18] K. Vishveshvar, M.V. Aravind Krishnan, S. Vishnuprasad, *Bio Nano Science*, **8**, 2018, 554.

[19] P. Yugandhar, T. Vasavi, Y. Jayavardhana Rao, P.U. Maheswari-Devi, G. Narasimha, N. Savithramma, *Journal of Cluster Science*, **29**, 2018, 755.

[20] A. Awwad, M. Amer, *Chemistry International*, **6**, 2020, 210.

[21] J. Singh, V. Kumar, K.H. Kim, M. Rawat, *Environmental Research*, **177**, 2019, 108569.

[22] J. Sarkar, N. Chakraborty, A. Chatterjee, A. Bhattacharjee, D. Dasgupta, K. Acharya, *Nanomaterials*, **10**, 2020, 312.

[23] J. Santhoshkumar, S. Venkat-Kumar, *International Journal of Recent Technology and Engineering*, **8**, 2020, 5444.

[24] A. Bashiry Rezaee, *Journal of cleaner production*, **166**, 2017, 221.

[25] H.R. Ghorbani, I. Fazeli, A.A. Fallahi, *Oriental Journal of Chemistry*, **31**, 2015, 515.

[26] W. Knoss, B. Reuter, J. Zapp, *Biochem. J.*, **236**, 1997, 449.

[27] L.B. Shi, P.F. Tang, *Journal of Pharmaceutical Research*, **16**, 2016, 185.

[28] A. Jayalakshmi, *Journal of Nanomaterials and Biostructures*, **4**, 2014, 66.

مراجع

[1] M. Semnani, M. Saeedi, M. Mahdavi, F. Rahimi, *Journal Mazandaran Univ Med. Sci.*, **57**, 2007, 57.

[2] S.E. McNeil, J. Leukoc, *Nanotechnology for the Biologist, J Leukoc Biol.*, **78**, 2005, 585.

[3] S. Wang, T. Chen, R. Chen, Y. Hu, M. Chen, Y. Wang, *International Journal of Pharmaceutics*, **430**, 2012, 238.

[4] S. Yamasaki, T. Yamada, H. Kobayashi, H. Kitagawa, *Chemistry-An Asian Journal*, **8**, 2013, 73.

[5] S.C. Mandala, A.K. Dharab, C.K. Kumara, B.C. Maitic, *J Herbs Spices Med Plants*, **8**, 2001, 69.

[6] J. Hu, W. Cai, Y. Li, H. Zeng, *Journal of Physics: Condensed Matter.*, **17**, 2002, 5349.

[7] B. Choi, H. Lee, S. Jin, S. Chun, S. Kim, *Nanotechnology*, **18**, 2007, 1.

[8] Y. Lu, P. Spyra, Y. Mei, M. Ballauff, A. Pich, *Macromolecular Chemistry and Physics*, **208**, 2007, 254.

[9] H.Y. Song, K.K. Ko, I.H. Oh, B.T. Lee, *European Cells and Materials*, **11**, 2006, 58.

[10] V. Homaunfar, S.H. Tohidi, G. Grigoryan, *Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering*, **32**, 2013, 37.

[11] R.U. Maheswari, A.L. Prabha, V. Nandagopalan, V. Anburaja, *Journal of pharmacy and Biological Sciences*, **1**, 2012, 38.

[12] S. Shrivastava, T. Bera, A. Roy, G. Singh, P. Ramachandrarao, D. Dash, *Nanotechnology*, **18**, 2007, 1.

[13] M. Kamali, S. Ghorashi, M.A. Asadollahi, *Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering*, **31**, 2012, 21.