

مطالعه تحرک پذیری حاملین بار در نیمرسانای گالیوم آرسناید آلاینده با Cr و Co مورد استفاده در سلول های خورشیدی شاتلهای فضایی

حسن خالقی

مربی، گروه علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

سمنان، صندوق پستی ۵۵۷۷۸-۳۵۱۹۷، پست الکترونیکی h.khaleghi@semnaniau.ac.ir

چکیده

گالیوم آرسنید نیمرسانایی از ترکیب ستون های III-V جدول تناوبی است. این نیمرسانا دارای گاف مستقیم 1.42 eV در دمای اتاق می باشد و از آن استفاده گسترده ای در تکنولوژی و ساخت قطعات نیمرسانا مانند سلول های خورشیدی می شود از این جهت مطالعه ی خواص آن حایز اهمیت است. در این مقاله خواص تراپردی نیمرسانای GaAs از نوع p مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه های تحت بررسی که شامل دو نمونه نیمرسانای GaAs هستند به ترتیب با عناصر Cr و Co آلاینده شده اند. این ناخالصی ها ناهمگنی زیادی را در شبکه ی GaAs به وجود می آورند و از این لحاظ مکانیزم پراکندگی خاصی را برای حاملین بار در GaAs ایجاد می کنند. در این کار تجربی تحرک پذیری حاملین در گستره ی دمایی (۴۰۰-۱۰۰) درجه ی کلوین برای هر سه نمونه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل بزرگ بودن گاف انرژی GaAs، در بازه ی دمایی فوق رسانش از نوع رسانش غیرذاتی است. با بررسی منحنی های تحرک پذیری حاملها بر حسب دما مشخص شد دو نوع پراکندگی شامل پراکندگی یونی و پراکندگی شبکه ای در نمونه ها دارای اهمیت هستند. به طوری که در دماهای پایین پراکندگی یونها ناخالصی و در دماهای بالا پراکندگی شبکه ای حاکم است.

کلیدواژگان

نیمرسانا، تحرک پذیری، سلول های خورشیدی

The study of the Mobility of charge carriers in Gallium Arsenide semiconductor doped with Cr and Co used in solar cell of space shuttles

Hassan khaleghi

Basic Sciences Group, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
P.O.B. 3519755778 Semnan, Iran, h.khaleghi@semnaniau.ac.ir

Abstract

GaAs is a binary III-V compound semiconductor in the periodic table. Having a direct energy gap of 1.42 eV at room temperature, GaAs is one of the widely used semiconductors in the technology and creation of solid state electronic devices such as solar cells. From this view point, study of the electronic properties of GaAs single crystals is of prime importance. In this experimental work, transport properties of two kinds of p-type GaAs samples each doped with Cr and Co have been studied in the wide temperature range (100-400) K. Apart from temperature dependency of mobility of charge carriers also different predominant scattering mechanisms occurring in these crystals have been given. Analysis of the temperature dependency of mobility, shows that, two kinds of scattering mechanisms namely, ionic and lattice scatterings are the dominant mechanisms at low and high temperatures, respectively.

Keywords

semiconductor, mobility, solar cells

زوج‌هایی که در ناحیه تهی یا حوالی آن تولید شده‌اند، شانس زیادی دارند که قبل از بازترکیب، توسط میدان داخلی پیوند از هم جدا شوند.

مطابق شکل (۱) میدان الکتریکی، الکترون‌ها را به ناحیه n و حفره‌ها را به ناحیه p سوق می‌دهد. به این ترتیب تراکم بار منفی در ناحیه n و تراکم بار مثبت در ناحیه p زیاد می‌شود. این تراکم بار، به شکل ولتاژی در دو سر پیوند قابل اندازه‌گیری است. اگر دو سر پیوند با یک سیم، به یکدیگر اتصال کوتاه شود، الکترون‌های اضافی ناحیه n، از طریق سیم به ناحیه p رفته و جریان اتصال کوتاهی را شکل می‌دهند. اگر به جای سیم از یک مصرف کننده استفاده شود، عبور جریان از مصرف کننده، به آن انرژی می‌دهد. به این ترتیب انرژی فوتون‌های نور خورشید به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود [۱].

۱- مقدمه

با اتصال یک نیمه هادی نوع p به یک نیمه هادی نوع n، الکترون‌ها از ناحیه n به ناحیه p و حفره‌ها از ناحیه p به ناحیه n منتقل می‌شوند. با انتقال هر الکترون به ناحیه p، یک یون مثبت در ناحیه n و با انتقال هر حفره به ناحیه n، یک یون منفی در ناحیه p باقی می‌ماند. یون‌های مثبت و منفی میدان الکتریکی داخلی ایجاد می‌کنند که جهت آن از ناحیه n به ناحیه p است. این میدان با انتقال بیشتر باربرها (الکترون‌ها و حفره‌ها)، قوی‌تر و قوی تر شده تا جایی که انتقال خالص باربرها به صفر می‌رسد. در این شرایط ترازهای فرمی دو ناحیه با یکدیگر هم سطح شده‌اند و یک میدان الکتریکی داخلی نیز شکل گرفته‌است.

اگر در چنین شرایطی، نور خورشید به پیوند بتابد، فوتون‌هایی که انرژی آنها از انرژی شکاف نیمه هادی بیشتر است، زوج الکترون-حفره تولید کرده و

پذیری بالا و طول عمر حاملها می باشد. مواد نیمرسانای گالیوم آرسناید (GaAs) در سلول های خورشیدی لایه نازک تک کریستالی استفاده می شود. اگرچه سلول های GaAs بسیار گران هستند، آنها دارای بهترین بازده در سطح جهانی می باشند. بازده سلول خورشیدی تک اتصال ۲۸/۸٪ می باشد. گالیوم آرسناید بیشتر در سلول های فتوولتائیک چند اتصال برای پنل های خورشیدی در فضاپیماها استفاده می شود، زیرا که صنایع برای نیروی خورشیدی مبتنی بر فضا بازده را به قیمت ترجیح می دهند.

۲- تحرک پذیری و سرعت سوق^۱

در نیمرسانا هنگامی که یک حامل در معرض میدان الکتریکی قرار می گیرد نیروی زیر به آن وارد شده و بسته به نوع حامل (الکترون یا حفره) باعث شتاب آن در جهت مخالف یا موافق امتداد میدان می شود:

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (1)$$

حامل در خلال زمان بین برخورد با دیگر یون ها و شبکه ی نیمرسانا سرعتی به دست می آورد که تابعی از شدت میدان الکتریکی است. این سرعت به نام «سرعت سوق» شناخته شده است. از بقای اندازه حرکت می توان نشان داد که سرعت سوق متناسب با میدان الکتریکی اعمالی است و می تواند به صورت زیر بیان شود:

$$\vec{V} = \left(\frac{q\tau_C}{m^*} \right) \vec{E} \quad (2)$$

فاکتور تناسب به میانگین زمان آزاد بین برخوردها (τ_C) و جرم موثر الکترون (m^*) بستگی دارد. این فاکتور تناسب تحرک پذیری الکترون نامیده شده و به صورت زیر نمایش داده می شود:


$$\mu = \frac{q\tau_C}{m^*} \quad (3)$$

تحرک پذیری یک پارامتر مهم برای تراورد حامل است زیرا آن قابلیت حرکت الکترونی را که تحت تاثیر میدان الکتریکی است، نشان می دهد. برای مثال، در دمای اتاق تحرک پذیری حامل در گالیوم آرسناید تقریباً شش برابر بزرگتر از تحرک پذیری حامل در سیلیسیوم است. به همین دلیل قطعات ساخته شده با GaAs می توانند با بسامد بیشتری نسبت به Si کار کنند [۵].

۳- آماده سازی نمونه ها و دستگاه اندازه گیری

در این مقاله خواص تراوردی تک بلورهای GaAs مورد بررسی واقع شده است. این تک بلورها از نوع p هستند که با عناصر کروم و کوبالت آلاینده شده اند. تک بلورهای تحت بررسی به روش بریچمن تهیه و به صورت آماده از آکادمی علوم آذربایجان خریداری شده بودند. پس از برش دادن تک بلورها با استفاده از الماس شیشه بری به قطعات کوچک تر، وجوه آنها را سمباده زده تا سطحی صاف و یکنواخت پیدا کنند. بعد از این کار نمونه هایی به ابعاد 3 mm^3 و $(1.4 \times 2.8 \times 1.1) \text{ mm}^3$ آماده شد. طول نمونه ها باید بیشتر از دو برابر عرض آنها باشد. نمونه ها را بوسیله ی تمیز کننده ی ما فوق صوتی تمیز کرده و سپس برای سونش، آنها را داخل اسید نیتریک و اسید فلوریدریک قرار دادیم. پس از فرآیند سونش، نمونه ها با آب مقطر دوبار تقطیر شده، شستشو داده شده تا برای اتصال زدن آماده شوند.

برای ایجاد اتصال راههای مختلفی وجود دارد. روشی که در این کار تجربی مورد استفاده قرار گرفت استفاده از فلز ایندیم و خمیر نقره بود.



شکل ۱. دیاگرام انرژی سلول خورشیدی

هر چه میدان الکتریکی درون پیوند قوی تر باشد، ولتاژ مدار باز بزرگتری بدست می آید. برای دست یافتن به یک میدان الکتریکی بزرگ، باید اختلاف ترازهای فرمی دو ماده p و n از یکدیگر زیاد باشد. برای این منظور باید گاف انرژی نیمرسانا بزرگ انتخاب شود؛ بنابراین ولتاژ مدار باز یک سلول خورشیدی با گاف انرژی آن افزایش می یابد. اما افزایش گاف انرژی سبب می شود، فوتون های کمتری توانایی تولید زوج الکترون-حفره داشته باشند و بنابراین جریان اتصال کوتاه کمتری نیز تولید شود؛ بنابراین افزایش گاف انرژی، روی ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه سلول دو اثر متفاوت دارد.


در حال حاضر دو فناوری در ساخت سلول های خورشیدی غالب است: فناوری نسل اول بر پایه ویفرهای سیلیکونی با ضخامت ۴۰۰-۳۰۰ میکرومتر است که ساختاری بلوری یا چند بلوری دارند که یا از بریدن شمش بدست می آیند یا از روش EFG و با کمک خاصیت موبینگی رشد داده می شوند. فناوری نسل دوم یا تکنولوژی لایه نازک، براساس لایه نشانی نیمه هادی روی بسترهای شیشه ای، فلزی یا پلیمری است [۲].

هزینه مواد اولیه در تکنولوژی نسل دوم، پایین تر است و از آن گذشته، اندازه سلول تا ۱۰۰ برابر بزرگتر از اندازه سلول ساخته شده با تکنولوژی نسل اول است که مزیتی برای تولید انبوه آن محسوب می شود. در عوض بازدهی سلول های نسل اول، که اغلب سلول های بازار را تشکیل می دهند، به دلیل کیفیت بالاتر مواد، از بازدهی سلول های نسل دوم بیشتر است. انتظار می رود اختلاف بازدهی میان سلول های دو نسل با گذشت زمان کمتر شده و تکنولوژی نسل دوم جایگزین نسل اول شود [۳].

در سال ۱۹۶۱، Shockley و Queisser با در نظر گرفتن یک سلول خورشیدی پیوندی به شکل یک جسم سیاه با دمای ۳۰۰ کلوین نشان دادند که بیشترین بازدهی یک سلول خورشیدی صرف نظر از نوع تکنولوژی بکار رفته در آن، ۳۰٪ است که در گاف انرژی ۱/۴ الکترون ولت یعنی گاف انرژی گالیوم آرسناید بدست می آید. بنابراین بازدهی سلول های خورشید نسل اول و دوم حتی در بهترین حالت نمی تواند از حوالی ۳۰٪ بیشتر شود. این در حالی است که حد کارنو برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی ۹۵٪ است و این مقدار تقریباً سه برابر بیشتر از بازدهی نهایی سلول های نسل اول و دوم است [۴].

بنابراین دستیابی به سلول هایی با بازدهی هایی دو تا سه برابر بازدهی های کنونی، امکان پذیر است. سلول های خورشیدی که دارای چنین بازدهی هایی باشند، نسل سوم سلول های خورشیدی نامیده می شوند. سلول های متوالی، سلول های خورشیدی چاه کوانتومی، سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی، سلول های حامل داغ، نسل سوم سلول های خورشیدی را تشکیل می دهند. یکی از ضروری ترین موارد که باید در مبدل انرژی فتوولتائیک خورشیدی به کار برود تطبیق گاف انرژی با طیف خورشیدی و داشتن قابلیت تحرک


1. Mobility
2. Drift Velocity



شکل ۵. نمودار تغییرات تحرک پذیری تجربی

برحسب دما برای نمونه ی GaAs آلاینده با Cr

در واقع در دماهای پایین تعداد یون های ناخالصی زیاد می باشد و این یون ها باعث پراکندگی شدید حاملین می شوند به همین دلیل تحرک پذیری آنها را کاهش می دهند. به تدریج که دما افزایش می یابد الکترون های موجود در باند ظرفیت، انرژی کافی برای برانگیخته شدن به ترازهای ناخالصی را بدست می آورند و به این ترتیب یون های ناخالصی را بتدریج خنثی می کنند. بنابراین با افزایش دما از تعداد این یون ها و در نتیجه از تعداد مراکز پراکندگی کاسته می شود. به همین دلیل تحرک پذیری حامل ها تا دمای معینی که اکثریت یون ها خنثی شده اند، افزایش می یابد و به بیشینه مقدار خود می رسد [۶].



شکل ۶. نمودار تغییرات تحرک پذیری تجربی

برحسب دما برای نمونه ی GaAs آلاینده با Co

بعد از این دما، اتم های شبکه بلور در اثر بدست آوردن انرژی گرمایی شروع به ارتعاش می کنند و این ارتعاشات شبکه باعث پراکندگی شدید حاملین می شود. هر چه دما بیشتر شود ارتعاشات شبکه نیز بیشتر می شود، در نتیجه تحرک پذیری کاهش می یابد. بنابراین در دماهای پایین پراکندگی حاصل از یون های ناخالصی و در دماهای بالا پراکندگی ناشی از ارتعاشات شبکه های حاکم است.

l فاصله دو اتصال (۳)، (۴) و یا (۵)، (۶) بوده و S سطح مقطع نمونه است. حال با داشتن مقدار I, V_{σ} که مقدار ثابتی است، می توانیم مقدار σ را محاسبه کنیم.

برای اندازه گیری ولتاژ هال، در حالی که نمونه در دمای ثابت است و از آن جریان معین I عبور می کند، میدان مغناطیسی B را برقرار می کنیم. در این حالت اختلاف پتانسیل بین سیم های (۴)، (۵) و (۳) را با استفاده از گالوانومتر نوری اندازه گیری می کنیم. این ولتاژ را با V_{46} و V_{35} نمایش می دهیم. با معکوس کردن جهت جریان، ولتاژهای قبلی را دوباره اندازه گیری می کنیم و آنها را با V_{46} و V_{35} نشان می دهیم. با استفاده از مقدار میانگین خواهیم داشت:

$$V = \frac{V_{46} + V_{-46}}{2} \quad (8)$$

$$V' = \frac{V_{35} + V_{-35}}{2} \quad (9)$$

$$V_H = \frac{V + V'}{2} \quad (10)$$

با مشخص شدن V_H می توانیم ضریب ثابت هال را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنیم:

$$R_H = \frac{V_H \times b \times 10^8}{B \times I} \quad (cm^3 c^{-1}) \quad (11)$$

b ضخامت نمونه برحسب سانتی متر، B میدان مغناطیسی برحسب گوس، V_H ولتاژ هال برحسب میلی ولت و I جریان عبوری از نمونه برحسب میلی آمپر می باشد. با روشن کردن گرمکن و تغییر جریان عبوری از آن می توان دمای نمونه را تغییر داد و اندازه گیری ها را در دماهای مختلف تکرار کرد. برای اندازه گیری دما از یک ترموکوپل مس-کنستانن که بر روی نمونه نصب شده است، استفاده می کنیم.

۳-۳ محاسبه تحرک پذیری حاملین بار

با استفاده از قانون اهم می توان رابطه زیر را به دست آورد:

$$\mu = R_H \cdot \sigma \quad (12)$$

بنابراین با استفاده از داده های تجربی در مورد ضریب هال و رسانندگی الکتریکی می توان تحرک پذیری را در دماهای مختلف به دست آورد.

۲- نمودارها و تحلیل آن

با توجه به منحنی تجربی تحرک پذیری شکل های (۵) و (۶)، در هر دو نمونه ی مورد مطالعه مشاهده می شود که با افزایش دما تحرک پذیری حاملین به تدریج افزایش یافته تا دمای معینی که به بیشینه مقدار خود رسیده است، بعد از آن با افزایش دما تحرک پذیری کاهش یافته است.

۳- مراجع

[1] Kano, Kanaan. 1988. *Semiconductor devices*. Prentice-Hall, Inc.

[2] J.F. Randall, *Designing Indoor Solar Products – Photovoltaic Technologies for AES*, John Wiley & Sons, 2005.

- [3] M.A. Green, *Physica E* 14 (2002) 65-70.
- [4] M.A. Green, *Solar Cells Operating Principles, Technology and System Applications*, Prentice-Hall, 1986.
- [5] Hummel, Rolf. 2001. *Electronic properties of materials*. Springer. p.51.
- [6] Saxena, T.K., Bala, Shashi. 1980. *Electron transport in heavily doped and compensated n-type GaAs in the temperature rang 2.4-300 K*. Phe. Rev. B. Vol 22. No 6 (2962).