



دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه‌ی کاربرد شیمی در محیط زیست

سال دوازدهم، شماره‌ی ۴۷
پاییز ۱۴۰۰، صفحات ۴۱-۳۷

مطالعه خواص فیلم‌های نازک اکسید روی تهیه شده با روش سل-ژل

حسن آبسالان

گروه فیزیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

Email: h_absalan@iau.ac.ir

دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ پذیرش نهایی: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

چکیده

فیلم‌های نازک اکسیدروی با بکارگیری روش سل-ژل، با استفاده از زینک استات دی هیدرات، ۲- پروپانول و دی اتانول امین، بر روی زیرلایه های شیشه‌ای تهیه شده‌اند. خواص اپتیکی و ساختاری فیلم‌های تهیه شده، با استفاده از پراش سنج اشعه ایکس، روش بیناب نمائی نوری فرابنفش- مرئی و بررسی های میکروسکوپی الکترونی مورد مطالعه قرار گرفته است. فیلم‌های تهیه شده تحت این شرایط، در محدوده مرئی بالای ۴۰۰ نانومتر شفاف بوده و یک طول موج قطع فرابنفش تیزی در حوالی ۳۸۰ نانومتر دیده می‌شود. ضخامت فیلم‌های تهیه شده در محدوده ۲۵۰ تا ۳۹۰ نانومتر می‌باشد. ثابت‌های اپتیکی فیلم‌های نازک مورد مطالعه، مانند ضریب شکست فیلم‌ها، با افزایش طول موج کاهش می‌یابند.

کلید واژه: سل-ژل، پراش سنج، فرابنفش، ضریب شکست.

مقدمه

دقیقه در دمای اتاق تهیه می‌شوند. فیلم‌های بدست آمده بصورت فیلم خیس بوده که به منظور از بین بردن مواد اضافی که ممکن است در طی مراحل فوق بر روی زیر لایه‌ها نشسته باشند، در دمای 100°C و به مدت ۳۰ دقیقه در داخل کوره خشک می‌شوند. فرآیند فوق به منظور بدست آوردن ضخامت معلومی از فیلم‌ها تکرار می‌شود.

تعداد دفعات غوطه‌وری در این تحقیق، ۹ بار می‌باشد. در نهایت به منظور متراکم کردن فیلم‌های تهیه شده، در دماهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد، تحت عملیات گرمایشی قرار می‌گیرند.

ساختار فیلم‌های نازک تهیه شده با استفاده از پراش سنج اشعه ایکس، آنالیز شده‌اند. تراگیل اپتیکی فیلم‌های نازک تهیه شده، با استفاده از اسپکتروفوتومتر در ناحیه مرئی ($UV-Visible$)، بین طول موج‌های ۹۰۰-۲۰۰ نانومتر بررسی شده‌اند.

سطح مقطع این فیلم‌ها نیز با استفاده از بررسی‌های میکروسکوپی الکترونی مطالعه شده‌اند. همچنین مقادیر ثوابت اپتیکی فیلم‌ها مانند ضریب شکست آن‌ها نیز با استفاده از طیف‌های تراگیل اپتیکی آنها اندازه‌گیری شده‌اند.

نتایج و بحث

شکل ۱، الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به فیلم نازک تهیه شده (که در دمای 400°C درجه و تعداد ۹ بار لایه‌نشانی بدست آمده) را نشان می‌دهد.

به دلیل نازک بودن فیلم‌های تهیه شده، پیک خاصیتی در الگوی پراش اشعه ایکس گرفته شده از نمونه دیده نمی‌شود که به معنای آمورف بودن آن می‌باشد.

فیلم‌های اکسید روی، دارای فاصله بین ترازوی پهن با شفافیت اپتیکی بالا در محدوده مرئی بوده و به عنوان یک ماده مفید برای گسترش دستگاه‌های الکترونیکی و اپتوالکترونیکی مانند رساناهای شفاف [۱]، شیشه‌های بکار رفته در ساخت سلول‌های خورشیدی سیلیکون [۲]، حسگرهای گازی [۳]، دستگاه‌های موج آکوستیکی سطحی (SAW) [۴] و ... بکار می‌روند.

فیلم‌های نازک اکسید روی بواسطه خواص الکتریکی و اپتیکی و همچنین به دلیل پایداری خوب آن‌ها در محیط پلاسمای هیدروژن، دارای جایگاه ویژه‌ای در صنعت الکترونیک و اپتوالکترونیک هستند [۵].


از میان روش‌های مختلف رسوب گذاری فیلم‌های نازک اکسید روی [۶-۸]، فرآیند سل-ژل امکان تهیه یک لایه نشانی کوچک، کم هزینه و شفافیت بالا را برای کاربردهای تکنولوژیکی فراهم می‌سازد.

مواد و روش‌ها**- بخش تجربی**


برای تهیه محلول لایه نشانی از زینک استات دی هیدرات ($Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$) (ZAD)، پروپانول و دی اتانول امین ($HN(CH_2CH_2OH)_2$) (DEA) بترتیب بعنوان ماده اولیه، حلال و پایدار ساز استفاده شده است. ابتدا ZAD بتدریج در داخل ۲- پروپانول ریخته شده و سپس DEA به آرامی به آن افزوده می‌شود. محلول حاصل به مدت ۱ ساعت و در دمای 60°C درجه سانتی‌گراد گرم شده و سپس به منظور افزایش ماندگاری و شفافیت محلول، چند قطره آب مقطر دو بار یونیزه شده به آن افزوده می‌شود. ماده حاصل، بصورت یک محلول شفاف و همگن بوده و آماده لایه نشانی می‌باشد.

فیلم‌های نازک اکسید روی با غوطه‌ور کردن زیرلایه‌های شیشه‌ای، که قبلاً با استفاده از مواد شوینده بطور کامل تمیز شده‌اند، در داخل محلول پوشش و با سرعت 1 cm/min ، سپس نگهداری آنها به مدت ۳۰

E_g بوسیله برون یابی بخش خط مستقیم $chv = 0$ تعیین می شود. در اینجا مقدار E_g ، $3/272$ الکترون ولت بدست آمده است.




شکل ۲: طیف تراگسیل اپتیکی بدست آمده از فیلم نازک اکسید روی



شکل ۳: منحنی تغییرات $(ahv)^2$ بر حسب hv برای تعیین E_g

نمودار تغییرات ضریب شکست فیلم تهیه شده را بر حسب طول موج می توان در شکل ۴ دید. مقدار ضریب شکست فیلم با افزایش طول موج از ۳۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر، از ۱/۹۳ تا ۱/۴۴ کاهش می یابد.



شکل ۱: الگوی پراش اشعه ایکس فیلم نازک تهیه شده


طیف تراگسیل اپتیکی بدست آمده از فیلم نازک اکسید روی، در محدوده طول موجی ۲۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر، در شکل ۲ دیده می شود.

این فیلم در ناحیه مرئی طیف های الکترومغناطیسی با یک میانگین تراگسیلندگی بالای ۸۵ درصد شفاف بوده و یک طول موج قطع فرابنفشی نیز تقریباً در حوالی ۳۸۰ نانومتر که وابسته به دمای بازیخت می باشد، قابل مشاهده است. ضخامت فیلم مورد نظر با استفاده از این طیف تراگسیل، در حدود ۳۵۸ نانومتر می باشد.


شکل ۳، ترسیم $(ahv)^2$ را بر حسب hv نشان می دهد که در آن، α ضریب جذب اپتیکی و hv ، انرژی فوتون فرودی است.

با توجه به اینکه فیلم های نازک اکسید روی دارای گذار اپتیکی مستقیم هستند، α بصورت زیر به انرژی باند اپتیکی E_g نسبت داده می شود [۹]:

$$(ahv)^2 = \beta(hv - E_g) \quad (1)$$



شکل ۵: سطح مقطع فیلم نازک تهیه شده در دمای ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد



شکل ۴: تغییرات ضریب شکست فیلم مورد مطالعه بر حسب طول موج

نتیجه‌گیری

سل-ژل، یک روش مناسب برای پوشش فیلم‌های نازک است که دارای جایگاه مناسبی در بین روش‌های مختلف لایه‌نشانی می‌باشد.

فیلم‌های نازک اکسید روی بواسطه خواص فیزیکی خوب، هزینه پائین تولید و تکنیک‌های مختلف تهیه، به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این تحقیق، فیلم‌ها بر روی زیرلایه‌های شیشه‌ای پوشش داده شده و به وسیله روش‌های پراش سنجی اشعه ایکس، بیناب نمائی نوری فرابنفش- مرئی و بررسی‌های میکروسکوپی الکترونی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج بیان می‌کنند که فیلم‌های تهیه شده، دارای یک ساختار آمورف بوده و عبوری بالای ۸۵ درصد دارند. مقدار انرژی گاف نواری فیلم تهیه شده، ۳/۲۷۲ الکترون ولت است. مقدار عددی ضریب شکست نیز با افزایش طول موج، کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش دمای عملیات گرمایش تا ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد، ساختار فیلم‌ها متراکم‌تر می‌شود.

ریخت‌شناسی فیلم نازک مورد مطالعه، با استفاده از تصاویر بررسی‌های میکروسکوپی الکترونی مطالعه شده است. سطح مقطع فیلم تهیه شده در دمای ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد، در شکل ۵ قابل مشاهده است.

با افزایش دما تا ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد، ساختار فیلم به حالت پلیمری تبدیل شده است، زیرا با افزایش دما، فیلم متراکم شده و در نتیجه برخی از حفره‌های موجود پر شده‌اند.

این امر را می‌توان بدین صورت توجیه کرد که با افزایش دمای عملیات گرمایش، فیلم‌ها چگالیده‌تر شده و فشار وارده بر سطح آن‌ها افزایش یافته و باعث از بین رفتن حفره‌های اولیه می‌شود.

منابع

- [1] Natsume, Y., Sakata, H., 2000, Thin Solid Films 372, 30.
- [2] Bao, D., Gu, H., Kuang, A., 1998, Thin Solid Films 312, 37.
- [3] Cheng, X.L., Zhao, H., Huo, L.H., 2004, Sensors and Actuators B 102, 284.
- [4] Walter, W., Chu, S.Y., 2002, Materials Letters 55, 67.
- [5] Jin-Hong, L., Kyung-Hee, K., 2003, Journal of Crystal Growth 247, 120.
- [6] Ayouchi, R., 2003, Thin Solid Films 426 (2003) 68-77.
- [7] Kamalasanan, M.N., Chandra, S., 1996, Thin Solid Films 289, 113.
- [8] Subramanayam, T.K., 1999, Optical Materials 13, 239-247.
- [9] Schroder, D.K., 1998, Semiconductor Material, Wiley, New York.