

مقایسه‌ی اثر دو ماده حفاظتی سلکور و نانونقره بر دوام گونه صنوبر در مقابل پوسیدگی قهوه‌ای*

وحید تذکر ضایعی¹، مسیب گل محمدی²، جعفر قائد امینی³

تاریخ دریافت: 92/8/12 تاریخ پذیرش: 93/2/20

چکیده

در این بررسی اثر قارچ مولد پوسیدگی قهوه‌ای (*Coniophera Putina*) بر دوام گونه صنوبر دلتونیدس منطقه لاریج چمستان نور در حالت طبیعی و تیمار شده با ماده نانو نقره (به غلظت 800ppm و سلکور (در دو سطح 1 و 5 درصد) مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 80 عدد نمونه طبق استانداردهای EN113 و DIN 52176، از درون چوب گونه صنوبر انتخاب و بعد از کشت قارچ در ظروف مخصوص Kolle، به مدت 14 هفته در دمای 23°C و رطوبت 75% در انکوباتور نگهداری شدند. میزان درصد پوشش میسیلیوم در نمونه‌ها اولین فاکتور مورد ارزیابی بود که در آن پیشرفت قارچ مواد پوسیدگی قهوه‌ای در نمونه‌های شاهد 90 درصد، نمونه‌های تیمار شده با نانو نقره و سلکور 0/5% حدود 50 درصد و سلکور یک درصد حدود 40 درصد بود. تیمار اثر معنی‌داری در کاهش جرم نمونه‌ها داشت به طوری که نمونه‌های شاهد (بدون تیمار) بیشترین درصد کاهش جرم (50%) و نمونه‌های اشباع شده با سلکور 1% کمترین (4/9%) مقدار را داشت در حالیکه تیمارهای نانو نقره و سلکور به غلظت 0/5% اثر مشابه داشتند. مواد حفاظتی نانو نقره و سلکور ضمن بهبود مقاومت به سختی و فشار موازی الیاف اثرات متفاوتی داشتند به طوری که نمونه‌های اشباع شده با سلکور 1% دارای بیشترین مقاومت‌ها و نمونه‌های تیمار شده با نانو نقره تأثیری در مقاومت به سختی و مقاومت فشاری موازی الیاف در مقایسه با نمونه‌های شاهد نداشت. تیمار با نانو نقره و سلکور به غلظت 0/5% دوام این گونه را از حالت بی‌دوام به طبقه کم دوام و سلکور با غلظت 1% باعث افزایش سه برابری طول عمر مفید چوب و آن را در طبقه دوام متوسط (10-15 سال) طبق جدول طبقه‌بندی فن‌دلائی قرار داد.

واژه‌ها کلیدی: نانونقره، سلکور، دوام طبیعی، مقاومت فشاری موازی الیاف، مقاومت به سختی، پوسیدگی قهوه‌ای

* مستخرج از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2- دانش‌آموخته کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3- دانش‌آموخته کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مقدمه

به گواهی تاریخ، بشر زندگی خود را از کنار جنگل‌ها آغاز نموده و از چوب و دیگر فرآورده‌های جنگلی به‌طور ابتدایی استفاده می‌نموده ولی شیوه بهره‌برداری او بسیار ابتدایی و توأم با اسراف بوده‌است. به تدریج با پیشرفت تمدن و رشد صنعت و تکنیک، انسان‌ها به فکر افتادند که نه تنها در مصرف چوب‌های جنگلی دقت و صرفه‌جویی نمایند بلکه احساس اینکه در آینده نزدیک ذخیره چوب جهان تکافوی نیاز صنایع چوب آن را نخواهد داد، سبب شد که انسان به فکر تولید فراوان تر چوب یعنی کاشت و پرورش و بهره‌برداری از گونه‌های درختی سریع‌الرشد و حفاظت چوب‌ها با مواد شیمیایی (جهت افزایش عمر مفید) بیفتد. به همین سبب از گروه متنوع و چشمگیر درختان سریع‌الرشد می‌توان صنوبرها را نام برد که از جهات زیر قابل اهمیتند:

صنوبرها از نظر اکولوژیکی بسیار کم نیاز بوده و اکثر آنها در شرایط مساعد مساوی رشد، بسیار زود رشد و گاهی تولید چوب آنها به بیش از 40 مترمکعب در سال در هکتار می‌رسد، ویژگی‌های مورفولوژیکی آناتومیکی فیزیکی مکانیکی و تکنولوژیکی چوب صنوبرها برای بسیاری از صنایع چوب مثل تخته‌خرده‌چوب کبریت‌سازی روکش‌سازی کاغذسازی و غیره مناسب بوده و ازدیاد و کاشت آنها به‌وسیله قلمه- کاری میسر است که پس از کاشت بجز آبیاری مراقبت زیادی لازم ندارد. چوب صنوبرها به- راحتی پوست کنی و خشک می‌گردد و آغشته و تیمار می‌شود و با توجه به این که صنوبر بیش

از 80 درصد درخت کاری غیرجنگلی کشور را تشکیل می‌دهد، بزرگ‌ترین بخش تولید چوب غیرجنگلی نیز متعلق به این گونه است [1].

مطالعات و تحقیقات در زمینه حفاظت و اصلاح خواص چوب در جهان گسترده است چرا که امروزه توسعه موارد استفاده چوب در صنایع مختلف بخاطر ویژگی‌های خاص این ماده ارزشمند از یک طرف و کاهش منابع تولید چوب و گرانی قیمت آن از طرف دیگر به اهمیت حفاظت و اصلاح چوب افزوده است. ولی کاربرد فن‌آوری نانو و به‌طور خاص نانو نقره بسیار جدید بوده و در ابتدای راه می‌باشد. در ایران نیز مطالعات و تحقیقات بسیار کمی در این مورد صورت پذیرفته که امید است با کمک و مساعدت متخصصین در این موضوعات بررسی‌های منسجم بیشتری انجام گردد. در مورد ارزیابی دوام چوب در مقابل عوامل مخرب قارچی سوابق خوبی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌گردد.

عنایتی، م، (1981) دوام طبیعی چهارگونه تبریزی، راش، بلوط و انجیلی را در مقابل سه نوع قارچ (*Merulius Aspergillus niger*) مورد بررسی قرار داده و پس از 16 هفته با توجه به کاهش جرم به‌دست آمده، در دو بخش چوب برون و چوب درون به نتایج زیر دست یافت. در بخش چوب برون به ترتیب تبریزی، راش، انجیلی و بلوط دارایی‌بیشترین دوام و در بخش چوب‌درون گونه‌های راش، تبریزی، انجیلی و بلوط به ترتیب دارای دوام بیشتری بودند [2].

شاهد در سطح 1% کاملاً معنی‌دار بودند تا حدی که چوب صنوبر دلتوئیدس از حالت کاملاً بی‌دوام به بسیار با دوام مبدل شده بود [6]. تقی زاده و همکاران، (2008) تغییر رنگ سطح چوب اشباع شده با نانو نقره را بررسی کرده و دریافتند که ماده نانو نقره موجب تغییر رنگ سطح چوب می‌شود [7]. الیس و همکاران (2007) اثر نقره را در حفاظت چوب کشتی به جای استفاده از CCA مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که نقره تجارتي بر پایه بی‌اکساید تاثیر حفاظتی ایجاد می‌کند [8].

اثر تیمار حرارتی بر خواص فیزیکی و مکانیکی گونه‌های راش و صنوبر تیمار شده با نانو نقره نیز در تحقیقی مورد مطالعه قرار گرفته و به این نتیجه دست یافتند که نانو نقره اثر تیمار حرارتی را تشدید کرده ولی اثر معنی‌داری بر خواص فیزیکی ندارد [9].

گرین و همکاران (2010) اثر نقره را برای مقابله با آسیب موربانه‌های زیرزمینی در یک آزمون آزمایشگاهی غیر انتخابی بررسی کرده و دریافتند که نقره به تنهایی نمی‌تواند از آسیب موربانه جلوگیری کند ولی می‌تواند به‌عنوان یک افزودنی مهم به‌همراه رنگ کردن و حفاظت چوب می‌باشد [10]. کارول (2009) در بررسی نانو موادهای مختلف دریافت که این مواد کاربردهای آفت‌کشی‌های آلی را افزایش می‌دهد [11].

کلاسون (2007) نمونه‌های چوب کاج زرد جنوبی را با نانو فلزات (روی، مس، بور) با غلظت 1 درصد تیمار کرد (45 دقیقه خلاء در فشار 550- میلی‌متر جیوه). نتایج نشان داد که

رضایی نژاد و همکاران (2010) چوب درون راش را با ماده حفاظتی سلکور 5 درصد تیمار کرده و دوام آن را در حالت طبیعی و اشباع شده در مقابل قارچ رنگین کمان مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که نمونه‌های اشباع شده پس از 4 ماه تخریب، فاقد آثار پوسیدگی در مقابل قارچ مزبور بوده درحالی‌که گونه راش در حالت طبیعی، جزو چوب‌های کم دوام دسته‌بندی شد و در اثر تیمار از حالت بی‌دوام به با دوام ارتقاء یافت [3].

قربانی و همکاران (2014) تاثیر نانو ذرات اکسید قلع و تیمارگرایی را بر مقاومت به پوسیدگی و خواص فیزیکی چوب راش، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که با افزایش زمان و دما، مقاومت در برابر پوسیدگی افزایش می‌یابد [4]. کلاسون و همکاران (2010) نوعی کاج جنگلی تیمار شده با نانو اکسید روی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتند که نمونه‌های تیمار شده با نانو اکسید روی باعث افزایش مقاومت قابل توجهی در مقابل جذب آب و اشعه ماوراء بنفش پس از 12 هفته آزمایش در محیط باز از خود نشان دادند [5].

دوام چوب صنوبر در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA (ولمانیت) توسط پارسا پزوه (1995) در برابر قارچ رنگین کمان مورد مطالعه قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که اختلاف کاهش جرم درون چوب و برون چوب بسیار معنی‌دار بوده به طوری‌که کاهش جرم درون چوب از قسمت برون چوب بیشتر و کاهش جرم نمونه‌های اشباع شده در مقایسه با نمونه‌های

مواد و روش‌ها

درختان مورد لزوم از جنگل های دست کاشت صنوبر دلتوئیدس سازمان جنگل ها و مراتع کشور (اداره کل منابع طبیعی ساری و مدیریت جنگلداری نور) واقع در منطقه لاریج چمستان تهیه گردید. باتوجه به یکسان بودن شرایط آب و هوا، نوع خاک رویشگاه و تقریباً همسال بودن درختان، نمونه برداری به طریق تصادفی انجام گرفت بدین ترتیب که از بین درختان سالم قطور و بی عیب تعداد 3 اصله صنوبر دلتوئیدس انتخاب و پس از علامت گذاری جهت شمال و جنوب قطع گردیدند. پس از یک ماه که رطوبت گرده بینه‌ها تا حدودی کاهش یافته بود، در جهت شمال -جنوب برش داده شد. بعد از رسیدن نمونه‌ها به رطوبت تعادل محیط آزمایشگاه (رطوبت 13٪)، جهت دستیابی به نمونه‌های مقاومت به سختی و کاهش جرم ($2.5 \times 2.5 \times 1.5$ cm) از استاندارد EN113 و نمونه های فشاری موازی الیاف ($2 \times 2 \times 6$ cm) از استاندارد DIN با آیین نامه 52176 استفاده شد.

مسیلیوم قارچ خالص شده عامل پوسیدگی قهوه‌ای³ از موسسه تحقیقات البرز (وزارت جهادکشاورزی) تهیه و جهت تکثیر به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه منتقل گردید. در این تحقیق از محلول نانو نقره⁴ با غلظت 800ppm و سلکور⁵ با ترکیب شیمیایی سولفات مس⁶، بیکرومات پتاسیم⁷ و اسید کرومیک⁸ در دو سطح غلظت 5٪ و 1٪ جهت اشباع نمونه‌ها استفاده شد.

3-Coniopheraputeana

4- مایع نانو نقره از شرکت نرین شیمیبا مروفولوژی ترکیبی کروی و سوزنیو اندازه 5 تا 10 نانومتر با 5ph دانسیته 1,16 تهیه گردید و بوسیله آب مقطر با 6/5-7/5PH به غلظت مورد نظر رسانده شد.

5- ACC

6- $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

7- $K_2Cr_2O_7$

8- Cro_3

میزان ماندگاری نانومس کمتر از سولفات مس بود، همچنین نانو روی به علاوه نانو نقره نیز میزان ماندگاری کمتری نسبت به سولفات روی در چوب تیمار شده داشتند. میزان ماندگاری برای نمونه های تیمار شده با نانو بور و اسید بوریک تقریباً برابر بود. اما پس از انجام تست آبشویی برای مدت 14 روز، مشخص شد که نمونه‌های تیمار شده با نانومس کمترین میزان آبشویی را داشتند اما مقدار آبشویی سولفات مس در طی 2 روز اول تست آبشویی سریع بوده است [12]

کوپر¹ و همکاران (2008) نیز گزارش دادند که نانو ذرات مس در چوب تیمار شده به میزان خیلی کمی دچار آبشویی شدند. میزان آبشویی نانو فلزات روی و فرمولبندی روی با نقره در طی 2 روز اول آبشویی کمتر از سولفات روی بود. 99 درصد از نانو بور و بوریکاسید در طی این تست آبشویی شد. تغییر در بارالکتریکی و نیروی واندروالس ممکن است سبب کاهش آبشویی در نانو فلزات شده باشد [13].

با توجه به کاهش شدید سطح جنگل‌ها و شرایط مساعد برای کشت گونه صنوبر دلتوئیدس² در مناطق ایران جهت جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و همین‌طور پایین بودن دوام طبیعی آن در مقابل عوامل مخرب، دانستن خصوصیات تکنولوژیک چوب این‌گونه بسیار مفید و ضروری می‌باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه اثر حفاظتی دو ماده نانو نقره و سلکور (با حداقل غلظت با توجه به در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی) در دوام چوب پرمصرف گونه صنوبر در مقابل پوسیدگی قهوه‌ای صورت گرفت.

1- Cooper

2- *Populous deltoids*

2 - مقاومت فشاری موازی الیاف:

ابعاد نمونه‌های فشاری موازی الیاف طبق استاندارد $2 \times 2 \times 6$ سانتی‌متر انتخاب و مقاومت 120 عدد از آنها توسط ماشین اینسترون⁴ با سرعت بارگذاری 0/5 میلی‌متر در دقیقه به دست آمد سپس حداکثر کشش موازی الیاف از رابطه ذیل

$$S u = \frac{pu}{A} \quad [14].$$

$S u$: حداکثر فشار موازی الیاف (N / m^2)

pu : حداکثر نیرو هنگام شکست بر حسب نیوتن (N)

A : سطح مقطع نمونه بر حسب متر مربع (m^2)

3 - مقاومت به سختی:

مقاومت به سختی بر روی 120 عدد از نمونه‌های $2 \times 1/5 \times 5$ سانتی‌متری که طبق استاندارد EN113 انتخاب شده بود با استفاده از ماشین هیدرولیکی اینسترون⁵ انجام گرفت. به عبارت دیگر در این اندازه‌گیری، نیروی لازم جهت فرو نشانیدن کره‌ای بقطر 11/5mm به اندازه شعاع آن تعیین گردید [14]

تحلیل آماری

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در قالب طرح کاملاً تصادفی و با نرم‌افزار SPSS استفاده شد. همچنین گروه‌بندی میانگین‌ها نیز با آزمون چند دامنه‌ای دانکن (DMRT) انجام گردید.

نتایج:

1- مشاهدات ظاهری

با توجه به معیار ویلیتینر⁶ میانگین درصد پوشش ریشه‌ها (مسیلیوم) و میانگین اثرات ناخن بر سطوح مختلف نمونه‌ها در جدول 1 آرایه شد.

نمونه‌ها داخل ظرف مخصوص قرار گرفته و به روش غوطه‌وری اصلاح شده به مدت 48 ساعت در محلول نگهداری شدند. قابل ذکر است که چون نمونه‌های مورد آزمایش ابعاد کوچکی داشته‌اند جذب محلول به‌طور کامل و در مدت کوتاهی انجام می‌شود. درحالی‌که در قطعات چوبی با ابعاد بزرگ، حتی با افزایش زمان اشباع محلول جذب شده کمتر از این مقدار است [6].

برای مجاورت نمونه‌های چوب با قارچ خالص شده تعداد 40 عدد ظرف شیشه‌ای کوله¹ تهیه و به مقدار مورد نیاز محیط کشت مالت اکستراکت آگار آماده شد. شیشه‌های کوله حاوی چوب جهت کنترل رطوبت نسبی و دما به انکوباتور منتقل و بعد از 14 هفته کلیه نمونه‌ها از انکوباتور خارج گردیدند. پس از ثبت درصد پوشش میسیلیوم‌ها و چگونگی اثر ناخن بر روی سطح نمونه‌ها، وزن خشک هر یک به دست آمد.

1- بررسی میزان خسارت ظاهری

برای بررسی این میزان از معیار ویلیتینر² استفاده شد. بدین منظور ابتدا درصد پوشش میسیلیوم روی سطح هر نمونه محاسبه و بعد از پاک کردن آن، چگونگی اثر ناخن روی سطح 60 نمونه مورد آزمایش قرار گرفت، بعد برای محاسبه میزان کاهش جرم، این نمونه‌ها در اتو در دمای $100 \pm 0.5^\circ C$ به مدت 24 ساعت قرار گرفتند و از رابطه ذیل درصد کاهش جرم تعیین گردید.

$$\text{وزن خشک ثانویه} - \text{وزن کاملاً خشک اولیه} \\ \times 100 = \text{درصد کاهش جرم} \\ \text{وزن کاملاً خشک اولیه}$$

برای طبقه‌بندی دوام طبیعی از روش فن‌دلای³ استفاده شد.

⁴ Instron

⁵ - Instron

⁶ - Willeitner

1-Kolle

2-Willeitner

3-Findly

جدول 1- میانگین درصد پوشش ریشه‌ها و میزان خسارت وارده

نوع تیمار	تعداد نمونه	پوشش ریشه‌ها (درصد)	گروه خسارت با توجه به معیار Willeitner
طبیعی با تاثیر قارچ (شاهد)	15	90	3b-4a (چند نقطه خسارت شدید تا کاملا تخریب)
اشباع شده با سلکور 0,5 درصد	15	50	2a (در چند نقطه خسارت وجود دارد)
اشباع شده با سلکور 1 درصد	15	40	2b (در تمام نقاط خسارت جزئی است)
اشباع شده با نانوقره ppm800	15	50	2a (در چند نقطه خسارت وجود دارد)

اهمیت شاخص درصد کاهش جرم و نقش آن در مقایسه دوام طبیعی، لزوم ارایه تحلیل آماری را توجیه می‌نماید. با مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن مشخص گردید که بین نمونه‌های تیمار شده با سلکور به غلظت‌های 0/5 و یک درصد و همین‌طور تیمار با نانو قره و سلکور 5/، اثرات مشابه‌ای در سطح اعتماد 95 درصد وجود دارد (شکل 1).

به-عبارت‌دیگر اثر تیمار بر کاهش جرم نمونه‌ها معنی‌دار بوده و تیمار با نانو قره و سلکور در غلظت‌هایی یاد شده باعث جلوگیری از پوسیدگی گردید و نمونه‌های اشباع شده با سلکور به غلظت 1 درصد اثر بهتری در جلوگیری از پوسیدگی قهوه‌ای نسبت به بقیه تیمارها داشت. حضور ماده نانو قره به عنوان یک ماده افزودنی توانسته است در کاهش میزان تخریب در اثر فعالیت قارچ، موثر باشد. نانو ذرات فلزی قره، اکسید روی و مس تاثیر معنی-داری بر ترکیبات لیگنین و کربو هیدرات‌های چوب ندارند بلکه این موضوع به خاصیت قارچ کشی آنها ارتباط دارد [16] مکانیزم عملکرد قره در برابر پوسیدگی‌ها هنوز کاملا مشخص نیست.

همان‌طوری‌که از جدول مشاهده می‌شود اختلاف فاحشی (تقریبا دو برابر) در مورد پوشش میسیلیوم بین چوب تیمار شده و شاهد وجود دارد و تیمار با نانوقره و سلکور مانع از انتشار میسیلیوم قارچ در سطوح نمونه‌ها شد که با نتایج تحقیقات قبلی نیز مطابقت دارد [15و6].

2- کاهش جرم و دوام طبیعی:

نتایج مشاهدات کاهش جرم نمونه‌های آماری پس از 14 هفته مجاورت با قارچ مولد پوسیدگی قهوه‌ای نشان داد که این قارچ موجب کاهش جرم نمونه‌های شاهد (بدون تیمار) به میزان 50 درصد و نمونه‌های تیمار شده با نانو قره و سلکور به میزان بسیار کمتر گردیده‌است (جدول 2).


جدول 2- میانگین درصد کاهش جرم نمونه‌ها پس از 14 هفته مجاورت با قارچ

نوع تیمار	میانگین درصد کاهش جرم %	انحراف معیار
چوب طبیعی (شاهد)	50.468	3,374
اشباع شده با نانوقره	22.082	3,347
اشباع شده با سلکور 0,5 درصد	13.14	3,374
اشباع شده با سلکور 1 درصد	4.9	3,398

به 29% رسید و تیمار با سلکور به غلظت 3% نیز باعث جلوگیری از تخریب قارچ و کاهش جرم 0/4 درصدی در بین نمونه‌ها گزارش شده بود [15و6].


3 - مقایسه برخی از خواص مقاومتی

شکل 2 نشان می‌دهد که میانگین مقاومت فشار موازی الیاف نمونه‌های تیمار شده بود.




شکل 2- اثر تیمار بر مقاومت فشار موازی الیاف نمونه‌ها در حالت‌های سالم و پوسیده

بنابراین تیمار با نانو نقره و سلکور باعث افزایش این مقاومت در نمونه‌های سالم و پوسیده گردیده به طوری که طبق آزمون دانکن نمونه‌های تیمار شده با نانو نقره به غلظت 800ppm و شاهد در یک سطح ولی سلکور با غلظت 1% اثر بیشتری نسبت به بقیه تیمارها در افزایش مقاومت فشاری موازی الیاف داشته است (شکل 3).



شکل 3- اثر تیمار بر مقاومت فشار موازی الیاف نمونه‌ها

ممکن است ذرات نقره به سطح ممبران سلول بچسبند و کارهای معمولی سلول نظیر تنفس و انتقال مواد را مختل کنند. این نظریه ناشی از بازده بالای نانو ذرات ریزتر است. زیرا با افزایش سطح ذرات، میزان چسبندگی به سطح سلول‌ها نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه راندمان میکروب کشی بالاتر می‌رود. وجود ذرات داخل سلول این نظریه را تقویت می‌کند که نقره با ایجاد پیوند با فسفر و گوگردی که داخل ترکیبات سلول نظیر DNA وجود دارد باعث کشتن و از بین رفتن میکروب می‌شود. [17و18و19]



شکل 1- اثر تیمار بر درصد کاهش جرم ناشی از پوسیدگی قهوه ای

مطابق جدول طبقه‌بندی دوام طبیعی فندلای، چوب‌آلات اشباع نشده (شاهد) جزء چوب‌های بی‌دوام (کمتر از 5 سال) و نمونه‌های تیمار شده با نانو نقره و سلکور به غلظت 0/5 درصد در گروه چوب‌های کم‌دوام (بین 5-10 سال) ولی چوب‌های تیمار شده با سلکور به غلظت 1% در طبقه چوب‌های بادوام متوسط (10-15 سال) قرار گرفت. نتایج تحقیقات قبل نیز نشان داد که با افزایش غلظت نانو نقره از 200ppm به 400ppm دوام این‌گونه در برابر پوسیدگی سفید افزایش یافته به طوری که کاهش جرم آن از 36%

به نظر می‌رسد که تخریب کمتر ضخامت دیواره سلولی و میزان سلولز در نمونه‌های پوسیده تیمار شده با سلکور ۱٪، نسبت به بقیه تیمارها باعث این تغییرات گردید [شکل 3 و شکل 1].




شکل 5- اثر تیمار بر کاهش میزان سلولز ناشی از تخریب قارچ مولد پوسیدگی قهوه‌ای

آن در مقاومت به سختی نمونه‌های معنی‌دار بود و پوسیدگی باعث افت چشمگیری در کاهش مقاومت به سختی آنها داشت (جدول 3).

جدول 3- نتایج آماری اثر تیمار و نوع نمونه (سالم/پوسیده) بر مقاومت به پوسیدگی نمونه‌ها

منابع تغییرات	مجموع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	اماره f	سطح معنی داری (sig)
تیمار	4866,727	3	1622,242	8,525	0,00
وضعیت نمونه (سالم، پوسیده)	4395,312	1	4395,312	23,097	0,000
تیمار* وضعیت نمونه	1095,017	3	365,006	1,918	0,146
خطا	6089,444	32	190,295		

به عبارت دیگر تیمار با نانو نقره اثری در افزایش مقاومت فشار موازی الیاف نسبت به نمونه‌های شاهد نداشته در حالیکه تیمار با سلکور در غلظت‌های 0/5 و 1٪ باعث افزایش این مقاومت نسبت به نمونه‌های شاهد و تیمار شده با نانو نقره گردید که با نتایج [6 و 15] مطابقت دارد.



شکل 4- تصویر SEM ضخامت دیواره سلولی نمونه پوسیده شده

اثر تیمار بر مقاومت به سختی نمونه‌ها معنی‌دار بوده و تیمار با نانو نقره و سلکور در غلظت‌های یاد شده باعث بهبود این مقاومت گردید. اثر وضعیت نمونه (سالم یا پوسیده بودن


ضمن جلوگیری از پوسیدگی و کاهش جرم آنها در اثر تخریب قارچی باعث بهبود مقاومت به سختی نمونه‌ها نیز گردید و روند تغییرات کاهش جرم و مقاومت به سختی طبق آزمون مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن با هم مطابقت دارد. (شکل 5 و 6). در مطالعاتی که روی توزیع ذرات نانو در چوب انجام شد، ذرات نانو در حفرات، روزنه‌های دیواره و همچنین لایه‌های بین سلولی چوب دیده شد و اعتقاد بر این است که تثبیت نانو از طریق رسوب در حفرات سلولی چوب ولایه سوم دیواره سلول چوب رخ می‌دهد [4]. رسوب کردن نانو و اتصال با دیواره به کاهش فضاهایی همانند حفرات، فضای بین عناصر سلولی و منافذ پونکتواسیون منتهی گردید که با کاهش تخلخل چوب، فضای ورود آبروری سه قارچ نیازکاهش یافت [17 و 18] که این نتایج می‌تواند افزایش مقاومت‌ها را توجیه نماید و با یافته‌های این تحقیق نیز مطابقت دارد.

بحث و نتیجه‌گیری

در این پژوهش تأثیر دو ماده نانو نقره (در سطح 800ppm) و سلکور (در دو سطح 0/5 و 1 درصد) به‌عنوان یک تیمار افزایش‌دهنده دوام‌گونه صنوبر، در برابر قارچ مولد پوسیدگی قهوه‌ای در چهار سطح، مورد آزمون‌های ظاهری با معیار ویلیتینر، درصد کاهش جرم، مقاومت به سختی و مقاومت فشاری موازی الیاف قرار گرفت.


نتایج آزمون مشاهدات ظاهری با معیار ویلیتینر نشان داد که، خسارت در سطوح نمونه‌های شاهد، پس از آنکه در معرض پوسیدگی

طبق آزمون مقایسه یا میانگین‌ها به روش دانکن اثر تیمار نانونقره و سلکور 0/5% مشابه بوده ولی نسبت به نمونه‌های شاهد از مقدار بیشتری برخوردار بود، ولی تیمار با سلکور 1% نسبت به بقیه تیمارها اثر بهتری داشت که با نتایج تحقیقات [15 و 16] هم‌خوانی دارد (نمودار 5).



شکل 6- اثر تیمار بر مقاومت به سختی نمونه‌ها

در اثر پوسیدگی ضخامت دیواره سلولی کاهش یافته و از میزان سلولز دیواره سلول نیز کاسته می‌شود.



شکل 7- اثر تیمار بر کاهش میزان سلولز ناشی از تخریب قارچ مولد پوسیدگی قهوه‌ای بر اساس جدول دانکن

با مقایسه میزان کاهش جرم نمونه‌ها در اثر پوسیدگی قهوه‌ای با تغییرات مقاومت به سختی نمونه‌ها در می‌یابیم که تیمار با نانو نقره و سلکور

مقایسه مقاومت فشار موازی الیاف و سختی نمونه‌ها نشان داد که نمونه‌های شاهد مقاومت کمتری نسبت به نمونه‌های اشباع شده دارند به عبارت دیگر تیمار با مواد حفاظتی سلکور سبب بهبود این مقاومت در نمونه‌ها شد. با افزایش درصد غلظت سلکور از 0/5 به یک درصد، مقاومت فشار موازی الیاف به طور معنی‌داری افزایش یافت ولی اثر تیمار نانو نقره افزایش این مقاومت نسبت به شاهد معنی‌دار نبود و ماده حفاظتی سلکور با غلظت یک درصد بیشتر تأثیر را در افزایش این مقاومت نسبت به تیمار دیگر داشت.

بنابراین تیمار با سلکور به غلظت کمتر از مقادیر توضیح شده در منابع [6] نیز می‌تواند ضمن افزایش مقاومت‌های فشار موازی الیاف و سختی، منجر به افزایش حدود سه برابری دوام گونه صنوبر در مقابل پوسیدگی قهوه‌ای گردد. با این حال محلول نانو نقره، با غلظت 800 ppm نیز می‌تواند دوام این گونه را در مقابل تخریب این نوع قارچ حدود دو برابر افزایش دهد.

قرار گرفتند در چند نقاط خسارت شدید و تخریب کامل بوده در حالی که نمونه‌های تیمار شده به مراتب خسارت کمتری دیدند و از این نظر تقریباً مشابه بودند، ولی کاهش جرم نمونه‌های شاهد بسیار بیشتر از نمونه‌های تیمار شده بود و از نظر آماری تیمار با مواد نانوقره و سلکور در سطح 0/5% اثرات مشابه داشتند و در یک گروه قرار گرفتند در حالی که غلظت بیشتر سلکور (یک درصد) باعث جلوگیری از تخریب شدید قارچ و کاهش جرم نمونه‌ها شد و در طبقه دیگر قرار گرفت.

میانگین کاهش جرم نمونه‌های شاهد 50 درصد اندازه‌گیری گردید که با مقایسه با جدول فندلای در گروه بی‌دوام قرار می‌گیرد (کمتر از 5 سال)، اما میانگین مقادیر کاهش جرم برای نمونه‌های تیمار شده با نانو نقره و سلکور 0/5 درصد به ترتیب 22 و 13 درصد محاسبه گردید که در گروه چوب‌های کم دوام (بین 5-10 سال) و نمونه‌های تیمار شده با سلکور 1% با میانگین کاهش جرم حدود 5 درصد، با توجه به جدول فندلای در گروه با دوام متوسط (بین 10-15 سال) قرار گرفت.

نکته مهم و قابل توجه این است که براساس تقسیم‌بندی دوام طبیعی توسط فندلای، تیمار نانو نقره در سطوح 400،200 و 800ppm و سلکور با غلظت 0/5 درصد موجب افزایش عمر مفید گونه صنوبر از کمتر از 5 سال به بیش از 2 برابر گردید در حالیکه افزایش غلظت سلکور تا یک درصد می‌تواند عمر مفید این گونه را حتی تا سه برابر نیز افزایش دهد.

منابع

- 1-Shojaati, Sh.2010.,wood agriculture as a politic to stable development of wood industry in Iran .The first national conference on novel technology in wood and paper science.Chalus (in Persian)
- 2-Ennatei, E, .1981.Natural durability of four spices against the three kind of fungus, M.SC thesis .Tehran university., (in Persian)
- 3-Rezaeenejad and Arabtabar. 2010. Study on durability of beech wood by field test.The first national conference on novel technology in wood and paper science.Chalus, (in Persian)
- 4-Ghorbani,M.Bavanaghi,F. Azarhazin, A., 2014. Effect of tin oxide Nano particles and heat treatment on decay resistance and physical properties of beech wood (*Fagus orientalis*).Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 5, No. 2.(In Persian).
- 5-Clausen C, Frederick G, Kartal N;2010.Weather ability and Leach Resistance of Wood Impregnated with Nano-Zinc Oxide, Nanoscale Res Lett 5:1464–1467
- 6-Parsapajuh, D. 1998. Evaluation of natural durability of poplar wood against white rot in natural and treated with ACC .final research report, Tehran University.(In Persian).
- 7-Taghizadeh, M.MasteriFarahanee, M.2008, Influence of Nano silver impregnation on colorful performance of wood surface. The first national conference on supply primary substance and wood & paper industry .Gorgan.(In Persian).
- 8- Ellis, J.K, Jayachandvan and Nicholas, 2007, silver the next generation wood preservative. 38th Annual meeting Jackson Lake lodge, Wyoming U.S.A 20-24
- 9-Siahposht,H.Ghorbani,M. and H. R. Taghiyari.2012. Study on the Effect of Heat Treatment on Physical Properties of Poplar andBeech Woods Impregnated with Nano-Copper and Nano-Silver. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 3, No. 1.(In Persian).
- 10-Grecn, and R, Arango, 2007, wood protection by commercial silver Formulations against Eastern subterranean termites. 38th Annual meeting Jackson Lake lodge, Wyoming .U.S.A 20-24
- 11-Kartal, S.N., Green, F., Clausen, C.A., 2009. Do the unique properties of Nano metals affect leach ability or efficacy against fungi and termites? .International biodeterioration and biodegradation, 63: 490-495
- 12-Clausen, C.A., 2007. Nanotechnology: implication for the wood preservation industry, the 38th annual meeting of IRG, 10p
- 13-Cooper, Ung, Y;2008. Comparison of laboratory and natural exposure leaching of copper from wood treated with three wood preservatives International Research Group on Wood Protection, Stockholm, Sweden, IRG/WP/08-50258.14p.
- 14-Ebrahimi.Gh.,Mechanics of wood and wood composites .1989. Tehran uni.publication.(In Persian).
- 15-Yousefi ,A. Tazakorrezaei,V. , Soltani, M.2011. The effect of Nano silver on natural durability of populus deltoids against the white rot. Journal of science and techniques in natural resourses. Islamic Azad University, Chalous Branch.vol.6, no.3..(In Persian).
- 16- Akhtari,M. H. R. Taghiyari,M. GhorbaniKokandeh .2013. Effect of some metal nanoparticles on the spectroscopy analysis of Paulownia wood exposed to white-rot fungus.European Journal of Wood and Wood Products, Volume 71, Issue 2, pp 283-285
- 17-Matsunaga, H., Kiguchi, M. and Philip, D., 2009. Micro distribution of copper-carbonate and iron oxide, nanoparticles in treated wood. Journal of Nanoparticle Research, 11:1087–1098
- 18-Matsunaga, H., Kigushi, M. and Evans, P., 2007. Micro-distribution of metals in wood treated with a Nano-copper wood preservative. International Research Group on Wood Protection, 7p, Sweden.
- 19-http:// www. nanovations. com.au, New paint technology fights, bacterial and fungal growth with Nano Scale silver

