

بررسی خواص آکوستیکی چوب توسط آزمون ارتعاش آزاد تیر دوسرگیردار در چوب کاج جنگلی

صابر یغمائی پور¹، مهران روح نیا^{2*}

تاریخ دریافت: 90/6/7 تاریخ پذیرش: 90/11/12

چکیده

در این تحقیق اثر ثابت نمودن دو سر نمونه بر روی امکان اندازه گیری خواص آکوستیکی (کارایی تبدیل آکوستیک، میرایی - ارتعاش و ضریب آکوستیک) تیرهای کاج جنگلی (*Pinus sylvestris* L.) در دو جهت مماسی و شعاعی، توسط روش ارتعاش آزاد مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت انجام این آزمون تعداد 19 قطعه تیر چوبی با سطح مقطع مستطیل شکل کاملاً راست تار و بدون هرگونه عیب ظاهری مطابق با استاندارد بین المللی ISO شماره 3129 با ابعاد 2x2x36 سانتی متر (طول×عرض×ارتفاع) از چوب گونه کاج جنگلی تهیه و تحت آزمون غیرمخرب ارتعاش آزاد خمشی قرار گرفتند. اثر گیردار-کردن دو سر تیر چوبی بر روی سه فاکتور مذکور با نتایج حاصل از همین آزمون در حالت دوسر آزاد مورد مقایسه قرار گرفت. گیردارکردن دو سر تیر باعث افزایش میرایی ارتعاش در مقایسه با نتایج حاصل از آزمون خمشی آزاد در تیر دو سر آزاد شد. در ارتباط با ضریب آکوستیک، گیردار نمودن دو سر تیر تاثیر چندانی بر فاکتور مذکور در مقایسه با حالت دوسر آزاد به وجود نیاورد و نتایج حاصله تفاوتی را در دو حالت دوسر آزاد و دوسرگیردار نشان ندادند. اما نتایج حاصل از برآورد کارایی تبدیل آکوستیک در حالت دوسرگیردار حاکی از نامناسب بودن روش ارتعاش آزاد خمشی در تیر دوسرگیردار برای ارزیابی این فاکتور می باشد.

واژه های کلیدی: آزمون غیرمخرب، تیر دوسرگیردار، میرایی ارتعاش، ضریب آکوستیک، کارایی تبدیل آکوستیک

1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

mehran.roohnia@ kiau.ac.ir

2- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، * مؤلف مسوول

مقدمه

جهت کاربرد بهینه چوب در صفحات مذکور باید میرایی چوب پایین و ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک آن بالا باشد [13]. لازم به ذکر است نتایج حاصل از تحقیقات این محققین توسط آزمون ارتعاش خمشی در تیر دوسرآزاد انجام شده که در ادامه به نتایج برخی از آنها اشاره شده است. بادبگ و جین² در سال 1982 روابط و مدل‌های مناسبی برای تعیین مدول الاستیسیته دینامیک به روش ارتعاش تیر دوسرآزاد، دوسرگیردار و یک-سرگیردار و همچنین اندازه‌گیری مدول الاستیسیته به روش خمش استاتیک معرفی کردند [3].

تسومیس³ در سال 1991 بیان کرد که ضریب-آکوستیک می‌تواند ملاک مناسبی برای انتخاب چوب مورد استفاده در ادوات موسیقی باشد [12].

اوبایاتا⁴ و همکاران در سال 2000 اعلام کردند که چوب‌های مناسب برای استفاده در صفحات صدا باید از کارایی تبدیل آکوستیک (ACE) بالایی برخوردار باشند [8]. راجینیرن⁵ و همکاران در سال 2005 فاکتور میرایی و مدول الاستیسیته ویژه را به عنوان پارامترهای مهم در انتخاب چوب مناسب برای ساخت زیلفون سنتی تایلند معرفی نمودند [9]. وگست⁶ و همکاران در سال 2006 با بررسی خواص آکوستیکی چوب‌های مورد استفاده در ساخت آلات موسیقی ضریب آکوستیک، میرایی-ارتعاش و سرعت صوت را به عنوان مهم‌ترین پارامترهای آکوستیکی در چوب‌آلات مورد استفاده در صفحات تشدید صدا معرفی نمودند [13]. در

آزمون غیرمخرب¹ یکی از روش‌های بررسی خواص مکانیکی مواد می‌باشد که به دلیل متنوع-بودن تکنیک‌های مورد استفاده در این آزمون و کارایی آنها، می‌تواند در آینده از پرکاربردترین روش‌های ارزیابی و بررسی خواص مواد مطرح گردد. حفظ و عدم تخریب ماده و نیز ارزیابی سریع‌تر نسبت به آزمون‌های مخرب از ویژگی‌های این روش می‌باشد [4]. این آزمون‌ها شامل روش-های بازرسی چشمی، اشعه x، مافوق صوت، آکوستیک، ارتعاشات و امثال آن می‌باشد. همان-طور که بیان گردید استفاده از این آزمون‌ها بر-خلاف آزمون‌های استاتیک باعث شکست نمونه نشده، و زمان تلف شده‌ی کمتری را نیز در پی-دارند [4].

یکی از روش‌های غیرمخرب و پرکاربرد در تعیین خواص آکوستیکی چوب آزمون ارتعاش آزاد می‌باشد [11] که توسط این روش ارزیابی خواص مکانیکی نمونه آزمونی در حالت‌های دو-سرآزاد و یک-سرگیردار با سهولت امکان‌پذیر می-باشد [2]. به طوری که خصوصیات آکوستیکی چوب از قبیل مدول الاستیسیته ویژه، اصطکاک-داخلی، میرایی ارتعاش و کارایی تبدیل آکوستیک چوب پیش از این توسط بسیاری از محققین با-استفاده از تکنیک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته-است [11]. تاکنون تاثیر سه فاکتور میرایی ارتعاش، ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک بر روی کیفیت و کارایی صفحات تشدید صدا به اثبات رسیده است. به طوری که محققان اعتقاد دارند

² Bodig and Jane³ Tsoumis⁴ Obataya⁵ Rujinirun⁶ Wegst¹ Nondestructive Testing

اطمینان می‌باشند که در زیر به برخی از این نتایج اشاره شده‌است.

مواد و روش‌ها


ابتدا مبانی نظری مورد استفاده در این تحقیق مورد اشاره قرار گرفته و سپس به روش تهیه نمونه‌ها و انجام آزمون‌ها پرداخته شده‌است.

مبانی نظری

میرایی ارتعاش در چوب بستگی به نوع گونه (جرم ویژه، میزان مواد استخراجی، بافت چوب و ...)، رطوبت چوب (با افزایش رطوبت، میرایی افزایش می‌یابد)، جهت ارتعاش (طولی، مماسی و شعاعی)، و مد ارتعاش دارد (شکل ۱). کاهش لگاریتمی ارتعاش (λ) به صورت زیر توصیف می‌شود که نشان‌دهنده میزان افت ارتعاش در طول زمان است.

$$I = \frac{1}{n} \ln \left| \frac{x_1}{x_{n+1}} \right| \quad (1)$$

X_1 : بلندی اولیه موج در حال کاهش، X_{n+1} : بلندی n امین موج پس از موج متناظر با X_1 .



شکل ۱- نمایش فاکتورکاهش: سمت چپ به روش لحظه‌ای با استفاده از کاهش لگاریتمی λ ، و سمت راست به روش فرکانسی با استفاده از پهنای باند قله بلندی ارتعاش (فاکتور کیفیت Q)

سال ۲۰۰۴ کوبوجیما و همکاران [۶] از آزمون ارتعاش آزاد در تیر دوسرگیدار برای ارزیابی تیرهای چوبی گاردریل جاده‌ها در شرایط سرویس استفاده نمودند.

هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان برآورد خواص آکوستیکی تیرهای چوبی در حالت دوسر-گیدار و مقایسه آن با حالت دوسرآزاد می‌باشد چراکه بسیاری از قطعات چوبی در شرایط مصرف به صورت ثابت شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. از طرف دیگر با این که تحقیق و بررسی در مورد امکان برآورد فاکتور میرایی و سایر خواص آکوستیک که از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت چوب می‌باشند در تیرهای دوسرگیدار وجود ندارد، ارزیابی فاکتورهای مذکور در تیرهای دو-سرآزاد، دارای سابقه طولانی هم توسط تکنیک ارتعاش آزاد و هم توسط سایر تکنیک‌های غیر-مخرب صورت پذیرفته که نتایج حاصل از آن کاربردی و به تناسب شیوه مورد کاربرد، قابل-

مد اول ارتعاش طبق رابطه برنولی² [1، 6] و با- کمک نرم افزار MATLAB[®] محاسبه گردید.

$$E = \frac{4p^2 f_1^2 l^4 Ar}{I.m_1^4} \quad (5)$$

که در آن f_1 فرکانس اولین مد ارتعاش تیر دوسر گیردار برحسب هرتز، l طول دهانه برحسب متر، A سطح مقطع تیر برحسب مترمربع، I ممان اینرسی مقطع تیر و m_1 ثابت مرتبط با شماره مد ارتعاش آزاد تیر دوسر گیردار است که مقدار آن برای مد اول ارتعاش آزاد تیر دوسرگیردار برابر 4/73 می-باشد [1].

روش آزمون

تعداد 30 قطعه نمونه چوبی به ابعاد اسمی 2x2x36 سانتی متر (طول×عرض×ارتفاع) مطابق با استاندارد بین‌المللی ISO 3129 کاملاً راست تار و بدون هرگونه عیب ظاهری (مانند، گره، کج تازی و ...) از چوب کاج جنگلی (*Pinus sylvestris L.*) تهیه و به منظور متعادل سازی دما و رطوبت به-مدت دو هفته در محیط کلیماتیزه (با دمای 22 درجه سانتی-گراد و 65% رطوبت نسبی) قرار گرفتند. پس-از طی زمان مذکور، نمونه-ها پس از اندازه گیری ابعاد و وزن، تحت آزمون ارتعاش خمشی آزاد در تیر دو سر-آزاد در دو جهت شعاعی و مماسی (شکل 2) به-منظور برآورد همبستگی بین مدهای اول تا سوم ارتعاشی قرارگرفتند تا نمونه‌های دارای عیوب پنهان از روی کاهش همبستگی بین مدهای ارتعاشی شناسایی گردند.

ضریب آکوستیک (AC) نیز که یکی از پارامترهای مهم در برآورد ویژگی آکوستیکی یک جسم می‌باشد و تحت اثر مدول الاستیسیته (E) و جرم-ویژه (ρ) می‌باشد از طریق رابطه 3 محاسبه می-گردد. هرچه مقدار این ضریب در چوب بالاتر باشد، آن چوب برای ساخت آلات موسیقی مناسب‌تر می‌باشد. به-خصوص برای استفاده در صفحات مرتعش مورد استفاده در جعبه تشدید صدا. طبق رابطه‌ی 3 هر-چه قدر جرم ویژه چوب کمتر باشد و در عوض مدول الاستیسیته آن بالاتر باشد آن چوب راحتتر مرتعش شده و ارتعاش در آن دیرتر میرا می‌شود.

$$K = \sqrt{\frac{E}{r^3}} \quad (3)$$


که در آن K ضریب آکوستیک، E مدول الاستیسیته و جرم ویژه چوب می-باشد. کارایی-تبدیل آکوستیک (ACE) نیز مانند ضریب آکوستیک یکی از فاکتورهای مهم آکوستیکی چوب-آلات مورد-استفاده در صفحات تشدید صدا می-باشد. این فاکتور که با میرایی نسبت عکس دارد از-طریق رابطه شماره 4 محاسبه می‌گردد. هرچه مقدار ACE^1 بیشتر باشد، چوب از لحاظ آکوستیکی دارای شرایط بهتری برای انتخاب، جهت کاربرد در صفحات مذکور را دارد.

$$ACE = \frac{K}{\tan d} \quad (4)$$


برای اندازه‌گیری جرم ویژه از بسیاری روش‌های استاندارد که اغلب غیرمخرب نیز بوده و مبتنی بر مشاهدات تجربی هستند استفاده می‌شود. مدول-الاستیسیته در حالت دوسرگیردار از روی فرکانس

² Bernoulli

¹ Acoustic Converting Efficiency



ب




الف

شکل شماره 2. الف، طیف FFT شامل سه مد اول ارتعاشی به انضمام کاهش مد اول ارتعاش [1] ب، چیدمان سیستم ارتعاش آزاد در تیر دوسرآزاد [1]


گیردار بر روی نمونه‌های آزمونی صورت پذیرفت. لازم-به‌ذکر است که در آزمون ارتعاش-خمشی آزاد در تیر دوسر گیردار هم در جهت شعاعی و هم در جهت مماسی ایجاد ضربه و ضبط صدا در وسط نمونه آزمونی صورت پذیرفت (شکل 4).

فرکانس نمونه‌برداری صوتی توسط نرم افزار Audacity® بر روی 44100 هرتز تنظیم و فایل صدا در ارتعاش خمشی آزاد در تیر دوسر آزاد و تیر دوسرگیردار توسط رابطه مقدماتی ارتعاش برنولی با همان فرکانس نمونه‌برداری قرائت گردید. با ورود اطلاعات، ابعاد واقعی و وزن نمونه‌ها محاسبات مربوطه صورت پذیرفت.

این روش جهت انتخاب نمونه آزمونی، در تحقیقات پیشین مورد استفاده قرار گرفته‌است [9]. طی انجام آزمون نمونه‌هایی که دارای همبستگی کم‌تر از 99% در سه مد اول ارتعاشی بودند از مجموع نمونه‌ها حذف شده و نهایتاً تعداد 19 قطعه از کل نمونه‌ها جهت ادامه تحقیق در نظر گرفته شدند. ضبط اصوات و ذخیره آن توسط نسخه سوم نرم‌افزار Audacity® انجام پذیرفت. این نرم افزار همانند بسیاری از نرم‌افزارهای ضبط صدا، قابلیت نمونه‌برداری بسیار سریع، درکسری از هرثانیه از صدا را داراست. پس از آن نمونه‌های آزمونی تحت شرایط دوسرگیردار مورد آزمون ارتعاش خمشی آزاد در دو جهت شعاعی و مماسی قرار گرفتند. جهت ثابت نمودن دوسر نمونه، ابتدا هر انتهای نمونه در دو قالب چوبی (شکل 3) قرار گرفته و سپس بوسیله دو گیره دستی با ابعاد و قدرت فک یکسان، دو انتهای نمونه ثابت و آزمون ارتعاش آزاد در تیر دوسر-



شکل 4. نحوه‌ی ثابت نمودن نمونه‌ها در گیره‌ی دستی و انجام آزمون ارتعاش خمشی آزاد در تیر دوسرگیردار (جهت شعاعی و مماسی)





شکل 3. سطح مقطع نمونه‌های قرارگرفته در قالب‌های چوبی

گردید. شکل 5 تاثیر گیردار نمودن دو انتهای تیر را بر روی فاکتور میرایی در دو جهت مماسی و شعاعی نمایش می‌دهد. همانطور که در نمودار قابل مشاهده‌است، گیردار نمودن نمونه‌ها سبب افزایش میرایی در دو جهت مماسی و شعاعی شده‌است.

نتایج


جهت مشاهده تاثیر گیردار نمودن دو انتهای تیر بر روی فاکتورهای میرایی ارتعاش $(\tan \delta)$ ، ضریب آکوستیک (AC)، کارایی تبدیل آکوستیک (ACE) و مقایسه نتایج حاصل در دو جهت مماسی و شعاعی از نمودار ابر نقاط استفاده




شکل 5- مقایسه میرایی ارتعاش در حالت دو سر آزاد و دوسر گیردار (سمت راست شعاعی و سمت چپ مماسی)

انتهای تیرچوبی بر فاکتور کارایی تبدیل آکوستیک که برآیندی از دو فاکتور قبلی می-باشد است. نتایج نشان دهندهی نتیجه بخش نبودن آزمون ارتعاش خمشی در حالت دوسر گیردار برای برآورد کارایی تبدیل آکوستیک می-باشد.

تاثیر گیردار نمودن دو انتهای تیر بر روی ضریب آکوستیک در ۸ به نمایش در آمده است. با توجه به این شکل تفاوتی بین ضریب آکوستیک تیرهای دو سر آزاد و تیرهای دو سر گیردار مشاهده نمی-گردد. شکل 7 نشان دهنده اثر گیردار نمودن دو



شکل 6- مقایسه ضریب آکوستیک در حالت دو سر آزاد و دوسر گیردار (سمت راست شعاعی و سمت چپ مماسی)



شکل 7- مقایسه کارایی تبدیل آکوستیک در حالت دو سر آزاد و دوسر گیردار (سمت راست شعاعی و سمت چپ مماسی)

بحث و نتیجه گیری

اثر گیردار نمودن دو انتهای تیرچوبی بر خواص آکوستیکی (میرایی ارتعاش، ضریب- آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک) در دو جهت مماسی و شعاعی توسط آزمون ارتعاش خمشی آزاد در تیرهای دوسر آزاد و دو سرگیردار برآورد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیدند. میرایی- ارتعاش، فاکتوری بسیار مهم و امکان کنترل آن در محدوده مناسب، مشکلی بزرگ برای مصالح- ساختمانی تلقی می‌شود. ضمناً در جعبه‌های تشدید صدا و سالن‌های آکوستیک، استفاده از چوب‌آلات با میرایی کوچک تر برای تمدید انتشار صوت ارجحیت دارد [5]. افزایش میرایی در اثر ثابت کردن دو سر نمونه نتیجه‌ای قابل پیش بینی بود که در شکل 5 کاملاً قابل مشاهده- است. اما نکته قابل توجه درارتباط با میرایی برآورد این فاکتور در این حالت و مقایسه آن با حالت دو سر آزاد می‌باشد. براین اساس می‌توان این گونه اظهار داشت که ثابت کردن دو سر تیر، چه درحالت مماسی و چه درحالت شعاعی به یک‌میزان مشخص برروی میرایی ارتعاش تاثیر داشته‌است. بنابراین باتوجه به نتایج این تحقیق امکان برآوردی قابل اطمینان از میرایی ارتعاش در تیرهای دوسرگیردار وجود ندارد به طوری که تیرهای مختلف میزان میرایی قابل تفکیکی در روش ارتعاش آزاد تیر دوسرگیردار ارائه ندادند.

نتایج مشاهده شده در رابطه با ضریب- آکوستیک نشان داد که گیردار کردن دو انتهای تیر چوبی تاثیری بر روی این فاکتور چه در جهت شعاعی و چه در جهت مماسی نداشته‌است. براین اساس می‌توان اظهار داشت که اولاً می‌توان به نتایج حاصل از روش ارتعاش خمشی آزاد در تیر دوسر گیردار همانند نتایج حاصل از روش ارتعاش خمشی آزاد در تیر دوسر آزاد اطمینان نمود و ثانیاً باتوجه به نتایج حاصل می‌توان اطمینان داشت که گیردار نمودن دو انتهای تیر در سازه، موجب تاثیر منفی برروی ضریب آکوستیک که از مهم ترین فاکتورهای انتخاب چوب سالم تلقی می‌شود، ندارد. اما نتایج حاصل از کارایی تبدیل آکوستیک که فاکتور مهم دیگری در انتخاب چوب می‌باشد حاکی از آن است که روش ارتعاش- خمشی آزاد در تیر دوسرگیردار روشی مناسب و قابل اطمینان جهت ارزیابی این فاکتور نمی‌باشد.

سپاس گذاری

مقاله فوق مستخرج از پایان نامه‌ی کارشناسی- ارشد مولف اول به راهنمایی مولف دوم می‌باشد. بدین وسیله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که شرایط و امکانات انجام این تحقیق را فراهم نمودند تشکر و قدردانی می‌شود.

فهرست منابع

5. Bremaud, I., 2008, Caractérisation mécanique des bois et facture. Origines et recensement de la variabilité, Actes de la journée d'étude Le bois : instrument du patrimoine musical – Cité de la Musique:24-46
6. Kubojima, Y., H, Ohsaki, H, Kato & M, Tonosaki . 2006 , Fixed-fixed flexural vibration testing method of beams for timber guardrails . J Wood Science. pp.1-6
7. Nzokou, p., J, Freed & D, P.Kamdem.2005, Relationship between non destructive and static modulus of elasticity of commercial wood plastic composites . Holz als Roh- und Werkstoff. 64: 90-93
8. Obataya, E., T, Ono & M, Norimoto. 2000 , Vibrational properties of wood along the grain . Journal of materials science . 35: 2993 – 3001
9. Roohnia, M ., A, Tajdini & N, Manouchehri . 2011 , Assessing wood in sounding boards considering the ratio of acoustical anisotropy . NDT&E International(44):13-20
10. Rujinirun, C., P, Phinyocheep . W, Prachyabrued & N, Laemsak . 2005, Chemical treatment of wood for musical instruments . Part I: acoustically important properties of wood for the Ranad (Thai traditional xylophone), Wood science and technology . (39):77-85
11. Sedik, Y., S, Hamdan . I, Jusoh & M, hasan . 2010 , Acoustic Properties of Selected Tropical Wood Species . J Nondestruct Eval . (29): 38-42
12. Tsoumis, G., 1991, Science and technology of wood, Van Nostrand Reinold
13. Wegst, G, K., 2006 , Wood For Sound . American Journal of Botany . 93(10): 1439-1448
14. Wood - Sampling Methods and General Requirements for Physical and Mechanical Tests – 1975 – 11 – 01 - International Standard ISO 3129, 4p
1. بادینگ، ژ. ب، جین. 1993. مکانیک چوب و فراورده های مرکب آن (ترجمه دکتر قنبر ابراهیمی، 1386). انتشارات دانشگاه تهران. 686 صفحه
2. روح نیا، م . آ، تاجدینی. 1386. بررسی امکان اندازه گیری مدول الاستیسیته و فاکتور میرایی ارتعاش در چوب سروسیمین توسط آزمون غیر مخرب ارتعاش آزاد و مقایسه آن با روشهای استاتیک و ارتعاش اجباری ، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی، جلد 13 شماره 4 ص 1017 تا 1027
3. روح نیا، م . ب، بهنام . م، ع، حسین . س، ا، علوی تبار . آ، تاجدینی و ن، منوچهری . 1389 . برآورد مدول الاستیسیته دینامیک چوب سرو سیمین با استفاده از سامانه ایرانی آزمون ارتعاش اجباری . فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1389
4. مدهوشی، م . س، م هاشمی و م، بهزاد 1387. ارزیابی تاثیر پوسیدگی بر مدول های الاستیسیته دینامیکی و الاستیکی چوب گونه راش با استفاده از روش غیر مخرب موج تنش، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد (15)، شماره سوم، 9 صفحه

