



## بررسی تاثیر نانوصفحات گرافن بر روی خواص روغن موتور به عنوان نانوروانکار

احسان‌اله اتفاقی<sup>۱</sup>, حجت‌احمدی<sup>\*۱</sup>, علی‌مراد‌رشیدی<sup>۲</sup> و سید‌سعید‌محتبسی<sup>۱</sup>

۱- دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی بیوپریستم، گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، کرج

۲- پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده نانو و کاتالیست، تهران

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۱/۱۱/۰۶، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۲/۰۱/۲۵، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۲/۰۲/۲۹

### چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نانوصفحات گرافن بر روی خواص روغن موتور می‌باشد. گرانروی، شاخص گرانروی، نقطه اشتعال و نقطه ریزش روغن موتور SAE 20W50، به عنوان چهار پارامتر کیفی و مؤثر در عملکرد روغن موتور برسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که نقطه اشتعال و نقطه ریزش در روغن حاوی نانوصفحات گرافن با غلظت ۰/۲ درصد وزنی، به ترتیب به میزان ۶/۷ و ۱۱/۱ درصد نسبت به روغن پایه بهبود داشتند. هر چند گرانروی نانوروانکارها به عنوان یک پارامتر بسیار مهم در امر روانکاری، با بالا رفتن غلظت گرافن کمی افزایش یافت. از بین روش‌های مختلف انجام شده برای پراکنده کردن نانوذرات درون روغن پایه، استفاده از آسیاب گلوله‌ای سیارهای به عنوان بهترین روش برای پایدارسازی نانوصفحات گرافن درون روغن موتور تعیین شد.

واژه‌های کلیدی: نانوصفحات گرافن، روغن موتور، گرانروی، نقطه اشتعال، نقطه ریزش.

امنهای کربن ساخته شده است. به عبارتی به نوارهای بسیار نازکی از تک لایه‌های گرافیت، "گرافن" گفته می‌شود. با توجه به خصوصیات ویژه این ماده از جمله مساحت بالا و خصوصیات ساختاری و الکتریکی و مکانیکی خارق‌العاده این ماده، می‌توان از آن در اکثر زمینه‌های کاربردی از جمله کاتالیست، الکترونیک، انرژی، پلیمر، صنایع نظامی و حمل و نقل استفاده نمود. خواص ضدسایشی و ضداصطکاکی نانوروانکارهای مختلف توسط محققین زیادی بررسی شده است [۱۸-۱۳]. طی آزمایش‌های انجام شده توسط کوو و همکاران (۲۰۱۰) رفتارهای تریبولوژیکی نانوذرات فولرن افزوده شده به روغن معدنی بررسی شد. خواص فشار نهایی و ضدسایشی آنها با استفاده از تست چهار ساقمه و نیز دستگاه تست


### ۱- مقدمه

سطح کیفیت روغن‌های روانکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا هر چه کیفیت روغن بالاتر باشد و ظایف محوله را به نحو بهتری می‌تواند انجام دهد. سطح کیفیت روغن‌ها بستگی به انواع مواد افزودنی دارد که به آنها اضافه می‌شود. یک دیدگاه ساده برای بهبود خواص روانکارها استفاده از مواد افزودنی می‌باشد. نانوذرات به خاطر شکل، اندازه و دیگر خواص منحصر بفرد آنها به عنوان نوع جدیدی از افزودنی‌ها برای روانکارها استفاده می‌شوند [۱]. اخیراً محققین، نانوماد مختلف با ساختارهای کروی و لوله‌ای را به عنوان افروزدنی در سیالات مختلف استفاده کرده‌اند [۱۲-۲]. گرافن ماده‌ای است که از یک لایه


\* عهده‌دار مکاتبات: حجت‌احمدی

نشانی: کرج، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی بیوپریستم، گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی  
تلفن: ۰۲۶۳-۲۸۰۸۱۳۸، دورنگار: ۰۲۶۳-۲۸۰۸۱۳۸، پست الکترونیکی: hjahmadi@ut.ac.ir

تا زمانیکه ذرات دیده نشوند درون التراسونیک قرار گرفت. سپس یک میلی گرم  $N_2H_4$  اضافه شد و محلول درون یک حمام روغن در دمای  $100^{\circ}C$  به مدت ۲۴ ساعت گرم شد تا گرافن اکسید به تدریج همانند یک جامد سیاه رنگ رسوب کند. در نهایت نمونه به دقت توسط آب دیونیزه شسته شد و درون آون خلا در  $60^{\circ}C$  خشک گردید. مورفولوژی نانوصفحات استفاده شده در شکل‌های ۱ و ۲ به خوبی نشان داده شده است.



شکل ۱: تصویر SEM نانوصفحات گرافن.



شکل ۲: تصویر TEM نانوصفحات گرافن.

همچنین مشخصات سیال پایه برای ساخت نانوروانکارها در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱: مشخصات روغن SAE 20W50

۱۷۲/۱۱ cSt	$40^{\circ}C$
۱۹/۸ cSt	$100^{\circ}C$
۸۸۹ kg/m <sup>3</sup>	دانسیته در
۱۳۳	شاخص گرانروی
-۲۷ °C	نقطه ریزش
۲۲۴ °C	نقطه اشتعال

دیسک روی دیسک، ارزیابی شد و نتایج آنها بیانگر بهبود خواص تریبولوژیکی نانوروغن‌ها نسبت به روغن‌های فاقد نانوذرات بود [۱۵]. همچنین به دلیل خواص انتقال حرارت ضعیف خنک کننده‌های متداول مانند آب، اتیلن گلیکول و روغن‌های موتوور و در نتیجه عملکرد ضعیف آنها در انتقال حرارت، درخواست‌های زیادی برای سیالات انتقال حرارت با بازده بالا، در بسیاری از صنایع به منظور توسعه بازده انرژی مبدل‌های حرارتی وجود دارد [۱۹]. بنابراین محققین شروع به کاربرد تکنولوژی‌های نانومواد در زمینه افزایش انتقال حرارت، به منظور توسعه یک سیال انتقال حرارت همگن و پایدار با بازده بالا کرده‌اند. نانوسیالات با پراکنده کردن نانوذرات درون سیالات انتقال حرارت متداول تولید می‌شوند [۲۰]. تاکنون خواص انتقال حرارت سیالات حاوی نانوساختارهای مختلف توسط محققین زیادی بررسی شده است [۲۱-۲۶]. چوی و همکاران (۲۰۰۸) ضریب هدایت حرارتی نانوسیال حاوی روغن ترانسفورماتور و نانوذرات AlN را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که ضریب هدایت حرارتی نانوسیال Oil/AlN به میزان ۲۰٪ نسبت به روغن پایه افزایش یافت [۱۹]. با توجه به کارهای تحقیقاتی انجام گرفته بر روی خواص سایشی و انتقال حرارتی نانوصفحات گرافن بر روی خواص حاضر به بررسی تاثیر نانوصفحات گرافن بر روی خواص دیگر روغن موتوور، از قبیل گرانروی، به عنوان یکی از مهمترین عوامل برای انتخاب صحیح روغن مورد نیاز در سیستم روانکاری و نیز شاخص گرانروی، نقطه اشتعال و نقطه ریزش به عنوان خواص مرتبط با کیفیت عملکرد روغن در شرایط مختلف پرداخته شد.

## ۲- فعالیت‌های تجربی

### ۱-۱- مواد اولیه

نانوصفحات گرافن در پژوهشگاه صنعت نفت به روش اصلاح سطح هامر (Modified Hummers' Method) [۲۷] ساخته شدند. گرافن با کاهاش هیدرازین هیدرات (N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>) از گرافن اکسید سنتز شد. در ابتدا ۱۰۰ میلی گرم گرافن اکسید درون بالن ته گرد ۲۵۰ میلی لیتری ریخته شد و سپس ۱۰۰ میلی لیتر آب به آن افزوده شد و نمونه

گردید. مشخصات کارکرد دستگاه برای ساخت نانوروانکارها در جدول ۲ آورده شده است. میزان غلظت نانوافزودنی‌ها تاثیر زیادی در عملکرد نانوروانکارها دارد. در اکثر کارهای تحقیقاتی، غلظت در محدوده ۰/۱ تا ۰/۵ درصد وزنی به عنوان غلظت بهینه بیان شده است [۲۸، ۱۶]. همچنین به منظور بررسی میزان و نحوه تاثیر غلظت گرافن بر روی خواص روغن پایه، نانوروانکارها در دو غلظت ۰/۱ و ۰/۲٪، با افزودن نانوصفحات گرافن به روغن پایه ساخته شدند.

**۴-۲- اندازه‌گیری گرانروی، شاخص گرانروی، نقطه اشتعال و نقطه ریزش**  
گرانروی سینماتیکی، شاخص گرانروی، نقطه اشتعال و نقطه ریزش روغن پایه و نیز نانوروانکارهای ساخته شده، در دو غلظت مختلف، به ترتیب بر اساس استانداردهای ASTM D-92، ASTM D-2270، ASTM D-445 و ASTM D-97 و ASTM D-97 آندازه‌گیری شدند.

### ۳- نتایج و بحث

**۳-۱- آماده‌سازی و پایداری نانوروانکارها**  
یکی از عوامل بسیار مؤثر بر روی خواص نانوسیالات، میزان پراکندگی و پایداری نانوذرات درون سیال پایه است. زمانیکه پراکندگی ذرات درون سیال پایه خوب نیست، ممکن است آگلومره شدن و رسوب نانوذرات اتفاق بیافتد که در این صورت ذرات درشت ایجاد شده، همانند مواد ناخالصی، موجب آسیب دیدن سطوح اصطکاکی و نیز گرفتگی مجاری روانکاری می‌شوند، که این مورد برای روغن‌های موتور بدلیل شرایط خاص کاربردشان از اهمیت بیشتری برخوردار است. در تحقیق حاضر برای پراکنده‌سازی نانوصفحات گرافن درون روغن پایه و دستیابی به بهترین و پایدارترین حالت، نمونه Oil-Graphene التراسونیک حمامی و پربوی و آسیاب گلوله‌ای ساخته شد. سپس همه نمونه‌ها به منظور بررسی وضعیت پایداری آنها، درون ظروف شیشه‌ای کاملاً شفاف، در حالت کاملاً ساکن برای ۷۲۰ ساعت نگهداری شدند. در این مدت وضعیت

در این تحقیق از روغن موتور 20W50 SAE محصل شرکت نفت بهران (بهران پیشتاب) به عنوان سیال پایه استفاده شد. روغن بهران پیشتاب یک روغن موتور ممتاز، مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی است و برای اکثر خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین امروزی مناسب است.

### ۴-۲- ابزارها

در این پژوهش از دستگاه‌هایی نظیر التراسونیک حمامی (P120h. Elmasonic. Germany)، (Syclon Ultrasonic Homogenizer/JY92-IIN. China) و از آسیاب گلوله‌ای سیارهای مدل (PM 100. Retche.) ساخت کشور آلمان برای باز کردن نانوصفحات آگلومره از یکدیگر و پراکنده کردن آنها درون سیال پایه استفاده شد. بعلاوه در این پژوهش از میکروسکوپ‌های الکترونی انتقالی (TEM، ZEISS EM 900) و الکترونی رویشی مدل (FESEM، Hitachi S-4160) برای بررسی مورفولوژی نانوصفحات گرافن استفاده شد.


### ۴-۳- آماده‌سازی نانوروانکارها

اساساً نانوسیالات مخلوطهای جامد- مایعی هستند که از پراکنده‌سازی مواد نانو با ابعاد کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر درون یک سیال پایه بدست می‌آیند [۲۱]، که برای این منظور از روش‌های متدائلی در کارهای تحقیقاتی مختلف استفاده شده است، از جمله پراکنده‌سازی بوسیله همزن مکانیکی، استفاده از امواج فراصوت (التراسونیک حمامی و پربوی)، استفاده از آسیاب گلوله‌ای و استفاده از مواد فعال کننده سطح.


جدول ۲: مشخصات کارکرد آسیاب گلوله‌ای.

۳۰۰ rpm	سرعت
۳ h	زمان
۲۰۰ g	وزن گلوله‌ها
۳۰ g	وزن نمونه (سیال + نانومواد)

در تحقیق حاضر، از روش آسیاب گلوله‌ای برای پراکنده‌سازی نانوصفحات گرافن درون سیال پایه استفاده



شکل ۳: گرانروی سینماتیکی روانکارها در دمای ۴۰ °C.



شکل ۴: گرانروی سینماتیکی روانکارها در دمای ۱۰۰ °C.

نکته قابل توجه مربوط به گرانروی نانوروانکارهای با غلفت  $0.1\text{ wt.\%}$  است که در هر دو دمای ۴۰ و ۱۰۰ °C نسبت به گرانروی روغن فاقد گرافن، فقط مقدار بسیار اندکی افزایش داشته‌اند. بنابراین در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که گرانروی روغن موتور SAE 20W50 حاوی نانوصفحات گرافن، تابع غلفت گرافن بوده و در غلفت‌های پایین تغییر قابل توجهی نسبت به گرانروی روغن پایه ندارد.

### ۳-۳- شاخص گرانروی


شاخص گرانروی یک ارزش عددی برای نشان دادن تغییرات گرانروی یک روغن با تغییر درجه حرارت است. در این تحقیق شاخص گرانروی نانوروانکارهای ساخته شده در دو غلفت  $0.1\text{ wt.\%}$  و  $0.2\text{ wt.\%}$ ، به منظور بررسی تاثیر

پایداری همه نمونه‌ها به طور پیوسته و متناوب، به صورت دیداری بررسی و ثبت شد. نانوصفحات گرافن در هر سه نمونه مقداری رسوب کرده بودند، هر چند میزان رسوب در نمونه ساخته شده به روش آسیاب گلوله‌ای، خیلی کمتر از دو نمونه دیگر بود. به نظر می‌رسد بدليل بالا بودن گرانروی روغن موتور پایه و نیز حالت آگلومره نانوصفحات گرافن، برای باز کردن و پراکنده کردن نانوصفحات درون روغن پایه، نیاز به انرژی زیادی می‌باشد، که این انرژی در روش آسیاب گلوله‌ای نسبت به دو روش دیگر، به میزان بهتری تامین شده است.

### ۲-۳- گرانروی

روغن‌های روان کننده باید دارای گرانروی مناسبی باشند تا فیلم روغن با ضخامت کافی بر روی قطعات تشکیل شده و موجب کم شدن اصطکاک و ساییدگی و انتقال حرارت و آببندی گردد. بدليل اهمیت فوق العاده خاصیت گرانروی برای یک روانکار، در این تحقیق به بررسی تغییرات ایجاد شده بر روی گرانروی روغن موتور، ناشی از افزودن نانوصفحات گرافن، پرداخته شد. برای این منظور گرانروی روغن موتور فاقد گرافن به عنوان سیال پایه و نیز گرانروی روانکارهای حاوی نانوصفحات گرافن در دو غلفت  $0.1\text{ wt.\%}$  و  $0.2\text{ wt.\%}$  در دو دمای ۴۰ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد اندازه‌گیری شدند. نتایج بدست آمده در شکل‌های ۳ و ۴ نشان داده شده است. همانطور که دیده می‌شود گرانروی نانوروانکارها در هر دو دمای ۴۰ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد با زیاد شدن غلفت گرافن افزایش یافته است. هر چند میزان تغییرات گرانروی در غلفت‌های پایین، بسیار کمتر از غلفت‌های بالا می‌باشد. در واقع هنگامی که نانوصفحات گرافن به روغن موتور افروده می‌شوند نانوصفحات بدليل اندازه کوچکشان در بین لایه‌های روغن قرار می‌گیرند و تا حدودی مانع حرکت و لغزش لایه‌های روغن بر روی یکدیگر می‌شوند که با افزایش غلفت ( $\leq 0.2\text{ wt.\%}$ )، نانوصفحات گرافن به یکدیگر پیوسته و ذرات بزرگتری را ایجاد می‌کنند که منجر به افزایش قابل توجه در میزان گرانروی سیال پایه می‌گردد. بیشترین مقدار افزایش گرانروی نسبت به سیال پایه حدود  $11.1\%$ ، مربوط به نانوروانکار با غلفت  $0.2\text{ wt.\%}$  در دمای ۴۰ °C می‌باشد.


قابل توجهی بیشتر از ضریب هدایت حرارتی سیال پایه فاقد نانومواد افزودنی می‌باشد. یکی از دلایل این امر را می‌توان ناشی از ضریب هدایت حرارتی بسیار بالاتر نانومواد جامد نسبت به سیالات متداول از قبیل آب، اتیلن گلیکول و روغن دانست. هر چند دانشمندانی همانند کبلینسکی، ایستمن و چوی، چهار عامل اصلی: ۱- حرکت برآونی نانوذرات، ۲- نانولایه‌های ایجاد شده در مرز نانوذرات و سیال پایه، ۳- طبیعت انتقال گرما در نانوذرات و بررسی انتقال فونونی و ۴- تاثیر خوش شدن نانوذرات [۲۹]، را در افزایش غیرعادی رسانش نانوسیال‌ها مؤثر می‌دانند. میزان افزایش نقطه اشتعال نمونه حاوی نانوصفحات گرافن با غلظت ۰/۱ wt.% نسبت به سیال پایه ۰/۶۲٪ است و بیشترین میزان افزایش مربوط به نمونه ۰/۰۲ wt.% به مقدار ۰/۶٪ می‌باشد. در نهایت افزایش یافتن نقطه اشتعال روغن موتور ناشی از افزودن نانوصفحات گرافن را می‌توان به عنوان یک نکته مثبت، در ارتباط با بهبود خواص روانکاری روغن پایه در نظر گرفت.



شکل ۶: نقطه اشتعال روانکارها در غلظت‌های مختلف.

از طرف دیگر بیشترین میزان سایش در موتورها، در همان لحظات ابتدایی شروع به کار موtor، بدليل نرسیدن روغن کافی به قطعات، ایجاد می‌شود. برای کاهش سایش و اثرات آن در موtor، تیاز است تا روغن در دمای پایین، به اندازه کافی روان و قابل پمپ شدن باشد و به راحتی و با سرعت به همه نقاط موtor برسد، تا از تماس قطعات با

نانوصفحات گرافن بر روی شاخص گرانزوی روغن موتور اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده در شکل ۵ نشان داده شده است.



شکل ۵: شاخص گرانزوی روانکارها در غلظت‌های مختلف.

همانطور که مشاهده می‌شود تغییرات شاخص گرانزوی بر اثر افزودن گرافن بسیار ناچیز است و تنها در غلظت ۰/۰۲٪ به میزان ۷۵٪ نسبت به روغن پایه کاهش یافته است.

#### ۴-۳- نقطه ریزش و نقطه اشتعال

نقطه اشتعال، پایین‌ترین دمایی است که در آن بخارات روغن در تماس با هوا و در معرض یک جرقه در یک لحظه آتش می‌گیرند و سپس خاموش می‌گردند. بنابراین می‌توان گفت نقطه اشتعال یک روغن، در واقع تعیین کننده حد بالای دمای کارکرد آن روغن می‌باشد. روند تغییرات نقطه اشتعال به عنوان تابعی از غلظت گرافن در شکل ۶ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود افزودن نانوصفحات گرافن به روغن پایه موجب افزایش یافتن نقطه اشتعال آن شده است. همچنین نقطه اشتعال با غلظت گرافن رابطه مستقیم دارد، هر چند این رابطه خطی نمی‌باشد. به طور کلی افزایش مقاومت نانوروغن در برابر روند ایجاد اشتعال را می‌توان ناشی از افزایش قابلیت هدایت حرارتی روغن بر اثر افزودن نانوصفحات گرافن دانست. طبق نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده توسط محققین [۲۱-۲۶]، میزان ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات به طور

نتایج بدست آمده نشان داد که خواص اندازه‌گیری شده در نمونه‌های حاوی نانوصفحات گرافن نسبت به روغن پایه بهبود یافته‌اند. نمونه Oil/Graphene با غلظت wt.%/۱ دارای پایداری بهتری نسبت به نمونه با غلظت wt.%/۲ بود. همچنین نقطه اشتغال و نقطه ریزش نمونه ۰/۱ wt.% به ترتیب ۲/۶ و ۳/۷ درصد نسبت به روغن پایه بهبود داشتند. گرانزوی و شاخص گرانزوی نانوروانکار با غلظت ۱/۰۰۰ wt.% تغییر محسوسی نسبت به روغن پایه داشتند.

## سیاستگزاری


از مرکز تحقیقات CM و آزمایشگاه آنالیز روغن و ذرات فرسایشی البرز تدبیرکاران و نیز از پژوهشگاه صنعت نفت در جهت همکاری‌های به عمل آمده در راستای اجرای تحقیقات، صمیمانه کمال تشکر را می‌نماییم.

## مراجع

- [1] C.G. Lee, Y.J. Hwang, Y.M. Choi, J.K. Lee, C. Choi, J.M. Oh, *Int. J. Precis. Eng. Manuf.*, **10**, 2009, 85.
- [2] G.R. Vakili-Nezaad, A. Dorany, *Chem. Eng. Commun.*, **196**, 2009, 997.
- [3] Y. Hwang, J.K. Lee, C.H. Lee, Y.M. Jung, S.I. Cheong, C.G. Lee, B.C. Ku, S.P. Jang, *Thermochim. Acta*, **455**, 2007, 70.
- [4] Y. Hwang, H.S. Park, J.K. Lee, W.H. Jung, *Curr. Appl. Phys.*, **6**, 2006, 67.
- [5] S. Harish, K. Ishikawa, E. Einarsson, S. Aikawa, S. Chiashi, J. Shiomi, S. Maruyama, *Int. J. Heat Mass Transfer*, **55**, 2012, 3885.
- [6] G. Liu, X. Li, B. Qin, D. Xing, Y. Guo, R. Fan, *Tribol. Lett.*, **17**, 2004, 961.
- [7] L. Liu, Z. Fang, A. Gu, Z. Guo, *Tribol. Lett.*, **42**, 2011, 59.
- [8] Y. Peng, Y. Hu, H. Wang, *Tribol. Lett.*, **25**, 2007, 247.
- [9] S. Mingwu, L. Jianbin, W. Shizhu, Y. Junbin, *Chin. Sci. Bull.*, **46**, 2001, 1227.
- [10] L. Chen, H. Xie, W. Yu, Y. Li, *J. Dispersion Sci. Technol.*, **32**, 2011, 550.
- [11] Y. Cho, J. Park, B. Ku, J. Lee, W.G. Park, J. Lee, S.H. Kim, *Int. J. Precis. Eng. Manuf.*, **13**, 2012, 97.
- [12] M.H. Vasheghani, E. Marzbanrad, C. Zamani, M. Aminy, B. Raissi, T. Ebadi, H. Barzegar-Bafrooei, *Int. J. Heat Mass Transfer*, **47**, 2011, 1401.
- [13] Y. Wu, W. Tsuia, T. Liub, *Wear*, **262**, 2007, 819.
- [14] J. Lee, S. Cho, Y. Hwang, C. Lee, S. Kim, *Tribol. Lett.*, **28**, 2007, 203.
- [15] B.C. Ku, Y.C. Han, J.E. Lee, J.K. Lee, S.H. Park, Y.J. Hwang, *Int. J. Precis. Eng. Manuf.*, **11**, 2010, 607.
- [16] J. Lee, S. Cho, Y. Hwang, H.J. Cho, C. Lee, Y. Choi, B.C. Ku, H. Lee, B. Lee, D. Kim, S. Kim, *Tribol. Int.*, **42**, 2009, 440.
- [17] J. Ou, L. Liu, J. Wang, F. Wang, M. Xue, W. Li, *Tribol. Lett.*, **48**, 2012, 407.
- [18] L.B. Zhang, J.Q. Wang, H.G. Wang, Y. Xu, Z.F. Wang, Z.P. Li, Y.J. Mi, S.R. Yang, *Composites: Part A*, **43**, 2012, 1537.

یکدیگر و ایجاد سایش جلوگیری نماید. این خاصیت روغن با پارامتری به نام نقطه ریزش ارزیابی می‌شود. در واقع نقطه ریزش روغن نقطه مرزی دمایی است که سیال در آن دما دیگر نمی‌تواند جریان داشته باشد. بدليل اهمیت این موضوع، در این تحقیق تغییرات ایجاد شده در میزان نقطه ریزش روغن پایه، در اثر افزودن نانوصفحات گرافن بررسی شد. روند تغییرات نقطه ریزش به عنوان تابعی از غلظت گرافن در شکل ۷ نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود، افزودن گرافن به روغن موتور SAE 20W50 موجب بهبود نقطه ریزش آن شده است. بگونه‌ای که در غلظت‌های ۰/۱ و ۰/۲ wt.% نقطه ریزش به ترتیب ۷/۳٪ و ۱۱/۱٪ نسبت به روغن پایه بهبود داشته است. از آنجایی که نقطه ریزش نیز یک پارامتر مرتبط با خواص حرارتی می‌باشد بنابراین بهبود نقطه ریزش روغن موتور بر اثر افزودن نانوصفحات گرافن را می‌توان ناشی از بهبود قابلیت انتقال حرارت روغن پایه دانست.



شکل ۷: نقطه ریزش روانکارها در غلظت‌های مختلف.

## ۴- نتیجه‌گیری

نانوصفحات گرافن به روغن موتور افزوده شدن تا نحوه عملکرد آنها بر روی خواص روغن موتور مورد بررسی قرار گیرد. از بین خواص متعدد روانکارها، چهار پارامتر گرانزوی، شاخص گرانزوی، نقطه اشتغال و نقطه ریزش بررسی شدند. نمونه‌های Oil/Graphene به منظور بررسی اثر غلظت، در دو غلظت ۰/۱ و ۰/۲ wt.% ساخته شدند.

- [25] M. Saeedinia, M.A. Akhavan-Behabadi, P. Razi, *Int. Commun. Heat Mass Transfer*, **39**, 2012, 152.
- [26] B. Ruan, A.M. Jacobi, *Nanoscale Res. Lett.*, **7**, 2012.
- [27] Y. Leng, W. Guo, S. Su, *Chemical Engineering Journal*, **211**, 2012, 406.
- [28] W. Li, S. Zheng, B. Cao, S. Ma, *J. Nanopart. Res.*, **13**, 2011, 2129.
- [29] A.A. Hamidi, A. Amrollahi, A.M. Rashidi, S.M. Hosseini, A.R. Moghadassi, *Iranian Chemical Engineering Journal*, **8**, 2009, 40.
- [19] C. Choi, H.S. Yoo, *Curr. Appl. Phys.*, **8**, 2008, 710.
- [20] X. Li, D. Zhu, X. Wang, *Journal of Wuhan University of Technology-Mater.*, **24**, 2009, 48.
- [21] X. Wang, S. Mujumdar, *Int. J. Therm. Sci.*, **46**, 2007, 1.
- [22] Y.J. Hwang, Y.C. Ahn, H.S. Shin, C.G. Lee, G.T. Kim, H.S. Park, J.K. Lee, *Curr. Appl. Phys.*, **6**, 2006, 1068.
- [23] D. Kim, Y. Kwon, Y. Cho, C. Li, S. Cheong, Y. Hwang, J. Lee, D. Hong, S. Moon, *Curr. Appl. Phys.*, **9**, 2009, 119.
- [24] D. Zhu, X. Li, N. Wang, X. Wang, J. Gao, H. Li, *Curr. Appl. Phys.*, **9**, 2009, 131.