



دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه‌ی کاربرد شیمی در محیط زیست

سال هفتم، شماره‌ی ۲۸
پاییز ۱۳۹۵، صفحات ۶-۱

سنتر و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب

علیرضا حقیقی

گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
a.haghighi.04321@gmail.com

زهرا جوانشیر

گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
z_chem2005@yahoo.com

عزیز باباپور

گروه مهندسی شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
Babapoor2006@yahoo.com

چکیده

امروزه به دلیل روند رو به افزایش جمعیت و نیازهای انسانی و به تبع افزایش آن مصرف انرژی، پدیده بحران انرژی در جهان وجود دارد. باد، آب، بیوگاز و زمین گرمایی از منابع انرژی پاک هستند. طبیعی است که استفاده از این انرژی‌ها عدم آلودگی محیط زیست را به همراه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین روش‌های ذخیره سازی انرژی حرارتی استفاده از مواد تغییر فاز دهنده است. این مواد با همه مزایا، یکسری مشکلاتی از جمله پایین بودن ضریب هدایت حرارتی دارند. در این تحقیق، از پارافین به عنوان مواد تغییر فاز دهنده و از نانو ذره CuO به عنوان بهبود دهنده خواص حرارتی در فرآیند ذوب استفاده شد. به منظور بررسی خواص و رفتار حرارتی نانوکامپوزیت از قبیل دماهای تغییر فاز، گرمای نهان ذوب و هم‌چنین مورفولوژی نانوکامپوزیت‌ها، به ترتیب تست‌های DSC، SEM، FT-IR بر روی نمونه‌ها انجام گرفت. داده‌های DSC حاکی از آن است که در فرآیند ذوب، درصد وزنی نانوکامپوزیت CuO_3 شرایط بهینه دارد. تصاویر SEM نشان دهنده توزیع و پخش نانو ذرات بصورت متناسب در پارافین می‌باشند. در جهت تایید تشکیل نانوکامپوزیت‌ها، نانوذرات و پارافین با استفاده از تکنیک FT-IR مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج طیف‌ها تشکیل نانوکامپوزیت‌ها را تایید کردند.

کلیدواژه: نانوکامپوزیت، مواد تغییر فاز دهنده، نانوذره، بهینه‌سازی انرژی، گرمای نهان ذوب.

مقدمه

- انرژی

مهم‌ترین آثار گرمایش زمین عبارتند از آب شدن صخره‌های یخی، تغییر چرخه آب در کره زمین و طوفان‌های شدید که زندگی تمام موجودات زنده اعم از گیاهان، جانوران و انسان‌ها را در مخاطره قرار داده است. برای جلوگیری از مشکلات مذکور تصمیم بر کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای گرفته شده است [۱]. امروزه به دلیل روند رو به افزایش جمعیت، نیازهای انسانی و به تبع افزایش آن مصرف انرژی، پدیده بحران انرژی را در جهان شاهد هستیم. مصرف بیش از اندازه انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی هم‌زمان با رشد سریع اقتصاد جوامع می‌باشد. که به دلیل تغییرات آب و هوا، امنیت زیست محیطی و توسعه اقتصاد محلی، کاهش انرژی‌های فسیلی و نیاز روز افزون به انرژی باعث استفاده از انرژی‌های نو هم‌چون باد، آب، بیوگاز و زمین گرمایی که از منابع انرژی پاک هستند، می‌شود. طبیعی است که استفاده از این انرژی‌ها عدم آلودگی محیط زیست را به همراه خواهد داشت [۲].

- مواد تغییر فاز دهنده

یکی از مهم‌ترین روش‌های ذخیره سازی انرژی حرارتی، (PCMs) یا همان مواد تغییر فاز دهنده است، موادی که در مواقع لزوم تغییر فاز می‌دهند. این مواد انرژی را در شکل‌های مختلف در خود ذخیره کرده و در مواقع لزوم آزاد می‌کنند. این مواد با اثراتی مانند افزایش ضریب انتقال حرارت، افزایش ظرفیت گرمایی، پایداری حرارتی و شیمیایی موجب ذخیره سازی انرژی حرارتی می‌شوند. فناوری نانو در این بین با قابلیت جذب و ذخیره بالای انرژی حرارتی از روش‌های نوین این فناوری است [۳]. یکی از روش‌های ذخیره انرژی حرارتی، ذخیره گرمای نهان است که می‌تواند بر پایه ماده تغییر فاز دهنده (PCM) باشد. گرمای نهان مواد PCM را

می‌توان از تغییر حالات جامد-جامد، جامد-مایع و یا جامد-گاز به دست آورد، تغییر حالت مایع-گاز به دلیل این که برای ذخیره گاز حجم یا فشار زیادی مورد نیاز است و گرمای نهان مایع-گاز نیز کم‌تر از تحول مایع-جامد است. در ضمن تغییر حالت جامد-جامد نیز بسیار کند بوده و انرژی حرارتی زیادی منتقل نمی‌شود. بنابراین بیش‌تر مواد تغییر فاز دهنده موادی هستند که طی فرآیند تغییر حالت از جامد به مایع، انرژی را ذخیره می‌کنند. این مواد در واقع گرمای نهان را ذخیره می‌کنند و از پیوند شیمیایی برای ذخیره و آزادسازی انرژی حرارتی استفاده می‌کنند [۴].

- خصوصیات مواد تغییر فاز دهنده (PCM)

یکی از خواص برجسته مواد تغییر فاز دهنده این است که این مواد در یک محدوده دمایی مشخص تغییر فاز می‌دهند، این مواد با افزایش دمای محیط گرم می‌شوند تا به نقطه ذوب خود برسند، با رسیدن به این نقطه علی‌رغم ادامه افزایش دما، دمای این مواد و محیط اطراف آن به دلیل این که در حال تغییر فاز است ثابت مانده و در برابر افزایش دما، مقاومت نشان می‌دهد [۵]. در ابتدا مواد تغییر فاز دهنده‌ی جامد-مایع به صورت ذخیره‌ساز حرارت محسوس عمل می‌کنند، درجه حرارتشان به محض جذب حرارت زیاد می‌شود. برخلاف اکثر مواد ذخیره‌کننده‌ی حرارت محسوس، زمانی که مواد تغییر فاز دهنده‌ها (PCM) به دمایی رسند که در آن‌ها تغییر فاز رخ می‌دهد (دمای ذوب)، مقادیر زیادی از گرما را در یک دمای ثابت جذب می‌کنند. ماده‌ی تغییر فاز دهنده هم‌چنان به جذب گرما بدون افزایش قابل توجهی در دما ادامه می‌دهد، تا زمانی که همه‌ی ماده به فاز مایع تبدیل شود. هنگامی که درجه‌ی حرارت محیط اطراف یک مایع تغییر فاز دهنده (PCM) کاهش می‌یابد، ماده‌ی تغییر فاز دهنده جامد می‌شود و گرمای نهان ذخیره شده‌ی خود را آزاد می‌کند [۶-۷]. اکثر مواد تغییر فاز دهنده (PCM) را می‌توان در یکی از سه گروه آلی، غیر آلی (معدنی) و ترکیبی تقسیم بندی کرد.

- محدوده دمایی مواد تغییر فاز دهنده

مواد تغییر فاز دهنده (PCM) را بر اساس محدوده درجه حرارت که در آن انتقال فاز (TES)^۱ رخ می‌دهد، می‌توان به ۳ گروه اصلی تقسیم کرد:

۱- دمای پایین مواد تغییر فاز دهنده (PCM) با انتقال فاز در زیر دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد که معمولاً در تهویه هوا و صنایع غذایی استفاده می‌شود.

۲- دمای متوسط مواد تغییر فاز دهنده (PCM) با انتقال فاز در محدوده دمایی ۹۰-۱۵ درجه سانتی‌گراد با کاربردهای پزشکی، خورشیدی، الکترونیک و ذخیره انرژی، محبوب‌ترین گروه است.

۳- دمای بالای مواد تغییر فاز دهنده (PCM) با انتقال فاز بالای ۹۰ درجه سانتی‌گراد عمدتاً در صنعت و کاربردهای هوا و فضا به کار می‌رود [۸].

- پارافین‌ها

یکی از مهم‌ترین گروه‌های مواد تغییر فاز دهنده آلی، پارافین است. پارافین‌ها، هیدروکربن‌های خطی آب‌گریز محصول پالایش نفت خام بوده که فرمول آن‌ها C_nH_{2n+2} می‌باشد. نقطه ذوب و گرمای نهان ذوب آن‌ها با افزایش طول زنجیر، افزایش می‌یابد. این مواد از لحاظ شیمیایی بی‌اثر می‌باشند، در زیر دمای ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد پایدار هستند، تغییر حجم کمی هنگام ذوب دارند و در حالت مایع فشار بخار آن‌ها پایین است. به دلیل وجود این خواص، سیستم‌های دارای پارافین چرخه‌ی انجماد و ذوب بسیار طولانی دارند. این محصولات غیرسمی، قابل اطمینان، ارزان و غیرخورنده می‌باشند و دارای خاصیت هسته‌گذاری خودبه‌خودی هستند. ذوب و انجماد هیدروکربن‌های دارای ۱۳ تا ۱۸ کربن، در محدوده‌ی ۵/۵ تا ۶۱/۴ درجه‌ی سانتی‌گراد است. با انتخاب تعداد اتم کربن، تغییر فاز می‌تواند در محدوده‌ی دمایی

مطلوبی صورت پذیرد. پارافین‌ها به عنوان مواد ذخیره‌ساز گرمای نهان، به خاطر در دسترس بودن در محدوده‌های دمایی زیاد، استفاده می‌شوند [۹-۱۰]. با در نظر گرفتن هزینه‌ها، فقط پارافین‌های درجه فنی می‌توانند به عنوان ماده‌ی تغییر فاز دهنده در سیستم‌های ذخیره‌ی گرمای نهان استفاده شوند. هیدروکربن‌های زنجیره خطی یکی از مهم‌ترین نوع ماده‌ی تغییر فاز دهنده در زمینه‌ی ذخیره و بازیابی انرژی گرمایی و منسوجات تنظیم‌کننده‌ی دما می‌باشند [۱۱]. با وجود برخی مشخصه‌های مطلوب مثل ذوب متجانس و خاصیت هسته‌زایی خوب، پارافین‌ها برخی از خواص نامطلوب را نشان می‌دهند؛ مانند هدایت حرارتی کم، ناسازگاری با ظرف‌های پلاستیکی تا حدی قابلیت اشتعال [۹-۱۲].


مواد و روش‌ها

پارافین مایع و جامد از شرکت مرک آلمان و نانوذره CuO از شرکت مرک آلمان خریداری شد. تمامی مواد بدون هیچ گونه خالص‌سازی مورد استفاده قرار گرفتند. برای تهیه نانو کامپوزیت ۱٪ وزنی، ۱۰ گرم از پارافین مینا به همراه ۰/۵ گرم سدیم سولفات مخلوط شد. سپس ۰/۱۰۶۱ گرم از نانوذره مورد نظر برای تهیه نانو کامپوزیت به آن اضافه گردید و به مدت ۳-۴ ساعت روی هیتر در دمایی که پارافین بخار نشود توسط مگنت به هم زده شد و نانو کامپوزیت ۱٪ وزنی تهیه گردید. سایر درصدهای وزنی نانو کامپوزیت‌ها نیز به روش مشابه سنتز شده است.


یافته‌ها و بحث

مورفولوژی سطح

جهت بررسی مورفولوژی نانوذرات و نانو کامپوزیت‌ها از تست SEM استفاده شد. شکل (۱)، تصاویر SEM برخی از نمونه‌ها را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که نانوذرات به صورت یکنواخت در داخل پارافین توزیع شده‌اند.



شکل ۱: تصاویر SEM (a) نانوذره خالص CuO در اندازه 100µm (b) نانوکامپوزیت ۱٪ CuO (c) نانوکامپوزیت ۲٪ CuO (d) نانوکامپوزیت ۳٪ وزنی CuO




شکل ۲: دماهای تغییر فاز پارافین و نانوکامپوزیت CuO در فرآیند ذوب

طبق این شکل مشاهده می‌شود نانوکامپوزیت ۳٪ CuO به ترتیب، بیش‌ترین دمای Onset را با دمای (۴۹°C) نسبت

آنالیز حرارتی

جهت آنالیز حرارتی نمونه‌ها، از تست DSC استفاده شد. این دستگاه اطلاعات مختلفی راجع به دماهای تغییر فاز و آنالیزی می‌دهد. شکل (۲) نتایج آنالیز حرارتی را نشان می‌دهد.

حاصل از کامپوزیت به طیف‌های پارافین و نانو ذره CuO شباهت دارد، این نشان دهنده تشکیل کامپوزیت می‌باشد.



شکل ۳: نمودار مقایسه نانوذره و کامپوزیت های CuO و پارافین

نتیجه گیری

از ترکیب نانوذرات CuO و پارافین به عنوان مواد تغییر فاز دهنده و سدیم سولفات به عنوان مواد نگهدارنده، فرم جدید و پایداری از نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهنده ساخته شده است. به منظور بررسی خواص و رفتار حرارتی الیاف نانو کامپوزیت و همچنین ساختار مورفولوژی آنها تست‌های DSC، SEM و FT-IR بر روی نمونه‌ها انجام گرفته است. بر اساس نمونه‌های تست SEM، مشاهده می‌شود نانو ذرات به خوبی در PCM توزیع و پخش شده‌اند و داده‌های DSC حاکی از آن است که در نمودار فرآیند ذوب در مقایسه نانو کامپوزیت‌های CuO با پارافین طبق شکل (۲) مشاهده می‌شود نانو کامپوزیت ۳٪ CuO به ترتیب، بیشترین دمای ورودی را با دمای (۵۰/۳°C) نسبت به نانو کامپوزیت ۱٪ CuO با دمای (۴۹/۲°C) و نانو کامپوزیت ۲٪ CuO با دمای (۴۸/۲°C) دارد.

به نانو کامپوزیت ۲٪ CuO با دمای (۴۷/۶°C) و نانو کامپوزیت ۱٪ CuO با دمای (۴۶/۹°C) دارد. همچنین نانو کامپوزیت ۳٪ CuO به ترتیب، بیشترین دمای Offset را با دمای (۷۰/۷°C) نسبت به نانو کامپوزیت ۲٪ CuO با دمای (۶۷/۶°C) و نانو کامپوزیت ۱٪ CuO با دمای (۶۷/۲°C) دارد.

از طرفی نانو کامپوزیت ۳٪ CuO به ترتیب، بیشترین دمای Peak را با دمای (۶۲/۳°C) نسبت به نانو کامپوزیت ۱٪ CuO با دمای (۶۰/۲°C) و نانو کامپوزیت ۲٪ CuO با دمای (۵۹/۳°C) دارد.

آنالیز (FT-IR)

در جهت تایید تشکیل کامپوزیت CuO، نانوذرات CuO و پارافین با استفاده از تکنیک FT-IR مورد بررسی قرار گرفتند. شکل (۳) طیف‌های FT-IR این مواد را به صورت مقایسه‌ای نشان می‌دهد. طیف‌های مربوط به پارافین دارای پیک‌های 2845cm^{-1} و 2915cm^{-1} مربوط به ارتعاش کششی C-H، پیک‌های 1375cm^{-1} و 1455cm^{-1} مربوط به ارتعاش خمشی CH_2 می‌باشند [۱۳]. در نانو ذرات CuO، پیک‌های موجود در 720cm^{-1} را می‌توان به ارتعاشات کششی پیوندهای CuO نسبت داد [۱۴]. پیک‌های $1464/56\text{cm}^{-1}$ و $2850/32\text{cm}^{-1}$ و $2919/66\text{cm}^{-1}$ در نانو کامپوزیت ۱٪ CuO مربوط به پارافین و پیک $722/40\text{cm}^{-1}$ مربوط به ارتعاشات کششی CuO می‌باشد. پیک‌های $2850/51\text{cm}^{-1}$ و $2919/91\text{cm}^{-1}$ در نانو کامپوزیت ۲٪ CuO مربوط به پارافین و پیک $721/08\text{cm}^{-1}$ مربوط به ارتعاشات کششی CuO می‌باشد. پیک‌های $2850/33\text{cm}^{-1}$ و $2919/91\text{cm}^{-1}$ در نانو کامپوزیت ۳٪ CuO مربوط به پارافین و پیک $723/14\text{cm}^{-1}$ مربوط به ارتعاشات کششی CuO می‌باشد. از آنجا که طیف‌های

[۷] باباپور، ع؛ بخشوده‌نیا، ی؛ بخشوده‌نیا، م؛ مروری بر مدلسازی

عددی و آنالیز کاربرد مواد تغییر فاز دهنده

[8] Huang, Z., Zhang, Y., Kotakic, M., Ramakrishnan, S., 2003, A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites Composites Science and Technology, 63, 2223–2253.

[9] Sharma, A., Tyagi, C. R., Chen, D. Buddhi., 2009, Review on thermal energy storage with phase change materials and applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 318–345.

[۱۰] سیف‌پور، م؛ نوری، م؛ مختاری، ج؛ ۱۳۹۰، مواد تغییر فاز دهنده

و کاربرد آنها در مسنوجات، مجله علوم و فناوری نساجی، سال اول،

شماره اول، صفحه ۱۱–۱۹.

[11] Zhang, X., 2001, smart fibers, fabrics, and clothing, chapter 3: Heat storage – and thermo-regulated textiles and clothing, edited by Tao. X, CRS press, Cambridge, England.

[۱۲] علی‌نژاد، ز؛ خاکزاد اسفهان، ف؛ رضایی شیرین‌آبادی، ع؛

قاسمی، م؛ مهدویان، ع؛ ۱۳۹۲، تهیه میکروکپسول‌های ملامین

فرمالدهید حاوی هگزادکان به عنوان ماده تغییر فاز: اثر مقدار و نوع

مواد سطح فعال، مجله تکنولوژی و علوم پلیمر، سال بیست و ششم

شماره ۱، صفحه ۳۳–۴۴.

[13] Changda, N., Xuan, T., Shuying, W., Shuguang G, and Deqi, P., 2015, RSC Adv., 5, 92812-92817.

[14] Singh, J., Kaur, G., Rawat, M., A Brief Review on Synthesis and Characterization of Copper Oxide Nanoparticles and its Applications.

طبق شکل (۲) مشاهده می‌شود نانو کامپوزیت ۱٪ CuO به

ترتیب، بیش‌ترین دمای خروجی را با دمای (۳۰°C) نسبت

به نانو کامپوزیت ۳٪ CuO با دمای (۲۹°C) و نانو کامپوزیت

۲٪ CuO با دمای (۲۷°C) دارد.

طبق شکل (۲) مشاهده می‌شود نانو کامپوزیت ۳٪ CuO به

ترتیب، بیش‌ترین دمای Peak را با دمای (۴۲/۹°C) نسبت

به نانو کامپوزیت ۱٪ CuO با دمای (۴۱/۲°C) و

نانو کامپوزیت ۲٪ CuO با دمای (۳۸/۷°C) دارد.

منابع

[1] Heyden, H., 2008, Doctorate Thesis, Ludwig-Maximilians-Universität München.

[۲] گلاوی، م؛ ۱۳۸۹، انرژی‌های نو و جایگاه جهان اسلام، چهارمین

کنگره بین‌المللی جغرافی دانان جهان اسلام.

[۳] شیخ‌جبری، ف؛ شریعتی‌نیاسر، م؛ ۱۳۹۰، استفاده از فناوری نانو

در ذخیره‌سازی انرژی حرارتی، ماهنامه فناوری نانو، سال دهم، شماره

۴.

[4] Peng, X., Xiaohua, G., Bowen, C., Yufei, W., 2009, Energy Conversion and Management, 50 (6), 1522.

[۵] سیف‌پور، م؛ نوری، م؛ مختاری، ج؛ ۱۳۹۰، واد تغییر فاز دهنده

و کاربرد آنها در مسنوجات؛ گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی،

دانشگاه گیلان، ایران.

[6] [online]: <http://en.wikipedia.org/wiki/phase-change-material>