

ارتباط بین ترکیب کانی شناسی کانسنگ فلئورین با خاصیت شناوری آن

(مطالعه موردی: معدن فلئورین کمربست)

محمدباقر اسلامی اندارگلی^۱، مجتبی ابراهیمی^۲، سید مجتبی مرتضوی^۳

۱- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، گروه مهندسی معدن Vhdeslami@yahoo.com

۲- دانش آموخته کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

۳- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، گروه مهندسی معدن

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۹/۲۱

چکیده

نمونه فلئورین مورد استفاده در این مطالعه از معدن فلئورین کمربست سوادکوه است. مطالعات مقدماتی بر روی ذرات فلئورین جهت تغلیظ و پریبارسازی و رساندن به عیار متالورژیکی است. نمونه ای به مقدار ۱۰۰ کیلوگرم از کانسنگ انباشته شده حاصل از آتشیاری در معدن اخذ شد که پس از تجزیه سرنده، ۸۰ درصد مواد با ابعاد زیر ۵۰۰ میکرون هستند. همچنین بر روی نمونه های فلئورین مطالعات پتروگرافی، درجه آزادی و آزمایشات فلوتاسیون انجام پذیرفت. نتایج مطالعات پتروگرافی نشان داد که کانی های همراه فلئورین شامل کوارتز، کلسیت، باریت، دولومیت و گالن می باشند که می توانند مشکلاتی را در فرآوری فلئورین ایجاد کنند. لذا در آزمایش های فلوتاسیون از کلکتور آنیونی اسید اولئیک استفاده می شود و برای رسیدن به کنسانتره با عیار مناسب از بازدارنده غیرآلی سیلیکات سدیم جهت بازداشت کانی های سیلیکاته، کربنات سدیم جهت تنظیم pH پالپ و نمک فلزی سولفات آلومینیوم جهت بازداشت کلسیت استفاده شده است. در نهایت با انجام آزمایش های فلوتاسیون عیار ۳۵ درصدی فلئورین بار ورودی به عیار ۶۱/۴ درصد با بازیابی ۸۵/۸۸ درصد رسید، که حد عیار متالورژیکی و هدف تحقیق است.

واژگان کلیدی: پتروگرافی، فلئورین، فلوتاسیون، کمربست

مقدمه

مشاهده می شود و با کانی های کلسیت، کوارتز، باریت، سلسیتین و سولفیدهای گوناگون همراه است. فلئوریت در صورت خلص بودن ۴۸/۷٪ فلئور و ۵۱/۳٪ کلسیم دارد [۱]. این کانی بلورهای بسیار درشت و بیشتر مکعبی دارد و گاهی ترکیب این فرم با سطوح اکتاندری و دودکائدر دیده

کانی اصلی فلئورین، فلئوریت با فرمول شیمیایی CaF_2 و به رنگ های زرد، سبز، آبی، بنفش، بی رنگ و گاهی تا ارغوانی بوده و در سیستم کوبیک متبلور می شود. وزن مخصوص این کانی ۳/۱۸ و سختی آن ۴ است. این کانی معمولاً فضای خالی بین سایر کانی ها را پر کرده و در طبیعت به صورت رگه ای

- نهشته‌های داربستی و پرشدگی‌ها در نواحی خرد شده

- نهشته‌های موجود در حاشیه کمپلکس سنگ‌های آلکالن و کربناتیت

- تمرکزهای بر جا ناشی از هوازدگی نهشته‌های اولیه

- محصول فرعی قابل بازیابی در نهشته‌های فلزی

هم چنین فلورین در محیط‌های پگماتی، پرشدگی در فضاها، باز، پرشدگی در تنوره‌های برشی و رسوب‌های دریاچه‌ای دیده شده است.

به طور کلی نهشته‌های فلورین را می‌توان از لحاظ منشأ به دو دسته نهشته‌های برونزاد و نهشته‌های درونزاد تقسیم نمود. از آن جا که اکثر ذخایر فلورین منشأ هیدروترمال دارند. نهشته‌های هیدروترمال نیز به سه دسته نهشته‌های هیپوترمال، مزوترمال و اپی ترمال تقسیم بندی می‌شوند [۲ و ۱].

کانسنگ فلورین در غالب موارد دارای یک یا چند گانگ همراه است، کانی‌های گانگ همراه نیز در اکثر موارد دارای قابلیت فلوت شده شدن مشابه فلورین هستند. بیشتر سنگ‌های فلورین قبل از ورود به بازار آن باید ارتقاء کیفیت داده شوند. معمول‌ترین فرآیند ارتقاء کیفیت روش فلوتاسیون است. در فلوتاسیون آنیونی فلورین از اسیدهای چرب و یا صابون آنها به عنوان کلکتور و از تنظیم کننده‌هایی مانند سیلیکات سدیم به منظور جلوگیری از فعال شدن کوارتز توسط کاتیون‌های چند ظرفیتی استفاده می‌شود. عمل کرد انتخابی سیلیکات سدیم با افزایش نمک‌های آلومینیوم افزایش می‌یابد و اثر بازداشت کنندگی سیلیکات سدیم بر روی فلورین را کاهش می‌دهد [۳].

امروزه فلورین در تهیه اسید فلوریدریک و مشتقات آن و هم چنین در صنایع فولاد، سرامیک، ریخته‌گری،

می‌شود. بندرت به صورت اکتاندر و یا دودکاندر و رمبوئیدال ساده تشکیل می‌شود. نوع پوشش بلور بستگی به حرارت تشکیل آن دارد، به طور مثال فرم اکتاندری آن از منشاء پنوماتولیتیک است [۱].

ماکل‌های تداخلی مکعب‌های آن در جهت (۱۱۱) بسیار زیاد است و به صورت ریز و یا درشت بلور تا تراکم و بیشتر رنگی است. به صورت ساقه‌ای و حتی خوشه‌ای نیز تشکیل می‌شود. رخ آن در جهت (۱۱۱) و ضریب انکسار آن $1/434$ است. دارای جلای شیشه‌ای، بی‌رنگ شفاف تاملون و کدر است. رنگ آن به ویژه در فلورین‌های تیره رنگ شاید مربوط به تشعشعات رادیو اکتیو باشد. دیگر کانی‌هایی فلورین که کمتر رایج هستند، عبارتند از: کریولیت (Na_3AlF_6)، اسلایت (MgF_2)، توپاز، ویلومیت، باستاناسیت و فلورآپاتیت [۲].

از آن جا که فلورین در محیط‌های مختلف زمین شناسی دیده شده است، لذا می‌توان نتیجه گرفت که این کانی می‌تواند در شرایط فیزیکی و شیمیایی مختلف رسوب کند. این کانی از یک طرف به عنوان یک کانی فرعی در گرانیته‌ها و سنگ‌های آذرین موجود است و از طرف دیگر به صورت بلور در ژئودها و به شکل خوشه‌ای در غارهای آهکی دیده می‌شود [۲ و ۱].

از نقطه نظر تشکیل کانسار در مناطق زیر می‌توان فلورین را جستجو نمود [۲]:

- رگه‌های شکافی در انواع سنگ‌ها از قبیل آذرین، دگرگونی و رسوبی


- نهشته‌های جانیشینی لایه‌ای شکل در سنگ‌های کربناته

- نهشته‌های جانیشینی در سنگ‌های کربناته در همبری با توده‌های نفوذی آذرین اسیدی

معدن فلئورین کمرپشت، به روش کارگاه و پایه استخراج می‌گردد. مواد خرد شده حاصل از آتشباری سینه‌کارها در مکانی در محوطه معدن انباشته می‌شوند. نمونه فلئورین مورد استفاده در این تحقیق از روش نمونه‌برداری از مواد دپو شده نمونه‌برداری می‌گردد. نمونه مورد نظر به وزن ۱۰۰ کیلوگرم جهت انجام دانه‌بندی، خردایش و انجام آزمایش‌های فلوتاسیون اخذ گردید و در آزمایشگاه با استفاده از روش تقسیم چهار قسمتی، نمونه شاخص لازم تهیه شد.

نتایج دانه‌بندی تجزیه سرنبدی نمونه قبل از آسیا و چگونگی توزیع مواد در بخش‌های مختلف و هم چنین با هدف یافتن d_{80} نمونه، منحنی دانه‌بندی آن در شکل ۱ آمده است. با توجه به شکل ۱، d_{80} نمونه که از برخورد خط افقی معادل ۸۰ درصد تجمعی عبوری و منحنی دانه‌بندی حاصل می‌گردد، معادل ۴۹۰ میکرون است.

مطالعات درجه آزادی نیز بر روی محدوده‌های مختلف دانه‌بندی بر حسب میکرون شامل؛ +۵۰۰، +۳۰۰ تا -۵۰۰، +۲۱۲ تا -۳۰۰، +۱۰۶ تا -۲۱۲ و +۵۳ تا -۱۰۶ انجام گرفته و نتایج مطالعات انجام شده در جدول ۱ آمده است. مطالعات درجه آزادی نشان می‌دهد که بیشترین درگیری از نوع تماسی با قطعات کوارتز است.



تهیه فروآلیاژها و غیره کاربرد فراوان دارد. هم چنین اسید فلئوریدریک در تهیه کریولیت مصنوعی کاربرد گسترده‌ای دارد. اسید فلئوریدریک به عنوان یک کاتالیست در تهیه سوخته‌های با اکتان بالا و صیقل دهنده شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد [۳].

روش تحقیق

شرایط زمین شناسی معدن کمرپشت

این معدن در ۴۶ کیلومتری جنوب قائمشهر و در ارتفاعات جنوب شهرستان سوادکوه در حوالی روستای کمرپشت واقع شده که در سال ۱۳۷۵ راه‌اندازی شده است. از لحاظ وضعیت زمین شناسی ناحیه شامل نهشته‌های مربوط به دوران دوم زمین شناسی دوره تریاس است و قدیمی‌ترین سازند در این منطقه، مربوط به سازند الیکا است. این سازند از دو بخش مهم تشکیل شده است. قسمت زیرین آن شامل آهک‌های ورقه‌ای نازک لایه و آهک شیلی است. قسمت بالائی این سازند دولومیت و آهک دولومیتی به رنگ زرد آجری است که فلورین معدن کمرپشت در داخل سازند الیکا در قسمت فوقانی آن تشکیل شده است. منطقه از نظر زمین‌شناسی ساختمانی و تکتونیکی وضعیت آرام نداشته و با توجه به عمل‌کرد شدید عوامل تکتونیکی دو گسل اصلی در آن مشاهده می‌شود. فلئورین این معدن از نوع بلوری و اندازه‌های ریز تا درشت بوده و گالن، باریت و سیلیس به صورت دانه‌های پراکنده همراه با فلئورین دیده می‌شوند. سیلیس به عنوان ناخالصی اصلی بوده و در بعضی نمونه‌ها به ندرت ترکیب‌های مس نیز مشاهده می‌شود [۴].

آماده‌سازی نمونه و مطالعه درجه آزادی نمونه

جدول ۱- درجه آزادی نمونه فلوتورین قبل از آسیا

اندازه ذرات (میکرون)	فلوتورین آزاد (%)	فلوتورین درگیر با باطله (%)
+۵۰۰	۵۵	۴۵
-۵۰۰ تا +۳۰۰	۸۰	۲۰
-۳۰۰ تا +۲۱۲	۸۵	۱۵
-۲۱۲ تا +۱۰۶	۸۸	۱۲
-۱۰۶ تا +۵۳	۹۰	۱۰

مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی

مطالعات کانی‌شناسی از اولین و مهم‌ترین ارکان مطالعات کانه آرای به شمار می‌رود که از دو نظر دارای اهمیت است. اول، پی بردن به کانی‌های موجود در نمونه برای انتخاب روش مناسب فلوتاسیون و دوم تشخیص اندازه کانه مورد نظر در نمونه است تا با خریدایش مناسب، به درجه آزادی مطلوب جهت فلوتاسیون دست یافت. بنابراین کانی‌های موجود در نمونه به صورت کمی مشخص می‌شوند. کانی‌ها و ترکیب شیمیایی نمونه اخذ شده از معدن در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲- کانی‌های موجود در نمونه کانسنگ فلوتورین

نام کانی	فلوتورین	کوارتز	کلسیت
فرمول شیمیایی	CaF ₂	SiO ₂	CaCO ₃
نام کانی	دولومیت	گالن	باریت
فرمول شیمیایی	CaMg(CO) ₂	PbS	BaSO ₄

بخش عمده زمینه در نمونه را کانی فلوتوریت، شامل بلورهای درشت بی‌وجه، تشکیل می‌دهد. زمینه توسط شکستگی‌های ثانویه قطع شده است. کانی‌های کوارتز و اکسیدهای آهن ثانویه به صورت رگچه‌ای در امتداد شکستگی‌ها تمرکز یافته است. دانه‌های ریز تا نسبتاً درشت هماتیت و گوتیت در امتداد شکستگی‌های زمینه جایگزین شده است. ریزدانه پیریت گوتیتی شده نیز در زمینه قابل مشاهده است (شکل‌های ۲ و ۳).



شکل ۲- رخداد رگچه‌ای کانی کوارتز در امتداد شکستگی‌های زمینه. دانه ریز پیریت از حاشیه به طور گسترده توسط گوتیت جانشین شده است.



شکل ۳- دانه‌های ریز تا بسیار درشت هماتیت که به طور بخشی از حاشیه به گوتیت تبدیل شده است.

نتیجه مطالعات پتروگرافی

نتیجه مطالعات کانی شناسی


تأمین اثر حداکثری کلکتور به مدت ۴ دقیقه به پالپ اضافه می‌شود. سپس با هوادهی به سلول، عملیات فلوتاسیون آماده کف‌گیری می‌گردد. زمان بهینه کف‌گیری پس از انجام چند تست ۵ دقیقه تعیین گردید. پس از انجام آزمایش‌های فلوتاسیون و جمع‌آوری کنسانتره‌ها برای آب‌گیری کنسانتره‌های فلئورین از کاغذ صافی و یک فیلتر پرس فشاری استفاده می‌شود. کیک‌های حاصل از فیلتراسیون به مدت ۲۴ ساعت در آون در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد قرار داده می‌شود تا در این دما اسید چرب آن حذف گردد. افزایش درصد جامد موجب کاهش بازیابی و افزایش pH موجب افزایش بازیابی فلئورین می‌شود. در نهایت دو شرایط بهینه آزمایش برای دستیابی به حداکثر عیار و بازیابی فلئورین، در جدول (۲) خلاصه شده است. مطابق جدول ۲، آزمایش شماره ۲ بیشترین عیار را نسبت به آزمایش شماره ۱ دارد، و به عنوان بهترین شرایط بهینه انتخاب می‌شود.

نوع پارامتر	آزمایش (۱)	آزمایش (۲)
درصد جامد	۱۵	۱۵
pH	۷/۵	۷/۵
سولفات آلومینیوم	۱۰۰/۱۲	۱۰۰/۰۲
سیلیکات سدیم	۱۰۰/۰۱	۱۰۶۱/۹۲
کلکتور	۲۴۹/۹۷	۲۵۰
عیار %	۶۰/۶۱	۶۱/۴
بازیابی %	۹۰/۰۳	۸۸

نتیجه‌گیری

در شکل ۴ کانی فلئورین به صورت بلورهای درشت و توده‌ای، حجم عمده‌ای از کانسنگ را تشکیل داده است. اثر سه جهت رخ فلئوریت قابل مشاهده است که اشکال مثلثی را در زمینه تشکیل داده است.

زمینه توسط رگچه‌های کوارتز و اکسید آهن ثانویه قطع شده است.



شکل ۴- تمرکز اکسید آهن ثانویه را در امتداد ریز شکستگی‌ها نشان می‌دهد.

نحوه انجام آزمایش‌های فلوتاسیون

ابتدا پالپ با درصد جامدهای مختلف ۱۵ و ۲۵ و ۳۰ درصد به طور جداگانه در یک سلول ۲ لیتری آماده شده و بدون افزودن مواد شیمیایی در حالی که شیر ورودی هوا بسته است به مدت ۲ دقیقه با سرعت چرخش روتور ۱۳۰۰ دور بر دقیقه هم زده می‌شود. پس از این مرحله به منظور تنظیم pH پالپ کربنات سدیم اضافه شده و به مدت یک دقیقه هم زده تا pH پالپ در سطح ۷/۵ تنظیم شود.

پس از تنظیم pH، سیلیکات سدیم به عنوان بازداشت کننده کانی‌های سیلیکاته [۸-۴] طی ۲ دقیقه اضافه شده و سپس سولفات آلومینیوم به عنوان بازداشت کننده کلسیت [۵ و ۶] به مدت ۳ دقیقه افزوده می‌شود.

پس از آن اسید اولئیک به عنوان کلکتور [۶ و ۷] با توجه به میزان مورد نیاز در هر آزمایش و به منظور

۲- کریم پور، ح.، سعادت، س.، (۱۳۸۴)، زمین شناسی اقتصادی کاربردی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۵۳۵ ص.

۳- نعمت اللهی، ح.، (۱۳۷۵)، کانه آرای، انتشارات دانشگاه تهران، ۸۸۵ ص.

۴- کریم پور، ح.، (۱۳۸۹)، کانی ها و سنگ های صنعتی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۳۹۸ ص.

5- Aliaga W., Sampaio C.H., Brum I.A.S., Ferreira K.R.S., Batistella M.A., (2006), Flotation of high-grade fluorite in a short column under negative bias regime, Minerals Engineering 19, 1393-1396 pp.

6- Zhang Y., Song S., (2003), Beneficiation of fluorite by flotation in a new chemical scheme, Minerals Engineering 16, 597-600 pp.

7- Song S., Lopez-Valdivieso A., Martinez-Martinez C., Torres-Armenta R., (2006), Improving fluorite flotation from ores by dispersion processing, Minerals Engineering 19, 912-917 pp.

2006),
lector
urfaces
ments
, 166-

ju G.,
urthy
ate on
force
90,

در این تحقیق با توجه به نوع و مقدار کانی های موجود در نمونه و مواد شیمیایی مصرفی در آزمایش های انجام شده، نتایج زیر حاصل می گردد:

۱- فلوتورین منطقه کمربشت در بخش فوقانی سازند الیکا در شرایط تبخیری به وجود آمده است.

۲- عیار متوسط فلوتورین در خوراک ۳۵ درصد بوده و کانی های همراه آن سیلیس، دولومیت، کلسیت و هماتیت است.

۳- با توجه به منحنی دانه بندی نمونه پس از خردایش (شکل ۱)، ابعاد ۸۰ درصد ذرات تجمعی عبوری (d_{80}) معادل ۴۹۰ میکرون است.

۴- استفاده از اسید اولئیک به عنوان کلکتور به ازای مصرف ۲۵۰ گرم بر تن موجب بهبودی فلوتاسیون شده و باعث افزایش عیار و بازیابی می شود.

۵- استفاده از ۱۰۰۰ گرم بر تن سیلیکات سدیم به عنوان بازدارنده مناسب است.

۶- مصرف ۱۰۰ گرم برتن سولفات آلومینیوم به عنوان بازدارنده کلسیت مناسب است.

۷- $pH=7/5$ بهترین pH برای رسیدن به بالاترین عیار می باشد.

۸- کلکتور بیشترین تاثیر برای رسیدن به عیار ۶۱/۴ درصد را دارد.

۹- برای رسیدن به بازیابی مناسب ۸۵/۸۸ درصد فاکتورهای کلکتور و اندرکنش بین درصد جامد و pH بیشترین تاثیر را دارند.

منابع

۱- لاینتر، ر.، (۱۳۶۹)، زمین شناسی سنگ ها و کانی های صنعتی، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۳۶۸ ص.

