

تهیه و شناسایی نانوچندسازه کربن نیترید گرافیتی/کائولن برای حذف فوتوكاتالیستی نیترات از محلول‌های آبی

الهام اسدی^۱، محمد هادی قاسمی^{۲*}، پرویز احمدی اول^۳، ناهید منجمی^۴، مریم افشارپور^۵ و مجید بغدادی^۶

۱. دانشجوی دکترا گروه پژوهشی شیمی کاربردی، سازمان جهاد دانشگاهی تهران-ACECR، تهران، ایران.

۲. استادیار گروه پژوهشی شیمی کاربردی، سازمان جهاد دانشگاهی تهران-ACECR، تهران، ایران.

۳. کارشناس ارشد (مریم) گروه پژوهشی شیمی کاربردی، سازمان جهاد دانشگاهی تهران-ACECR، تهران، ایران.

۴. دانشجوی دکترا پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران.

۵. استادیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران.

۶. دانشیار دانشکده محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دریافت: خرداد ۹۹ بازنگری: مرداد ۹۹ پذیرش: مهر ۹۹

چکیده

یون نیترات موجود در آب موجب مسمومیت انسان می‌شود و بسیار خطرناک است. حذف فوتوكاتالیستی نیترات از آب و تبدیل آن به گاز نیتروژن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه، نانوچندسازه ناهمگن کربن نیترید گرافیتی/کائولن به دلیل داشتن بستر طبیعی کائولن با خواص ویژه، برای کاهش نیترات تحت تابش پرتو فرابنفش درنظر گرفته شد. نتیجه‌های بهدست آمده از تجزیه و تحلیل فوتوكاتالیستی نانوچندسازه با روش‌های طیف‌شناسی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM) و طیف‌شناسی تفکیک انرژی (EDS) به روشنی نشان داد که سطح کائولن با یک لایه کربن نیترید گرافیتی پوشانده شده است. محلول آبی حاوی ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر یون نیترات تحت واکنش فوتوكاتالیستی قرار گرفت. نتیجه‌های بهدست آمده حذف نیترات با نانوچندسازه کربن نیترید گرافیتی/کائولن در مقایسه با کربن نیترید گرافیتی و کائولن، بالاترین مقدار تخریب نیترات را در ۶۰ دقیقه اول نشان داد. با روش یادشده و با بازده حذف ۹۳/۱۵٪، غلظت اولیه ۵۰ یون نیترات به ppm ۳/۵ رسید که این مقدار زیر حد مجاز نیترات برپایه استاندارد سازمان بهداشت جهانی است. بنابراین، به کارگیری این نانوچندسازه، به دلیل سادگی روش تهیه و دسترسی تجاری به واکنشگرهای مورد نیاز در تهیه آن، و همچنین، راندمان و انتخاب‌گری بالای تولید گاز نیتروژن در تخریب نیترات و نبود آلایندگی پساب، روشی مناسب در حذف فوتوكاتالیستی نیترات از آب آشامیدنی است.

واژه‌های کلیدی: نانوچندسازه فوتوكاتالیستی؛ کربن نیترید گرافیتی؛ کائولن؛ کاهش نیترات؛ تصفیه آب.

به عنوان یک بستر، پیش از جذب آلاینده‌ها عمل کند و احتمال از دستدادن کاتالیست را در طی مراحل بازیابی به حداقل برساند [۷].

کربن نیترید گرافیتی^۳ ($\text{g-C}_3\text{N}_4$) خانواده‌ای از ترکیب‌های کربن نیترید با یک فرمول کلی نزدیک به C_3N_4 و دو زیرساخت اصلی برایه واحدهای هپتاژین^۴ و پلی(تری‌آزین ایمید)^۵ است که بسته به شرایط واکنش، درجه‌های متفاوت تراکم، ویژگی و واکنش‌پذیری را به نمایش می‌گذارند [۸]. بدليل ویژگی نیمرسانای ویژه کربن نیتریدها، فعالیت کاتالیستی غیرمنتظره‌ای را برای انواع واکنش‌ها نشان می‌دهند [۹]. همچنین، به عنوان حامل برای تقویت فعالیت فتوکاتالیستی سایر فوتوکاتالیست‌ها به کارگرفته می‌شوند [۱۰]. کربن نیترید گرافیتی یکی از امیدوارکننده‌ترین گزینه‌ها برای طراحی و ساخت فوتوکاتالیست‌های چندسازه‌ای پیشرفته برای کاربردهای متفاوت است. بدون شک رشد انفحاری فوتوکاتالیست‌های چندسازه‌ای مبتنی بر کربن نیترید گرافیتی در آینده نزدیک به سرعت ادامه خواهد یافت. تا به امروز، اگرچه پیشرفت‌های قابل توجهی در سال‌های اخیر به دست آمده است، هنوز چالش‌های بسیاری برای ساخت فوتوکاتالیست‌های کارآمد مبتنی بر کربن نیترید گرافیتی برای کاربردهای متفاوت وجود دارد. یکی از معایب کربن نیترید گرافیتی که با روش‌های معمول تهییه می‌شود، مقدار تخلخل به نسبت پایین آن است که موجب کاهش تاثیرگذاری آن در واکنش‌های فوتوکاتالیستی می‌شود. یکی از راههای افزایش تخلخل و در نتیجه افزایش بازده جذب این فوتوکاتالیست، ساخت چندسازه‌های متفاوت از راه درآمیختن آن با دیگر مواد شیمیایی است. یکی از ترکیب‌های بسیار مناسب برای ساخت واکنش را بهبود می‌بخشد. افزون براین، کاثولن ممکن است

مقدمه

چرخه نیتروژن در آب به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ، فرایندی است که از راه آن گونه‌های حاوی نیتروژن بین اندامگان‌ها و محیط‌زیست مبالغه می‌شوند [۱]. نیتروژن در خاک و آب در سه شکل وجود دارد: نیتروژن آلی، آمونیم کاتیونی معدنی (NH_4^+) و اکسی‌آئیون‌های نیتروژن به صورت نیتریت (NO_2^-) یا نیترات (NO_3^-) [۲]. با توجه به زیان‌های حضور یون نیترات (NO_3^-) در آب آشامیدنی، روش‌های حذف نیترات‌های اضافی از آب‌های زیرزمینی مورد توجه بوده و هدف این امر حفاظت از محیط‌زیست است. کودهای نیتروژن نقش مهمی در کشاورزی دارند، ولی آن‌ها منجر به آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شوند [۳]. در حال حاضر مقدار آلودگی نیتروژن به محیط‌زیست توسط انسان حدود ۱۵۰ میلیون تن در سال است که حدود ۱۵ میلیون تن از آن سالیانه در منابع آب زیرزمینی نفوذ می‌کند [۴]. سازمان بهداشت جهانی بالاترین غلظت نیترات را ppm (محاسبه بر پایه وزن نیتروژن) در آب‌های زیرزمینی ۱۰ (منبع تامین آب آشامیدنی) توصیه کرده است [۵].

امروزه کاربرد فوتوکاتالیست‌های ناهمگن^۶ در تصفیه آب از اهمیت بالایی برخوردار شده است [۶]. یکی از راهبردها برای افزایش کارایی فوتوکاتالیست‌ها، ثبت این نانوذره‌ها بر بسترهای معدنی است. در میان بسترهای متفاوت، کاثولن بهدلیل داشتن مساحت سطح بالا، اندازه‌های منافذ بزرگ و توانایی جذب، موجب کاهش آلاینده در پساب می‌شود. کاثولن شامل توده‌هایی از صفحه‌های آلومیناسیلیکا است که سطوح خارجی و یا فاصله بین صفحه‌های ساختاری آلومینا را برای بارگذاری نانوذره‌های اوره بهتر می‌کند. بنابراین، از عملکرد ایناشتگی ذره‌ها بر هم جلوگیری می‌کند و مکان‌های واکنش را بهبود می‌بخشد. افزون براین، کاثولن ممکن است

1. Heterogeneous photocatalysis

2. Graphitic carbon nitride ($\text{g-C}_3\text{N}_4$)

3. Heptazine

4. poly(triazine imide)

میکروسکوپ الکترونی پویشی (LEO1455VP) مجهز به آشکارساز تجزیه عنصری EDS استفاده شد. بلورینگی ماده تهیه شده با الگوی پراش پرتو ایکس (PANalytical, Netherlands) XRD مشخص شد. غلظت نیترات در آب با روش طیف‌شناسی فرابنفش - مرئی UV-Visible (Perkin Elmer) با استفاده از معرف نیتراتور Nitraver® ۵ تعیین شد.

تهیه نانوچندسازه کربن نیترید گرافیتی/کائولن

تهیه نانوچندسازه کربن نیترید گرافیتی/کائولن (CNKa)

بدون حضور حلال و به صورت برهکش جامد-جامد در دمای بالا صورت گرفت. کائولن طبیعی و اوره به نسبت ۱ به ۲ وزنی/وزنی درون هاون مخلوط و به طور کامل ساییده شد. مخلوط پودری شکل، داخل بوته چینی قرار گرفت و روی آن با پوشبرگ آلومینیمی به خوبی پوشیده شد و در آون دیجیتال در دمای 400°C به مدت ۲ ساعت قرار گرفت. پس از رسیدن به دمای محیط و شستشو با آب، پودر فوتوكاتالیست زرد روش CNKa با بازده ۹۸٪ به دست آمد (شکل ۱).


چندسازه، خاک معدنی کائولن با منشاء طبیعی است. کائولن با داشتن ویژگی مکانیکی خوب و پایداری شیمیایی و گرمایی بسیار مناسب، موجب افزایش مقدار تحمل کربن نیترید گرافیتی می‌شود.

در این پژوهش، با تثبیت نانوذره‌ها کربن نیترید گرافیتی بر بستر کائولن، نانوچندسازه‌ای متخلخل با ویژگی فوتوكاتالیستی ساخته شد و کاربرد آن در کاهش فوتوكاتالیستی یون نیترات از آب بررسی شد.

بخش تجربی

مواد شیمیایی و دستگاه‌ها

کائولن خام از معدن کائولن واقع در شمال شرقی استان زنجان، مجاور روستای خراسان لو تهیه شد. ماده شیمیایی اوره از شرکت پتروشیمی شیراز و سدیم نیترات از شرکت مرک با خلوص آزمایشگاهی خریداری شد. برای مطالعه گروه‌های عاملی از روش شناسایی طیف‌شناسی پرتو فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) (Perkin-Elmer) با استفاده از قرص پتاسیم برومید و برای ریخت‌شناسی نانوفوتوكاتالیست از



شکل ۱ واکنش تهیه چندسازه فوتوكاتالیستی CNKa

۲۵۰ میلی‌لیتری با یک لامپ جبوه‌ای فشار کم ۱۷ وات، در داخل پوشش کوارتز به عنوان منبع نوری انجام شد (شکل ۲). در این آزمایش دمای محلول در 20°C ثابت نگه داشته شد. ۱۰۰ میلی‌لیتر نمونه محلول آبی نیترات ۵۰ ppm نیتروژن به

کاهش نیترات با نانوچندسازه CNKa


در این پژوهش، محلول استاندارد نیترات از سدیم نیترات ساخته شد و غلظت محلول نیترات برابریه وزن نیتروژن محاسبه شد. آزمایش‌های کاهش نیترات در یک واکنشگاه

سیلیکا در صفحه چهاروجهی شکسته متصل می‌شوند. در گرمای زیاد، هیدروژن گروه هیدروکسیل اندکی تجزیه می‌شود و سطح خاک کائولن به دلیل بار اکسیژن، دارای بار منفی می‌شود [۱۱]. درنتیجه برهمکنش بین سطح کائولن با گروه کربونیل اوره، واکنش تراکمی رخ داده و آب حذف می‌شود. اوره به این ترتیب روی سطح کائولن و بین سطوح آن به عنوان توده‌های نانومتری قرار می‌گیرد. انرژی کافنوار^۲ در کربن نیترید گرافیتی خالص برابر با 5.70 eV است که در مقایسه با آن، کائولینیت خالص توانایی جذب ضعیفتر از نور را در دامنه طیف کامل به نمایش می‌گذارد [۱۲]. پس از داخل کردن کربن نیترید گرافیتی به چندسازه، توانایی جذب نور چندسازه در مقایسه با کربن نیترید گرافیتی خالص افزایش می‌یابد و شدت جذب بالاتری نیز در مناطق نوری قابل مشاهده است. پس از درآمیختن کربن نیترید گرافیتی و کائولینیت در چندسازه CNKa، کافنوار به طور محسوسی کاهش یافته که برای تحریک نوری و مهاجرت الکترون بسیار مفید است. چندسازه CNKa چگالی بار بیشتری نسبت به کربن نیترید گرافیتی خالص دارد که نشان می‌دهد این چندسازه حامل‌های بار بیشتری تولید می‌کند. همچنین، تحت پرتودهی، کارایی جدایی بالاتری دارد [۱۳].

ساختار فوتوكاتالیست

شکل ۳، طیف FTIR کائولینیت و نانوچندسازه را نشان می‌دهد. برپایه نواحی جذبی در طیف FTIR از نمونه کائولینیت، یک پیک جذبی تیز در نواحی 1639 و 1820 cm^{-1} مشاهده می‌شود. این پیک‌ها مربوط به ارتعاش‌های کششی پیوند هیدروکسی است که در شبکه بلور به دام افتاده است [۱۴].

فوتوواکنشگاه افزووده شد. سپس به آن 1 میلی لیتر فرمیک اسید $M = 20 \text{ mM}$ به عنوان گیرانداز حفره^۱ افزووده شد. در طی آزمایش، نمونه‌برداری با فواصل زمانی معین صورت گرفت و کاتالیست ناهمگن بی‌درنگ به کمک دستگاه گریزانه جداسازی شد. محلول بالای نمونه برای تعیین غلظت نیترات با روش طیف‌شناسی نوری فرابنفش-مرئی در گستره 220 نانومتر تجزیه شد.



شکل ۲ طرحواره واکنشگاه حذف نیترات

نتیجه‌ها و بحث


ساختار بلوری فوتوكاتالیست

ساختار بلوری سنگ معدن کائولن که فاز بلوری غالب در آن کائولینیت است از صفحه‌های آلومینیایی و سیلیکایی تشکیل شده است. صفحه‌ها به طور پیوسته گسترش می‌یابند و یکی در بالای دیگری جمع می‌شود. سلول واحد با صفحه چهاروجهی سیلیکا از یک طرف و صفحه هشت‌وجهی آلومینیا از طرف دیگر متقاضن نیست. در نتیجه، صفحه اصلی اتم‌های اکسیژن در یک واحد بلوری با صفحه پایه که شامل پیوندهای $\text{OH}-\text{OH}$ در لایه بعدی است، مقایسه شده است. بار منفی در کانی‌های کائولن به دلیل تقسیم گروه هیدروکسیل در دسترس است. این گروه‌های هیدروکسیل به طور معمول به

1. Hole scavenger


2. Band gap energy

3660 cm^{-1} کاوش بیافته است. با مقایسه پیک‌های مشاهده شده طیف کائولینیت و طیف نانوچندسازه CNKa، سطح کائولینیت به خوبی با $\text{g-C}_3\text{N}_4$ پوشانده شده است و فوتوكاتالیست CNKa با موفقیت تهیه شده است. تصاویر SEM در شکل ۴ وجود یک ریخت لایه‌ای برای مواد معدنی کائولینیت را نشان می‌دهد. ساختار نانوذره‌های کربن نیترید گرافیتی و صفحه‌های کائولینیت در نانوفوتوكاتالیست CNKa اندازه‌های متفاوتی دارند. بر سطح کائولینیت نانولوله‌های وجود دارد که به کربن نیترید گرافیتی تعلق دارند. قطر نانولوله‌ها در حدود ۲۰ تا 100 nm است و تعداد زیادی صفحه با اندازه حدود ۱ تا $10\text{ }\mu\text{m}$ میکرون وجود دارد که مربوط به ساختار کائولینیت هستند. در نانوچندسازه CNKa، مشخص است که مقدار زیادی کانی کوارتز وجود دارد که ناخالصی مواد معدنی کائولن است. تثبیت نانوذره‌های کربن نیترید گرافیتی بر صفحه‌های لایه‌لایه‌ای موجب افزایش سطح تماس با گونه‌های واکنش‌دهنده و درنتیجه موجب افزایش بازده فرایند فوتوكاتالیستی می‌شود.



شکل ۳ طیف FTIR کائولینیت و نانوچندسازه CNKa

در حالی که پیک جذبی در ناحیه 3660 cm^{-1} ، ارتعاش کششی گروه -OH را که بین فواصل محیطی پیوند هیدروکسی با اتم هشت‌وجهی آلومینیم روی یک سطح و یا روی لایه بیرونی سیلیکات است را نشان می‌دهد. پیک‌های 1010 cm^{-1} و 1032 cm^{-1} (ارتعاش‌های کششی پیوند -Si-O-) و 1633 cm^{-1} (ارتعاش‌های کششی کمانش پیوند -OH-) و 3696 cm^{-1} (ارتعاش‌های کششی پیوند -OH-) با آلومینیم در موقعیت هشت‌وجهی)، در طیف کائولینیت به طور تقریب با داده‌های به دست آمده نانوچندسازه همخوانی دارد. درنتیجه برهمنکش گروه‌های هیدروکسیل کائولینیت با اوره، شدت جذب ارتعاش‌های کششی گروه‌های هیدروکسیل در ناحیه




شکل ۴ تصاویر SEM نمونه کائولن (الف) و نانوفوتوكاتالیست CNKa (ب)

نشان داده شده است. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که همه ترکیب‌های کائولن طبیعی شامل Al_2O_3 , SiO_2 و

تجزیه عنصری نانوچندسازه فوتوكاتالیستی CNKa با دستگاه EDS انجام و نتیجه‌های به دست آمده در جدول ۱


شده وجود دارند. همچنین، پیک‌های دیگری در طیف CNKa وجود دارد که مربوط به کانی‌های کوارتز در کائولن است.



شکل ۵ الگوهای XRD پودر CNKa، کائولن و $\text{g-C}_3\text{N}_4$

فعالیت فوتوکاتالیستی کائولن، $\text{g-C}_3\text{N}_4$ و نانوچندسازه CNKa در کاهش نیترات

شکل ۶ درصد تبدیل یون نیترات با غلظت ۵۰ ppm نیتروژن (محاسبه شده برپایه وزن نیتروژن)، در حضور کائولن، کربن نیترید گرافیتی و نانوچندسازه CNKa را نشان می‌دهد.



شکل ۶ نمودار مقایسه‌ای تأثیر CNKa، کربن نیترید گرافیتی و کائولن بر کاهش فوتوکاتالیستی یون نیترات تحت تابش پرتو فرابنفش-سمئی

KAlSi₃O₈ (Orthose) در ساختار نانوچندسازه مشارکت دارد.

جدول ۱ درصد اتمی و وزنی عناصر در

نانوچندسازه CNKa بر پایه تجزیه عنصری EDS


عنصر	درصد وزنی	درصد اتمی
O	۲۶,۰۵	۲۰,۳۵
C	۲۰,۰۲	۲۰,۰۷
N	۹,۳۰	۸,۰۲
Al	۱۰,۰۲	۷,۰۱
Si	۲۸,۴۲	۲۱,۲۳
K	۶,۱۹	۳,۳۲

در ساختار بلوری کائولن در همه حالت‌های موجود در طبیعت، ترکیب‌های SiO_2 , Al_2O_3 و اکسیدهای فلزی همچون CaO و Ag_2O , ZnO , CuO , Fe_2O_3 , TiO_2 یافت می‌شود، این در حالی است که عنصر نیتروژن در هیچ یک از حالت‌های اکسایشی در ساختار کائولن نیست [۱۵]. بنابراین، با توجه به جدول ۱، که وجود عنصر نیتروژن را با ۹,۳۰٪ وزنی نشان می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که ذره‌های کربن نیترید گرافیتی به خوبی بر صفحه‌های لایه‌ای کائولینیت قرار گرفته‌اند. در ساختار کربن نیترید گرافیتی، نیتروژن حدود ۶۰٪ وزنی را تشکیل داده است [۱۶]. با در نظر گرفتن مقدار نیتروژن در ساختار کربن نیترید گرافیتی (۶۰٪) و مقدار نیتروژن در ساختار چندسازه (۹,۳۰٪) و با یک محاسبه اولیه، با تقریب خوبی می‌توان نتیجه گرفت که ۱۵,۵٪ از چندسازه را نانوذره‌های کربن نیترید گرافیتی تشکیل داده است. الگوهای پراش پرتو ایکس (XRD) فوتوکاتالیست تهیی شده CNKa، کائولینیت و کربن نیترید گرافیتی در شکل ۵ نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود پیک‌های کائولینیت و $\text{g-C}_3\text{N}_4$ در الگوی نانوچندسازه تهیی

کربن نیترید گرافیتی از پیوند بین اتم‌های کربن و نیتروژن با هیبریدشدگی sp^2 تشکیل شده است که به خوبی شبکه‌ای از ساختار π مزدوج را نشان می‌دهد. حضور کربن نیترید گرافیتی بر کائولن، در وهله نخست سبب افزایش ظرفیت جذب نیترات می‌شود. از طرفی، هنگامی که نانوچندسازه تهیه شده تحت تابش نور مرئی قرار می‌گیرد، الکترون‌ها (e_{cb}^-) از نوار ظرفیت (VB) به نوار رسانایی (CB) (به نوار رسانایی (CB) به نوار رسانایی (CB)) در کربن نیترید گرافیتی منتقل می‌شوند که موجب ایجاد حفره با بار مثبت (h_{vb}^+) یا جای خالی می‌شود و مسیری را برای انتقال الکترون فراهم می‌کنند (شکل ۷). هر دو گونه e_{cb}^- / h_{vb}^+ ذکرشده نیز به عنوان حامل‌های بار عمل می‌کنند. پتانسیل لبه CB، کربن نیترید گرافیتی نسبت به کائولن منفی‌تر است که به الکترون بر سطح کربن نیترید گرافیتی اجازه می‌دهد تا به راحتی به کائولن منتقل شود. پیوند کائولن با کربن نیترید گرافیتی یک ارتباط ناهمگن جامد-جامد است که ارتباط خوبی بین ذره‌های نیمرسانا کربن نیترید گرافیتی و کائولن تولید می‌کند و درنتیجه موجب افزایش قابل‌توجهی در فعالیت فتوکاتالیستی می‌شود.

برپایه این نمودار، مقدار حذف نیترات با کائولن و کربن نیترید گرافیتی، به ترتیب حداقل ۱۰٪ و ۳۹٪ است. در حالی که نانوفوتوكاتالیست CNKa، فعالیت‌های فتوکاتالیستی قابل‌توجهی در کاهش نیترات از خود نشان داده و بیشترین درصد تبدیل نیترات $93/15\%$ در مدت ۶۰ دقیقه به دست آمده است. افزایش زمان تا ۷۰ دقیقه اثر قابل‌توجهی بر کاهش نیترات ندارد. در صورت وجود فراورده جانبی آمونیاک، جذبی در گستره 420 nm در طیف مرئی-فرابنفش باید مشاهده شود و حد تشخیص از نظر تجربی $1/0.15\text{ mmol/l}$ است که در این پژوهش، چین جذبی مشاهده نشد. با توجه به اینکه حد مجاز نیترات در آب آشامیدنی توسط سازمان بهداشت جهانی 10 ppm اعلام شده است، نانوچندسازه فتوکاتالیستی CNKa کاهش مقدار نیترات از 50 ppm به زیر 10 ppm را دارد. با روش فوق و با بازده حذف $3/5\text{ ppm}$ ، غلظت اولیه 50 ppm یون نیترات به می‌رسد که این مقدار زیر حد مجاز نیترات برپایه استاندارد سازمان بهداشت جهانی است.

CNKa سازوکار کاهش فتوکاتالیستی نیترات با نانوچندسازه



شکل ۷ سازوکار کاهش فتوکاتالیستی نیترات با نانوچندسازه CNKa

زیادی دارد. با توجه به نتیجه‌های به دست آمده در این پژوهش، اگر از فرمیک اسید در کنار CNKa به عنوان

فرمیک اسید انتخاب خوبی برای کاهش نیترات است و به کارگیری آن در کاهش فتوکاتالیستی نیترات مزایای

سرعت تخریب نیترات و تبدیل آن به گاز نیتروژن (۹۳/۱۵٪) در ۶۰ دقیقه ابتدایی بود. بازده کاهش نیترات با نانوچندسازه در مقایسه با کربن نیترید گرافیتی به طور قابل توجهی افزایش یافت. در مجموع می‌توان گفت که نانوچندسازه CNKa، به دلیل سادگی روش تهیه نانوچندسازه و دسترسی تجاری به واکنشگرهای مورد نیاز برای تهیه و همچنین، بازده و گزینش‌پذیری بالا در تخریب نیترات و عدم آلایندگی پساب، روشی مناسب در حذف فوتوكاتالیستی نیترات از محلول‌های آبی است. هرچند که به کارگیری این نانوچندسازه برای نمونه‌های واقعی در مقیاس بالاتر و در واکنشگاه جریان پیوسته به پژوهش‌های بیشتری نیاز دارد.

سپاسگزاری

نویسنده‌گان مقاله از معاونت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران و معاونت پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به خاطر پشتیبانی از این طرح، مراتب قدردانی صمیمانه خود را اعلام می‌دارند. همچنین، نویسنده‌گان از آقایان دکتر محمد مهری از شرکت معدنی آریا برای تامین کائولن طبیعی و دکتر محمد تقی فرقانی مدیر شرکت حسگر مواد صبا به خاطر خدمات ارزنده و مشاوره در تجهیزه عنصری نمونه‌ها، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

فوتوکاتالیست در تخریب نیترات استفاده شود، آمونیاک تولید نمی‌شود. فرمیک اسید به عنوان گیرانداز حفره، فعالیت و گزینش‌پذیری کاتالیست CNKa را در تولید N_2 افزایش می‌دهد و به عنوان یک اسید ضعیف با pK_a برابر با ۳/۷۵ می‌تواند H^+ آزاد کند که یکی از فاكتورهای کلیدی در تبدیل N_2 به NO_3^- است. در استفاده از فرمیک اسید به عنوان گیرانداز حفره، pH ابتدایی بین ۲/۵ تا ۳/۰ گزارش شده است [۱۷]. برای ابقاء محیط با pH پایین، فرمیک اسید اضافی باید تهیه شود. مقدار بهینه فرمیک اسید به کاتالیست، مکانهای فعال کاتالیستی، و نسبت فرمیک به نیترات بستگی دارد. غلظت‌های پایین‌تر فرمیک اسید موجب بهره‌های پایین‌تری از تبدیل نیترات و کاهش گزینش‌پذیری N_2 می‌شود. این نسبت با غلظت بهینه مشاهده شده mM ۲۰ فرمیک اسید برای ۵۰ ppm نیترات، همخوانی دارد.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش فوتوكاتالیست چندسازه مبتنی بر کربن نیترید گرافیتی ساخته و برای تخریب نیترات موردنبررسی قرار گرفت. فوتوكاتالیست نانوچندسازه CNKa با روش‌های FTIR، SEM، XRD، EDX، شناسایی شد. نتیجه‌ها نشان دادند که تمام عنصرهای کائولن طبیعی و کربن نیترید گرافیتی در ساختار نانوچندسازه مشارکت دارد. بالاترین

مراجع

- [1] Afzal, B.M.; J. Midwifery Womens Health. 51, 12-18, 2006.
- [2] Spalding, R.F.; Exner, M.E., J. Environ. Qual. 22, 392-402, 1993.
- [3] Rupert, M.G.; J. Environ. Qual. 37, 1988-2004, 2008.
- [4] Schlesinger, W.H.; Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 203-208, 2009.
- [5] Heidariyeh, A.; Ghobakhloo, S.; Abdolshahi, A.; Marvdashti, L. M.; Zeinali, M. K.; Ashhad, S.; Koomesh. 21, 381-386, 2019.
- [6] Liu, J.; Liu, Y.; Liu, N.; Han, Y.; Zhang, X.; Huang, H.; Lifshitz, Y.; Lee, S.T.; Zhong, J.; Kang, Z.; Science 347, 970-974, 2015.
- [7] Uyguner-Demirel, C.S.; Bekbolet, M.; Chemosphere 84, 1009-1031, 2011.

- [8] Zhang, C.; Li, Y.; Shuai, D.; Shen, Y.; Xiong, W.; Wang, L.; Chemosphere 214, 462-479, 2019.
- [9] Jiang, L.; Yuan, X.; Pan, Y.; Liang, J.; Zeng, G.; Wu, Z.; Wang, H.; Appl. Catal. B-Environ. 217, 388-406, 2017.
- [10] Inagaki, M.; Tsumura, T.; Kinumoto, T.; Toyoda, M.; Carbon 141, 580-607, 2019.
- [11] Kloprogge, J. T.; Cham. 41-96, 2019.
- [12] Sun, Z.; Li, C.; Du, X.; Zheng, S.; Wang, G.; J. Colloid Interface Sci. 511, 268-276, 2018.
- [13] Sholl, D.S.; Steckel, J.A.; "Density functional theory: a practical introduction" John Wiley & Sons, Canada, 2011.
- [14] Li, Y.; Li, S.G.; Wang, J.; Li, Y.; Ma, C.H.; Zhang, L.; Russ. J. Phys. Chem. A. 88, 2471–2475, 2014.
- [15] Zhang, Q.; Yan, Z.; Ouyang, J.; Zhang, Y.; Yang, H.; Chen, D.; Appl. Clay Sci. 157, 283-290, 2018.
- [16] Wang, A.; Wang, C.; Fu, L.; Wong-Ng, W.; Lan, Y.; Nanomicro Lett. 9(4), 1-21, 2017.
- [17] Sun, D.; Yang, W.; Zhou, L.; Sun, W.; Li, Q.; Shang, J.K.; Appl. Catal. B Environ. 182, 85–93, 2016.

Synthesis and characterization of graphitic carbon nitride/kaolin nanocomposite for photocatalytic removal of nitrate from aqueous solutions

Elham Asadi¹, Mohammad Hadi Ghasemi^{2,*}, Parviz Ahmadi³ Nahid Monajjemi⁴, Maryam Afsharpour⁵, Majid Baghdadi⁶

1. PhD student of Applied Chemistry Research Group, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR)Tehran, Iran.
2. Assistant Prof. of Applied Chemistry Research Group, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran.
3. Instructor of Applied Chemistry Research Group, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran.
4. Ph.D student of Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran (CCERCI), Tehran, Iran.
5. Assistant Prof. of Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran (CCERCI), Tehran, Iran.
6. Associate Prof. of School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

Abstract: Nitrate ion in water causes human poisoning and is very dangerous. Photocatalytic removal of nitrate from water and conversion to nitrogen gas is of great importance. In this study, heterogeneous nanocomposite g-C₃N₄/kaolinite, due to its natural kaolin substrate has been considered to nitrate reduction in the presence of UV light. The results of nanocomposite photocatalyst analysis using FTIR, SEM, EDS, and XRD instruments have clearly shown that the surface of the kaolin is covered by graphitic carbon nitride. In this work, the nitrate aqueous solution containing nitrate ion (50 ppm) was subjected to a photocatalytic reaction. Nitrate removal results showed the highest rate of nitrate degradation in the first 60 minutes compared with graphitic carbon nitride and kaolin individually. With the removal efficiency of 93.15% using the above method, the initial concentration of 50 ppm reaches 3.5 ppm, nitrate ion, which is below the permissible level of nitrate according to the World Health Organization standard. Therefore, the use of nanocomposite is a convenient choice to remove nitrate from water due to the simplicity of the preparation and commercial access to the raw materials required for synthesis, as well as high efficiency and selectivity to N₂ in nitrate degradation and non-contamination of effluent.

Keywords: Photocatalytic nanocomposite; Graphitic Carbon Nitride; Kaolinite; Nitrate Reduction; Water Treatment.

* Corresponding author Email: mhghassemi@ut.ac.ir

Journal of Applied Research in Chemistry