

سنتر نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی

مریم سید حسینی¹، نیما تقوی نیا³، مازیار مرندی³ و حسین آقائی^{1*}

1- گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2- دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران.

3- دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

دریافت: آبان 1389 : پذیرش: آذر 1390

چکیده: ویژگی‌ها نوری و الکتریکی و بسیاری از ویژگی‌ها دیگر نانوذرات نیم رسانا به طور شدید به اندازه آن‌ها وابسته است. در این میان کادمیم سلنید در ردیف مهمترین نانوبلورهای نیم رسانا است که با ویژگی‌های جالبی همراه است. در این پژوهش روش جالب توجهی برای تهیه نقاط کوانتومی متشکل از CdSe با توزیع اندازه یکنواخت گزارش شده است. در روش‌های قدیمی تر از ترکیب تری اکتیل فسفین اکسید (TOPO) به عنوان پایدار کننده استفاده می‌شده است که در این سنتر به وسیله اولئیک اسید جایگزین شده و همچنین از پارافین مایع به عنوان حلال استفاده شده است که با کاربرد ایمن تر، ارزان تر و سهولت بیشتر همراه است.

کلمات کلیدی: نقاط کوانتومی، نورتابی، اولئیک اسید، پارافین.

توجهی در ویژگی‌ها نوری و الکتریکی آن ذرات پدید می‌آید. به همین دلیل از نانوبلورها در دستگاه‌های نورتاب الکتریکی لایه نازک و وسایل تقویت کننده نوری جهت ارتباطات شبکه ای راه [5-6] و بر چسب‌های فلئوئورسنت زیستی [7] دیودهای (LED) [8] و آشکارسازهای نوری زیر قرمز (IR) می‌شود. در نانو بلورها به دلیل محدودیتی که در نتیجه ابعاد کوچک ذرات در تابع موج الکترونی به دست می‌آید. پیوستگی سطوح انرژی الکترونیکی از بین رفته و گسسته می‌شوند. این محدودیت کوانتومی نامیده می‌شود. از سویی، چنین محدودیتی

وقتی اندازه ذرات ماده به گستره 1 تا 10 نانومتر کاهش یابد، بسیاری از ویژگی‌ها آن‌ها از قبیل ویژگی‌ها شیمیایی، الکترونیکی، مغناطیسی و... با تغییر چشمگیری همراه می‌شود. این ویژگی‌ها در حد زیادی به اندازه و ریخت این گونه ذرات [1-4]. ذراتی که هر سه بعد آن‌ها در مقیاس نانو باشد، به عنوان نقاط کوانتومی شناخته شده‌اند. هرگاه فاصله سطوح انرژی الکترونی در ماده ای بیشتر از انرژی گرمایی kT باشد، همراه با کاهش اندازه ذرات تغییرات قابل

دستگاه طیف سنج نوری Jasco V photometer-530 Spectro Serial No.B142360512 جهت آنالیز طیف عبور و لومینسانس - لامپ UV 120 وات بخار جیوه ساخت شرکت اسرام - دستگاه هیتر حسگردار
آزمایش

(A) 30 میلی گرم (0/38 میلی مول) پودر سلنیم را به 5 میلی لیتر پارافین مایع با درجه خلوص بالا و 0/4 میلی لیتر TOP افزوده و سپس با هم زدن به وسیله مگنت آن را 100 درجه گرم کرده تا پودر سلنیم حل شود و بعد آن را تا دمای اتاق سرد می کنیم. در بالن (B) 13 میلی CdO ریخته و به آن 6/ میلی لیتر اولئیک اسید و 10 میلی لیتر پارافین مایع افزوده و بعد از قرار دادن آن داخل حمام 225 درجه سانتی گراد افزایش داده تا در این شرایط پودر CdO به طور یکنواخت در حلال پارافین مایع پراکنده شود که در نتیجه واکنش، رنگ محلول زرد خیلی کم رنگ می شود. سپس 1 میلی لیتر از محلول (A) (B) جهت فرایند آسته زایی تزریق کرده و دمای آن را برای رشد 40 الی 50 درجه کاهش داده و ثابت نگاه می داریم. با افزایش اندازه ذرات، رنگ محلول به تدریج از زرد به نارنجی متمایل به قرمز تغییر می کند. افزون بر نسبت هایی که در این آزمایش در نظر گرفته شده است، ترکیب درصد اولیه اجزاء یعنی Cd Se می تواند 2 یا 3 یا 1 یا 1

گرفته شود. بعد از اینکه تزریق 1 میلی لیتر از محلول (A) (B) در دمای ثابت انجام شد، آسته های کادمیم-سلنیم Cd-Se تشکیل شده و با گذشت زمان اندازه ذرات بزرگتر می شود. حال در فواصل زمانی ثابت، از داخل بالن حجم های یکسانی از نمونه، برداشته شده است (شکل 1).
شده را با حلال متانول رسوب داده و بعد از سانتریفوژ نمونه ها در محیط کلروفرم پخش شده و طیف های آن اندازه گیری می شود.

برای نانوذراتی که هر سه بعد آن ها در مقیاس نانو است، بسیار چشمگیر است. به این گونه نانوذرات، نقاط کوانتومی می گویند. محدودیت کوانتومی برای نانوذرات نیم رسانا هنگامی رخ می دهد که شعاع نانوبلور نیم رسانا با شعاع اکسیتون بوهر قابل مقایسه


از مخلوط سلنیم و کادمیم می توان نقاط کوانتومی جالب همراه با کاربردهای متنوعی را به وجود آورد. گستره نورتایی این نقاط کوانتومی از 465 تا 640 [9] که برای کاربردهای متفاوت از قبیل بر چسب های زیستی، علوم دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. آن ها برای مشاهده و بررسی سلول ها یا بافت ها بیشتر مهم هستند [10]. برای سنتز نقاط کوانتومی II-VI روش های زیادی گزارش شده است [11-14] و بر اساس آن ها نانو بلورهای کادمیم - سلنیم Cd-Se، از مدت ها پیش تهیه شده است [1 4].

تهیه نقاط کوانتومی از CdSe با کیفیت بالا در محیط های غیرآبی به آسانی امکان پذیر نیست. با کمک روشی به نام تزریق داغ 5 پیش ماده اولیه به سرعت به داخل سیال بسیار داغ تزریق می شود. سپس با کاهش دادن دما و تنظیم آن مرحله رشد صورت می گیرد [11 15].
پیش از این از تری اکتیل فسفین اکسید، TOPO، که ماده ای خطر ناک است به عنوان پایدار کننده در تهیه نانوبلورهای CdSe استفاده می شده. اما امروزه بیشتر از پارافین که ارزان تر و ناسمی است برای این منظور بهره گرفته می شود [16 17].

بخش تجربی

مواد شیمیایی

کادمیم اکسید 99/5% از شرکت مرک آلمان، پودر سلنیم 99/9% از شرکت RIEDEL و اولئیک اسید از شرکت فلوکا GC 97% از شرکت فلوکا 90% GC و پارافین مایع با درجه خلوص بالا. متانول و اتانول و کلروفرم از شرکت مرک با درجه خلوص بالا
دستگاه ها



شکل 1 CdSe

نتیجه ها و بحث

H₂Se در نتیجه تجزیه گرمایی می تواند به طور برگشت پذیری، Se را تولید نماید .

طیف جذبی نمونه های نانو بلور CdSe جدا شده در شکل 2 1,74 eV (713 نانومتر) که مربوط

به شکاف CdSe های کوچکتر جا به جا شده که اثر محدودیت کوانتومی را آشکار می کند. پهنای طیف برای تمام طیف ها یکسان است که نشان دهنده توزیع اندازه یکسان است [20]. همان طور که در شکل 2 -الف مشاهده می شود در اثر افزایش رشد نانوذرات شدت نورتایی کاهش می یابد . و لی پهنای پیک ها در هر چهار نمونه یکسان است که نشان دهنده این است که اندازه و شکل نانو ذرات سنتز شده در این روش به تقریب یکسان است.

در سنتز نانوذرات مورد بحث در این پژوهش نیاز به یک حلال کتورینه یا غیر کتورینه است که به طور شیمیایی سطوح نیم رسانا ها را بپوشاند به طوری که از تجمع ذرات جلوگیری کند و نانو بلورها را پایدار کند مثل پوشش هایی با گروه های آلکیلی آگریز در TOPO یا اولئیک اسید و پارافین. اولئیک اسید به عنوان لیگاند نسبت به بقیه اسیدهای چرب اشباع کارایی بهتر داشته و باعث پایداری بیشتر نانوذرات سنتز شده می شود [21]. بسته بندی متراکم و تصادفی این لیگاند در اطراف ذره باعث می شود که هیچ شکافی برای نفوذ اکسیژن ایجاد نشود و در مدت زمان طولانی ذرات پایدار باشند. اولئیک اسید هم مثل TOPO تنها تعیین کننده سرعت رشد است بلکه نقش اساسی را در تعیین تعداد و اندازه استه های تشکیل شده در طی تزریق را دارد، که

واکنش های شیمیایی صورت گرفته احتمالی در تشکیل Cd-Se ممکن است به صورت زیر باشد:

- 1) CdO + acid (oleic acid) + Se (oxidant) → CdSe + oxidized products
- 2) CdO + Oleic acid → Cd-complex
- 3) Se + alkane → alkene + H₂Se
- 4) H₂Se + Cd-complex → CdSe


(1) واکنش کلی تشکیل نانوبلورهای CdSe

با زنجیره های بلند آلکانی را نشان می دهد. معادله (3) پودر سلنیم را در پارافین و فرایند هیدروژن زدایی در اثر افزایش دما را نشان می دهد . در واقع در دمای بالا ابتدا کمپلکس کادمیم اولئات تشکیل شده و بعد از آن محلول سلنیم تزریق می شود. (4) واکنش کمپلکس Cd-OA را با محلول سلنیم که H₂Se است را نشان می دهد [18]. طبق نظریه

لامر به منظور دستیابی به توزیع یکنواخت باید فرایند هسته زایی [19]، که در این سنتز دمای استه


زایی 220 170 .

سه نکته جالب و تاثیر گذار در این کار عبارتند: (1) سلنیم 217 °C است. بنابراین، سلنیم می تواند در دمای حدود 217°C و بالاتر حالت مایع تولید نماید. (2) سلنیم مایع در پارافین یا حلال های آلکانی با زنجیره های بلند پخش خواهد شد. (3)



شکل 2 الف) منحنی های نورتابی PL شده است. ب) طیف جذبی نانوذرات که در زمان های متفاوت 3 4 5 دقیقه از شروع آزمایش برداشته شده است

هرکدام از این نتیجه ها ، تاثیر زیادی در رشد بعدی و پایداری نانوذرات دارد. در شکل 3 مشاهده می شود که لبه های جذب با طول موج مربوط به نورتابی نمونه ها مطابقت دارد یعنی نوری که



شکل 3 مقایسه طیف های نورتابی PL و طیف های جذبی نانو ذرات و مشاهده اینکه طول موج نور جذب و نشری نمونه ها بسیار نزدیک هم هستند

[7] Gao, X.H. , Cui, Y.Y., Levenson, R.M., Chung, L.W.K. , Nie, S.M., In vivo cancer targeting and imaging with semiconductor quantum dots. Nature Biotechnology, 22(8):969-976, 2004.

[8] Tessler, N., Medvedev, V. , Kazes, M. , Kan, S. , Banin, U., Science., 295, 1506–1508 2002.

[9] Hines , M.A., Guyot-Sionnest, P., J. Phys. Chem., 100(2):468-471,1996..

[10] Wu, X., Liu, H., et al."Immunofluorescent labeling of cancer marker Her2 and other cellular targets with semiconductor quantum dots. " Nat. Biotechnol. 2003. 21: 41-46.

[11] Murray, C. B., Norris, D. J. , et al.. J. Am. Chem. Soc. 115: 8706-8715, 1993.

[12] Dabbousi, B. O., Rodriguez-Viejo, J. et al. J. Phys Chem B 101: 9463, 1997.

[13] Peng, Z. A. and Peng, X., J Am. Chem. Soc. 123: 183, 2001.

[14] Qu, L., Peng, Z. A. , et al. Nano Lett. 1: 333-337, 2001.

[15] MURRAY , C.B., KAGAN, C.R.,BAWENDI, M.G.,Annu.Rev.Mater.Sci., 30.545, 2000.

[16] William Yu, Peng,X., Angew.Chem. Int. Ed. 41, 2368-2370, 2002.

[17] Boatman, E. M. , Lisensky, G. C. , Nordell, K. J. , J. Chem. Educ., 82, 1697-1699,2005.

[18] Deng, Z., Cao, L.,Tang, F.,and Zou, B., A New Route to Zinc Blende CdSe Nanocrystals: Mechanism and Synthesis J. Phys. Chem. B, 109, 16671-16675,2005.

[19] La Mer,V.K, Dinegar, R.H., J. Am.Chem. Soc.,Vol. 72, pp 4847-4854,1950 , Bullen, C. R., Mulvaney, P., Nano Lett., Vol. 4,pp 2303-2307, 2004.

[20] Mater, J. , Chem., 11, 3197–320, 2001.

[21] Puentes, V.F., Krishnan, K.M. , Alivisatos, A.P. , Science.Vol. 291, pp 2115-2117, 2001.

نتیجه گیری

TOP TOPO احتیاج

340 °C است که ساخت دستگاه و تنظیم دمای

آن تا حدی دشوار است . از سوی دیگر، می توان نانوذرات با کیفیت بالا را با استفاده از پارافین اولئیک اسید ساده تر سنتز کرد و برای تولید در مقیاس صنعتی مقرون به صرفه تر است . نسبت ترکیب اجزاء و دمای رشد نقش اصلی را برای کنترل نهایی اندازه نانوذرات و در نتیجه نورتایی آن ها به عهده دارد. با افزایش اندازه نانوذرات طیف های نورتایی و جذب ،جابه جایی به طول موجهای قرمز را نشان داده اند . توزیع اندازه باریک طیف نورتایی PL پهنای طیف نورتایی باریک حدود 45

بودن ذرات را نشان می دهد. در این سنتز به دلیل آنکه دما در 100 TOPO پایین تر است،

اندازه های کوچکتر از نانوذرات راحت تر به دست آمده شده و دسترسی به نورتایی آبی بسیار ساده تر امکان پذیر است. همچنین طول موج طیف نورتایی و جذب بر هم منطبق بوده (شکل 3) یعنی نورتایی لبه نواری است و به دلیل تله های سطحی نیست و تله های سطحی تقریباً به خوبی به وسیله ی عامل پوششی اولئیک اسید و پارافین پوشانده شده است .

[1] Efros, A.L.,Efros, A.L ,Sov.Phys.Semicond.,16,772, 1982.

[2] Ekimov, A.I., Onushchenko ,A. A.; Sov.Phys. Semicond.,16,775. 1982

[3] Henglein, A., J.Phys.Chem.,86,2291, 1982

[4] Rossetti, R., Nakahara, S., Brus, L.E.,J.Chem. Phys.,79,1086, 1983

[5] Harrison,M.T, Kershaw,S.V., Burt,M.G., Rogach,A.L., Kornowski,A., Eychmuller,A., Weller,H.,Pure Appl.Chem.,72,295, 2000.

[6] Kershaw, S.V. ,Harrison, M.T. , Rogach , A.L. , Kornowski , A., IEEE J.Select .Topics Quantum Electronics,6,534, 2000.

Synthesis of CdSe quantum dots in liquid paraffin and investigation of their luminescence properties

M. Seyed Hosseini¹, M. Aghaie², N. Taghavinia³, M. Marandi³ and H. Aghaie^{1*}

1. Department of Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2. Faculty of Chemistry, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3. Faculty of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

Received: November 2010, Revised: February 2011, Accepted: December 2011

Abstract: The optical, electrical, and many other properties of semiconductor nano-particles depend on their sizes. Cadmium selenide, CdSe, is an important semiconductor with special properties. In this research, an interesting procedure for preparing the quantum dots of CdSe distributed uniformly is reported. In previous methods, tri octyl phosphine oxide (TOPO) had been used as stabilizer, but we used oleic acid as stabilizer and paraffin as solvent which were more applicable, convenient, safe and inexpensive.

Keywords: Quantum dots, Oleic acid, Luminescence, Paraffin