

بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های مورفولوژیکی مخروط کاج تدا

طاهره قلی‌زاده سرچشمه¹، آرش فرج پور رودسری²

تاریخ دریافت: 91/7/18 تاریخ پذیرش: 92/8/6

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های بیومتری الیاف (طول - قطر - ضخامت دیواره الیاف) و ضرایب مشتق‌شده از آنها بر روی مخروط گونه کاج تدا منطقه آستارا استان گیلان انجام شده است. مخروط‌ها به‌طور کامل تصادفی انتخاب و سپس ترکیبات شیمیایی آن از طریق استانداردهای آیین‌نامه TAPPI و ویژگی‌های بیومتری به‌روش فرانکلین اندازه‌گیری و ضرایب بیومتری آنها نیز محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری نتایج این بررسی نشان داد که میانگین سلولز 26/75 درصد و لیگنین 34 درصد و مواد استخراجی در الکل 1 درصد، در استن 2/45 درصد و در آب 7/28 درصد بوده است. براساس نتایج آزمون چند دامنه‌ای دانکن، قطر الیاف در فلس بالاتر از ساقه بود. این نتیجه در مورد طول الیاف و قطر حفره سلولی نیز صادق می‌باشد. همچنین ضریب درهم رفتگی فلس بیشتر از ساقه، درحالی‌که ضریب انعطاف‌پذیری در ساقه بیشتر از فلس بوده و همگی دارای اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد می‌باشند. اما درخصوص ضخامت دیواره سلولی و ضریب رانکل اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد بین فلس و ساقه مشاهده نشد.

واژه‌های کلیدی: ترکیبات شیمیایی، مخروط کاج، ضریب درهم رفتگی، ضریب انعطاف‌پذیری، ضریب رانکل

1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

2- گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، ایران

مقدمه

با افزایش جمعیت و با شناخت بیشتر نسبت به نقش جنگل در حفظ محیط زیست، بشر مجدداً به مواد اولیه لیگنوسلولزی غیرچوبی روی آورد. امروزه خودکفایی در تولید محصولات کاغذی، یکی از اهداف مورد توجه دولت‌هاست. در چند دهه‌ی اخیر به دلیل رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن افزایش میزان تقاضا و کاهش شدید منابع جنگلی، روی آوردن به استفاده از سایر مواد لیگنوسلولزی به نظر اجتناب ناپذیر می‌رسد و لزوم اصلاح در روش‌ها و نگرش‌ها در مدیریت منابع طبیعی بیش از پیش احساس می‌شود. اصلاح الگوی مصرف مواد اولیه فیبری مورد استفاده در صنایع چوب و کاغذ از منابع جنگلی به سمت استفاده از سایر مواد لیگنوسلولزی، گامی ناگزیر در مسیر توسعه پایدار و ادامه حیات صنایع چوب و کاغذ کشور قلمداد می‌گردد، با این گام ضمن حمایت از اکوسیستم، نیازها به نحوی پایدار تأمین شده و در عین حال نیز هماهنگی و توازن لازم با محیط زیست فراهم می‌آید. از این رو ما به بررسی ترکیبات شیمیایی و مورفولوژی مخروط گونه کاج تدا پرداختیم که هم محصولی است لیگنوسلولزی و خشبی و هم از فرآورده‌های جنگل می‌باشد و بعد از خروج بذرها از داخل فلس آن استفاده خاصی هم از آن به عمل نمی‌آید. گونه‌ی کاج تدا (نام علمی: *Pinus taeda*) نوعی درخت از دسته مخروطیان است که برگ‌های دایمی دارد. برگ‌های آن سوزنی شکل هستند و شامل مخروط‌هایی استوانه‌ای و آویزان، ۱۰ تا ۱۶ سانتی‌متر طول و ۳ تا ۴ سانتی‌متر

پهنا دارد. در ابتدا سبز رنگ بوده، ولی موقع رسیدن قهوه‌ای می‌شود. فلس‌های بارور نازک و لوزی تا تخم‌مرغی شکل و نوک آنها بریده یا دنداندار است. بذر بالدار درخت پنهان و خیلی کوتاه‌تر از فلس‌ها می‌باشد و از آنجایی که این گونه بومی منطقه ایران نمی‌باشد، به صورت جنگل‌کاری در منطقه شمال و خارج از شمال کاشت گردیده است.

از آنجایی که الیاف و ترکیبات شیمیایی چوب درختان از عوامل مهم تاثیرگذار در صنایع خمیرکاغذ و سایر صنایع سلولزی محسوب می‌شود (هورن^۱، ۱۹۷۴ و ۱۹۷۸؛ وروریس^۲ و همکاران ۲۰۰۴). با مطالعه بر روی ویژگی‌های مذکور می‌توان مناسب بودن گونه‌های چوبی و غیرچوبی را برای صنایع خمیر کاغذ پیش بینی نمود (کلوگ و سیکسون^۳، ۱۹۷۵؛ ماتولسی^۴، ۱۹۷۵). مطابق با مطالعات صورت گرفته طول فیبر به تنهایی (هورن، ۱۹۷۸؛ واتسون و ددسول^۵، ۱۹۶۱؛ سس^۶، ۱۹۸۸) و طول و ضخامت دیواره با هم (اولوادر^۷، ۲۰۰۷) در خمیر کوبیده نشده بر روی ویژگی مکانیکی به خصوص مقاومت به پارگی تاثیر قابل توجهی دارد (هورن، ۱۹۷۴؛ اولوادر، ۲۰۰۷). اما ویژگی‌های مقاومتی خمیر کاغذ تولیدی پس از کوبیده شدن بیشتر متأثر از ضریب‌های بیومتری الیاف (ضریب لاغری، ضریب انعطاف‌پذیری و ضریب رانکل) می‌باشد

1 - Horn

2 - Ververis

3 - Kellogg and Thykeson

4 - Matolcsy

5 - Wetson and Dadswell

6 - Seth

7 - Oluwadare

مواد و روش‌ها

جهت انجام این تحقیق تعدادی مخروط گونه‌ی کاج تدا در منطقه آستارا (در ایران) از درختان تقریباً هم سن یک منطقه جنگل‌کاری شده تهیه و به آزمایشگاه شیمی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا منقل گردید.

جهت اندازه‌گیری درصد ترکیبات شیمیایی، مخروط‌هایی به‌طور کاملاً تصادفی انتخاب و طبق استاندارد شماره T 257 om-85 آیین‌نامه TAPPI جهت تهیه آرد اقدام شد. بدین ترتیب که ابتدا مخروط‌ها را به تراشه یا پوشال و سپس پوشال‌ها توسط آسیاب به آرد تبدیل شدند. آرد تهیه شده با استفاده از الک طبقه‌بندی شد. از آرد باقی‌مانده بر روی الک 80 مش برای تعیین درصد سلولز و لیگنین و از آرد باقی‌مانده بر روی الک 60 مش برای تعیین درصد مواد استخراجی استفاده شد.

جهت اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی از استانداردهای آیین‌نامه TAPPI استفاده گردید:

- 1- درصد سلولز: براساس استاندارد شماره T 264 om-88
- 2- درصد لیگنین: براساس استاندارد شماره T 222 om-88
- 3- درصد مواد استخراجی محلول در الکل - استن: براساس استاندارد شماره T 204 om-88
- 4- درصد مواد قابل حل در آب گرم: براساس استاندارد شماره T 207 om-88

هم چنین جهت اندازه‌گیری ابعاد الیاف و محاسبه ضرایب بیومتری از روش فرانکلین

(اولوادر، 2007؛ هورن، 1978). مقاومت به ترکیب‌دگی و مقاومت به کشش دو صفتی هستند که به‌صورت قابل توجهی تحت تأثیر هر دو عامل طول و ضخامت دیواره الیاف هستند، از این رو ضریب انعطاف‌پذیری L/T نقش مهمی بر روی مقاومت‌های مذکور دارد. الیافی که دیواره ضخیم دارند از زبری بیشتر و در نتیجه فضای خالی بین آنها بیشتر خواهد بود اما برعکس الیافی که حفره فیبر پهن و دیواره نازک دارند، در هنگام کوبیده شدن تمایل به نواری شدن داشته در نتیجه اتصال الیاف به الیاف و طبعاً مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیب‌دگی کاغذهای حاصل از آنها بهبود خواهد یافت (هورن، 1974؛ اولوادر، 2007؛ اوسدر¹، 2001؛ بریت کنس² 1970).

بنابراین جدای از ویژگی‌های مورفولوژی، ترکیبات شیمیایی ماده اولیه (مقدار لیگنین و سلولز) بر روی ویژگی‌های مقاومتی کاغذ تاثیرگذار است که برجسته‌ترین نتایج حاصل از این گونه مطالعات را می‌توان ارتباط مستقیم مقاومت کششی کاغذ با مقدار سلولز ماده اولیه و نامطلوب بودن بیوپلیمر لیگنین در فرآیند کاغذ سازی دانست (ماداکادز³ و همکاران؛ 1999).

بنابراین این پژوهش دو هدف عمده را پی‌گیری می‌نماید؛ (الف): اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی (ب): مقایسه بیومتری الیاف و همچنین ضریب‌های مشتق‌شده از آنها، به‌منظور پیش‌بینی خصوصیات کاغذسازی و سایر صنایع سلولزی.

¹ - Osadare

² - Brit Kenneth

³ - Madakadze

استفاده گردید. ابتدا فلس‌ها از تنه اصلی مخروط جدا و از هر قسمت تراشه‌هایی تهیه گردید.

سپس تراشه‌ها را در لوله‌ی آزمایش قرار داده و مخلوط اسید استیک و آب اکسیژنه به نسبت مساوی (1:1) به آنها افزوده شد و درب لوله‌های آزمایش بسته و به مدت 48 ساعت در دمای 60 درجه در داخل اتو قرار گرفتند. پس از این مدت نمونه‌ها از اتو خارج و با آب مقطر شستشو گردیدند و لوله‌های آزمایش جهت دفیبره شدن به شدت تکان داده شدند. پس از رنگ آمیزی توسط ماده سفرائین و قرارگیری بر روی لام‌های میکروسکوپی از هر قسمت تعداد 60 تراکتید به-طور تصادفی انتخاب و صفات طول تراکتید، قطر تراکتید، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی از طریق عدسی چشمی مدرج میکروسکوپ اندازه‌گیری و سپس صفات ضریب در هم رفتگی (لاگری)¹، ضریب انعطاف‌پذیری (نرمش)² و ضریب رانکل (مقاومت به پارگی)³ مطابق فرمول‌های زیر محاسبه شدند (حسینی، 1379؛ فامیلیان و لشکر بلوکی، 1386؛ آگبنایا و همکاران⁴، 1997).

پارگی) $\times 100 = \frac{2P}{C}$ ضریب رانکل (مقاومت به پارگی)
که در آن، $L =$ طول الیاف، $C =$ قطر حفره-سلولی و $d =$ قطر الیاف، و $P =$ ضخامت دیواره سلولی می‌باشد.

سپس نتایج به دست آمده در آزمون چند دامنه‌ای دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و طرح آماری براساس نرم افزار sass انجام شد.

نتایج

الف) ترکیبات شیمیایی مخروط کاج

ترکیب شیمیایی از لحاظ تأثیر بر خصوصیات کاغذ دارای اهمیت می‌باشد. لذا مقادیر ترکیبات شیمیایی مخروط کاج تدا در جدول 1 ارایه شده است.

برای محاسبه ضرایب بیومتریکی از فرمول‌های زیر استفاده شد:

$$\text{ضریب در هم رفتگی (لاگری)} = \frac{L}{d}$$

$$\text{ضریب انعطاف‌پذیری (نرمش)} = \frac{C}{d} \times 100$$

¹ - Slenderness ratio

² - Flexibility ratio

³ - Raunkel ratio

⁴ - Ogbonnaya et al

جدول 1- ترکیب شیمیایی مخروط کاج

ترکیب شیمیایی	میانگین (%)
سلولز	26 /75
لیگنین	34
مواد استخراجی در الکل	1
مواد استخراجی در استن	2/45
مواد استخراجی در آب	7/28

ب) مشخصات مرفولوژیک الیاف مخروط کاج : در جدول 2 میانگین طول، قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف مخروط کاج تدا به همراه انحراف معیار و ضریب تغییرات ارائه شده است.

جدول 2- مشخصات مرفولوژیک الیاف مخروط کاج و ضرایب بیومتریکی

متغیر	میانگین	انحراف معیار	ضریب تغییرات (%)
طول (mm)	2/327	0/448	19/24
قطر (μm)	26/616	0/763	2/87
قطر حفره سلولی (μm)	16/016	1/708	10/67
ضخامت دیواره (μm)	5/3	0/644	12/15
ضریب رانکل (%)	39/81	5/24	13/16
ضریب در هم رفتگی	88/53	15/49	17/5
ضریب نرمش یا انعطاف پذیری (%)	60/19	5/24	8/71

نتایج آماری بین فلس و ساقه نشان داد که به غیر از قطر حفره سلولی در سایر خصوصیات مورد مطالعه اختلاف معنی دار وجود دارد (جدول 3). از نظر طول، قطر، قطر حفره سلولی و ضریب در-

هم رفتگی فلس دارای مقادیر بیشتر بود (جدول 4). و از نظر ضریب نرمش یا انعطاف پذیری ساقه نسبت به فلس برتری داشت.

جدول 3- تجزیه واریانس متغیرهای مورد بررسی برای فلس و ساقه

منبع تغییر	درجه آزادی	طول	قطر	قطر حفره سلولی	ضخامت دیواره	ضریب رانکل	ضریب در هم رفتگی	ضریب نرمش یا انعطاف پذیری
ارتفاع	1	0/749*	0/138 ^{ns}	9/983*	1/944**	114/616**	1039/73**	114/616**
اشتباه آزمایشی	4	0/063	0/694	1/152	0/033	5/686	39/961	5/686
ضریب تغییرات		10/82	3/13	6/7	3/4	5/99	7/14	3/96

^{ns} به منزله عدم وجود اختلاف معنی دار می باشد

* و ** به ترتیب به منزله اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 و 1 درصد می باشد


جدول 4- مقایسه میانگین اثرات ساده متغیرهای مورد بررسی برای فلس و ساقه

تیمار	طول (mm)	قطر (μm)	قطر حفره سلولی (μm)	ضخامت دیواره (μm)	ضخامت	ضریب رانکل (%)	ضریب در هم رفتگی	ضریب نرمش یا انعطاف پذیری (%)
فلس	0/776a	19/847a	12/45a	3/7a	39/08a	62/727a	0/597b	
ساقه	0/677b	17/693b	10/317b	3/69a	38/267a	58/31b	0/717a	

- حروف مشابه به منزله عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن می‌باشد


معنی دار نبوده و یکسان تلقی شدند (شکل 4). در خصوص ضریب رانکل نیز اختلافی بین فلس و ساقه مشاهده نشد (شکل 5). ضریب درهم رفتگی در فلس بیشتر از ساقه بود (شکل 6) اما ضریب انعطاف پذیری در ساقه بیشتر از فلس می‌باشد (شکل 7).

بر اساس نتایج آزمون چند دامنه‌ای دانکن، قطر الیاف در فلس بالاتر از ساقه بود (شکل 1). این نتیجه در مورد طول الیاف (شکل 2) و قطر حفره سلولی (شکل 3) نیز صادق بود. اما در خصوص ضخامت دیواره سلولی با وجود بالا بودن ضخامت در فلس از نظر آماری این اختلاف




شکل 1- مقایسه قطر بین تیمارهای مورد مطالعه

*حروف غیر مشابه به منزله اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن است




شکل 2- مقایسه قطر بین تیمارهای مورد مطالعه

*حروف غیر مشابه به منزله اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن است




شکل 3- مقایسه قطر حفره سلولی بین تیمارهای مورد مطالعه

*حروف غیر مشابه به منزله اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن است




شکل 4- مقایسه ضخامت دیواره سلولی بین تیمارهای مورد مطالعه

*حروف غیر مشابه به منزله اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن است




شکل 5- مقایسه ضریب رانکل بین تیمارهای مورد مطالعه

*حروف غیر مشابه به منزله اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن است



شکل 6- مقایسه ضریب درهم رفتگی بین تیمارهای مورد مطالعه

*حروف غیر مشابه به منزله اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن است



شکل 7- مقایسه ضریب انعطاف پذیری بین تیمارهای مورد مطالعه

*حروف غیر مشابه به منزله اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن است

نتیجه گیری

42/5 % (احسان حسینی 1383)، ساقه کلزای منطقه شمال کشور 41/1 % (سفیدگران 1382)، ساقه آفتابگردان 47/27 % (حمیدرضا رودی 1380) و گزارشات مختلف موجود در خصوص

سلولز: میانگین میزان سلولز مخروط کاج مورد آزمون 26 /75 % اندازه گیری شد. در مقایسه با سلولز بعضی از گیاهان غیرچوبی نظیر کاه گندم

به عبارت دیگر، میزان مواد استخراجی مخروط کاج از بقیه مواد لیگنوسلولزی غیرچوبی بیشتر است. مواد استخراجی شامل انواع موم‌ها، تانن‌ها، اسیدهای چرب، اسیدهای رزینی و انواع هیدروکربن‌ها، نمک‌ها و پروتئین‌ها می‌باشند که بسته به شرایط پخت، یک عامل منفی یا بی اثر در فرایند محسوب می‌شود پخت می‌باشند. در فرایندهایی که از سود (NaOH) به عنوان ماده- اصلی پخت استفاده می‌شود، مواد استخراجی مقداری از سود را به مصرف می‌رسانند که به مصرف خنثی کردن این مواد در حین فرایند پخت می‌رسد. به همین دلیل وجود این مواد، عاملی منفی در روش‌های قلیایی محسوب می‌گردد.

ابعاد الیاف: اندازه‌گیری خواص آناتومیک بر روی 60 عدد تراکئید سالم در ساقه و 60 عدد تراکئید سالم در پولک و به طور کل بر روی 120 عدد تراکئید انجام شد. توسط طول الیاف در ساقه مخروط کاج تدا 2/680 میلی‌متر و در فلس- های مخروط 1/973 میلی‌متر و میانگین آن در کل مخروط 2/327 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. متوسط قطر در ساقه مخروط 26/762 میکرومتر و در فلس‌های مخروط 26/464 میکرومتر و میانگین آن در کل مخروط 26/616 میکرومتر، متوسط قطر حفره سلولی در ساقه مخروط 17/306 میکرومتر و در فلس‌های مخروط 14/726 میکرومتر و میانگین آن در کل مخروط 16/016 میکرومتر و متوسط ضخامت دیواره الیاف در ساقه مخروط 4/73 میکرومتر و در فلس‌های مخروط 5/86 میکرومتر و میانگین آن در کل مخروط 5/3 میکرومتر اندازه‌گیری شد.

باگاس، یعنی 55/85 % (شیخی 1383)، 54/3 % (حسین‌زاده 1384)، و 55/75 % (ثمریها 1384)، از میزان کمتری برخوردار است.

لیگنین: در این مطالعه میانگین میزان لیگنین آزمایش شده برابر 34 % تعیین شد. مقدار لیگنین مخروط کاج در مقایسه با گیاهان چوبی بیشتر بوده و این عامل نکته منفی در انتخاب مخروط کاج به عنوان ماده اولیه در صنایع کاغذسازی محسوب می‌گردد. در مقایسه با لیگنین کلزای منطقه شمال کشور 17/6 % (سفیدگران 1382)، کاه گندم 29 % (احسان حسینی 1383)، کاه جو 28/43 %، ذرت خوراکی 22/44 %، نی 23/98 % (فخریان 1377)، آفتابگردان 21/20 % (حمیدرضا رودی 1380)، باگاس 21/4 % (حسین‌زاده 1384) و ساقه پنبه رقم ورامین 29/6 % (کامیار صالحی و همکاران)، مخروط کاج از مقدار لیگنین بیشتری برخوردار است.

مواد استخراجی

در این تحقیق، مواد استخراجی در الکل 1 درصد، در استن 2/45 درصد و در آب 7/28 درصد اندازه‌گیری شده است. این مقادیر از اندازه-گیری‌های مشابه که در خصوص کاه گندم توسط حسینی در سال 1383 (4/37 %) و مهدوی در سال 1377 (3/6 %)، کلش برنج خمام 4/04 % (فخریان 1377)، نی هورالعظیم 1/58 % (فامیلیان 1376)، ساقه آفتابگردان 3/61 % (حمیدرضا رودی 1380)، ساقه پنبه 5/35 % (ایزدیار 1377)، باگاس 3/2 % (ثمریها 1384) انجام شده، بیشتر می‌باشد.

متوسط ضخامت دیواره سلولی در ساقه مخروط
 4/73 میکرومتر و در فلس‌های مخروط 5/86
 میکرومتر و میانگین آن در کل مخروط 5/3
 میکرومتر اندازه‌گیری شد. این مشخصه در مورد
 کاه گندم 4/48 میکرومتر (مهدوی 1377)، باگاس
 5/638 میکرومتر (ثمریها 1384)، کلش برنج
 منطقه خممام 3/87 میکرومتر (فخریان 1377) و
 ساقه پنبه 3/18 میکرومتر (مژگان شکوهی 1376)
 گزارش شده است. ضخیم بودن دیواره سلولی
 باعث افزایش دانسیته فیبر می‌گردد که این ویژگی
 تاثیر مستقیم در خواص مقاومتی الیاف دارد. هر
 چه دیواره الیاف ضخیم‌تر باشد، الیاف در برابر
 نیروهای مکانیکی وارده از خود مقاومت بیشتری
 نشان می‌دهند و در برابر تغییر شکل نیز مقاومت
 می‌کنند. بر اثر این خاصیت، قابلیت انعطاف‌پذیری
 و مجاله شدن الیاف کم می‌شود همچنین افزایش
 ضخامت دیواره سلولی الیاف، باعث افزایش ماتی،
 زبر و حجیم شدن کاغذ می‌گردد. به علاوه قابلیت
 جذب و نگهداری آب کاغذ افزایش پیدا می‌کند.
 بدین ترتیب مقاومت در برابر پاره شدن کاغذ
 ساخته شده از این الیاف افزایش پیدا کرده و طول
 پاره شدن نیز افزایش می‌یابد.

ضریب درهم‌رفتگی: میانگین ضریب
 انعطاف‌پذیری در ساقه مخروط 101/69 % و در
 فلس‌های مخروط 75/37 % و میانگین آن در کل
 مخروط 88/53 % تعیین شد. این ضرایب در
 مورد کاه گندم 78/08 % (احسان حسینی 1383)،
 ساقه کلزای منطقه شمال کشور 50/1 %
 (سفیدگران 1382)، باگاس 76/05 % (ثمریها
 1384)، کلش برنج خممام 63/27 % (فخریان

الیاف از نظر طولی در سه سطح طبقه‌بندی می-
 شوند: دسته اول الیاف کوتاه با طول کمتر از 0/9
 میلی‌متر، دسته دوم الیاف متوسط، با طول 0/9 تا
 1/9 میلی‌متر، دسته سوم الیاف با طول بیشتر
 از 1/9 میلی‌متر که الیاف بلند می‌باشند که الیاف
 مخروط کاج در این کلاسه قرار دارند.

بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام شده، طول-
 الیاف ساقه گندم 1/132 میلی‌متر (احسان حسینی
 1383)، باگاس 1/594 میلی‌متر (ثمریها 1384)،
 ساقه آفتابگردان 0/958 میلی‌متر (حمیدرضا رودی
 1380)، کلش برنج منطقه خممام 0/77 (فخریان
 1377) و ساقه پنبه 0/915 (مژگان شکوهی
 1376) گزارش شده است. ملاحظه می‌شود که
 طول الیاف مخروط کاج از متوسط طول الیاف
 دیگر منابع لیگنوسلولزی قابل دسترس در ایران
 بیشتر می‌باشد.

متوسط قطر الیاف در ساقه مخروط 26/762
 میکرومتر و در فلس‌های مخروط 26/464
 میکرومتر و میانگین آن در کل مخروط 26/616
 میکرومتر که نسبت به گیاهان دیگر، قطر بیشتری
 دارد. که به نسبت، قطر زیادی محسوب می‌شود.
 قطر الیاف اندازه‌گیری شده در مورد کاه گندم
 14/50 میکرومتر (احسان حسینی 1383)، باگاس
 20/96 میکرومتر (ثمریها 1384)، کلش برنج
 منطقه خممام 12/17 میکرومتر (فخریان 1377)
 گزارش شده است. قطر الیاف در مورد الیاف کاغذ
 بیان‌کننده انعطاف‌پذیری الیاف در فرایند پالایش
 خمیر کاغذ می‌باشد. به عبارت دیگر هرچه الیاف
 ضخیم‌تر باشند، ضربه‌پذیری بیشتری دارند و
 مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.

نسبت به دیگر منابع غیرچوبی بیشتر است می توان انتظار داشت که کاغذ تولید شده از مخروط کاج دارای مقاومت های خوبی در مقابل کشش، تاخوردگی و ترکیدن باشد.

ضریب رانکل: میانگین ضریب رانکل در ساقه مخروط 35/44 % و در فلس های مخروط 44/18 % و میانگین آن در کل مخروط 39/81 % تعیین شد. این میزان برای گیاهان غیرچوبی نظیر کاه گندم 124/79 % (مهدوی 1377)، ساقه کلزای منطقه شمال کشور 83/82 % (سفیدگران 1382)، ساقه آفتابگردان 98/73 % (حمیدرضا رودی 1380)، باگاس 116/02 % (ثمریها 1384) و کلش برنج خمام 174/32 % (فخریان 1377)، گزارش شده است. هر چه این ضریب بزرگتر باشد، مقاومت کاغذ در برابر پاره شدن بیشتر است. ضریب رانکل اندازه گیری شده در مورد مخروط کاج، از ضریب مربوطه برای اکثر گیاهان چوبی و غیرچوبی کمتر است. بدین ترتیب می توان انتظار داشت که کاغذهای ساخته شده از الیاف کلزا دارای مقاومت در برابر پاره شدن کمتری نسبت به کاغذهای ساخته شده از گیاهان چوبی و غیرچوبی برخوردار باشد.

نی هورالعظیم 69/35 % (فامیلیان 1376) و ساقه پنبه 52/07 % (کامیار صالحی و همکاران) گزارش شده است. مقدار این ضریب بین 20 الی 150 متفاوت است. هرچه مقدار آن بیشتر باشد، بیانگر بلندتر و لاغرتر بودن الیاف است. این عامل باعث افزایش کیفیت کاغذ ساخته شده می گردد. بدین ترتیب الیاف مخروط کاج نسبت به دیگر منابع غیر چوبی از ضریب درهم رفتگی بیشتری برخوردار است.

ضریب انعطاف پذیری: میانگین ضریب انعطاف پذیری در ساقه مخروط 64/55 % و در فلس های مخروط 55/81 % و میانگین آن در کل مخروط 60/19 % تعیین شد. ضریب انعطاف-پذیری برای کاه گندم 44/51 % (مهدوی 1377)، ساقه کلزای منطقه شمال کشور 54/18 % (سفیدگران 1382)، ساقه آفتابگردان 40/58 % (حمیدرضا رودی 1380)، باگاس 46/37 % (ثمریها 1384)، کلش برنج خمام 36/48 % (فخریان 1377) و نی هورالعظیم 20/56 % (فامیلیان 1376) گزارش شده است. هرچه این ضریب بیشتر باشد، مقاومت کاغذ در برابر گسیخته شدن، ترکیدن و تاخوردن بیشتر می شود. از آنجایی که میزان این ضریب در مخروط کاج

5-Brit Kenneth, W. 1970. A hand book of pulp and paper technology. Second Edition. Van Nostrand Reinhold Company New York. P.327.

6- Franklin, C.L. 1964. A rapid method of softening wood for microime sectioning , Batone rouge, 134pp.

7-Horn, R.A., 1974. Morphology of pulp fiber from softwoods and influence on paper strength. USDA Forest Service. Research Paper FPL 312, FOR. Prod. Lab, Madison, WI, USA.

8-Horn, R.A., 1978. Morphology of pulp fiber from hardwoods and influence on paper strength. USDA Forest Service. Research Paper FPL 242, FOR. Prod. Lab, Madison, WI, USA.

9-ISO. 1990. ISO STANDARD 9184-1. Paper, board and pulps. Fibers furnish analysis. Part: General method. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

10-Kellogg, R.M., Thykeson, E., 1975. Predicting kraft mill paper strength from fiber properties. Tappi 58 (4), 131-135.

11-Madakadze, I.C., Radiotis , T., Li, J., Goel, K., Smith, D.L., 1999. Kraft pulping characteristics and pulp properties of warm season grasses. Bioresour. Technol. 69, 75-85.

12-Matolcsy, G.A., 1975. Correlation of fiber dimensions and wood properties with the physical properties of kraft pulp of *Abies balsamea* L. (Mill.). Tappi 58 (4), 136-141.

13-Ogbonnaya, C.I., Roy-Macauley, H., Nwalozie, M.C., Annerose, D.J.M., 1997. Physical and histochemical properties of kenaf (*Hibiscus cannabinus* L.) grown under water deficit on a sandy soil. Ind. Crop Prod. 7, 9-18.

منابع

1. حسین زاده، فخریان، گلبابایی، مهدوی، نجفی (1379) بررسی ویژگی های خمیر کاغذ چوب گونه اکالیپتوس میکروتکا و کاربرد آنها، تحقیقات چوب و کاغذ شماره 13 نشریه شماره 255 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع.
2. حسینی، ض. 1379. مرفولوژی الیاف در چوب و خمیر کاغذ. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صفحه 288.
3. صالحی، کامیار (1379) بررسی و تعیین ویژگی های خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی بازده زیاد از باگاس، تحقیقات چوب و کاغذ شماره 10، نشریه شماره 232 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع.
4. فامیلیان، ح، لشکر بلوکی، ا. 1386. مقایسه تطبیقی بیومتری الیاف دو کلن موفق صنوبر در استان گیلان. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. 22، (2): 132-141.

14-Oluwadare, A.O. and Ashimiyu Sotannde, O. 2007. The Relationship Between Fibre Characteristics and Pulp-sheet Properties of *Leucaena leucocephala*(Lam.) De Wit. Middle-East Journal of Scientific Research 2 (2): 63-68.

15-Osadare, A.O., 2001. Basic wood and pulp properties of Nigerian-grown Caribbean pine (*Pinus caribaea* Morelet) and their relationship with tree growth indices. Ph.D. thesis University of Ibadan, pp: 347.

16-Seth, R.S., Page, D.H., 1988. Fiber Properties and tearing resistance. Tappi J. 71 (2), 103 – 107.

17- Tappi Test Method, 1999. Technical Association of pulp & paper industry, 135pp.

18-Ververis, C., K. Georghiou, N. Christodoulakis, P. Santas and R. Santas. 2004. Fiber dimensions lignin and cellulose content of various plant materials and their suitability for paper production. Industrial Crop and Products J, 19,Pp 245-254.

19-Watson, A. J. and H.E.Dadswell. 1961. Influence of fiber morphology on paper properties. Part. Fibre Length, APPITA, 14. No. 5, CSIRO, Australia, pp168-178.