



مطالعه تجربی ویسکوزیته دینامیکی در نانو سیال اکسید منیزیم در سیال پایه آب

محمد قویدل^۱، سیف الله سعد الدین^{۲*}

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

۲- استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

Moghavidel69@gmail.com، ۰۵۱۴۹ ۶۱۹ ۹۵*

چکیده

در این تحقیق به بررسی رفتار ویسکوزیته دینامیکی نانو سیال اکسید منیزیم در سیال پایه آب پرداخته ایم. این آزمایش در چهار کسر حجمی (۰.۰۰۵، ۰.۰۱، ۰.۰۱۵ و ۰.۰۲) و چهار قطر مختلف نانو ذره ۲۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ نانومتر انجام شد. نتایج بدست آمده به این صورت است که با افزایش کسر حجمی در یک قطر مشخص، ویسکوزیته نانو سیال افزایش می یابد و با افزایش قطر نانودره در يك کسر حجمی مشخص، ویسکوزیته نانو سیال کاهش می یابد که این کاهش ویسکوزیته مزیت استفاده از این نانو سیال در صنعت را بیشتر می کند.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۱۳۹۸ آذر ۳

پذیرش: ۱۳۹۸ آذر ۱۷

ارائه در سایت: ۱۳۹۸ آذر ۲۵

کلیدواژگان

اکسید منیزیم

نانو سیال

ویسکوزیته دینامیکی

کسر حجمی

Experimental study of dynamic viscosity of the fluid water-based nanofluids magnesium oxide

Mohammad ghavidel¹, Seyfolah Saedodin^{2*}

1-Department of Mechanical Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2- Strategic Center for Energy and Sustainable Development, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

*P.O.B. 35149-61995 Semnan, Iran, moghavidel69@gmail.com

Article Information

Original Research Paper

Received 25 June 2019

Accepted 8 December 2019

Available Online 16 December 2019

Keywords

Magnesium oxide

Nano-fluids

Dynamic viscosity

Volume fraction

ABSTRACT

In this study, the dynamic viscosity of the fluid is water-based nanofluids magnesium oxide discussed. The experiments in four volume fraction (0.005, 0.01, 0.015 and 0.02) and four different diameter nanoparticles 20, 40, 50 and 60 nm were used. The results obtained in this way is that by increasing the volume fraction of a specified diameter, the viscosity of nanofluids increases and by increasing the diameter Nanvdrh in a specified volume fraction, the viscosity of nanofluids decreases the viscosity reduction benefits of using nanofluids in the industry more.

فشار متناسب می باشد که افت فشار در گردش، با ویسکوزیته سیال مرتبه می باشد.

پاستوریزا-گالگو و همکاران [۱] ویسکوزیته نانو سیال آب-CuO را برای اندازه های مختلف ذرات و کسرهای حجمی مختلف

۱- مقدمه

ویسکوزیته مانند هدایت حرارتی در سیستم های مهندسی که جریان سیال در آنها بکار رفته است، جز خواص ترموفیزیکی بسیار مهم، محسوب می شود. قدرت پمپاژ و مکش با افت

Please cite this article using:

Mohammad ghavidel, Seyfolah Saedodin Experimental study of dynamic viscosity of the fluid water-based nanofluids magnesium oxide, *Journal of Mechanical Engineering and Vibration*, Vol. 10, No. 3, pp. 39-42, 2019 (In Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

اعداد پکلت و تراکم حجمی نانوذرات افزایش می‌یابد همچنین نانو سیال آب-اکسید الومینیوم افزایش بیشتری نسبت به نانو سیال آب-اکسید مس از خود نشان داد.

سروش و همکاران^[۳] به بررسی انتقال حرارت و ضریب اصطکاک نانوپلی اکسید مس با قطر متوسط $15/7$ نانومتر با حداقل کسر حجمی $3/0\%$ در جریان مغذوش کاملاً توسعه یافته با عدد رینولدز بین 2500 و 6000 پرداختند و بیان داشتند که انتقال حرارت نانوپلی نسبت به سیال پایه بسیار افزایش می‌یابد. برای پخش نانوذرات در سیال پایه از التراسونیک به مدت 6 ساعت استفاده شد. به گفته آنها هیچ روش دیگری برای پایدار استفاده نشده است با این حال اسیدیته نانوپلی را برابر با مقدار $4/83$ ذکر کردند.

دوسانسوک و ونگوییز^[۴] در بررسی دیگری به مطالعه تأثیر دبی آب داغ، دمای آب داغ و دمای نانوپلی بر عدد ناسلت متوسط نانوپلی آب-اکسید تیتانیوم با قطر 21 نانومتر و کسر حجمی $2/0\%$ پرداختند و نشان دادند که مقدار انتقال حرارت با افزایش دبی نانوپلی و یا آب داغ افزایش پیدا می‌کند. همچنین با کاهش دمای نانوپلی، مقدار انتقال حرارت افزایش یافته در حالیکه دمای آب داغ تأثیری بر نرخ انتقال حرارت نخواهد داشت. عدد رینولدز

۲- طریقه ساختن نانوپلی

در این تحقیق از روش دو مرحله‌ای برای آماده سازی نانوپلی آب-اکسید منیزیم از استفاده کرده‌ایم. نانو سیال تولیدی در چهار کسر حجمی $0/010$ ، $0/015$ ، $0/020$ و $0/025$ درصد می‌باشدند. نانوذرهای که در این تحقیق استفاده شده دارای قطرهای 40 ، 20 ، 50 و 60 نانومتر می‌باشد. پس از افزودن ذرات جامد اکسید منیزیم در سیال پایه، به منظور ایجاد تعليق مناسب و پخش یکنواخت نانوذرات درون سیال پایه، از سه روش مختلف استفاده می‌شود. بدین منظور پس از انجام محاسبات لازم و وزن کردن نانوذرات برای تولید نانوپلی در کسرهای حجمی مشخص، آنها درون آب، ریخته می‌شوند. با اضافه کردن سورفتکتانت تهیه شده به آب، مخلوط حاصله به مدت محدودی بر روی دستگاه همزن مغناطیسی قرار می‌گیرد. مدت زمان استفاده از این همزن در این مرحله، حدود 20 دقیقه است.

۳- دستگاه آزمایش

مورد بررسی قرار دادند. آنها دو نمونه متفاوت از CuO را با قطرهای 23 تا 37 نانومتر و 11 نانومتر نانومتر مورد استفاده قرار دادند. آنها ویسکوزیته هر دو نمونه را اندازه‌گیری کردند و دریافتند که نمونه‌ای که حاوی ذرات با اندازه کوچکتر است، ویسکوزیته بیشتری را از خود نشان می‌دهد.


فلد و همکاران^[۲] ویسکوزیته نانوپلیات با سیال پایه آب را، که حاوی ذرات اکسید تیتانیوم به عنوان ترکیب نانوذره بودند، را اندازه‌گیری نمودند. نتایج آنها نشان می‌دهد که انحراف ویسکوزیته نانوپلی و آب، بترتیب در حدود $20/60$ و $215/205$ ٪ در کسرهای حجمی $10/20$ و $35/35$ ٪ می‌باشدند. افزایش ویسکوزیته با افزایش کسر حجمی نانوذره همیشه برقرار نمی‌باشد. عنوان مثال، حجت و همکاران^[۳] رفتار رئولوژیکی محلولهایی با نانوذرات Al_2O_3 و TiO_2 در یک حلal آبی را در دماهای مختلف اندازه‌گیری نمودند. آنها دریافتند که ویسکوزیته نانوپلیات و سیال پایه، تابعی از دما و کسر حجمی نانوذره می‌باشد. آنها مشاهده کردند که ویسکوزیته ظاهری نسبی نانوپلیات TiO_2 و Al_2O_3 با افزایش کسر حجمی نانوذره، افزایش پیدا می‌کند.

ماسودا و همکاران^[۴] ویسکوزیته نانوپلی آب- TiO_2 با قطر ذره 27 نانومتر را در کسر حجمی $4/3$ ٪ مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که ویسکوزیته به مقدار $60/60$ ٪ افزایش پیدا می‌کند. وانگ و همکاران^[۵] در تحقیقی دیگر بر روی نانوپلی $\text{DIW-Al}_2\text{O}_3$ با قطر ذره برابر با 28 نانومتر، مشاهده کردند که در کسر حجمی $5/5$ ٪، ویسکوزیته نانوپلی $86/86$ ٪ افزایش پیدا می‌کند. آنها با استفاده از یک همزن مکانیکی نانوذرات Al_2O_3 را در آب مقطر پراکنده و پایدار نمودند.

زینعلی هریس و همکاران^[۲] به تحقیق در مورد ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو سیالات آب-اکسید الومینیوم و در رژیم جریان آب در یک لوله حلقوی تحت شرایط مرزی دمای ثابت دیواره پرداختند این شرایط با حالت فلاکس حرارتی ثابت دیواره که توسط محققان دیگر بررسی شده بود متفاوت بود دستگاه آزمایشگاهی از یک لوله حلقوی به طول 1 که لوله داخلی از جنس مس با قطر داخلی 6 mm و $5/5\text{ mm}$ و لوله خارجی از جنس فولاد ضد زنگ با قطر خارجی 32 mm تشکیل شده بود بخار اشباع برای ایجاد شرایط مرزی دمای دیواره ثابت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضریب انتقال حرارت با افزایش

۴- تحلیل و بررسی نتایج

در این قسمت، نمودارهای مربوط به ویسکوزیته نانوسيال در چهار قطر مختلف نانوذره و کسرهای حجمی مختلف گزارش شده است.



شکل ۳- ویسکوزیته دینامیکی بر حسب قطر نانو ذره

به منظور تخمین دقیق ویسکوزیته این نانوسيال در قطرهای مختلف نانوذره و کسرهای حجمی مختلف، ارائه شده است. همان طور که می‌بینیم ویسکوزیته دینامیکی نانوسيال با افزایش قطر نانوذره نیز کاهش می‌یابد. بیشترین افزایش ویسکوزیته مربوط به قطر 20 نانومتر و کمترین آن در قطر 60 نانومتر می‌باشد. که در قطر 20 نانومتر، این نانوسيال با افزایش کسر حجمی ویسکوزیته نیز افزایش می‌یابد.


۵- نتیجه گیری

ویسکوزیته نانوسيال، با افزایش قطر، کاهش می‌یابد. با افزایش کسر حجمی نانوذرات اکسید منیزیم، ویسکوزیته افزایش می‌یابد.

۶- مراجع

- [1] M. M. P. M.J. Pastoriza-Gallego, C. Casanova, J.L. Legido, "No Title," *Fluid Phase Equilibr.*, vol. 300, p. 188, 2011.

اجزای این ویسکومتر در شکل ۲ نشان داده شده است. در ویسکومتر بروکفیلد استوانه چرخان که اسپیندل امیده می‌شود، شبیه دوک بوده و توسط یک پیچ که در انتهای دسته آن قرار دارد، به موتور دستگاه متصل می‌شود. استوانه ثابت نیز ظرفی می‌باشد که نمونه در آن ریخته شده است. اسپیندل را به دستگاه متصل نموده، در ظرف حاوی نمونه قرار می‌دهیم و با سرعت‌های زاویه‌ای معینی آن را می‌چرخانیم. ویسکومتر این امکان را به ما می‌دهد تا به وسیله پیچ تنظیم سرعت، داده‌های مربوط به سرعت‌های زاویه‌ای مختلف از قبیل $1, 5, 10, 20, 50$ و 100 دور بر دقیقه را به دست آوریم. در هر سرعت زاویه‌ای، ویسکومتر گشتاور وارد بر اسپیندل را اندازه گرفته و عقربه روی آن، مقدار گشتاور را نشان می‌دهد.



شکل ۱- اجزای ویسکومتر بروکفیلد



شکل ۲- ویسکومتر بروکفیلد

- [2] L. Fedele, L. Colla, and S. Bobbo, “Viscosity and thermal conductivity measurements of water-based nanofluids containing titanium oxide nanoparticles,” *Int. J. Refrig.*, vol. 35, no. 5, pp. 1359–1366, 2012.
- [3] M. Hojjat, S. G. Etemad, R. Bagheri, v and J. Thibault, “Rheological characteristics of non-Newtonian nanofluids: experimental investigation,” *Int. Commun. Heat Mass Transf.*, vol. 38, no. 2, pp. 144–148, 2011.
- [4] H. Masuda, A. Ebata, K. Teramae, and N. Hishinuma, “Alteration of thermal conductivity and viscosity of liquid by dispersing ultra-fine particles,” *Netsu Bussei*, vol. 7, no. 4, pp. 227–233, 1993.
- [5] X. Wang, X. Xu, and S. U. S. Choi, “Thermal conductivity of nanoparticle-fluid mixture,” *J. Thermophys. heat Transf.*, vol. 13, no. 4, pp. 474–480, 1999.