

# بررسی شاخص های موثر در افزایش ظرفیت باربری خاک های مشکل دار برای اجرای سازه های هیدرولیکی با استفاده از مخلوط خاک و سیمان

امیر عباس کمان بدست<sup>۱</sup>، روزه آقامجیدی<sup>۲</sup>

۱- گروه مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

۲- گروه عمران، واحد سپیدان، دانشگاه آزاد اسلامی، سپیدان، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

## چکیده

نیاز روز افزون به خاک به عنوان اصلی ترین مصالح در پروژه های آبی و کانال های انتقال آب و عدم وجود خصوصیات کیفی و ژئوتکنیکی لازم در تمامی خاک ها، امروزه بهسازی خاک را با استفاده از مصالح و مواد افزودنی مورد توجه قرار داده است. مدول الاستیسیته خاک نشانگر مقدار کرنش خاک در برابر مقدار مشخصی از تنش است. هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد، خاک در برابر تنش های وارده تغییر شکل کمتری خواهد داشت. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سیمان و تغییرات تراکم بر مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری خاک های رسی مسئله دار می باشد. در این تحقیق نمونه های خاک رسی تنها و خاک رسی با درصد اختلاط سیمان ۱۰ درصد و در رطوبت های بهینه، در تراکم های ۸۵، ۹۵ و ۱۰۰ درصد مورد آزمایش تک محوری قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش ها دلالت بر این دارد که مدول الاستیسیته با اضافه کردن سیمان تا ۳،۵ برابر بیشتر می شود و با افزایش زمان ماندگاری سیمان، مدول الاستیسیته تا چند برابر (بسته به میزان تراکم) افزایش می یابد. هرچه تراکم نمونه بیشتر باشد، این شدت افزایش هم بیشتر است. همچنین سیمان باعث افزایش مقاومت فشاری تا چندین برابر حالت عادی می گردد.

واژه های کلیدی: مدول الاستیسیته، سیمان، رطوبت، تراکم، کرنش

## مقدمه

خصوصیات مناسبی جهت اجرای طرح ها به دنبال ندارد، تثبیت و بهسازی خاک به کمک مواد افزودنی اهمیت فراوانی را به همراه دارد. به بیان دیگر از نظر اقتصادی بهینه تر است خاک منطقه بهسازی شده و عملیات حمل خاک از منابع قرضه صورت نگیرد. عموماً خاک موجود در سایت اجرایی از دیدگاه مهندسی برای ساخت و ساز، ایده آل و کاملاً مطلوب نیست و باید با اعمال تغییراتی بر آن جهت فعالیت های سازه ای مانند احداث سازه های هیدرولیکی مانند ایستگاه پمپاژ، کانال های آبیاری زهکشی و غیره آماده شود. لذا دو راهکار متفاوت در مواجهه با خاک های نامناسب در مهندسی ژئوتکنیک، تغییر محل سایت و

به طور معمول خاک های رسی مادامی که تحت رطوبتی کمتر از رطوبت بهینه قرار می گیرند، بارهای زیادی را تحمل نموده و تغییر شکل ناچیزی را متحمل می شوند؛ ولی، هرچه میزان رطوبت افزایش یابد، ظرفیت باربری آن کم شده و تغییر شکل بیشتری در خاک ایجاد گردیده و نهایتاً پایداری خاک از بین می رود. معمولاً خاک های رسی نفوذ پذیری کمی داشته و انبساط و انقباض زیاد با تغییر ناچیز رطوبت از خواص آن هاست. با توجه به هزینه های گزافی که خاکبرداری و خاکریزی در پروژه های عمرانی و آبیاری و زهکشی در مناطقی که خاک منطقه دارای

تغییر خصوصیات سایت است که به بهسازی و یا در مواردی همسازی خاک موسوم است. بهسازی (یا گاه اصلاح) به مجموعه عملیاتی اطلاق می شود که به حذف برخی رفتارهای نامناسب خاک یا تحمیل رفتارهای مناسب به آن می انجامد. اهداف عمده بهسازی شامل افزایش مقاومت خاک، کاهش خصوصیات کلی تغییر شکل پذیری و حذف برخی رفتارهای نامناسب یا اضافه نمودن برخی رفتارهای مناسب به توده خاک می باشد. روش های متداول بهسازی خاک را می توان متراکم کردن، اختلاط و جایگزینی خاک با مصالح دیگر برشمرد. همه روش های یاد شده برای همه سایت های موجود مناسب نیستند و هر سایت با یک یا چند روش قابل بهسازی است. نخستین بار آمیس (۱۹۱۷) مخلوط خاک-سیمان را به عنوان یک تحقیق پژوهشی در فیلادلفیای آمریکا به ثبت رساند. پس از وی در سازمان بزرگراه های ایالت داکوتای جنوبی و آیووا (۱۹۲۲) و متعاقب آن اداره راه کارولینای جنوبی (۱۹۳۲) این ترکیب را در تثبیت مسیر جاده ها و احداث بزرگراه ها به کار گرفت [۱]. در طول سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ تحقیقاتی بر روی فاکتورهای مؤثر خاک بهبود یافته متراکم شده در بستر راه ها انجام گرفت [۲]. چهار فاکتور کنترل کننده بنیادی جهت طراحی و ساخت خاک سیمان عبارت اند از درصد رطوبت، شیوه و زمان عمل آوری، تراکم و میزان سیمان. این فاکتورها قبل از ساخت به وسیله عملیات آزمایشگاهی بر روی نمونه تعیین می شود. سیمتاسیون به معنای عام آن سیمانی شدن و چسبیدن است و در استانداردهای AASHTO و ASTM خاک به چسبیدن ذرات خاک به یکدیگر و ایجاد یک توده چسبنده و با مقاومت بیشتر اطلاق می شود.

سیمانی شدن مصنوعی به طور معمول در ارتباط با ماسه ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ زیرا مصالح درشت تر مانند شن و ماسه های درشت دانه، نیازمند به بهسازی نیستند و اغلب خصوصیات ژئوتکنیکی

مطلوبی دارند؛ به همین منظور، جهت بهسازی خاک با استفاده از سیمانی شدن مصنوعی آن، محققین بیشترین توجه را به ماسه ها و مصالح ریزدانه معطوف داشته اند [۳]. پس از اضافه شدن سیمان به خاک واکنش های مختلفی بین خاک و سیمان صورت می گیرد. مهم ترین این واکنش ها واکنش جانشینی یون های مثبت و واکنش تجمع-تراکم است. در این دو واکنش بافت خاک با تجمع ذرات در کنار یکدیگر و به نوعی دانه بندی آن تغییر می کند و مقاومت توده افزایش می یابد. هرچه ذرات سیمان ریزتر باشند هیدراتاسیون بیشتر و برای مدت طولانی تر حتی تا سالیان دراز انجام می شود و این امر به افزایش مقاومت ترکیب سیمانی با زمان می گردد [۴]. برخی کاربردهای ترکیبات خاک سیمان یا خاکهای تثبیت شده با سیمان شامل محافظت از شیب کانال ها، استفاده به عنوان لایه اساسی در پی های ایستگاه های پمپاژ، حفاظت بستر و کناره رودخانه ها از فرسایش جانبی و به عنوان ماده های با نفوذپذیری کم برای کف مخازن و دریاچه ها و تصفیه خانه ها و غیره می باشد.

دوپاس و پکر (۱۹۷۹) با مطالعه خواص استاتیکی و مکانیکی ماسه سیمان به منظور بهسازی ماسه و اجتناب از خطر روانگرایی نشان دادند که با افزایش مقدار ماده سیمانی کننده بر چسبندگی خاک افزوده می شود و افزودن ۵ درصد سیمان پرتلند ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوپاسکال چسبندگی در خاک ماسه ای به وجود می آورد [۵]. کلاف و همکاران (۱۹۸۱) اثر سیمانی شدن مصنوعی و طبیعی را در کالیفرنیا بررسی نمودند. در این تحقیق مقاومت نهایی نمونه ها با درصد سیمانی شدن افزایش یافت و با افزایش درجه سیمانی شدن، افزایش حجم درهنگام برش در محدوده کرنش های کوچک تری ظاهر شد. همچنین تأثیر ماده سیمانی بعد از گسیختگی به صورت چسبندگی باقی ماند و مقاومت کششی ماده سیمانی شده در حدود ۱۰ برابر مقاومت فشاری آزمایش تک محوری گردید [۵]. در سال های اخیر برخی بررسی های آزمایشگاهی توسط وارتمن و

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E}(\sigma'_x - \nu\sigma'_y - \nu\sigma'_z) \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}(-\nu\sigma'_x + \sigma'_y - \nu\sigma'_z) \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E}(-\nu\sigma'_x - \nu\sigma'_y + \sigma'_z)\end{aligned}\quad (1)$$

معادله (۱) نشان دهنده مولفه‌های تانسور کرنش است که به وسیله کمیت برداری  $\varepsilon$  بیان می‌شود. رابطه‌های ساختاری در خاک که رفتار خاک را بیان می‌کند، به شکل زیر بیان می‌شود. در رابطه (۱)  $\sigma'_x, \sigma'_y, \sigma'_z$  مولفه‌های تنش نرمال در راستای محوره‌های  $x, y$  و  $z$  می‌باشند. در صفحه‌ی تنش‌ی که در آن رابطه  $\sigma_{zz} = \sigma_{zx} = \sigma_{yz} = 0$  برقرار باشد، قانون هوک برای یک ماده‌ی راست‌محور به صورت زیر در می‌آید:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \end{bmatrix} = \frac{1}{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}} \begin{bmatrix} E_x & \nu_{xy}E_y & 0 \\ \nu_{yx}E_x & E_y & 0 \\ 0 & 0 & G_{xy}(1 - \nu_{xy}\nu_{yx}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{bmatrix}\quad (2)$$

از منابع قرضه استان خوزستان که در پروژه‌های عمرانی متعدد از آن استفاده می‌شود تهیه گردید. خصوصیات ژئوتکنیکی خاک مورد استفاده مطابق با استانداردهای موجود تعیین شد که نتایج آن در جدول (۱) به صورت طبقه بندی شده ارائه شده است. با توجه به نتایج مندرج در جدول (۱) مشخص گردید که خاک این منبع قرضه به لحاظ خصوصیات ژئوتکنیکی دچار ضعف‌هایی می‌باشد.

درصد اختلاط خاک با سیمان ۱۰ درصد انتخاب گردید. لازم به ذکر است درصد انتخاب شده برای اختلاط سیمان با خاک رسی بر اساس درجه تخلخل خاک تثبیت شده بود. برای اینکه بتوان تأثیر افزایش سیمان، تغییرات رطوبت و مقادیر مختلف تراکم را در

همکاران (۲۰۰۴) صورت گرفته است که امکان استفاده از شیشه خرد شده را برای بهبود خواص مهندسی ذرات درشت دانه و ماسه‌ای و مواد ساحلی مانند کائولین و ماسه بادی مورد ارزیابی قرار داده‌اند. مقاومت اصطکاکی ذرات دانه‌ای خاک با افزودن شیشه خرد شده به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد و افزودن شیشه خرد شده برای بهبود خواص مهندسی سایر مواد ساحلی به صورت یک راهکار پیشنهاد می‌شود [۶].

### مواد و روش‌ها

همان‌گونه که در بخش‌های پیشین نیز اشاره شد، مدول الاستیسیته خاک یکی از خصوصیات مهندسی خاک است که در پروژه‌های عمرانی تأثیر بسزایی دارد. معادلات پایه برای تغییر شکل پیوسته در حالت تعادل استاتیکی را می‌توان با استفاده از قانون هوک برای مواد همگن به صورت زیر بیان کرد:

رابطه (۲) را می‌توان به صورت خلاصه در رابطه (۳) بیان نمود.

$$\sigma = M\varepsilon\quad (3)$$

در رابطه (۳)  $M$ ، ماتریس صلبیت و سفتی خاک است که بر حسب مدول الاستیسیته ارائه می‌شود. تغییرات مدول الاستیسیته خاک رسی اصلاح شده به کمک سیمان در شرایط اشباع و در تراکم‌های ۸۵، ۹۵ و ۱۰۰ درصد در این تحقیق بررسی شد. این مطالعه در آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک خاک دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام پذیرفت. نمونه خاک رسی مورد مطالعه از محل یکی

محوری قرار گرفت. این حالت به عنوان شاهد مبنای مقایسه و تحت آزمایش تک محوری قرار گرفت.

تغییرات مدول الاستیسیته مشاهده نمود، حالتی از خاک بدون هیچگونه اضافه نمودن مواد اصلاحی در رطوبت های مورد نظر ساخته و مورد آزمایش تک

جدول ۱- خصوصیات مهندسی خاک مورد استفاده

مشخصات	درصد رس	درصد لای	درصد ماسه	حد روانی LL	حد خمیری PL	رده بندی USCS	رده بندی AASHTO	مقاومت	مدول الاستیسیته
								فشاری محدود نشده KN/m <sup>2</sup>	KN/m <sup>2</sup>
مقادیر	۲۲	۷۱	۶	۳۱/۹	۲۰/۴۴	CL	A-6	۴۸	۸۰۰

نمونه حداکثر از ۰/۱۶ کوچک ترین بعد قالب کمتر باشد. همچنین قطر و ارتفاع نمونه نباید به ترتیب از ۳/۲cm و ۶/۹ کمتر باشد. نسبت قطر به ارتفاع نمونه نیز کمتر از ۰/۳۳ تا ۰/۵ توصیه می شود؛ به این علت که اگر بیشتر از این مقدار باشد، باعث ایجاد کمانش و خاصیت ستونی در خاک شده و این امر مقاومت خاک را کمتر از واقعیت پیش بینی می نماید (ASTM D5102). سرعت بارگذاری در آزمایش فشاری ساده از نوع کنترل کرنش در محدوده ۰/۵ میلی متر تا ۲ میلی متر در دقیقه می باشد. نتیجه حاصل از این آزمایش مقاومت فشاری تک محوری ( $q_u$ ) می باشد. برای نمونه های تثبیت شده با سیمان، استاندارد ASTM D1633 دو نوع قالب استوانه ای با نسبت ارتفاع به قطر ۱/۵ یا ۲ را برای انجام آزمایش مقاومت فشاری پیشنهاد داده که در این پژوهش از قالب های استوانه ای به قطر ۵ و ارتفاع ۱۰ استفاده شده است، یعنی نسبت ارتفاع به قطر ۲ می باشد. شکل (۱) وسایل مورد استفاده جهت تهیه نمونه و شکل (۲) نمونه ای از استوانه های خاک سیمان آزمایش شده را نمایش می دهد.

برخی از نتایج جدول (۱) برگرفته از مطالعات و تحقیقاتی است که توسط دریایی (۱۳۸۸) انجام شده است [۱۲]. توجه به ارقام مندرج در جدول (۱) مشخص می کند که خاک مورد استفاده دارای مدول الاستیسیته نسبتاً پایینی (حدود ۰/۸ مگاپاسکال) است و از این رو در فعالیت هایی که نیاز به تغییر شکل کمی در خاک است چندان مناسب نیست؛ لذا، در این تحقیق سعی بر این است که با افزایش سیمان و افزایش زمان عمل آوری، مقدار این پارامتر افزایش داد. جهت تهیه نمونه ها برای انجام آزمایش تک محوری و محاسبه مدول الاستیسیته خاک سیمان، ابتدا در هر نسبت اختلاط آزمایش پروکتور استاندارد جهت تعیین وزن واحد حجم خشک ماکزیمم و رطوبت بهینه انجام شد. آزمایش تراکم به روش پروکتور استاندارد، مطابق با استاندارد ASTM D698 صورت گرفت. نگهداری از نمونه ها باید طوری انجام می گرفت تا عمل آوری در شرایط رطوبت بهینه انجام شود. این آزمایش در مقایسه با آزمایش های دیگر مقاومتی خاک یک آزمایش ساده و سریع محسوب می شود. ابعاد نمونه باید طوری انتخاب شود که بزرگ ترین سایز دانه ها در



شکل ۱- قالب و چکش جهت تهیه نمونه‌ها شکل (۲) نمونه شکسته شده سیمان



شکل ۲- وسایل ساخت نمونه و آزمایش تک محوری شکل (۴) نمونه شکسته شده رسی در ۱۰۰ درصد تراکم

و شفاعی، (۱۳۷۱) [۹]. نتایج حاصل از آزمایش پروکتور استاندارد برای خاک رسی و خاک رسی سیمان در جدول (۲) آمده است.

بعد از اندازه‌گیری وزن واحد حجم خشک ماکزیمم، به کمک آزمایش پروکتور استاندارد، وزن واحد حجم مرطوب برای هر نسبت اختلاط تعیین شد (ابن جلال

### جدول ۲- نتایج آزمایش پروکتور استاندارد برای خاک‌های رسی و رسی سیمان

نوع خاک	جرم مخصوص خشک آزمایشگاهی $(\rho_d)_{max}$ بر حسب $kg/m^3$	رطوبت بهینه تراکم $\omega_{opt}$ بر حسب درصد
خاک رس	۱۸۲۸	۱۷
خاک رس سیمان	۱۷۳۸	۱۹

نمونه باید در قالب ریخته و کوبیده شود برآورد گردید. بر اساس آزمایش پروکتور استاندارد انجام شده، نمونه‌ها در سه لایه کوبیده شدند. از این رو، این مقدار رس- سیمان که باید در استوانه ساخت نمونه برای انجام آزمایش مقاومت محوری درون نمونه ریخته شود، به سه قسمت مساوی تقسیم گردید و در هر

براساس اعداد مندرج در جدول (۲) با افزایش میزان ماسه، جرم واحد حجم مخصوص خاک کاهش و رطوبت بهینه افزایش یافته است. با توجه به قالب نشان داده شده در شکل (۱)، حجم قالب تعیین شده و با استفاده از وزن واحد حجم به دست آمده برای هر نسبت اختلاط، مقدار مخلوط خاک که برای تهیه هر

جمله مشکلات آزمایشگاهی در این مرحله چسبیدن نمونه خاک به دیواره لایه داخلی استوانه بود، به طوری که امکان خارج کردن نمونه به صورت سالم میسر نبود. برای حل این مشکل از یک طلق بسیار نازک در لایه داخلی استوانه استفاده شد. البته در اینجا باید اضافه نمود که در طرح اولیه این تحقیق تراکم ۱۱۰ درصد نیز مورد توجه بود، ولی در حین آزمایش ها به دلیل اینکه برای همه نمونه ها امکان ایجاد این چنین تراکمی میسر نبود و به دلیل همگن سازی آزمایش ها، این تراکم به صورت کامل از تحقیقات حذف گردید. در حین انجام آزمایش ها تغییرات طول نمونه به ازای هر ۰/۲ میلیمتر و نیروی متناظر آن ثبت شد. نمونه نتایج برای خاک رس-سیمان در تراکم ۸۵ درصد و در جدول (۳) آمده است.


مرحله یک قسمت درون قالب متراکم می گردید. بدین صورت که ابتدا یک سوم وزنی از خاک نمونه اختلاط مورد نظر درون استوانه ریخته شده، سپس با استفاده از چکش طراحی شده و با کمک دستگاه آزمایش سه محوری، هر لایه با دور ثابت ۱/۵ میلیمتر در دقیقه تا حدی که یک سوم از حجم قالب تراکم را پر کند، متراکم گردید. سپس لایه های دو و سه نیز به همین ترتیب متراکم شدند. سپس نمونه ها در دستگاه بخار قرار داده شده اند که با ورود مقدار مشخصی بخار آب سرد، فضای قرار گیری نمونه ها را به صورت اشباع حفظ می کرد. برای جلوگیری از هر گونه خطا در اندازه گیری های انجام شده، از هر استوانه خاک سه نمونه تهیه و هر سه مورد آزمایش تک محوری قرار گرفت و نتایج به صورت میانگینی شده ارائه گردید. از

جدول ۳- نمونه نتایج آزمایش خاک سیمان ۲۸ روزه با تراکم ۸۵ درصد

تنش (N/cm <sup>2</sup> )	سطح مقطع (cm <sup>2</sup> )	نیرو (N)	کرنش (m/m)
۱/۵۲	۱۹/۶۲	۲۹/۹۳	۰/۰۰۰۵
۳/۹۲	۱۹/۶۱	۷۶/۹۸	۰/۰۰۱
۷/۲۲	۱۹/۶	۱۴۱/۵۶	۰/۰۰۱۵
۱۱/۶۴	۱۹/۵۹	۲۲۸	۰/۰۰۲
۱۸/۳۴	۱۹/۵۸	۳۵۹/۳	۰/۰۰۲۵
۳۲/۶۱	۱۹/۵۷	۶۳۸/۴	۰/۰۰۳
۷۷/۹۴	۱۹/۵۶	۱۵۲۴	۰/۰۰۳۵
۱۱۴/۸۱	۱۹/۵۵	۲۲۴۴	۰/۰۰۴
۱۸۷/۱۷	۱۹/۵۴	۳۶۵۸	۰/۰۰۴۵

شد. برای هر نمونه یک نمودار تنش- کرنش به صورت شکل (۵) ترسیم شد که از طریق شیب نمودار تا نقطه حداکثر مدول الاستیسیته ماکزیمم محاسبه شد.

برای کلیه آزمایش های انجام شده در این تحقیق، محاسبات و اندازه گیری هایی همانند آنچه که در جدول (۳) مشاهده می شود، انجام شد. در کلیه اندازه گیری ها در نهایت منحنی های تنش کرنش مربوطه استخراج




شکل ۵- تغییرات تنش کرنش برای رس سیمان ۷ روزه با تراکم ۸۵ درصد (با سیمان ۱۰ درصد)

### نتایج و بحث

رطوبت بهینه و بیشتر از آن مقادیر مدول الاستیسیته تابعی از تراکم نمی‌باشد. دلیل این پدیده را می‌توان در نمودار تراکم جستجو نمود؛ زیرا، در رطوبت‌های بیش از رطوبت بهینه، آب واقع در بین ذرات خاک از قابلیت تراکم پذیری خاک کاسته و تنش‌های وارده نه تنها به ذرات خاک بلکه به آب بین ذره‌ای نیز وارد می‌شود. به همین علت در توده خاک با رطوبت‌های بیشتر تأثیری در مدول الاستیسیته خاک ندارد.


شکل (۶) تغییرات مدول الاستیسیته خاک رسی را در تراکم‌های مختلف نشان می‌دهد. در رطوبت بهینه شکستگی در شکل‌ها مشاهده شده که پس از آن شیب نمودار کاهش می‌یابد. نکته قابل توجه این است که در رطوبت بهینه، مقادیر مدول الاستیسیته هر سه تراکم تقریباً برابر می‌شود و پس از رطوبت بهینه کلیه نمودارها بر هم منطبق می‌شوند. به عبارت دیگر در



شکل ۶- تغییرات مدول الاستیسیته در مقابل رطوبت در تراکم‌های مختلف برای خاک رسی

رطوبت ۲۱ درصد است؛ این مقدار برای تراکم ۸۵ درصد ۴/۵۲ برابر است. با افزایش رطوبت نمودارها به یکدیگر نزدیک شده، به طوری که، در رطوبت ۲۱ درصد اختلاف مقادیر آن‌ها به حداقل خود می‌رسد.


شکل (۷) مقاومت فشاری خاک در مقابل رطوبت در تراکم‌های مختلف نشان می‌دهد. در شکل (۷) ملاحظه می‌شود که با افزایش رطوبت مقاومت فشاری کاهش می‌یابد. برای تراکم ۱۰۰ درصد مقاومت فشاری رطوبت ۱۳ درصد، ۸/۵۲ برابر مقدار آن در



شکل ۷- مقاومت فشاری خاک در تراکم های مختلف

سیمان افزایش می یابد. اما نکته قابل توجه این است که هرچه تراکم بیشتر باشد، شدت افزایش هم بیشتر می گردد. شیب نمودار در فاصله ۷ تا ۱۴ روز برای تراکم ۱۰۰ به ترتیب ۲/۱ و ۳/۸ برابر شیب در ۹۵ و ۸۵ درصد تراکم است. این شیب در فاصله ۱۴ تا ۲۸ به ترتیب ۳/۷ و ۲۲/۲ برابر است. پس با افزایش تراکم هم مدول الاستیسیته و هم شدت افزایش آن افزایش می یابد.

همان گونه که در بخش های گذشته به آن اشاره شد، این تحقیق در سه تراکم و در خاک رس سیمان انجام شد. شکل های (۸) الی (۱۰) به ترتیب نتایج حاصل از تغییرات مدول الاستیسیته را برای حالت های مختلف خاک رس سیمان در تراکم های ۸۵، ۹۵ و ۱۰۰ درصد تراکم حالت ماکزیمم را نشان می دهد. شکل (۸) تغییرات مدول الاستیسیته رس سیمان را با مدت زمان نگهداری در شرایط اشباع نشان می دهد. مشخص است که مدول الاستیسیته با افزایش زمان ماندگاری



شکل ۸- تغییرات مدول الاستیسیته خاک رس-سیمان در مدت زمان عمل آوری


شکندگی (brittle) ایجاد می شود. به طوری که نمونه ها در آزمایش تک محوری تحت کرنش کمتری نسبت به خاک طبیعی به حالت گسیختگی می رسند.

در این اشکال مشاهده می گردد که افزایش سیمان به خاک گرچه موجب افزایش مقاومت نمونه نسبت به خاک طبیعی می شود. لیکن در نمونه ها حالت



سیمانی شدن شده و طبیعتاً مدول الاستیسیته آن بیشتر می شود که به خوبی شکل (۸) را توجیه می کند. شکل (۹) زیر تغییرات مدول الاستیسیته رس سیمان را با تراکم برای یک زمان مشخص نشان می دهد. همانطور که شکل نشان می دهد با افزایش تراکم مدول الاستیسیته افزایش می یابد. برای زمان های ۷ و ۱۴ روز شدت افزایش مدول الاستیسیته به نسبت ۲۸ روزه به شدت کمتر است. شیب نمودار برای زمان ۲۸ روزه به ترتیب  $5/4$  و  $9/3$  برابر زمان ۱۴ و ۷ روزه است. این بدین معنی است که افزایش تراکم علاوه بر کاهش خلل و فرج و افزایش قفل بست بین ذرات خاک، باعث افزایش خاصیت سمته کردن سیمان می شود.


نتایج نشان می دهد که افزایش مقاومت خاک و سیمان به درصد سیمان و زمان عمل آوری بستگی دارد. تأثیر سیمان در افزایش مقاومت خاک را می توان در ارتباط با کاهش پلاستیسیته و سیمانی شدن توده خاک دانست. هنگامی که یک خاک چسبنده با درصد مشخصی از سیمان مخلوط گردد، تحت عمل هیدراسیون، یون های کلسیم آزاد می گردد، این عمل باعث تغییر میدان الکتریکی اطراف ذره رس می شود که موجب دانه ای شدن ذرات خاک و کاهش پلاستیسیته می گردد که این امر موجب افزایش مقاومت نمونه شده است. عمل هیدراسیون یک فرآیند زمان بر است که به تدریج انجام می شود و حتی تا سال ها ادامه پیدا می کند و با گذشت زمان خاک بیشتر



شکل ۹- گرادیان تغییرات مدول الاستیسیته رس-سیمان نسبت به زمان (مدت زمان عمل آوری)

که در هفته اول افزایش مقاومت فشاری به علت اضافه کردن سیمان شدت بیشتری دارد که به تدریج از شدت آن کاسته می شود. نکته قابل توجه دیگر این است که مقاومت فشاری در زمان های نسبتاً طولانی برای تراکم های ۹۵ و ۱۰۰ درصد تقریباً مقادیر یکسانی را دارا می باشد. این بدین معنی است تراکم ۹۵ درصد برای مخلوط رس سیمان با توجه به مسائل اقتصادی پروژه، تراکم مناسب تری را به دست می دهد.


شکل (۱۰) تغییرات مقاومت فشاری رس سیمان را با روز برای تراکم های مختلف نشان می دهد. مشخص است که با افزایش زمان مقاومت فشاری افزایش می یابد، دلیل این امر را میتوان به طور مشابه افزایش مدول الاستیسیته توجیه کرد، با گذشت زمان هیدراسیون بیشتری انجام می شود و ذرات بیشتر سیمانی شده و مقاومت خاک هم افزایش می یابد. نکته قابل توجه این است که شیب نمودار در فاصله ۷ تا ۱۴ روز بیشتر از ۱۴ تا ۲۸ روز است. این بدین معنی است



شکل ۱۰- تغییرات مقاومت فشاری رس- سیمان با روز برای تراکم های مختلف

زمان اندک باعث افزایش زیاد مدول الاستیسیته خواهد شد. نکته جالب دیگر اینکه تراکم ۹۵ درصد باعث بیشترین افزایش مدول الاستیسیته رس سیمان به نسبت رس می شود. اما مدول الاستیسیته نهایی تراکم ۱۰۰ درصد بیشتر از ۹۵ درصد است. این به دلیل است که در تراکم ۱۰۰ درصد قفل بست بیشتری بین ذرات وجود دارد و تأثیر سیمانی شدن را افزایش می دهد.


شکل (۱۱) مقایسه مدول الاستیسیته رس در برابر رس-سیمان ۷ روزه را به صورت ستونی نشان می دهد. مشخص است که مدول الاستیسیته به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. این افزایش به طور متوسط برای تراکم ۱۰۰، ۹۵ و ۸۵ درصد به ترتیب ۶۳، ۹۱ و ۷۳ برابر شده است. این مقادیر نشان می دهد که اضافه کردن سیمان به خاک رس حتی بعد از مدت



شکل ۱۱- مقایسه مدول الاستیسیته رس در برابر رس-سیمان ۷ روزه

به زمان ۷ روزه به ترتیب ۱۰۳ و ۴۲۷ برابر است. که نشان می دهد که سیمان چه تأثیر چشم گیری در افزایش مدول الاستیسیته رس دارد و همچنین زمان سپری شده برای سیمان حتی اگر کوتاه باشد تا چند برابر مدول الاستیسیته را افزایش می دهد.


با توجه به شکل (۱۱) شکل (۱۲) تغییرات مدول الاستیسیته را برای رس سیمان به صورت نمودار ستونی برای زمان و تراکم مختلف نشان می دهد. افزایش مدول الاستیسیته رس سیمان به نسبت رس در تراکم ۱۰۰ درصد برای زمان ۱۴ و ۲۸ روزه نسبت



شکل ۱۲- نمودار ستونی مدول الاستیسیته برای رس-سیمان

درصد به ترتیب ۱۲، ۱۸ و ۱۰ برابر شده است. نکته دیگر این است که در تراکم ۹۵ درصد افزایش مقاومت فشاری رس به دلیل اضافه کردن سیمان بیشتر است. در نتیجه تراکم ۹۵ درصد برای مخلوط رس سیمان تراکم مناسب تری است.


شکل (۱۳) شکل ستونی مقاومت فشاری رس در برابر رس سیمان ۷ روزه را نشان می‌دهد. مشخص است که مقاومت فشاری به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. مقدار مقاومت فشاری در رس سیمان ۷ روزه نسبت به رس برای تراکم‌های ۱۰۰، ۹۵ و ۸۵



شکل ۱۳- نمودار ستونی مقاومت فشاری رس در برابر رس-سیمان ۷ روزه

و تراکم ۱۰۰ درصد نسبت به ۱۴ روز و ۷ روز به ترتیب ۱/۲۲ و ۱/۵۴ برابر شده است. که نشان می‌دهد که زمان تأثیر چشم گیری در افزایش مقاومت فشاری ندارد.

با توجه به شکل (۱۳) و مقایسه مقاومت فشاری رس و رس سیمان، نمودار ستونی شکل (۱۴) تصویر بهتری از افزایش مقاومت فشاری رس سیمان را نشان می‌دهد. مقاومت فشاری رس سیمان در زمان ۲۸ روز



شکل ۱۴- نمودار ستونی مقاومت فشاری رس-سیمان

کرش کمتری نسبت به خاک طبیعی به حالت گسیختگی می‌رسند.

افزایش تراکم تأثیر بسیار زیادی در افزایش مقاومت محوری دارد. این موضوع به طور متوسط در کلیه رطوبت‌ها حدود ۵ برابر می‌باشد. یعنی با افزایش تراکم از ۸۵ به ۱۰۰ درصد مقاومت محوری خاک پنج برابر افزایش می‌یابد.

تأثیر افزایش تراکم در مقاومت محوری در رطوبت‌های کم بیشتر است، به طوری که در رطوبت ۱۳ درصد از تراکم ۸۵ به ۱۰۰ درصد، مقاومت فشاری  $6/3$  برابر می‌شود؛ اما، در رطوبت ۲۱ درصد این مقدار ۴ برابر می‌شود. در تراکم ۸۵ درصد نمودارها به هم نزدیک می‌شوند، این بدین معنی است که در تراکم ۸۵ درصد از تأثیر تغییرات رطوبت بر مقاومت فشاری کاسته می‌شود.

در تراکم ۱۰۰ درصد قفل بست ذرات کاملی بین ذرات رخ داده که با اعمال تنش ذرات به راحتی روی یکدیگر لغزیده و تغییر شکل آنی در خاک به وجود می‌آورد و در تراکم ۸۵ درصد اعمال تنش اولیه باعث افزایش قفل و بست بین ذرات شده و تنش‌های بیشتر باعث می‌شود که ذرات به صورت دفعتی بر روی یکدیگر بلغزند و تغییر شکل زیادی را ایجاد نمایند

با اضافه کردن سیمان مدول الاستیسیته به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. این افزایش به طور متوسط برای تراکم ۱۰۰، ۹۵ و ۸۵ درصد به ترتیب ۶۳،۹۱ و ۷۳ برابر شده است.

افزایش مدول الاستیسیته رس سیمان به نسبت رس در تراکم ۱۰۰ درصد برای زمان ۱۴ و ۲۸ روزه به ترتیب ۱۰۳ و ۴۲۷ برابر است.

با توجه به نتایج شکل (۱۴) مقادیر مقاومت محوری در تراکم ۹۵ درصد در زمان ۲۸ روز نسبت به زمان‌های ۱۴ و ۷ به ترتیب  $1/24$  و  $2/15$  برابر است و برای ۸۵ درصد  $1/05$  و ۳ برابر است که نشان می‌دهد که هرچه تراکم کمتر باشد تأثیر سیمان بر افزایش مقاومت به خصوص در هفته اول بیشتر است که دلیل آن این است که خاک نسبت پوکی بالاتری دارد و سمنته شدن در خلل و فرج با سادگی بیشتری انجام می‌شود.

### نتیجه گیری

بر اساس آنچه که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، نتایج حاصل از آن در بندهای زیر خلاصه شده است:

مدول الاستیسیته با افزایش زمان ماندگاری سیمان افزایش می‌یابد. هرچه تراکم نمونه بیشتر باشد، این شدت افزایش هم بیشتر است.

شیب نمودار مدول الاستیسیته در فاصله ۷ تا ۱۴ روز برای تراکم ۱۰۰ به ترتیب  $2/1$  و  $3/8$  برابر شیب در ۹۵ و ۸۵ درصد تراکم است.

با افزایش تراکم هم مدول الاستیسیته و هم شدت افزایش آن افزایش می‌یابد.

در خاک‌های رسی در رطوبت بهینه و بیشتر از آن مقادیر مدول الاستیسیته تابعی از تراکم نمی‌باشد.

افزایش سیمان به خاک گرچه موجب افزایش مقاومت نمونه نسبت به خاک طبیعی می‌شود. لیکن در نمونه‌ها حالت شکنندگی (brittle) ایجاد می‌شود. به طوری که نمونه‌ها در آزمایش تک محوری تحت

### منابع

1. Baxter, C. D. P., King, J. W., Silva, A. J., Page, M., and Calabretta, V. V. (2008). "Site characterization of dredged sediments and evaluation of beneficial uses." Recycled materials in geotechnics, A. H. Aydilek and J. Wartman, eds., ASCE, New York, 150–161.

2. Ingles, O. G. and Metcalf, J. B. (1972). "Soil Stabilization Principle and Practice". Butterworth's, Melbourne, Australia.
  3. Clough, G. W., Sitar, N., Bachus, R. C. and Rad, N. S. (1981) "Cemented sands under static loading", Journal of Geotech. Engrg. Div., ASCE, 107(6), 799-817.
  4. Coduto, P.D., (2003), "Geotechnical Engineering"- Principles and practices, Prentice Hall Inc. of India, 759p.
  5. Dupas, J.; Pecker, A. (1979) "Static and dynamic properties of sand-cement". Journal of Geotechnical Engineering, 105(3), 419-436.
  6. Wartman, J., D. G. Grubb, and A. S. M. Nasim. (2004). Select engineering characteristics of crushed glass.
  7. Kumar, A., B.S., Walia and A. Bajaj, (2007)., "Influence of fly Ash, Lime, And polyester Fibers on Compaction and Strength Properties Soil.", journal of Materials in Civil Engineering, vol.19 No 3, pp 242-248.
  8. Osinubi, K.J., and Charles M.O. Nwaiwu, (2006), "Compaction Delay Effects of properties of Lime-Treated Soil", 2006, journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 18, No.2, 22. pp. 250-258.
  9. Osinubi, K.J. (2006)., "Influence of Compactive Efforts on Lime-Slag Treated Tropical Black Clay.", Journal of materials in Civil Engineering., vol. 18.No.2, pp.175-181.
  10. De'an Sun \*, Wenjing Sun, Li Xiang (2010). "Effect of degree of saturation on mechanical behavior of unsaturated soils and its elastoplastic simulation." Journal of Computers and Geotechnics vol. 37, Issue 5, July 2010, pp 678-688.
۱۱. ابن جلال، ر. و شفاعی بجستان. م.، (۱۳۷۱). "اصول نظری و عملی مکانیک خاک"، انتشارات. دانشگاه شهید چمران اهواز. ۷۲۴ صفحه.
۱۲. دریایی. م.، (۱۳۸۸)، "بررسی تأثیر افزایش ماسه در مقاومت مخلوط خاک- آهک در زیرسازی سازه‌های آبی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۵ صفحه.
۱۳. رحیمی. ح.، (۱۳۷۹)، "مسائل احداث کانال‌های آبیاری در خاک‌های متعارف." کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، مجموعه مقالات کارگاه فنی: ساخت کانال‌های آبیاری، محدودیت‌ها و راه‌حل‌ها، نشریه شماره ۳۹. ص ۱۲۸ الی ۱۶۴.