

مقایسه خواص نانوپودر اکسید آلومینیوم سنتز شده در کوره و مایکروویو

لیلا شریفی^{۱*}، تورج عبادزاده^۲ و سید حسین میرحسینی^۳

۱- عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی واحد یزد

۲- دانشیار، پژوهشگاه مواد و انرژی

۳- استادیار پژوهش، جهاد دانشگاهی واحد یزد

*sharifi.leila.jd@gmail.com

(تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۱۲/۱۴)

چکیده

در این تحقیق نانوپودر آلومینا به روش سل-ژل سنتز شد. سل بوهمیت از هیدرولیز نیترات آلومینیوم در $\text{pH} = 8$ و دمای 80°C درجه سانتی گراد تهیه و سل به دست آمده به دو قسمت تقسیم شد. قسمتی از آن پس از حرارت دهی در دمای 100°C درجه سانتی گراد به ژل تبدیل و ژل خشک شده در دمای 1100°C درجه سانتی گراد به مدت ۲ ساعت در کوره تحت عملیات حرارتی قرار گرفت و پودر آلفا آلومینا با سطح ویژه $12 \text{ m}^2/\text{g}$ ، متوسط اندازه 450 nm و اندازه بلورک 35 nm سنتز شد. قسمت دیگر سل پس از حرارت دهی و تشکیل ژل در مایکروویو حرارت داده شد که پس از ۲۰ دقیقه عملیات حرارتی آلفا آلومینا با سطح ویژه $35 \text{ m}^2/\text{g}$ و اندازه بلورک 25 nm به دست آمد.


واژه‌های کلیدی:

سل-ژل، مایکروویو، نانوالومینا.

۱- مقدمه

شکست پایین آن، استفاده از این ماده را تا حدودی محدود می‌سازد. اندازه دانه یکی از پارامترهای تعیین کننده خواص قطعه است. با کاهش اندازه ذره آلومینا، استحکام و چقرمگی شکست افزایش یافته، همچنین دمای زینترینگ آن نیز تا حدود 200°C درجه سانتی گراد کاهش می‌یابد. نانوذرات آلومینا به دلیل خواص منحصر به فرد حرارتی، مکانیکی و شیمیایی، در زمینه مواد با استحکام بالا، کامپوزیت‌ها، مواد تقویت کننده و کاتالیزورها کاربرد وسیعی دارند [۱-۳].

آلومینا یکی از مواد مهندسی است که دارای اهمیت ویژه‌ای در صنایع مختلف است. آلفا آلومینا پایدارترین و متراکم‌ترین فاز آلومیناست و به دلیل داشتن خواص ویژه‌ای همچون سختی بالا، مقاومت در برابر سایش و خراش و عوامل شیمیایی، دارا بودن خواص الکتریکی قابل توجه، مقاومت خوب در مقابل شوک حرارتی و مقاومت مکانیکی زیاد در دماهای بالا دارای کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف است. اما چقرمگی



شکل (۱): شمایی از فرآیند انجام شده جهت سنتز نانوپودر آلومینا.


۲- روش تحقیق

اولین گام جهت سنتز نانوپودر آلومینا، حل کردن نیترات آلومینیوم در آب مقطر با نسبت وزنی ۱ به ۲۰، در دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد بر روی همزن مغناطیسی بود. شمایی از فرآیند انجام شده جهت سنتز نانوپودر آلومینا در شکل (۱) نشان داده شده است. تنظیم pH (pH = ۸) با استفاده از آمونیاک صورت گرفت رسوب تشکیل شده در اثر هیدرولیز نیترات آلومینیوم به مدت ۲۴ ساعت ایج شده و سپس با استفاده از کاغذ صافی از محلول جدا و با آب مقطر ۳ بار شسته شد. سپس به وسیله اسید نیتریک تحت عملیات والختی^۱ قرار گرفت. با افزودن آب و تنظیم pH در حدود ۴، سل کلئیدی پایدار ایجاد شد. به منظور تعیین پتانسیل زتای ذرات سل از دستگاه Malvern Zeta sizer 3000 HSA استفاده شد. مقداری از سوسپانسیون تهیه شده را در محفظه دستگاه ریخته شد، پتانسیل زتا با توجه به سرعت حرکت ذرات در میدان الکتریکی وارده، توسط دستگاه مشخص می‌شود.


سل تشکیل شده بر روی همزن مغناطیسی با دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد حرارت داده شد. با سرد کردن سل غلیظ شده تا دمای محیط تبدیل سل به ژل اتفاق افتاد. در مرحله بعد ژل تشکیل شده در خشک‌کن با دمای ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد خشک شد. عملیات حرارتی در دمای ۱۱۰۰، ۱۰۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد در کوره و نیز برای مدت زمان‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دقیقه درون بوتله از جنس کاربید سیلیسیم در مایکروویو صورت گرفت.

۳- نتایج و مباحث

در اثر هیدرولیز نیترات آلومینیوم در آب گرم (دمای ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد) تحت pH = ۸ رسوب سفید رنگی تشکیل شد که به مدت ۲۴ ساعت ایج شد. پیک‌های پراش اشعه ایکس رسوب در شکل (۲)، نشان‌دهنده تشکیل فاز بوهمیت (هیدروکسید آلومینیوم) است. در مرحله بعد این رسوب بایستی



شکل (۳): نمودار تغییرات پتانسیل زتا با pH بوهمیت در محیط آبی.



شکل (۲): الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به رسوب به دست آمده در دمای ۸۰°C و pH = ۸.

سل پایدار تهیه شده می‌بایست به ژل تبدیل شود. این فرآیند معمولاً با تغییر pH یا دمای سل صورت می‌پذیرد. در اینجا تبدیل سل به ژل در اثر حرارت‌دهی سل در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد اتفاق افتاد. در حقیقت با حرارت‌دهی سد انرژي فلوکولاسیون کاهش می‌یابد و ذرات به یکدیگر متصل شده و سپس با کاهش دمای سل غلیظ شده تا دمای محیط، ژل تشکیل شد.

۳-۱- عملیات حرارتی ژل خشک شده با استفاده از کوره



برای تبدیل ژل بوهمیت به آلفا آلومینا نیاز به عملیات حرارتی است. از دمای محیط تا حدود دمای ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد، فاز هیدروکسید آلومینیوم (بوهمیت) پایدار است. با بالا بردن دما هیدروکسید آلومینیوم تبدیل به گاما آلومینا شده و در بالای ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد تبدیل فازی گاما به آلفا اتفاق می‌افتد [۲]. تبدیل فازی بوهمیت به صورت زیر است:




در شکل (۴) الگوی پراش نمونه کلسینه شده در ۱۱۰۰، ۱۰۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد نشان داده شده است که بر اساس آن گاما آلومینا تا دمای ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد پایدار بوده، در ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد پیک‌های ضعیف آلفا آلومینا یا کراندوم مشاهده می‌شود. با افزایش دما تا ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد تبدیل کامل گاما به آلفا آلومینا صورت می‌گیرد.

تحت عملیات و الختی قرار بگیرد. و الختی مرحله‌ای از فرآیند سل-ژل است که در آن کلئید با استفاده از اسید مناسب برای مدت زمان کافی به وسیله جذب یون‌ها توسط سطح ذرات پایدار می‌شود [۴].


سطح ذرات بوهمیت، شبیه به دیگر اکسیدها در محیط آبی از گروه‌های هیدروکسیلی پوشیده شده است. این گروه‌ها دارای خاصیت آمفوتریک بوده و سطح ذرات بسته به pH محیط می‌تواند دارای بار مثبت یا منفی باشد. تغییرات پتانسیل زتا بر حسب pH برای هیدروکسید آلومینیوم در شکل (۳) نشان داده شده است. با دور شدن از pH = ۹ (نقطه‌ای که در آن بار الکتریکی بر روی سطح ذرات وجود ندارد)، مقدار پتانسیل زتا افزایش می‌یابد. در pH حدود ۴، سطح ذرات بوهمیت دارای بیشترین مقدار پتانسیل زتا است. نتایج اندازه‌گیری پتانسیل زتا نشان داد، سل به دست آمده دارای پتانسیل زتای ۵۴+ است. در این pH، ذرات بوهمیت نسبت به یکدیگر از بیشینه نیروی دافعه برخوردارند. بنابراین عملیات و الختی با استفاده از اسید نیتریک در pH = ۴ انجام شد. بایستی این نکته را مد نظر داشت که افزودن اسید به تنهایی نمی‌تواند موجب و الختی شود، بلکه همزدن سوسپانسیون در محیط اسیدی باعث شکستن آگلومرها می‌شود [۵]. با استفاده از همزن مغناطیسی آگلومرها شکسته شد.



شکل (۵): تصویر SEM آلفا آلومینای کلسینه شده در دمای 1100°C به مدت ۲ ساعت با بزرگنمایی‌های مختلف.



شکل (۶): توزیع اندازه ذرات آلفا آلومینای کلسینه شده در کوره در دمای 1100°C به مدت ۲ ساعت.




شکل (۴): الگوی پراش اشعه ایکس آلومینای کلسینه شده در دماهای (الف) 900°C ، (ب) 1000°C و (ج) 1100°C .


اندازه بلورک‌های آلفا آلومینا بر اساس رابطه شرر در حدود 35 nm می‌باشد. سطح ویژه پودر کلسینه شده در دمای 1100°C درجه سانتی‌گراد به مدت ۲ ساعت $12\text{ m}^2/\text{g}$ است. تصویر SEM آلومینای سنتز شده در شکل (۵) نشان‌دهنده وجود آگلومره‌های آلفا آلومینا در ریزساختار و نیز تشکیل گردنه بین ذرات می‌باشد. ذرات بوهمیت اولیه بسیار ریز بوده، بنابراین انرژی سطحی بالایی دارند. با توجه به اینکه عملیات حرارتی در دمای بالا انجام می‌شود و از آنجا که مدت زمان فرآیند نیز طولانی است، پدیده رشد دانه‌ها صورت گرفته و از طرف دیگر احتمال تشکیل آگلومره زیاد است [۶]. همچنان که در شکل (۶) نشان داده شده است متوسط اندازه ذرات 450 nm می‌باشد.

۳-۲- عملیات حرارتی به کمک میکروویو

در این پژوهش از میکروویو به عنوان یک منبع گرمایی جهت عملیات حرارتی استفاده شد. تفاوت در گرمایش با میکروویو در مقایسه با روش‌های مرسوم در این می‌باشد که گرما در میکروویو در سطوح ملکولی ایجاد می‌شود و جهت حرارت دادن ماده نیاز به انتقال حرارت از منبع حرارتی نیست، بلکه خود



شکل (۷): تبدیلات فازی آلومینا در اثر عملیات حرارتی برای مدت زمانهای الف: ۱۰، ب: ۱۵ و ج: ۲۰ دقیقه در مایکروویو.



شکل (۸): تصویر SEM از پودر آلومینایی که به مدت ۲۰ دقیقه در مایکروویو تحت عملیات حرارتی قرار گرفت.

کاربرد سیلیسیم صورت گرفت. زیرا آلومینا در دمای محیط جاذب امواج مایکروویو نبوده، در زمانهای ابتدایی کاربرد سیلیسیم امواج مایکروویو را به گرما تبدیل می کند و این گرما به پودر داخل بوته منتقل شده، دمای آن بالا می رود. تا اینکه در دمای حدود ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد آلومینا به شدت جاذب امواج مایکروویو می شود [۱۰]. در بالاتر از این دما آلومینا به سرعت تشکیل شده و ذرات فرصتی برای آگلومراسیون نمی یابند.

ماده به عنوان منبع تولید حرارت است [۷]. به علاوه گرمایش با مایکروویو موجب صرفه جویی در زمان و انرژی نیز می گردد [۸]. هدایت الکتریکی نقش عمده ای در گرمایش مواد با مایکروویو دارد. موادی با هدایت بالا امواج مایکروویو را منعکس کرده و مواد عایق نسبت به مایکروویو شفاف هستند. آلومینا یک سرامیک دی الکتریک است که دارای اتلاف دی الکتریک کم در دماهای پایین می باشد، بنابراین در دمای محیط قابلیت جفت شدن با امواج مایکروویو را ندارد. در مراجع برای آلومینا $\tan \delta = 0.00076$ (فاکتور اتلاف دی الکتریک) در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد گزارش شده است. آلومینا از جمله موادی است که تغییرات جذب مایکروویو با دمای محسوسی دارد. آلومینا در بالاتر از دمای بحرانی T_c (حدود ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد) جاذب امواج می شود. این امر ناشی از تغییرات فاکتور اتلاف حرارتی با دما است. یکی از روش ها جهت گرم کردن مواد شفاف مایکروویو گرمایش آنها در بوته های کاربرد سیلیسیم است. کاربرد سیلیسیم جاذب مایکروویو در دمای محیط بوده و با ضریب اتلاف دی الکتریک بالا قابلیت تبدیل امواج مایکروویو به گرما را دارد. ضریب اتلاف دی الکتریک SiC در دمای محیط ۱۲/۵ می باشد [۹]. همچنان که در شکل (۷) نشان داده شده است. بوهیمیت در ابتدا به گاما آلومینا تبدیل شده و گاما آلومینا پس از ۱۵ دقیقه حرارت دهی در مایکروویو به فاز آلفا تبدیل شد که این تبدیل فازی پس از ۲۰ دقیقه کامل می شود. تصویر SEM در شکل (۸) مشاهده می شود که نشان می دهد ذرات ریزتر شده است. با مقایسه تصاویر میکروسکوپ الکترونی و دیگر آنالیزهای انجام شده مشاهده شد، پودر آلومینای سنتز شده در مایکروویو دارای اندازه ذرات کوچکتر و سطح ویژه بالاتر نسبت به پودر کلسینه شده در کوره بود. از آنجا که زمان حرارت دهی در مایکروویو بسیار کمتر از کوره است، احتمال به هم چسبیدن ذرات و نیز رشد کریستال ها کمتر خواهد بود. گرمایش پودر در مایکروویو در بوته از جنس

- [3] L. A. Xue and I. W. Chen, "Influence of Additives on the γ -to- α Transformation in Alumina", J. Mater. Sci., Lett., Vol. 11, pp. 443-445, 1992.
- [4] C. J. Brinker, "Sol-Gel Science, The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing", Academic Press, 1990.
- [5] W. M. Zeng, L. Gao and J. K. Guo, "A New Sol-Gel Route Using Inorganic Salt for Synthesizing Alumina Nano Powders", Nanostructure Alumina Matherials, Vol. 10, pp. 543-550, 1980.
- [6] J. Li, Y. Pan, C. Xiang, Qiming, "Low Temperature Synthesis of Ultrafine α -Al₂O₃ Powder by a Simple Aqueous Sol-Gel Process", Ceramic International, Vol. 32, pp. 587-591, 2006.
- [7] B. Vaidhyanathan, D. K. Agrawal and R. Roy, "Microwave-Assisted Synthesis and Sintering of NZP Compounds", J. Am. Ceram. Soc., Vol. 87, pp. 834-839, 2004.
- [8] A. Borkar and S. R. Dharwadkar, "Effect of Microwave Processing on Polymorphic Transformation of TiO₂", Ceramics International 30, pp. 509-514, 2004.
- [9] G. P. Binner, B. Validhyanthan, "Microwave Sintering of Ceramics", Vol. 264, pp. 725-730, 2004.
- [10] E. T. Thostensou and T. W. Chou, "Microwave Processing: Fundamentals and Application", Composites: Part A, Vol. 30, pp. 1055-1071, 1999.

۶- پی نوشت

1- Peptization

۴- نتیجه گیری

- ۱- در این تحقیق برای اولین بار از مایکروویو به عنوان منبع گرمایشی برای سنتز نانو آلفا آلومینا استفاده شد. در اثر گرمایش ژل بوهمیت درون بوته‌های کاربید سیلیسیم به مدت ۲۰ دقیقه در مایکروویو، آلفا آلومینا تشکیل شد.
- ۲- در اثر عملیات والختی بوهمیت در $\text{pH} = 4$ ، سل پایدار با پتانسیل زتای $+54$ به دست آمد.
- ۳- همگن بودن گرمایش در سطوح ملکولی و سرعت بالاتر گرمایش با مایکروویو باعث شده ذرات با ابعاد ریزتر سنتز شود و توزیع باریک‌تری از اندازه ذرات را داشته باشیم. همچنین گرمایش با مایکروویو در زمان‌های کوتاه‌تر در مقایسه با گرمایش‌های مرسوم امکان‌پذیر است. بنابراین صرفه‌جویی در زمان و انرژی از دیگر مشخصه‌های استفاده از مایکروویو نسبت به روش‌های مرسوم گرمایش است.

۵- مراجع

- [1] R. Vaben and D. Stover, "Processing and Properties of Nanophase Ceramics", Journal of Material Processing Technology, Vol. 92-93, pp. 77-84, 1999.
- [2] N. Bahlawane and T. Watanabe, "New Sol-Gel Route for the Preparation of Pure α -Alumina at 950°C", J. Am. Ceram. Soc., Vol. 9, pp. 2324-2326, 2000.