

مطالعه آزمایشگاهی مدول الاستیسیته دینامیکی گروت‌های پایه سیمانی با استفاده از تکنولوژی نانو و میکرو مواد

میثم شیرزاد شهریور*

کارشناس ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

امین قلی زاد

دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

Meysam.shirzad.1992@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

چکیده:

روش اندازه گیری سرعت گذر امواج اولتراسونیک بعنوان ابزاری برای آزمایش مصالح و به منظور تعیین کیفیت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت گذر امواج اولتراسونیک از جامدات به دانسیته و مشخصات الاستیسیته آنها بستگی دارد. کیفیت برخی از مواد در بعضی موارد بستگی به میزان سختی و الاستیسیته آنها دارد، بنابراین اندازه گیری سرعت گذر امواج در چنین مصالحی می تواند برای تعیین کیفیت و خصوصیات الاستیکی این مواد مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به کاربرد گروت‌های پایه سیمانی در صنعت سازه در پر کردن فاصله بین اعضای سازه‌ای و فونداسیون‌های بتنی و نیاز به توانایی جذب و انتقال انواع بارهای استاتیکی و دینامیکی توسط گروت به فونداسیون، همواره مهندسين سازه نیازمند گروتی با کیفیت، مقاومت و دوام بالا هستند. برای دستیابی به این مهم گروت باید دارای ساختار درونی مستحکم و با حداقل خلل و فرج و حفرات داخلی باشد تا بخوبی در شرایط مختلف جوی اعم از ذوب و انجمادهای متوالی و سایر شرایط نامساعد که در طول دوران سرویس، سلامت و کیفیت آن را تهدید می کند انجام وظیفه کند. جهت بررسی این ویژگی‌ها یکی از بهترین راه کارها تست سرعت عبور امواج اولتراسونیک از داخل نمونه های گروت هست که در این مقاله انجام شده و نتایج آن در قالب نمودارها و جداول برپایه سرعت عبور امواج و مدول الاستیسیته دینامیکی مقایسه شده است. نتایج در بسیاری از موارد حاکی از افزایش مدول الاستیسیته دینامیکی بر اثر اصلاح ترکیب گروت با پودر نانوسیلیس و میکروسیلیس است بطوری که با جایگزینی نانوسیلیس و میکروسیلیس به ترتیب با ۱ و ۲۰ درصد وزنی سیمان در ترکیب گروت، افزایش ۶۴ درصدی مدول الاستیسیته دینامیکی حاصل گردیده است.

کلید واژگان: مدول الاستیسیته دینامیکی، گروت انبساطی، سرعت عبور امواج اولتراسونیک، نانوسیلیس، میکروسیلیس

۱- مقدمه

جدول ۱: طرح اختلاطهای اجرا شده در این پژوهش

فوق روان کننده kg/m ³	ماسه kg/m ³	میکروسیلیس kg/m ³	نانوسیلیس kg/m ³	سیمان kg/m ³	w/c	نام طرح اختلاط
1.2	1920	0	0	400	0.4	GN0M0
1.2	1920	20	0	380	0.4	GN0M5
1.2	1920	40	0	360	0.4	GN0M10
1.2	1920	60	0	340	0.4	GN0M15
1.2	1920	80	0	320	0.4	GN0M20
1.2	1920	100	0	300	0.4	GN0M25
1.2	1920	0	4	396	0.4	GN1M0
1.2	1920	0	8	392	0.4	GN2M0
1.2	1920	0	12	388	0.4	GN3M0
1.2	1920	20	4	376	0.4	GN1M5
1.2	1920	40	4	356	0.4	GN1M10
1.2	1920	60	4	336	0.4	GN1M15
1.2	1920	80	4	316	0.4	GN1M20
1.2	1920	20	8	372	0.4	GN2M5
1.2	1920	40	8	352	0.4	GN2M10
1.2	1920	60	8	332	0.4	GN2M15
1.2	1920	80	8	312	0.4	GN2M20
1.2	1920	20	12	368	0.4	GN3M5
1.2	1920	40	12	348	0.4	GN3M10
1.2	1920	60	12	328	0.4	GN3M15
1.2	1920	80	12	308	0.4	GN3M20
***	***	***	***	***	**	GJ

نمونه‌های مکعبی ۵ سانتی متری تولید شده منطبق بر طرح‌های اختلاط مذکور تا رسیدن به سنین ۵۶،۲۸ و ۷۴ روزه نگهداری شده و در سن مورد نظر به شرح ذیل تحت آزمایش سرعت عبور امواج قرار گرفتند. لازم به ذکر است در کد طرح اختلاط‌های مذکور منظور از عدد مقابل حرف N درصد نانوسیلیس و عدد مقابل حرف M درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان است. (بطور مثال GN2M15 بیانگر گروت حاوی ۲ درصد نانوسیلیس و ۱۵ درصد میکروسیلیس است).



شکل ۱- قالب گیری نمونه های آزمایشگاهی گروت

مهندسين سازه و بهره‌بردار کارخانجات نیاز دارند که تجهیزات و ماشین آلات به طور محکم و استوار و تراز در جای خود قرار گیرند تا ایمن و مطمئن کار کنند. لذا همیشه نیاز به ماده‌ای داشتند تا فاصله بین پایه دستگاه‌ها و فونداسیون بتنی آن را کاملاً پر کرده و بارهای استاتیکی و دینامیکی دستگاه را به طور کامل به فونداسیون انتقال دهد. مهم ترین مزایای گروت‌ها این است که مکانی که در آن گروت ریخته می شود را کامل پر می کند. گروت مصرفی با کاربری مورد نظر در این مطالعه باید خاصیت غیر انقباضی نیز داشته باشد.

علاوه بر این گروت‌ها به گونه‌ای طراحی شده اند که توان جذب نیروهای وارد و انتقال آن‌ها را به بخش زیرکار داشته باشد برای مثال در هنگام نصب انواع ماشین آلات نیروهای وارده از آنها توسط گروت به فونداسیون بتنی منتقل می شود. گروت‌ها باعث مقاومت‌های مطلوب و مطمئن و همچنین اتصال پایدار بین سازه‌ها و سطح زیر کار می شوند [۱].

روش اندازه گیری سرعت گذر امواج اولتراسونیک بعنوان ابزاری برای آزمایش مصالح و به منظور تعیین کیفیت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت گذر امواج اولتراسونیک از جامدات به دانسیته و مشخصات الاستیسیته آنها بستگی دارد.

کیفیت برخی از مواد در بعضی موارد بستگی به میزان سختی و الاستیسیته آنها دارد. بنابراین اندازه گیری سرعت گذر امواج در چنین مصالحی می تواند برای تعیین کیفیت و خصوصیات الاستیکی این مواد مورد استفاده قرار گیرد.

سرعت پالس مافوق صوت (UPV) یک تکنیک غیر مخرب است که شامل اندازه گیری صوت درون مصالح به منظور پیش بینی مقاومت مصالح، کشف وجود عیوب داخلی مانند ترک، حفره‌ها، پوسیدگی و سایر عیوب می باشد.

قوت این روش در یافتن تغییرات کلی در شرایط موجود (مانند وجود نواحی با بتن ضعیف) به واسطه ساختار صدا می باشد [۲].


۲- روش انجام پژوهش

در این پژوهش جهت بهبود کیفیت گروت تلاش شده است با کاربرد میکرو و نانوسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی به اصلاح ترکیب گروت پرداخته شود لذا ۲۲ طرح اختلاط با استفاده از ۱۰،۱۵،۲۰، ۲۵٪ میکروسیلیس و ۱، ۲، ۳ و ۳٪ نانوسیلیس به عنوان جایگزین سیمان و ترکیب‌های مختلف این دو ماده در گروت ارائه گردید که در جدول ۱ قابل مشاهده است.

جدول ۲- نتایج مربوط به آزمایش سرعت پالس اولتراسونیک

شماره طرح اختلاط	کد طرح اختلاط	زمان عبور امواج میکروثانه	Ed ۲۸ روزه MPa	Ed ۵۶ روزه MPa	Ed ۷۴ روزه MPa
1	GN0M0	14.97	21238.7	22831.7	23311.1
2	GN0M5	15.2	21240.7	23029.4	23572.2
3	GN0M10	14.7	23191.8	25308.1	26099
4	GN0M15	14.4	24113.4	26580.5	28036
5	GN0M20	13.83	25429.3	28285.1	29425.2
6	GN0M25	14.55	24723.4	27064.3	27700.6
7	GN1M0	12.9	27671.6	31881.1	33479.1
8	GN2M0	13.2	28370.9	32629.3	34293.4
9	GN3M0	14.2	24797.5	27574.8	28913.1
10	GN1M5	14.2	27891.4	31573.1	32712.8
11	GN1M10	13.1	29456.8	33639.7	34914.3
12	GN1M15	12.9	30878.1	35500.5	37299.7
13	GN1M20	12.8	31790.2	36673.4	38543.7
14	GN2M5	12.8	30298.9	34601.3	36416.9
15	GN2M10	12.69	31250.4	35063	36528.2
16	GN2M15	12.83	29498.9	33329.1	34698.9
17	GN2M20	13.42	28899.5	32691.1	34116.8
18	GN3M5	13.4	27899.5	31861.2	33126.8
19	GN3M10	13.55	27326.5	30809.1	31979.4
20	GN3M15	13.2	26797	30159	31273.4
21	GN3M20	13.69	25845.6	28745.5	29723.5
22	GJ	13.2	29320.1	32017.6	32865.4

جدول ۲ شامل نتایج کلی آزمایش سرعت عبور امواج اولتراسونیک گروت است که در شکل ۳ جهت مقایسه و تحلیل آماری بر مبنای مدول الاستیسیته دینامیکی در قالب نمودار نمایش داده شده است.



شکل ۳- نتایج کلی مدول الاستیسیته دینامیکی

در شکل ۳ دسته‌های ۳ تایی از نمودارهای مدول الاستیسیته دینامیکی بر حسب مگاپاسکال مشاهده می‌شود که مربوط به طرح اختلاط‌های مختلف در سنین ۲۸، ۵۶، و ۷۴ روزه تحت شرایط مناسب نگهداری می‌باشند. در این نمودار فراز و فرودها و نقاط اوج نمودار به چشم می‌خورند که در ادامه به تحلیل جز به جز نمودار فوق می‌پردازیم.

۳-۲- بررسی نمودارهای مدول الاستیسیته دینامیکی

نمونه‌های گروت حاوی میکروسیلیس

در ابتدا به بررسی ۶ طرح اختلاط ابتدایی این پژوهش یعنی گروت عادی و گروت‌های حاوی ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵٪ میکروسیلیس جایگزین سیمان پرداخته شده و نتایج طی شکل ۴ ارائه می‌گردد.

پالس‌هایی که توسط یک مبدل منتشر می‌شوند از میان مصالح منتقل می‌شوند و توسط مبدل دیگر دریافت می‌شوند، به گونه‌ای که در فاصله L از مبدل فرستنده قرار می‌گیرند. زمان انتقال T بر حسب میکروثانه از اولین پالس دریافت شده توسط دریافت کننده به وسیله ابزار الکترونیکی و به طور دقیق مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد. پس از آن با استفاده از روابط ذیل مدول الاستیسیته دینامیکی گروت محاسبه می‌گردد. در شکل ۲ تصویری از دستگاه مبدل سرعت پالس اولتراسونیک مورد استفاده در این پژوهش مشاهده می‌گردد.

$$V=L/T$$

L: طول مسیر بر حسب میلیمتر

T: طول زمان انتقال نوسان بر حسب میکروثانه

مدول الاستیسیته دینامیکی جامدات الاستیک با فرمول زیر نمایش داده می‌شوند:

$$E_D = V^2 \cdot Q \cdot \frac{(1+n)(1-2n)}{1-n}$$

Ed: مدول الاستیسیته دینامیکی

V: سرعت نوسان بر حسب کیلومتر بر ثانیه

Q: دانسیته گروت بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب

n: نسبت پواسون دینامیکی برای گروت که در این پژوهش ۰/۱۵ در نظر گرفته شده است.



شکل ۲- دستگاه مبدل سرعت پالس اولتراسونیک مورد استفاده در این پژوهش

۳- نتایج آزمایشات

۳-۱- نتایج کلی

با توجه توضیحات و ارائه مشخصات فنی و روش‌های آزمایش سرعت پالس اولتراسونیک در بخش‌های قبلی، مدت زمان عبوری امواج اولتراسونیک از داخل نمونه در سنین ۲۸، ۵۶، و ۷۴ روز محاسبه و ثبت شد که برای هر نمونه در هر سن و با هر طرح اختلاط میانگین ۳ عدد ثبت شده در جدول ۲ مشاهده می‌گردد، سپس با استفاده از روابط مذکور مدول الاستیسیته نمونه‌ها محاسبه شده و بر مبنای آن نمودارهای مربوطه ارائه گردیده است.

در این بخش به ارائه نتایج حاصل از تست تمامی نمونه‌های تولید شده در این پژوهش در قالب جداول مربوطه پرداخته شده و با ارائه نمودارهای مقایسه‌ای این نتایج تحلیل می‌شوند.




شکل ۵- نمودار مدول الاستیسیته دینامیکی نمونه‌های گروت حاوی نانوسیلیس

طبق این نمودار با اضافه شدن ۱٪ وزنی نانوسیلیس به جای سیمان شاهد افزایش حدود ۴۳ درصدی مدول الاستیسیته دینامیکی گروت هستیم که علت این موضوع را می‌توان در واکنش سریع پوزولانی نانوسیلیس و پرکردن حفرات بسیار ریز درون گروت توسط ذرات با ابعاد ریز نانوسیلیس در مقیاس نانو و دست یابی به گروتی توپرتر و متراکم تر ریشه یابی کرد.

اما در ادامه با افزایش مقدار نانوسیلیس به ۲٪ علاوه بر استفاده از فوق روان کننده‌های ممتاز و صرف هزینه ۲ برابری بابت مواد تشکیل دهنده گروت افزایش چشم گیری در مدول الاستیسیته مشاهده نمی‌شود و با توجه به تجربیات بخش‌های قبلی انتظار افت یکباره نمودار با افزایش نانوسیلیس به بیش از ۲٪ می‌رود، که در عمل نیز نمودار بیانگر این افت حدود ۲۰ درصدی نسبت طرح با ۲٪ نانوسیلیس می‌باشد و تقریباً می‌توان گفت که طرح اختلاط با افزایش فقط ۱٪ نانوسیلیس بیشتر نسبت به نقطه اوج نمودار (GN2M0) دچار افت کیفی می‌شود که چه از نظر فنی (مقاومت و مدول الاستیسیته) و چه از نظر کارایی و چه از نظر اقتصادی طرح معقولی به نظر نمی‌رسد، چرا که با این افت طرح اختلاط GN3M0 از نظر مدول الاستیسیته تقریباً هم تراز طرح اختلاط (GN0M0) قرار می‌گیرد، با این تفاوت که هزینه‌ای بیش از ۳ برابری صرف آن شده و از نظر کارایی و روانگرایی در محل کارگاه نیز مشکلات بیشتری را شامل می‌شود. با توجه به تفاسیر گفته شده به طور قطع می‌توان پیش بینی کرد که با افزایش بیش از این مصرف نانوسیلیس حتی کیفیت‌های پایین تر از گروت‌های عادی و بدون هیچ گونه موادمضافی بدست خواهد آمد.

مطالب فوق از این رو بیان گردید تا ضرورت مصرف بهینه نانو مواد تشریح گردد و این توضیح داده شود که با توجه به اندازه‌های در مقیاس نانو این مواد و سطح مخصوص بالای آنها واکنش پذیری، جذب آب و تحریک پذیری آنها بسیار بالاست و همان طور که مشاهده شد با جایگزینی ۱ و ۲ درصدی نانوسیلیس با سیمان کیفیت گروت افزایشی بسیار قابل توجه و کارآمد نشان می‌دهد به طوری که می‌تواند بسیاری از مشکلات امروزه صنعت را مرتفع کند و گره از کار بسیاری از فعالان این صنعت بگشاید اما با اندکی بی توجهی یا زیاده روی در مصرف این



شکل ۴- نمودارهای مدول الاستیسیته دینامیکی نمونه‌های گروت حاوی میکروسیلیس

با مشاهده و بررسی نمودارهای شکل ۴، در واقع به بررسی تاثیر میکروسیلیس بر خواص گروت از نظر مدول الاستیسیته و به تبع آن توپر بودن و مقاومت فشاری و دوام گروت در شرایط نامناسب جوی می‌پردازیم.

با مشاهده کلی به نمودار شکل ۴ تاثیر مثبت میکروسیلیس بر مدول الاستیسیته دینامیکی گروت مشهود است که البته میزان این افزایش در طرح اختلاط‌های مختلف متفاوت است. همانطور که مشاهده می‌شود با جایگزینی میکروسیلیس با ۵٪ وزنی از سیمان مصرفی در طرح اختلاط شاهد رشد چشم گیری در مدول الاستیسیته دینامیکی نیستیم این در حالی است که با افزایش این مقدار به ۱۵،۱۰ و ۲۰٪ نمودار با شیب قابل ملاحظه به ترتیب به میزان ۱۳،۳٪، ۱۸،۹٪ و ۲۴،۸٪ نسبت به نمونه طرح اختلاط شماره ۱ (GN0M0) افزایش نشان می‌دهد که البته کاهش شیب افزایشی نمودار در رسیدن به نقطه اوج این بخش یعنی طرح اختلاط GN0M20 مشهود است و در ادامه با افزایش جایگزینی میکروسیلیس با سیمان به میزان ۲۵٪ افت یکباره‌ای در مدول الاستیسیته دینامیکی نمونه‌های گروت مشاهده می‌شود که نشان دهنده عدم تکمیل شدن واکنش مواد پوزولانی و آب در اختلاط گروت و ایجاد خلل و فرج‌هایی در داخل نمونه‌هاست که قطعاً به کاهش مقاومت فشاری و سایر ویژگی‌های گروت از جمله دوام آن در برابر شرایط نامساعد جوی منجر خواهد شد.

۳-۳- بررسی نمودارهای مدول الاستیسیته دینامیکی نمونه‌های گروت حاوی نانوسیلیس

در این قسمت صرفاً نتایج حاصل از گروت‌های حاوی نانوسیلیس با گروت عادی مقایسه می‌گردد تا به صورت اختصاصی به تاثیر نانوسیلیس بر رفتار گروت پی ببریم و در راستای ارائه یک طرح اختلاط جامع و کارآمد برای گروت تلاش کنیم.

در شکل ۵ نمودار تاثیر جایگزینی نانوسیلیس با ۳ و ۲،۱٪ وزنی سیمان و مقایسه آنها با طرح اختلاط عادی گروت مشاهده می‌شود.

سیمان علاوه بر انجام واکنش پوزولانی با آب در داخل گروت و ایجاد چسبندگی، با حضور در خلل فرج‌های روی سطح سنگدانه‌های مصرفی و حفرات ایجاد شده بین این سنگ دانه‌ها نقش پرکنندگی و ایجاد پیوند در داخل گروت را ایفا می‌کند.

با اینکه ذرات سیمان بسیار ریز هستند اما در مقایسه با مقیاس میکرو و نانو بازم توانایی پرکردن ذرات میکروسکوپی را ندارند، حال با تمام این توصیفات و با آزمایش‌های جداگانه تاثیر میکرو و نانوسیلیس بر ویژگی‌های گروت می‌توان این استدلال را بیان کرد که حضور میکروسیلیس تا حدی حفرات و خلل و فرج‌های پر نشده توسط سیمان را جبران کرده و مابقی این حفرات که اندازه آنها قطعا در حد در مقیاس نانو هستند توسط نانوسیلیس پر می‌شوند.

علاوه بر موضوع توانایی پرکنندگی بالای میکرو و نانو مواد نباید فراموش کرد که خاصیت واکنش سریع پوزولانی و چسبندگی هر دو ماده میکروسیلیس و نانوسیلیس به مراتب بیشتر از سیمان است که همین مورد در مقاومت بالا و بهبود کیفیت گروت‌های معرفی شده در این بخش مزید بر علت شده اند.

بعد از تشریح موفقیت‌های بدست آمده در این بخش در بهبود و اصلاح برخی ویژگی‌های گروت‌ها به بررسی ادامه نمودارها می‌پردازیم که بعد از نقطه اوج نمودار سیر نزولی به خود گرفته اند و علاوه بر استفاده بیشتر از میکرو و نانو مواد و سایر مواد مضاف از قبیل مرغوبترین فوق روان کننده‌ها شاهد افت مدول الاستیسیته دینامیکی این گروت‌ها هستیم.

بیشترین شدت کاهش نمودار دقیقا بعد از نقطه اوج نمودار و با افزایش مقدار مصرفی نانوسیلیس به ۲ و ۳٪ وزنی سیمان و ترکیب آن با میکروسیلیس با درصد‌های مختلف است. در این بخش از نمودار به صورت کلی تمام طرح اختلاط‌های حاوی ۲ و ۳٪ نانوسیلیس و ترکیبات مختلف میکروسیلیس افت حداقل ۶ تا ۳۰ درصدی را نسبت به نقطه اوج نمودار یعنی طرح اختلاط GN1M20 تجربه می‌کنند که علت آن قبل از انجام آزمایشات و در زمان تولید نمونه‌های گروت در آزمایشگاه است که برای استفاده از مقادیر بیشتر نانوسیلیس و میکروسیلیس مجبور به صرف آب در نظر گرفته شده در طرح اختلاط برای حل شدن و واکنش دادن این مواد می‌شدیم. همین موضوع باعث افت کارایی گروت و مشکلات اجرایی و قالب‌گیری گروت و به تبع آن مشکل گروت ریزی در کارگاه‌های اجرای گروت ریزی و تولید گروت‌هایی متخلخل می‌شود که دلیل عمده کاهش سرعت عبور امواج اولتراسونیک و مدول الاستیسیته دینامیکی گروت همین حباب‌های محبوس در گروت هستند. علاوه بر این با تفاسیر مذکور و مشاهدات عینی در آزمایشگاه می‌توان دلیل دیگر را عدم شرکت در واکنش پوزولانی سیمان یا سایر مواد مشابه (میکروسیلیس و نانوسیلیس) در داخل گروت به علت کمبود عامل اصلی واکنش یعنی آب و باقی ماندن ذراتی بدون واکنش و بسیار خطرناک برای سلامت گروت دانست [۴].


در ادامه در مقایسه آخرین نمونه تولیدی گروت در این مقاله یعنی طرح اختلاط GJ که مربوط به نماینده گروت‌های آماده موجود در بازار است

مواد ضررهای جبران ناپذیری به بار بیاورد که هم هزینه بالای صرف شده به هدر رود و هم امکان دستیابی به کیفیتی مطلوب از بین رود.

۳-۴- بررسی مدول الاستیسیته دینامیکی گروت حاوی

ترکیبی از میکروسیلیس و نانوسیلیس

با بررسی تاثیر جداگانه میکروسیلیس و نانوسیلیس بر مدول الاستیسیته گروت و تشریح اهمیت بررسی این موضوع به نتایج مطلوبی برای ارائه گروت‌های مقاوم و با ویژگی‌های مطلوب دست یافتیم، اما با نگاه کلی به شکل ۳ مشهود است که نتایج مطلوب تر و طرح اختلاط‌های کارآمدتری وجود دارد که در دو بخش قبلی بررسی نشده اند و در واقع نقاط اوج نمودار مربوط به استفاده ترکیبی از این دو ماده با هم است لذا در ادامه با دقت بیشتری به بررسی این بخش از نمودار پرداخته می‌شود و شکل ۶ ارائه می‌گردد.



شکل ۶- نمودار مدول الاستیسیته دینامیکی نمونه‌های گروت حاوی ترکیبی از میکروسیلیس و نانوسیلیس

نتایج فوق شامل مقایسه بین گروت عادی و نماینده‌ای از گران قیمت ترین گروت‌های موجود در بازار با گروت‌های تولیدی در این پژوهش حاوی ترکیبی از ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵٪ میکروسیلیس و ۲، ۱ و ۳٪ نانوسیلیس جایگزین سیمان، به همراه سایر مواد افزودنی با هدف بهبود ویژگی‌های گروت می‌باشد.

طبق نمودار فوق با مقایسه بخش‌های صعودی نمودار مدول الاستیسیته دینامیکی یعنی بخش‌های مربوط به طرح اختلاط‌های GN1M5، GN1M10، GN1M15 و GN1M20 افزایش به ترتیب ۴۰، ۴۹، ۶۰ و ۶۴ درصدی مدول الاستیسیته دینامیکی گروت‌ها نسبت به طرح اختلاط شماره ۱ مشهود است و در بررسی نرخ رشد شیب این نمودارها هم می‌توان گفت افزایش یکباره شیب نمودار بر اثر استفاده هم زمان ۱٪ نانوسیلیس و ۵٪ میکروسیلیس قابل توجه بوده و نمودار تقریباً با شیب یکسانی تا طرح اختلاط GN1M15 پیش می‌رود ولی علاوه بر رشد نمودار بر اثر استفاده از طرح اختلاط GN1M20، شیب افزایشی نمودار نرخ کمتری به خود می‌گیرد اما موضوع قابل ذکری که می‌توان به آن اشاره کرد رسیدن به نقطه اوج نمودار کلی مدول الاستیسیته دینامیکی است بیانگر تاثیر مثبت و به ثمر رسیدن جایگزینی همزمان میکروسیلیس و نانوسیلیس با مقادیر به ترتیب ۲۰ و ۱ درصد وزنی سیمان است. که علت آن را می‌توان در عملکرد سیمان و سایر مواد پوزولانی ریشه یابی کرد، به این ترتیب که

میکروسیلیس تا حدی حفرات و خلل و فرج‌های پر نشده توسط سیمان را جبران کرده و مابقی این حفرات که اندازه آنها قطعا در حد مقیاس نانو هستند توسط نانوسیلیس پر می شوند و به این ترتیب ترکیبات گروت حاوی مقادیر مشخص و محدودی از ترکیب این دو ماده مدول الاستیسیته بالاتری نسبت به سایر گروت‌ها را کسب می کند.

۵- این هشدار لازم به ذکر است که با استفاده بیش از حد مقادیر ترکیب میکرو و نانوسیلیس (بیش از ۲۰٪ برای میکروسیلیس و بیش از ۱٪ برای نانوسیلیس) افت شدید مدول الاستیسیته دینامیکی به علت کاهش شدید اسلامپ و مشکلات قالب گیری و گروت ریزی و در نتیجه تولید گروت متخلخل اتفاق می افتد.

مراجع

- [1]-R. Manikandan, K Ramamurthy, 'Effect of curing methods on characteristics of cold bonded fly ash aggregates', Cement and Concrete Composites, 30, 2008, 848-85.
- [2]- MR Jones, MJ McCarthy, A McCarthy, "Moving fly ash utilization in concrete forward: a UK perspective", International ash utilization Symposium, Paper#113, 2003.
- [3]- Pipilikaki, P. Katsioti, M. Gallias, J.L.; "Performance of limestone cement mortars in a high sulfates environment", Construction and Building Materials; (23): p. 1042 - 1049, 2009.
- [۴]- متا و مونته ئیرو، ۱۳۸۳، "ریزساختار، خواص و اجزای بتن (تکنولوژی بتن پیشرفته)" ترجمه رضانیانپور، ع. قدوسی، پ. گنجیان، ا. چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.
- [5]- Cyr, M. Lawrence, P. Ringot, E.; "Efficiency of mineral admixtures in mortars: quantification of the physical and chemical effects of fine admixtures in relation with compressive strength", Cem Concr Res 36(2): p.264 -77, 2006.
- [۶]- کتاب ۲۰۰ پرسش و پاسخ در زمینه تکنولوژی بتن، مصطفی احمدوند، انتشارات سینه سرخ، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱.
- [۷]- فرشاد وزین مراد، مصطفی احمدوند و محمد مهدی خدایرست، بکارگیری مواد نانویی در تولید بتن، یازدهمین همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن (ACI)-شاخه ایران.
- [۸] شیرزاد شهریور، میثم، "بهبود ویژگی‌های گروت پایه سیمانی با استفاده از نانو و میکرو مواد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی؛ دانشگاه محقق اردبیلی، ۱۳۹۵.

می توان بیان کرد که با وجود بهبود ۳۸ درصدی مدول الاستیسیته دینامیکی نسبت به طرح اختلاط شماره ۱، کیفیت بسیار پایین تری نسبت به بسیاری از طرح اختلاط‌های ارائه شده در این مقاله دارد.

۵- نتیجه گیری نهایی

۱- مدول الاستیسیته دینامیکی که در این مقاله با استفاده از آزمایش سرعت امواج اولتراسونیک عبوری از داخل نمونه‌ها و روابط مربوطه به دست آمد، معیاری است جهت مقایسه کیفیت، مقاومت، توپر یا متخلخل بودن و یا حتی دوام گروت.

با استناد به نتایج بدست آمده در این مقاله تاثیر مثبت میکروسیلیس بر مدول الاستیسیته دینامیکی گروت مشهود است. به ترتیب با جایگزینی میکروسیلیس با ۱۵،۱۰ و ۲۰٪ وزنی سیمان مدول الاستیسیته دینامیکی گروت به میزان ۱۳،۳٪، ۱۸،۹٪ و ۲۴،۸٪ نسبت به نمونه طرح اختلاط شماره ۱ (GN0M0) افزایش می یابد.

۲- با اضافه شدن نانوسیلیس به طرح اختلاط گروت به عنوان جایگزین ۱٪ وزنی سیمان افزایش حدود ۴۳ درصدی در مدول الاستیسیته دینامیکی گروت مشاهده می شود که علت این موضوع را می توان در واکنش سریع پوزولانی نانوسیلیس و پر کردن حفرات بسیار ریز درون گروت توسط ذرات با ابعاد ریز نانوسیلیس در مقیاس نانو و دست یابی به گروتی توپرتر و متراکم تر دانست.

۳- نقطه اوج نمودار کلی مدول الاستیسیته دینامیکی همزمان با جایگزینی همزمان میکروسیلیس و نانوسیلیس با مقادیر به ترتیب ۲۰ و ۱ درصد وزنی سیمان اتفاق می افتد بطوری که نتایج آزمایش طرح اختلاط GN1M20 افزایش ۶۴ درصدی نسبت به طرح اختلاط شماره ۱ (گروت عادی) نشان می دهد. که علت آن را می توان در عملکرد سیمان و سایر مواد پوزولانی ریشه یابی کرد، به این ترتیب که این مواد علاوه بر انجام واکنش پوزولانی با آب در داخل گروت و ایجاد چسبندگی، با حضور در خلل فرج‌های روی سطح سنگدانه‌های مصرفی و حفرات ایجاد شده بین این سنگ دانه‌ها نقش پرکنندگی و ایجاد پیوند در داخل گروت را ایفا می کند.

۴- با اینکه ذرات سیمان بسیار ریز هستند اما در مقایسه با مقیاس میکرو و نانو باهم توانایی پر کردن ذرات میکروسکوپی را ندارند، حال با تمام این توصیفات و با آزمایش‌های جداگانه تاثیر میکرو و نانوسیلیس بر ویژگی‌های گروت می‌توان این استدلال را بیان کرد که حضور

Laboratory Evaluation of Dynamic Modulus of Elasticity Cement-Based Grout to Improve the Quality by Using Nano and Micro-Technology

Meysam Shirzad Shahrivar

MSc in Structural Engineering, Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili

Amin Golizad

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili

Abstract:

Measurements of the speed of passing ultrasonic waves are used to determine the quality and strength of materials. Velocity of ultrasonic waves of solids depends on the density and elasticity characteristics. The quality of material depends on the firmness and elasticity of the, so measurement of the speed of passing waves can be used to determine the quality of and elastic properties. According to the application of cement based grout to bridge the gap between the members and the concrete foundation and the ability to absorb and transmit static and dynamic loads by grout into the foundation, structural engineers need to grout with high quality, strength and durability that has a strong internal structure and with minimal pores and cavities inside. Ultrasound waves passing speed test is done to check these features and its results are presented based on dynamic modulus of elasticity. The results show that the modified grout mix with nano-silica, silica fume, and dynamic modulus of elasticity increased so that by replacing 1% nano-silica powder and 20% micro silica powder in grout combination with cement, dynamic modulus of elasticity increased to 64%.

Keywords: Grout, Dynamic modulus of elasticity, Durability of grout, Nano-silica, Micro-silica