

ساخت حسگر گاز NO₂ مبتنی بر نانوذرات ZnMn₂O₄

مهسا مجیری اندانی*، پرویز کاملی، سعید سالاری، مهدی رنجبر

گروه پژوهشی فیزیک ماده چگال تجربی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده: NO₂ به عنوان یک گاز سمی در محیط زیست و صنعت، به وفور تولید می شود و نیاز به آشکار سازی دارد. در این پژوهش سنجش گاز NO₂ با استفاده از نانوذرات ZnMn₂O₄ ساخته شده از طریق یک فرآیند ساده هم رسوبی مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار و مورفولوژی سطح نمونه های تهیه شده به ترتیب توسط پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طیف پراش اشعه ایکس نشان می دهد که ساختار نمونه به خوبی و بدون ناخالصی شکل گرفته است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که نانوذرات به صورت نانو صفحه های با ضخامت میانگین ۳۰ nm شکل گرفته اند. اندازه گیری های سنجش گاز با قرار دادن حسگر در معرض ۰/۵ درصد گاز NO₂ در دماهای بین ۱۵۰°C تا ۳۷۵°C انجام شد. اندازه گیری های انجام شده بر حسب دما، بیشینه پاسخ را در دمای ۳۰۰ درجه، به ۰/۵ درصد گاز NO₂ نشان داد. همچنین حسگر ZnMn₂O₄ یک سیگنال الکتریکی تکرار پذیر و پایدار را نشان داد. از این رو، نانوذرات ZnMn₂O₄ دارای پتانسیل امیدوار کننده ای در زمینه حسگرهای گاز هستند.

واژگان کلیدی: هم رسوبی، حسگر گاز، مورفولوژی، ZnMn₂O₄

mojiri@ph.iut.ac.ir

انتخابی سنجش گاز وجود دارد که بتوانند دی اکسید نیتروژن را در غلظت های پایین شناسایی نمایند [۱ و ۲].

حسگرهای گاز ابزاری حیاتی برای نظارت بر هوا و حفظ محیط زیست در میان تعداد دیگری از فناوری های ایمنی می باشند. در سال های اخیر، انواع مختلفی از حسگرهای گاز ساخته شده اند که از جمله این حسگرها می توان به حسگرهای نیم رسانای اکسید فلزی، حسگرهای گاز کاتالیزوری، حسگرهای الکتروشیمیایی، حسگرهای گاز اپتیکی، حسگرهای گاز صوتی و حسگرهای گاز مقاومت شیمیایی اشاره کرد [۳]. در میان انواع حسگرهای گاز، حسگرهای نیم رسانا به دلیل حساسیت بالا، سهولت استفاده، سرعت پاسخ گویی زیاد و ثبات و پایداری طولانی مدت، گزینه مناسبی برای کاربردهای گوناگون محسوب می شوند. سازوکار این حسگرها بر پایه تغییرات هدایت الکتریکی است. هنگام وقوع واکنش بین مولکول های اکسیژن جذب شده و گازهای احیا کننده/اکسید کننده، هدایت الکتریکی تغییر می کند. این تغییر

۱- مقدمه

گازهایی وجود دارند که حتی در غلظت های بسیار پایین نیز به شدت سمی و کشنده اند. این گونه گازها به عنوان گازهای سمی شناخته می شوند. به عنوان مثال گاز نیتروژن دی اکسید (NO₂) یک گاز قهوه ای مایل به قرمز و دارای بوی تند است که از منابع مختلفی همچون آگزوز خودروها، سوزاندن سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای از کارخانجات آزاد می شود. این گاز می تواند در واکنش های شیمیایی با سایر آلاینده ها قرار گرفته و منجر به تولید ازن و باران اسیدی شود. بر اساس مطالعات اخیر، قرار گرفتن انسان در معرض غلظت های پایین NO₂ (حدود ۳ ppm) می تواند باعث تحریک گلو و سیستم تنفسی، سوزش چشم، خستگی و حالت تهوع شود. در حالی که افزایش غلظت می تواند باعث بیماری های شدید تنفسی و حتی مرگ شود. بنابراین، به منظور حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان، نیاز فزاینده ای به دستگاه های حساس و

۲-۱- ساخت نانوذرات $ZnMn_2O_4$

تاکنون در پژوهش های مختلفی برای ساخت نانوذرات منگنات روی از چندین روش استفاده شده است، از جمله روش سل-ژل، روش هم-رسوبی، روش حالت جامد و روش هیدروترمال [۵]. در این پژوهش برای سنتز نانوذرات منگنات روی به شرح زیر عمل شد.

ابتدا پلی وینیل پیرولیدون به مقدار ۰/۱۱ گرم به ۵۰ میلی لیتر اتیلن گلیکول اضافه می شود و برای تشکیل یک محلول شفاف هم زده می شود. سپس استات روی $(Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O)$ به مقدار ۰/۱۱۴ گرم به صورت پودری به این محلول اضافه می شود و پس از آن ۰/۲۴۵ گرم استات منگنز $(Mn(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O)$ در محلول حل می شود. سپس محلول به دست آمده (درون بشر) به مدت ۸۰ دقیقه در دمای $170^\circ C$ حرارت داده می شود. بعد از اتمام حرارت دهی، اجازه داده می شود محلول به طور طبیعی تا دمای $80^\circ C$ خنک شود. سپس حلال را از آن خارج کرده و رسوب خیس باقی مانده درون بوتله چینی قرار داده می شود. در نهایت نمونه در دمای $500^\circ C$ به مدت چهار ساعت با آهنگ یک درجه بر دقیقه باز پخت می شود [۷].

۲-۲- روش انجام سنجش حسگری گاز




مقدار ۰/۰۰۴ گرم از پودر $ZnMn_2O_4$ با ایزوپروپانول مخلوط شد و به خمیر تبدیل شد. خمیر تهیه شده با استفاده از ابزار قلمو، روی زیرلایه هایی از جنس آلومینا که قبلاً به روش کند و پاش پوششی از الکترودهای طلا روی آنها اعمال شده بود، پخش گردید (شکل ۱). سپس این ماده در دمای محیط خشک شد. همان طور که شکل ۱ نشان می دهد، سنجش در رطوبت تقریباً ثابت ۳۵ درصد به این صورت انجام می شود که نمونه داخل محفظه ی حسگری توسط گرمکن تحت دمای مورد نظر قرار می گیرد. گاز NO_2 وارد محفظه می شود. در این تحقیق پس از گذشت زمان مشخص ۴۰۰ ثانیه، پمپ روتاری روشن می شود تا گاز NO_2 باقیمانده را خارج کرده و همزمان با باز شدن پمپ، شیر ورودی هوای بیرون نیز باز می شود و هوای بیرون که اصطلاحاً گاز زمینه است وارد محفظه می شود. پس از گذشت ۲۰۰ ثانیه پمپ خاموش شده و شیر ورودی هوای بیرون بسته می شود. برای اندازه گیری مقاومت نیز از دستگاه

هدایت الکتریکی مبنای آشکارسازی گاز قرار می گیرد [۴]. با وجود تنوع زیاد حسگرهای گاز مبتنی بر اکسید فلزی محققان همچنان به جستجوی مواد حسگر گازی موثرتر با حساسیت بالا، زمان واکنش سریع و گزینش پذیری برای تشخیص گازها در غلظت های پایین تر می پردازند.

اکسیدهای فلزی نانوساختار سه تایی هنگام قرار گرفتن در معرض گازهای اکسنده و کاهنده، واکنش های قابل توجهی نشان می دهند. به عنوان مثال، منگنات روی $(ZnMn_2O_4)$ با ساختار اسپینل مکعبی به دلیل هزینه پایین و سازگاری با محیط زیست، به طور گسترده ای به عنوان الکتروود در باتری های لیتیوم-یونی کاربرد دارد. همچنین، منگنات روی به علت داشتن خواص مناسب ساختاری، فیزیکی و شیمیایی، در ابرخازن ها و ترمیستورها استفاده می شود و فعالیت کاتالیزوری قوی دارد. بنابراین به نظر می رسد می تواند گزینه مناسبی به عنوان یک حسگر گاز باشد [۵]. پابلو موران لازارو و همکاران نانوذرات $ZnMn_2O_4$ را از طریق یک مسیر کلوئیدی ساده و ارزان به کمک مایکروویو سنتز کردند. آزمایش های سنجش با قرار دادن حسگر در معرض غلظت های مختلف پروپان و مونوکسید کربن در محدوده دمایی ۱۰۰ تا $300^\circ C$ درجه سانتی گراد انجام گرفت. اندازه گیری های انجام شده در دمای عملیاتی $300^\circ C$ پاسخ خوبی به ۵۰۰ ppm پروپان و ۳۰۰ ppm مونوکسید کربن نشان داد [۵]. مینگانگ ژائو و همکاران یک روش رشد یافته در محل را برای ساخت معماری سلسله مراتبی سه بعدی $ZnMn_2O_4$ نشان دادند. حسگر زیستی ساخته شده پاسخ سریع، حساسیت و پایداری بالایی را نسبت به گلوکز نشان داد. این ساختار برای جمع آوری بیومولکول ها در حسگرهای زیستی مناسب است. عملکرد بهبود یافته حسگر با تثبیت گلوکز اکسیداز (Gox) در این ساختار حاصل شد. حسگر دارای سرعت پاسخ ۲ ثانیه بود و کمترین حد تشخیص ۱۰ میکرومولار داشت [۶].


در این مقاله با هدف دستیابی به مورفولوژی و ساختار بهینه $ZnMn_2O_4$ به بررسی رفتار حسگری گاز NO_2 در دماهای مختلف پرداخته شده و پارامترهای حسگری مانند زمان پاسخ، زمان بازیابی و پایداری سنجیده می شود.

۲- مواد و روش ها



شکل ۲. الف) الگوی XRD نانوذرات $ZnMn_2O_4$ ، ب) و ج) تصاویر SEM نانوذرات $ZnMn_2O_4$

انجام شد. تصاویر SEM نمونه ها در شکل ۲ ب و ج آورده شده است که تحت دو بزرگ نمایی گرفته شده است. تصاویر نشان می دهد که مورفولوژی ذرات به صورت نانو صفحات با ضخامت میانگین ۳۰ nm بوده و توزیع آن ها یکنواخت و متراکم است. همچنین، تصاویر SEM نشان می دهد ریز حفره هایی بر روی سطح



شکل ۱. نحوه چیدمان سنجش حسگری گاز

پتانسیواستات مدل Ivium که ساخت کشور هلند است، استفاده شده است. نسبت مقاومت ها $(\frac{R_a}{R_g})$ به عنوان پاسخ حسگر در نظر گرفته شده است که R_a مقاومت حسگر در هوا و R_g مقاومت در گاز هدف است. زمان های پاسخ و بازیابی به عنوان شاخص های سرعت عملکرد حسگر در نظر گرفته می شوند. زمان پاسخ بیانگر مدت زمان رسیدن حسگر به ۹۰ درصد از حداکثر تغییرات مقاومت در معرض گاز و زمان بازیابی نشان دهنده مدت بازگشت ۹۰ درصدی مقاومت به حالت اولیه پس از خارج شدن از معرض گاز است [۸]. خواص حسگری نمونه در دماهای $150^\circ C$ ، $200^\circ C$ ، $250^\circ C$ ، $300^\circ C$ ، $350^\circ C$ و $375^\circ C$ در رطوبت ثابت در ۰/۵ درصد گاز NO_2 به صورت دینامیک بررسی شد.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- مشخصه یابی


پس از ساخت نانوذرات، از مقداری پودر به دست آمده برای مشخصه یابی پراش پرتو X استفاده شد. در شکل ۲ الف الگوی پراش پرتو X نمونه آورده شده است. صفحات بلوری در ساختارها مورد تأیید است که نشان دهنده ساختار اسپینلی مکعبی است و با نمونه استاندارد (JCPDS No. 77 – 0470) مطابقت دارد [۹]. تمام پیک های الگو را می توان به $ZnMn_2O_4$ خالص بدون هیچ فاز ناخالصی نسبت داد. پارامترهای شبکه محاسبه شده برای $ZnMn_2O_4$ ، $a=5/723.03 \text{ \AA}$ و $c=9/249.85 \text{ \AA}$ است. پیک های پراش نشان می دهد که یون های Zn^{2+} با موفقیت مکان های چهاروجهی را اشغال کرده اند. به منظور بررسی ریخت شناسی سطح نمونه ها و اندازه ی ذرات، مشخصه یابی SEM بر روی نمونه ها

نانو صفحات وجود دارد که مکان های فعالی را برای واکنش با مولکول های گاز هدف فراهم می کند.




۲-۳- مکانیسم حسگر گاز $ZnMn_2O_4$

مکانیسم سنجش در حسگر گاز مبتنی بر مگنایت روی را می توان به شرح زیر توضیح داد. در اکثر حسگرهای اکسید نیمه رسانا، سنجش گاز بر اساس پدیده تغییر رسانایی یا مقاومت الکتریکی ماده به دلیل برهمکنش بین گاز هدف و ماده صورت می گیرد.

زمانی که حسگر در معرض هوا قرار می گیرد، مولکول های اکسیژن روی سطح ماده جذب شده و با الکترون ها واکنش داده و گونه های اکسیژن O_2^- ، O_2^{2-} و O^- تولید می شوند. سپس لایه بار فضایی روی سطح ماده حسگر تشکیل می شود و از آنجایی که $ZnMn_2O_4$ یک نیمه رسانای نوع P است [۱۰] و حامل های بار اکثریت حفره ها هستند، با تشکیل لایه بار فضایی، تعداد حفره ها بیشتر شده و رسانایی افزایش می یابد و مقاومت حسگر کاهش می یابد. هنگامی که سطح ماده در معرض گاز NO_2 قرار می گیرد، با گاز NO_2 واکنش می دهد که باعث افزایش غلظت الکترون در نزدیکی سطح مگنایت روی و در نتیجه کاهش بیشتر مقاومت می شود. NO_2 جذب شده مطابق با فرآیند برگشت پذیر زیر به عنوان یک پذیرنده الکترون عمل می کند [۲]:



دمای عملکرد یک حسگر گاز حساسیت آن را تعیین می کند. به طور کلی دمای کار حسگرهای اکسید فلزی در محدوده ۲۵ تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد است. در این محدوده دمایی، تشکیل یون های اکسیژن جذب شده به تغییرات دما در اندازه گیری های سنجش گاز بستگی دارد. با توجه به دمای کار، هر کدام از واکنش های زیر ممکن است انجام شوند:



زیرنویس های "gas" و "ad" به ترتیب اکسیژن گازی و جذب

شده است [۱۱].

نمودار شکل ۳ الف رفتار مقاومت در حضور و عدم حضور گاز را نشان می دهد و طبق شکل ۳ ب زمان پاسخ حسگر ۲۰۹ s و زمان بازیابی آن ۳۹/۵ s است. منحنی شکل ۳ ج و د پاسخ نمونه ی مگنایت روی بر حسب زمان را برای تشخیص ۰/۵ درصد گاز NO_2 در دماهای کاری مختلف نشان می دهد. با توجه به انتظار ما از رفتار نیمه رسانای نوع P در برابر گاز اکسند NO_2 ، هنگامی که حسگر در برابر گاز هدف قرار می گرد، مقاومت آن کاهش می یابد و با حذف گاز هدف مقاومت به حالت اولیه خود بازمی گردد. در دماهای پایین تر از 300°C ، پاسخ حسگر کم بوده است.

با افزایش دما تا 300°C ، میزان پاسخ افزایش یافته که احتمالاً به دلیل افزایش جذب سطحی مولکول های نیتروژن دی اکسید و واکنش بیشتر آن ها با اکسیژن های جذب شده روی سطح بوده است. اما با افزایش بیشتر دما از ۳۰۰ درجه سانتی گراد، پاسخ کاهش یافته که می تواند به دلیل کاهش اکسیژن های جذب شده، جدا شدن برخی اکسیژن ها از سطح، تغییر نوع یون های اکسیژن و عدم تمایل مولکول های گاز به واکنش در دماهای بالاتر به دلیل حرکت کاتوره ای آن ها باشد [۱۲].

نتایج اولیه نشان می دهد که مگنایت روی نسبت به اکسیدهای فلزی دیگر پاسخ کمتر و زمان پاسخ و بازیابی بیشتری دارد؛ اما با آرایش بهینه و استفاده از کاتالیست های مناسب می توان این ضعف را کاهش داد. به نظر می رسد جذاب ترین ویژگی مگنایت روی نسبت به سایر اکسیدهای فلزی، ترکیب شیمیایی و ساختار منحصر به فرد آن است. امکان ترکیب کاتیون های مختلف فلزی در ساختار اسپینلی، فرصت های جدیدی را برای طراحی موادی حساس تر در سنجش های حسگری فراهم می آورد.





۴- نتیجه گیری

در این پژوهش، نانو صفحات $ZnMn_2O_4$ با موفقیت از طریق روش هم رسوبی ساخته شد. حسگر $ZnMn_2O_4$ پاسخ ۱۶/۷ $\frac{R_a}{R_g}$ به ۰/۵ درصد گاز NO_2 در دمای بهینه 300°C نشان داد. همچنین این حسگر پایداری خوبی از خود نشان داد. این مطالعه، پتانسیل بالقوه اکسید اسپینل حاوی مگنیز را به عنوان ماده پیشرفته و حساس به گازها، از طریق جایگزینی مؤثر کاتیون ها تأیید می کند.

از همکاری صمیمانه خانم‌ها مینا جولایی و مهسا عقیلی در آزمایشگاه تحقیقاتی ماده چگال دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان تشکر می شود.

مراجع

1. S.W. Lee, et al., Sens. Actuators B. Chem., 255, 1788(2018).
2. S. Shendage, et al., Sens. Actuators B. Chem., 240, 426(2017).
3. D.Y. Nadargi, et al., J. Mater. Sci., 58, 559(2023).
4. A. Šutka, K.A. Gross, Sens. Actuators B. Chem., 222, 95(2016).
5. J.P. Morán-Lázaro, et al., Sensors, 18, 701(2018)
6. M. Zhao, et al., Ceram. Int., 42, 16349(2016).
7. M. Zhao, et al., Biosens. Bioelectron., 61, 443(2014).
8. M. Nemufulwi, H. Swart, W. Mdlalose, G. Mhlongo, Appl. Surf. Sci., 508, 144863(2020).
9. N.M. Juibari, A. Eslami, J. Therm. Anal. Calorim., 128, 115(2017).
10. Z. Azmoodeh, H.M. Moghaddam, S. Nasirian, Int. J. Hydrogen Energy., 47, 29971(2022).
11. T. Zhou, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces., 11, 28023(2019).
12. C. Wang, et al., Sensors, 10, 2088(2010).



شکل ۳. الف) مقاومت بر حسب زمان حسگر $ZnMn_2O_4$ در دمای $300^\circ C$ در ۵ سیکل، ب) زمان پاسخ و زمان بازیابی، ج) و د) منحنی پاسخ در دماهای مختلف

سپاسگزاری

Fabrication of NO₂ gas sensor structure based on ZnMn₂O₄ nanoparticles

M. Mojiri Andani*, P. Kameli, S. Salari, M. Ranjbar

Experimental condensed matter physics research group, Department of. Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

Abstract: NO₂ as a toxic gas in the environment and industry, is abundantly produced and needs to be detected. In this research, the measurement of NO₂ gas using ZnMn₂O₄ nanoparticles made through a simple co-precipitation, process has been investigated. The structure and surface morphology of the prepared samples have been analyzed by X-ray diffraction and scanning electron microscopy, respectively. The X-ray diffraction spectrum shows that the structure of the sample is well formed without impurities. Electron microscope images show that the nanoparticles are formed as nanoplates with an average thickness of 30 nm. Gas sensing measurements were performed by exposing the sensor to %0.5 of NO₂ gas at temperatures between 150 °C and 375 °C. The measurements made in terms of temperature showed the maximum response at the temperature of 300 °C, to %0.5 of NO₂ gas. Also, the ZnMn₂O₄ sensor showed a repeatable and stable electrical signal. Therefore, ZnMn₂O₄ nanoparticles have a promising potential in the field of gas sensors.

Keywords: Co-precipitation, Gas sensor, Morphology, ZnMn₂O₄