

مقاله پژوهشی

اثر ترکیب بهینه نانواکسید گرافن و نانوسیلیس بر دوام و خواص مکانیکی بتن غیر مسلح ساخته شده از سیمان پرتلند

کمال نصیری^۱، محمد کارکن^{۱*}، لیلا شهریاری^۲ و اکبر قنبری^۱

۱- گروه عمران، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

۲- گروه عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

تاریخ ثبت اولیه: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

چکیده

در این پژوهش اثرات ترکیب درصدهای مختلفی از نانواکسید گرافن و نانوسیلیس در بتن غیرمسلح ساخته شده از سیمان پرتلند بر خواص مکانیکی و دوام بتن مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب ۱۶ نمونه طرح اختلاط بتن حاوی نانومواد تهیه و خصوصیات فناوری نانو در آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل از آزمایشات خصوصیات مکانیکی بتن شامل مقاومت فشاری، ذوب و یخبندان و نفوذپذیری بررسی گردید. با توجه به بررسی نتایج ملاحظه شد که خواص مکانیکی بتن حاصل از ترکیب نانوسیلیس و نانواکسید گرافن بستگی مستقیم به نوع و درصد مصالح مصرفی در طرح اختلاط دارد. استفاده همزمان این دو نانومواد در ساخت نمونه‌های بتنی عموماً تاثیر منفی بر روی خواص مکانیکی بتن و پارامترهای دوام دارد، پس از آزمون و خطا بوسیله ترکیب درصدهای متفاوت این دو نانومواد، مشخص گردید که در صورت استفاده از ترکیب بهینه این دو ماده، مقاومت فشاری نمونه بتنی حاوی ترکیب ۳٪ نانوسیلیس به همراه ۱٪ نانواکسید گرافن ($NS_3G0/1$) با افزایش ۱۳٪ مواجه شده و مقاومت کششی نمونه بتنی حاوی ترکیب ۲٪ نانوسیلیس به همراه ۱٪ نانواکسید گرافن ($NS_2G0/1$) افزایش ۱۰٪ نسبت به نمونه شاهد حاصل شده و البته بهبود دوام توسط نمونه‌های حاوی ۳٪ نانوسیلیس با نرخ افزایش ۹٪ کسب شده است. ماتریس بتن تا درصد مشخصی ظرفیت پذیرش سیلیس در جهت بهبود کیفیت خصوصیات مکانیکی و پارامترهای دوام را دارا می‌باشد، پس از آن در ابتدا دچار کاهش مقاومت و سپس کاهش پارامترهای دوام بتن می‌گردد که نتایج حاصل شده از این پژوهش گواه بر این امر است.

واژه‌های کلیدی: نانواکسید گرافن، نانوسیلیس، فناوری نانو، دوام، نفوذپذیری، ذوب و یخبندان، خواص مکانیکی بتن.

۱- مقدمه

جهان را به خود اختصاص داده است. افزایش خواص مکانیکی بتن مانند مقاومت فشاری و خمشی، می‌تواند باعث کاهش مقدار سیمان مورد نیاز و ابعاد سازه‌های بتنی گردد [۱].

بتن به دلیل داشتن خصوصیات منحصر به فرد خود استفاده زیادی در پروژه‌ها عمرانی و ساخت و سازه‌های مهم در سطح

* عهده‌دار مکاتبات: محمد کارکن

نشانی: گروه عمران، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

تلفن: ۰۷۱-۵۲۲۵۱۰۰۲، دورنگار: ۰۷۱-۵۲۲۴۸۹۱، پست الکترونیکی: mo.karkon@iau.ac.ir

جلوگیری از فرسایش و استهلاک سازه‌ها، افزایش تراکم و انسجام ترکیب بتن [۶،۷]، غیرقابل نفوذ بودن ترکیب نسبت به هوا و آب، قابلیت ترکیب با هرنوع سیمان می‌باشد [۸]. بتن حاوی ۳٪ نانوسیلیس به حداکثر مقاومت خمشی می‌رسد. که نسبت به بتن شاهد دارای مقاومت بهتری است. استفاده از نانوسیلیس در نسبت‌های زیاد موجب افزایش فوق‌العاده ویسکوزیته بتن در اثر جذب آب موجود در آن و اختلال در هیدراتاسیون سیمان و در نتیجه موجب تخلخل در بتن و پائین آمدن کیفیت بتن‌ها می‌گردد. اما بدلیل فعالیت پوزولانی نانوسیلیس، مقاومت فشاری در سنین اولیه نسبت به سنین بعدی بتن افزایش می‌یابد [۹].


مخلوط‌های دارای درصد‌های کمی از نانوسیلیس (۰/۷۵٪) در مقایسه با مخلوط‌های دارای درصد بالای نانوسیلیس (۱/۵٪ و ۲٪) کمتر دچار ترک می‌گردند که دلیل آن فعالیت پوزولانی مواد نانوسیلیس است که باعث تشکیل ژل C-S-H شده و در نتیجه حفره‌های بزرگ بتن را پر کرده و مقاومت بتن را افزایش می‌دهد ولی پس از مدت زمان زیادی که این ژل‌ها خشک می‌شوند ترک ایجاد می‌گردد. ترک‌های کوچکی که در بتن ایجاد می‌گردد به دوزهای نانوسیلیس بستگی دارند [۱۰]. با اضافه کردن ۳٪ نانوسیلیس نسبت به وزن سیمان به دلیل فعالیت پوزولانی در سنین اولیه ساخت، حداکثر مقاومت فشاری حاصل می‌گردد. بتن حاوی ۳٪ نانوسیلیس به حداکثر مقاومت خمشی می‌رسد. که نسبت به بتن شاهد دارای مقاومت بهتری است. اما استفاده از ۲٪ نانوسیلیس در بتن به دلیل اینکه تاثیر مستقیم در کارائی بتن دارد بهترین مقدار درصد پیشنهاد محققین می‌باشد. به دلیل اندازه کوچک ذرات نانوسیلیس و قرار گرفتن در فضای خالی حفره‌های سنگدانه‌ها و در نتیجه کاهش اندازه حفره‌های درون بتن، بهبود رفتار و دوام بتن را به همراه داشته و باعث تراکم بهتر بتن می‌گردد که این امر به بتن اجازه می‌دهد استحکام خود را افزایش داده و از نشست و نفوذ گاز و مواد شیمیایی با تاثیر منفی بر رفتار بتن جلوگیری کند [۵،۱۰]. از خواص افزودن نانو سیلیس به بتن، افزایش مقاومت در برابر

بتن غیرمسلح یکی از انواع بتن‌های مورد استفاده در دنیا می‌باشد. در این بتن از هیچ‌گونه المان مسلح کننده‌ای استفاده نشده است و اجزای اصلی آن سیمان، سنگدانه و آب می‌باشد. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، مطالعات و پژوهش‌های زیادی جهت افزایش خواص مکانیکی آن انجام شده، که یکی از راه‌های افزایش خواص مذکور استفاده از فناوری نانو در بتن می‌باشد. فناوری نانو عبارت است از گسترش، تولید و استفاده از ابزار و موادی که ابعادشان در حد نانومتر است (نانومتر برابر با یک میلیاردم متر یا 10^{-9} متر است) [۲].

نانومواد به دلیل دارا بودن خواص در مقیاس نانو می‌توانند به طور موثر ساختار منافذ را پر کنند. بنابراین وقتی که ذرات در حد نانومتر کوچک می‌شوند باعث تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی مواد از جمله افزایش نسبت سطح به حجم می‌دهند. لذا با افزایش سطح یک ماده امکان تغییر و واکنش تعداد بیشتری از اتم‌ها امکان‌پذیر می‌گردد و با تغییر آرایش اتم‌ها خواص ماده نیز تغییر می‌یابد [۳،۴]. همین ابعاد کوچک دلیلی بر وجود خصوصیات مثبت نانومواد و همچنین انعطاف‌پذیری بهتر آن‌ها نسبت به مواد دیگر شده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشترین آسیب‌های وارد شده به بتن در نقص‌های شیمیایی ساختار سیمان است و می‌توان با استفاده از نانومواد این نقص را برطرف نمود. همچنین یکی از این مزیت‌ها افزایش هیدراتاسیون سیمان می‌باشد که باعث بهبود خصوصیات مکانیکی سازه بتنی می‌گردد [۵].

دی‌اکسید سیلیس فراوان‌ترین ترکیب اکسیدی موجود در پوسته زمین است که به ذرات این ماده که کوچکتر از ۳۰۰ نانومتر می‌باشد نانوسیلیس می‌گویند [۵]. نانوسیلیس از افزودنی‌های مهم در بتن بوده که همانند میکروسیلیکا بر پایه یک ترکیب پوزولانی است. نانوسیلیس دارای خواصی از قبیل تاثیر مستقیم بر استحکام و افزایش مقاومت بتن در برابر فشارهای کششی خارجی، مقاومت در برابر خوردگی و عوامل مخرب محیطی در بتن، واکنش‌های خوب شیمیایی،

با مواد دیگر داشته باشد و این امکان را به ما می‌دهد که با استفاده از پیوندهای کووالانسی این صفحات را به پلیمرها یا مواد دیگر پیوند بزنیم. زیست‌سازگاری بهتر این ترکیب نسبت به گرافن کاربردپذیری آن را نیز بهبود می‌بخشد. مطابق با شکل شماتیک ۱ نانواکسید گرافن در واقع همان صفحات دو بعدی گرافنی هستند که روی صفحات آن گروه‌های اکسیژنی وجود دارد. [۱۲].



شکل ۱: روش تبدیل گرافن به اکسید گرافن.


افزودن نانوگرافن، دوام بتن را در چرخه‌های ذوب و یخبندان به میزان زیادی افزایش می‌دهد، که دلیل احتمالی آن می‌تواند عدم وجود ترک یا سوراخ ریز بین کریستال‌ها در بتن حاوی گرافن باشد، که همین امر نفوذ آب به بتن را تا حد زیادی کم می‌کند، پس انجماد را کاهش و در نتیجه مقاومت در برابر انجماد و ذوب مواد را بهبود می‌دهد [۱۳]. نانوذرات گرافن با پر کردن حفره‌ها باعث رشد محصولات هیدراتاسیون و در نتیجه شکل و اندازه کریستال هیدراتاسیون می‌شوند. ساختار محصولات حاصله از هیدراتاسیون نمونه‌ها که با نانوگرافن ساخته می‌شوند ساختاری فشرده‌تر و یکنواخت‌تر تولید می‌کنند که ریز کریستال‌های متقاطع آن‌ها باعث بهبود خواص مکانیکی بتن شده و مقاومت بتن در برابر ذوب و یخبندان را ارتقاء می‌دهد [۱۴]. با افزودن نانوگرافن، محققین مشاهده کردند که تخلخل کمتری در نمونه‌های بتنی رخ می‌دهد و باعث بوجود آمدن یک ریزساختار جمع و جور می‌گردد و در نتیجه جذب آب کمتری دارند و در مقایسه با نمونه‌های بتنی کنترلی در تمام اقدامات مقاومت به یخزدایی آسیب سطحی کمتری می‌بینند [۱۵]. طبق تحقیقات

نفوذ کلرید به دلیل پرشدن فضاهای خالی بین مصالح سنگی بتن با نانوسیلیس می‌باشد. خواص مهم مقاومت در برابر نفوذپذیری کلرید و انجماد ذوب دو عنصر مهم برای دوام بتن می‌باشند. لازم به یادآوری است که دوام بتن یکی از عوامل مهم برای ارزیابی طول عمر بتن می‌باشد. هنگامی که نسبت آب به سیمان کم باشد و نانوذرات کوچک هم به شکل موثری پراکنده نگردند محل‌های تجمع آن‌ها به شکل حفره‌های ضعیف خواهد بود [۱۱، ۱].

گرافیت و الماس از عمومی‌ترین شکل کریستالی اتم کربن می‌باشند که با نحوه قرارگیری اتم‌های کربن، گرفت نرم و یا الماس سخت بوجود می‌آید. گرافیت خود از چند لایه گرافن بوجود آمده است و گرافن نیز از یک لایه اتمی نازک کربن تشکیل شده است. اتم کربن در حالت عادی یک ماده چهار ظرفیتی است یعنی در لایه ظرفیت آن ۴ الکترون دارد. اما در گرافن تنها ۳ پیوند کووالانسی بین الکترون‌ها برقرار می‌شود و یکی از این الکترون‌ها به صورت آزاد روی این صفحه گرافنی قرار دارد که این الکترون آزاد به گرافن خواص الکتریکی و حرارتی ویژه‌ای می‌دهد [۱۲]. نحوه قرار گرفتن اتم‌های گرافن باعث تشکیل سبک‌ترین و قوی‌ترین ماده در طبیعت می‌گردد که از خصوصیات آن سفتی، کشش، استحکام فوق‌العاده [۱۳]، مساحت سطح بسیار بالا و رسانایی الکتریکی و حرارتی را می‌توان نام برد. یکی از مشکلات اساسی استفاده از گرافن در بتن، آب‌گریز بودن ذرات گرافن است که این مشکل تمایل به کلوخه شدن آن‌ها و عدم ترکیب مناسب را در پی خواهد داشت. از این رو برای حل این مشکل می‌توان از نانواکسید گرافن استفاده کرد. گرافن اکساید ماده‌ای دو بعدی است با ساختار شش ضلعی و کریستالی که به صورت تک لایه ساخته شده است که بر روی صفحات آن اکسیژن وجود دارد. گروه‌های اکسیژنی باعث به هم ریختن ساختار اصلی گرافن می‌شوند بنابراین خواص اصلی آن مانند رسانایی (الکتریکی-حرارتی) را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش می‌دهند. اما وجود گروه‌های اکسیژنی اجازه می‌دهد این ماده برهم کنش بهتری

از نانو اکسید گرافن و جهت بهبود خواص مکانیکی بتن، از نانوسیلیس استفاده استفاده گردید. لازم به ذکر است که مواد آزمایش شده بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت استفاده ترکیبی در بتن، ممکن است خواص آن‌ها بهبود و یا تضعیف گردد. ابتدا مصالح مورد نیاز را دسته‌بندی کرده و پس از انجام آزمایش‌های اولیه و پایه، اقدام به ساخت بتن و نمونه‌گیری و در انتها خصوصیات مقاومتی بتن بررسی گردیده است.

مصالح مورد استفاده برای این پژوهش، سیمان پرتلند تپ ۲ تولید شده توسط شرکت فارس نو، شن و ماسه مصرفی تولید شده از معدن کوهی مرادی واقع در شیراز و فوق روان کننده دیسپرسیون پلیمری تولید شده توسط شرکت نامیکاران استفاده شده است. همچنین، آب مورد استفاده در این بتن، آب شرب شهر جدید صدرا شیراز می‌باشد. جهت دانه‌بندی مصالح استفاده شده، مقدار 500 gr از مصالح سنگی را به صورت تماما خشک، الک کرده و نمودار دانه‌بندی مصالح در شکل ۲ ترسیم شده است.



شکل ۲. دانه‌بندی مصالح سنگی.

نانوسیلیس استفاده شده در این پژوهش تولید شرکت نانوایستیس با خلوص ۹۸٪ می‌باشد. همچنین نانو اکسید گرافن مصرفی از نوع تحقیقاتی تولید شده در شرکت US Research Nanomaterial هوستون امریکا با خلوص ۹۹٪ می‌باشد.

صورت گرفته اضافه نمودن نانو اکسید گرافن در بتن تاثیرات مثبت و بهبود خصوصیات چشم گیر نتیجه داده است. پیشتر اثرات استفاده از نانو اکسید گرافن در بتن‌های غلطکی با مقاومت بالا توسط محققین بررسی شده است که نتایج آزمایشات بررسی شده نشان گر افزایش محدود خصوصیات مکانیکی و بهبود دوام بتن می‌باشد [۱۶].

استفاده از مقدار ۰/۳ درصد نانو اکسید گرافن نسبت به وزن سیمان باعث بیشترین مقاومت فشاری و خمشی به دلیل تقویت گرافن در منطقه الاستیک و ایجاد پیوند قوی بین سیمان و سنگدانه‌ها در مقایسه با بتن شاهد می‌گردد [۳]. استفاده از یک فوق روان کننده در بتن حاوی ۰/۰۳٪ وزن سیمان از نانو اکسید گرافن، بهترین اثر را نشان می‌دهد. بنابراین با افزایش نانو اکسید گرافن، ریزساختار بتن هم تغییر کرده و مقاومت فشاری سیمان نیز بهبود می‌یابد [۶، ۱۳]. طبق مطالعات و نتایج فوق استفاده از درصد های مشخصی از نانوذرات سیلیس و اکسید گرافن در بتن باعث افزایش خواص مکانیکی و کاهش نفوذ پذیری یون کلرید گردیده اند [۴، ۱۷]. نانو هیبرید های اکسید گرافن بر عملکرد خمیر سیمان تاثیر منفی می‌گذارد اما امکان افزایش مقاومت فشاری تا ۱۲٪ وجود دارد [۱۸]. با توجه به ساختار گرافن و انتظار خواص فیزیکی و شیمیایی بالای آن و همچنین عدم پژوهش و بررسی تاثیر ترکیب همزمان این دو نانو مواد در نمونه‌های ساخته شده با سیمان پرتلند باعث شد تا خواص مکانیکی، نفوذ پذیری و ذوب و یخبندان نمونه‌های مذکور با ترکیب این دو نانو مواد با نمونه‌های شاهد مورد بررسی قرار گیرد [۱۵، ۱۹]. برخی پژوهش گران با افزودن نانو گرافن بصورت محلول در آب و بدون هیچ افزودنی دیگری، افزایش تا ۹۵٪ برای مقاومت فشاری، کششی و جذب مشاهده گردیده که این بهبود باعث افزایش استحکام و دوام بتن می‌گردد [۲۰].

۲- فعالیت‌های تجربی

پس از مطالعه پژوهش‌های انجام شده توسط محققین داخلی و خارجی، جهت بهبود انعطاف پذیری و ظرفیت کششی بتن

گردید. در محاسبه این طرح اختلاط، نسبت شن درشت‌دانه به ریزدانه ۳۵ به ۶۵ قرار داده شده است. درصد رطوبت مصالح سنگی بر اساس استاندارد ASTM C127 اندازه‌گیری شده و نحوه انجام آزمایش بدین صورت می‌باشد که مقداری از مصالح سنگی وزن گردیده، درون دستگاه خشک‌کن (Oven) به مدت زمان ۲۴ ساعت در دمای 110°C قرار گرفته و سپس دوباره توزین گردیده و درصد رطوبت مصالح بر اساس خشک محاسبه گردید [۲۱]. سپس درصد رطوبت محاسبه شده از مقدار آب اختلاط کسر شده است. به منظور ترکیب صحیح نانواکسید گرافن بوسیله امواج التراسونیک به مدت ۶۰ دقیقه در آب اختلاط کاملاً پراکنده گردیده، سپس نانوسیلیس به آب اضافه شده، دستگاه به مدت ۱۵ دقیقه عملیات ترکیب را ادامه داده و در نهایت محلول بدست آمده به طرح اضافه گردیده است. در طرح‌های اختلاط طراحی شده، به جهت اختلاط بهتر از فوق روان‌کننده استفاده نموده و سعی شده در تمامی طرح‌ها مقدار روانی بتن $50 \pm 10 \text{ mm}$ باشد [۲۲].

در ابتدا بر اساس روابط و ضوابط آیین نامه ACI 211-09 طرح اختلاط اولیه طراحی گردید، سپس بوسیله آزمون و خطا طرح نهایی با مشخصات روانی مد نظر انتخاب شد. بصورت کلی در این پژوهش ۱۸ طرح اختلاط مورد بررسی قرار گرفت که شامل ۱ طرح اختلاط به عنوان نمونه شاهد، ۳ طرح اختلاط حاوی نانواکسید گرافن (جهت مشخص شدن درصد بهینه این ماده)، ۵ طرح اختلاط حاوی نانوسیلیس بوده و در ۹ طرح اختلاط دیگر هم بصورت ترکیبی از نانوسیلیس و نانواکسید گرافن با درصد‌های مشخص استفاده شده است. جزئیات طرح اختلاط در جدول ۱ آورده شده است. لازم به توضیح است که جهت کوتاه کردن نام نمونه‌ها، طرح‌های اختلاط حاوی نانواکسید گرافن با نام N_g و طرح‌های حاوی نانوسیلیس با N_s مشخص شده‌اند. نانواکسید گرافن با سه درصد $0/1$ ، $0/2$ و $0/3$ درصد وزنی جایگزین سیمان گردیده و به همین ترتیب نانوسیلیس با 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 6 درصد وزنی جایگزین سیمان شده است. جهت بررسی مقاومت فشاری بتن، ۳ نمونه در اندازه $150 \times 150 \times 150 \text{ mm}$ برای سن ۷ روزه، ۳ نمونه برای سن ۲۸ روزه و ۳ نمونه هم برای سن ۹۰ روزه تهیه

جدول ۱: طرح اختلاط بتن.

نام نمونه	شن (kg/m^3)		سیمان (kg/m^3)	نانو اکسید گرافن (kg/m^3)	نانو سیلیس (kg/m^3)	آب (kg/m^3)	فوق روان کننده (kg/m^3)
	بادامی (۶۵٪)	نخودی (۳۵٪)					
control	۶۶۵	۳۶۰	۴۳۶/۲۰	-	-	۱۶۵/۵	۶/۵۴
$N_{g0/1}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۳۵/۷۶	۰/۴۳۶۲	-	۱۶۵/۵	۶/۵۴
$N_{g0/2}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۳۵/۳۲	۰/۸۷۲۴	-	۱۷۴	۶/۵۴
$N_{g0/3}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۳۴/۸۹	۱/۳۰۸۶	-	۱۷۴	۶/۵۴
N_{s1}	۶۶۵	۳۶۰	۴۳۱/۸۳۸	-	۴/۳۶۲	۱۷۴	۶/۵۴
$N_{s1 \ g0/1}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۳۱/۴	۰/۴۳۶۲	۴/۳۶۲	۱۷۴	۶/۵۴
$N_{s1 \ g0/2}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۳۰/۹۶	۰/۸۷۲۴	۴/۳۶۲	۱۷۴	۶/۵۴
$N_{s1 \ g0/3}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۳۰/۵۳	۱/۳۰۸۶	۴/۳۶۲	۱۷۴	۶/۵۴
N_{s2}	۶۶۵	۳۶۰	۴۲۷/۴۷۶	-	۸/۷۲۴	۱۷۴	۶/۵۴
$N_{s2 \ g0/1}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۲۷/۰۴	۰/۴۳۶۲	۸/۷۲۴	۱۷۴	۶/۵۴
$N_{s2 \ g0/2}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۲۶/۶	۰/۸۷۲۴	۸/۷۲۴	۱۷۴	۶/۵۴
$N_{s2 \ g0/3}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۲۶/۱۶	۱/۳۰۸۶	۸/۷۲۴	۱۷۴	۶/۵۴
N_{s3}	۶۶۵	۳۶۰	۴۲۲/۳۴	-	۱۳/۰۸۶	۱۷۴	۶/۵۴
$N_{s3 \ g0/1}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۲۲/۶۸	۰/۴۳۶۲	۱۳/۰۸۶	۱۷۴	۶/۵۴
$N_{s3 \ g0/2}$	۶۶۵	۳۶۰	۴۲۲/۲۴	۰/۸۷۲۴	۱۳/۰۸۶	۱۷۴	۶/۵۴

۶/۵۴	۱۷۴	۱۳/۰۸۶	۱/۳۰۸۶	۴۲۱/۸	۶۶۰	۳۶۰	۶۶۵	NS ₃ g _{0/3}
۶/۵۴	۱۷۴	۱۷/۴۴۸	-	۴۱۸/۷۵۲	۶۶۰	۳۶۰	۶۶۵	NS ₄
۶/۵۴	۱۷۴	۲۶/۱۷۲	-	۴۱۰/۰۲	۶۶۰	۳۶۰	۶۶۵	NS ₆

جهت محاسبه مقاومت کششی، نمونه گیری در قالب استوانه‌ای ۱۵×۳۰ انجام شده و پس از گذشت ۷، ۲۸ و ۹۰ روز عمل آوری در آب، نمونه‌ها از حوضچه خارج شده و به مدت حداکثر ۳ ساعت در گرمخانه با دمای ۳۰°C قرار داده شده تا سطوح نمونه خشک شوند، سپس مطابق شکل ۳-b در محفظه مخصوص تست مقاومت کششی قرار داده شده و محفظه زیر جک بتن شکن قرار داده و با آهنگ بارگذاری ۰/۳ بصورت یکنواخت، نمونه به دو نیم تقسیم شده است و مقاومت کششی نمونه بدست آمده است.

آزمایش ذوب و یخبندان پی در پی در مجاورت آب یا هوا و کنترل کاهش وزن، کاهش مقاومت، افزایش حجم و کاهش مدول ارتجاعی دینامیکی مانند استاندارد ASTM C666 انجام می‌گیرد. آزمایش‌های ذوب و یخبندان در حالت اشباع طبق استاندارد فوق از پارامتر کاهش مدول ارتجاعی دینامیکی استفاده می‌گردد. بعد از تعداد مشخصی سیکل ذوب و یخبندان، درصد مدول ارتجاعی دینامیکی اولیه بدست می‌آید. که این حداقل درصد قابل قبول، یک ملاک یا ضابطه تلقی می‌شود. مثل بتنی که پس از ۳۰۰ سیکل یخبندان و آب شدگی مکرر، حداقل ۶۰ و یا ۸۰ درصد مدول ارتجاعی دینامیکی را دارا باشد آن بتن با دوام تلقی می‌گردد [۲۵].

از دست دادن جرم در آزمایش ذوب و یخبندان:


$$\Delta m_{ni} = \left(1 - \frac{m_{ni}}{m_{0i}}\right) \times 100\% \quad (1)$$

Δm_{ni} : نسبت از دست دادن جرم هر نمونه

m_{ni} : جرم نمونه i بعد از چرخه n ام

m_{0i} : جرم نمونه i قبل از چرخه است.

به صورت کلی جهت بررسی امکان اجرایی بودن این نوع بتن برای بتن‌های سازه‌ای مقاومت فشاری نمونه‌ها بررسی گردیده است. بدین منظور قالب گیری در نمونه‌های مکعبی ۱۵×۱۵ انجام گردیده و پس از گذشت ۷، ۲۸ و ۹۰ روز عمل آوری در آب، نمونه‌ها از حوضچه خارج شده و به مدت حداکثر ۳ ساعت در گرمخانه با دمای ۳۰°C قرار داده شده تا سطوح نمونه خشک شوند، سپس زیر جک بتن شکن قرار داده و با آهنگ بارگذاری ۰/۳ MPa/s بصورت یکنواخت برای تمامی نمونه‌ها، مقاومت فشاری محاسبه گردیده است. آزمایش مقاومت فشاری طبق استاندارد BS EN 12390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام شده و لازم به ذکر است، پیش از انجام آزمایش‌ها، دستگاه نیز کالیبره شده است (شکل ۳-a). این دستگاه آنالوگ بوده و ظرفیت اعمال نیروی حداکثر ۲۰۰ تن را دارا می‌باشد [۲۳، ۲۴].




شکل ۳: (a) جک بتن شکن و (b) محفظه تست کششی.


نفوذپذیری بتن را از طریق محاسبه مقدار آبی که تحت فشار از یک نمونه بتنی در یک مدت زمان مشخص عبور می کند مشخص و تعیین می کنند. که بر اساس استاندارد DIN1048 نمونه های بتن پس از عمل آوری در دستگاه آزمایش نفوذپذیری (شکل ۴) تحت فشار ثابت ۵ اتمسفر در مدت زمان ۷۲ ساعت قرار داده و مقدار نفوذ آب اندازه گیری گردید [۲۶].

۳- نتایج و بحث

پس از گذشت ۷، ۲۸ و ۹۰ روز از نمونه گیری، نمونه ها از حوضچه نگهداری بتن خارج کرده و پس از خشک شدن، خصوصیات مکانیکی نمونه ها اندازه گیری گردیده است.



شکل ۵: مقاومت فشاری نمونه های حاوی نانواکسید گرافن.



شکل ۶: مقاومت فشاری نمونه های حاوی نانوسیلیس.

میانگین نسبت تلفات جرمی هر گروه از نمونه ها باید مقدار متوسط حسابی نتایج آزمایش Δm_{ni} سه نمونه به عنوان مقدار اندازه گیری شده باشد. هنگامی که یک مقدار منفی از یک نتیجه آزمایش بدست می آید، باید صفر را در نظر گرفت. سپس، جرم مقدار متوسط حساب شده سه نمونه است. هنگامی که تفاوت بین حداکثر مقدار یا حداقل مقدار و مقدار متوسط بیش از ۱ باشد، این مقدار باید حذف شود و سپس مقدار میانگین حسابی دو مقدار باقی مانده به عنوان مقدار نماینده در نظر گرفته شود. هنگامی که تفاوت بین حداکثر مقدار و حداقل مقدار و مقدار متوسط همه بیشتر از ۱٪ باشد، مقدار متوسط باید به عنوان مقدار نماینده در نظر گرفته شود. بنابراین، برای هر گروه نسبت از دست دادن جرم Δm_n به شرح زیر تعریف شد:


$$\Delta m_{ni} = \frac{\sum_{i=1}^3 \Delta m_n}{3} \times 100\% \quad \text{رابطه ۲}$$

در این تحقیق، آزمایش ذوب و یخبندان طبق استاندارد ASTM C666 در مجاورت هوا با دستگاه آزمایش ذوب و یخبندان بتن ساخت شرکت آزمون ساز مینا مدل CO 726 انجام گردیده است.




شکل ۴: دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری آب.


باشد که ماتریس بتن، تا مقدار مشخصی ظرفیت افزایش سیلیس را دارا می‌باشد و اضافه شدن بیش از ظرفیت، کاهش مقاومت نتیجه خواهد داد. لازم به ذکر است تمامی نمونه‌های ساخته شده، شکست مطلوب از خود نشان داده که در شکل ۸ نشان داده شده است.




شکل ۷: مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی نانوسیلیس و نانو اکسید گرافن.



شکل ۹: مقاومت کششی نمونه‌های حاوی نانو اکسید گرافن.



شکل ۱۰: مقاومت کششی نمونه‌های حاوی نانوسیلیس.




شکل ۱۱: مقاومت کششی نمونه‌های حاوی نانوسیلیس و نانو اکسید گرافن.




شکل ۸: تصویر نمونه پس از اعمال بار در تست مقاومت فشاری.

بواسطه جایگزینی نانوسیلیس با بخشی از مواد چسبنده طرح اختلاط، شاهد افزایش مقاومت فشاری بوده و روند افزایش مقاومت فشاری تا ۳٪ جایگزینی ادامه پیدا کرده است که در این مقدار جایگزینی، افزایش ۱۳ درصدی در سنین ۲۸ روز نتیجه گردید. با افزایش جایگزینی مقدار نانوسیلیس، نمودار مقاومت فشاری با شیب زیاد، دچار کاهش مقاومت گردید. در مجموعه نمونه‌های حاوی نانو اکسید گرافن، نمونه حاوی ۰/۱٪ نانو گرافن، افزایش ۵٪ مقاومت فشاری نتیجه گردید. در مجموعه‌های حاوی ترکیب نانو اکسید گرافن و نانوسیلیس، بیشترین مقدار مقاومت را نمونه حاوی ۰/۱٪ نانو اکسید گرافن و ۳٪ نانوسیلیس کسب نموده، که البته با وجود افزایش مقاومت، به نتیجه نمونه شاهد رسیده و در واقع مساله کاهش مقاومت ناشی از نانو اکسید گرافن جبران شده است. هر دو ماده در مقیاس نانو استفاده گردیده، اما تمامی نمونه‌ها دچار افزایش مقاومت نشده است، شاید این مساله نشان گر این امر


نمونه‌های Ns1g0/1، Ns4g0/2 و Ns6g0/3 با کاهش شدید و غیرقابل جبران مقاومت کششی مواجه گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده که در تصاویر ۱۲ الی ۱۴ نشان داده شده است، با اضافه شدن نانو اکسید گرافن به طرح اختلاط، جذب آب بتن کاهش می‌یابد. کمترین میزان جذب آب مربوط به نمونه حاوی ۰/۲٪ نانو اکسید گرافن بود که با کاهش ۱۳٪ مواجه گردید. پس از ۰/۲٪ نانو اکسید گرافن، جذب آب بتن روند صعودی در پیش گرفت. در ترکیبات حاوی نانوسیلیس روند کاهش جذب آب تا مقدار ۳٪ نانوسیلیس ادامه داشت و در نمونه حاوی ۳٪ با کاهش ۳۱٪ جذب آب حاصل گردید. لازم بذکر است که با افزایش جایگزینی نانوسیلیس، جذب آب بتن افزایش یافت که احتمالاً این امر به علت جذب آب بالای نانوسیلیس می‌باشد.




شکل ۱۲: درصد جذب نمونه‌های حاوی نانو اکسید گرافن.




شکل ۱۳: درصد جذب نمونه‌های حاوی نانوسیلیس.



شکل ۱۵: مقدار نفوذ نمونه‌های حاوی نانو اکسید گرافن.




شکل ۱۴: درصد جذب نمونه‌های حاوی نانوسیلیس و اکسید گرافن.




شکل ۱۶: مقدار نفوذ نمونه‌های حاوی نانوسیلیس.


مقدار بهینه نانو اکسید گرافن در آزمون کشش باعث بهبود ۱۰٪ مقاومت کششی بتن گردیده که نسبت به نمونه حاوی مقدار بهینه نانوسیلیس عملکرد بهتری از خود نشان داده است. وجود مقدار ۱٪ نانوسیلیس و ۰/۳٪ نانو اکسید گرافن باعث افزایش ۱۰ درصد مقاومت کششی گردیده اما



شکل ۱۹: ذوب و ندان نمونه‌های حاوی نانوسیلیس.




شکل ۱۷: مقدار نفوذ نمونه‌های حاوی نانوسیلیس و نانواکسید گرافن.



شکل ۲۰: ذوب و یخ‌ندان نمونه‌های حاوی نانوسیلیس و اکسید گرافن.

بتن پس از عبور از سیکل‌های ذوب و یخ‌ندان، دچار کاهش مقاومت می‌گردد. مقدار رطوبت داخل بتن و میزان تخلخل بتن، بیشترین تاثیر را بروی کاهش مقاومت پس از سیکل‌های ذوب و یخ‌ندان دارند. مطابق تصاویر ۱۸ الی ۲۰ در مجموعه حاوی نانوسیلیس، در بهترین حالت، با کاهش ۰.۴٪ مقاومت فشاری مواجه شده اما در نمونه حاوی مقدار بهینه نانواکسید گرافن، مقاومت فشاری مشابه نمونه شاهد کسب گردید که نشان‌گر عملکرد قابل قبول نانواکسید گرافن در تغییرات محیطی شدید است. در نمونه‌های حاوی ترکیب این دو ماده، مقاومت فشاری پس از سیکل ذوب و یخ‌ندان در نمونه‌های $NS_{3g0/1}$ و $NS_{3g0/3}$ مشابه با نمونه شاهد بدون تغییر بوده و بیشترین کاهش مقاومت مربوط به نمونه‌های $NS_{1g0/2}$ و $NS_{2g0/1}$ بوده است.

مطابق با تصاویر ۱۵ الی ۱۷، نتایج بدست آمده از آزمون نفوذپذیری گواه بر آب‌گریزی نانواکسید گرافن می‌باشد. با افزایش مقدار نانواکسید گرافن، منافذ بتن پر شده و پس از کاهش تخلخل، بتن نفوذناپذیرتر شده که این امر باعث افزایش دوام بتن می‌گردد. همچنین نانوسیلیس عملکرد بسیار قابل قبولی در برابر نفوذ آب از خود نشان داده و تا مقدار ۰.۴٪ جایگزینی، نفوذپذیری کاهش ۰.۵۵٪ نفوذ آب به همراه داشته است. در نمونه‌های حاوی ترکیب این دو ماده، تا درصد‌های کمتر از ۰.۶٪ نانوسیلیس و ۰.۳٪ نانواکسید گرافن، بهبود عملکرد بتن در مقابل نفوذ آب مشاهده گردیده است. بیشترین مقدار کاهش نفوذپذیری در سن ۲۸ روز مربوط به نمونه $NS_{3g0/3}$ می‌باشد که این نمونه کاهش ۰.۵۶٪ نفوذپذیری را نتیجه داده است.




شکل ۱۸: ذوب و یخ‌ندان نمونه‌های حاوی نانواکسید گرافن.

گرافن می‌باشند. همچنین در نمونه شاهد به علت عدم وجود نانوگرافن، حفرات بزرگ زیاد و ساختار بهم ریخته‌ای مشاهده می‌شود که با افزایش مقدار نانوگرافن در ترکیب بتن، با ایجاد پیوندی منسجم و مستحکم بین خمیر سیمان، سبب کاهش مقدار نفوذپذیری و حفره در بلوک گردیده است.

۴- نتیجه گیری

با توجه به بررسی‌های صورت پذیرفته، در نمونه‌های غیر ترکیبی، نتایج نشان‌گر تاثیرات مثبت در خصوصیات مکانیکی بتن بوده، به طوری که نمونه‌های حاوی نانوسیلیس در حالت بهینه با افزایش ۱۵٪ برای مقاومت فشاری، ۳۰٪ مقاومت کششی در سنین ۲۸ روز و نمونه‌های حاوی نانو اکسید گرافن در حالت بهینه با افزایش ۵٪ مقاومت فشاری و کاهش ۲۰٪ حالت بهینه و افزایش ۸٪ مقاومت کششی در حالت غیر بهینه مشاهده گردید. در مورد خصوصیات دوام، تمامی نمونه‌های مورد بررسی بصورت جایگزینی غیر ترکیبی، شاهد بهبود نتایج بوده به طوری که نمونه حاوی ۰/۲٪ نانو اکسید گرافن با ۱۳٪ کاهش، بیشترین کاهش جذب در نمونه‌های حاوی نانو اکسید گرافن داشته و نمونه حاوی ۳٪ نانوسیلیس، کاهش ۳۱٪ جذب حاصل شده اما در نمونه‌های حاوی ترکیب نانوسیلیس و نانو اکسید گرافن، نمونه حاوی ۴٪ نانوسیلیس و ۰/۳٪ نانو اکسید گرافن با ۳۰٪ کاهش، بیشترین کاهش جذب را کسب نموده است. در آزمایش نفوذپذیری نتایج شباهت بسیاری با آزمایش جذب آب داشت و در حالت غیر ترکیبی نمونه حاوی ۰/۲٪ نانو اکسید گرافن با ۳۳٪ کاهش و نمونه حاوی ۴٪ نانوسیلیس کاهش ۵۵٪ حاصل گردیده اما در نمونه حاوی ترکیب بهینه این دو ماده کاهش بالقوه‌ای مشاهده نشده است. در آزمایش ذوب و یخبندان، مقاومت فشاری پس از اعمال چرخه‌های ذوب و یخ در نمونه حاوی ۳٪ نانوسیلیس با کاهش ۴٪ مقاومت فشاری، نمونه حاوی ۰/۱٪ نانو اکسید گرافن با



شکل ۲۱: (a) تصویر ریز ساختار نمونه شاهد و (b) تصویر ریز ساختار نمونه Ns3g0/1.

به منظور شناخت و درک بهتر خواص ریزساختار نمونه‌ها، نمونه‌ها تحت آزمایش میکروسکوپ الکترونیکی قرار گرفتند. در واقع به کمک انجام این آزمایش می‌توان به ساختار دورنی بلوک‌های سلولی پی برده و اثر افزایش مقدار نانوگرافن بر ترکیب بلوک را مشاهده نمود. در تصویر ریز ساختار نمونه Ns3g0/1 که در شکل ۲۱-a و ۲۱-b آورده شده است، بافت بتن یکپارچه تر شده و در آن کریستال‌های بزرگ مشاهده نمی‌گردد. این تصویر بیان‌گر تکمیل محصولات هیدراسیون و به نوعی پر شدن خلل و فرج بتن و کاهش تخلخل بتن حاوی ترکیب نانوسیلیس و نانو اکسید

- [7] A. Nishchal, *International Journal of Civil Engineering and Technology*, **7**, 2016, 345.
- [8] M. Amin, K. Abu el-Hassan, *Construction and Building Materials*, **80**, 2015, 116.
- [9] K. Behfarnia, N. Salemi, *Construction and Building Materials*, **48**, 2013, 580.
- [10] H. Du, S. Du, X. Liu, *Construction and Building Materials*, **73**, 2014, 705.
- [11] A.M. Said, *Construction and Building Materials*, **36**, 2012, 838.
- [12] M. Devasena, J. Karthikeyan, *International Journal of Engineering Science Invention Research & Development*, **1**, 2015, 307.
- [13] S.C. Devi, R.A. Khan, *Journal of Building Engineering*, **27**, 2020, 101007.
- [14] Y. Xiong, *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, **19**, 2019, 7947.
- [15] M. Gu, *Tissue Engineering Part B: Reviews*, **20**, 2014, 477.
- [16] M. Mohammadi, J. Ahmadi, and S. Mohammadi, *Concrete Research*, **12**, 1970, 109.
- [17] M. Somasri, B. Narendra Kumar, *Materials Today: Proceedings*, **43**, 2021, 2280.
- [18] R. Mowlaei, *Construction and Building Materials*, **266**, 2021, 121016.
- [19] A.K. Geim, *Science*, **324**, 2009, 1530.
- [20] S.P. Dalal, P. Dalal, *Construction and Building Materials*, **276**, 2021, 122236.
- [21] A. ASTM, C128-07a Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate, ASTM International, West Conshohocken, 2007.
- [22] N. Holmes, A. Browne, C. Montague, *Construction and Building Materials*, **73**, 2014, 195.
- [23] C. ASTM, ASTM C39: Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens. ASTM international West Conshohocken, PA, USA, 2001.
- [24] B. Standard, Testing hardened concrete, Compressive Strength of Test Specimens, BS EN, 2009, 12390.
- [25] AS. Standard, C666-97: Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing, Annual Book of ASTM Standards, 4, 2000.
- [26] G. Standard, DIN 1048 test methods of concrete impermeability to water: Part 2, Deutscher Institute Fur Normung, Germany, 1978.

کاهش ۱۳٪ و نمونه حاوی ترکیب ۳٪ نانوسیلیس و ۱٪/۰ نانواکسید گرافن بدون کاهش مقاومت مشاهده شده است. بنابراین نانوذرات اکسید گرافن باعث بهبود خصوصیات مکانیکی و دوام بتن می‌گردد که آب‌گریز بودن آن یکی از دلایل بهبود دوام بتن می‌باشد. نانوسیلیس تا زمانی که بتواند ماتریس ظرفیت سیلیسی بتن را پر نماید باعث بهبود کیفیت بتن می‌گردد. البته با ورود نانوسیلیس به بتن، بتن شکننده‌تر می‌گردد. با وجود تاثیرات مثبت هر دو نانومواد و استفاده ترکیبی در محدوده بهینه آن‌ها، تمامی نمونه‌ها دچار افزایش مقاومت و بهبود کیفیت نشده است، شاید این مساله نشان‌گر این امر باشد که ماتریس بتن، تا مقدار مشخصی ظرفیت افزایش سیلیس را دارا می‌باشد و اضافه شدن بیش از ظرفیت، با کاهش مقاومت نتیجه خواهد داد.

مراجع

- [1] N. Chalangan, N. Paslar, *CivilEng*, **1**, 2020, 264.
- [2] G.V. Hartland, L.V. Besteiro, P. Johns, A.O. Govorov, *ACS Energy Letters*, **2**, 2017, 1641.
- [3] S. Lv, *Construction and Building Materials*, **49**, 2013, 121.
- [4] E. Shamsaei, *Construction and Building Materials*, **183**, 2018, 642.
- [5] D. Napierska, *Particle and Fibre Toxicology*, **7**, 2010, 39.
- [6] P.K. Akarsh, S. Marathe, A.K. Bhat, *Construction and Building Materials*, **268**, 2021, 121093.