

بهینه سازی فرمولاسیون ژل حاصل از CMC، HPMC و PVA برای بهبود کاربردهای آرایشی، بهداشتی و دارویی با استفاده از روش سطح پاسخ طراحی مرکب مرکزی (CCD)

رضوان احمدی پور^۱، فرزانه ابراهیم زاده^{*۲،۳}

^۱ گروه شیمی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

^۲ گروه شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

^۳ گروه پژوهشهای کاربردی، مرکز تحقیقات مهندسی شیمی، نفت و پلیمر، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده: در این مقاله، ویژگی‌های ژل‌های حاصل از پلیمرهای کربوکسی متیل سلولوز (CMC)، هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز (HPMC) و پلی وینیل الکل (PVA) به عنوان توابعی از حفظ شفافیت، pH و حفظ گرانروی طی مدت ۶۰ روز، با استفاده از نرم‌افزار Design Expert و بهره‌گیری از طراحی آزمایش‌های مرکب مبتنی بر مدل CCD (طراحی مرکب مرکزی) مورد بررسی قرار گرفته است. تغییر در نسبت وزنی اجرای سازنده ژل به عنوان متغیر مستقل و تغییرات ایجاد شده در pH، شفافیت و تغییرات گرانروی ژلهای تولید شده طی مدت ۶۰ روزه به عنوان متغیر وابسته شناخته می‌شوند. تغییرات گرانروی در طول ۶۰ روز و در بازه‌های زمانی ۱، ۷، ۱۴، ۲۸، و ۶۰ روز در HPMC، CMC و پلی وینیل الکل به تنهایی نشان می‌دهد که بدون وجود یک عامل اتصال دهنده، گرانروی با گذشت زمان تغییر می‌کند. با تجزیه و تحلیل دقیق نتایج حاصل از ۱۶ آزمایش طراحی شده، فرمولاسیون بهینه ژل حاصل از ترکیب پلیمرهای CMC به نسبت وزنی ۶۸/۹ درصد، HPMC به نسبت ۲۷/۱ درصد و PVA به نسبت ۴ درصد به عنوان بهترین فرمولاسیون ژل با حفظ ساختار، شفافیت، pH در محدوده خنثی و همچنین حفظ گرانروی طی زمان پیش بینی می‌شود.

واژگان کلیدی: ژل‌های پلیمری، کربوکسی متیل سلولوز (CMC)، هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز (HPMC)، پلی وینیل الکل (PVA)، حفظ گرانروی

polychemfar@miau.ac.ir

پذیر آنها و سازگاری بالای آنها با محیط زیست و محیط‌های بیولوژیکی در سالهای اخیر نظر محققان را به خود جلب کرده است. این ژل‌ها به عنوان وسیله‌ای برای حمل دقیق داروها و مواد مؤثره در داروها و محصولات آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به بهبود عملکرد این مواد کمک

۱- مقدمه

ژل‌های پلیمری در صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی اهمیت زیادی دارند. این مواد دارای ساختار شبکه‌ای هستند که از آب یا محلول‌های آبی تشکیل شده‌اند و ساختار بسیار نرم و انعطاف

می‌کنند [۱]. همچنین، در صنایع بهداشتی و آرایشی، ژل‌ها به عنوان اصلاح کننده‌ها، تثبیت کننده‌ها و حتی مواد پاک کننده برای محصولات مانند کرم‌های پوست و شامپوها استفاده می‌شوند. علاوه بر این، ژل‌های پلیمری در تولید محصولات بهداشتی مانند ژل‌های ضد عفونی کننده نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند. در صنایع آرایشی، این ژل‌ها به عنوان مواد افزایش دهنده کنترل کننده وزن و بهبود دهنده کارایی محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرند و به استحکام بیشتر و ماندگاری محصولات کمک می‌کنند [۲].

در بین ترکیبات ژل ساز، ژل‌های پلی ساکاریدی و پایه سلولزی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد آنها بسیار مورد توجه هستند [۳]. ژل‌های پلی ساکاریدی معمولاً از پلیمرهای طبیعی مانند سلولز و مشتقات آنها تشکیل شده‌اند. این مواد از منابع طبیعی قابل تجدید تولید مانند چوب و گیاهان به دست می‌آیند و به عنوان یک جایگزین سبز و پایدار برای پلیمرهای سنتتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ویژگی‌های اصلی ژل‌های پلی ساکاریدی شامل توانایی حبس و حمل داروها، پایداری در محلول‌های آبی، ترکیب شیمیایی قابل تنظیم و تأثیر گذاری مثبت بر روی پوست و موها می‌باشد. این ویژگی‌ها باعث شده است که ژل‌های پلی ساکاریدی به عنوان مواد کلیدی در تولید محصولات دارویی، بهداشتی و آرایشی مورد توجه قرار گیرند. همچنین، این ژل‌ها می‌توانند به عنوان حامل داروها و کنترل کننده رهاسازی دارو در درمان برخی از بیماری‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرند [۴]. ژل‌های پلی ساکاریدی، به ویژه مشتقات سلولزی، مزایا و معایبی دارند. از مزایای آنها می‌توان بی‌خطری و عدم سمیت آنها را نام برد. اغلب این ژل‌ها می‌توانند بازیافت شوند و به عنوان مواد پایدار در فرآیندهای تولید دوباره مورد استفاده قرار گیرند. اما این ژل‌ها از معایبی هم برخوردارند. برخی از ژل‌های پلی ساکاریدی ممکن است در دماهای خیلی پایین یا خیلی بالا و یا در گذر زمان تغییر شکل دهند یا از حالت ژل خارج شوند [۵]. برخی از این ژل‌ها تحت تأثیر pH محیط قرار می‌گیرند و ممکن است در محیط‌های اسیدی یا بازی تغییر شکل دهند [۶]. بسیاری از پلیمرهای طبیعی و مشتقات آنها، ژل‌های فیزیکی را تشکیل می‌دهند که برگشت پذیر هستند. به ویژه، گزارش شده است که مشتقات سلولز حل شدنی در آب، مانند متیل سلولز (MC)،

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) و بنزیل سلولز، توسط گرما به ژل تبدیل می‌شوند و با خنک شدن به حالت مایع بازمی‌گردند. این پدیده به دلیل اثر حافظه ممکن است به عنوان یک ویژگی عمومی این مواد در نظر گرفته شود [۷]. همچنین برخی از ژل‌های پلی ساکاریدی به تنهایی گروانروی بالایی دارند که در برخی از موارد از جمله رهاسازی دارو مشکل ساز می‌شود [۸]. همانطور که ذکر شد پایداری بلندمدت ژل‌های پلی ساکاریدی ممکن است محدود باشد و خاصیت ژل بودن آنها در طول زمان ممکن است مختل شود. در مطالعات علوم مواد و شیمی، پایداری ژل‌ها با زمان برای بررسی تغییرات در ساختار و ویژگی‌های ژل در طول زمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد [۹]. این پایداری می‌تواند به تغییرات در شبکه‌های پلیمری داخلی ژل، تجزیه و تحلیل شکل و ابعاد ژل و سایر ویژگی‌ها اشاره کند و با تغییرات در گروانروی، ساختار داخلی ژل، شفافیت، ترکیب شیمیایی و دیگر ویژگی‌های ژل نشان داده می‌شود. این نوع پایداری ژل با زمان می‌تواند به معنای حفظ ساختار دارو در ژل، عدم تغییر در گروانروی ژل یا سایر ویژگی‌ها باشد. در کل، پایداری ژل با زمان به ویژگی‌های مهمی در طراحی و کاربرد ژل‌ها در صنایع مختلف اشاره دارد و نیاز به مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق دارد تا از کارایی و کاربرد ژل‌ها بهره‌برداری بهینه شود [۶].

ترکیبات سلولزی به تنهایی به دلیل تشکیل بسیاری از پیوندهای هیدروژنی قوی بین زنجیره‌های سلولز در فیبرها، در آب حل نمی‌شود. اصلاح زنجیره‌های سلولز با اتصال جایگزین‌های کوچک می‌تواند منجر به حل شدن در آب شود. در دو دهه گذشته، بسیاری از مطالعات به منظور بررسی ویژگی‌های تشکیل ژل، مکانیسم تشکیل ژل و ساختار شبکه ژل مشتقات سلولز با استفاده از تکنیک‌های تجربی مختلف انجام شده است [۱۰]. در بین مشتقات سلولز که در آب حل می‌شوند، از جمله کربوکسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC)، بسیار متنوع و کاربردی هستند [۱۱]. این مشتقات سلولز به دلیل عدم سمیت، سازگاری با محیط زیست، توانایی بازیافت و ویژگی‌های ژل زنی که دارند، در صنایع مختلف به ویژه در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوانی دارند. این محصولات از طریق حل شدن در آب به عنوان ضخیم کننده، ماده‌ای برای

در این مطالعه، از HPMC با شناسه محصول ۸۲۲۰۶۸ تولید شده در شاندونگ، چین، CMC با شناسه محصول ۲۱۷۲۷۴ تولید شده در یاندولونگ، چین، و PVA تولید شده در تایوان توسط شرکت اوسینا شیمی استفاده شد. همچنین از ویسکومتر بروکفیلد مدل DV-E برای اندازه گیری گروانروی استفاده شده است.

۲-۲- ساخت ژل ۱% w/w

برای تهیه ژلها، مطابق با نسبت های ذکر شده در جدول ۱، مقادیر مناسبی از هر پلیمر اندازه گیری شد به طوری که مجموع وزن پلیمرها باید برابر با یک گرم باشد. به منظور دستیابی به محلول ۱ درصد وزنی پلیمر، ۱۰۰ گرم آب مقطر آرام آرام به محلول اضافه شد. سپس، با همزدن سریع و گرمادهی تا حدود ۷۰ درجه سانتی گراد، محلول به شفافیت مطلوبی رسید. بعد از خنک شدن، ژلها در شرایط آزمایشگاه و در دمای اتاق نگهداری شدند.

جدول ۱. طراحی آزمایش های مرکب برای بررسی تأثیر متغیرهای CMC، HPMC و PVA بر ویژگی های ژل

مرتب	A: CMC	B: HPMC	C: PVA
۱	۰/۰۰۰	۰/۵۰۱	۰/۴۹۹
۲	۰/۴۹۷	۰/۰۱۲	۰/۴۹۱
۳	۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۰/۰۰۰
۴	۰/۴۹۹	۰/۵۰۱	۰/۰۰۰
۵	۰/۴۹۹	۰/۵۰۱	۰/۰۰۰
۶	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱/۰۰۰
۷	۰/۰۰۰	۰/۷۴۸	۰/۲۵۲
۸	۰/۶۷۰	۰/۱۷۰	۰/۱۶۱
۹	۰/۱۶۳	۰/۱۷۲	۰/۶۶۵
۱۰	۰/۴۹۷	۰/۰۱۲	۰/۴۹۱
۱۱	۰/۴۹۷	۰/۰۱۲	۰/۴۹۱
۱۲	۰/۳۳۱	۰/۳۳۵	۰/۳۳۴
۱۳	۱/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰
۱۴	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱/۰۰۰
۱۵	۰/۲۵۰	۰/۷۵۰	۰/۰۰۰
۱۶	۰/۰۰۰	۰/۵۰۱	۰/۴۹۹

متصل کردن، امولسیفایر، تشکیل دهنده فیلم، کمک کننده در تعلیق، سورفاکتانت، روان کننده و استحکام دهنده در محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند [۱۲].

پلی وینیل الکل (PVA) یک پلیمر شناخته شده است که بر پایه ترکیبات پلی ساکاریدی نیست و در حوزه بسته بندی اهمیت دارد. این پلیمر ترکیبی با قطبیت بالا، قیمت کم، عدم سمیت و تجزیه پذیری است، که از طریق هیدرولیز استات پلی وینیل تولید می شود. این ماده به دلیل ویژگی های برجسته ای از جمله حفظ اکسیژن، استحکام مکانیکی بالا، مقاومت شیمیایی خوب، توانایی ساخت فیلم، حلالیت عالی در آب و سازگاری با محیط زیست توجه زیادی را به خود جلب کرده است [۱۳].

در واقعیت، ساختار پلی وینیل الکل (PVA) به دلیل ویژگی های خاص خود، می تواند با ساختارهای سلولزی و دیگر پلیمرها که در آب حل می شوند واکنش های شیمیایی انجام دهد. این واکنش ها ممکن است به دلیل شکل اتصالات بین زنجیره های پلیمری اتفاق بیفتد که ساختار نهایی را تثبیت کرده و پایداری بیشتری به ساختار محصول می دهند. به عبارت دیگر، ترکیب پلی وینیل الکل با ساختارهای سلولزی می تواند به تشکیل پیوندهای شیمیایی مانند پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای کووالانسی منجر شود. این برهم کنش های شیمیایی باعث نزدیک تر شدن زنجیره های پلیمری به یکدیگر می شوند و به پایداری ساختار کمک می کنند [۱۴].

در این مقاله، از طریق استفاده از طراحی آزمایشی مبتنی بر مدل CCD (طراحی مرکب مرکزی) و اجرای ۱۶ آزمایش طراحی شده، تأثیر حضور پلی وینیل الکل در ژل حاصل از ترکیبات سلولزی CMC و HPMC و همچنین ترکیب ژل با نسبت های مختلف وزنی این پلیمرها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. از طریق بررسی تغییرات در گروانروی، میزان شفافیت و حفظ محدوده pH در حالت خنثی، بهینه سازی فرمولاسیون ژل با هدف دستیابی به ساختاری پایدار و گروانروی مطلوب حاصل می شود.

۲- بخش تجربی

۲-۱- مواد و وسایل مورد استفاده

۳- نتایج و بحث


جدول ۲. میزان شفافیت، pH و گروانروی در مدت های مختلف برای نمونه های مختلف

مرتبه	شفافیت	pH	گروانروی ^۱				
			روز ۱	روز ۷	روز ۱۴	روز ۲۸	روز ۶۰
۱	۴	۶/۳۷	۲۸/۵	۴۰/۸	۱۵۳/۶	۱۴۶/۸	۱۵۴
۲	۵	۶/۹۱	۲۴/۹	۴۱/۲	۱۰۰/۴	۲۰۲/۴	۲۲۰/۴
۳	۳	۶/۶۸	۷۹۳۰	۳۰۵۵	۲۷۷۰	۳۲۶۸	۴۷۶۷
۴	۴	۶/۷	۲۴۶۰	۲۱۱۶	۲۴۶۰	۲۴۸۳	۱۷۴۷
۵	۴	۶/۸	۲۴۷۵	۲۱۲۰	۲۴۶۲	۲۴۷۵	۱۷۸۰
۶	۵	۷/۱۸	۱۱۹	۱۸	۱۹	۲۰/۸	۲۲/۴
۷	۳	۶/۴۷	۲۸۱	۲۵۱/۲	۲۴۹/۶	۲۵۳/۶	۲۷۵/۲
۸	۴	۷/۰۴	۲۹۸/۳	۲۶۸/۸	۳۰۶	۱۱۰/۴	۳۳۹/۶
۹	۵	۶/۶۴	۳۱/۶	۲۴	۸۹/۶	۸۹/۲	۹۸/۸
۱۰	۵	۶/۹۱	۲۴/۹	۴۱/۲	۱۰۰/۴	۲۰۲/۴	۲۲۰/۴
۱۱	۵	۶/۹۵	۲۵/۹	۴۵/۲	۱۱۰/۳	۲۱۲/۶	۲۲۱/۳
۱۲	۵	۶/۸۱	۱۳۷/۷	۹۰	۴۷۰	۴۸۸/۷	۵۲۲/۷
۱۳	۴	۵/۹۲	۳۲۸۰	۱۲۰۴	۷۰۸/۸	۹۷۹	۱۰۹۳
۱۴	۵	۷/۱۸	۱۱۹	۱۸	۱۹	۲۰/۸	۲۲/۴
۱۵	۳	۶/۴۸	۱۲۷۲	۹۵۷	۱۲۹۲	۲۲۶۸	۹۱۲
۱۶	۴	۶/۳۹	۲۷/۵	۴۲/۶	۱۵۵/۵	۱۴۷/۷	۱۵۶

^۱ واحد اندازه گیری گروانروی بر حسب mPa.s است


شده است. حفظ محدوده pH در ژل های پلیمری، به ویژه در صنایع مرتبط با بهداشت، آرایشی و دارویی، اهمیت زیادی دارد. این موضوع به دلیل تأثیرات متعدد بسیار مهم است که از جمله آنها، می توان به اثرات مستقیم بر روی عملکرد و اثربخشی محصولات، سازگاری با پوست و بافت های حساس بدن، پایداری مواد افزودنی و راحتی مصرف کنندگان اشاره کرد. از این رو، حفظ محدوده pH در محصولات ژلی از اهمیت بسیاری برخوردار است و می تواند به بهبود کیفیت و عملکرد این محصولات بیانجامد. مطالعه تغییرات pH نشان می دهد که در طی آزمایش ها، مقادیر pH از ۵/۹۲ تا ۷/۱۸ تغییر می کنند. در محاسبات، مقدار pH برابر با ۷ به عنوان نقطه بهینه در نظر گرفته می شود. نمودار کانتیر تغییرات pH در شکل ۱ نمایش داده شده است و تغییرات مقادیر pH در طی زمان و با تغییرات متغیرهای مختلف قابل مشاهده است.

در این مقاله، به منظور یافتن نقطه بهینه برای تولید ژل با ساختار پایدار، از نرم افزار Design Expert 13 استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از محاسبات ANOVA و طراحی آزمایش با استفاده از روش CCD (طراحی مرکب مرکزی) انجام شد. روش CCD به عنوان یکی از طراحی های آزمایشی ارتقاء یافته، از تعداد متغیرهای مختلف در طراحی آزمایش بهره می برد و تأثیر آنها را بر پاسخ مورد نظر بررسی می کند. این روش امکان مطالعه تعاملات بین متغیرها را فراهم می کند و به بهینه سازی فرمولاسیون ها و شرایط فرآیندی کمک می کند. در این روش، مدل های محاسباتی برای بررسی پاسخ ها به گونه ای انتخاب شدند که مقدار ضریب تعیین (R^2) آنها تا حد زیادی نزدیک به ۱ باشد. ضریب تعیین (R^2) به عنوان یک معیار از تطابق بین داده ها و مدل آماری مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، باید مقادیر ضریب تعیین پیش بینی شده ($\text{predicted } R^2$) و ضریب تعیین تعدیل شده ($R^2 \text{ adjusted}$) از نظر عددی به یکدیگر نزدیک بوده و اختلاف کمتری از ۰/۲ را نشان دهند. همچنین مقادیر P-value (مقدار آماری P) باید از لحاظ عددی کمتر از ۰/۰۵ باشد. مقدار P-value به عنوان یک معیار آماری برای ارزیابی اهمیت تفاوت های آماری میان گروه ها یا متغیرها استفاده می شود. مقدار کمتر از ۰/۰۵ برای P-value به معنای اهمیت آماری نتایج است. در این مقاله، مقادیر P-value مناسب نشان می دهند که تفاوت های مشاهده شده در تحلیل داده ها معنادار هستند و نقطه بهینه برای تولید ژل با ساختار پایدار تأیید شده است. در این تحقیق، ۱۶ آزمایش مختلف بر اساس طراحی مرکب مرکزی تعریف شده است که جزئیات آنها در جدول ۱ نمایش داده شده است. از این ۱۶ آزمایش، ۵ نقطه به عنوان نقاط تکراری در نظر گرفته شده اند. این تکرارها به منظور اعتبارسنجی نتایج و بررسی دقت آزمایش ها انجام شده اند. به این ترتیب، اطمینان از صحت و قابل اعتماد بودن نتایج حاصل از این آزمایشات بهبود یافته است. در تمامی آزمایش های تولید ژل، به منظور حفظ یکنواختی و پایداری شرایط و تطابق ویژگی های مورد مطالعه، از ژل با نسبت وزنی (w/w) ۱٪ استفاده شد. در جدول ۲، پاسخ های به دست آمده از مطالعه شفافیت، اندازه گیری pH ژل ساخته شده و تغییرات گروانروی در طی مدت ۶۰ روز در ژل های حاصل از پلیمرهای ساخته شده بر اساس اطلاعات جدول ۱ نمایش داده




شکل ۲. تغییر در شفافیت ژل های ترکیبی

ژل نیز منجر می شود و افزایش مقدار وزنی حضور PVA به شدت تأثیری منفی بر روی گرانروی ژل داشته و باعث کاهش گرانروی شده است. این مسئله نشان می دهد که افزودن پلی وینیل الکل به ترکیب ژل، ممکن است به عنوان یک عامل تخریبی عمل کند و ویژگی های مثبت ژل را تضعیف کند. اما حضور مقادیر ناچیز PVA به سبب تشکیل پیوند هیدروژنی می تواند به نزدیک تر شدن رشته های پلیمری در ژل منجر شده و به ثبات و حفظ پایداری آن کمک می کند.



شکل ۳. نمودار کانتیر تغییرات گرانروی (mPa.s) در طی زمان های (a) ۱ روز، (b) ۷ روز، (c) ۱۴ روز و (d) ۲۸ روز



شکل ۱. نمودار کانتیر مربوط به تغییرات pH در ساختارهای ژل

شفافیت ویژگی بسیار مهم دیگری در مطالعات و کاربردهای مرتبط با ژل ها هستند. شفافیت به معنای توانایی دیدن اشیاء و محتوای درون یک ژل است و در مورد محصولات آرایشی، بهداشتی، دارویی و موارد دیگر اهمیت زیادی دارد. افزایش شفافیت ژل ها می تواند بر جذابیت و کیفیت محصولات تأثیر مثبتی داشته باشد و به مصرف کنندگان اطمینان بدهد که محصول شفاف و بدون اشکال است. بنابراین، اهمیت شفافیت در ژل ها از لحاظ ظاهری و عملکردی بسیار بالاست و در طراحی و تولید محصولات مختلف مانند محصولات آرایشی و بهداشتی، دارویی و موارد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. در مواد ژلی حاصل از ترکیب CMC و HPMC، ژل ها به شفافیت بالایی دست می یابند. اما با افزودن PVA به ترکیب، شفافیت این ژل ها کاهش می یابد که در شکل ۲ به وضوح این تغییرات نشان داده شده است.

همانطور که اشاره شد پلی وینیل الکل (PVA)، پلیمر غیر ساکاریدی با قابلیت ایجاد پیوند هیدروژنی و پیوند کولانسی در مجموعه سلولزی است و از طرفی از لحاظ ساختاری با ترکیبات سلولزی کاملاً تفاوت دارد. تأثیر حضور آن در پایداری ژل در شکل ۳ و در نمودارهای کانتیر در بررسی تغییرات گرانروی در زمانهای ۷ روز، ۱۴ روز، و ۲۸ روز بر حسب mPa.s نشان داده شده است. از نمودارها مشخص است که افزودن مقادیر زیادی از پلی وینیل الکل به علت عدم سازگاری با ساختار CMC و HPMC، قابلیت حفظ ساختار ژل را ندارد و به کاهش شفافیت

لذا برای مطالعه دقیقتر، داده‌های مرتبط با ویژگی‌های مهم ژل‌های پلیمری مورد بررسی قرار گرفت. این ویژگی‌ها شامل شفافیت (با مقدار ۴)، مقدار pH (با مقدار ۶/۸) و گرانروی در زمان‌های مختلف (۷ روز، ۱۴ روز، و ۳۰ روز) با مقادیر به ترتیب ۲۲۵۰، ۲۱۸۰ و ۱۷۰۰ (بر حسب mPa.s) بدست آمد که با داده‌های پیش بینی شده مطابقت دارد.


این نتایج نشان می‌دهند که ژل‌ها در طول زمان تغییراتی در گرانروی از خود نشان داده‌اند که می‌تواند به عوامل مختلفی از جمله مواد افزودنی مورد استفاده، بستگی داشته باشد. همچنین، اهمیت شفافیت و پایداری pH در محدوده مشخص خنثی در این ژل‌ها قابل تأکید است و این موارد می‌تواند ملاک مهمی برای ارزیابی کیفیت و کارایی محصولات پلیمری باشند. داده‌های واقعی با داده‌های پیش‌بینی شده تقریباً یکسان هستند که نشان می‌دهد مدل تجربی ارائه شده برای پیش‌بینی ویژگی‌های مورد مطالعه به خوبی عمل کرده و دقت خوبی در تخمین این ویژگی‌ها داشته است. این تطابق می‌تواند به معنای پایداری و قابلیت تکرار پذیری نتایج باشد و تفاوت ناچیز بین داده‌های واقعی و پیش‌بینی شده، نشان از دقت و اعتبار مدل دارد. این نتایج می‌تواند برای ارزیابی و بهبود فرآیند تولید و کنترل کیفیت محصولات استفاده شوند و به تضمین کیفیت و اثربخشی محصولات کمک کنند.

۴- نتیجه گیری

در این کار تأثیر حضور و مشارکت پلیمرهای CMC، HPMC و PVA در فرمولاسیون ژل‌های پلیمری بررسی شد. بهینه‌سازی فرمولاسیون از طریق تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از طراحی آزمایش‌های مرکب مبتنی بر مدل CCD انجام شد. نتایج نشان داد که با تلفیق نسبت‌های وزنی بهینه‌ی پلیمرها، بهترین فرمولاسیون ژل با ویژگی‌های مطلوب از جمله کنترل و حفظ گرانروی طی گذشت زمان، حفظ شفافیت و pH در محدوده خنثی به دست آمد. نتایج داده‌های حاصل از مطالعات ژل ساخته شده با فرمولاسیون پیش‌بینی شده مطابقت دارد که موفقیت روش محاسباتی را تایید می‌نماید. این تحقیق به تولید ژل‌های پلیمری با ویژگی‌های بهینه برای مصارف مختلف آرایشی و بهداشتی کمک کرده و ارزش علمی و کاربردی دارد.

با گذشت زمان و افزودن مقادیر اندکی از PVA به ترکیب ژل، گرانروی ژل حفظ می‌شود و ساختار ژلی بهبود می‌یابد. این اثر ممکن است به دلیل عملکرد PVA به عنوان یک عامل کراس‌لینک کننده و اتصال دهنده باشد و با ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین رشته‌های پلیمری و احتمال برقراری اتصالات اتری و استری، منجر به بهبود ساختار و حفظ گرانروی ژل می‌شود.

در محاسبات با نرم‌افزار برای تعیین نقطه بهینه ژل با ساختار پایدار، مقادیر عددی مورد استفاده گرانروی بهینه (بر حسب mPa.s) برابر با ۲۲۰۰، میزان شفافیت (با بالاترین مقدار ۵) و مقدار pH برابر با ۷ بود. این پارامترها در محاسبات برای تعیین نقطه بهینه ژل با ساختار پایدار مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از این شرایط نشان می‌دهد که ژل با ساختار حاوی ۹٪/۶۸ وزنی از CMC و ۱٪/۲۷ وزنی از HPMC و ۴٪ وزنی PVA در محلول (w/w) ۱٪ از ژل نزدیک‌ترین نتیجه را به ژل بهینه پیشنهاد می‌دهد. این ترکیب به نظر می‌آید که می‌تواند بهترین نتایج را از نظر حفظ گرانروی و دیگر ویژگی‌های مورد نظر در ژل‌ها ایجاد کند. در شکل ۴، نمودار کانتی که از نتایج این محاسبات به دست آمده است، موقعیت ژل بهینه را با توجه به گرانروی مورد انتظار در طول زمان در مقایسه با میزان شفافیت و مقدار pH مورد نظر نمایش می‌دهد. این نتایج می‌تواند در تولید محصولات مرتبط با صنایع مختلف مانند دارویی، بهداشتی و آرایشی به عنوان راهنمای مفیدی مورد استفاده قرار گیرند.



شکل ۴. نمودار کانتی کلی پارامترهای مورد مطالعه و موقعیت فرمولاسیون ژل ترکیبی

Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. 354, 162(2010).

13. M. Wang. J. Bai. K. Shao. W. Tang. X. Zhao. D. Lin. S. Huang. C. Chen. Z. Ding, J. Ye, Int. J. Polym. Sci. 2021,1(2021).

14. G. d. J. C. Fernandes. P. H. Campelo. J. de Abreu Figueiredo. H. J. Barbosa de Souza. M. R. S. Peixoto Joele. M. I. Yoshida, L. d. F. Henriques Lourenço, Sci. Rep. 12, 10497(2022).

1. M. Chelu, A. M. Musuc, Gels 9, 161(2023).

2. A. K. Nayak, B. Das, Polymeric gels, Elsevier2018.

3. Y. Jiang. L. Liu. B. Wang. X. Yang. Z. Chen. Y. Zhong. L. Zhang. Z. Mao. H. Xu, X. Sui, Food Hydrocoll. 91, 232 (2019).

4. D. E. Ciolacu. R. Nicu, F. Ciolacu, Materials 13, 5270(2020).

5. M. Davidovich-Pinhas. A. J. Gravelle. S. Barbut, A. G. Marangoni, Food Hydrocoll. 46, 76 (2015).

6. D. E. Ciolacu, Cellulose-Based Superabsorbent Hydrogels. (2018) Polymers and Polymeric Composites: A Reference Series; Mondal, M., Ed, 65

7. B. Jeong. S. W. Kim, Y. H. Bae, Adv. Drug Deliv. Rev. 64, 154(2012).

8. S. H. Zainal. N. H. Mohd. N. Suhaili. F. H. Anuar. A. M. Lazim, R. Othaman, J. Mater. Res. Technol. 10, 935(2021).

9. A. Shawesh. S. Kallioinen. O. Antikainen, J. Yliruusi, Die Pharmazie 57 (2002) 690.

10. J. Ma. X. Li, Y. Bao, RSC adv. 5, 59745(2015).

11. S. M. Silva. F. V. Pinto. F. E. Antunes. M. G. Miguel. J. J. Sousa, A. A. Pais, J. Colloid Interface Sci. 327, 333(2008).

12. R. Bodvik. A. Dedinaite. L. Karlson. M. Bergström. P. Bäverbäck. J. S. Pedersen. K. Edwards. G. Karlsson. I. Varga, P. M. Claesson,



Optimization of gel formulation containing CMC, HPMC, and PVA enhanced cosmetic, hygiene, and pharmaceutical applications using central composite design (CCD)

R. Ahmadipour¹, F. Ebrahimzadeh^{2,3*}

¹ Department of Chemistry, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran

²Department of Chemistry, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

³Department of Applied Researches, Chemical, Petroleum & Polymer Engineering, Research Center, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

Abstract: In this study, the characteristics of gels produced from polymers including carboxymethyl cellulose (CMC), hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), and polyvinyl alcohol (PVA) were investigated as functions of transparency preservation, pH, and viscosity retention over a period of 60 days. The investigation was conducted using Design Expert software and by employing a design of experiments based on a Central Composite Design (CCD) model. Changes in the weight ratio of the gel producer's implementation are considered the independent variable, while variations in pH, transparency, and viscosity changes of the produced gels over a 60-day period are recognized as the dependent variables. The variations in viscosity over the course of 60 days, at time intervals of 1, 7, 14, 28, and 60 days, for CMC, HPMC, and PVA individually, indicate that without the presence of a cross-linking agent, viscosity undergoes changes over time. Through a detailed analysis of the results obtained from 16 designed experiments, the optimal gel formulation, which ensures the preservation of structure, transparency, and pH within the neutral range, as well as the retention of viscosity over time, was predicted. This optimal formulation consists of a weight ratio of 9.68% CMC, 1.27% HPMC, and 4% PVA.

Keywords: Polymer gels, Carboxymethyl cellulose (CMC), Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), Polyvinyl alcohol (PVA), Viscosity stability