



Experimental study of the effect of silica nanoparticles on thermal and tribological properties of industrial lubricants

Hasan Sabooei¹, Abbas Taghipoor² *

1. Department of Mechanical Engineering, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
2. Department of Mechanical Engineering, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.

*Corresponding author Email: taghipoor@iaud.ac.ir

Abstract

Lubrication is one of the most effective ways to decrease friction and excess heat generated in a mechanical system. Identifying the suitable additive is essential to improve lubrication properties by additives with features such as accessibility and higher quality performance. This study aims to investigate the effect of silicon dioxide (SiO₂) nanoparticles with different concentrations as additives on the thermal and anti-wear properties of lubricants. For this purpose, nanoparticles with concentrations of 0.2, 0.4, and 0.5 wt% were combined with oil. To disperse the nanoparticles into the base fluid and achieve a stable nanofluid, Span 80 surfactant, ultrasonic bath, and High-speed mixer were used. The static stability of nanofluids was also visually investigated. The obtained results showed that the addition of nanoparticles to the oil does not cause any change in its state. Over time, no sedimentation and phase change was observed, which indicates the excellent stability of this nanofluid. In the last stage, wear tests, determination of friction coefficient, and thermal conductivity coefficient was performed on the samples. According to the results, the lowest disc wear was related to the lubricating mixture with a concentration of 0.5% by weight. The weight loss of the discs due to wear for this mixture was 60.76%, the reduction of the coefficient of friction was 15.07%, and the increase of the thermal conductivity was 2.4% compared to the base oil.

Keywords: Wear, Thermal conductivity, Lubrication, Silicon dioxide nanoparticles.

Introduction

Friction in various mechanical systems is a significant cause of energy loss. Mechanical friction forces in the engine include hydrodynamic stresses in the oil layer and metal-to-metal contact. Improving lubrication properties is an important factor in saving the overall energy given to a mechanical system. Lubrication is one of the most effective ways to reduce friction



and excess heat generated in a mechanical system. The base lubricant creates a layer of oil on the friction surfaces, separating them from each other and removing excess heat and abrasion particles. The use of various additives with unique properties to enhance the physical, chemical, and mechanical properties of base lubricants is one way. The properties of lubricants change by adding special chemical additives to the base oil [1]. The most important advantage of using nanomaterials in lubricants is their small size. Also, choosing a suitable lubricant has a remarkable effect on the performance of the machines. Nano-additives are not somewhat sensitive to temperature compared to conventional additives, and their frictional reactions are minimal [2]. Improving the properties of lubricants using solid nanoparticles effectively is currently a significant research process [3]. In recent years, due to the inefficiency of traditional and conventional lubricants in reducing their friction and low quality, and on the other hand, with the advent and expansion of nanotechnology, a new generation of nano-lubricants has emerged. Nano-lubricants are a homogeneous mixture of liquid-solid that are produced from a combination of solid metal and non-metallic elements with a diameter of about 100 nm by adding base oil. According to many researchers, nanocomposites, due to their very high specific surface area, can increase efficiency and reduce costs by improving anti-wear properties and significantly reducing friction [4]. In 2018, Azman et al. Conducted a study entitled "Investigation of the tribological properties of copper oxide in lubrication with the help of a pin abrasion device on a disk. In this study, experiments were performed at a sliding velocity of 0.2 m / s, force N 9.8, contact pressure 0.93 GPa for 60 minutes. The oil used was also SAE40 oil. The results showed decreased friction coefficient and wear rate of 56% and 48%, respectively. The presence of nanoparticles reduced the roughness of the pin plate by 43.7% [5]. In 2019, Parasa et al. Conducted a study entitled The effect of copper oxide and alumina nanoparticles as an additive on the tribological properties of oils with a complete (synthesized) formula. Their research used two types of synthesized oils, GL-4 (SAE 75W-85) and poly-alpha olefin oil (PAO 8), as base oil. Copper oxide and alumina nanoparticles with concentrations of 0.5, 0.1, and 2 wt% were used. The test results showed more than 18% reduction in friction and 14% abrasion by combining 2% by weight of copper nano oxides in PAO 8 oil. The tolerable load capacity for GL-4 and PAO8 oils was increased by adding 14% and 273%, respectively, by adding copper oxide nanoparticles. Although alumina nanoparticles were not very effective, they showed an increase of 18% and 12% for GL-4 and PAO 8 oils, respectively [6]. In a 2020 study, Ratsugi et al. Investigated the effect of silica nanoparticles on the tribological properties of Jatorfa oil. In this study, silica nanoparticles with weight concentrations of 0.2, 0.6, and 1% and tribological properties were investigated using a pin abrasion device on a disk. Different loads were used in this test. The test results showed friction reduction for weight concentrations of 0.2 and 0.6 wt% [7].

Due to the necessity and importance of using nanoparticles in lubricants and due to the little research done on the use of silicon dioxide (silica) nanoparticles in this study using these nanoparticles with concentrations of 0.2, 0.4, and 0.5% by weight in combination with a base oil (Transcal N oil), its wear properties and thermal conductivity were investigated.

materials and methods



In this study, Transcal N oil, which is made by the British company, was used as the base oil. This oil is used in oil laboratory devices to transfer heat and prevent wear of parts. Also, Silicon dioxide nanoparticles have been used due to their dimensional stability and environmental compatibility. Nanoparticles were combined with concentrations of 0.2, 0.4, and 0.5 wt% with oil. To disperse the nanoparticles into the base fluid and achieve a stable nanofluid, Span 80 surfactant, ultrasonic bath with a power of 500 watts, and a High-speed mixer were used in environment temperature. The static stability of nanofluids was also visually investigated. For this purpose, all the samples were poured into completely clear glass containers and kept in a completely static environment for three months. The trend of changes in them was observed and recorded periodically and continuously. The obtained results showed that the addition of nanoparticles to the oil does not cause any change in its state. Over time, no sedimentation and phase change was observed, which indicates the excellent stability of this nanofluid. The most important feature for selecting these nanomaterials is related to their spherical structure. Nanoparticles with spherical structures show better tribological properties and easily penetrate each other. Nanoparticles, by penetrating the surface's pores and filling the roughness due to their small size and high specific surface area, reduce wear, friction, energy consumption, and temperature production. Figure 1 and 2 shows the TEM, and SEM images of the silicon dioxide applied nanoparticles in this study, respectively.




Figure 1: TEM image of silicon dioxide nanoparticles [8]




Figure 2: SEM image of silicon dioxide nanoparticles [8]



The concentration of nanoparticles has a significant effect on the performance of nano-lubricants so that concentrations above 0.5% by weight cause the deposition of particles on the parts, and larger particles such as impurities cause scratches on the surfaces and increase friction. Also, at very low concentrations and less than 0.5 wt%, nanoparticles can not completely cover the friction surfaces and do not perform well. Thus, the concentration used should be optimal, which in most previous studies, the concentration in the range of 0.1 to 0.5% by weight has been expressed as the optimal concentration of nanoparticles. In this study, surfactant and nanoparticles were added to the base oil in a ratio of 1: 1. In the last stage, wear tests, determination of friction coefficient, and thermal conductivity coefficient were performed on the samples.

Conclusions

According to the results, the lowest amount of disc wear was related to the lubricating mixture with a concentration of 0.5% by weight. The weight loss of the discs due to wear for this mixture was 60.76%, the reduction of the coefficient of friction was 15.07%, and the increase of the thermal conductivity was 2.4% compared to the base oil.

References

- 1- Etefaghi, A., Ahmadi, H., Rashidi, A., Mohtasbi, S., Soltani, R., (2011), The effect of nanoparticles on the properties of engine oil and its performance in reducing wear, *Journal of Motor Research*, 7(24), pp 3-12. In farsi.
- 2- Farzin Nejad, N., Hassani Rad, J., (2014), A Review of the Application of Nanotechnology in Lubricants, *Tehran Petroleum Industry Research Institute, Extension Scientific Quarterly*, 9(48), pp 18-35. In farsi.
- 3- Zhanga, X., Lia, Ch., Y. Zhanga, Y., Wanga, Y., Lia, B., Yanga, M., Guoa, Sh., Liua, G., d Zhang. N., (2017), Lubricating property of MQL grinding of Al₂O₃/SiC mixed nanofluid with different particle sizes and microtopography analysis bycross correlation, *Precision Engineering*, 47, pp 532-545.
- 4- Zare Detsari, B., Abbaszadeh, M., Davoodi, B., (2015), Improving lubrication in the deep drawing process using nanoparticle additives, *Modares Mechanical Engineering Monthly*, 15(1), pp 317- 322. In farsi.
- 5-Azman, N.F., Samion, S., Hakim Mat Sot, M.N., (2018), Investigation of tribological properties of CuO/palm oil nanolubricant using pin-on-disc tribotester, *Green Materials* 6(1), pp 30–37.
- 6- Parasa, L.P., Maldonado-Cortesa, D., V. Kharissovab, O., Saldivara, K.I., Contrerasa, L., Arquietab, P., Castañosa, B., (2019), Novel carbon nanotori additives for lubricants with superior anti-wear and extreme pressure properties, *Tribology International*, 131, pp 488–495.
- 7-Rastogi, P.M., Kumar, R., Kumar, N., (2020), Effect of SiO₂ nanoparticles on the tribological characteristics of jatropha oil, *Materials Today: Proceedings*, Available online.
- 8- Nanomaterils Pioneers Company, Third unit. No51.Sadaf No.5.Vakil Abad Blv. Mashhad City, Khorasan Province, Iran.



بررسی تجربی تأثیر نانو ذرات سیلیکا بر خواص حرارتی و تریبولوژیکی روان کارهای صنعتی

حسن صبوئی^۱، عباس تقی پور^{۱*}

۱. گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول، ایران.

نویسنده مسئول: taghipoor@iaud.ac.ir

چکیده

روان کاری یکی از راه‌های خیلی مؤثر در کاهش اصطکاک و کم کردن گرمای اضافی تولیدشده در یک سامانه مکانیکی است. شناسایی افزودنی مناسب برای بهبود خواص روان کاری توسط افزودنی‌هایی که دارای ویژگی‌هایی نظیر قابلیت دسترسی و کارایی با کیفیت بالاتری هستند امری مهم است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نانو ذرات سیلیکات (SiO_2) با غلظت‌های مختلف به‌عنوان افزودنی بر خواص حرارتی و ضد سایشی روان کار می‌باشد. بدین منظور نانو ذرات با غلظت‌های ۰/۲ و ۰/۴ و ۰/۵ درصد وزنی با روغن Transcal N که در دستگاه‌های آزمایشگاهی نفت استفاده می‌شود، ترکیب گردید. برای پراکنده کردن نانو ذرات درون سیال پایه و دستیابی به یک نانو سیال پایدار از سورفکتانت Span 80، حمام آلتراسونیک و همزن دور بالا استفاده شد. پایداری استاتیک نانو سیالات ساخته‌شده نیز به‌صورت دیداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که افزودن نانو ذرات به روغن هیچ‌گونه تغییر حالتی در آن ایجاد نمی‌کند و با گذشت زمان هیچ‌گونه رسوب و تغییر فازی مشاهده نشد که بیانگر پایداری بسیار خوب این نانو سیال می‌باشد. در مرحله آخر آزمون‌های سایش، تعیین ضریب اصطکاک و ضریب هدایت حرارتی بر روی نمونه‌ها انجام گردید. با توجه به نتایج حاصل کم‌ترین میزان سایش دیسک‌ها مربوط به مخلوط روان کار با غلظت ۰/۵ درصد وزنی بود. میزان کاهش وزن دیسک‌ها در اثر سایش برای این مخلوط ۶۰/۷۶٪، کاهش ضریب اصطکاک ۱۵/۰۷٪ و افزایش ضریب هدایت حرارتی ۲/۴٪ در مقایسه با روغن پایه به دست آمد.

کلمات کلیدی: سایش، ضریب هدایت حرارتی، روان کاری، نانو ذرات دی‌اکسید سیلیسیم.

مقدمه

اصطکاک در سامانه‌های مکانیکی مختلف یک عامل اصلی اتلاف انرژی است. نیروهای اصطکاک مکانیکی در موتور شامل تنش‌های هیدرودینامیکی در لایه روغن و تماس فلز با فلز می‌باشد. اصطکاک مکانیکی، شامل اصطکاک موجود در اجزای متحرک داخلی از قبیل میل‌لنگ، سمبه، حلقه‌ها و دریچه‌ها می‌باشد. بهبود خواص روان کاری، یک عامل بسیار مهم برای صرفه‌جویی در انرژی کلی داده‌شده به یک سامانه مکانیکی است. روان کاری یکی از راه‌های خیلی مؤثر در کاهش اصطکاک و کم کردن گرمای اضافی تولیدشده در یک سامانه



مکانیکی است. روان‌کار پایه با ایجاد یک لایه روغن بر روی سطوح اصطکاکی، آن‌ها را از یکدیگر جدا نموده و گرمای اضافی و ذرات سایشی ایجادشده را برطرف می‌نماید. اخیراً تحقیقات بسیاری، روش‌های مختلفی را به منظور بهبود خواص روان کاری روغن پایه گسترش داده‌اند. استفاده از مواد افزودنی مختلف با خواص منحصر به فرد برای تقویت خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی روانکارهای پایه، یکی از این راه‌ها می‌باشد. در واقع خواص روان‌کارها با اضافه کردن افزودنی‌های شیمیایی مخصوص به روغن پایه تغییر می‌کند [۱]. مهم‌ترین مزیت استفاده از نانو مواد در روان‌کارها، اندازه کوچک آن‌ها می‌باشد. هم‌چنین انتخاب روان‌کار مناسب تأثیر ویژه‌ای بر عملکرد ماشین‌ها دارد. نانو افزودنی‌ها نسبت به افزودنی‌های معمول تا حدودی به دما حساس نیستند و واکنش‌های اصطکاکی در آن‌ها بسیار محدود می‌باشد [۲]. بهبود خواص روان‌کننده‌ها با استفاده از نانو ذرات جامد به‌طور مؤثر در حال حاضر یک روند اصلی پژوهش است [۳]. در سال‌های اخیر به دلیل عدم کارایی کافی روان‌کننده‌های سنتی و متداول در کاهش اصطکاک و کیفیت پایین آن‌ها و از طرف دیگر با ظهور و گسترش روزافزون فناوری نانو موجب پیدایش نسل جدیدی از نانو روان‌کارها شده است. اساساً نانو روان‌کارها مخلوط همگنی از مایع-جامد می‌باشند که از ترکیب عناصر فلزی و غیرفلزی جامد با قطر حدوداً ۱۰۰ نانومتر با افزودن به روغن پایه تولید می‌شوند. مطابق با گزارش بسیاری از پژوهشگران، ترکیبات نانو به دلیل مساحت سطح ویژه بسیار بالا می‌توانند با بهبود خواص ضد سایش و کاهش اصطکاک قابل ملاحظه، باعث افزایش راندمان و کاهش هزینه‌ها شوند [۴]. در پژوهشی خواص تریبولوژیکی گریس با کمک نانو ذرات $\text{SiO}_2 / \text{TiO}_2$ بررسی شد. نتایج نشان داد که ظرفیت حمل بار تا ۴۰٪ در مقایسه با وضعیت بدون استفاده از نانو ذرات افزایش یافته است. نرخ سایش با ترکیب نانو ذرات TiO_2 به مواد مرکب اپوکسی تحت فشار بالا و سرعت بالا کاهش یافت. نانو ذرات به دلیل اندازه کوچک آن‌ها (کم‌تر از ۱۰۰ نانومتر) قابلیت هدایت حرارتی بالاتری نسبت به مایعات دارند. آزمون تجربی بر روی موتور نشان داد که بافت سطحی از رینگ پیستون می‌تواند مصرف سوخت موتور را تا ۴٪ کاهش دهد. بیش از ۶۰٪ از قدرت عرضه‌شده به یک موتور به‌صورت گرما از طریق رد و بدل در سطوح فرسوده و آگزوز با درجه حرارت بالا مصرف می‌شود [۵]. آزمون و همکاران [۶] پژوهشی تحت عنوان بررسی خواص تریبولوژیکی اکسید مس در روان‌کار با کمک دستگاه سایش پین روی دیسک انجام دادند. در این پژوهش آزمایش‌ها در سرعت لغزشی 0.2 m/s ، نیروی $9/8 \text{ N}$ ، فشار تماسی 0.93 GPa در مدت زمان ۶۰ دقیقه انجام شد. روغن مورد استفاده نیز روغن SAE۴۰ بود. نتایج کاهش ضریب اصطکاک و میزان سایش را به ترتیب ۵۶٪ و ۴۸٪ نشان داد. وجود نانو ذرات میزان زبری سح پین را به اندازه‌ی ۴۳٪ کاهش داد. پاراسا و همکاران [۷] پژوهشی تحت عنوان تأثیر نانو ذرات اکسید مس و آلومینا به‌عنوان افزودنی بر روی خواص تریبولوژیکی روغن‌ها با فرمول کامل (سنتر شده) انجام دادند. آن‌ها در پژوهش خود از دو نوع روغن سنتز شده ۴-GL (SAE ۷۵W-۸۵) و روغن پلی آلفا الفین (PAO ۸) به‌عنوان روغن پایه استفاده کردند. نانو ذرات اکسید مس و آلومینا با غلظت‌های ۰/۵، ۰/۱ و ۲ درصد وزنی استفاده شد. نتایج آزمون کاهش بیش از ۱۸٪ اصطکاک و ۱۴٪ سایش با ترکیب ۲ درصد وزنی نانو اکسید مس در روغن PAO ۸ را نشان داد. ظرفیت بار قابل تحمل برای روغن ۴-GL و PAO ۸ با اضافه نمودن نانوذره‌ی اکسید مس به ترتیب ۱۴٪ و ۲۷۳٪ افزایش یافت. هرچند نانوذره‌ی آلومینا چندان مؤثر نبود ولی افزایشی معادل ۱۸٪ و ۱۲٪ را به ترتیب برای روغن ۴-GL و PAO ۸ نشان داد. راتسوگی و همکاران [۸] در پژوهشی اثر نانو ذرات سیلیکا بر روی خواص تریبولوژیکی روغن جاتورفا بررسی کردند. در این پژوهش نانو ذرات سیلیکا با غلظت‌های وزنی ۰/۲، ۰/۶ و ۱ درصد و بررسی خواص تریبولوژیکی با کمک دستگاه سایش پین روی دیسک انجام شد. در این آزمون از بارگذاری‌های مختلف استفاده شد. نتایج آزمون کاهش اصطکاک را برای غلظت‌های وزنی ۰/۲ و ۰/۶ درصد وزنی نشان داد.

در طول چند دهه گذشته، پژوهش در مورد مواد تریبولوژیکی به‌خصوص در توسعه مواد دارای اصطکاک



کم و روان کننده‌های کارآمدتر که ممکن است قادر به کاهش مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری انرژی و در نتیجه، کاهش گازهای گلخانه‌ای باشند متمرکز شده است. ظهور فناوری نانو اجازه می‌دهد تا با ترکیب نانو مواد جدید به خواص تریبولوژیکی خوب دست پیدا کرد. فیلم تشکیل شده تریبولوژیکی بر روی سطح فولاد می‌تواند نانو ذرات را در شیارها و خلل و فرج فولاد محاصره کند. این نانو ذرات به دام افتاده می‌توانند روان کاری مناسبی را در منطقه تماس بین نانو روان کار و فولاد فراهم کنند [۹]. با توجه به ضرورت و اهمیت کاربرد نانو ذرات در روان کارها و با توجه به پژوهش‌های اندک انجام شده در زمینه کاربرد نانو ذرات دی‌اکسید سیلیسیم (سیلیکا) در این پژوهش با استفاده از این نانو ذرات با غلظت‌های ۰/۲، ۰/۴ و ۰/۵ درصد وزنی در ترکیب با روغن پایه (روغن Transcal N) خواص سایش و ضریب هدایت حرارتی آن مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها مشخصات روغن پایه

در این پژوهش، از روغن Transcal N که ساخت شرکت BP^۱ کشور انگلیس است و جهت انتقال حرارت و جلوگیری از سایش قطعات در دستگاه‌های آزمایشگاهی نفت استفاده می‌شود، به‌عنوان روغن پایه استفاده شد. مشخصات فیزیکی این روغن در جدول ۱ ذکر گردیده است. با توجه به اینکه این روغن جزو روغن‌های پرمصرف می‌باشد نیاز به افزایش طول عمر و همچنین بهبود خواص روان کاری آن دارد.

جدول ۱: مشخصات روغن مورد استفاده در پژوهش [۱۰]

مقدار	خواص فیزیکی
۳۱	گرانروی سینماتیکی در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد (s/mm^2)
۸۷۵	چگالی در دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد (kg/m^3)
-۱۲	نقطه ریزش (درجه سانتی‌گراد)
+۲۴۳	نقطه اشتعال (درجه سانتی‌گراد)

مشخصات نانو مواد

در این پژوهش از نانو ذرات دی‌اکسید سیلیسیم به دلیل پایداری ابعادی و سازگاری آن با محیط زیست، استفاده شده است. مشخصات فنی نانو ذرات دی‌اکسید سیلیسیم در جدول ۲ ذکر شده است.

جدول ۲: مشخصات نانو ذرات دی‌اکسید سیلیسیم [۱۱]


۱۰-۲۵	اندازه قطر (نانومتر)
۲۰۰-۲۴۰	سطح ویژه (gr/m^2)
کروی	شکل هندسی بودر
سفید	رنگ
۳/۹	چگالی (gr/cm^3)

شکل ۱ تصویر TEM^۲ و شکل ۲ تصویر SEM^۳ نانو ذرات دی‌اکسید سیلیسیم مورد استفاده در این پژوهش


- 1.-British Petroleum
- 2.- Transmission electron microscopy
- 3.- Scanning electron microscope



را نشان می دهد. مهم ترین ویژگی برای انتخاب این نانو مواد ساختار کروی آن ها می باشد زیرا نانو ذرات با ساختار کروی خواص تریبولوژیکی بهتری از خود نشان می دهند و با نفوذ به خلل و فرج سطوح و پرکردن ناهمواری ها به دلیل کوچکی و سطح ویژه زیاد به سادگی روی هم می لغزند و باعث کاهش سایش، اصطکاک و کاهش انرژی مصرفی و تولید دما می شوند. غلظت نانو ذرات تأثیر زیادی در عملکرد نانو روان کارها دارد، به گونه ای که غلظت های بالای ۰/۵ درصد وزنی موجب رسوب ذرات بر روی قطعات شده و ذرات بزرگ تر همانند ناخالصی ها موجب ایجاد خراش بر روی سطوح شده و اصطکاک افزایش می یابد. همچنین در غلظت های خیلی پایین و کم تر از ۰/۵ درصد وزنی، نانو ذرات نمی توانند سطوح اصطکاکی را به طور کامل پوشش بدهند و در نتیجه عملکرد خوبی ندارند. بنابراین غلظت مورد استفاده باید در حد بهینه باشد که در اکثر پژوهش های قبلی، غلظت در محدوده ۰/۱ تا ۰/۵ درصد وزنی به عنوان غلظت بهینه نانو ذرات بیان شده است [۱۲]. به همین خاطر در این پژوهش جهت بررسی اثر نانو ذرات از غلظت های ۰/۱، ۰/۲ و ۰/۵ درصد وزنی استفاده شد.



شکل ۱: تصویر MET نانو ذرات دی اکسید سیلیسیم [۱۱]



شکل ۲: تصویر MES از نانو ذرات دی اکسید سیلیسیم [۱۱]

روش ساخت نانو سیال ها و بررسی پایداری آن

به دلیل اهمیت موضوع پراکندگی و پایداری نانو ذرات در سیال پایه برای روغن های روان کار، ساخت و دستیابی به یک نانو سیال پایدار و مناسب برای کاربردهای صنعتی بزرگ ترین چالش است. برای پراکنده کردن




نانو ذرات درون سیال پایه و دستیابی به یک نانو سیال پایدار از سورفکتانت Span ۸۰، همزن دور بالا و حمام آلتراسونیک با توان ۵۰۰ وات در دمای محیط استفاده شد. نمونه‌ها برای مدت زمان ۳۰ دقیقه تحت همزن دور بالا و امواج آلتراسونیک قرار گرفتند. امواج حمام آلتراسونیک می‌توانند پیوندهای بین تکه‌های کلوخه شده را بشکنند و باعث افزایش کیفیت محلول شوند. تصویر همزن دور بالا و حمام آلتراسونیک مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب در شکل‌های ۳ و ۴ نشان داده شده است. در این پژوهش، سورفکتانت و نانو ذرات با نسبت ۱:۱ به روغن پایه افزوده شد. بدین منظور برای توزین نمونه‌ها از ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت ۰/۰۰۰۱ گرم استفاده شد (شکل ۵).



شکل ۴: حمام آلتراسونیک مورد استفاده در این پژوهش



شکل ۳: هم زن دور بالا




شکل ۵: ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۱۰۰۰ گرم

پایداری استاتیک نانو سیالات ساخته شده به صورت دیداری مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور همه نمونه‌های ساخته شده درون ظروف شیشه‌ای کاملاً شفاف ریخته شد و برای مدت زمان ۳ ماه در یک محیط کاملاً ساکن نگهداری شدند. روند تغییرات ایجاد شده در آن‌ها به صورت دوره‌ای و پیوسته مشاهده و ثبت گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که افزودن نانو ذرات دی‌اکسید سیلیسیم به روغن هیچ‌گونه تغییر حالتی در آن ایجاد نکرد. از طرف دیگر با گذشت زمان هیچ‌گونه رسوب و تغییر فازی مشاهده نشد که بیانگر پایداری بسیار خوب این نانو سیال می‌باشد.




آزمون سایش پین روی دیسک

دستگاه آزمون سایش، دستگاهی است که برای پیش بینی رفتار تریبولوژیکی مواد و آلیاژهای مهندسی در شرایط عملیاتی به کار می رود. این تجهیز آزمایشگاهی، سایش و ضریب اصطکاک نمونه را در اثر تماس چرخشی بین پین و نمونه، در محیط های خشک، سیال روان کار و دمای بالا محاسبه و ذخیره می نماید (شکل ۶). تصویر دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک مورداستفاده در پژوهش در شکل ۷ نشان داده شده است.



شکل ۶: تصویر محل قرارگیری پین و نمونه سایش، مسیر سایش، جهت چرخش



شکل ۷: دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک


این آزمون با استفاده از دستگاه سایش پین روی دیسک در دمای محیط، سرعت خطی دیسک 0.15 m/s ، نیروی وارد بر پین N90 انجام شد. جنس پین ها از فولاد بلبرینگ و دیسک ها CK55 بود. مسافت در نظر گرفته شده برای پیمودن پین روی دیسک نیز 1130 متر در نظر گرفته شد. قبل از انجام آزمون نمونه دیسک ها با ترازوی دیجیتال وزن و پس از اتمام آزمون نیز نمونه ها با استون و الکل شسته شد و بعد از خشک نمودن نمونه ها دوباره توزین گردید. بر اساس اختلاف وزن حاصل، میزان سایش دیسک ها مشخص شد. نمودار تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب مسافت پیموده شده نیز توسط نرم افزار دستگاه ثبت گردید.

آزمون تعیین ضریب هدایت حرارتی

برای انجام آزمون رسانایی گرمایی از یک دستگاه با نام تجاری KD2-Pro ساخت شرکت Decagon، استفاده گردید. این دستگاه یک وسیله ی پرتابل است که بر اساس استاندارد مرجع EN55022:1987 از روش




منبع گرمایی خط گذرا برای اندازه‌گیری رسانایی گرمایی استفاده می‌کند (شکل ۸).




شکل ۸: دستگاه تعیین رسانایی گرمایی

نتایج و بحث نتایج آزمون سایش


تغییرات ضریب اصطکاک برای چهار مخلوط سیال شامل روان‌کار پایه و نانو روان‌کارها با درصدهای وزنی ۰/۲، ۰/۴ و ۰/۵ به ترتیب در شکل‌های ۹ تا ۱۲ نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده محدودده تغییرات ضریب اصطکاک برای روغن پایه بین ۰/۰۵۵ تا ۰/۰۹۶۵ و میانگین این تغییرات ۰/۰۸۳۶، برای روان‌کار با غلظت ۰/۲ درصد وزنی بین ۰/۰۵۲ تا ۰/۱۱۸ و میانگین ۰/۰۷۳۶، برای روان‌کار با غلظت ۰/۴ درصد وزنی بین ۰/۰۰۸ تا ۰/۱۰۷ و میانگین ۰/۰۷۸ و برای روان‌کار با غلظت ۰/۵ درصد وزنی بین ۰/۰۰۷ تا ۰/۱۰۹ و با میانگین ۰/۰۷۱، ثبت شد. بر اساس نتایج برای مخلوط روان‌کار با غلظت ۰/۵ درصد وزنی کم‌ترین ضریب اصطکاک حاصل شد.




شکل ۹: تغییرات ضریب اصطکاک روغن پایه



شکل ۱۰: تغییرات ضریب اصطکاک مخلوط نانو روان کار با غلظت ۲/۰ درصد وزنی



شکل ۱۱: تغییرات ضریب اصطکاک مخلوط نانو روان کار با غلظت ۴/۰ درصد وزنی




شکل ۱۲: تغییرات ضریب اصطکاک مخلوط نانو روان کار با غلظت ۵/۰ درصد وزنی



با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمون، میانگین تغییرات ضریب اصطکاک برای نانو روان کارها با غلظت ۰/۲، ۰/۴ و ۰/۵ درصد وزنی نسبت به روغن پایه به ترتیب ۱۱/۹۶، ۶/۷۰ و ۱۵/۰۷٪ کاهش را نشان داد. نانو روان کار با غلظت ۰/۴ درصد وزنی کاهش کمتری نسبت به نمونه‌های ۰/۲ و ۰/۵ درصد وزنی نشان داد، علت آن می‌تواند ترکیب ناهمگن نانو ذرات جامد در روان کار باشد که ذرات جامد به عنوان جسم ساینده بین سطوح تماسی عمل کرده و سبب افزایش ضریب اصطکاک شده است. نانو روان کار با غلظت ۰/۵ درصد وزنی دارای بیشترین کاهش ضریب اصطکاک نسبت به روغن پایه بود. این نتایج با یافته‌های [۱۳] مطابقت داشت. نتایج آن‌ها نشان داد که نانو ذرات اکسید زیرکونیم می‌توانند با پر کردن خلل و فرج باعث کاهش اصطکاک شوند. نتایج پژوهش [۱۴] نشان داد که نانو ذرات الماس مواد افزودنی هستند که باعث بهبود خواص مکانیکی، حرارتی و تریبولوژیکی می‌شوند. بهترین غلظت در این پژوهش ۰/۰۵ درصد وزنی بود که باعث بهبود ضریب اصطکاک و کاهش آن تا ۲۳ درصد شد.

کاهش وزن دیسک‌های سائیده شده

بررسی‌های انجام شده بر روی وزن دیسک‌های استفاده شده در این پژوهش بعد از انجام آزمون سایش نشان داد که مخلوط نانو روان کار با غلظت ۰/۵ درصد وزنی حاوی نانو ذرات دی‌اکسید سیلیسیم کمترین کاهش وزن را نسبت به دیگر مخلوط‌ها داشته است. این کاهش وزن ۰/۰۳۱ گرم بود که نشان از عملکرد خوب این مخلوط نسبت به دیگر مخلوط‌ها می‌باشد. با توجه به نتایج این آزمون روغن پایه بیشترین کاهش وزن را داشت. میزان کاهش وزن دیسک‌ها در اثر سایش برای مخلوط‌های نانو روان کار با غلظت ۰/۲، ۰/۴ و ۰/۵ درصد وزنی نسبت به روغن پایه به ترتیب ۱۷/۷۲٪، ۲۶/۵۸٪ و ۶۰/۷۶٪ کم‌تر بود. شکل ۱۳ تغییرات کاهش وزن برای هر چهار نمونه از مخلوط روان کار را نشان می‌دهد.



شکل ۳۱: کاهش وزن دیسک‌های سائیده شده

نتایج آزمون رسانایی گرمایی

افزایش ضریب انتقال حرارت هدایتی با افزایش میزان نانو ذرات در سیال، مربوط به افزایش سطح ویژه نانو ذرات می‌باشد که فاصله ذرات در سیال کم می‌شود و امکان قرارگیری اتم‌ها در کنار هم و تشکیل ساختار خوشه‌ای فراهم می‌شود، این ساختار همانند یک مبدل لوله و پوسته عمل می‌کند که در آن نانو ذرات حکم لوله و سیال روان کار مثل پوسته تبادل حرارت می‌کنند، به عبارت دیگر ضریب انتقال حرارت را افزایش می‌دهد. در این پژوهش به دلیل اینکه نانو روان کار با غلظت ۰/۵ درصد وزنی دارای بهترین ضریب اصطکاک بود، برای



تعیین میزان ضریب انتقال حرارت آن به همراه روغن پایه مورد آزمایش قرار گرفت که در جدول (۳) مقدار ضریب انتقال حرارت (k) مشخص شده است. این ضریب نشان دهنده انتقال حرارت بیشتر در نانو روان کار است که باعث انتقال حرارت بیشتر می شود. اتفاقی و همکاران در پژوهش خود گزارش نمودند که ضریب هدایت حرارتی نانو روان کارها با افزایش غلظت نانو ذرات اکسید مس افزایش یافت. این بهبود برای نانو روان کار با غلظت ۰/۱ درصد وزنی نسبت به روغن پایه ۳٪ بود [۱]. نتایج گزارش [۱۵] که در پژوهش خود از نانو ذرات مس و اکسید مس با غلظت های ۰/۱ و ۰/۰۵ درصد وزنی در ترکیب با روغن پایه SAE20W40 استفاده نمودند، حاکی از افزایش ضریب هدایت حرارتی نانو سیالها به میزان ۴/۲٪ و ۲/۱٪ به ترتیب برای مس و اکسید مس دارد.

جدول ۳: مقدار ضریب انتقال حرارت

ضریب هدایت حرارتی (W/m.K)K	درصد وزنی (wt/.)
۰/۱۲۳	۰
۰/۱۲۶	۰/۵

نتیجه گیری

در این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر نانو ذرات دی اکسید سیلیسیم بر رفتار تریبولوژیکی روغن Transcal N پرداخته شد. نانو ذرات دی اکسید سیلیسیم با غلظت های ۰/۲، ۰/۴ و ۰/۵ درصد وزنی به عنوان ماده ای افزودنی به روغن مذکور اضافه و آزمون های استاندارد تعیین ضریب هدایت حرارتی، اصطکاک و سایش برای هریک از مخلوطها انجام شد. بر اساس نتایج حاصل، نانو روان کار با غلظت ۰/۵ درصد وزنی بهترین عملکرد را داشت چون که کمترین میزان سایش دیسکها (۶۰/۷۶٪) کم تر نسبت به روغن پایه، بیشترین کاهش ضریب اصطکاک در مقایسه با روغن پایه (۱۵/۰۷٪) و افزایش ضریب هدایت حرارتی (۲/۴٪) را در مقایسه با روغن پایه داشت.

منابع

۱. اتفاقی، ا.، احمدی، ح.، رشیدی، ع.، محتسبی، س.، سلطانی، ر.، (۱۳۹۰)، بررسی تأثیر نانو ذرات روی خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش، فصل نامه علمی پژوهشی تحقیقات موتور، سال ۷ شماره ۲۴، ص ۱۲-۳.
۲. فرزین نژاد، ن.، حسینی راد، ج.، (۱۳۹۳)، مروری بر کاربرد فناوری نانو در روان کارها، پژوهشگاه صنعت نفت تهران، فصلنامه تخصصی علمی ترویج، دوره ۹ شماره ۴۸، ص ۳۵-۱۸.
3. Zhanga, X., Lia, Ch., Y. Zhanga, Y., Wang, Y., Lia, B., Yanga, M., Guoa, Sh., Liua, G., d Zhang. N., (2017), Lubricating property of MQL grinding of Al₂O₃/SiC mixed nanofluid with different particle sizes and microtopography analysis by cross correlation, Precision Engineering, 47, pp 532-545.
- ۴- زارع دثاری، ب.، عباس زاده، م.، داودی، ب.، (۱۳۹۴)، بهبود روان کاری در فرآیند کشش عمیق با استفاده از افزودنی نانو ذرات، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، سال ۱۵ شماره ۱، ص ۳۲۲-۳۱۷.
5. Ahmed Ali, M.K., Xianjun, H., Mai, L., Qingping, C., Turkson, R.F., Bicheng. Ch., (2016), Improving the tribological characteristics of piston ring assembly in automotive engines



- using Al₂O₃ and TiO₂ nanomaterials as nano-lubricant additives, *Tribology International*, 103, pp 540-554.
6. Azman, N.F., Samion, S., Hakim Mat Sot, M.N., (2018), Investigation of tribological properties of CuO/palm oil nanolubricant using pin-on-disc tribotester, *Green Materials* 6(1), pp 30-37.
 7. Parasa, L.P., Maldonado-Cortesa, D., V. Kharissovab, O., Saldivara, K.I., Contrerasa, L., Arquietab, P., Castañosa, B., (2019), Novel carbon nanotori additives for lubricants with superior anti-wear and extreme pressure properties, *Tribology International*, 131, pp 488-495.
 8. Raštogi, P.M., Kumar, R., Kumar, N., (2020), Effect of SiO₂ nanoparticles on the tribological characteristics of jatropha oil, *Materials Today: Proceedings*, Available online, <https://doi.org/10.1016/j.matpr>.
 9. Aldana, P.U., Dassenoy, F., Vacher, B., Le Mogne, Th., Thiebaut, B., (2016), WS₂ nanoparticles anti-wear and friction reducing properties on rough surfaces in the presence of ZDDP additive, *Tribology International*, 102, pp 213-221.
 10. Technical Data Sheet British Petroleum (BP) - BP Transcal N – High Quality Heat Transfer Oil.
 11. Nanomaterials Pioneers Company, Third unit. No51.Sadaf No.5.Vakil Abad Blv. Mashhad City, Khorasan Province, Iran.
۱۲. تقی پور، ع.، (۱۳۹۸)، بررسی تجربی عملکرد ضد سایشی نانو روان کارها در گیربکس ماشین‌آلات دوار، *دوماهنامه علمی پژوهشی مجله مهندسی ساخت و تولید ایران*، دوره ۶ شماره ۲، ص ۳۸-۳۰.
13. Akinci, A., Sen, S., Sen, U., (2014), Friction and wear behavior of zirconium oxide reinforced PMMA Composites, *Composites Part B: Engineering*, 56, pp 42-47.
 14. Lee, G.J., Park, J.J., Lee, M.K., Rhee, Ch.K., (2017), Stable dispersion of nanodia., monds in oil and their tribological properties as lubricant additives, *Applied Surface Science*, 415, pp 24-27.
 15. Kaviyarasu, T., Vasanthan, B., (2015), Improvement of tribological and thermal properties of engine lubricant by using nano-materials, *Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences*, 7, pp 208-211.