

مروری بر روش‌های مختلف سنتز سبز نانوذرات توسط ریز جلبک‌ها

بهاره نوروزی^{*}

^۱ گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۸/۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۲/۱۶

چکیده

استفاده از ریز جلبک‌ها برای سنتز نانوذرات، روشی ایمن، سازگار با محیط‌زیست و ارزان با صرفه‌جویی در منابع انرژی است که نانوذراتی با اشکال و اندازه‌های متنوع تولید می‌کند. نانوذرات تولیدشده با واسطه ریزجلبک‌ها دارای ویژگی‌های بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی مختلفی هستند که کاربردهای همه‌جانبه‌ای به‌عنوان عوامل ضد میکروبی، ضد سرطانی، فتوکاتالیستی و غیره دارند. اگرچه تاکنون مطالعات زیادی در مورد سنتز بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها انجام شده است، مطالعات کمی بر روی سنتز نانوذرات با استفاده از سیانوباکتری‌ها انجام شده است. مقاله حاضر به‌طور جامع، ساخت نانوذرات با واسطه سیانوباکتری‌ها، شرایط غیرزیستی و زیستی بیوسنتز آن‌ها از جمله روشیابی، pH، دما، نوع فرآیند سنتز (برون-سلولی و درون‌سلولی)، مکانیسم‌های مربوط به سنتز بیولوژیکی و همچنین عوامل مؤثر بر فرآیند سنتز را مورد بررسی قرار می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: سنتز سبز نانوذرات، سیانوباکتری‌ها، ترکیبات زیست فعال، ریز جلبک‌ها

مقدمه

صنعت نانو تکنولوژی شامل سنتز، شناسایی و توسعه نانو مواد مختلف است که نقش مهمی در زندگی روزمره دارد که با تولید محصولات ارزشمند، منجر به بهبود تولیدات صنعتی، کشاورزی، ارتباطات و پزشکی می‌شود. اصطلاح نانو به هر ذره یا ماده‌ای که ابعاد ۱ تا ۱۰۰ نانومتر داشته باشد اشاره می‌کند. نانوذرات از نظر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به‌طور قابل توجهی با مواد بزرگ دیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها عمدتاً به دلیل نسبت سطح به حجم بالای آن‌ها است که منجر به تفاوت‌های قابل توجهی در فعالیت‌های کاتالیزوری و حرارتی، نقطه ذوب، رسانایی، خواص مکانیکی و جذب نوری می‌شود. این ویژگی‌ها باعث می‌شود نانوذرات تقریباً در همه زمینه‌ها قابل استفاده باشند. نانوذرات نقش

مهمی در تشخیص زیستی و حسگر نوری، نانو فوتونیک و تصویربرداری و درمان بسیاری از بیماری‌های مؤثر بر سلامت انسان دارند (Rai و همکاران، ۲۰۱۹).

نانوذرات نقره به دلیل اندازه کوچک و مساحت سطح بزرگ می‌توانند به‌طور مؤثر با سطوح میکروبی برهمکنش داشته باشند و بنابراین به‌عنوان عوامل ضد میکروبی استفاده می‌شوند (Yalçın و همکاران، ۲۰۲۲). به‌عنوان مثال نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از *Fusarium Keratoplasticum*، فعالیت ضد باکتریایی قابل توجهی در برابر باکتری‌های بیماری‌زا نشان دادند. نانولوله‌های کربنی نیز نقش کلیدی در تحویل دارو دارند، زیرا ظرفیت بالایی برای حمل دارو و کنترل انتشار آن‌ها به سلول‌های هدف دارند. نانوذرات کوانتومی برای تشخیص محل سلول‌های

^{*} نویسنده مسئول: bahareh.nowruzi@srbiau.ac.ir

بیوژن مانند نانوذرات اکسید مس، نانوذرات اکسید روی، نانوذرات سلنیوم، به عنوان عوامل ضد سرطانی قوی عمل می کنند. تنوع در اشکال نانوذرات از جمله کروی، مکعبی، سوزنی، مثلثی، میله ای و غیره، آن ها را قادر می سازد تا در زمینه های مختلفی مانند ساخت دستگاه، الکترونیک، اپتیک و سلول های سوخت زیستی استفاده شوند (El-Sheekh و El-Kassas, ۲۰۱۴).

بدخیم در داخل بدن استفاده می شوند (Rashad و همکاران، ۲۰۱۹).

نانوذرات اکسید آهن در تصویربرداری رزونانس و تشخیص تومورها استفاده می شود. نانوذرات طلا به دلیل سمیت کم، تقاضای زیادی برای کاربردهای مختلف در زمینه های مختلف دارند. علاوه بر این، نانوذرات طلا دارای فعالیت فتوترمال و فوتوآکوستیک بالایی هستند که آن ها را برای استفاده در درمان فتوترمال برای سرطان مناسب می کند. سایر نانوذرات



شکل ۱- تنوع در اشکال نانوذرات ساخته شده توسط سیانوباکتری ها (El-Sheekh و El-Kassas, ۲۰۱۴).

وجود ترکیبات زیستی مانند فلاونون ها، آمیدها، آنزیم ها، پروتئین ها، رنگدانه ها، پلی ساکاریدها، فنولیک ها، ترپنوئیدها یا آلکالوئیدها منجر به احیا و تثبیت نانوذرات با نسبت سطح به حجم بالا می شوند و در نتیجه موجب افزایش توانایی آن ها در مقاومت در برابر شرایط سخت می شوند. شکل و اندازه نانوذرات سنتز شده توسط میکروارگانیسم ها را می توان توسط عوامل غیرزیستی و زیستی مختلف از جمله pH، دما، ماهیت میکروارگانیسم ها، فعالیت بیوشیمیایی آن ها و برهم کنش با فلزات سنگین کنترل کرد (Hamida و همکاران، ۲۰۲۱).

در چند سال گذشته، سنتز نانوذرات با استفاده از سیانوباکتری ها به یک زمینه تحقیقاتی فعال تبدیل شده است. سیانوباکتری ها گروه متنوعی از پروکاریوت های

مسیرهای فیزیوشیمیایی مورد استفاده برای تولید نانوذرات، اغلب سخت، گران و منجر به آزادسازی محصولات جانبی سمی می شود که سیستم های اکولوژیکی را تهدید می کند. به همین دلیل امروزه سنتز سبز نانوذرات با استفاده از عوامل بیوژنیک، جایگزین روش های سنتز شیمیایی و فیزیکی شده است. دیاتوم ها، قارچ ها، جلبک ها، گیاهان، قارچ ها، باکتری ها، اکتینومیست ها، گل سنگ ها، سیانوباکتری ها و ریز جلبک ها، پیش سازهای فلزی را به نانوذرات احیا می کنند. علاوه بر آن، تکنیک های سنتز سبز درون و خارج سلولی برای کاهش مواد حجیم به نانو فرم ها با استفاده از عصاره های بیولوژیکی نیز توسعه یافته اند (Yalçın و همکاران، ۲۰۲۲).

می‌توان بر اساس ماهیت شیمیایی آن‌ها طبقه‌بندی کرد. نانوذرات معدنی شامل نانوذرات فلزی و اکسید فلزی مانند نقره، طلا، پلاتین، اکسید تیتانیوم، اکسید آهن، اکسید مس و نانوذرات اکسیدروی هستند. نانوذرات آلی شامل نانوذرات کربن، ترکیبات N-هالامین و نانوذرات کیتوزان هستند (El-Sheekh و El-Kassas, ۲۰۱۴).

سنتز و خصوصیات نانوذرات: روش‌های مختلفی برای سنتز نانوذرات وجود دارد، روش‌های مرسوم مانند رویکردهای شیمیایی و فیزیکی و همچنین روش‌های مدرن شامل سنتز بیولوژیکی با استفاده از موجودات زنده، آنزیم‌ها، ویتامین‌ها و غیره هستند. در روش‌های شیمیایی، اجزای اصلی فلزات، پیش‌ساز و عوامل تثبیت‌کننده و کاهنده هستند. عوامل کاهنده عبارت‌اند از سیترات سدیم، آسکوربات و بوروهیدرید سدیم و عوامل تثبیت‌کننده شامل پلی‌وینیل پیرولیدون، نشاسته و سدیم کربوکسیلات سلولز هستند (Rashad و همکاران، ۲۰۱۹). در روش‌های سنتز فیزیکی مانند فرسایش لیزری، مواد به نانو شکل‌های خود تبدیل می‌شوند. مشکلات استفاده از رویکردهای فیزیکوشیمیایی، مصرف انرژی، هزینه بالا و سرعت تولید پایین است و مهم‌تر از همه این است که این فرآیندها به دلیل بازده سمی خود که سیستم‌های اکولوژیکی را تهدید می‌کنند، دوستدار محیط‌زیست نیستند؛ بنابراین، تلاش برای توسعه و استفاده از روش‌های سازگار با محیط‌زیست برای سنتز نانوذرات همواره در جریان است (Hamida و همکاران، ۲۰۲۰a).

هدف از روش سنتز بیولوژیکی استفاده از منابع طبیعی (موجودات تک‌سلولی تا چندسلولی) برای تبدیل مواد حجیم به ذرات نانومقیاس با خواص منحصربه‌فرد است. این فرآیند معمولاً با حضور پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، رنگدانه‌ها و غیره انجام می‌شود.

فوتواتوتروفیک هستند که در طیف وسیعی از اکوسیستم‌ها وجود دارند. آن‌ها با توانایی خود در تثبیت نیتروژن اتمسفری و احیای گاز نیتروژن به آمونیاک با استفاده از آنزیم‌های نیتروژن ردوکتاز، منجر به تبدیل زیستی فلزات به نانوذرات می‌شوند. علاوه بر این، آن‌ها حاوی مولکول‌های زیستی مختلفی از جمله متابولیت‌های ثانویه، پروتئین‌ها، آنزیم‌ها و رنگدانه‌ها هستند که خواص بیولوژیکی مهمی مانند فعالیت ضد میکروبی و ضد سرطانی را به همراه دارند (Vimbela و همکاران، ۲۰۱۷).

اگرچه تاکنون چندین مطالعه دقیق در مورد سنتز بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها انجام شده است، مطالعات کمی بر روی سنتز نانوذرات با استفاده از سیانوباکتری‌ها انجام شده است. مقاله حاضر به‌طور جامع، ساخت نانوذرات با واسطه سیانوباکتری‌ها، شرایط غیر زیستی و زیستی بیوسنتز آن‌ها از جمله روش‌نمایی، pH، دما، نوع فرآیند سنتز (برون سلولی و درون سلولی)، مکانیسم‌های مربوط به سنتز بیولوژیکی، کاربردهای نانوذرات در زمینه‌های مختلف و همچنین استراتژی‌های سمیت نانوذرات در برابر سلول‌های زنده و به دنبال آن عوامل مؤثر بر فرآیند سنتز را بررسی می‌کند.

طبقه‌بندی نانوذرات: نانوذرات را می‌توان بر اساس عوامل مختلفی از جمله شکل و ابعاد، ترکیبات فاز، ماهیت و منشأ طبقه‌بندی کرد. به‌عنوان مثال، نانوذرات طبیعی شامل آن‌هایی هستند که در زیست‌کره در نتیجه ساختن فلزات سنگین توسط موجودات زنده وجود دارند و همچنین آن‌هایی که تصادفاً در اثر آتش‌سوزی جنگل‌ها، فوران‌های آتش‌فشانی، هوازدگی سنگ‌ها، انفجار مواد معدنی رسی، فرسایش خاک و طوفان‌های شن ایجاد می‌شوند. در مقابل، نانوذرات مهندسی شده‌ای نیز هستند که با استفاده از مسیرهای شیمیایی و فیزیکی تولید می‌شوند. نانوذرات را نیز

همچنین مشخص کردن بار و قطر هیدرودینامیکی آن‌ها استفاده می‌کند. از آنالیزهای مبتنی بر اشعه ایکس مانند پراش اشعه ایکس، طیف‌سنجی الکترونی فوتو اشعه ایکس، طیف‌سنجی پراکنش انرژی برای ارزیابی ترکیب، ساختار و فاز کریستالی استفاده می‌شود. علاوه بر آن تکنیک‌های میکروسکوپی مانند میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری با وضوح بالا و میکروسکوپ نیروی اتمی برای تعیین اندازه و ظاهر مورفولوژیکی نانوذرات استفاده می‌شود. همچنین، چندین تکنیک برای تخمین خواص مغناطیسی نانوذرات مانند رزونانس فرومغناطیسی، مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی و غیره نیز وجود دارند (Hamida و همکاران، ۲۰۲۰a) (جدول یک).

ارگانوسم‌های تک‌سلولی شامل باکتری‌ها، سیانوباکتری و دیاتومه‌ها هستند، درحالی‌که موجودات چند سلولی شامل جلبک و گیاه هستند. تنوع منابع طبیعی و مولکول‌های زیستی بالقوه، تولید نانوذرات با خواص منحصر به فرد متفاوت را موجب می‌شود. نانوذرات همچنین برای ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها، از جمله اندازه، توزیع، پراکندگی، پایداری، بار و مورفولوژی سطح، تحت آنالیزهای مختلف مشخصه یابی قرار می‌گیرند. این تحلیل‌ها از تکنیک‌های طیف‌سنجی مانند طیف‌سنجی مرئی ماوراء بنفش، طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه، پتانسیل زتا، پراکندگی نور دینامیکی و طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی هسته‌ای برای تعیین محدوده‌های طول موج، ترکیب شیمیایی پوشش‌های زیستی احاطه‌کننده نانوذرات بیوژنیک و برای تأیید تشکیل نانوذرات و

جدول ۱: تکنیک‌های تشخیص نانوذرات را نشان می‌دهد (Hamida و همکاران، ۲۰۲۰b).

| نوع تحلیل | تجزیه و تحلیل شخصیت | عملکرد |
|--------------------|---|---|
| تکنیک طیف‌سنجی | طیف‌سنجی مرئی فرابنفش (UV) | تأیید تشکیل نانوذرات و تشخیص محدوده طول موج آن‌ها |
| | تبدیل فوریه طیف‌سنجی مادون قرمز | تعیین ترکیب شیمیایی پوشش‌های زیستی اطراف نانوذره بیوژنیک |
| | پتانسیل زتا | مشخص کردن بار نانوذرات |
| | پراکندگی دینامیک نور (DLS) | تخمین قطر هیدرودینامیکی |
| | (NMR) | تعیین محتوا و خلوص نانوذرات |
| مبتنی بر اشعه ایکس | پراش اشعه ایکس (XRD) | ترکیب، ساختار و فاز کریستالی نانوذرات |
| | طیف‌سنجی فوتوالکترون پرتوایکس (XPS) | ساختار نانوذرات را ارزیابی می‌کند |
| | طیف‌سنجی پراکنده انرژی (EDS) | ارزیابی ساختار اتمی نانوذرات |
| تکنیک میکروسکوپی | میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) | تعیین اندازه و ظاهر مورفولوژیکی نانوذرات |
| | میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) با وضوح بالا | تعیین اندازه و ظاهر مورفولوژیکی نانوذرات |
| | میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) | تعیین هندسه، اندازه، مورفولوژی، زبری سطح نانوذرات |
| تکنیک مغناطیسی | مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) رزونانس فرو مغناطیسی (FMR) | برآورد اشباع مغناطیسی، ماندگاری مغناطیسی و میدان مغناطیسی زدایی |

سویه‌های مختلف یک گونه یافت می‌شود. به‌طور طبیعی، نانوذرات زمانی سنتز می‌شوند که میکروارگانوسم‌ها در معرض مواد سمی قرار می‌گیرند، پس در پاسخ به آن مواد خارج سلولی ترشح می‌کنند

مکانیسم‌های بالقوه روش‌های سنتز سبز: روش ساخت زیستی نانوذرات از ارگانوسمی به ارگانوسم دیگر متفاوت است. علاوه بر این، تفاوت‌هایی در بین

از نمک، شستشو می‌شود و سپس با غلظت مناسبی از محلول مواد پیش ساز مخلوط می‌شود. در روش دوم میکروارگانیزم‌ها به صورت جداگانه همراه با محلول مواد حجیم کشت داده شده و به مدت ۲ هفته در شرایط کشت نگهداری می‌شوند. در سیانوباکتری‌ها، یون‌ها توسط الکترون‌های تولید شده از طریق سیستم انتقال الکترون، از جمله واکنش‌های تولید انرژی در فتوسنتز و تا حدی در سیستم انتقال الکترون تنفسی در نتیجه وجود آنزیم‌هایی مانند ردوکتازهای وابسته به NADH، تا حدودی کاهش می‌یابند. واکنش‌های ردوکتس در سیتوپلاسم، غشاهای تیلاکوئید و غشای سلولی انجام می‌شوند. محققان نشان دادند که پس از واکنش بین *Plectonema boryanum* UTEX 485 و نیترات نقره، نانوذرات نقره کروی، هشت وجهی در داخل سلول‌ها و در محلول کشت رسوب داده شد. در واقع یون‌های نقره توسط یک دهنده الکترون داخل سلولی احیا می‌شوند یا توسط یک سیستم انتقال دهنده غشایی صادر می‌شود (Kumarasamy و همکاران، ۲۰۲۰).

P. boryanum محلول‌های کلرید طلا III را به نانوذرات طلا به صورت داخل سلولی احیا می‌کند. همچنین فعل و انفعالات سیانوباکتری‌ها یا مواد آلی آزاد شده از طریق غشای سیانوباکتری‌ها با کلرید طلا III، رشد نانوذرات فلزی طلا را افزایش می‌دهد. محققان دیگر پیشنهاد کردند که آنزیم‌های نیترات ردوکتاز ممکن است به القای آنزیم مسئول سنتز نانوذرات نقره در *Bacillus licheniformis* کمک کنند. مطالعه دیگری نشان داد که نیتروژن‌ها (آنزیم‌های تثبیت کننده نیتروژن) ممکن است عوامل احیا کننده قوی برای ساخت یون‌های طلا به نانوذرات طلا باشند. محققان دیگر نشان دادند که تیلاکوئیدهای جدا شده از *Potamogeton nodosus* (یک گیاه آبی) و *Spinacia oleracea* (یک گیاه خاکی) ممکن

تا مواد را جذب کنند، یا از طریق فعل و انفعالات الکترواستاتیکی با آن ترکیبات برهمکنش می‌کنند. محققان نشان دادند که نیروهای الکترواستاتیکی از جمله عواملی هستند که به فرآیند احیای نانوذرات در سلول‌های فارچی کمک می‌کنند. تبدیل زیستی نانوذرات از یک الگوی کلی پیروی می‌کند که در آن یون‌های فلزی در سلول‌های میکروبی در حضور آنزیم‌ها به دام می‌افتند و سپس برای تشکیل نانوذرات احیا می‌شوند. علاوه بر این، احیای نانوذرات توسط میکروارگانیزم‌ها را می‌توان به سنتز درون سلولی و خارج سلولی طبقه بندی کرد (Velusamy و همکاران، ۲۰۱۶).

سنتز درون سلولی نانوذرات: تشکیل نانوذرات درون سلولی به مواردی اطلاق می‌شود که احیا مواد حجیم به نانوذرات در داخل سلول‌های میزبان تحت کنترل عوامل بیولوژیکی مختلف انجام می‌شود. روش‌های سنتز (in Vivo) نانوذرات در آزمایشگاه شامل سه مرحله کلی است: ۱) کشت میکروارگانیزم‌های هدف. ۲) برهمکنش بین محلول پیش ساز و سلول‌های زنده و ۳) جداسازی و خالص سازی نانوذرات از سلول‌ها. برای تعیین خصوصیات نیز از تکنیک‌های فیزیکوشیمیایی استفاده می‌شود. در مرحله آخر، مخلوط میکروارگانیزم‌های زنده و نانوذرات رسوب شده در ۱۲۰۰۰g سانتریفیوژ می‌شود. بعد از شستشو، سلول‌ها با استفاده از روش‌هایی مانند فراصوت لیز شده و برای استخراج نانوذرات مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند (EI-Sheekh و EI-Kassas، ۲۰۱۴).

فعل و انفعالات درون سلولی بین مواد حجیم و میکروارگانیزم‌ها را می‌توان با دو پروتکل مختلف انجام داد. در روش اول زیست توده میکروارگانیزم هدف در فاز لگاریتمی توسط سانتریفیوژ جمع آوری می‌شود، سپس زیست توده برای حذف هرگونه اثری

سلول را در کنترل فرآیند کاهش زیستی نانوذرات نشان داده‌اند (قلی زاده و همکاران، ۲۰۲۲). همچنین محققان پیشنهاد کردند که مولکول‌های زیستی مانند NADH ردوکتازها و پروتئین‌های حاوی گوگرد در مایع رویی بدون سلول در ساختن زیستی نانوذرات فلزی نقش عمده‌ای دارند (Velusamy و همکاران، ۲۰۱۶).

بیومس سلولی فیلتر شده: محققان سنتز نانوذرات را با استفاده از بیومس سلولی فیلتر شده را توسط بیومس سلولی فیلتر شده بعد از سانتریفیوژ و ته‌نشین شدن، حداقل سه بار با آب مقطر شستند تا هرگونه فلز اضافی از محیط حذف شود. سپس بیومس ته‌نشین شده تمیز شده با استفاده از دستگاه لیوفیلیزر در فریزر با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌شوند و سپس با استفاده از هاون خرد می‌شوند. پودر به دست آمده با آب مقطر مخلوط می‌شود و سپس با استفاده از کاغذ صافی واتمن فیلتر می‌شود. در نهایت، فیلتر با محلول‌های پیش ساز فلزی مخلوط می‌شود و در شرایط مناسب انکوبه می‌شود. در این روش، گروه‌های زیستی فعال مانند پروتئین‌ها و آنزیم‌های موجود در فیلتراسیون سلولی، نقش مهمی در ساخت زیستی و تثبیت نانوذرات دارند. در مسیر دیگر، زیست‌توده سلولی در فاز لگاریتمی جمع‌آوری می‌شود و چندین بار شستشو می‌شود تا عناصر کمیاب از بین بروند و سپس برای مدت‌زمان مشخصی در آب مقطر خیسانده می‌شوند. پس از آن، مخلوط سانتریفیوژ می‌شود و مایع رویی برای سنتز نانوذرات استفاده می‌شود (Velusamy و همکاران، ۲۰۱۶).

سنتز نانوذرات مبتنی بر مولکول‌های زیستی

رنگدانه‌ها: سیانوباکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، اکتینومیسیت‌ها، جلبک‌ها و غیره با رنگدانه‌های غالبی در سلول‌هایشان مانند کاروتنوئیدها، فیکوارترین و

است مسئول ساخت یون‌های طلا به نانوذرات طلا در طی واکنش‌های فتوشیمیایی باشند. محققان دیگر نشان دادند که پلی‌ساکاریدها و سایر ماکرو مولکول‌ها ممکن است مسئول احیای داخلی و تثبیت نانوذرات باشند (انوار و همکاران، ۲۰۲۱). گزارش‌های دیگر نشان داده‌اند که رنگدانه‌های سیانوباکتری به‌عنوان مولکول‌های محرک زیستی قوی عمل می‌کنند که به‌صورت درون‌سلولی مواد حجیم رابه نانوذرات احیا می‌کنند (Roychoudhury و همکاران، ۲۰۱۶).

سنتز خارج سلولی نانوذرات: سنتز خارج سلولی در خارج از سلول اتفاق می‌افتد و مولکول‌های بیولوژیکی تراوش شده مانند رنگدانه‌ها، یون‌ها، پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، هورمون‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها، نقش مهمی در فرآیند احیای نانوذرات دارند. این مولکول‌های زیستی به‌عنوان عوامل کاهنده و پوشاننده در طول فرآیند ساخت بیولوژیک عمل می‌کنند. روش‌های مختلفی برای سنتز خارج سلولی نانوذرات وجود دارد، از جمله استفاده از محیط‌های کشت بدون سلول، عصاره‌های زیست‌توده سلولی و بیومولکول‌ها (El-Sheekh و El-Kassab، ۲۰۱۴).

محیط کشت فاقد سلول: نانوذرات را می‌توان با استفاده از محیط کشت میکروارگانیزم‌ها پس از حذف زیست‌توده توسط سانتریفیوژ، سنتز کرد. محیط‌های کشت فاقد سلولی فیلتر شده با محلول‌های پیش ساز تحت شرایط خاص برای سنتز نانوذرات فلزی مخلوط می‌شوند. محققان پنج سویه سیانوباکتری را آزمایش کردند و نشان دادند که محیط کشت بدون سلول *Synechococcus* sp. قادر به سنتز نانوذرات نقره در شرایط نور بودند و نانوذرات نقره نیز با استفاده از مایع رویی به‌صورت خارج سلولی سنتز شدند. بسیاری از مطالعات نقش حیاتی محتویات زیستی مانند آنزیم‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و ترکیبات فنلی و آلکالوئیدی موجود در کشت بدون

tenue سنتز کردند. البته مکانیسمی که در آن فیکواریترین سی منجر به سنتز نانوذرات نقره می‌شود مشخص نیست. باین حال محققان پیشنهاد می‌کنند که ممکن است شبیه مکانیسم رنگدانه قرمز فیکواریترین سی باشد که از جلبک‌های قرمز استخراج می‌شود که می‌تواند نانوذرات نقره را بدون افزودن مواد احیاکننده، سنتز کند (Singh و همکاران، ۲۰۲۰).

پروتئین‌ها: بسیاری از مطالعات، نقش کلیدی پروتئین‌ها را در تثبیت و احیای نانوذرات آشکار ساختند. محققان نشان دادند که پروتئین‌های کاتیونی *Fusarium oxysporum* و *Verticillium sp.* که توسط ترشح می‌شوند، دارای فعالیت هیدرولیتیک بوده و آن‌ها را قادر می‌سازد تا نانوذرات مگنتیت را احیا کنند و یا پوشش‌دار سازند. محققان دیگر دریافتند که پروتئین باکتریایی با وزن مولکولی بین ۲۵ تا ۶۶ کیلو دالتون به فرآیند کاهش نانوذرات طلا کمک می‌کند، درحالی‌که پروتئینی با وزن مولکولی بین ۶۶ تا ۱۱۶ کیلو دالتون مسئول ساخت نانوذرات نقره است. درواقع اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها به‌عنوان عوامل تثبیت‌کننده و کاهنده در فرآیند ساخت زیستی نانوذرات فلزی عمل می‌کنند. وجود گروه‌های آمینو، کربوکسیل، سولفات و غیره در توالی اسیدآمینه پروتئین‌های سیانوباکتری، فرآیند کاهش زیستی نانوذرات بسیار کوچک با توزیع اندازه ذرات یکنواخت را تسهیل می‌کنند (Mandhata و همکاران، ۲۰۲۲).

محققان دیگر سنتز خارج سلولی نانوذرات با پوسته هسته نقره-طلا را با استفاده از پروتئین تک‌سلولی *Spirulina plantensis* انجام دادند. آن‌ها باندهای FTIR را در ۱۵۴۱، ۱۶۵۳ و ۱۲۴۲ سانتی‌متر به‌عنوان باندهای امید پروتئین‌ها یا پلی‌پپتیدها شناسایی کردند و نشان دادند که پروتئین‌های جلبکی نقش مهمی در فرآیند تثبیت این نانوذرات ایفای

فیکوسیاینین سی در سلول‌های خود متمایز می‌شوند. این رنگدانه‌ها آن‌ها را قادر به سنتز نانوذرات می‌سازد. فیکوسیاینین سی، یک رنگدانه کمکی فتوسنتزی آبی است که بخشی از فیکوبیلیزوم‌ها را تشکیل می‌دهد و شامل ساختارهای متصل به تیلاکوئیدها در برداشت و انتقال الکترون‌ها به سمت مراکز واکنش فتوسیستم II است. درواقع فیکوسیاینین سی، انتقال الکترون را کنترل می‌کند و توانایی اتصال به فلزات سنگین را دارد (Kumarasamy و همکاران، ۲۰۲۰).

محققان فیکوسیاینین سی را از دو گونه مختلف سیانوباکتری *Spirulina* و *Limnithrix* جدا کردند و در نتیجه منجر به تولید نانوذرات نقره با اشکال و اندازه‌های مختلف شدند. محققان تفاوت در ویژگی‌های مورفولوژیکی را به این واقعیت نسبت دادند که دو ترکیب فیکوسیاینین سی جداشده، از نظر خلوص و وزن مولکولی متفاوت هستند. همچنین، آن‌ها نشان دادند که بین توانایی فیکوسیاینین سی برای سنتز نانوذرات و حضور نور، رابطه وجود دارد، زیرا رنگدانه در شرایط تاریک نمی‌تواند نیترات نقره را به نانوذرات نقره کاهش دهد. درواقع فیکوسیاینین C، به‌عنوان یک عامل محافظ (درپوش) در طول فرآیند احیای نیترات نقره به نانوذره نقره عمل می‌کند (Bin-Meferij و Hamida، ۲۰۱۹).

محققان دیگر نشان دادند که رنگدانه فیکوسیاینین حاوی پروتئین جدا شده از *Nostoc linckia*، نیترات نقره را تحت نور مستقیم (۲۴۰۰-۲۶۰۰ لوکس) به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق به نانوذرات نقره تبدیل کرد. در مطالعه دیگری، فیکواریترین جداشده از *Nostoc carneum* به‌عنوان یک عامل کاهنده برای سنتز نانوذرات نقره استفاده می‌شود. محققان با موفقیت نانوذرات سولفید کادمیوم را با استفاده از فیکواریترین سی از گونه سیانوباکتریوم *Phormidium*

طلا و نقره به ترتیب پس از ۲ ساعت، ۷۲ ساعت، ده ساعت و ۱۰ دقیقه تشکیل شدند (Rai و همکاران، ۲۰۱۹).

پلی ساکاریدها: محققان از پلی ساکاریدهای خارج سلولی *Nostoc commune* برای احیای نیترا نقره به نانوذرات نقره استفاده کردند. به طور خلاصه، ۱۰ گرم سیانوباکتری خشک شده را با آب مخلوط کردند، مخلوط را در ۱۰۰ میلی لیتر بافر فسفات پتاسیم در pH=10 به حالت تعلیق درآوردند و آن را در یک مخلوط کن با سرعت متوسط به مدت ۱۰ ثانیه همگن کردند و سپس به مدت یک شب در دمای محیط هم زدند. سپس سوسپانسیون مجدداً حداقل سه بار به مدت ۱۰ ثانیه همگن شد و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای محیط باقی ماند. لایه بالایی (پلی ساکاریدها) با استفاده از کاردک برداشته شد و لایه آبی پایینی در ۶۰۰۰ g به مدت ۱۰ دقیقه در بیست درجه سانتی گراد سانتریفیوژ شد. بیومس ته نشین شده، دور ریخته شدند و مایع رویی حاوی بخش محلول در آب که شامل آگزوپلی ساکاریدها بود به مدت یک شب در برابر آب مقطر دیالیز شد و با استفاده از یک لیوفیلیزر در انجماد خشک شد. سپس ۵۰ میلی لیتر از محلول آبی آگزوپلی ساکارید (ده میلی گرم بر میلی لیتر) به سی میلی مولار محلول نیترا نقره اضافه شد. واکنش در ۱۵ psi و ۱۲۱ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه اتوکلاو شد. برای رسوب نانوذرات بیوژنیک نقره، مخلوط در ۱۵۰۰۰ g به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد سانتریفیوژ شد. در واقع آگزوپلی ساکاریدها به عنوان عوامل کاهش دهنده و پوشش دهنده قوی عمل می کنند و نشان دادند که پوشش دار کردن نانوذرات نقره با آگزوپلی ساکاریدها از تماس ذرات با اکسیژن جلوگیری می کند و پایداری آن ها را افزایش می دهد (Roychoudhury و همکاران، ۲۰۱۶).

کنند. محققان دیگر گزارش کردند که یک پروتئین ۲۲ کیلو دالتون از *Phormidium* مسئول کاهش سولفات مس به نانوذرات اکسید مس بود. محققان دیگر برای اولین بار نانوذرات طلا را در مواد پلیمری خارج سلولی سلول های رویشی و لایه پلی ساکارید هتروسیست *Anabaena cylindrica* شناسایی کردند (Hanna و همکاران، ۲۰۲۲).

آنزیم ها: بسیاری از مطالعات نقش آنزیم های مختلف، از جمله نیترا ردوکتازها و آنزیم های وابسته به NADH را در فرآیند کاهش زیستی نانوذرات مورد بررسی قرار داده اند. علاوه بر این، محققان گزارش کردند که سوپراکسید دیسموتاز، نقش حیاتی در تولید خارج سلولی نانوذرات نقره با استفاده از *F. oxysporum* دارد. نیترا ردوکتازها، متالوپروتئین هایی هستند که یون های مولیبدن را به عنوان کوفاکتور دارند و واکنش های متعددی را در چرخه نیتروژن، کربن و گوگرد کاتالیز می کنند. بسیاری از مطالعات، اهمیت این آنزیم ها را به عنوان یک عامل کاهش دهنده قوی در فرآیند ساخت بیولوژیک نانوذرات فلزی نشان داده اند. محققان پیشنهاد کردند که نیترا ردوکتاز وابسته به NADH به سنتز خارج سلولی نانوذرات طلا توسط *Chlorella pyrenoidosa* کمک می کند. محققان دیگر سنتز نانوذرات نقره، طلا، پالادیوم و پلاتینوم را در حضور سیانوباکتری ها با استفاده از نیتروژناز به عنوان عوامل کاهش دهنده بررسی کردند. آن ها سه سویه *Calothrix pulvinate*، *Leptolyngbya* و *Anabaena flos-aquae* را برای تشکیل نانوذرات بررسی کردند. *C. pulvinate*، نانوذرات پالادیوم و پلاتینوم را بعد از سی دقیقه و ۱۵ روز، نانوذرات طلا را بعد از چند ساعت و نانوذره نقره را بعد از ۲۴ ساعت می سازد. در مقابل، هنگامی که همان پیش ساز و سویه ها با نیتروژنازها انکوبه شدند، نانوذرات پالادیوم و پلاتینوم،

گزارش کردند که تنها ۲۸ روز لازم است تا *P. boryanum* UTEX 485، نانوذره نقره را سنتز کند، درحالی‌که محققان دیگر نشان دادند *Leptolyngbya* sp.، نانوذرات نقره را به‌صورت خارج سلولی از نیترات نقره پس از ۲۰ دقیقه ساخت. مطالعه اخیر نشان داد که پراکندگی و پایداری نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از *Oscillatoria limnetica* با افزایش زمان تغییر کرد. پس از ۴۸ ساعت سنتز، ارزش طول‌موج طیف UV ثابت بود و پس از ۹ ماه انکوباسیون، شدت نوری از ۰/۷۱ تا ۰/۵۹۹ تغییر کرد که نشان‌دهنده پایداری نانوذرات نقره با تجمع کم است. پایداری نانوذرات نقره با واسطه *Anabaena* پس از ۶ ماه نگهداری توسط محققان بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوذرات نقره حداقل در ۳ ماه اول بدون تغییر در طیف جذبی، پایدار بودند (Pandey و همکاران، ۲۰۲۰؛ Huang و Zimba، ۲۰۱۹).

pH: pH به‌طور قابل‌توجهی بر اندازه و توزیع نانوذرات نقره تأثیر می‌گذارد. سنتز خارج سلولی نانوذرات نقره با استفاده از فیکواریترین در محیط اسیدی مهار می‌شود، درحالی‌که واکنش در شرایط قلیایی pH=10 افزایش می‌یابد. علاوه بر این، نانوذرات کوچک‌تر و پراکنده‌تر در pH=10 مشاهده می‌شود، درحالی‌که نانوذرات بزرگ‌تر و بیشتر در pH=12 مشاهده می‌شود (ARDELEAN و همکاران، ۲۰۲۲).

درجه حرارت: محققان توانایی *P. boryanum* را برای ساخت نانوذرات درون و خارج سلولی پلاتیوم موردبررسی قراردادند. نتایج نشان داد که رنج وسیعی از دماها روی تشکیل نانوذرات تأثیرگذار است که خود نشان‌دهنده این است که تبلور و تبلور مجدد نانوذرات به دما بستگی دارد. کاهش دما منجر به ایجاد حالت آمورف و بی‌شکل می‌شود، درحالی‌که یک ساختار کریستالی در دماهای بالاتر غالب است (Younis و همکاران، ۲۰۲۲).

عوامل مؤثر بر ساخت بیولوژیک نانوذرات با استفاده از میکروارگانیسم‌ها: عوامل زیادی باید در طول سنتز بیولوژیکی در نظر گرفته شوند، از جمله روشنایی، زمان در معرض قرار گرفتن، pH، دما و غلظت. کنترل این عوامل می‌تواند تولید نانوذرات با خواص فیزیکوشیمیایی مناسب را تسهیل کند (Hamida و همکاران، 2020b).

روشنایی: وجود یا عدم وجود نور نقش مهمی در بیوسنتز نانوذرات دارد. نور حداقل برای تسریع فرآیند کاهش زیستی برای سنتز نانوذرات موردنیاز است. نور فاکتور مهمی است که سنتز درون‌سلولی و خارج سلولی نانوذرات نقره را در سیانوباکتری‌های فتوتروفیک کنترل می‌کند. برخی سیانوباکتری‌ها در شرایط تاریک قادر به تولید نانوذرات نیستند. باین‌حال، در شرایط یکسان اما پس از قرار گرفتن در معرض نور، سویه‌های مشابه قادر به ساخت نانوذرات نقره از نیترات نقره بودند. از سوی دیگر، سویه‌های دیگر از جمله *Anabaena* sp., *Limnothrix* sp., و *Synechocystis* sp. قادر به تولید نانوذرات تحت هم شرایط نور و هم تاریکی نبودند. این را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که سویه‌های مختلف ترکیبات مختلفی را تولید می‌کنند که قادر به سنتز نانوذرات هستند و تنها برخی از آن‌ها به انرژی فعال‌سازی نور نیاز دارند. نکته مهم دیگر در رابطه با روشنایی، شدت نور است. محققان احیای کامل خارج سلولی یون‌های نقره به نانوذرات نقره را بعد از در معرض بودن با مخلوط عصاره برگ *Azadirachta indica* و محلول نیترات نقره در برابر نور خورشید تنها به مدت ۵ دقیقه گزارش کردند (Huang و Zimba، ۲۰۱۹).

زمان در معرض قرار گرفتن: زمان واکنش در بین میکروارگانیسم‌های مختلف متفاوت است و برخی قادرند نانوذرات را در عرض چند دقیقه سنتز کنند، درحالی‌که دیگران به هفته‌ها نیاز دارند. محققان

غلظت پیش سازها و عوامل کاهنده طبیعی: غلظت مواد کاهنده زیستی تأثیر مهمی بر ویژگی‌های نانوذرات از جمله شکل و اندازه دارد. سنتز نانوذرات وابسته به دوز است و به نوع جلبک مورد استفاده نیز مرتبط است. محققان نشان دادند که افزایش غلظت سیانوباکتری *Oscillatoria limnetica* جذب پیک‌های حاصل را افزایش داد. علاوه بر این، آن‌ها گزارش کردند که تغییر در موقعیت از ۴۲۰ به ۴۳۰ نانومتر، همراه با گسترش قله‌ها، نشان‌دهنده افزایش اندازه ذرات است. آن‌ها همچنین دریافتند که سنتز خارج سلولی نانوذرات نقره به دوز نیترات نقره نیز بستگی دارد. به طور کلی، افزایش غلظت مواد پیش ساز منجر به افزایش شدت نوری ثبت شده توسط اسپکتروفتومتری UV می‌شود (Uzair و همکاران، ۲۰۲۰).

ماهیت میکروارگانیسم‌ها: ماهیات میکروارگانیسم‌ها به محتویات مولکول‌های زیستی شان و نوع مولکول‌ها مانند پلی‌ساکاریدها، پپتیدها و رنگدانه‌ها بستگی دارد، بنابراین، میکروارگانیسم‌های مختلف در توانایی خود برای تشکیل نانوذرات متفاوت هستند. محققان، فعالیت احیای سه کشت سیانوباکتری را مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند که سایز و اندازه نانوذرات بستگی به جنس سیانوباکتری مورد استفاده دارد (Keskin و همکاران، ۲۰۱۶).

علاوه بر این، سویه‌های مختلف از یک گونه، نانوذراتی با ویژگی‌های متفاوت فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی تولید می‌کنند. محققان از سویه‌های متفاوت از یک گونه *Nostoc* شامل *Nostoc sp.*، *Nostoc HKAR-2*، *Nostoc Bahar M,32* و *Nostoc muscorum* NCCU-442 استفاده کردند و محدوده‌های متفاوتی از نانوذرات نقره با اندازه‌های ۸/۵ تا ۲۶، ۵۱ تا ۱۰۰ و ۴۲ نانومتر را ساختند. عواملی مانند زیستگاه میکروارگانیسم‌ها و توانایی

آن‌ها در حذف فلزات از محیط ممکن است در ویژگی‌های نانوذرات تأثیر گزار باشد. جلبک‌های سبز آبی با توانایی انباشت فلزات سنگین از محیط اطراف و تجزیه این فلزات به نانوذرات متمایز می‌شوند. محققان نشان دادند که ۳۰ سویه سیانوباکتری جدا شده از یک زیستگاه دریایی پتانسیل قابل توجهی برای کاهش خارج سلولی نیترات نقره به نانوذرات نقره را دارند. در مقابل، یوباکترهای دیگری که در برابر فلزات سنگین مقاوم هستند مانند *Aphanizomenon* sp. نمی‌تواند نانوذرات نقره را از فلز نقره تحت شرایط آزمایشگاهی بسازد (Moraes و همکاران، ۲۰۲۱).

نانوذرات نقره: نانوذرات نقره از جمله مهم‌ترین نانوذره فلزی مورد استفاده در زمینه‌های مختلف هستند و در بسیاری از محصولات صنعتی و پزشکی از جمله پانسمان‌ها، ابزار جراحی و ماسک‌ها، مواد شوینده و محصولات مراقبتی یافت می‌شوند. به طور معمول، نانوذرات نقره با رویکردهای شیمیایی و فیزیکی ساخته می‌شوند. با توجه به معایب این مسیرها شامل هزینه بالا، نیازهای انرژی بالا و محصولات جانبی سمی، روش‌های سنتز سبز برای تولید نانوذرات پاک و جلوگیری از اثرات مضر تکنیک‌های فیزیکوشیمیایی توسعه یافته‌اند. به عنوان مثال، محققان اشاره کردند که سرعت تزریق و دمای واکنش، عوامل مهمی برای سنتز نانوذرات نقره هستند که می‌توانند نانوذرات نقره کروی با اندازه نانو ۱۷ نانومتر در ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد تولید کنند. در مقابل، بسیاری از مطالعات نشان دادند که می‌توانند نانوذرات نقره را حتی با کوچک‌ترین اندازه‌های ۱۰، ۱۰-۱۵، ۱۴/۹ نانومتر نیز در دمای اتاق سنتز کنند. آن‌ها دریافتند که نانوذرات نقره دارای شکل مثلثی با محدوده اندازه بین ۳۰ تا ۱۲۰ نانومتر هستند. محققان از عوامل تثبیت‌کننده شیمیایی مانند سیترات و پلی (استایرن سولفونات)

به‌عنوان گلوتامین تثبیت می‌شود، مرتبط باشد. با این حال، آزادسازی مواد آلی پس از مرگ باکتریایی منجر به رسوب نانوذرات نقره در محلول می‌شود (Vimbela و همکاران، ۲۰۱۷).

یک مطالعه اخیر فعالیت هیدرولیتیک سویه جدیدی از سیانوباکتری‌ها *Nostoc sp. Bahar M* را در تولید نانوذرات نقره از نیترات نقره به‌صورت خارج سلولی مورد بررسی قرار دادند. رزونانس پلاسمون نانوذرات نقره با واسطه *Nostoc* در ۴۰۳ نانومتر بود که نشان‌دهنده اندازه کوچک‌تر این نانوذرات است. همچنین، الگوی XRD ساختار کریستالی مکعبی وجه محور نانوذرات نقره را تأیید کرد.

SEM و TEM نشان دادند که نانوذرات نقره تولید شده توسط *Nostoc sp. Bahar M* به‌صورت غیریکنواخت پراکنده می‌شوند و کروی شکل‌اند و میانگین اندازه نانو آن‌ها ۱۴/۹ نانومتر است. همچنین، داده‌های FTIR نشان داد که مولکول‌های پروتئینی نقش مهمی را در مراحل ساخت زیستی نانوذرات نقره ایفا می‌کنند. اخیراً عصاره آبی بیومس *Oscillatoria limnetica* برای سنتز نانوذرات نقره در دمای اتاق برای ۱۸ ساعت مورداستفاده قرار گرفت. نانوذرات نقره کروی شکل بودند و اندازه‌های متنوعی بین ۳/۳۰ و ۱۷/۹۷ نانومتر داشتند. همچنین، محققان تأثیر عوامل غیر زیستی متغیر مانند pH، زمان و غلظت مواد کاهنده طبیعی و نیترات نقره را برای تعیین شرایط بهینه برای سنتز نانوذرات نقره مورد مطالعه قرار دادند. آن‌ها دریافتند که مناسب‌ترین شرایط برای تولید نانوذرات نقره از *Oscillatoria limnetica* در pH ۶/۷ و به مدت ۱۸ ساعت بود و همچنین فرآیند سنتز وابسته به دوز است. سی‌گونه سیانوباکتری برای سنتز خارج سلولی نانوذرات نیترات نقره غربالگری شدند. نتایج نشان داد که همه سی‌گونه سیانوباکتری قادر به تشکیل نانوذرات

برای به دست آوردن نانوذرات نقره پایدار استفاده کردند. درحالی‌که *Arthrospira maxima* و *Arthrospira platensis* قادر به تولید نانوذرات نقره مثالی (به ترتیب ۶۱ و ۴۶ نانومتر) در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت بدون نیاز به هیچ عامل تثبیت‌کننده بودند (Moritz و Geszke-Moritz، ۲۰۱۳).

در میان این موجودات بیولوژیکی، جلبک‌های سبز آبی مسیر ساده‌ای را برای تولید نانوذرات نقره مورد نظر فراهم می‌کنند. *Desertifilum IPPAS B-1220* برای ساخت زیستی نانوذرات نقره برای اولین بار توسط محققان مورد بررسی قرار گرفت، آن‌ها نانوذرات نقره را به‌صورت خارج سلولی با استفاده از عصاره زیست‌توده سلولی تحت نور مستقیم به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق سنتز کردند. تشکیل نانوذرات نقره توسط پیک جذب UV در ۴۲۱ نانومتر تأیید شد. الگوی پراش XRD نشان‌دهنده نانو کریستالی بودن نانوذرات نقره بود. با توجه به طیف غالب FTIR، محققان گزارش کردند که زیست مولکول‌های اصلی مسئول فرآیندهای کاهش زیستی و تثبیت، پروتئین‌ها و پلی‌ساکاریدها هستند. همچنین، آن‌ها دریافتند که *Desertifilum sp. IPPAS B-1220* می‌تواند نانوذرات کروی نقره را با رنجی از ۴/۵ تا ۲۶ نانومتر نیز تولید کند. محققان از *P. boryanum* برای اولین بار برای هم سنتز درون‌سلولی و هم خارج سلولی نانوذرات نقره استفاده کردند. آن‌ها یافتند که نانوذرات نقره، اشکال هشت‌وجهی و کروی با رنج نانو سایزی از یک تا ۲۰۰ و ده نانومتر دارند. EDS و XPS، ارتباط آهن، فسفر و گوگرد را با نانوذرات نقره نشان دادند. آن‌ها گزارش دادند که فرآیند ساخت زیستی نیترات نقره می‌تواند با فرآیند متابولیک با استفاده از نیترات با کاهش نیترات به نیتريت و آمونیوم که قبل از مرگ سیانوباکتری

نقره از مواد پیش ساز خود، با محدوده اندازه متغیر بودند (Hamida و همکاران، ۲۰۲۱).

Cylindrospermum stagnale بهترین عملکرد را داشت و کوچک ترین نانوذرات نقره با اندازه های نانومتری ۳۸ تا ۴۰ نانومتر را تولید کرد. به طور مشابه، محققان توانایی ساخت نانوذرات نقره چندین گونه سیانوباکتری جدا شده از جنگل های حرا شامل *Aphanothece*, *Oscillatoria*, *Microcoleus*, *Aphanocapsa*, *Phormidium*, *Lyngbya*, *Gloeocapsa*, *Spirulina* و *Synechococcus* را مورد بررسی قرار دادند. از بین همه میکروارگانیسم های آزمایش شده، فقط *Microcoleus* sp. می تواند نیترات نقره را کاهش دهد و نانوذرات نقره کروی شکل با قطر متوسط ۵۵ نانومتر را تشکیل دهد. محققان سنتز خارج سلولی و درون سلولی نانوذرات نقره را با انکوباسیون در نور و تاریکی با استفاده از ایزوله های سیانوباکتریایی مختلف مانند *Anabaena* sp., *Aphanizomenon* sp., *Cylindrospermopsis* sp. 121-1, *Cylindrospermopsis* sp. USC CRB3, *Lyngbya* sp., *Limnothrix* sp., *Synechocystis* sp., و *Synechococcus* sp. انجام دادند. به غیر از *Aphanizomenon* sp. همه سیانوباکتری های تست شده نیترات نقره را به نانوذرات نقره تحت نور مستقیم با استفاده از کشت فاقد سلول و عصاره بیومس سلولی انجام دادند. علاوه بر این، تنها عصاره زیست توده سلولی *Limnothrix* sp., *Anabaena* sp. و *Synechocystis* sp. قادر به سنتز نانوذرات نقره تحت انکوباسیون در تاریکی بودند (Patel و همکاران، ۲۰۱۵).

نانوذرات طلا: نانوذرات طلا به عنوان رسانای گرمایی خوب و سمیت کم در برابر سلول های طبیعی شناخته شده اند که برای درمان سرطان بسیار مناسب هستند (Bin-Meferij و Hamida، ۲۰۱۹). علاوه بر روش های فیزیکوشیمیایی، سنتز بیولوژیکی می تواند با سنتز نانوذرات طلا به روشی سازگار با محیط زیست،

مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، توانایی *Anabaena laxa* برای کاتالیز تبدیل هیدروژن تتراکلوآورات (III) به نانوذرات طلا به اثبات رسیده است. *A. laxa* می تواند نانوذرات طلا را به روش درون سلولی با مورفولوژی ها و اندازه های مختلف با سه غلظت مختلف از کلرید اوریک بسازد. آن ها همچنین نشان دادند که حداکثر پیک طیف UV در ۵۴۵ و ۵۶۰ نانومتر برای ۵.۰ و ۱ میلی مولار کلرید اوریک است. نتایج حاصل از آنالیز پراکنش اشعه X نیز نشان دهنده تبلور نانوذرات طلا است. همچنین، میکروگراف های TEM نشان داد که نانوذرات طلائی که در ۰/۵ میلی مولار ظاهر می شوند، کروی هستند، اما تعداد کمی از نانوذرات با اشکال دیگر (مثلثی، شش ضلعی و نامنظم) نیز مشاهده شد. اندازه این نانوذرات از ۰ تا ۳۰ نانومتر متغیر بود. با این حال، بزرگ ترین ذرات دارای محدوده اندازه بین سی تا صد نانومتر هستند. در غلظت بالاتر (۱ میلی مولار کلرید اوریک)، شکل های مثلثی، شش ضلعی و نامنظم نانوذرات طلائی با گستره بین ۲۰ تا ۵۰ نانومتر ظاهر شدند. علاوه بر این، کشت های سیانوباکتری های زنده توانستند نانوذرات طلا را کارآمدتر از نمونه های مرده تشکیل دهند که نشان دهنده نقش فعالیت متابولیک در فرآیند کاهش زیستی نانوذرات طلائی است (Husain و همکاران، ۲۰۱۵).

به طور مشابه، محققان دیگر توانایی کاهش زیستی *A. flos-aquae* را به روش داخل سلولی برای سنتز نانوذرات طلا نشان دادند. محققان دیگر نشان دادند که *Anabaena* sp. و *A. cylindrical* یون های طلا را به نانوذرات طلا بدون آزادسازی ترکیب سمی آنتوکسین تبدیل می کند. آن ها ذکر کردند که *A. cylindrical* قادر به تولید درون سلولی نانوذرات طلا بعد از ۴ ساعت انکوباسیون با نور مستقیم است. الگوی XRD نانوذرات طلا نشان داد که این نانوذرات

همکاران، ۲۰۲۱).

Gloeocapasa sp. برای سنتز درون سلولی نانوذرات طلا با استفاده از کل سلول‌ها مورداستفاده قرار گرفت. به همین دلیل محلول کلرید اوریک با ده میلی‌لیتر کشت *Gloeocapasa* مخلوط شد و در دمای اتاق به حالت چرخان قرار گرفت. پس از چند ساعت، نانوذرات طلا تشکیل شده بود و جذب UV آن‌ها ۵۴۷ نانومتر بود. علاوه بر این نتایج FTIR نشان داد که پروتئین‌های جلبکی مسئول فرآیند کاهش زیستی هستند که این نانوذرات را تشکیل می‌دهند، زیرا پیک‌های قوی در ۳۴۲۴/۹۶ سانتی‌متر مشاهده شد که مرتبط با کشش پیوند N-H در ۱۶۴۰/۱۶ سانتی‌متر بود. این پیوند کششی مربوط به امید است. علاوه بر این، میکروگراف‌های SEM و TEM نشان داد که نانوذرات طلا شکل کروی و قطر کمتر از ۱۰۰ نانومتر دارند (Bruna و همکاران، ۲۰۲۱) (جدول دو).

دارای شکل بیضی هستند. نانوذرات طلای بیوسنتز شده کروی بودند و اندازه متوسط آن‌ها ۱۰ نانومتر بود. علاوه بر این، میکروگراف‌های TEM نشان داد که نانوذرات طلا عمدتاً در سلول‌های رویشی (۵۰ درصد) در مقایسه با هتروسیست‌ها توزیع شده و در امتداد غشاهای تیلکوئید قرار دارند. محققان پیشنهاد کردند که هتروسیست‌ها برای ساخت نانوذرات، اهمیت چندانی ندارند، زیرا نتایج آن‌ها نشان داد که بیش از ۱۰ سلول رویشی حاوی نانوذرات طلا هستند، درحالی‌که تنها یک هتروسیست حاوی نانوذرات است (Afzal و همکاران، ۲۰۱۹).

فعالیت‌های کاهش زیستی سه گونه سیانوباکتری، *Phormidium tenue* P. و *Microcoleus chthonoplastes* در برابر محلول کلرید اوریک در مقادیر مختلف pH مورد مطالعه قرار گرفت. محققان نشان دادند که هر سه سویه سیانوباکتری آزمایش شده قادر به سنتز نانوذرات طلا بودند، با این حال، تنها *P. valderianum* قادر به تولید نانوذرات طلا با اشکال و اندازه‌های مختلف، از جمله نانو کره (۱۵ نانومتر) و مثلثی (۲۴ نانومتر) و شش‌ضلعی (۲۵ نانومتر) در پاسخ به تغییرات pH بود (Aziz و

جدول ۲- سنتز نانوذرات طلای سنتز شده توسط سیانوباکتری‌ها (Mandhata و همکاران، ۲۰۲۲).

| کاربرد نانوذرات | زمان | PH | دما | روشنایی | درحالت سنتز | شکل | اندازه | NPs | سویه |
|---------------------|--------|----|-----|---------|-------------|-----------|--------|----------------|--------------------------------------|
| ضد آفتاب | | | | | | | | | |
| دوستدار محیط‌زیست | 72h | 7 | | تاریک | - | کروی | 70-100 | ZnO | <i>Anabaena</i> strain L31 |
| NM | ۲۸ روز | 7 | ۲۵ | سیک | + | نانو میله | 100 | β -FeOOH | <i>Anabaena flos-aquae</i> |
| بیوفیلم‌های هیبریدی | ۲۸ روز | 7 | ۲۰ | سیک | + | نانو میله | NM | β -FeOOH | <i>Anabaena flos-aquae</i> , ALCP B2 |
| NM | | NM | ۲۰ | سیک | + | NM | NM | Pt | <i>abaena flos-aquae</i> , ALCP B24 |
| NM | ۳۰ min | NA | NM | سیک | + | NM | NM | Pd | <i>Nostoc</i> sp. EA03 |
| آنتی باکتریال و | 2h | 9 | NA | سیک | - | ستاره | 50-80 | ZnO | <i>Calothrix pulvinat</i> |

| ضد سرطان | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------|--------|-------|-----|-----------|-------|-----------------|-------------------------------------|
| NM | روز 28 | 7 | RT | سیک | + | نانو میله | 100 | β -FeOO | <i>Calothrix pulvinata</i> |
| NM | ۳۰min | NA | 20 | سیک | - + | کروی | 35 | Pd | <i>Calothrix pulvinata</i> |
| NM | روز ۱۵ | NA | NA | سیک | - + | کروی | 32 | Pt | <i>Lyngbya majuscula</i> |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| NA | 72h | 4 | NA | سیک | + | کروی | 5-25 | Au-Ag nanoalloy | <i>Phormidium tenue</i> NTDM05 |
| برچسب زیستی | روز 5 | NM | NM | سیک | - | کروی | 1-5 | CdS | <i>Phormidium cyanobacterium</i> |
| NM | 42h | NM | NM | تاریک | - | شبه کروی | 10-40 | CuO | <i>Plectonema boryanum</i> UTEX 485 |
| NM | 24h | 4-10 | 28 | تاریک | - + | دراز | 30 | Pt | <i>Plectonema boryanum</i> UTEX 485 |
| NM | 24h | 4-10 | 25-100 | سیک | - | کروی | 30 | Pd | <i>Spirulina platensis</i> |
| عامل آنتی باکتریال | 120h | NM | 37 | سیک | - | کروی | 30-40 | CuO | <i>Spirulina platensis</i> |

پراشی شناسایی نشد. به طور مشابه، تجزیه و تحلیل فیزیکوشیمیایی مختلف نانوذرات پلاتین سنتز شده توسط *P. boryanum* UTEX در دمای ۲۵ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۸ روز و در دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱ روز توسط محققان انجام شد. نتایج نشان داد که گوگرد، فسفر و نیتروژن با پلاتین ارتباط دارند و تجزیه و تحلیل EDX وجود گوگرد با پلاتین را نشان داد (MubarakAli و همکاران، ۲۰۱۲).

بنابراین، نویسندگان حدس زدند که این عناصر آلی نقش مهمی در فرآیند کاهشی یون‌های پلاتینوم به نانوذرات پلاتین دارند. محققان با استفاده از روش درون‌سلولی، نانوذرات طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم را با استفاده از بیومس *C. pulvinata*، *A. flos-aquae* و *L. foveolarum* ساختند. آن‌ها پیشنهاد کردند که پلی‌ساکاریدها مسئول تثبیت نانوذرات هستند. نانوذرات سولفید کادمیوم با استفاده از میکروارگانیسم‌های مختلف از جمله مخمرها، جلبک‌ها

سایر نانومواد: توانایی سیانوباکتری‌ها برای کاهش نانوذرات فلزی به نانوذرات طلا و نقره محدود نیست، بلکه در سایر فلزات از جمله پلاتین، پالادیوم و کادمیوم و همچنین اکسیدهای فلزی از جمله اکسید مس و اکسید روی نیز دیده شده است. محققان توانایی *P. boryanum* UTEX 485 را برای تشکیل نانوذرات پلاتین و پالادیوم در دماهای متغیر مورد بررسی قرار دادند. محققان ذکر کردند که نانوذرات پالادیوم بعد از انکوباسیون با *P. boryanum* برای ۲۸ روز در دمای ۲۵ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود (Hamouda و همکاران، ۲۰۱۹).

میکروگراف TEM نانوذرات پالادیوم نشان داد که این ذرات دارای اشکال کروی و کشیده هستند، اما در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد فقط هیدرید پالادیوم کروی ظاهر می‌شود. تجزیه و تحلیل XRD نانوذرات پالادیوم سنتز شده در ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و ۶۰ درجه سانتی‌گراد پیک‌های متفاوتی را نشان داد که نشان‌دهنده نانوبلور بودن نانوذرات پالادیوم است، باین‌حال، در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد هیچ پیک

و قارچ‌ها سنتز می‌شوند (Rahman و همکاران، ۲۰۰۹).

فیکواریترین سی جدا شده از *P. tenue* برای سنتز ۵ نانومتری نانوذرات سولفید کادمیوم از پیش سازهای آن‌ها با استفاده از مخلوط آبی کلرید کادمیوم و سولفید سدیم مورد استفاده قرار گرفت. نانوذرات سولفید کادمیوم بعد از انکوباسیون با رنگدانه فیکواریترین سی برای ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتی‌گراد شکل گرفتند. تشکیل نانوذرات سولفید کادمیوم با پیک جذب در طول موج ۴۷۰ نانومتر تأیید شد. تجزیه و تحلیل FTIR نوارهای جدیدی را در ۱۵۴۳، ۱۳۶۴ و ۱۲۲۳ سانتی‌متر نشان داد. تنها در نانوذرات پوشش دار شده با فیکواریترین سی، ارتعاش جدیدی به واسطه پیوند C\S یافت شد. سایر باندها در ۱۳۶۴ و ۱۰۳۴ سانتی‌متر دیده می‌شوند مربوط به ارتعاشات کششی C-N آمینو آمین‌های معطر بود. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل EDAX وجود هم کادمیوم و هم گوگرد را در نانوذرات سولفید کادمیوم نشان داد (Hamida و همکاران، ۲۰۲۰).

اکسیدهای فلزی: *Nostoc sp.* و *Anabaena sp.* برای تولید نانوذرات اکسید روی استفاده می‌شوند، درحالی‌که نانوذرات اکسید مس (CuO) توسط *S. plantensis* و *Phormidium cyanobacterium* تولید می‌شوند. محققان دیگر، نانوذرات بتا آهن اکسی هیدروکساید (β -FeOOH) را با استفاده از *Klebsormidium sp.*، *A. flos-aquae*، *C. pulvinata* سنتز کردند. آن‌ها دریافته‌اند که دو مکانیسم اساسی وجود دارد که از طریق آن‌ها آهن گیاهان عالی به دست می‌آید که به استراتژی I و استراتژی II اشاره می‌کنند. استراتژی I شامل اسیدی شدن خاک و تشکیل ریشه‌های جانبی و سلول‌های انتقالی خاص در ریزودرم و همچنین القای ترانسپورترهای چلات ردوکتاز Fe^{3+} و Fe^{2+} است. این استراتژی در همه

گیاهان به جز گرس ها استفاده می‌شود. گراس ها از استراتژی II پیروی می‌کنند که در آن آهن به صورت کمپلکس Fe^{3+} سیدوفور جذب می‌شود (Hanna و همکاران، ۲۰۲۲).

با همه این‌ها، مکانیسم ساخت اکسید آهن توسط سیانوباکتری‌ها از استراتژی II یعنی کسب آهن مبتنی بر سیدروفور پیروی می‌کند. به دلیل دسترسی محدود به آهن، سلول‌ها، مولکول‌های چلاته کننده فلز Fe^{3+} آلی را از خود آزاد می‌کنند (سیدوفورها) که می‌توانند یون‌های آهن را در محیط حل کرده و به درون سلول‌ها هدایت کنند. به طور مشابه، محققان دیگر نانوذرات آکاگانیت را به صورت بیولوژیکی از *A. flos-aquae* تولید کردند. آنالیز XRD سیانوباکتری‌های فریز داری شده پس از واکنش بانمک‌های آهن، وجود نانوذرات آکاگانیت چهارضلعی با مقداری فازآمورف مرتبط با زیست توده سیانوباکتری‌ها را نشان داد (Pandey و همکاران، ۲۰۲۰).

نانوذرات دوفلزی: نانوذرات دوفلزی ترکیبی از دو فلز مختلف را شامل می‌شود که نسبت آن‌ها را می‌توان برای ارائه ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی جدیدی که از فلزات سازنده آن‌ها مشتق می‌شوند، تغییر داد (Ghobashy و همکاران، ۲۰۲۱). این نانوذرات به دلیل آزادی بیشتری که در اختیاردارند برای کاربردهای مختلف جذاب هستند. محققان از سنتز خارج سلولی برای تولید نانوذرات پوشش هسته نقره-طلا با استفاده از پروتئین تک‌سلولی *S. plantensis* استفاده کردند. طول موج طیفی نانوذرات دوفلزی نقره-طلا ۵۰۹ نانومتر و اندازه آن‌ها ۲۵-۱۷ نانومتر بود. محققان دیگر *Lynghya majuscula* را در معرض محلول هم مولاری طلا و نقره (۱ میلی مولار، pH=4) به مدت ۷۲ ساعت برای تولید نانوالیاز طلا-نقره قرار دادند. آن‌ها گزارش

بنابراین، بررسی بیشتر چگونگی سنتز نانوذرات توسط میکروارگانیسم‌ها و تعیین اینکه چرا سویه‌های مختلف از یک‌گونه منجر به تولید نانوذراتی با شکل‌های مختلف می‌شوند، بسیار ضروری است. علاوه بر این، مطالعه اثرات شرایط زیستی و غیرزیستی مانند نیروی الکترواستاتیک، وضعیت متابولیک، شرایط رشد و بیومولکول‌ها (آنزیم‌ها، رنگدانه‌ها، پروتئین‌ها و غیره) بر فرآیند ساخت سبز، کنترل خواص فیزیکیوشیمیایی و بیولوژیکی نانوذرات را امکان‌پذیر می‌سازد. ظهور بیماری‌های مهلک که به‌طور جدی سلامتی انسان را تهدید می‌کنند، انگیزه اصلی برای شروع تحقیقاتی در زمینه غربالگری فعالیت نانوذرات سبز در حوزه‌های مختلف پزشکی، عوامل ضد میکروبی و ضد سرطانی جدید خواهد بود (انوار و همکاران، ۲۰۲۱).

کردند که جذب UV نانوالیاز، ۴۸۱ نانومتر بود و اندازه نانوذره در محدوده ۵ تا ۲۵ نانومتر بود (Singh و همکاران، ۲۰۲۰).

نتیجه‌گیری

نانوتکنولوژی سبز، سنتز نانوذرات را با فرآیندهای سازگار با محیط‌زیست و ارزان‌قیمت تسهیل می‌کند و در نتیجه بازده بالایی دارد. منابع طبیعی مختلفی برای بیوسنتز نانوذرات از جمله گیاهان، قارچ‌ها، باکتری‌ها، سیانوباکتری‌ها و جلبک‌ها تاکنون مطالعه شدند. با این حال، بسیاری از سویه‌های سیانوباکتری هنوز ناشناخته باقی ماندند. بنابراین مطالعات بیشتری برای کشف فعالیت‌های بیوکاتالیستی سویه‌های سیانوباکتری و توانایی‌های آن‌ها برای تبدیل فلزات پیش‌ساز به نانو فرم‌ها مورد نیاز است. اگرچه فرضیه‌های زیادی ارائه شده است، اما هنوز مکانیسم دقیق سنتز نانوذرات با استفاده از سیانوباکتری‌ها هنوز روشن نشده است؛

منابع

- Afzal, B., Yasin, D., Husain, S., Zaki, A., Srivastava, P., Kumar, R. Fatma, T., 2019. Screening of cyanobacterial strains for the selenium nanoparticles synthesis and their anti-oxidant activity. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology* 21, 101307.
- Ardelean, A.V., Moroşanu, A.-M., Ardelean, I., Moisescu, C., Cornea, C.P., 2022. Gold nanoparticles synthesis by green microalgae and the cyanobacterium *synechocystis pcc 6803* in light and in darkness, and pollutants degradation by these nanoparticles in vitro. *AgroLife Scientific Journal* 11 (1), 9-17.
- Aziz, M., Zaki, A., Ahamad, I., Fatma, T., 2021. Silver Nanoparticle Synthesis from Cyanobacteria: Environmental and Biomedical Applications. *Emerging Technologies for Nanoparticle Manufacturing*. Springer.
- Bin-meferij, M.M., Hamida, R.S., 2019. Biofabrication and antitumor activity of silver nanoparticles utilizing novel *nostoc sp.* *Bahar M. International Journal of Nanomedicine* 14, 9019.
- Bruna, T., Maldonado-bravo, F., Jara, P., Caro, N., 2021. Silver nanoparticles and their antibacterial applications. *International Journal of Molecular Sciences* 22, 7202.
- El-Sheekh, M.M., El-Kassas, H.Y., 2014. Application of biosynthesized silver nanoparticles against a cancer promoter cyanobacterium, *Microcystis aeruginosa*. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention* 15, 6773-6779.
- Ghobashy, R.S., Elsheekh, M.M., ismail, G.A., Gheda, S.F., 2021. Biosynthesis of metal nanoparticles using blue-green algae (*Cyanobacteria*) and their possible applications: Thesis Abstract. *International Journal of Cancer and Biomedical Research* 5, 6-6.

- Hamida, R.S., Abdelmeguid, N.E., Ali, M.A., Bin-meferij, M.M., Khalil, M.I., 2020a. Synthesis of silver nanoparticles using a novel cyanobacteria *Desertifilum* sp. extract: their antibacterial and cytotoxicity effects. *International Jurnal of Nanomedicine* 15, 49.
- Hamida, R.S., Ali, M.A., Goda, D.A., Redhwan, A., 2021. Anticandidal Potential of Two Cyanobacteria-Synthesized Silver Nanoparticles: Effects on Growth, Cell Morphology, and Key Virulence Attributes of *Candida albicans*. *Pharmaceutics* 13, 1688.
- Hamida, R.S., Ali, M.A., Redhwan, A., Bin-Meferij, M.M., 2020b. Cyanobacteria—a promising platform in green nanotechnology: a review on nanoparticles fabrication and their prospective applications. *International Journal of Nanomedicine* 15, 6033.
- Hamouda, R.A., Hussein, M.H., Abo-Elmagd, R.A., Bawazir, S.S., 2019. Synthesis and biological characterization of silver nanoparticles derived from the cyanobacterium *Oscillatoria limnetica*. *Scientific Reports* 9, 1-17.
- Hanna, A.L., Hamouda, H.M., Goda, H.A., Sadik, M.W., Moghanm, F.S., Ghoneim, A.M., Alenezi, M.A., Alnomasy, S.F., Alam, P., Elsayed, T.R., 2022. Biosynthesis and Characterization of Silver Nanoparticles Produced by *Phormidium ambiguum* and *Desertifilum tharense* Cyanobacteria. *Bioinorganic Chemistry and Applications*, 2022.
- Huang, I.-S., Zimba, P.V., 2019. Cyanobacterial bioactive metabolites—A review of their chemistry and biology. *Harmful Algae* 86, 139-209.
- Husain, S., Sardar, M., Fatma, T., 2015. Screening of cyanobacterial extracts for synthesis of silver nanoparticles. *World Journal of Microbiology and Biotechnology* 31, 1279-1283.
- Keskin, S., Oya, N., Kocberber kilic, N., Dönmez, G., Tekinay, T. Green synthesis of silver nanoparticles using cyanobacteria and evaluation of their photocatalytic and antimicrobial activity. *Journal of Nano Research*, 2016. *Trans Tech Publ*, 120-127.
- Kumarasamy, R., Navyaka, P., Haque, E., 2020. Bioengineered Silver Nanoparticle from *Spirulina platensis* in attenuating biofilm mediated virulence in *Vibrio parahemolyticus*: An in vitro and in vivo Approach. *International Journal of Pharmaceutical Investigation* 10, 486-491.
- Mandhata, C.P., Sahoo, C.R., Padhy, R.N., 2022. Biomedical applications of biosynthesized gold nanoparticles from cyanobacteria: An overview. *Biological Trace Element Research* 1-21.
- Moraes, L.C., Figueiredo, R.C., Ribeiro-Andrade, R., Pontes-Silva, A.V., Arantes, M.L., Giani, A., Figueredo, C.C., 2021. High diversity of microalgae as a tool for the synthesis of different silver nanoparticles: A species-specific green synthesis. *Colloid and Interface Science Communications*, 42, 100420.
- Moritz, M., Geszke-Moritz, M., 2013. The newest achievements in synthesis, immobilization and practical applications of antibacterial nanoparticles. *Chemical Engineering Journal* 228, 596-613.
- Mubarakali, D., Gopinath, V., Rameshbabu, N., Thajuddin, N., 2012. Synthesis and characterization of CdS nanoparticles using C-phycoerythrin from the marine cyanobacteria. *Materials Letters* 74, 8-11.
- Pandey, S.N., Verma, I., Kumar, M., 2020. Cyanobacteria: potential source of biofertilizer and synthesizer of metallic nanoparticles. *Advances in Cyanobacterial Biology*. Elsevier.
- Patel, V., Berthold, D., Puranik, P., Gantar, M., 2015. Screening of cyanobacteria and microalgae for their ability to synthesize silver nanoparticles with antibacterial activity. *Biotechnology Reports* 5, 112-119.
- Rahman, A., Ismail, A., Jumbianti, D., Magdalena, S., Sudrajat, H., 2009. Synthesis of copper oxide nano particles by using *Phormidium* cyanobacterium. *Indonesian Journal of Chemistry* 9, 355-360.
- Rai, S., Wenjing, W., Shrivastava, A.K., Singh, P.K., 2019. Cyanobacteria as a source of nanoparticles and their applications. Role of plant growth promoting microorganisms in sustainable agriculture and nanotechnology. Elsevier.

- Rashad, S., A El-Chaghaby, G., A Elchaghaby, M., 2019. Antibacterial activity of silver nanoparticles biosynthesized using *Spirulina platensis* microalgae extract against oral pathogens. *Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries* 23, 261-266.
- Roychoudhury, P., Ghosh, S., PAL, R., 2016. Cyanobacteria mediated green synthesis of gold-silver nanoalloy. *Journal of plant biochemistry and biotechnology* 25, 73-78.
- Singh, Y., Kaushal, S., Sodhi, R.S., 2020. Biogenic synthesis of silver nanoparticles using cyanobacterium *Leptolyngbya* sp. WUC 59 cell-free extract and their effects on bacterial growth and seed germination. *Nanoscale Advances* 2, 3972-3982.
- Uzair, B., Liaqat, A., Iqbal, H., Mena, B., Razzaq, A., Thiripuranathar, G., Fatima Rana, N., Mena, F., 2020. Green and cost-effective synthesis of metallic nanoparticles by algae: Safe methods for translational medicine. *Bioengineering* 7, 129.
- Velusamy, P., Kumar, G.V., Jeyanthi, V., Das, J., Pachaiappan, R., 2016. Bio-inspired green nanoparticles: synthesis, mechanism, and antibacterial application. *Toxicological Research* 32, 95-102.
- Vimbela, G.V., Ngo, S.M., Frazee, C., Yang, L., Stout, D.A., 2017. Antibacterial properties and toxicity from metallic nanomaterials. *International Journal of Nanomedicine* 12, 3941.
- Yalcin, D., Erkaya, İ.A., Erdem, B., 2022. Antimicrobial, antibiofilm potential, and anti-quorum sensing activity of silver nanoparticles synthesized from *Cyanobacteria Oscillatoria princeps*. *Environmental Science and Pollution Research* 1-15.
- Younis, N.S., Mohamed, M.E., El-Semary, N.A., 2022. Green Synthesis of Silver Nanoparticles by the *Cyanobacteria Synechocystis* sp.: Characterization, Antimicrobial and Diabetic Wound-Healing Actions. *Marine Drugs* 20, 56.

A review of different methods of green synthesis of nanoparticles by microalgae

Bahareh Nowruzi^{1*}

¹Department of Biotechnology, Faculty of Converging Sciences and Technologies, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

Abstract

The use of microalgae for the synthesis of nanoparticles is a safe, environmentally friendly and inexpensive method with energy saving that produces nanoparticles of various shapes and sizes. Nanoparticles produced by microalgae have various biological, physical and chemical properties that have all-round applications as antimicrobial, anticancer, photocatalytic agents, etc. Although many studies have been conducted on biological synthesis using microorganisms, few studies have been conducted on the synthesis of nanoparticles using cyanobacteria. This article comprehensively describes the production of nanoparticles by cyanobacteria, the abiotic and biotic conditions of their biosynthesis, including lighting, pH, temperature, the type of synthesis process (extracellular and intracellular), the mechanisms related to biological synthesis, and also explain the factors affecting the synthesis process.

Keywords: Green synthesis of nanoparticles, Cyanobacteria, Bioactive compounds, Microalgae

*Corresponding author: bahareh.nowruzi@srbiau.ac.ir