



دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر  
فصلنامه‌ی کاربرد شیمی در محیط زیست

سال یازدهم، شماره‌ی ۴۱  
زمستان ۱۳۹۸، صفحات ۱۹-۱۳

## مطالعه سینتیکی حذف فوتوکاتالیستی رنگزای متیلن بلو با استفاده از نانو ذرات نقره

سید امیر موسوی

گروه مهندسی شیمی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران  
آرزو قادی\*

گروه مهندسی شیمی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران  
Email: a.ghadi@iauamol.ac.ir

پروین غربانی

گروه شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

علی مهریزاد

گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

### چکیده

متیلن بلو رایج‌ترین ماده رنگی جهت رنگ آمیزی پنبه، پشم و ابریشم است. استنشاق این ماده می‌تواند سبب اختلال در تنفس شده و حال آنکه مواجهه مستقیم با آن نیز می‌تواند سبب آسیب‌های دائمی چشم، احساس سوزش در نقاط در معرض تماس، تهوع و استفراغ، تعریق زیاد و اختلالات ذهنی گردد. در این مقاله از یک روش ساده برای سنتز نقره استفاده شد. روش‌های شناسایی مختلفی مثل FESEM, TEM, FTIR, XRD, BET, UV-Vis DRS برای شناسایی مورفولوژی، ترکیب ساختاری و خواص نوری نانو نقره بکار رفت. نتایج UV-Vis DRS نشان داد که ساختار نانو نقره تهیه شده به‌طور مؤثری کارایی پاسخی در فرایند تخریب فوتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو را بهبود بخشید. نتایج سینتیک شبه مرتبه اول خطی نشان داد که مقدار  $k$  با افزایش غلظت رنگ از  $0.0264$  به  $0.0614 \text{ min}^{-1}$  افزایش یافت. در کل، سنتز نانو نقره پتانسیل بالایی در حذف رنگ MB از محلول‌های آبی نشان داد.

**کلید واژه:** نقره، سینتیک، آبی متیلن، فوتوکاتالیست.

## مقدمه

امروزه بیش از صد هزار رنگزا و با بیش از ۷ تن ماده رنگی به صورت تجاری سالانه تولید می‌شود. منابع رنگی و رنگدانه‌ها را برای رنگ آمیزی محصولاتمانند پارچه، پلاستیک، کاغذ، چرم و... استفاده می‌کنند. ترشح رنگزا در نتیجه فعالیت این صنایع به داخل آب رودخانه‌ها باعث آلوده شدن آب، انتقال سمیت آن به زندگی آبریان و در نتیجه خسارت به محیط زیست شود [۱]. مواد رنگزایی که برای رنگرزی الیاف نساجی به کار می‌روند را براساس ساختار شیمیایی و نوع کاربرد، طبقه‌بندی می‌کنند [۲]. رنگ‌های مصنوعی معمولاً حاوی ترکیبات اروماتیک هستند که مقاومت آن‌ها را در برابر تجزیه طبیعی بالا می‌برند بنابراین برای مدت‌ها می‌توانند در محیط باقی بمانند [۳]. از میان این رنگ‌ها، متیلن بلو از جمله رنگزاهای کاتیونی است که به طور وسیعی در صنایع نساجی جهت رنگرزی پارچه‌های پشمی، کتانی و ابریشمی مورد استفاده قرار می‌گیرد [۴]. این ماده در صورت تماس با چشم، باعث سوختگی چشم و استنشاق و مصرف آن موجب تنگی نفس، تهوع و سرگیجه شود. همچنین ممکن است باعث تحریک پوست شود. بنابراین لازم است قبل از ورود به محیط زیست حذف گردد. تا حالا از انواع روش‌های مختلفی برای حذف رنگزاها استفاده شده که از جمله این روش‌ها فیلتراسیون غشایی، انعقاد یا لخته‌سازی، تصفیه بیولوژیکی، جذب سطحی و فرایند اکسیداسیون پیشرفته را می‌توان اشاره کرد فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته به عنوان یک فناوری کارآمد و پر قدرت در زمینه‌های مختلف علوم مهندسی و به منظور حفظ محیط زیست از آلاینده‌ها و به عنوان تکنولوژی کلیدی برای آینده در آخرین سال‌های قرن بیستم در جهان مورد توجه خاص قرار گرفته است. که از جمله می‌توان به ازون - نور uv - نور مرئی -  $H_2O_2$  و ... اشاره کرد که در این روش‌ها رادیکال‌های هیدروکسیل با اجزای محلول وارد واکنش شده و منجر به یک سری واکنش‌های اکسیداسیون می‌گردند تا اینکه این اجزا به طور کامل تبدیل به مواد معدنی شوند [۵]. امروزه

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته بر پایه نانو ذرات فوتوکاتالیست به دلیل عملکرد ساده، کارایی بسیار بالا و همچنین عدم ایجاد آلودگی‌های ثانویه به عنوان یک روش اقتصادی و کارآمد بسیار مورد توجه قرار گرفته و برای حذف انواع مختلفی از آلاینده‌ها از قبیل رنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند [۶]. روش فوتوکاتالیستی زیر مجموعه‌ای از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) است که در آن آلاینده‌های سمی توسط تخریب نوری از بین می‌روند. استفاده از روش فوتوکاتالیستی در مقایسه با دیگر روش‌های تصفیه آب برتری‌هایی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مواردی چون تخریب کامل مواد شیمیایی و تبدیل آن‌ها به گونه‌های شیمیایی کم ضرر، عملکرد بسیار خوب در دما و فشار محیط، نبود آلودگی در محصول نهایی و پیشرفته بودن اشاره کرد [۷]. فوتوکاتالیست‌ها اغلب اکسیدهای نیمه‌رسانا هستند و با جذب نور، جفت الکترون - حفره‌هایی در آن‌ها ایجاد می‌شود. این الکترون - حفره‌ها می‌توانند با مولکول‌های موجود در سطح (آب و اکسیژن) واکنش داده و رادیکال‌های فعال تولید کنند که این رادیکال‌ها با مواد الی و واکنش داده و آن‌ها را به  $CO_2$  and  $H_2O$  تبدیل می‌کنند [۸]. استفاده از نانو ذرات در فرایندهای فوتوکاتالیستی توجه زیادی را در تحقیقات به خود معطوف کرده است. فلز نقره از جمله فلزات واسطه است که کاربرد زیادی در داروسازی، صنایع غذایی و کاتالیزور دارد. پدیده خوردگی نوری در نقره، وقتی در معرض نور قرار می‌گیرد استفاده از آن را در فرایندهای فوتوکاتالیستی محدود می‌کند. بنابراین تلاش‌ها برای طراحی کامپوزیت مناسب نقره در فرایندهای فوتوکاتالیستی ادامه دارد. تهیه هیبرید نانو ساختار نقره با نیمه هادی‌ها یکی از این ایده‌ها است که در اینصورت نقره خواص نوری خارق‌العاده‌ای از خود نشان خواهد داد [۹]. با این روش تحقیقاتی صورت گرفت که محققان در تحقیقی توانستند با بررسی توانایی تخریب حذف رنگزاهای مختلف با استفاده از نانو ذرات کلوئیدی نقره موفق به تصفیه و تخریب رنگزاها در صنایع نساجی بشوند در این بررسی از

رنگزای مختلف و گروه‌های آزو، راکتیو، گوگردی، کاتیونی و آنیونی مانند سریلین زرد، سیبا کرون و ایلت ۲ آر، اریو کروم بلک تی، متیل اورانژ، متیلن بلو و متیل رد استفاده شد و توانایی حذف و تخریب این رنگینه‌ها با استفاده از نانوذرات نقره کلوئیدی در زمان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که نانوذرات نقره کلوئیدی توانایی بالایی در تخریب رنگینه‌های متیل اورانژ و متیل رد از نمونه‌های آبی دارند و می‌توان از آن جهت حذف و تصفیه این رنگینه‌ها از نمونه‌های آب و فاضلاب استفاده نمود. همچنین حذف کمی در رنگینه آزو اریو کروم بلک تی و رنگینه گوگردی سریلین زرد مشاهده شد که این نتایج نشان دهنده امکان حذف کامل این رنگینه‌ها با تغییرات pH و غلظت نانوذره افزوده شده می‌باشد [۱۰]. در پژوهشی دیگر حذف رنگ ائوزین زرد با استفاده از نانو ذرات نقره تثبیت شده بر روی کربن فعال مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور اثر پارامترهایی از قبیل pH، غلظت اولیه رنگ، مقدار جاذب و زمان تماس در حذف رنگ با استفاده از این نانو ذرات بررسی شد. نتایج نشان داد که در محیط‌های اسیدی  $pH=3$  حذف رنگ بیش‌ترین مقدار را به خود اختصاص داده است. همچنین با افزایش غلظت رنگ، میزان حذف رنگ کاهش یافته است. بیش‌ترین میزان حذف و جذب رنگ بر روی این نانو ذرات در مقدار ۰/۰۱ گرم و زمان تماس ۱۹ دقیقه بدست آمد. سنتیک واکنش و مدل جذب به ترتیب مرتبه دوم و ایزوترم لانگمویر بوده است [۱۱].

## مواد و روش‌ها

- سنتز نانو ذرات نقره

ابتدا مقدار ۰/۵۰۹ گرم از نیترات نقره در ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطر حاوی ۰/۰۰۴ گرم از PVP روی هم زن حل شد. سپس ۰/۷۵۶ گرم از سدیم تتراهیدرو بورات (۱۰ ml) قطره‌قطره به‌عنوان احیاکننده بر روی آن اضافه شد. محلول صاف شده و در آن خشک شد. نمونه حاصل در کوره لوله‌ای تحت جریان نیتروژن در دمای  $520^{\circ}C$  به مدت ۲ ساعت قرار گرفت.

- تهیه محلول مورد نیاز

تهیه محلول مادر  $1000 \text{ mg.L}^{-1}$  رنگ متیلن بلو ابتدا مقدار ۰/۱ گرم از رنگ داخل بالون ژوزه ۱۰۰mL ریخته و با آب مقطر حل و سپس به حجم رسانده شد. محلول به‌دست آمده، محلول مادر ( $1000 \text{ mg.L}^{-1}$  از رنگ متیلن بلو) می‌باشد.

- تهیه محلول  $100 \text{ mg.L}^{-1}$  رنگ متیلن بلو

ابتدا مقدار ۱۰mL از محلول مادر که قبلاً ایجاد شده بود را داخل بالون ژوزه ۱۰۰ mL ریخته و با آب مقطر حل و سپس به حجم رسانده شد. محلول به‌دست آمده، محلول مادر ( $100 \text{ mg.L}^{-1}$  از رنگ متیلن بلو) می‌باشد.

- آزمایش‌ها فوتوکاتالیستی

جهت انجام آزمایش‌های فوتوکاتالیستی از یک لامپ مرئی حبابی پر شده با هالید تنگستن W ۳۰۰ نصب شده در بالای یک جعبه چوبی استفاده شد. کلیه آزمایش‌های بر روی نمونه‌های ۵۰ mL با استفاده از یک کریستالیزور روی همزن مغناطیسی صورت گرفت. جهت تنظیم pH از HCl و NaOH استفاده گردید. برای ایجاد تعادل جذب- واجذب بین محلول رنگ و کاتالیست، مخلوط به مدت ۳۰min در تاریکی روی هم زن قرار گرفت. برای انجام واکنش فوتوکاتالیستی ابتدا محلول حاوی MB به داخل یک کریستالیزور ریخته شد. برای جلوگیری از نفوذ نور UV به داخل محلول از cut off ( $420 \text{ nm}$ ) استفاده شد. پس از نمونه‌برداری جهت جداسازی و فیلتر کردن، غلظت MB با استفاده از اسپکتروفوتومتر UV-Vis در  $664 \text{ nm}$   $\lambda$  ثبت شد. در این کار تأثیر متغیرهای مختلف از جمله زمان، pH، dosage و غلظت رنگزای مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین درصد حذف MB،  $R(\%)$ ، از معادله ۱ استفاده شد:

$$R(\%) = \frac{[C]_0 - [C]_t}{[C]_0} \times 100 \quad (1)$$


در اینجا،  $[C]_0$  و  $[C]_t$ ، به ترتیب غلظت اولیه و نهایی رنگ متیلن بلو (mg/L) هستند.

## یافته‌ها و بحث


- پراش اشعه ایکس

به منظور بررسی شکل و اندازه ترکیب سنتز شده، از آنالیز FESEM استفاده شد. مطابق شکل شماره ۲، نانو ذرات نقره حاصل به شکل کروی هستند و از نظر اندازه نسبتاً یکنواخت در حدوده ۷۰ nm هستند.


خواص نوری نقره با استفاده از تکنیک UV-Vis Drs اندازه گیری شد و معادله Kubelka-Munk برای تعیین باند گپ مورد استفاده قرار گرفت. از روی طیف UV-Vis (شکل (a)) مقدار باند گپ (شکل (b)) محاسبه و برای نقره ۲/۳۵ این نتایج نشان می‌دهند که نقره بطور موثری می‌تواند در ناحیه مرئی به عنوان فوتوکاتالیست بکار رفته و جفت‌های الکترون-حفره بیش‌تری تحت نور مرئی ایجاد کند.



شکل ۱: طیف XTD




شکل ۳: طیف UV



شکل ۴: طیف DRS


نتایج مربوط به الگوی نقره پیک‌های مربوط به ساختار نانو ذرات نقره در  $38/86$ ,  $65/07$ ,  $44/50^\circ$  به ترتیب مربوط به صفحات کریستالوگرافی  $111$ ,  $200$  و  $220$ ,  $311$  کریستال-های نقره face-centered cubic هستند و مطابق الگوی XRD، نانو ذرات نقره سنتز شده بصورت کریستالی هستند. در ضمن نانو ذرات نقره سنتز شده بصورت خالص بوده و در آن هیچ ناخالصی دیده نمی‌شود.

- میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی



شکل ۲: طیف FESEM

آلاینده مشاهده شد (شکل ۶) اما بعد از مرحله ۵ به بعد کاهش محسوسی در درصد حذف بدست آمد بطوریکه بعد از ده بار استفاده کارایی تخریب فوتوکاتالیستی نانو کامپوزیت حدود ۴۸٪ کاهش یافت. این کاهش فعالیت می تواند مربوط به تخریب خود نانو کامپوزیت، و کاهش مقدار نانو کامپوزیت در مرحله شستشو باشد.



شکل ۶: تکرارپذیری نانو ذرات نقره در حذف MB


– سینتیک فرایند حذف فوتوکاتالیستی رنگ MB روشن است که سینتیک یک ماده داده شده در طول یک فرایند شیمیایی به طور وسیعی به غلظت اولیه ارتباط دارد. در این مطالعه، اثر غلظت اولیه MB روی سینتیک حذف آن تحت فرایند فوتوکاتالیستی در غلظت های مختلف از MB ۲-۱۰ mg/L آزمایش شد. پارامترهای دیگر در طول فرایند ثابت نگه داشته شدند (شرایط بهینه).

سرعت حذف فوتوکاتالیستی MB با نانو نقره زیر نور مرئی در غلظت های مختلف در ۳۰ min در شکل ۷ نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده می شود MB به طرز موثری تحت فرایند فوتوکاتالیستی حذف می شود که می تواند به قابلیت نانو نقره در تولید  $\text{OH}^\ominus$  در زیر نور مرئی مربوط باشد که نقش موثری در تخریب MB دارند. ثابت سینتیک (k) حذف

– نتایج فرایند تخریب فوتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو برای بررسی کارایی نانو نقره تهیه شده در فرایند فوتوکاتالیستی از رنگ متیلن بلو (MB) به عنوان آلاینده استفاده شده و کارایی نانو نقره در تخریب فوتوکاتالیستی آن ارزیابی شد.

قبل از تابش دهی، تعادل جذب-واجذب آن در تاریکی به مدت ۳۰ min بررسی شد. آزمایشات اولیه انجام شده در تأثیر جذب رنگ بر روی کاتالیست نشان داد که حذف رنگ در تاریکی و زیر نور مرئی ناچیز بوده و درصد حذف متیلن بلو در تاریکی، زیر نور مرئی، جذب سطحی بر روی نانو نقره و حذف فوتوکاتالیستی (Ag /Vis) به ترتیب ۱۰/۲۲، ۱۱/۲۳، ۸۷/۷ و ۲۹/۷۶٪ بوده است. بنابراین حذف فوتوکاتالیستی تحت نور مرئی بسیار موثرتر از سایر روش ها است.



شکل ۵: مقایسه درصد حذف رنگ با فرایندهای مختلف

– پایداری و بازیابی فوتوکاتالیست

از نقطه نظر اقتصادی ارزیابی بازیابی و پایداری کاتالیست در طول فرایند فوتوکاتالیستی بسیار مهم است.

در این تحقیق برای تخمین پایداری شیمیایی نانو کامپوزیت، نانو کامپوزیت در ۱۰ آزمایش پی در پی تخریب فوتوکاتالیستی MB استفاده شد، که پس از چهار بار آزمایش متوالی، تفاوت بسیار کم در حدود ۱۴٪ در بازده حذف

### نتیجه گیری

در این تحقیق نانونقره با روشی ساده سنتز شده و برای شناسایی و تایید آن از تکنیک‌های XRD, FESEM EDS, TEM, BET, DRS استفاده شد.

برای ارزیابی فعالیت فوتو کاتالیتیکی نانونقره سنتز شده، رنگ آبی متیلن به عنوان آلاینده انتخاب شده است.

نتایج تجربی نشان داد که فوتو کاتالیست نقره سهم بسزایی در از بین بردن رنگ متیلن بلو داشته هست نتایج سینتیکی نیز نشان داد که حذف فوتو کاتالیتیکی رنگ آبی متیلن از سینتیک شبه مرتبه اول تبعیت می کند.

از نتایج مقدار حذف می توان نتیجه گرفت که نانو نقره یک فوتو کاتالیست قوی برای حذف رنگ متیلن آبی تحت نور مریی است.

### منابع

[۱] دانشور، ن.، ۱۳۸۸، شیمی تصفیه آب و پساب‌های صنعتی. تبریز: انتشارات عمیدی، چاپ اول.

[۳] مومنی طباطبایی، ص.، ۱۳۸۹، شیمی آب و تصفیه آب‌های صنعتی. اهر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، چاپ اول.

[۴] سلطانی، ع.، زیدی، ا.، ۱۳۹۶، حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از نانو فوتو کاتالیست دی اکسید تیتانیوم، اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران.

[۱۰] توکلی، م.، استوار، ف.، ۱۳۹۷، دوره ۳، شماره ۴، از صفحه ۹ تا صفحه ۱۴ بررسی توانایی تخریب و حذف رنگ‌های مختلف با استفاده از نانوذرات کلونیدی نقره.

[۱۱] روانان، م.، قایدی، م.، ۱۳۹۲، حذف رنگ اتوزین زرد با استفاده از نانو ذرات نقره تثبیت شده بر روی کربن فعال: مطالعه موردی بررسی سینتیک و ایزوترم فرآیند جذب، سومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران.

[2] Zollinger(ED), H., 1991, Color Chemistry. Synthesis, properties and Applications of organic Dyes and pigments, Zndreviseded., VCH.

[5] Muthukumar, M., Karuppiah, MT., Raju, B., 2007, Electrochemical removal of CI Acid orange 10 from aqueous solutions. J Sep Purif Technol;55:198-205.

[6] Vankelecom, I.F.J., Dotremont, C., Morobé, M., Uytterhoeven, J.B., Vandecasteele, C., 1997, Zeolite-Filled PDMS Membranes. 1. Sorption of Halogenated Hydrocarbons. J. Phys. Chem. 101, 2154-2159.

[7] Birdi, K.S., 1994, Handbook of surface and Colloid Chemistry, Butterworth Heinemann, fourth Ed.

[8] Mosleh, S., Rahimi, M.R., Ghaedi, M., Asfaram, A.A., 2018, rapid and efficient sonophotocatalytic process for degradation of pollutants: Statistical modeling and kinetics study, Journal of Molecular Liquids., 261, 291-302.


فوتو کاتالیتیکی MB از معادله شبه درجه اول (۲) محاسبه می شوند.

$$\ln(C_t/C_0) = -Kt \quad (2)$$

$C_0$  و  $C_t$  غلظت‌های MB قبل و بعد از تخریب فوتو کاتالیتیکی و  $k$  ثابت سرعت شبه درجه اول است.

مقادیر  $k$  از شیب نمودار خط  $\ln(C_t/C_0)$  بر حسب  $t$  بدست می آید که در غلظت‌های مختلف محاسبه و در شکل ۷ رسم شده است.

همانطور که دیده می شود ثابت سرعت واکنش با افزایش غلظت MB از ۲-۱۰ mg/L افزایش می یابد (جدول ۱).



شکل ۷: سینتیک حذف MB

جدول ۱- نتایج حذف سینتیکی MB

Concentration (mg/L)	K (min <sup>-1</sup> )	R <sup>2</sup>
۲	۰/۰۲۶۴	۰/۹۶۳۶
۴	۰/۰۳۳۹	۰/۹۸۳۸
۶	۰/۰۴۶۲	۰/۹۷۷۵
۸	۰/۰۵۰۹	۰/۹۹۵۲
۱۰	۰/۰۶۱۴	۰/۹۸۳۲

- [9] Ahmad, M.B., Shameli, K., Darroudi, M., Yunus, W.M. and Ibrahim, N.A., 2009. Synthesis and characterization of silver/clay nanocomposites by chemical reduction method. American Journal of Applied Sciences, 6(11), p.1909.