



دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه‌ی کاربرد شیمی در محیط زیست

سال هفتم، شماره‌ی ۲۷
تابستان ۱۳۹۵، صفحات ۳۷-۳۳

سنتز نانو کامپوزیت اکسید تیتانیوم / اکسید روی بر پایه نانولوله‌های کربنی به روش هم رسوبی

امین تهمتن ایراتق

گروه شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
amin.tahamtan1369@gmail.com

زهره قاضی طباطبایی

گروه شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
zghazitabatabai@yahoo.com

چکیده

در این پژوهش سنتز نانو کامپوزیت TiO_2/ZnO توسط واکنش هم رسوبی بین تیتانیوم (IV) کلرید و روی کلرید (II) در بنزین الکل انجام شد. جهت سنتز نانو کامپوزیت $\text{TiO}_2\text{-ZnO/nanotubes}$ نیز از روش هم رسوبی و کلسینه در دمای ۴۰۰ درجه استفاده گردید. سنتز فوق با تشکیل پیوند آمیدی بین نانوذره TiO_2/ZnO آمین دار شده با ۳- آمینو پروپیل تری توکسیلان و نانولوله‌های کربنی کربوکسیله شده انجام گرفت. بررسی ویژگی‌های ساختاری نانو کامپوزیت تولید شده با آنالیزهای XRD, FTIR مشخص گردید.

کلید واژه: نانو کامپوزیت، نانولوله، هم رسوبی، فتوکاتالیک

مقدمه

دی‌اکسید تیتانیوم به علت پایداری شیمیایی، عدم سمیت، قیمت پایین، ویژگی‌های الکترونیکی و نوری و فعالیت نوری بالا (فتوکاتیوت) به عنوان متداول‌ترین فتوکاتالیست نیمه‌رسانا برای حذف آلاینده‌ها در آب و هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. از TiO_2 برای از بین بردن آلودگی‌های آلی چون پلی‌کلرو بی‌فنیل، تولوئن، سورفکتانت‌ها، حشره‌کش‌ها و ترکیبات فنلی، اسیدهای کربوکسیلی، سولفیدهای آروماتیک، هیدروکربن‌ها و رنگ‌های آلی استفاده می‌شود [۱]. تخریب فتوکاتالیستی TiO_2 مواد زیادی چون ۴-کلرو ۲-متیل فنل، الکل‌های گازی، فرمالدهید، ۳-آمینو ۲-دی‌کلرو پریدین، فنل، ۴-کلرو فنل، ۲ و ۵-دی‌کلرو فنل، ۲ و ۴ و ۵ تری‌کلرو فنل، ۱ و ۳ و ۵-تری‌هیدروکسی بنزن، ۲ و ۳-هیدروکسی فتالین و متیلن بلو در شرایط تابش مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و ویژگی ممتاز این ماده تأیید شده است؛ که این مشوق بررسی روش‌های جدید برای ساخت منسوجات با ویژگی‌های خود تمیزشوندگی است. هر دو فاز آناتاز و روتایل دارای گاف انرژی هستند و فعالیت نوری دارند. فاز آناتاز قابلیت جذب UV را دارد و از آن برای کرم ضد آفتاب استفاده می‌شود. منظور از فعالیت نوری، تولید گروه‌های رادیکالی در سطح، تحت تابش نور خورشید است. با به کار بردن نانو TiO_2 بر روی سلولز یا پنبه پدیده خود تمیزشوندگی گزارش شده است [۲]. همچنین از TiO_2 جهت خود تمیز شوندگی سطحی استفاده شده و محصولات تجاری چون سرامیک‌های حمام و آشپزخانه، پارچه‌ها، فیلترهای هوای خانگی و پنجره‌های شیشه‌ای با این ویژگی تولید می‌شود [۳]. نانو کامپوزیت‌ها با پایه ZnO نیز به دلیل قیمت پایین، پایداری شیمیایی بالا، ثابت دی‌الکتریک پایین، ضریب کوپل الکترومکانیکی بالا، فعالیت کاتالیزوری بالا، جذب نور فرابنفش و خاصیت ضد باکتریایی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته [۴] و با توجه به کریستالیزه شدن آسان، تحرک الکترونی بالا (200 cm^2)

(v-1s-1)، اکسایتون بالاتر انرژی اتصال (60 meV) مناسب فعالیت‌های فتوکاتالیکی می‌باشند [۵]؛ اما به دلیل محدود بودن جذب نور خورشید توسط ZnO به ناحیه فرابنفش که آن‌هم تنها ۴-۵ درصد نور خورشید در سطح زمین را شامل می‌شود و همچنین نرخ سریع باز ترکیب جفت الکترون-حفره مانعی جهت تجاری‌سازی ترکیبات ZnO می‌باشد [۶]؛ بنابراین جهت رفع این مشکلات و افزایش جذب نور خورشید در ناحیه مرئی و جلوگیری از باز ترکیب با بهبود جداسازی حامل‌های بار توسط ZnO، آن را با نیمه‌رساناهایی با پهنای باند باریک همانند Bi_2O_3/ZnO ، Nb_2O_5/ZnO ، Ag_2O/ZnO ، TiO_2/ZnO جفت می‌کنند [۷]. در این پژوهش در نظر است که به روش جدیدی نانوکامپوزیت $ZnO-TiO_2/SWNTs$ را برای اولین بار سنتز نمود که هدف از سنتز این ماده کاربرد آسان و ساده آن در حذف آلاینده‌های زیست محیطی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

جهت سنتز نانو کامپوزیت اکسید تیتانیوم/اکسید روی بر پایه نانو لوله‌های کربنی $ZnCl_4$ ، $TiCl_4$ با خلوص ۹۹٪، AMPT، اسید اگزالیک، اسید نیتریک، HBr، اتانول همگی ساخت شرکت مرک آلمان و نانوله‌ی کربنی تهیه شده از صنعت نفت تهران با خلوص بیش از ۸۵٪ تهیه گردید.

آماده‌سازی نانو کامپوزیت ZnO/TiO_4

سنتز ZnO/TiO_4 بر پایه واکنش هم‌رسوبی و با استفاده از بنزیل الکل و تترا کلرید تیتانیوم انجام شد. جهت آماده‌سازی نمونه در ابتدا ۵ گرم کلرید روی در ۱۰ میلی لیتر اتانول به مدت پنج دقیقه بر روی استایرر حل شد. سپس به مقدار ۷۰ میلی لیتر بنزیل الکل در مدت ۱۰ دقیقه به آرامی به آن اضافه گردید. در زیر هود ۴ میلی لیتر $TiCl_4$ به آرامی اضافه شد، مایع به دست آمده نارنجی به طور مداوم در ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۸ ساعت هم زده شد و به مدت

نانولوله های کربوکسیله به وسیله روشی که تانگ و همکارانش ارائه داده بودند، تهیه گردید [۱۰].
سوسپانسیونی از ۵۰ میلی گرم نانولوله های تک دیواره در ۳۰ میلی لیتر آب دیونیزه به وسیله اولترا سونیکیت تهیه گردید. سپس ۵ میلی لیتر اسید برمیدریک به سوسپانسیون حاضر اضافه گردیده و مخلوط ۱۲ ساعت به طور مداوم بر روی استایرر قرار گرفت. بعد از آن ۱/۵ میلی گرم اسید اگزالیک به مخلوط فوق اضافه گردیده و دوباره به مدت ۴ ساعت بر روی استایرر قرار داده شد. در نهایت مخلوط از فیلتر عبور داده شده و در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت در آون خشک گردید.

تهیه نانو کامپوزیت $TiO_2-ZnO/SWNT_s$

سنتر نانو کامپوزیت اکسید تیتانیوم-اکسید روی بر پایه نانو لوله کربنی با تشکیل پیوند آمیدی مابین NH_2 به عنوان عامل آمینی TiO_2-ZnO و $SWNTS-COOH$ انجام گرفت [۱۱].
بدین منظور ۱۰ میلی گرم از $SWNTS-COOH$ در ۳۰ میلی لیتر از آب دیونیزه به مدت دو ساعت به وسیله سونیکیت پخش گردید. سپس ۵۰۰ میلی گرم از $TiO_2-ZnO-NH_2$ به مخلوط فوق اضافه و اجازه داده شد به مدت ۲۴ ساعت در روی استایرر و در دمای اتاق واکنش انجام و کامل گردد. رسوبات فیلتر و چندین بار با آب دیونیزه و اتانول شست و شو گردید. سپس به مدت دو ساعت در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد در آون قرار داده شده و محصول نهایی جمع آوری گردید.

یافته ها و بحث

- نتایج بررسی تشکیل گروه های عاملی سطحی بر

روی نانولوله های کربنی با استفاده از FT IR

آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه ((FT IR نانو جاذب $TiO_2-ZnO/SWCNTS$ نشان داد که در طی فرآیند اسید شویی، گروه های عاملی بر روی سطح نانو لوله کربنی ایجاد

۱۴ روز در دمای اتاق باقی ماند. نتیجه ترسیب جسم سفید رنگی بود که با سانتریفوژ در ۴۵۰۰ دور در دقیقه از محلول رویی جدا شد. رسوب دو بار با اتانول ۹۶٪ و سه بار با دی اتیل اتر ۲۰×۱ شستشو شد. مواد جمع آوری شده در هوای اتاق به مدت ۲۴ ساعت خشک گردید و در دمای ۲۰۰ تا ۶۰۰ درجه سه بار هر بار به مدت دو ساعت تکلیس شد. ساختار و مورفولوژی نانو ذرات ذرات توسط FT IR و XRD مشخص شد [۸].

آمین دار نمودن نانو کامپوزیت اکسید تیتانیوم

- اکسید روی

عامل دار نمودن با روش اصلاح شده تغلیظ (modified co-condensation) به وسیله تری آمینوپروپیل تری توکسایلین (3-APTES) انجام گردید [۴].

۰/۵ گرم از نانو کامپوزیت TiO_2/ZnO در ۵۰ میلی لیتر DMSO به وسیله سونیکیت به مدت یک ساعت پخش گردید. ۰/۴ میلی لیتر 3-APTES بر آن اضافه و سپس دو ساعت رفلاکس گردید. مخلوط صاف و چندین بار با آب دیونیزه و اتانول شست و شو داده شد تا 3-APTES هایی که واکنش نداده اند حذف گردند. محصول در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد در آون خشک گردید.

عامل دار نمودن نانو لوله کربنی

به منظور استفاده از نانولوله های کربنی ۵ گرم از آن به یک اسید ۱۲۰ میلی لیتری مخلوطی از HNO_3 ۵۵٪ و H_2SO_4 ۹۸٪ به نسبت ۱ به ۳ اضافه شد. مخلوط در حمام اولتراسونیک به مدت ۳۰ دقیقه قرار داده شد و سپس بر روی همزن مغناطیسی به مدت چهار ساعت همزده شد. مخلوط با آب مقطر رقیق و با آب دو بار تقطیر تا رسیدن به pH خنثی شسته شد و در دمای ۸۰ درجه خشک گردید [۹].

تهیه نانولوله های کربوکسیله شده (SWNTS-COOH)

ذرات اسید شویی شده است. نتایج ارائه شده نشان می‌دهند که استفاده از نانوکامپوزیت اکسید روی/اکسید تیتانیوم می‌تواند گروه‌های عاملی جدید و مناسبی را روی سطح نانولوله‌های کربنی ایجاد کند که به توزیع بهتر آن‌ها در محیط‌های مختلف کمک می‌نماید. آنالیز طیف FT-IR ارائه شده در شکل ۱ سنتز موفقیت‌آمیز نانو جاذب نانولوله‌های کربنی دوپه شده با $\text{TiO}_2\text{-ZnO}$ را نشان می‌دهد.


آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)

با استفاده از آنالیز XRD، نوع ساختار بلوری موجود در نانو جاذب $\text{TiO}_2\text{-ZnO/SWCNTs}$ مورد مطالعه قرار گرفت. شکل ۲ الگوی پراش اشعه ایکس ZnO-TiO_2 و شکل ۳ الگوی پراش اشعه ایکس نانو کامپوزیت $\text{TiO}_2\text{-ZnO/SWCNTs}$ را در محدوده زاویه پرتو دهی (2θ) 10° - 90° را نشان می‌دهد.

الگوی XRD مربوط به ZnO-TiO_2 دارای پیک هایی در زوایای 2θ برابر با 24° ، 37° ، 42° ، 49° ، 53° ، 64° و 73° می‌باشد که مطابق با استاندارد JCPDS ۲۶-۱۵۰۰ برای این ماده می‌باشد. الگوی XRD مربوط به TiO_2 نیز دارای پیک هایی در زوایای 2θ برابر با 26° ، 38° ، 36° و 70° مطابق استاندارد JCPDS ۷۸-۲۴۸۶ برای فاز آناتاز و زوایای 2θ برابر با 28° ، 38° ، 42° ، 44° ، 55° و 75° مطابق استاندارد JCPDS ۸۹-۰۵۵۵ برای فاز روتیل می‌باشد. در الگوی XRD مربوط به نمونه‌های کامپوزیتی شکل (۳-۴) چند پیک ترکیبی مشاهده شد. همچنین دیده می‌شود که قله پیک اصلی نانو لوله‌های کربنی در 25° درجه و $43/4^\circ$ درجه با قله اصلی نانو ذره ZnO-TiO_2 در 24° درجه و 42° درجه روی هم افتاده است این امر نشانگر آن است که سطح نانولوله‌های کربنی به خوبی با نانو ذرات ZnO-TiO_2 پوشانده شده است.

با استفاده از رابطه شرر $(d = k\lambda/B\cos\theta)$ می‌توان اندازه بلورها را به دست آورد که در آن مقدار ثابت بی‌بعد دبابی

می‌شود. به این منظور تست FT-IR از نمونه‌ها گرفته شد. استفاده از این تست می‌توان به طور مستقیم به مطالعه گروه‌های عاملی موجود در سطح نانولوله کربنی پرداخت. نتیجه حاصل از تست FT-IR در سه نمودار شکل ۱ آورده شده است.



شکل ۱: نمودار FT IR، a- نمودار FT IR نانولوله کربنی تک دیواره، b- نمودار FT IR نانولوله کربنی اصلاح شده، c- نمودار FT IR نانولوله

همان طوری که میدانیم نانولوله‌های کربنی اولیه (شکل ۱-a) دارای مقادیری ناخالصی هستند که در طی فرایند اسیدشویی گروه‌های هیدروکسیل و کربوکسیل روی سطح خارجی نانولوله ایجاد می‌شوند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در اثر فرایند اسیدشویی، شدت خطاها و پارازیت‌ها نسبت به نمونه اولیه کاهش می‌یابد و گروه‌های سطحی نمونه‌ها یکنواخت‌تر می‌شوند (شکل ۱-b) که این مطلب به معنی حذف آلودگی و ناخالصی‌ها از سیستم می‌باشد و گروه هیدروکسیل بزرگی مشاهده می‌شود. این گروه هیدروکسیل مربوط به مرحله آماده‌سازی نمونه می‌شود و نشان دهنده جذب رطوبت زیاد نمونه‌ها می‌باشد.

طیف FT-IR نمونه‌های عامل دار شده با $\text{TiO}_2\text{-ZnO}$ نیز در شکل ۱-c نشان داده شده است. پیک‌هایی که در نمونه آشکار می‌شود نشان می‌دهد که عامل فعال سطحی نانوکامپوزیت اکسید روی/اکسید تیتانیوم جذب سطحی


نتیجه گیری

سنتز نانوکامپوزیت TiO_2/ZnO توسط واکنش هم رسوبی بین تیتانیوم (IV) کلرید و روی کلرید (II) در بنزین الکل انجام شد. جهت سنتز نانوکامپوزیت $\text{TiO}_2\text{-ZnO/SWNT}_S$ نیز از روش هم رسوبی و کلسینه در دمای ۴۰۰ درجه استفاده گردید. طیف FT IR نمونه‌ها، نانوکامپوزیت تهیه شده را تایید کرد.


منابع

- [1] M. E., Simonsen, H., Jensen and, J., 2008, of Photochem. and Photobio. A: Chemistry, 200 -192.
- [2] Xiao, X., Ouyang, K., Liu, R., Liang, J., 2009, Applied Surf. Sci, 255- 3659.
- [3] Marsh, D. H., Riley D. J., et al, 2009, Particuology 7 -121.
- [4] H. Yin, K. Yu, C. Song, R. Huang, Z. Zhu, Synthesis of Au-decorated $\text{V}_2\text{O}_5/\text{ZnO}$ heteronanostructures, enhanced plasmonic photocatalytic activity, ACS Appl. Mater. Interfaces 17: 14851–14860.
- [5] Abhijit K., Rohant D., Anna, G., Tukaram, S., Kalyanrao G., 2016, Template free synthesis of $\text{ZnO}/\text{Ag}_2\text{O}$ nanocomposites as a highly efficient visible active photocatalyst for detoxification of methyl orange, Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 154: 24–33.
- [6] Eseoghene, H., Umukoro, Moses, G., Peleyeju, Jane C. Ngila, 2016, Omotayo A. Arotiba, Photocatalytic degradation of acid blue 74 in water using $\text{Ag-Ag}_2\text{O-ZnO}$ nanostructures anchored on graphene oxide, Solid State Sciences 51: 66e73
- [7] Liu, C., Cao, C., Luo, X., Luo, S., 2015, Ag-bridged Ag_2O nanowire network/ TiO_2 nanotube array pen heterojunction as a highly efficient and stable visible light photocatalyst, J. Hazard. Mater. 285: 319-324.
- [8] Sarkar, D., Ghosh, C.K., Mukherjee, S., Chattopadhyay, K., 2012, Three dimensional $\text{Ag}_2\text{O}/\text{TiO}_2$ type-II (pen) nanoheterojunctions for superior photocatalytic activity, ACS Appl. Mater. Interfaces 5: 331-337.
- [9] Wang, P., Tang, Y. Dong, Z., Chen, Z., Lim, T., 2013, $\text{AgAgBr}/\text{TiO}_2/\text{RGO}$ nanocomposite for visible-light photocatalytic degradation of penicillin G, J. Mater.Chem. A 1 4718e4727.
- [10] Bjelopavlic, M. Newcombe, G., Hayes, R., Colloid J., 1999, Interface Sci. 210: 271–280.
- [11] Tang, M. Xu, X., Wu, T., Zhang, S., Li, X., Li, Y., 2014, Polyacrylamide grafting of modified graphene oxides by in situ free radical polymerization, Mater. Res. Bull. 60: 576-583.

شرر k بین ۰/۸ تا ۱/۳۵ تغییر می کند که بستگی به پراکندگی ژئومتریکی کریستال هدف دارد. برای کریستال مد نظر مقدار k برابر ۱/۰۲ می باشد. θ و B متغیرهای زاویه هستند که θ برحسب درجه و B پهنای پیک در نصف شدت ماکزیمم برحسب رادیان می باشد. λ طول موج دستگاه برحسب نانومتر و برابر ۰/۱۶۰ nm می باشد. اندازه ذرات محاسبه شده در جدول ۳-۱ آورده شده است.



شکل ۲: طیف XRD نانوذره $\text{TiO}_2\text{-ZnO}$



شکل ۳: طیف XRD نانوکامپوزیت $\text{TiO}_2\text{-ZnO/SWCNT}_S$

جدول ۳-۱- متوسط اندازه ذرات به دست آمده از رابطه شرر

ردیف	نوع جاذب	متوسط اندازه ذرات (nm)
۱	ZnO-TiO_2	۲۵/۲۱
۲	$\text{TiO}_2\text{-ZnO/SWCNT}_S$	۱۴/۳۶