

بررسی اثر ماده کند سوز کننده (اسید بوریک - بوراکس) و ماده تقویت کننده ایزوسیانات بر جذب آب و واکنشیدگی ضخامت تخته لایه

مجتبی سلطانی^۱، کاظم شاکری کبریا^۲، وحید تذکر رضایی^۳

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رفتار تخته لایه کندسوز شده به وسیله مخلوط مواد اسید بوریک- بوراکس و ماده تقویت کننده ایزوسیانات در برابر رطوبت انجام پذیرفت. در این راستا لایه‌های صنعتی چوب راش (*Fagus oreintalis*) به ضخامت ۲/۲ میلی متر تهیه و با ماده کندسوز کننده اسید بوریک - بوراکس به نسبت ۵۰ : ۵۰ و در دو غلظت ۳ و ۶ درصد تیمار گردید. از لایه‌های تیمار شده تخته سه لایه تهیه گردید. لایه‌های مذکور به وسیله چسب اوره فرم آلدهید تقویت شده با ماده ایزوسیانات (در ۴ سطح تیمار ۰٪ و ۲٪ و ۵٪ و ۱۰٪) چسبانده شدند. پس از متعادل سازی از تخته لایه‌های آزمونی، نمونه‌های آزمونی تهیه و آزمون‌های جذب آب و واکنشیدگی ضخامت در زمان‌های ماندگاری ۲ و ۲۴ ساعت اندازه گیری گردید.

نتایج نشان دادند که تیمار کند سوز کننده اسید بوریک - بوراکس باعث افزایش جذب آب و واکنشیدگی ضخامت تخته لایه گردیده است، اما افزایش ماده ایزوسیانات باعث بهبود در فاکتور جذب آب و واکنشیدگی ضخامت تخته لایه کندسوز شده گردید.

واژه های کلیدی: تخته لایه، ماده کندسوزکننده، اسید بوریک، بوراکس، ایزوسیانات

۱- عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،

soltani_iau@yahoo.com

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

۳- عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مقدمه

پیشرفت و توسعه تکنولوژی در صنایع و با مدیریت صحیح و اعمال دانش جدید در فرآیندهای صنایع چوب، قادر به استفاده بهینه و بهتر از ساخت محصولات با ویژگی‌های دقیق مهندسی شده‌اند که محصولات لایه‌ای چوب نظیر تخته لایه‌ها از آن جمله هستند، به طوری که با استفاده از تکنولوژی لایه‌ای کردن امکان دستیابی به ارزش افزوده زیاده‌تر و بکارگیری ماده اولیه نامرغوب‌تر در ساخت محصولات جدید امکان‌پذیر شده است.

در میان عوامل مخرب فیزیکی چوب و فرآورده‌های مرکب آن، آتش در صدر اهمیت قرار دارد. در مقایسه با سایر مواد و مصالح، چوب و فرآورده‌های مرکب آن از قابلیت اشتعال بالاتری برخوردارند و این عامل در بسیاری از موارد، مصرف چوب را محدود می‌کند [۱]. بدین منظور چوب و فرآورده‌های مرکب آن با استفاده از مواد کندسوزکننده^۱ به تراز ایمنی مورد مصرف رسانیده می‌شود. کندسوزکردن مواد آتش‌گیر عملی است که از طریق آن عناصر تشکیل‌دهنده آنها را از تماس با اکسیژن هوا مصون داشته و یا انتقال حرارت را کند می‌کند در نهایت آستانه آتش‌گیری (شعله‌وری) آنها را به تأخیر می‌اندازد. این موارد می‌تواند به طور عمقی یا سطحی و با استفاده از مواد شیمیایی مختلف انجام گیرد [۱]. نمک‌های غیر آلی، رایج‌ترین کاهش دهنده اشتعال برای محصولات چوبی است و ویژگی‌های آنها به مدت بیش از ۵۰ سال است که

شناخته شده است، این نمک‌ها عبارتند از: فسفات مونو آمونیوم^۲ و دی آمونیوم^۳، سولفات آمونیوم^۴، مخلوط مونو آمونیوم فسفات با بوراکس^۵ و اسیدبوریک و بوراکس^۶ این مواد شیمیایی طبق فرمول‌هایی با هم ترکیب می‌شوند تا عملکرد را در برابر آتش‌سوزی بهبود دهند، اما میزان جذب رطوبت، دوام طبیعی، قابلیت تراش، ویژگی‌های مکانیکی، کیفیت سطح، قابلیت چسبندگی و رنگ‌پذیری در مواد مختلف متفاوت می‌باشد [۲]. بوراکس ماده تمیزکننده‌ی خانگی مهمی است که از این ماده به عنوان یک ضدعفونی کننده مواد غذایی استفاده شده و یک ماده شیمیایی است که به عنوان یک ماده نگهدارنده در سالیان گذشته در صنایع غذایی استفاده می‌شده است و در حال حاضر نیز استفاده از آن در مواد غذایی به وسیله سازمان بهداشت جهانی مجاز اعلام گردیده است. در فرآیند کندسوز کردن چوب، اسید بوریک و بوراکس که جزء مواد غیر آلی می‌باشند به طور سطحی یا به وسیله روش‌های تحت فشار و به همراه مواد شیمیایی مختلف استفاده می‌گردند [3].

در استفاده از رزین‌های حاوی فرمالدهید حتی بعد از گیرایی رزین، فرمالدهید در محیط آزاد می‌شود که از نظر زیست محیطی بسیار مضر و خطرناک می‌باشد. برای واکنش بهتر بین رزین و جلوگیری از گسترش نشر فرم آلدهید آزاد، و همچنین جهت تقویت ویژگی‌های کاربردی چوب و مواد مرکب، از مواد شیمیایی تقویت

² Mono ammonium phosphate

³ diammonium phosphate

⁴ Ammonium sulphate

⁵ - mixture of monoammonium phosphate and borax

⁶ - acid boric and borax

¹ - Fire retardants

فرمالدئید (UF) به همراه چسب ایزوسیانات (MDI %۱۵ و UF %۸۵) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بهبود مقاومت برشی در سطح اتصال تخته‌ها و اتصال چسب در تخته‌های ساخته شده با چسب اصلاح شده، به واسطه‌ی ایجاد پلیمر سخت‌تر در ترکیب و نفوذ بهتر چسب و توزیع یکنواخت‌تر آن می‌باشد [۷]. همچنین تحقیقات حاکی از آن است که اصلاح چسب اوره فرم آلدئید با استفاده از ماده ایزوسیانات (به عنوان تقویت کننده خواص فیزیکی) اثرات مطلوبی بر ویژگی‌های تخته و مقاومت به آتش از خود نشان داده است [۷].

تحقیق پیش رو تلاش دارد تا با استفاده از ماده ایزوسیانات نسبت به اصلاح رفتارهای تخته لایه کندسوز شده در برابر رطوبت اقدام نماید.

مواد و روش‌ها:

در این پژوهش لایه‌های چوب راش (*Fagus orientalis lipsky*) به ضخامت ۲/۲mm از کارخانه نکاچوب تهیه و به نمونه‌های آزمونی با ابعاد ۴۰۰×۴۰۰mm بریده شدند. لایه‌های مزبور در آون در دمای ۱۰۳±۲ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند تا وزن خشک لایه‌ها به کمک ترازوی دقیق (با دقت ۰/۰۲ گرم) اندازه‌گیری شود. تعداد نمونه‌ها (لایه‌های راش) با توجه به طرح آماری ۹۶ عدد در نظر گرفته شد. نمونه‌های مورد نیاز انجام آزمون‌های فیزیکی مطابق با طرح آماری و با احتساب نمونه‌های شاهد ۱۴۴ عدد و مطابق استاندارد مربوط به هر آزمایش تهیه گردید.

کننده استفاده می‌شود. در این رابطه رزین‌های دو عاملی (دی ایزوسیانات) در صنایع چوب بیشتر استفاده می‌شود. ایزوسیانات از جمله رزین‌هایی است که امروزه به‌عنوان چسب در ساخت فرآورده‌های مرکب چوبی جایگاه ویژه‌ای یافته است. به خاطر جایگزین شدن گروه‌های هیدروکسیل چوب با گروه‌های شیمیایی دیگر در هنگام تیمارهای شیمیایی مختلف، در صورت داشتن دو گروه ایزوسیانات در رزین درصد انجام واکنش بین رزین و چوب تیمار شده بالا رفته و امکان ایجاد اتصال زیادتر می‌شود [۴ و ۵]. با توجه به این که این چسب قادر است هم با سلولز و هم با لیگنین اتصال برقرار کند، از این رو بسیار مقاوم می‌باشد. این چسب به صورت محلول مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین باید توجه داشت که مواد استخراجی چوب نیز مانع چسبندگی این چسب برخلاف سایر چسب‌ها نمی‌شود. اخیراً از ایزوسیانات با فعالیت زیاد جهت اصلاح رزین اوره فرمالدئید استفاده شده است. به کارگیری رزین‌های اصلاح شده با ایزوسیانات در ساخت پانل چوبی باعث بهبود خواص مقاومتی پانل‌ها شده است [۴].

طارمیان و همکاران در تحقیقات مختلف به بررسی ویژگی‌های کیفی تخته لایه و تخته خرده چوب ساخته شده با چسب ایزوسیانات پرداختند. ایشان نتیجه گرفتند که با افزایش مقدار چسب ایزوسیانات از ۳٪ به ۴٪، کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌های آزمونی بهبود می‌یابد [۶]. تحقیقاتی در راستای اصلاح و بهبود مقاومت به آب تخته چند لایه توسط چسب اوره

تیمار کندسوزکننده :

مواد کندسوزکننده این تحقیق شامل اسیدبوریک با فرمول شیمیایی H_3BO_3 و بوراکس با فرمول شیمیایی $10 H_2O Na_2B_4O_7 \cdot x$ که جزء مواد غیر آلی بوده و از نوع مواد پودر معدنی تیمار کننده می باشند. در این تحقیق برای اشیاع نمونه‌ها از روش غوطه-

وری و در دو سطح تیمار ۳٪ و ۶٪ اسیدبوریک و بوراکس، با غلظت ۵۰:۵۰ انجام گرفته و نمونه‌های آزمون‌ی بعد از شماره‌گذاری داخل مخزن اشیاع مخصوص با قابلیت تنظیم دمای محلول استفاده گردید (جدول ۱).

جدول ۱- ترکیب مواد کندسوز کننده

تیمار	نام مواد	درصد مواد	غلظت مواد	درجه حرارت	مدت زمان (دقیقه)
۱	اسید بوریک - بوراکس	۳٪	۵۰:۵۰	۶۰°C	۶۰
۲	اسید بوریک- بوراکس	۶٪	۵۰:۵۰	۶۰°C	۶۰

آماده سازی چسب و ساخت تخته‌لایه :

قبل از ساخت تخته‌های آزمون‌ی، لایه‌ها به منظور متعادل‌سازی به مدت ۲ هفته (۴روز) در هوای آزاد قرار گرفتند تا به رطوبت مطلوب زمان ساخت (۲±۰.۸٪) برسند. برای ساخت تخته‌های آزمون‌ی، از لایه‌های تیمار شده با استفاده از چسب اوره فرم‌آلدهید اصلاح شده با ماده

ایزوسیانات، تخته سه‌لایه تهیه گردید. با توجه به جدول ۲، چسب اوره فرم‌آلدهید صنعتی با غلظت ۶۰٪ تهیه و با چسب ایزوسیانات مخلوط گردید (در ۴ سطح اختلاط ۰ درصد، ۲درصد، ۵ و ۱۰ درصد بر اساس وزن خشک چسب).

جدول ۲- ترکیب چسب

سطوح تیمار	۱	۲	۳	۴
اوره فرم آلدهید	۱۰۰٪	۹۸٪	۹۵٪	۹۰٪
ایزوسیانات	۰٪	۲٪	۵٪	۱۰٪

تخته‌های آزمون‌ی با مقدار ۲۵۰ گرم برای هر متر مربع، سفت کننده (کلرید آمونیوم) به مقدار ۲٪ و آرد گندم (پر کننده) به مقدار ۳۰٪ بر اساس وزن خشک چسب، و در شرایط ساخت

فشار پرس ۲۵ بار، دمای پرس ۱۲۰ درجه سانتیگراد و زمان پرس ۱۰ دقیقه که در این پژوهش به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شد، ساخته شدند.

دمای ۲۱ درجه سانتی گراد و با pH خنثی برابر ۷ طوری قرار داده شدند که تقریباً ۲ سانتی متر زیر آب قرار گیرند. نمونه ها در دوره‌های زمانی ۲ و ۲۴ ساعت از آب خارج گردیده و پس از اندازه‌گیری، با استفاده از روابط ۱ و ۲، میزان واکنش‌دهی ضخامت و جذب آب نمونه‌ها از رابطه زیر محاسبه گردید.

$$WA = (W2-W1)/W1 \times 100$$

رابطه ۱:

$$WA = \text{درصد جذب آب } (\%)$$

$$W1 = \text{وزن خشک نمونه تیمار نشده (g)}$$

$$W2 = \text{وزن نمونه پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وری (g)}$$

$$TS = (T2-T1)/T1 \times 100$$

رابطه ۲

$$TS = \text{درصد واکنش‌دهی ضخامت } (\%)$$

$$T1 = \text{ضخامت نمونه در رطوبت صفر درصد (mm)}$$

$$T2 = \text{ضخامت پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وری (mm)}$$

نتایج

در جدول ۳، تجزیه واریانس و جدول دانکن اثر مستقل ماده کند سوز کننده اسید بوریک و بوراکس، اثر مستقل ماده تقویت کننده ایزوسیانات و اثر متقابل تیمارها بر جذب آب و واکنش‌دهی ضخامت پس از ۲ ساعت و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب مشاهده می‌گردد.

اندازه گیری خواص فیزیکی تخته لایه‌ها :

بر اساس استاندارد ۳-۳۱۷-EN، نمونه‌های واکنش‌دهی ضخامت و جذب آب به ابعاد ۵۰×۵۰ میلی‌متر تهیه شدند و بر روی سطح هر نمونه قطرهای آنها رسم و محل برخورد به عنوان نقطه اندازه گیری ضخامت در نظر گرفته شد. قبل از غوطه‌وری نمونه‌ها در آب، ضخامت آنها توسط کولیس با دقت ۰/۰۲ میلی‌متر اندازه گیری شد. سپس نمونه‌ها در یک ظرف حاوی آب مقطر با

طرح آماری:

اثر مستقل و متقابل متغیرهای مورد مطالعه بر جذب آب و واکنش‌دهی ضخامت، با استفاده از تجزیه واریانس و آزمون به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد.

جدول ۳- خلاصه تجزیه واریانس مقادیر جذب آب، واکشیدگی ضخامت تخته لایه های تیمار شده


گروه بندی دانکن							سطح معنی داری			تیمار
ایزوسیانات(%)			کند سوز کننده (%)				ایزوسیانات	کند سوز کننده	اثر متقابل	
۴	۳	۲	۱	۳	۲	۱				
-	-	۰-۲	۱۰-۵	-	-	۶-۳-۰	* .024	* .012	ns .340	جذب آب ۲ ساعت
-	-	-	۱۰-۵-۲-۰	-	۳-۰	۶-۳	ns .491	ns .178	* .014	جذب آب ۲۴ ساعت
-	-	۱۰-۲-۰	۵	-	۶-۰	۰-۳	ns .484	* .004	* .060	واکشیدگی ضخامت ۲ساعت
-	-	۱۰-۲-۰	۵	-	-	۶-۳-۰	ns .225	* .002	.187 ns	واکشیدگی ضخامت ۲۴ ساعت

۱- * سطح اعتماد آماری بیش از ۹۵ درصد ۲- ns معنی دار نیست ۳- طبقه بندی دانکن از کمترین به بیشترین به ترتیب ۱، ۲ و ۳ می باشد.

جذب آب با افزایش میزان ماده کندسوزکننده مشاهده می گردد.

۱- اثر مستقل ماده کندسوز کننده بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت:


تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اندازه گیری فاکتورهای مذکور مبین تاثیر تیمار کندسوزکننده بر فاکتورهای جذب آب ۲۴ ساعت و واکشیدگی ضخامت ۲ ساعت تخته لایه کندسوز شده می باشد ، به نحوی که بر اثر تیمار کندسوزکننده اسید بوریک و بوراکس تاثیر معنی داری در سطح اعتماد ۹۵٪ در این فاکتورها مشاهده می گردد. بر اساس گروه بندی میانگین ها به روش دانکن مشخص گردید ، تخته ها از نظر تاثیر شدت تیمار کندسوزکننده بر جذب آب ۲۴ ساعت در ۲ گروه قرار می گیرند. مقایسه میانگین ها نشان می دهد، نمونه های شاهد و تیمار شده در سطح ۳٪ اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشته، واجد کمترین مقدار جذب آب می باشند. این در حالی است که نمونه های تیمار شده در سطح ۶٪ درصد بیشترین مقدار جذب آب را دارا می باشند. در شکل ۱- افزایش روند افزایشی تغییرات



شکل ۱- تاثیر مستقل ماده کندسوزکننده بر جذب آب ۲۴ ساعت

واجد کمترین مقدار واكشیدگی ضخامت می- باشند. این در حالی است که نمونه‌های تیمار شده در سطح ۳٪ بیشترین مقدار واكشیدگی ضخامت را دارا می‌باشند. در شکل ۲، روند تغییرات واكشیدگی ضخامت ۲ ساعت با افزایش میزان ماده کندسوزکننده مشاهده می‌گردد.

همچنین در گروه‌بندی میانگین‌ها به روش دانکن مشخص گردید، تخته‌ها از نظر تاثیر شدت تیمار کندسوزکننده بر واكشیدگی ضخامت ۲ ساعت در ۲ گروه قرار می‌گیرند. مقایسه میانگین-ها نشان می‌دهد، نمونه‌های شاهد و تیمار شده در سطح ۶٪ اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشته،




شکل ۲- تاثیر مستقل ماده کند سوز کننده بر واكشیدگی ضخامت ۲ ساعت

۲- اثر مستقل ماده ایزوسیانات بر جذب

آب و واکسیدگی ضخامت :

در جدول ۳ تجزیه واریانس اثر مستقل ماده ایزوسیانات بر جذب آب و واکسیدگی ضخامت ۲ ساعت و ۲۴ ساعت مشاهده می‌گردد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از اندازه‌گیری فاکتورهای مذکور نشان می‌دهد که تیمار با ماده ایزوسیانات بر فاکتورهای جذب آب ۲ ساعت و واکسیدگی ضخامت ۲ و ۲۴ ساعت تخته لایه کندسوز شده موثر می‌باشد، به نحوی که بر اثر تیمار تاثیر معنی‌داری در سطح اعتماد ۹۵٪ در این فاکتورها مشاهده می‌گردد.

براساس گروه بندی میانگین‌ها به روش دانکن مشخص گردید، تخته‌ها از نظر تاثیر شدت تیمار با ماده ایزوسیانات بر جذب آب ۲ ساعت در ۲ گروه قرار می‌گیرند. مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد، نمونه‌های شاهد و تیمار شده در سطح ۲٪ اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشته، واجد کمترین مقدار جذب آب می‌باشند. این در حالی است که نمونه‌های تیمار شده در سطوح ۵٪ و ۱۰٪ نیز اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشته و بیشترین مقدار جذب آب را دارا می‌باشند (جدول ۳). در شکل ۳ روند تغییرات جذب آب ۲ ساعت با افزایش میزان ماده ایزوسیانات مشاهده می‌گردد.




شکل ۳- تاثیر مستقل ماده ایزوسیانات بر جذب آب ۲۴ ساعت

شاهد و تیمار شده در سطح ۲٪ و ۱۰٪ اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشته، واجد کمترین مقدار واکسیدگی ضخامت می‌باشند. این در حالی است که نمونه‌های تیمار شده در سطوح ۵٪ بیشترین مقدار واکسیدگی ضخامت را دارا می‌باشند (جدول

همچنین گروه بندی میانگین‌ها به روش دانکن مشخص نمود که تخته‌ها از نظر تاثیر شدت تیمار با ماده ایزوسیانات بر واکسیدگی ضخامت ۲ ساعت در ۲ گروه قرار می‌گیرند. مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که نمونه‌های


۳. در شکل ۴ روند تغییرات واکشیدگی ضخامت ۲ ساعت با افزایش میزان ماده ایزوسیانات مشاهده می‌گردد.



شکل ۴- تاثیر مستقل ماده ایزوسیانات بر واکشیدگی ضخامت ۲ ساعت

نداشته، واجد کمترین مقدار واکشیدگی ضخامت می باشند. این در حالی است که نمونه‌های تیمار شده در سطوح ۵٪ بیشترین مقدار واکشیدگی ضخامت را دارا می‌باشند (جدول ۳). در شکل ۵ روند تغییرات واکشیدگی ضخامت ۲۴ ساعت با افزایش میزان ماده ایزوسیانات مشاهده می‌گردد.

در تجزیه و تحلیل واکشیدگی ضخامت در ۲۴ ساعت، گروه‌بندی میانگین‌ها به روش دانکن مشخص نمود، تخته‌ها از نظر تاثیر شدت تیمار با ماده ایزوسیانات بر واکشیدگی ضخامت ۲۴ ساعت در ۲ گروه قرار می‌گیرند. مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد، نمونه‌های شاهد و تیمار شده در سطح ۲٪ و ۱۰٪ اختلاف معنی‌داری با یکدیگر




شکل ۵- تاثیر مستقل ماده ایزوسیانات بر واکشیدگی ضخامت ۲۴ ساعت

۳- اثرات متقابل تیمارها بر جذب آب و واكشیدگی ضخامت :

در جدول ۳ تجزیه واریانس اثر متقابل ماده کندسوزکننده و ماده ایزوسیانات بر جذب آب و واكشیدگی ضخامت ۲ ساعت و ۲۴ ساعت مشاهده می‌گردد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از اندازه گیری فاکتورهای مذکور مبین تاثیر

تیمارها بر فاکتور جذب آب ۲ ساعت تخته لایه کندسوز شده می‌باشد، به نحوی که بر اثر تیمار کندسوزکننده و تقویت کننده تاثیر معنی‌داری در سطح اعتماد ۹۵٪ در این فاکتور مشاهده می‌گردد.



شکل ۶- تاثیر متقابل ماده ایزوسیانات و تیمار کندسوزکننده بر جذب آب ۲ ساعت

تیمار ایزوسیانات بر خواص فوق است، در حالی که با توجه به اثر مستقل تیمار کندسوزکننده بر خواص فیزیکی انتظار می‌رود که شاهد افزایش مقادیر اندازه‌گیری شده باشیم، اما با تاثیر ماده ایزوسیانات شاهد عدم تغییر مقادیر اندازه‌گیری شده می‌باشیم.

بحث و نتیجه‌گیری

در این بررسی تاثیر اصلاح چسب اوره فرم آلدئید با ماده ایزوسیانات در تخته لایه کندسوز شده با مخلوط اسید بوریک - بوراکس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند

همان‌طور که در شکل ۶ مشاهده می‌گردد، در سطوح پایین تیمار با ماده ایزوسیانات، افزایش شدت تیمار کندسوزکننده باعث افزایش مقدار جذب آب می‌گردد. با افزایش شدت تیمار ایزوسیانات، شاهد روند کاهشی در میزان جذب آب با افزایش شدت تیمار کندسوزکننده می‌باشیم. در فاکتور جذب آب در زمان ماندگاری ۲۴ ساعت اختلاف میانگین‌ها معنی‌دار نمی‌باشد. همچنین اختلاف میانگین مقادیر اندازه‌گیری شده در فاکتور واكشیدگی ضخامت (۲ و ۲۴ساعت) معنی‌دار نمی‌باشد. این موضوع مبین تاثیر مثبت

می‌دهد که تاثیر متقابل تیمارها تنها در فاکتور جذب آب کوتاه مدت (دو ساعت) معنی‌دار می‌باشد.

با توجه به معنی‌داری نتایج در فاکتورهای اندازه‌گیری شده تحت تیمار کندسوزکننده، معنی‌دار نبودن اثر متقابل حاکی از تاثیر مثبت ماده‌ی تقویت‌کننده در فاکتورهای مذکور می‌باشد. این بدین معنی است که ماده‌ی ایزوسیانات بخصوص در فاکتور مهم واکنشیدگی ضخامت اثر اصلاحی داشته، باعث ثبات ابعاد گردید، در حالی که اثر مستقل ماده‌ی کندسوزکننده در فاکتور مذکور معنی‌دار و نشان‌دهنده‌ی عدم ثبات ابعاد در نمونه‌های کندسوز شده می‌باشد.

اثر مثبت ماده‌ی ایزوسیانات می‌تواند ناشی از تاثیر این ماده در سرعت گیرایی چسب، نفوذ بهتر و توزیع یکنواخت‌تر چسب باشد این نتایج با گزارشات آقایان منصورى [۶]، دوست‌حسینی و همکاران [۴] مبنی بر تاثیر مثبت ماده‌ی ایزوسیانات در بهبود ثبات ابعاد منطبق می‌باشد. همچنین ماده ایزوسیانات به دلیل ایجاد پیوند با گروه‌های هیدروکسیل چوب به‌طور شیمیایی، اتصالات مناسب مقاوم به آب ایجاد می‌نماید.

که ماده‌ی کندسوزکننده به‌طور مستقل بر جذب آب تخته‌لایه پس از ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب موثر می‌باشد، در حالی که بیشترین مقدار جذب آب مربوط به تیمار ۶٪ و کمترین مقدار جذب آب مربوط به نمونه‌های شاهد می‌باشد. با عنایت به این که نمک‌های کندسوزکننده جاذب رطوبت می‌باشند، نتایج فوق اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این نتایج با گزارشات آقایان دوست‌حسینی و همکاران [۴]، منصورى و همکاران [۶] منطبق می‌باشد [۸].

همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقل ماده‌ی ایزوسیانات بر فاکتورهای مذکور بوده است. بدین صورت که با افزایش سطوح تیمار ایزوسیانات، افزایش جذب آب در کوتاه مدت (دو ساعت) مشاهده می‌گردد. از طرف دیگر نتایج واکنشیدگی ضخامت ۲ و ۲۴ ساعت نشان دادند که بین سطوح تیمار ۰، ۲، ۱۰ درصد اختلاف میانگین‌ها معنی‌دار نبوده فقط در سطح تیمار ۵ درصد بیشترین میزان واکنشیدگی ضخامت مشاهده می‌گردد. با توجه به اهمیت اثر متقابل تیمار کندسوزکننده و تیمار اصلاحی تقویت‌کننده بر فاکتورهای مذکور، بررسی‌ها نشان

منابع

- بوراکس بر مقاومت به آتش چوب
توسکایلیلاقی، پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه آزاد چالوس، دانشکده منابع
طبیعی.
- 8- winandy, E.jia nLi. Qingwen;
2004. Chemical mechanism of Fire
retardant of boric acid on wood.
380 (375-389).
- 9- Colakoglu, G, coLak, s, Aydin;
2003. Effect of Boric Acid
Treatment on mechanical
Properties of laminated Beech
veneer Lumber 37 (505) (510).
- 10-colakoglu, G, cenk Demirkir;
2006. characteristics of Ply wood
Panels produced with urea
Formaldehyde resin (UF)
containing borax. (250-251)
karadeniz technical university.
- ۱- محبی، ب، طلایی، کاظمی، س، (۱۳۸۴)
بررسی مقاومت به آتش تخته لایه های
استیله شده راش. کنفرانس دانشگاه
تربیت مدرس تهران.
- ۲- پارسا پژوه، داود، فائزی پور، م، (۱۳۷۵)
حفاظت صنعتی چوب (ترجمه)
انتشارات دانشگاه تهران.
- ۳- میرشکرایی، ا، (۱۳۷۳) شیمی و
تکنولوژی چسب چوب (ترجمه)
انتشارات دانشگاه تهران.
- ۴- دوست حسینی، ک و همکاران (۱۳۸۷)
تأثیر نوع رزین (MDI + UF) و تیمار
استیلاسیون بر خواص فیزیکی تخته
خرده چوب صنوبر، پایان نامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه تهران - دانشکده منابع
طبیعی.
- ۵- طارمیان و همکاران، (۲۰۰۷)، بررسی
ویژگی های کیفی تخته لایه و تخته خرده
چوب ساخته شده با چسب ایزوسیانات
MDI.
- ۶- منصوری، ح، (۱۳۸۹)، بررسی تأثیر
اصلاح و بهبود مقاومت به آب چسب
اوره فرم آلوتید در ساخت تخته لایه با
ایزوسیانات. اولین همایش فن آوری های
نوین، چالوس.
- ۷- مولائی، ا، و همکاران (۱۳۸۷) بررسی
اثر ترکیبی مواد کندسوز کننده
مونوآمونیم فسفات، اسید بوریک و