

## بررسی کیفیت و میرایی ارتعاش در چوب راش ایران

سید احسان علوی تبار<sup>۱</sup>، مهران روح نیا<sup>۲</sup>، آژنگ تاجدینی<sup>۳</sup>

### چکیده

در این تحقیق مدول الاستیسیته ویژه، مدول‌های برشی شعاعی و مماسی و جرم‌ویژه در چوب گونه راش ایران، با استفاده از آزمون غیر مخرب ارتعاش آزاد در تیر دوسر آزاد اندازه‌گیری و تاثیر آنها بر فاکتور کیفیت و میرایی ارتعاش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمونه‌برداری مطابق استاندارد شماره ISO 3129 و آزمون غیرمخرب توسط سیستم ثبت‌شده ایرانی ndt-lab روی 26 نمونه کاملاً راست تار و عاری از هرگونه عیب ظاهری با رطوبت تعادل محیط (12%) به انجام رسید. مطابق پیش‌بینی، تفاوتی بین دو ارتعاش طولی - شعاعی و طولی - مماسی در محاسبه مدول الاستیسیته طولی چوب مشاهده نشد. مقادیر میرایی شعاعی و مماسی نیز بایکدیگر تفاوت معنی‌داری نداشتند که این امر می‌تواند ناشی از پراکنده آوند بودن و همگن بودن این چوب در جهات شعاعی و مماسی باشد. مقایسه همبستگی بین مدول الاستیسیته ویژه و فاکتور میرایی ارتعاش، وجود یک همبستگی توانی را نشان داد. یک همبستگی توانی معنی‌دار نیز بین ضریب آکوستیک و فاکتور میرایی مشاهده شد به طوری که طبق یک رابطه توانی با افزایش ضریب آکوستیک، فاکتور میرایی در نمونه‌ها کاهش می‌یافت. هیچ یک از فاکتورهای مدول برشی و الاستیسیته به تنهایی تاثیر مهمی بر میزان فاکتور میرایی نمونه‌ها نداشتند. در مجموع می‌توان گفت که برای بهبود خواص ارتعاشی این نوع چوب راش و کاهش میرایی، باید به طرق متفاوت مدول الاستیسیته ویژه و یا ضریب آکوستیک نمونه‌ها را افزود، به عبارت دیگر باید به طریقی به طور همزمان با تقویت مدول الاستیسیته چوب از جرم-ویژه آن کاست.

**واژه‌های کلیدی:** مدول برشی، مدول الاستیسیته ویژه، آزمون‌های غیرمخرب، میرایی ارتعاش

۱- دانش آموخته کارشناسی علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۲- استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، [mehran.roohnia@kiauo.ac.ir](mailto:mehran.roohnia@kiauo.ac.ir)

۳- استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

## مقدمه

چوب ماده‌ای زیبا، بی‌نظیر و غیر قابل جایگزینی و دارای بافت لیفی، صوت، رنگ، بو و خواص مکانیکی مخصوص به خود می‌باشد که در علوم مختلفی همچون فیزیک، زیست‌شناسی، شیمی و علم چوب‌شناسی تعاریف خاص خود را دارد. چوب به لحاظ علم چوب‌شناسی ماده‌ای جامد آلی، با ساختمانی متخلخل، از هر سو نایکسان و ناهمگن تعریف می‌شود. چوب علاوه بر زندگی مادی به همان نسبت در زندگی معنوی انسان‌ها نیز نقش دارد. شاید عمده‌ترین نقش چوب در زندگی معنوی، استفاده صوتی آن در ساخت آلات موسیقی باشد. موسیقی در همه کشورهای جهان به خصوص در کشورهای هم‌چون ایران و هند یکی از پایه‌های مهم شناخت روحيات و انسجام فرهنگی مردم آن کشور محسوب می‌شود.

برخی سازهای ایرانی دارای یک جعبه تشدید چوبی می‌باشند. اما متأسفانه، با وجود قدمت چند ده ساله علم چوب‌شناسی در ایران، شکل سنتی سازها و نحوی ساخت آلات موسیقی هنوز هم مبتنی بر تجربه و خارج از بسیاری توجیه‌های علمی، بالاخص در تشدید و تخفیف صوت می‌باشد. سازهای اصیل ایرانی (تار، سه تار و سنتور) حساسیت این مطلب را به لحاظ نوع موسیقی و نوع ساختمان ساز در درجه بالایی از اهمیت قرار می‌دهد. بهبود کیفیت ساز ایرانی، مبتنی بر تلفیق علم و تجربه است و تحقق این مهم برابر با پیشرفت موسیقی ایرانی است. هر چه ساز بهتر باشد و به لحاظ مهندسی نقص کمتری داشته باشد در نتیجه ایجاد نت‌ها و صوت‌ها بهتر بوده و نت‌ها رساتر، شفاف‌تر و صحیح‌تر بیان خواهند شد. لذا پدیدی میرایی صوت، پدیده‌ای بسیار مهم بوده و امکان کنترل آن در محدوده مناسب، مشکلی بزرگ در صنعت ساخت ساز می‌باشد. بر طبق گفته‌های فوق می‌توان نتیجه گرفت که چوب از لحاظ زیبایی و صوت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به جنبه‌های شناخت علمی این ماده پی برده و بتوان شاهد پیشرفت روز افزون صنعت تولید آلات موسیقی و ساخت سازهای بهتر بود و به گسترش فرهنگ عظیم موسیقی ایرانی کمک شایانی نمود.

طبق گزارش نوربخش و همکاران [۵] بر اساس مروری بر تحقیقات گذشتگان، گونه و بافت تأثیر زیادی بر میزان جذب صوت و امپدانس صوتی دارد. همچنین رابطه محکمی میان درصد رطوبت چوب با سرعت انتشار صوت و جذب امواج صوتی در چوب پیدا شده است. با افزایش درصد رطوبت، میزان جذب امواج صوتی در چوب بیشتر و سرعت صوت کاهش می‌یابد. طبق همین تحقیق در خصوص اثر پهنای دواير سالیانه و دانسیته چوب نراد و کاج برای تشدید صوت چوب نشان داده شده است که باریک‌تر بودن دواير سالیانه و دانسیته پایین‌تر در این گونه‌ها، آنها را جهت ساختن پیانو مناسب‌تر می‌سازد. علاوه بر آن در این تحقیق نشان داده‌اند که حفرات سلولی و آوندها در میزان ضریب جذب صوت مهم می‌باشند. روح‌نیا و همکاران [۳] در چوب‌های سروسیمین و توت سفید از بررسی و مقایسه مکان‌های نزدیک مغز، میانه اول دیسک، میانه دوم دیسک و نزدیک پوست این گونه‌ها نتیجه گرفته است که فاکتور کیفیت (Q) در سروسیمین تحت تأثیر مدول الاستیسیته‌ی ویژه می‌باشد. با افزایش مدول الاستیسیته‌ی ویژه، فاکتور (Q)

افزایش می‌یابد و این به معنی کاهش میرایی ارتعاش می‌باشد. اما وی در مورد توت‌سفید رابطه معنی‌داری بین فاکتور کیفیت (Q) و خواص اندازه‌گیری شده پیدا نکرد. وی همچنین گزارش کرد که افزایش مواد استخراجی باعث کاهش ضریب آکوستیک در چوب سروسیمین می‌شود در حالی که این ضریب در توت‌سفید تحت تأثیر پهنای دایر سالبانه است. (دوفور<sup>۱</sup> و همکاران، ۲۰۰۵) حساسیت‌های روش متداول اندازه‌گیری میرایی را با روش نوسان آکوستیک به‌عنوان دو روش آزمون غیرمخرب بر روی سه نوع نمونه ترک‌خورده با یکدیگر مقایسه نمودند. مقایسه نشان داد، در نمونه‌های با میرایی کوچک و سیستم‌هایی که در آنها اثر تکیه‌گاه ناچیز باشد، هر دو روش به خوبی عمل می‌کنند.

### مواد و روش‌ها

برآورد مدول الاستیسیته بر اساس تئوری تیر تموشنکو<sup>۲</sup> و تجزیه و تحلیل طیف سری فوریه<sup>۳</sup> در روش ارتعاش آزاد در تیر دو سر آزاد، انجام پذیرفت [۸]. این روش برای اندازه‌گیری سریع و قابل اعتماد مدول-الاستیسیته و مدول برشی با تکیه بر ممان اینرسی و انرژی تغییر شکل برشی، به طور عملی در سال ۱۹۸۹ توسط بوردون<sup>۴</sup> ارائه شده است [۷]. مدول الاستیسیته و مدول برشی، مطابق تئوری تموشنکو، پس از دریافت طیف سری فوریه برای فرکانس  $n$  امین مد ارتعاش، با در نظر گرفتن مقدار مدول الاستیسیته ویژه (نسبت مدول الاستیسیته به جرم ویژه)، از راه یک رگرسیون خطی تعیین گردیدند [۷ و ۳].

ضریب آکوستیک چوب از روی مدول الاستیسیته طولی و جرم ویژه [۱۱]، مطابق رابطه زیر محاسبه شد:

$$K = \sqrt{\frac{E}{\rho^3}} \quad (1)$$

که در آن  $E$  مدول الاستیسیته طولی،  $\rho$  جرم ویژه در شرایط آزمایشگاهی و  $K$  ضریب آکوستیک چوب می‌باشد.

کاهش لگاریتمی ارتعاش ( $\lambda$ ) [۹] مطابق شکل ۱ تعریف می‌شود.

$$I = \frac{1}{n} \ln \left| \frac{x_1}{x_{n+1}} \right| \quad (2)$$

$XI$  در این رابطه بلندی اولیه موج در حال کاهش و  $X_{n+1}$ : بلندی  $n$  امین موج پس از موج متناظر با  $X_1$  می‌باشند.

بدین ترتیب میرایی ارتعاش مطابق رابطه زیر از روی کاهش لگاریتمی محاسبه شد.


$$\tan d = \frac{I}{p} \quad (3)$$

<sup>1</sup> Duffour et al.

<sup>2</sup> Timoshenko

<sup>3</sup> Fourier

<sup>4</sup> Bordonne



شکل ۱- نمایش فاکتور کاهش: سمت چپ به روش لحظه‌ای با استفاده از کاهش لگاریتمی  $\lambda$  (مورد استفاده در این تحقیق)، و سمت راست به روش فرکانسی با استفاده از پهنای باند قله بلندی ارتعاش (فاکتور کیفیت  $Q$ )

$$Q = \frac{P}{I} \quad \text{و} \quad Q = \frac{1}{\tan d} \quad (۴)$$

رابطه ۴ که عکس میرایی است، فاکتور کیفیت نامیده می‌شود. چوبی که میرایی ارتعاش در آن کمتر است کیفیت ارتعاش بزرگتری داشته و بدان معناست که ارتعاش آن در واحد زمان دیرتر تقلیل می‌یابد. با این تعریف از فاکتور کیفیت و میرایی به‌عنوان جایگزین یکدیگر می‌توان استفاده نمود.


نمونه‌برداری به‌طور تصادفی از گونه راش ایران به انجام رسید. این گونه چوبی از چوب‌های پرمصرف است و خوشبختانه با قیمت مناسب عرضه می‌شود. تعداد ۱۰۰ قطعه نمونه‌چوبی راش به ابعاد  $۲۰ \times ۲۰ \times ۳۶۰$  میلی‌متر تهیه و از بین آنها طبق استاندارد ISO شماره ۳۱۲۹ تعداد ۲۶ نمونه کاملاً راست تار و به دور از هر گونه عیب ظاهری انتخاب شدند و به‌طور یکنواخت در محیط آزمایشگاهی طی دو هفته به رطوبت تعادل با محیط (۱۲٪) رسیدند. نمونه‌ها در همان محیط آزمایشگاهی مورد آزمون ارتعاش آزاد در تیر دو سر آزاد قرار گرفتند. هریک از تیرهای کوچک تهیه شده از محل گره‌های ارتعاشی مد اول روی تکیه‌گاه لاستیکی قرار گرفته (شکل ۲)، از یک سر مورد اصابت ضربه قرار گرفتند و از سر دیگر توسط یک دستگاه میکروفن، صدای ارتعاش ناشی از ضربه ضبط گردید.

ضبط اصوات و ذخیری آن به‌صورت فایل wave\*. توسط نسخه سوم نرم افزار Audacity انجام پذیرفت. این نرم افزار همانند بسیاری نرم افزارهای ضبط صدا، قابلیت نمونه‌برداری بسیار سریع در کسری از هر ثانیه از صدا را داراست. فرکانس نمونه‌برداری صوتی ۱۲۸۰۰ هرتز توسط نرم افزار مذکور تنظیم و فایل صدا توسط سیستم ndt-lab با همان فرکانس نمونه‌برداری قرائت گردید. با ورود اطلاعات ابعاد واقعی و وزن نمونه‌ها، سیستم ndt-lab داده‌ها را به‌طور اتوماتیک تلفیق و نتایج خواص مکانیکی برآورد شده توسط سیستم، به‌طور اتوماتیک در جدولی تحت فایل Excel گزارش گردید. شرح کامل چگونگی انجام محاسبات سیستم ایرانی ndt-lab در منبع ۴ آمده‌است.



شکل ۲- نمونه تیر کوچک چوبی روی تکیه‌گاه لاستیکی تحت سیستم ایرانی ndt-lab (اختراع ثبت شده به شماره ۴۴۰۳۲، روح نیا، ۱۳۸۶)

سیستم ndt-lab با فرکانس نمونه‌برداری ۱۲۸۰۰ هرتز، از فایل wave به تعداد ۱۲۸۰۰ نقطه در ثانیه نمونه‌برداری نمود که تعداد نقاط بسته به طول مدت امتداد صدا متفاوت بود. هر نقطه صدا دارای مختصات  $x$ ،  $y$  و  $z$  یعنی ارتفاع، فرکانس و زمان می‌باشد که رسم نقاط در دستگاه مختصات "ارتفاع-فرکانس" طیف FFT را ارائه داد (شکل ۳).




شکل ۳- نمایش یک نمونه از طیف FFT حاصل از ارتعاش خمشی چوب. محور افقی فرکانس بر حسب هرتز و محور عمودی شدت صوت بر حسب دسی بل است


از روی طیف FFT به دست آمده و اطلاعات آن و با توجه به تئوری‌های اریه شده، مدول الاستیسیته طولی ویژه ناشی از ضربه بر سطح مماسی و شعاعی، مدول‌های برشی شعاعی و مماسی و فاکتور کیفیت Q برآورد شده و مورد مقایسه قرار گرفتند.

## نتایج


مطابق تئوری، یک تیر چوبی منطبق بر جهات رویش تنها و تنها یک مدول الاستیسیته طولی خواهد داشت و اصابت ضربه در آزمون ارتعاش آزاد در تیر دو سر آزاد، بر سطوح مختلف شعاعی و یا مماسی باید به برآورد مقادیر مساوی برای مدول الاستیسیته طولی منجر گردد [۳]. شکل ۴ مقایسه نتایج مدول الاستیسیته طولی حاصل از اعمال ضربه ایجاد کننده ارتعاش در سطوح شعاعی و مماسی را نشان می‌دهد.




شکل ۴- مقایسه نتایج مدول الاستیسیته طولی ناشی از اعمال ضربه بر سطوح شعاعی و مماسی




شکل ۵- مقایسه فاکتور کیفیت Q (معکوس میرایی tandelta) در جهات شعاعی و مماسی. (با توجه به مقادیر بزرگتر فاکتور کیفیت، استفاده از آن در نمودار می‌تواند منجر به نمودارهای گویا تری گردد)



ب



الف



ج

شکل 6- مقایسه همبستگی بین میرایی و مدول الاستیسیته ویژه: الف- میرایی در جهت مماسی  
ب- میرایی در جهت شعاعی ج- میرایی در کل


تأثیر جهات شعاعی و مماسی بر مقادیر میرایی نیز توسط آزمون فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت که برخلاف انتظار تفاوت معنی داری بین مقادیر فاکتور میرایی حاصل از ارتعاش در جهت شعاعی و جهت مماسی مشاهده نشد (شکل 5).

مقایسه همبستگی بین مدول الاستیسیته ویژه و فاکتور میرایی ارتعاش وجود یک همبستگی توانی را نشان داد (شکل 6). پژوهشگران دیگر از جمله برمو<sup>1</sup> (۲۰۰۷) نیز وجود همبستگی توانی بین این دو فاکتور را گزارش نموده اند [۹].

بین فاکتور میرایی ارتعاش، مدول های برشی و الاستیسیته و مقادیر متناظر جرم ویژه همبستگی معنی داری مشاهده نشد که می تواند به دلیل عدم وجود تفاوت معنی دار در مقادیر جرم ویژه نمونه های چوبی باشد که همگی از یک گونه و تحت شرایط آزمایشگاهی برابر مورد آزمون قرار گرفته اند.

<sup>1</sup> Brémaud

یک همبستگی توانی معنی دار بین ضریب آکوستیک نمونه‌های چوبی مورد آزمون با مقادیر میرایی آنها مشاهده گردید که حاکی از کاهش میرایی با افزایش مقادیر ضریب آکوستیک بود (شکل ۷).



شکل ۷- همبستگی بین ضریب آکوستیک و فاکتور میرایی ارتعاش

## بحث و نتیجه گیری

هرچه فاکتور کیفیت بزرگتر باشد، ضریب آکوستیک هم بیشتر و نتیجه میرایی صوت کمتر خواهد بود و چون این نتایج حاکی از این است که فاکتورهای کیفیت و میرایی تحت تاثیر مدول الاستیسیته ویژه و ضریب آکوستیک می‌باشند، می‌توان دریافت که کم و بیش تلفیقی از مدول الاستیسیته و جرم ویژه در میرایی یا کیفیت ارتعاش موثر می‌باشند. با افزایش مدول الاستیسیته و کاهش جرم ویژه، ضریب آکوستیک و مدول-الاستیسیته ویژه افزوده شده و طبق نتایج این پژوهش، میرایی کاسته شده یا کیفیت (Q) افزایش خواهد یافت. هرگونه تیمار فیزیکی و شیمیایی که بتواند مدول الاستیسیته را افزایش داده یا جرم ویژه را کاهش دهد برای بهبود خواص صوتی و ارتعاشی این نمونه‌های چوب راش می‌تواند مفید باشد. کاهش میزان مواد استخراجی چوب از طریق آب شویی بدون تغییر مدول الاستیسیته، جرم ویژه را کاهش داده و باعث افزایش ضریب آکوستیک می‌گردد. با خشک کردن چوب‌ها یا روش‌های مختلف جنگل‌داری می‌توان مدول الاستیسیته را افزایش داده جرم ویژه کاهش داده شود. ولی بی‌شک تمامی این آزمایش‌ها و نتایج آنها، نشان دهنده تاثیرات قابل توجه بر بهبود (کاهش) فاکتور میرایی ارتعاش نمونه‌های چوب راش می‌باشند.

مقادیر میرایی در جهت شعاعی و مماسی برخلاف انتظار تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. چرا که شاید پراکنده آوند بودن گونه راش دلیل این عدم تفاوت باشد. محققین تاکنون کمتر بودن میرایی و بالا بودن فاکتور کیفیت را در تخته‌های شعاعی تعدادی گونه پهن‌برگ بخش روزنه‌ای و سوزنی‌برگ نسبت به تخته‌های مماسی گزارش نموده‌اند [۳، ۱۱]، ولی در خصوص چگونگی میرایی در گونه‌های پهن‌برگ پراکنده آوند گزارشی دیده نشده‌است.



## منابع

- ۱- حجازی، ر. ۱۳۴۵. درخت‌شناسی (جزوه دانشگاهی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ص ۱۸۵.
- ۲- خرمی، م. ۱۳۷۵. فیزیک پایه (ترجمه). انتشارات فاطمی، ۵۷۵ ص.
- ۳- روح نیا، م. ۱۳۸۴. مطالعه برخی از عوامل مؤثر بر ثابت آکوستیک و میرایی صوت در چوب، توسط آزمون‌های غیر مخرب (NDT). رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۰ ص.
- ۴- روح نیا، م. ۱۳۸۶. بررسی امکان اندازه‌گیری مدول الاستیسیته و فاکتور میرایی ارتعاش در چوب سروسیمین توسط آزمون غیر مخرب ارتعاش آزاد و مقایسه آن با روش‌های استاتیک و ارتعاش اجباری. مجله علوم کشاورزی ایران. شماره
- ۵- نور بخش، ا. دوست حسینی، ک. حسین زاده، ع. جهان لیبیاری، ا. پارسا پژوه، د. کارگر فرد، ا. گلبابایی، ف. ۱۳۷۶. بررسی ویژگی‌های صوتی چوب، مجله تحقیقات چوب و کاغذ شماره ۳ (۱): ۴-۸، ۲۴-۳۰.
- ۶- هنرور، ف. ۱۳۸۴. آزمون فرا صوتی. انتشارات نورپردازان، ۱۲۷ ص.
7. Bordonné, P.A. 1989, Module dynamique et frottement intérieur dans le bois: Mesures sur poutres flottantes en vibrations naturelles. Thèse de doctorat de l'INP de Lorraine soutenue à Nancy. p154.
8. Brancheriau, L. Bailleres, H. 2002, Natural vibration analysis of clear wooden beams: a theoretical review, Wood Science and Technology, Springer-Verlag Vol. pp. 7-36.
9. Brémaud, I. 2006. Diversité des bois utilisés ou utilisables en facture d'instruments de musique. PhD thesis, University of Montpellier II, Sciences et techniques du Languedoc. p296.
10. Duffour, P. Morbidini, M. Clawley, P. 2005, Comparison between a type of vibro-acoustic modulation and damping measurement as NDT techniques, NDT & E International, Elsevier publications. No. 39. pp. 123-131
11. Tsoumis, G. 1991, Science and technology of wood, Van Nostrand Reinold, p494.
12. Wood – Determination of Density for Physical and Mechanical tests. 1975. 11 – 01 - International Standard ISO 3131.
13. Wood - Sampling Methods and General Requirements for Physical and Mechanical Tests – 1975 – 11 – 01 - International Standard ISO 3129

