

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام طبیعی چوب ممرز اصلاح شده با تیمار گرمایی (مطالعه موردی در جنگل خیرودکنار شهرستان نوشهر)*

عبدالله حسینزاده¹، مسعود چوبداری عمران²، وحید تذکررضایی³

تاریخ دریافت: 90/7/5 تاریخ پذیرش: 91/11/19

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر سه سطح دما و دو سطح زمان در تیمار گرمایی بر خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام طبیعی چوب گونه ممرز در برابر قارچ رنگین کمان بوده است. بدین منظور نمونه‌های آزمونی تهیه شده و مورد تیمار گرمایی قرار گرفتند. جرم ویژه خشک، واکشیدگی و اثر ضد واکشیدگی از خواص فیزیکی؛ سختی در سطح مماسی و مقاومت به ضربه از خواص مکانیکی و مقدار کاهش وزن، خسارت ظاهری و پوشش سطح توسط قارچ به عنوان شاخص دوام طبیعی روی نمونه‌های تیمار شده اندازه‌گیری و به لحاظ آماری با نمونه‌های شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد که اعمال تیمار گرمایی سبب کاهش دانسیته خشک و تیره شدن رنگ، کاهش واکشیدگی در جهت‌های مماسی، شعاعی و کلی (حجمی) نمونه‌های چوب ممرز می‌شود. افزایش دما و زمان تیمار سبب افزایش اثر ضد واکشیدگی در جهت‌ها و حالت کلی در چوب شد. همچنین نتایج نشان داد که به طور کلی تیمار گرمایی سبب کاهش میزان سختی و افزایش دما و زمان در آن باعث افزایش افت سختی چوب ممرز می‌گردد. در مورد مقاومت به ضربه نیز اعمال تیمار گرمایی با شرایط سخت‌تر، باعث کاهش مقاومت به ضربه شد. نتایج مجاورت آزمایشگاهی نمونه‌های چوب ممرز تیمار شده و شاهد با قارچ رنگین کمان، نشان داد که تیمار گرمایی تا حدودی سبب اصلاح دوام طبیعی چوب می‌شود. با این وجود بررسی درصد پوشش قارچ روی نمونه‌ها و نیز معیار تعیین میزان خسارت ظاهری نشان داد که نمونه‌های تیمار گرمایی شده با شرایط این پژوهش را تنها می‌توان جزو چوب‌های کم دوام به حساب آورد.

واژه‌های کلیدی: تیمار گرمایی، گونه ممرز، خواص فیزیکی، اثر ضد واکشیدگی، خواص مکانیکی، قارچ رنگین کمان

* مستخرج از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، نویسنده مسول E-mail: abdollah279@yahoo.com

3- کارشناس ارشد در رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ فارغ‌التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

4- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مقدمه

چوب به سبب دامنه وسیع ویژگی‌های جذاب و منحصر به فرد خود از قبیل جرم ویژه و انبساط گرمایی پایین و مقاومت‌های به حد کافی بالا، جایگاه ویژه خود را از بین مواد و مصالح ساختمانی حفظ کرده است [7]. این ماده علی‌رغم مزایایی که دارد، از معایبی مانند ناپایداری ابعاد در برابر رطوبت، تخریب توسط عوامل بیولوژیک، و تأثیرپذیری از اشعه ماورای بنفش نیز برخوردار است که کاربرد آن را محدودتر می‌نماید. برای بهبود این خواص از شیوه‌های متعددی مانند اصلاح با مواد شیمیایی و حفاظتی، پوشاندن چوب، استفاده از مواد جذب‌کننده اشعه ماورای بنفش و بسیاری روش‌های دیگر استفاده می‌شود [4، 17 و 20].

علی‌رغم آثار مثبت این روش‌ها و مواد، در سال‌های اخیر، به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته، بسیاری از این شیوه‌ها به دلیل آلاینده‌گی، محدود، ممنوع و یا حذف شده‌اند. بدین سبب گرایش به سوی روش‌هایی است که به کمک آن‌ها بتوان چوب را بدون ایجاد آثاری زیانبار بر طبیعت، تیمار کرد [15]. از این رو دانشمندان در راستای نیل به افزایش دوام طبیعی و بهینه‌سازی شرایط مصرف چوب‌های کم‌دوام (مانند ممرز)، تیمارهای حفاظتی - اصلاحی مختلفی را به کار گرفته‌اند که از بین این روش‌های اصلاح چوب¹، تیمار گرمایی² به علت نداشتن آلودگی زیست-محیطی و داشتن اثرات مطلوب بر خواص و دوام چوب، مورد توجه واقع شده است. تیمار گرمایی (حرارتی) چوب از سال 1920 مورد مطالعه قرار گرفته است و امروزه در مقیاس صنعتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند فنلاند، سوئد و

آلمان برای اصلاح خواص چوب به کار می‌رود [23]. این نوع تیمار به عنوان روشی کارا در اصلاح مقاومت چوب به رطوبت، اصلاح ثبات ابعاد و مقاومت به پوسیدگی و هوازگی و افزایش ویژگی عایق حرارتی چوب توسعه پیدا کرده و چوب تیمار شده به عنوان یک جایگزین اکولوژیک برای مواد چوبی آغشته به مواد شیمیایی حفاظتی مدنظر بوده و می‌تواند در مصارفی مانند مبلمان-باغی، آشپزخانه و سونا، کف و سقف‌سازی اتاق-ها، در و پنجره‌سازی و تجهیزات و آلات موسیقی به کار رود [22 و 23]. علی‌رغم این اثرات مطلوب، تیمار گرمایی گاهی می‌تواند سبب تیرگی نامطلوب رنگ چوب و کاهش برخی مقاومت-های چوب در اثر تغییر در ریزساختار چوب گردد [19]. شایان ذکر است که شدت تغییر در ویژگی‌های چوب در طی تیمار گرمایی به عواملی مثل روش تیمار گرمایی، گونه چوبی و ویژگی‌های خاص آن، رطوبت اولیه چوب، شرایط محیطی تیمار و زمان و دمای تیمار بستگی دارد [23]. پژوهشگران علاقه‌مند به اصلاح خواص چوب و به ویژه تیمار گرمایی ضمن تاکید بر این که اثرات مثبت و منفی تیمار گرمایی می‌تواند بر گونه‌های مختلف سوزنی‌برگ و پهن‌برگ متفاوت باشد، در پی آنند که برای چوب هرگونه‌ای از راه مطالعات آزمایشگاهی، شرایط بهینه اعمال چنین تیمارهایی را تعیین نمایند [22].

سانتوز³ (2000) در یک مطالعه به بررسی رفتار مکانیکی چوب اصلاح شده اکالیپتوس با تیمار گرمایی پرداخت. وی نتیجه گرفت که انجام تیمار گرمایی در دمای 180°C به مدت سه ساعت باعث کاهش 26 درصدی مقاومت کششی عرضی چوب می‌شود و این تیمار در عین حال سبب ایجاد 24 درصد اثر ضدواکسیدگی به عنوان شاخصی از

¹. Wood modification

². Thermal treatment

³. Santos

شود. آنها معتقد بودند که برای اصلاح خواص آب دوستی چوب، به کارگیری حرارت‌های بالا الزامی نیست و حرارت‌های پایین‌تر نیز منجر به نیل به این هدف می‌شود [15]. کامدم⁴ (1999) در بررسی دوام طبیعی چوب کاج تیمار گرمایی شده در دامنه حرارتی 20 تا 260 °C و زمان 1 تا 24 ساعت نتیجه گرفت که تیمار گرمایی به ویژه در دماهای بالاتر سبب افزایش مقاومت به پوسیدگی چوب می‌شود اما این امر به قیمت کاهش مقاومت خمشی می‌انجامد. تیمار گرمایی سبب افزایش میزان لیگنین و کاهش عدد اسیدی شد که این امر از دیدگاه پژوهشگر نمایانگر تخریب برخی ترکیبات شیمیایی چوب از جمله همی-سلولز و مواد استخراجی بوده است. تغییرات اخیر سبب کاهش میزان جذب آب چوب نیز گردید [16]. بختا و نیمز⁵ (2003) در پژوهشی دریافتند که این تیمار حرارتی سبب تیره‌تر شدن بافت چوب، اصلاح ثبات ابعاد و کاهش خواص مکانیکی چوب نوئل می‌شود. افزایش دما در بالای 200 °C باعث تسریع تیرگی رنگ چوب می‌گردد و این تیرگی عمدتاً در 4 ساعت نخست تیمار رخ می‌دهد. در دمای بالا یعنی 200 °C، چوب به طور متوسط دستخوش حدود 44 تا 50 درصد کاهش مقاومت خمشی و 4 تا 9 درصد کاهش مدول الاستیسیته می‌شود [7]. رپ و همکارانش⁶ (2004) ویژگی‌های چوب تیمار گرمایی شده تحت خلاء را مورد بررسی قرار دادند. در شرایط بهینه تیمار که دماهای 190 تا 210 °C معرفی شد، مقاومت در برابر پوسیدگی قارچی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت و ثبات ابعاد چوب تا 48 درصد فزونی یافت؛

ثبات ابعاد می‌گردد. در این بررسی علت اصلاح ثبات ابعاد، تخریب شیمیایی برخی ترکیبات چوب قید شد که به طور هم‌زمان سبب ترد شدن و کاهش مقاومت‌های چوب می‌شود [18]. یلدیز و همکارانش¹ (2002 و 2004) در تحقیقاتی اثر تیمار گرمایی در دماهای 130، 150 و 180 °C را در طی زمان‌های 2، 6 و 10 ساعت در فشار اتمسفر بر سختی و مدول الاستیسیته خمشی چوب راش مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که با افزایش دما و زمان تیمار گرمایی از مقدار سختی چوب کم می‌شود. آنها همچنین اظهار داشتند که بسته به شدت و شرایط تیمار گرمایی، افزایش دما و زمان گرمادهی باعث کاهش مدول-الاستیسیته چوب می‌شود [22 و 23]. ویتانن و همکارانش² (1994) در یک بررسی روی چوب سوزنی‌برگ نوئل بیان داشتند که تیمار گرمایی چوب در دمای بالاتر از 150 °C ترکیبات شیمیایی و ریزساختار چوب را تغییر می‌دهد که این امر منجر به اصلاح پایداری ابعاد، کاهش رطوبت تعادل، افزایش دوام در برابر مخرب‌های زیستی (به دلیل کاهش رطوبت تعادل)، تیرگی رنگ و کاهش برخی مقاومت‌های چوب می‌گردد. اثرات نامطلوب این نوع تیمار یعنی کاهش خواص مقاومتی و تیرگی رنگ از عوامل محدود کننده سطح دما و زمان معرفی شدند [19]. هاگو و همکارانش³ (2005) به مطالعه تغییر قابلیت رطوبت‌پذیری چوب تیمار گرمایی شده بر پایه آنالیز شیمیایی پرداختند. نتایج این بررسی حاکی از این بود که تیمار گرمایی چوب در محدوده حرارتی بین 130 تا 160 °C در حضور گاز بی‌اثر نیتروژن اندکی سبب آب‌گریز شدن این ماده می‌-

⁴ Kamdem & et. al.

⁵ Bekhta & Niemz

⁶ Rep & et. al.

¹ Yildiz & et. al.

² Viitanen & et. al.

³ Hakkou & et. al.

مطالعه‌ای اثر تیمار گرمایی چوب ممرز را بر برخی خواص فیزیکی آن بررسی کردند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان دما و زمان تیمار، دانسیته خشک و هوا خشک و رطوبت تعادل چوب کاهش می‌یابد و رنگ چوب تیره می‌شود. اثر دما در مقایسه با مدت تیمار بر تغییر رنگ چوب ممرز بیشتر بود. این تغییر رنگ، مثبت ارزیابی شده و چوب حاصل برای مصارف دکوراتیو و به لحاظ کاهش رطوبت تعادل برای مصرف در سونا و لبه-های استخرها پیشنهاد شد [14].

مطالعات متعددی روی تیمار گرمایی چوب گونه‌های داخلی از جمله راش و توت صورت گرفته است که در این بررسی‌ها اثر دماهای 100 تا 200°C در زمان‌های مختلف بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب مورد ارزیابی واقع شده‌اند [1، 2، 3 و 5]. نتایج این بررسی‌ها به طور تقریباً مشابهی با یکدیگر و یافته‌های پیشین بیانگر کاهش دانسیته خشک، جذب آب و واکنشیدگی چوب و بروز اثر ضدواکنشیدگی به معنای بالارفتن پایداری ابعاد چوب در اثر تیمار گرمایی بوده است. در حالی که این تیمارها سبب کاهش خواص مکانیکی چوب شدند.

دهمرده و ناظریان (2011) نیز به مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی چوب ممرز ایران تیمار گرمایی شده پرداختند و پی بردند که با افزایش دمای تیمار و زمان آن دانسیته و واکنشیدگی چوب کاهش می‌یابد؛ ضمن این که مقاومت‌های فشاری، خمشی، برشی و سختی در سطح مماسی چوب ممرز نیز به ترتیب حدود 43، 22، 22 و 30 درصد در تیمار در دمای 190 و مدت 9 ساعت کاهش یافت [10].

چوب گونه ممرز به سبب تغییر ابعاد رطوبتی بالا و فسادپذیری در برابر عوامل مخرب بیولوژیک به ویژه قارچ‌ها، کم دوام بوده و چندان

در حالی که مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی چوب به ترتیب 20 و 53 درصد کاهش نشان داد [17]. بنگتسون و همکارانش¹ (2002) در مطالعه-ای روی خواص چوب‌های نوئل و کاج بیان-داشتند که تیمار گرمایی در یک اتاقک بخار به-مدت 5 ساعت و در دمای 220°C می‌تواند سبب تنزل مقاومت خمشی چوب تا 50 درصد و مدول الاستیسیته آنها تنها تا 3/5 درصد گردد. آنها اذعان داشتند که تیمار گرمایی باعث می‌شود تا دانسیته خشک تقریباً 7/5 درصد کاهش یابد [8]. بریشکه و رپ² (2004) در یک پژوهش به-بررسی سازگاری دو گونه سوزنی برگ سیلورفر و نوئل نروژی برای تیمار گرمایی با روغن در دماهای 180 و 220°C به مدت 4 ساعت پرداختند. علی‌رغم وجود برخی تفاوت‌ها از لحاظ اثرگذاری تیمار گرمایی بر خواص مختلف چوب این گونه‌ها، نتایج در مجموع نشان داد که تیمار گرمایی سبب کاهش مقاومت به ساییدگی تا حد 50 درصد و مقاومت به ضربه 25 تا 36 درصد می‌گردد. واکنشیدگی حداکثر همه نمونه-های تیمار شده کاهش یافت و ضریب عکس-واکنشیدگی حدود 60 درصد پس از تیمار 220°C برای هر دو گونه حاصل شد [9]. وستین و همکارانش³ (2004) مقاومت در برابر پوسیدگی کاج اصلاح شده با 9 روش مختلف (از جمله تیمار گرمایی) را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین روش‌های مختلف، تنها روش-های اصلاح استیلیشن، فورفوریلیشن و تیمار با رزین ملامین متیله شده (MMf) دارای اثرات قارچ‌گریزانی هم‌تراز با حفاظت با CCA می-باشند [20]. گندوزا و آیدمیرا⁴ (2009) در

1. Bengtsson & et. al.

2. Brischke & Rapp

3. Westin & et. al.

4. Gunduz & Aydemira

واقع شده و نمونه‌های آزمایشی با ابعاد $3/5 \times 6 \times 20$ سانتی‌متر (طولی، مماسی، شعاعی) از آن تهیه شدند. به منظور رسیدن به رطوبت تعادل مناسب (در این بررسی 12 تا 14 درصد) نمونه‌ها به مدت دو هفته در شرایط آزمایشگاهی با حرارت 25 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 65 درصد قرار گرفتند. برای انجام آزمون‌های فیزیکی نمونه‌ها هایی به ابعاد $2 \times 2 \times 2$ cm (طولی، مماسی، شعاعی؛ مطابق استاندارد: ASTM-D143)، آزمون سختی نمونه‌هایی به ابعاد $1/5 \times 2/5 \times 5$ cm (طولی، مماسی، شعاعی؛ مطابق استاندارد: DIN EN113) و آزمون ضربه نمونه‌هایی به ابعاد $1 \times 1 \times 7$ cm (طولی، مماسی، شعاعی؛ مطابق استاندارد: ASTM-D256) تهیه شدند.

۲. تیمار گرمایی

نمونه‌های تهیه شده با استفاده از یک دایجستر آزمایشگاهی و براساس تیمارهای از پیش تعیین شده (جدول 1) مورد تیمار گرمایی قرار گرفتند. یک سوم از حجم دایجستر را آب مقطر و مابقی آنرا هوا فرا گرفته بود. نمونه‌ها پس از خارج شدن از دایجستر در داخل خشک‌کن آزمایشگاهی قرار گرفتند و پس از خشک شدن، ابعاد و وزن آنها اندازه‌گیری شد.

جدول 1- شرایط تیمار گرمایی نمونه‌های آزمونی

شماره تیمار	دما (سانتی‌گراد)	زمان (ساعت)	علامت
1	120	0/5	120-0/5
2	120	2	120-2
3	150	0/5	150-0/5
4	150	2	150-2
5	180	0/5	180-0/5
6	180	2	180-2
شاهد	-	-	شاهد

مورد توجه صنایع مصرف‌کننده چوب صنعتی واقع نشده است. با یادآوری این که مهم‌ترین قارچ مخرب چوب ممرز در محیط‌های مصرف داخلی، قارچ رنگین کمان می‌باشد؛ چگونگی تخریب قارچی، مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب ممرز، قبل و بعد از تیمار گرمایی نیز، به لحاظ کاربردی حایز اهمیت است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر سطح دما (کم تا متوسط یعنی زیر 200°C) و زمان (کوتاه مدت یعنی کمتر از 3 ساعت) در تیمار آب- گرمایی بر خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام طبیعی چوب گونه ممرز بوده است.

مواد و روش‌ها

۱. تهیه نمونه‌های آزمونی

انتخاب درخت

سه اصله درخت سالم ممرز به قطر 50 تا 60 سانتی‌متر از جامعه گیاهی راشستان مخلوط جنگل آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی تهران واقع در منطقه خیرود کنار نوشهر (شیب 30 درجه جنوبی سری نم‌خانه) انتخاب شدند.

برش و آماده‌سازی نمونه‌ها

از ارتفاع برابر سینه درختان انتخابی، قطعاتی به طول 20 تا 30 سانتی‌متر تهیه شد. این قطعات پس از حمل به آزمایشگاه صنایع چوب مورد برش

استفاده شد. سرعت وارد شدن ساچمه به نمونه، 5 میلی‌متر در دقیقه بود. نیروی ساچمه عمود بر سطح مماسی نمونه‌ها وارد شد.

آزمون مقاومت به ضربه چوب

برای اندازه‌گیری میزان مقاومت به ضربه نمونه‌ها از دستگاه Instron wolpert pw5 استفاده شد. طبق استاندارد مورد نظر و به کمک روش Izod، مقاومت به ضربه آن‌ها بر حسب ژول بر متر اندازه‌گیری شدند. نمونه‌ها به صورت ایستاده در داخل نگهدارنده‌ها تثبیت شده و چکش 11 ژولی به نمونه و روی سطح مماسی برخورد نمود.

5. اندازه‌گیری دوام چوب در برابر قارچ رنگین کمان (DIN EN 113)

چگونگی تکثیر قارچ رنگین کمان

(*Coriolus versicolor*)

میسیلیوم قارچ خالص شده رنگین کمان (مولد پوسیدگی سفید) تهیه و طبق روش Kolleschale تکثیر شدند.

مجاورت قارچ و چوب در ظروف کوله (Kolle)

برای مجاورت نمونه‌های چوبی با قارچ خالص - شده رنگین کمان (*Coriolus versicolor*) تعداد 30 عدد ظرف شیشه‌ای کوله تهیه شد و داخل هر کدام مقداری از محیط کشت ریخته شده و سپس این ظروف در اتوکلاو مرطوب استریل شده و در اتاقک کشت میسلیوم‌های تکثیر شده قارچ به داخل آنها منتقل شدند. در ادامه آنها به مدت یک هفته در انکوباتور با دمای 25 °C و رطوبت نسبی 75% نگهداری شدند تا میسلیوم قارچ، تمام سطح محیط کشت را بپوشاند. نمونه‌های چوبی نیز پس از استریل شدن در اتوکلاو، روی پایک‌های شیشه‌ای داخل ظروف

3. اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیکی

برای اندازه‌گیری خواص فیزیکی نمونه‌ها به صورت زیر عمل شد.

محاسبه جرم ویژه خشک

برای محاسبه جرم ویژه خشک نمونه‌های چوبی از رابطه زیر استفاده شد.

$$SG_0 = \frac{W_0}{V_0} \left(\frac{g}{cm^3} \right)$$

که در آن W_0 وزن خشک نمونه‌ها و V_0 حجم - خشک نمونه‌ها را نشان می‌دهد.

محاسبه واکنشیدگی و اثر ضدواکنشیدگی

برای محاسبه مقدار واکنشیدگی و اثر ضدواکنشیدگی از رابطه‌های زیر استفاده شد.

$$\alpha_{(t,r,v)} (\%) = \frac{d_{s(t,r,v)} - d_0(t,r,v)}{d_0(t,r,v)} * 100$$

$\alpha_{(t,r,v)} (\%)$: درصد واکنشیدگی چوب

در جهت‌های مماسی، شعاعی یا کلی

$d_{s(t,r,v)}$: اندازه بعد یا حجم نمونه

پس از غوطه‌وری

$d_0(t,r,v)$: اندازه بعد یا حجم نمونه

کاملاً خشک

$$ASE_{(t,r,v)} (\%) = \frac{a_c(t,r,v) - a_h(t,r,v)}{a_h(t,r,v)} * 100$$

$ASE_{(t,r,v)}$: اثر ضدواکنشیدگی در جهت‌های

مماسی، شعاعی یا کلی

$a_c(t,r,v)$: متوسط واکنشیدگی در جهت‌های

مماسی، شعاعی یا کلی نمونه‌های کنترل

$a_h(t,r,v)$: متوسط واکنشیدگی در جهت‌های

مماسی، شعاعی یا کلی نمونه‌های تیمار شده

4. اندازه‌گیری ویژگی‌های مکانیکی

آزمون سختی چوب

برای اندازه‌گیری سختی نمونه‌های آزمونی شاهد و تیمار شده از دستگاه Instron 1186

زمان 2 ساعت تعلق داشت. بنابراین یافته‌ها و در شرایط تیمار ذکر شده، نمونه‌های چوبی، 12/41% کاهش دانسیته نشان دادند. چگونگی کاهش دانسیته خشک و نیز درصدهای کاهش آن به همراه گروه‌بندی میانگین‌ها در تیمارهای مختلف به ترتیب در شکل‌های 1 و 2 نشان داده شده است.

نتایج همچنین نشان داد که تیمار گرمایی نمونه‌های چوب ممرز به‌طور معنی‌داری سبب تغییر مقادیر واکشیدگی در جهت‌های مماسی و شعاعی و نیز واکشیدگی کلی نمونه‌ها می‌شود (جدول 2). در این راستا توجه به مقادیر واکشیدگی مماسی و گروه‌بندی آنها نشان می‌دهد که بالاترین مقدار مربوط به نمونه‌های شاهد بوده و کمترین مقدار نیز به نمونه‌های تیمار شده در دمای 180°C تعلق داشته است (شکل 3). به هر حال اعمال تیمار گرمایی در مجموع سبب کاهش واکشیدگی مماسی گردید.

بنابر نتایج، واکشیدگی چوب ممرز در جهت شعاعی و در حالت کلی (حجمی) نیز البته با کمی تفاوت در گروه‌بندی میانگین‌ها، روند تغییراتی مشابه با جهت مماسی داشته‌اند. به عبارت دیگر اعمال تیمار گرمایی و افزایش سطح گرما و زمان تیمار، به تدریج باعث کاهش میزان واکشیدگی در چوب شد (شکل 3).

کوله قرار گرفتند و به داخل اتاقک کشت منتقل و به مدت 14 هفته در داخل آن نگهداری شدند.

روش بررسی نمونه‌های چوبی

نمونه‌های چوبی از انکوباتور خارج شده، ابتدا پوشش میسیلیوم‌ها روی نمونه‌های چوبی اندازه-گیری و آنگاه میسیلیوم‌های قارچ از روی آنها پاک شد و چگونگی اثر ناخن روی سطوح نمونه، طبق معیار ویلیتنر (Willeitner) ثبت گردید [21]. در ادامه نمونه‌های چوبی در داخل اتو به مدت 48 ساعت در دمای $100 \pm 5^{\circ}\text{C}$ قرار گرفتند و سپس وزن خشک آنها محاسبه شد و باتوجه به وزن خشک قبل از کشت قارچ و به کمک رابطه زیر، کاهش جرم آنها محاسبه گردید. جهت طبقه‌بندی دوام طبیعی نمونه‌های چوبی از روش فندلای¹ استفاده گردید [13].

$$100 * \left(\frac{\text{وزن خشک بعد از کشت} - \text{وزن خشک قبل از کشت}}{\text{وزن خشک قبل از کشت}} \right) = \text{درصد کاهش جرم}$$

۶. طرح و تجزیه و تحلیل آماری


داده‌های حاصل از آزمون‌های مختلف در قالب یک طرح آماری کاملاً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به این منظور از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (One Way Anova) در سطح 5% و جهت مقایسه میانگین‌ها نیز از آزمون چنددامنه دانکن (DMRT) استفاده شد.

نتایج


۱. ویژگی‌های فیزیکی

طبق نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، اعمال تیمارهای مختلف گرمایی سبب کاهش معنی‌دار دانسیته خشک نمونه‌های چوب ممرز گردید (جدول 2) و در این رابطه کمترین دانسیته به نمونه‌های تیمار شده در شرایط دمای 180°C و


¹ Findly




شکل ۱- اثر شرایط تیمارگرماپی بر دانسیته خشک چوب



شکل ۲- اثر شرایط تیمارگرماپی بر کاهش دانسیته خشک چوب



شکل 3- اثر شرایط تیمار گرمایی بر مقدار واکسیدگی چوب



شکل 4- اثر شرایط تیمار گرمایی بر مقدار ضرایب عکس واکسیدگی چوب

درصد باعث کاهش واکسیدگی چوب گردیده- است. مقایسه رنگ ظاهری نمونه‌های تیمار شده و شاهد نیز نشان از این داشت که نه تنها تیمار گرمایی سبب تیرگی رنگ ظاهری نمونه‌ها می‌شود، بلکه افزایش سطح دما و زمان تیمار نیز بر شدت این تیرگی (از قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای شکلاتی) می‌افزاید.

یافته‌ها همچنین نشان داد که انجام تیمار گرمایی در مجموع باعث تغییر معنی‌دار اثرات ضد واکسیدگی در جهت‌ها و حجم چوب می‌شود (جدول 2). چنان‌که در شکل 4 مشاهده می‌شود، افزایش دما و زمان (به‌ویژه در دمای 150 و 180 °C) تیمار گرمایی سبب افزایش اثر ضد واکسیدگی در جهت‌ها و حالت کلی در چوب شده است. در ضمن تیمار گرمایی بر اثر ضد واکسیدگی مماسی و حالت حجمی اثرگذاری بالاتری را به دنبال داشته و در دمای 150 و 180 °C از حدود 25 تا 36

جدول 2- نتایج تجزیه واریانس (ANOVA) اثر شرایط تیمار گرمایی بر خواص فیزیکی نمونه‌های چوبی


مقدار p	F	ویژگی‌ها
**0/0003	17/662	دانسیته خشک (D_0) (g/cm^3)
**0/0001	9/115	کاهش D_0
**0/0004	97/061	واکشیدگی حداکثر مماسی ($\alpha_{t_{max}}$) (%)
**0/0001	255/4	اثر ضد واکشیدگی مماسی (α_{se_t}) (%)
**0/0002	19/866	واکشیدگی حداکثر شعاعی ($\alpha_{r_{max}}$) (%)
**0/00051	497/1	اثر ضد واکشیدگی شعاعی (α_{se_r}) (%)
**0/00011	255/432	واکشیدگی حداکثر حجمی ($\alpha_{v_{max}}$) (%)
**0/0002	497/132	اثر ضد واکشیدگی حجمی (α_{se_v}) (%)

*. * معنی‌دار در سطح 0/01


۲. ویژگی‌های مکانیکی

مطابق نتایج تجزیه واریانس، تفاوت میانگین‌های مقادیر مقاومت به ضربه نمونه‌های چوبی، پس از اعمال تیمار گرمایی در دما و زمان‌های مختلف در مقایسه کلی با نمونه‌های شاهد، معنی‌دار تشخیص داده شد (جدول 3). میانگین و انحراف معیار مقاومت به ضربه نمونه‌های چوبی تیمار شده و شاهد به همراه گروه‌بندی میانگین‌ها روی شکل 7 نشان داده شده است. بنابراین مشاهدات هرچند اعمال تیمار گرمایی با شرایط سخت‌تر باعث کاهش مقاومت به ضربه شده، اما مطابق گروه‌بندی، تنها تیمار $180^{\circ}C$ ، 2 ساعت، کاهش کاملاً متمایزی را نشان داده است.


طبق نتایج حاصل از آنالیز واریانس (جدول 3)، بین مقادیر میانگین سختی نمونه‌های تیمار گرمایی شده در مقایسه با شاهد (تیمار نشده) در مجموع تفاوت معنی‌دار مشاهده شده است. براساس گروه‌بندی میانگین‌ها بالاترین مقدار سختی به نمونه‌های شاهد و پایین‌ترین آن به نمونه‌های تیمار شده در شرایط دمای $180^{\circ}C$ و زمان 2 ساعت مربوط بود. آنچه که در مجموع می‌توان مشاهده کرد این است که تیمار گرمایی سبب کاهش میزان سختی چوب ممرز گردیده است (شکل 5). درصدهای افت سختی چوب نیز در اثر تیمار گرمایی و روند تغییرات آن در شکل 6 نشان داده شده است. طبق این مشاهدات، افزایش دما و زمان در تیمار گرمایی سبب افزایش افت سختی چوب گردید و بالاترین درصد افت (23/56%) نیز در تیمار $180^{\circ}C$ ، 2 ساعت مشاهده شد.



شکل 5- اثر شرایط تیمار گرمایی بر مقدار سختی چوب




شکل 6- اثر شرایط تیمار گرمایی بر افت سختی چوب



شکل 7- اثر شرایط تیمار گرمایی بر مقاومت به ضربه چوب

براین اساس با اعمال تیمار گرمایی از شرایط 120°C ، $0/5$ ساعت تا 180°C ، 2 ساعت از مقدار مقاومت به ضربه نمونه‌های چوب ممرز بین حدود 2 تا 27% در مقایسه با نمونه‌های شاهد کاسته شد.

بنابر تحلیل آماری پس از مشاهدات، انجام تیمار گرمایی سبب افت درصدی معنی‌داری در مقاومت به ضربه شد (جدول 3) که این امر به صورت افزایش درصدی افت مقاومت به ضربه در اثر تیمار گرمایی در شکل 8 نشان داده شده است.



شکل 8- اثر شرایط تیمار گرمایی بر افت مقاومت به ضربه چوب

جدول 3- نتایج تجزیه واریانس (ANOVA) اثر شرایط تیمار گرمایی بر خواص مکانیکی نمونه‌های چوبی

ویژگی‌ها	F	مقدار p
سختی (Kg/mm^2)	12/995	**0/0012
افت مقدار سختی (%)	546/295	**0/0021
مقاومت به ضربه (J/M)	1/867	n.s0/122

** معنی‌دار در سطح 0/01، n.s: معنی‌دار نیست

مجاورت نمونه‌های شاهد و تیمار شده چوب ممرز با قارچ رنگین‌کمان به مدت 14 هفته در داخل انکوباتور، اندازه‌گیری شد.


۳. دوام چوب در برابر قارچ رنگین‌کمان
درصد پوشش قارچ روی نمونه‌ها، مقدار درصدی کاهش وزن و معیار تعیین میزان خسارت ظاهری (ویلیتینیر) نمونه‌ها پس از

جدول 4- ارزیابی نمونه‌های چوبی پس از مجاورت با قارچ رنگین کمان

ویژگی‌ها	کد تیمار					
	180-2	180-0/5	150-2	150-0/5	120-2	120-0/5
پوشش توسط قارچ (%)	98	98	100	100	98	100
معیار ویلینتیر	2b و 2a	2b و 3a و 2a و 4a	4b و 3b و 2b و 4a	4b و 3a و 2a و 4a	4b و 3b و 2b و 4a	2a و 4a

توان بیان نمود که کمترین کاهش وزن به میزان حدود 28 تا 29% در نمونه‌های تحت تیمار 180°C ، و بیشترین کاهش وزن به مقدار حدود 57/5% در نمونه‌های شاهد مشاهده گردید. در این راستا و با توجه به معیارهای ارزیابی جدول 4 نمونه‌های تیمار گرمایی شده با شرایط اخیر را می‌توان جزو چوب‌های کم دوام به حساب آورد.

آنالیز واریانس اثر تیمار گرمایی بر مقدار درصدی کاهش وزن نمونه‌های چوبی نشان داد که میانگین‌های مربوط به طور معنی‌داری نسبت به هم متفاوتند (جدول 5). روند تغییرات کاهش وزن نمونه‌های تیمار شده و شاهد در شکل 9 نشان داده شده است. چنان‌که در این شکل ملاحظه می‌گردد در مجموع تیمار گرمایی سبب کاهش نقصان وزن در نمونه‌ها شد و بر اساس مقایسه میانگین‌ها می‌-



شکل 9- اثر شرایط تیمار گرمایی بر مقدار کاهش وزن چوب پس از مجاورت با قارچ

جدول 5- نتیجه تجزیه واریانس (ANOVA) اثر شرایط تیمار گرمایی بر کاهش وزن نمونه‌های چوبی پس از مجاورت با قارچ رنگین کمان

مقدار p	F	ویژگی‌ها
*0/019	3/099	کاهش وزن (%)

*: معنی‌دار در سطح 0/05

بحث و نتیجه‌گیری

در این مطالعه نمونه‌های آزمایشگاهی چوب ممرز تحت تیمار گرمایی در سه سطح دما و دو سطح زمان مختلف قرار گرفتند. برخی خواص فیزیکی مانند جرم ویژه خشک، واکشیدگی؛ و خواص مکانیکی مانند سختی و مقاومت به ضربه و نیز دوام طبیعی در برابر پوسیدگی سفید نمونه‌های تیمار شده و تیمار نشده (شاهد) اندازه‌گیری شده و مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج حاصل می‌توان موارد زیر را مطرح نمود.

۱. ویژگی‌های فیزیکی چوب تیمار شده

طبق نتایج، اعمال تیمار گرمایی سبب کاهش دانسیته خشک و تیره شدن رنگ نمونه‌های چوب ممرز گردید، به طوری که در شرایط دمای 180°C و زمان 2 ساعت، نمونه‌ها 12/42% کاهش دانسیته و بیشترین تیرگی ظاهری را نشان دادند. نتایج همچنین نشان داد که اعمال تیمار گرمایی در مجموع سبب کاهش واکشیدگی در جهت‌های مماسی، شعاعی و در حالت کلی (حجمی) می‌شود و بالاترین مقدار مربوط به نمونه‌های شاهد بوده و کمترین مقدار نیز به نمونه‌های تیمار شده در دمای 180°C تعلق داشت و اعمال تیمار گرمایی و افزایش سطح گرما و زمان تیمار، به تدریج باعث کاهش میزان واکشیدگی در چوب شد. یافته‌ها نشان داد که افزایش دما و زمان تیمار سبب افزایش اثر ضد واکشیدگی در جهت‌ها و حالت کلی در چوب می‌گردد.

عقیده بر این است که تیمار حرارتی باعث تخریب برخی از ترکیبات شیمیایی چوب می‌شود [16، 17، 19، 22]. همی سلولزها که آب دوست

بوده و پایداری کمتری در برابر حرارت دارند به ترکیبات قندی و محلول در آب تجزیه شده و به تدریج و از دیواره‌های سلولی شسته و خارج می‌شوند. خروج این مواد سبب کاهش دانسیته، رطوبت تعادل و تمایل به جذب آب و در نتیجه کاهش همکشیدگی و واکشیدگی و بروز اثر ضد واکشیدگی در چوب می‌گردد [8، 9، 10 و 14]. این کاهش خواص هیگروسکوپیک در چوب که به کاهش گروه‌های هیدروکسیل (مکان‌های جذب آب)، اصلاح ساختارهای زیست‌بسپارهای چوب، کاهش آب باقی‌مانده در آنها و احتمال پلاستیکی شدن لیگنین نسبت داده شده، منجر به افزایش ثبات ابعاد در این ماده می‌گردد [15].

۲. ویژگی‌های مکانیکی چوب تیمار شده

نتایج آزمون‌های مکانیکی نشان داد که تیمار گرمایی در مجموع سبب کاهش میزان سختی چوب ممرز گردید و افزایش دما و زمان در تیمار گرمایی سبب افزایش افت سختی چوب شد. در آزمون ضربه نیز اعمال تیمار گرمایی با شرایط سخت‌تر باعث کاهش مقاومت به ضربه شد؛ و البته تیمار 180°C ، 2 ساعت، کاهش کاملاً متمایزی را نشان داد. با تغییر شدت تیمار گرمایی از شرایط کمینه آزمایشات به شرایط بیشینه، از مقدار مقاومت به ضربه نمونه‌های چوب ممرز، بین حدود 2 تا 27% در مقایسه با نمونه‌های شاهد، کاسته شد.

چنان‌که پیش‌تر بیان شد، تیمار حرارتی سبب تخریب برخی اجزا و ترکیبات شیمیایی چوب مانند همی سلولزها می‌شود که از جرم ویژه چوب

تیمار گرمایی بیان شده است. در چنین شرایطی همی سلولزهای (به ویژه پنتوزانها) چوب تخریب شده و از میزان گروه های هیدروکسیل چوب تا حد 50% کاسته می شود [8 و 9]. در نتیجه دیواره های سلولی چوب آب کمتری جذب می کنند و رطوبت تعادل کاهش می یابد. شایان ذکر است که تیمار گرمایی با شرایط متوسط (بازه دمایی 120 تا 180 الی 200 درجه سانتی گراد) تنها می تواند اندکی دوام طبیعی چوب مانند مقاومت در برابر پوسیدگی قارچی را اصلاح نماید [10].

در مجموع می توان گفت که تیمار گرمایی چوب ممرز به مدت 2 ساعت در دمای 180°C بالاترین پایداری ابعاد و پایین ترین خواص مقاومتی را به همراه تیرگی نسبتا زیاد رنگ چوب، به دنبال داشته است.

می کاهد و وابستگی خواص مکانیکی چوب به جرم ویژه می تواند توجیهی محتمل برای ترد شدن و کاهش مقاومت های چوب پس از تیمار گرمایی باشد [8، 16، 18 و 22]. در ضمن نزدیک شدن سطح دما به حد دمای انتقال شیشه ای و نرم شدن بسپارهای چوب می تواند سبب الاستیک یا پلاستیکی شدن این ماده شده و از سفتی و سختی آن بکاهد [23].

۳. دوام چوب تیمار شده در مجاورت باقارچ رنگین کمان

مطابق نتایج مجاورت آزمایشگاهی نمونه های چوب ممرز تیمار نشده (شاهد) و تیمار شده با قارچ رنگین کمان، می توان بیان نمود که در مجموع تیمار گرمایی سبب اصلاح نسبی دوام طبیعی چوب گردید. با این وجود بررسی درصد پوشش مسیلیوم قارچ روی نمونه ها و نیز معیار تعیین میزان خسارت ظاهری (ویلیتیر) نمونه ها نشان داد که نمونه های تیمار گرمایی شده در بازه دمای 120 تا 180 درجه سانتی گراد و زمان 0/5 تا 2 ساعت را می توان تنها جزو چوب های کم دوام به حساب آورد.

در رابطه با تیمار گرمایی گونه های مختلف چوبی اعم از سوزنی برگان و پهن برگان نظر بر این است که گرمادهی به چوب در حضور رطوبت با ایجاد تغییر در ترکیبات شیمیایی چوب سبب افزایش مقاومت در برابر میکروارگانیسم ها می گردد. البته سطح بالای دما (بالای 200 درجه سانتی گراد) و مدت زمان گرمادهی (3 ساعت یا بیشتر) به همراه عدم حضور اکسیژن از شروط اصلی و لازم برای ایفای نقش اصلاح دوام طبیعی

6- ASTM D, 1992. Testing small clear timber specimens, ASTM standards, pp. 90.

7- Bekhta, P. and Niemz, P. 2003. Effect of high temperature on the change in color, dimensional stability and mechanical properties of spruce wood, *Holzforchung* / Vol. 57 / 2003 / No. 5, p: 539-546.

8- Bengtsson, C., Jermer, J. and Brem, F. 2002. Bending strength of heat-treated spruce and pine timber, IRG/WP 02-40242. Paper prepared for the 33rd Annual Meeting Cardiff, Wales 12-17 May 2002.

9- Brischke, C.; Rapp, A.O. 2004. Investigation of the suitability of silver fir (*Abies alba* Mill.)

for thermal modification, IRG/WPth 04-40275. Paper prepared for the 35th Annual Meeting Ljubljana, Slovenia 6-10 June, 2004.

10- Dahmardeh- Ghalehno, M. and Nazerian, M. 2011. Changes in the Physical and Mechanical Properties of Iranian Hornbeam Wood (*carpinus betulus*) with Heat Treatment, *European Journal of Scientific Research*, Vol. 51 No. 4, pp. 490-498.

11- DIN EN 113, 1996-11. Wood preservatives method of test for determining the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes- determination of the toxic values; German version EN113, 1996.

12- Doi, S., Hanata, K., Kamonji E. and Miyazaki, Y. 2004. Decay and termite durabilities of heat-treated wood, IRG/WP04-40272. Prepared for the IRG 35th Annual Meeting Ljubljana, Slovenia 6-10 June 2004.

13- Findlay, W. P. K. 1967. Timber pests and diseases.

14- Gunduza, G. and Aydemira, D. 2009. Some Physical Properties of Heat-Treated Hornbeam (*Carpinus betulus* L.) Wood, *Drying Technology journal*, no. 27, PP: 714-720.

منابع

- 1- ایل‌بیگی، فیروز و بهبود محبی. 1386. تیمار الیاف صنعتی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF). چکیده پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی تربیت مدرس نور.
- 2- ثنائی، ابراهیم و بهبود محبی. 1383. اثر تیمار آب- گرمایی روی ویژگی‌های فیزیکی چوب راش. پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر. سال دوم شماره دوم. ص 1-11
- 3- رضایتی چرانی و همکاران، 1386. اثر تیمار آب- گرمایی بر روی ثبات ابعاد چوب راش. مجله علوم طبیعی خزر. ص 125-130
- 4- محبی، بهبود. 1382. اصلاح چوب و مواد لینگو سلولزی و فناوری‌هایشان. اولین همایش ملی فراوری مواد سلولزی. 9-10 مهرماه: دانشگاه تهران. رضوان شهر
- 5- یعقوبی، کامران، بهبود محبی و مهران روح‌نیا. 1386. اثر تیمار آب- گرمایی روی ویژگی‌های آکوستیک چوب توت. سومین کنفرانس اروپایی اصلاح چوب. ص 1-8.

- 15- Hakkou, M., Trissans, M.P., Zoulalian, A. and Ge'ardin, p. 2005. Investigation of wood wettability changes during heat treatment on the basis of chemical analysis, *Science Direct, Polymer Degradation and Stability* 89 (2005), p: 1-5.
- 16- Kamdem, d. p., Pizzi, A., Guyonnet, R. and Jermannaud, A. 1999. Durability of heat-treated wood, IRG/WP 99-40145. Paper prepared for the 30th annual meeting Rosenheim, Germany 6-11 June 1999.
- 17- Rep, G., Pohleven, F. and Bucar, B. 2004. Characteristics of thermally modified wood in vacuum, IRG/WP 04-40287. Paper for 35th Annual meeting Ljubljana, Slovenia, 6-10 June 2004.
- 18- Santos, J. A. 2000. Mechanical behaviour of Eucalyptus wood modified by heat, *Wood Science and Technology*, 34, p: 39-43, Springer-Verlag 2000.
- 19- Viitanen, H., Jamsa, S., Paajanen, L., Nurmi, A. and Viitaniemi, P. 1994. The effect of treatment on the properties of spruce, IRG/WP 94-40032, paper prepared for the 25th annual meeting Bali, Indonesia, May 29-June 3.
- 20- Westin, M., Rapp, A. O. and Nilsson, T. 2004. Durability of pine modified by 9 different methods, IRG/WP 04-40288. Paper prepared for the 35th Annual Meeting Ljubljana, Slovenia 6-10 June 2004.
- 21- Willeitner, H. 1965. Ubre die mykologische prufung, *Von Holz spanplten material pruf*, 7(4).
- 22- Yildiz, S., U. C. Yildiz, E. D. Gezer, A. Temiz and E. Dizman, 2004. The effects of heat treatment on the toughness of beech wood, IRG/ WP. 04-40 283. Paper prepared for the 35th Annual Meeting Ljubljana, Slovenia 6-10 June 2004.
- 23- Yildiz, S., Çolakoglu, G., Yildiz, U. C., Gezer, E. D. and Temiz, A. 2002. Effect of heat treatment on modulus of elasticity of beech wod, IRG/WP 02-40222. Paper prepared for the 33rd Annual Meeting Cardiff, Wales, United Kingdom 12-17 May 2002.

