

# بررسی تاثیر نوع اتصال و سطح چسب گذاری بر مدول الاستیسیته‌ی دینامیک اتصال های چسبی چوب راش با روش ارتعاش آزاد (روش ASTM)

مصطفی کهن ترابی<sup>1</sup>، مهرا ن روح نیا<sup>2</sup>

تاریخ دریافت: 92/8/29 تاریخ پذیرش: 93/11/8

## چکیده:

در این تحقیق به بررسی تاثیر سه نوع اتصال با دو سطح چسب گذاری کامل و کم چسب بر روی مدول الاستیسیته‌ی دینامیک با استفاده از آزمون ارتعاش خمشی آزاد در تیر دو سر آزاد پرداخته شده است. نمونه‌ها با سطح مقطع مستطیلی شکل و با ابعاد 2×4×36 سانتی متر (طولی×مماسی×شعاعی) از چوب راش و عاری از عیب انتخاب شده و سه نوع اتصال: فارسی با زوایای 30 و 45 درجه و اتصال انگشتی در قسمت میانی صفحه‌ی طولی-شعاعی آنها ایجاد گردید. نمونه‌ها قبل و بعد از ایجاد اتصال‌های مذکور مورد آزمون ارتعاش خمشی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نوع اتصال تفاوت معنی‌داری بر مقادیر مدول الاستیسیته ایجاد نمی‌کند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین مدول الاستیسیته‌ی چوب بدون اتصال و چوب اتصال‌دار در سطح کامل چسب‌زنی در هر سه نوع اتصال نیز تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. اما با کاهش سطح چسب گذاری در هر سه نوع اتصال، مدول الاستیسیته‌ی دینامیک به‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد.

**واژه‌های کلیدی:** ارتعاش خمشی، مدول الاستیسیته دینامیک، اتصال فارسی، اتصال انگشتی، سطح چسب گذاری، راش

---

1- دانشجوی دکترای تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. مسول مکاتبات

Email: mostafa.kohantorabi@ gmail.com

2- دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

Email: mehnan.roohnia@ kiau.ac.ir

## مقدمه

تحت تأثیر شرایط محیطی (مثل جذب و دفع رطوبت و تغییرات دما) و یا تنش‌های مکانیکی مقاومت خود را از دست داده و یا تخریب شوند. بنابراین علاوه بر اینکه تولید یک اتصال قابل اعتماد ضرورت دارد بلکه کنترل استحکام این اتصال در شرایط مصرف نیز مهم و ضروری به نظر می‌رسد [14]. جهت کنترل کیفیت اتصالات چسبی از روش‌های استاتیکی استفاده می‌شود که با توجه به شکل اتصالات ایجاد شده روش‌های استاندارد مانند ASTM D1073, ASTM D905, ASTM D906 تدوین شده است. اما در روش‌های استاتیکی، انجام آزمون بر روی نمونه‌ها وقت‌گیر بوده و نمونه‌ها بعد از انجام آزمایش تخریب می‌شوند بنابراین امکان کنترل و بازرسی تمام اتصالات وجود نداشته و به علاوه هیچ یک از این روش‌های مخرب قابل استفاده در شرایط مصرف نیستند [12]. لذا با توجه به اهمیت اتصالات در سلامت و ایمنی انواع سازه‌ها، استفاده از روش‌هایی که بتواند ارزیابی سریع، موفق و دقیق از کیفیت اتصال بدون هرگونه آثار مخرب در ماده تحت بررسی را ارائه دهند ضروری می‌باشد. آزمون غیرمخرب علاوه بر داشتن توانایی‌های فوق، می‌تواند نقش مهمی در کاستن از عدم قطعیت روندهای ارزیابی انواع اتصالات چسبی داشته باشند. از بین روش‌های غیرمخرب موجود، روش ارتعاش آزاد، به دلیل سهولت و سرعت، به طور گسترده‌ای مورد توجه می‌باشد [23 و 8 و 5]. نمونه‌هایی از کاربرد آزمون غیرمخرب در صنعت چوب شامل تعیین مدول الاستیسیته‌ی چوب‌آلات، و ارتعاش اتصالات

اتصال در سازه‌های چوبی اعم از ساختمان‌های چوبی یا مبلمان، به معنی متصل شدن دو یا چند عضو به وسیله‌ی یک اتصال دهنده به یکدیگر می‌باشد [13]. با توجه به این که اتصالات یکی از ارکان اصلی در سازه‌های چوبی می‌باشند لذا این عضو باید قابلیت تحمل پیوسته‌ی بار را داشته باشد [15]. انواع مختلفی از اتصالات در ساخت محصولات چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند که ممکن است به صورت کامل از عضوهای چوبی تشکیل شده و یا شامل اتصالات چوب به فولاد یا دیگر عضوهای فلزی و غیرفلزی نیز باشند [24]. شواهد نشان می‌دهد که اتصالات، علاوه بر ایمنی، در تضمین زیبایی یک سازه نیز نقش عمده دارند [15]. کاربرد اتصالات چسبی در ساخت انواع محصولات چوبی از قدمت دیرینه برخوردار است [13] که به اشکال مختلف سربسته سر، پهلو به پهلو و در نهایت به صورت سطح به سطح در سازه‌های چوبی به کار می‌روند [17]. تقاضای روزافزون چوب و محدودیت منابع چوبی از طرف دیگر، باعث افزایش ارزش اقتصادی این ماده‌ی خام گردیده است که در این بین کاربرد اتصالات جهت استفاده‌ی بهینه از ضایعات چوبی و درختان با قطر کم، می‌تواند نقشی مهم در اقتصادی کردن محصول تولیدی ایفا نماید [8]. استفاده از انواع اتصالات چسبی در بسیاری از زمینه‌های کاربرد چوب به سرعت روبه گسترش بوده و پیشرفت‌های زیادی نیز در اجرا و طراحی آن‌ها حاصل شده است [27]. ممکن است اتصالات چسبی در حین مصرف و

انگشتی بر روی خواص صوتی اندازه‌گیری شده دارد [2]. Reis در سال 1990 به وسیله‌ی آزمون فراصوت، اتصال‌های انگشتی با سطوح مختلف چسبندگی را در تیرهای ساختمانی ارزیابی و نتایج حاصل را با آزمون مخرب مورد مقایسه قرارداد، نتایج نشان داد که استفاده از آزمون فراصوت برای کنترل کیفیت چسبندگی اتصال‌های انگشتی بسیار موثر می‌باشد [19]. jang در سال 1998 ارزیابی اتصال‌های انگشتی در الوار را با استفاده از امواج فراصوت مورد مطالعه قرارداد و نتیجه گرفت مقدار سرعت فراصوت متأثر از شکل و نوع اتصال انگشتی است [16]. Ayarkawa و همکاران در سال 2000 اقدام به تخمین مدول گسیختگی در چوب‌های متصل شده با اتصال انگشتی در سه گونه‌ی پهن برگ آفریقایی با استفاده از روش ارتعاش طولی در تیر دوسر آزاد و مقایسه‌ی آن با روش استاتیک پرداختند. آن‌ها وجود همبستگی بسیار مطلوب بین نتایج حاصل از آزمون غیرمخرب و روش مخرب را گزارش دادند [8]. Bechele و همکاران (2010) به منظور بررسی کاربرد تکنیک‌های آزمون غیرمخرب در چوب‌های صنوبر سفید و صنوبر سیاه دارای اتصال انگشتی با سه روش موج‌تنش، ارتعاش عرضی و ارتعاش خمشی و مقایسه‌ی آن با روش مخرب به تحقیق پرداختند. اتصال‌های انگشتی در سه سطح صورت گرفت: اتصال انگشتی با 2 انگشت، اتصال انگشتی با 3 انگشت و اتصال انگشتی با 5 انگشت. سپس نتایج حاصل از هر یک از روش‌ها در چوب‌های اتصال یافته مقایسه گردید. آن‌ها اعلام داشتند که بین

به منظور بررسی ویژگی‌های مکانیکی آن‌ها و همچنین ارزیابی مقاومت الوارهای چوبی و لایه‌ای است [18]. با توجه به کاربرد ناگزیر اتصال‌ها در ساخت بسیاری از سازه‌های چوبی، و نقش این عضو در سلامت و ایمنی سازه، هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر نوع اتصال و نقص‌های موجود در سه نوع اتصال فارسی (با زوایای 30 و 45 درجه) و اتصال انگشتی، بر روی مدول الاستیسیته‌ی دینامیک از طریق روش ارتعاش خمشی در تیر دوسر آزاد در صفحه طولی- شعاعی (با توجه به ابعاد نمونه‌های به کار رفته در این تحقیق و ابعاد تعریف شده از نمونه‌های مجاز جهت آزمون ارتعاش خمشی در آیین‌نامه‌ی ASTM C1548-02، امکان محاسبه‌ی این فاکتور فقط در صفحه‌ی ذکر شده وجود داشت) می‌باشد. قطعاً نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در صنایع تولید فرآورده‌های چوبی اعم از ساختمانی و یا صنعت مبلمان که استفاده‌ی گسترده‌ای از اتصال‌های چسبی دارند مورد بهره‌برداری صنعتی قرار گیرد.

اگرچه در مورد ویژگی‌های مکانیکی اتصال‌های چسبی تحقیق و بررسی چندانی وجود ندارد، اما تحقیقات اندک صورت گرفته توسط تکنیک ارتعاش آزاد و سایر تکنیک‌های غیرمخرب و نتایج حاصل از هر کدام، قابل اطمینان می‌باشد. کهن ترابی و همکاران در سال 1390 خواص صوتی از قبیل ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک اتصال‌های فارسی و انگشتی را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که اتصال فارسی اثر منفی کمتری نسبت به اتصال

جهت ادامه‌ی تحقیق بوده و پس از اندازه‌گیری مجدد ابعاد و وزن، مورد آزمون ارتعاش خمشی آزاد در تیردوسر آزاد (شکل ۱) براساس استاندارد ASTM C1548 قرار گرفتند. ضبط اصوات و ذخیره‌ی آن توسط نرم‌افزار Audacity® انجام پذیرفت. فرکانس نمونه‌برداری صوتی 44100 هرتز توسط نرم‌افزار مذکور تنظیم و فایل صدا در ارتعاش خمشی توسط سیستم Vibra-F® با همان فرکانس نمونه‌برداری قرائت گردید [21]. با ورود اطلاعات ابعاد واقعی و وزن نمونه‌ها، به سیستم ذکر شده، محاسبات مربوط به برآورد مدول الاستیسیته صورت پذیرفت. پس از آن نمونه‌ها به سه گروه تقسیم شدند و هر گروه جهت ایجاد یک نوع اتصال مورد استفاده قرار گرفت (اتصال‌ها در قسمت میانی صفحه طولی - شعاعی نمونه‌ها ایجاد گردید). گروه اول جهت اتصال فارسی بازوی 45 درجه، گروه دوم جهت ایجاد اتصال فارسی بازوی 30 درجه و گروه سوم جهت ایجاد اتصال انگشتی. (تعداد 7 انگشت در عرض نمونه). هر گروه از اتصال‌های فارسی 30 و 45 درجه و همچنین انگشتی در دو سطح چسب‌زنی شدند. 1- سطح چسب‌گذاری کامل: در این سطح چسب‌گذاری کلیه‌ی سطح قابل دسترس چسب‌گذاری (سطحی که نمونه پس از برش به منظور اتصال جهت چسب‌گذاری، در نواحی برش یافته ارائه می‌دهد) در اتصال با چسب پوشیده شدند. 2- سطح چسب‌گذاری کم چسب: در این سطح چسب‌گذاری به منظور ایجاد نقص مصنوعی در اتصالات، نقاطی از سطوح قابل دسترس چسب‌گذاری در نمونه‌ها


مدول الاستیسیته‌ی محاسبه شده از طریق هر سه روش غیرمخرب مذکور و مدول الاستیسیته‌ی محاسبه شده از روش استاتیک در هر دو گونه‌ی مورد مطالعه، همبستگی مطلوبی وجود دارد. با توجه به این نتایج مشخص گردید که هر سه روش غیرمخرب مذکور می‌توانند روش‌های مطلوبی جهت جایگزینی تست‌های مخرب باشند [9].

### مواد و روش‌ها

ابتدا تعداد 60 نمونه کاملاً سالم و راست‌تار از چوب یک گرده‌بینه‌ی راش (*Fagus orientalis* Lipsky.) بدون هرگونه عیب‌ظاهری، از جمله گره، ترک، پوسیدگی و... مطابق با استاندارد بین‌المللی ISO شماره 3129 با ابعاد 36x4x2 سانتی‌متر (طولی x مماسی x شعاعی) و با سطح مقطع مستطیلی شکل جهت انجام آزمون انتخاب شدند [26]. نمونه‌ها به منظور یکسان‌سازی رطوبت مطابق با استاندارد ذکر شده، به مدت 2 هفته در اطاق‌کلیماتیزه ( $20 \pm 2$ ) درجه‌ی سانتی‌گراد حرارت و  $65 \pm 5\%$  رطوبت نسبی) قرار گرفتند. پس از طی مدت مذکور به منظور اطمینان بیشتر از عاری بودن نمونه‌ها از عیوب پنهان داخلی، نمونه‌های آزمونی تحت آزمون ارتعاش خمشی در تیردوسر آزاد (در صفحه‌ی طولی - شعاعی) قرار گرفته و براساس تئوری تیر تیموشنکو نمونه‌های دارای بیشترین همبستگی (همبستگی بالای 0/98) بین مدهای اول تا سوم ارتعاشی جهت ادامه‌ی آزمون انتخاب شدند [1 و 11 و 20 و 22]. براین اساس تعداد 42 نمونه از نمونه‌های اولیه حائز شرایط

کاملاً مشابه یکدیگر برقرار کردند (میزان مصرف چسب: 180-150 گرم بر متر مربع). چسب به‌کار رفته در این تحقیق چسب پلی‌وینیل استات بود، و نمونه‌های چسب‌گذاری شده تا برقراری اتصال (به مدت دو روز)، درون گیره‌دستی قرار گرفتند.

چسب‌گذاری نگردیدند (جدول 1 و شکل 2). لازم به ذکر است در استاندارد ASTM-D7469-09 که جهت نمونه‌های آزمونی استاندارد در اتصالات چوبی تالیف شده است اشاره‌ای به میزان چسب‌گذاری نگردیده است. لذا در تحقیق حاضر سعی بر این بود که اتصال‌ها در هر تیمار



شکل 1- ارتعاش آزاد خمشی در تیر دوسر آزاد (Berancheriau و همکاران [1]2010).

جدول 1- مشخصات سطوح چسب‌گذاری شده در اتصالات تحقیق

نوع اتصال	سطح چسب‌زنی (mm)	سطح کل در دسترس اتصال <sup>1</sup>	اتصال کامل چسب	اتصال کم چسب
فارسی 45 درجه	تعداد	55x20 (عرض×ارتفاع)	55x20 (100%)	20x5 از لبه‌های دو طرف نمونه (18/2%) (وسط نمونه عاری از چسب)
فارسی 30 درجه	7	75x20 (عرض×ارتفاع)	75x20 (100%)	20x از لبه‌های دو طرف نمونه (13/3%) (وسط نمونه عاری از چسب)
انگشتی	7	120x20 (عرض×ارتفاع)	120x20 (100%)	10x520 یک یال از هر انگشت طرفین نمونه+یک طرف دویال میانی (12/3%)

1: سطحی از نمونه‌ها که پس از برش به منظور ایجاد اتصال، جهت چسب‌گذاری در اختیار است.

مدول الاستیسیته دینامیک آنها مجدداً مطابق با استاندارد ASTM شماره C1548 توسط روش ارتعاش خمشی محاسبه گردید. مدول الاستیسیته دینامیک از طریق روابط

پس از برقراری کامل اتصال، نمونه‌ها به مدت 2 هفته در محیط‌کلیما تیزه‌ی مذکور قرار گرفته و پس از آن به منظور بررسی تاثیر نوع اتصال و سطح چسب‌گذاری بر روی ویژگی‌های مکانیکی تیرهای اتصال یافته،


مندرج در این آیین نامه توسط روابط ذیل محاسبه گردید:

$$1) \quad \left( E = 0.9465 \left( \frac{mf_f^2}{b} \right) - \left( \frac{l^3}{b^3} \right) T \right)$$

$$2) \quad T = \left( 1.000 + 6.585 \left( \frac{t}{l} \right)^2 \right)$$

واریانس تأثیر نوع اتصال و سطح چسب گذاری بر روی مقادیر مدول الاستیسیته‌ی دینامیک هر نوع اتصال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح اطمینان 95 درصد مقادیر به صورت زیر مجموعه‌های همگن مورد مقایسه قرار گرفتند.

در آن: E: مدول الاستیسیته‌ی دینامیک (Pa)،  $f_f$ : فرکانس طبیعی  $\ln$  امین مدار تعاش (Hz)، m: جرم نمونه (gr)، t: ضخامت نمونه (mm) b: پهنا‌ی نمونه (mm) l: طول نمونه (mm) و T: ضریب اصلاحی می‌باشد. نتایج این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت پذیرفت و به کمک آزمون تجزیه‌ی



شکل 2- سه نوع اتصال مورد مطالعه به همراه نمای سطح چسب گذاری شده الف) اتصال 45 درجه فارسی (ب) اتصال 30 درجه فارسی (نواحی سفید، چسب گذاری شده) (ج) اتصال انگشتی (-.-. نواحی عاری از چسب)


باتوجه به رابطه تیر تیرموشنکو و با استفاده از برآورد فرکانس سه مدول ارتعاش 42 نمونه از نمونه‌های اولیه به صورت کاملاً سالم و همگن انتخاب شد و از آنها برای ایجاد سه نوع اتصال

### نتایج:

ارتعاش خمشی در تیر دوسر آزاد در صفحه‌ی طولی - شعاعی برای برآورد مقادیر مدول الاستیسیته‌ی دینامیک در 60 نمونه مورد استفاده قرار گرفت.

وجود ندارد. همانطور که در شکل 4 مشاهده می‌گردد بین مدول الاستیسیته‌ی محاسبه‌شده در اتصال فارسی 30 درجه با نمونه‌های بدون اتصال آن تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. کاهش سطح چسب‌گذاری در این اتصال باعث کاهش معنی‌دار مقادیر مدول الاستیسیته نسبت به نمونه‌های بدون اتصال و اتصال‌دار با سطح چسبندگی کامل شده است.


فارسی (30 و 45 درجه) و انگشتی با دو سطح چسب‌گذاری استفاده گردید. سپس تغییرات به وجود آمده در اثر نوع اتصال و سطح چسب‌گذاری در هر یک از اتصال‌ها مجدداً با روش ارتعاش خمشی محاسبه و نتایج مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که در سطح چسبندگی کامل بین مقادیر مدول الاستیسیته در سه نوع اتصال فارسی (30 و 45 درجه) و انگشتی، تفاوت معنی‌داری در سطح 5 درصد



شکل 3- تاثیر اتصال فارسی 30 درجه و دو سطح چسب‌گذاری بر روی مدول الاستیسیته دینامیک

جدول 2- میانگین مقادیر کمی مدول الاستیسیته‌ی دینامیک در چوب‌های سالم و اتصال‌دار با دو سطح چسب‌گذاری


میانگین مدول الاستیسیته در دو سطح چسب‌گذاری (Gpa)	نوع اتصال
-	-
13/65	چوب بدون اتصال
13/26	اتصال فارسی 30 درجه
9/16	کم چسب
14/16	اتصال فارسی 45 درجه
10/45	کم چسب
12/95	اتصال انگشتی
7/62	کم چسب



شکل 4- تاثیر اتصال فارسی 45 درجه و دو سطح چسب گذاری بر روی مدول الاستیسیته دینامیک


الاستیسیته نسبت به نمونه‌های بدون اتصال و اتصال دار با سطح چسبندگی کامل گردیده است. با توجه به نتایج حاصل از جدول تجزیه‌ی واریانس و شکل 7، میزان کاهش در مقادیر مدول الاستیسیته‌ی اتصالات کم چسب در دو نوع اتصال فارسی (30 و 45 درجه) با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند. اما نتایج بیانگر آن می‌باشد که در اتصال انگشتی با سطح چسب گذاری مشابه، مقادیر مدول الاستیسیته به طور معنی‌داری کمتر از دو اتصال دیگر بوده و این اتصال در اثر ایجاد نقص در چسبندگی دچار افت بیشتری در مقادیر مدول الاستیسیته نسبت به دو اتصال دیگر شده است.

در اتصال فارسی 45 درجه نیز بین مدول-الاستیسیته‌ی محاسبه شده از اتصال‌های کامل چسب و چوب بدون اتصال، تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌گردد ولی با کاهش سطح چسب گذاری، مدول الاستیسیته به طور معنی‌داری نسبت به نمونه‌های بدون اتصال و اتصال دار کامل چسب، کاهش یافته است (شکل 5). تأثیر نوع اتصال انگشتی و سطح چسبندگی در این اتصال، در مقایسه با نمونه‌های بدون اتصال و اتصال دار در دو سطح چسبندگی، در شکل 6 آمده است. در این اتصال نیز همانند دو اتصال دیگر، تفاوت معنی‌داری بین اتصال کامل چسب و نمونه‌های بدون اتصال وجود نداشته و کاهش سطح چسب گذاری سبب کاهش معنی‌دار مدول-



شکل 5- تاثیر اتصال انگشتی و دو سطح چسب گذاری بر روی مدول الاستیسیته دینامیک





شکل 6- تاثیر نوع اتصال بر میزان کاهش مدول الاستیسیته دینامیک در سطح چسب گذاری کم

### بحث و نتیجه گیری

سطح چسبندگی مذکور با چوب بدون اتصال نیز تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. در تحقیقات پیشین نیز عدم تفاوت معنی دار بین اتصال‌های چسبی سالم و بی نقص فارسی 45 درجه و انگشتی، با چوب بدون اتصال گزارش گردیده بود که نتایج این تحقیق نیز علاوه بر تأیید نتایج تحقیقات پیشین مبین آن می باشد که تغییر در زاویه‌ی اتصال‌های سربه سرفارسی، باعث اثر معنی داری بر مقادیر مدول الاستیسیته دینامیک نسبت به چوب بدون اتصال نمی گردد [3 و 9 و 13]. بنابراین مصرف کننده‌ی اتصال می تواند اطمینان داشته باشد که در صورت الزام به استفاده از اتصال‌های چسبی سالم و بی نقص در صفحه‌ی طولی - شعاعی محصول، علاوه بر اینکه ایجاد اتصال باعث هیچ گونه تفاوتی در مقادیر مدول الاستیسیته دینامیک نسبت به چوب بدون اتصال نمی گردد بلکه در انتخاب نوع اتصال نیز با محدودیتی روبه‌رو نیست.

بین مدول الاستیسیته و خصوصیات مکانیکی محصولات رابطه‌ای خطی وجود داشته و این دلیلی است تا اکثر محققان با استفاده از تعیین آن از طریق آزمون‌های غیرمخرب، در مورد خصوصیات مقاومتی چوب بحث نمایند [25]. در واقع مدول الاستیسیته ویژگی‌ای از یک ماده محسوب می شود که به تنهایی بعد از دستکاری مصنوعی تیرهای چوبی تغییر نمی کند اما در این مطالعه به عنوان پاسخ دینامیکی تیر در اثر ایجاد اتصال و سطح چسب زنی معرفی شده است، همانگونه که در تحقیقات پیشین نیز وجود معایب پاسخ دینامیکی تیر را تحت تأثیر قراردادده است [20].

همان طور که در نتایج مشاهده شد، علاوه بر این که بین مقادیر مدول الاستیسیته دینامیک هر سه نوع اتصال مورد تحقیق در سطح کامل چسب تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد وجود نداشت، بین اتصال‌ها در

بر آورد مدول الاستیسیته فقط در صفحه‌ی طولی - شعاعی وجود داشت. بنابراین اگرچه ایجاد اتصال در صفحه‌ی طولی - شعاعی در تحقیق حاضر، به دلیل مقادیر بزرگتر مدول الاستیسیته در این صفحه نسبت به صفحه‌ی طولی - مماسی بود [10] ولی از آنجایی که یکی از اهداف عمده در ایجاد اتصال‌ها استفاده‌ی بهینه از ضایعات چوبی می‌باشد [9 و 13] و این امر نیز با به کارگیری بدون محدودیت این ماده در کلیه‌ی جهات حاصل می‌گردد، با توجه به ویژگی‌های مکانیکی متفاوت چوب در جهات مختلف آن، توصیه می‌گردد تأثیر ایجاد اتصال‌ها و سطوح چسب‌گذاری به کاررفته در این تحقیق در جهت طولی - مماسی نیز بررسی گردد.

### سپاسگزاری

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد مولف اول و به راهنمایی مولف دوم است. بدینوسیله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و شرکت دانش بنیان ان دی تی ایرانیان که امکانات این تحقیق را فراهم نمودند تشکر و قدردانی می‌گردد. همچنین از آقایان مهندس: محمدرضا غزنوی و عبدالصابر یغمایی پور فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ جهت همکاری در انجام آزمون‌های این تحقیق تشکر و قدردانی می‌گردد.

با کاهش سطح چسب‌گذاری در هر سه نوع اتصال به کاررفته در این تحقیق، مدول الاستیسیته‌ی دینامیک نیز به طور معنی‌داری نسبت به اتصال‌ها در سطح چسبندگی کامل کاهش یافت که در این میان میزان کاهش مدول الاستیسیته در اتصال انگشتی بیش از دو اتصال دیگر بود. این امر را می‌توان به شکل فیزیکی متفاوت این نوع اتصال نسبت به دو نوع اتصال دیگر نسبت داد که البته گزینه‌ای قابل تحقیق می‌باشد. هرچند تاکنون تحقیقی در مورد تأثیر نقص در اتصال‌ها چسبی بر روی مدول الاستیسیته‌ی دینامیک با روش ارتعاش خمشی مشاهده نشده است ولی پیش از این کاهش این فاکتور در اثر وجود معایبی همچون پوسیدگی و ترک، در تیرهای چوبی توسط محققین دیگر گزارش شده بود [4 و 20]. نتایج این تحقیق نیز بیانگر کاهش این فاکتور در اثر وجود نقص در چسبندگی اتصال‌ها می‌باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که محاسبه‌ی فاکتور مذکور از طریق روش ارتعاش خمشی، می‌تواند همانند نتایج مشابه حاصل شده از چوب‌آلات بدون اتصال، گزینه‌ای بسیار مطلوب جهت کنترل کیفیت در حین تولید و یا در طول دوره‌ی مصرف محصولات دارای اتصال چسبی به منظور استفاده‌ی ایمن از این محصولات باشد. همانطور که پیش از این بیان شد با توجه به ابعاد نمونه‌های به کاررفته در این تحقیق و از طرف دیگر ابعاد تعریف شده در مورد نمونه‌های مجاز جهت انجام آزمون ارتعاش خمشی مندرج در آیین‌نامه‌ی ASTM C1548-02، در این تحقیق امکان ایجاد اتصال و

5. Alberktas, D. Vobolis, J. 2004. Modeling and Study of Glued Panel. Materials Science (medziagotyra). Vol. 10(4). 370-373

6. ASTM Standards. 2002. Standard Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio of Refractory Materials by Impulse Excitation of Vibration, Designation C1548. 7p.

7. ASTM Standards. 2009. Standard Test Methods for End-Joints in Structural Wood Products Standard, Designation D 7469-09. 14p

8. Ayarkwa, J. Hirashima, Y. and Sasak, Y. 2000. Predicting Modulus of Rupture of Solid and Finger-Jointed Tropical African Hard Woods Using Longitudinal Vibration. Forest Products Journal . Vol. 51(1). 85-92.

9. Biechele, T. Chui, Y. H. and Gong, M. 2011. Comparison of NDE techniques for assessing mechanical properties of unjointed and finger-jointed lumber. Holzforschung. Vol. 65, pp. 397-401.

10. Bodig, J. Jayne, B. 1989. Mechanics of wood and wood composites (Persian translation). Tehran University press.

11. Brancheriau, L. Kouchade, C. Bremaud, I. 2010. Internal friction measurement of tropical species by various acoustic methods. J. Wood Sci. DOI 10.1007/s10086-010-1111-8.

12. Coupland, J.N. 2004. Low intensity ultrasound. Food Research International Vol. 37. 537-543.

13. Custodio, J. Broughton, J. Cruz, H. 2009. A Review of Factors Influencing the Durability of Structural Bonded Timber Joint. International Journal of Adhesion & Adhesive . Vol. 29. 173-185.

14. Eby, R.E. 1981. Proof Loading of Finger Joint for Glulam Timber. Forest Product Journal 31(3). 37-41.

15. Eckelman, A. 2003. Text book of product Engineering and strength design of furniture. purducuniv.

## منابع

1. کهن ترابی، م. و روح نیا، م. 1392. تشخیص معایب در اتصالات از طریق تغییرات حاصل در ضریب همبستگی و مدول برشی دینامیک در چوب راش. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 28(2): 24-34.
2. کهن ترابی، م.، غزنوی، م.، روح نیا، م.، تاج دینی، م.، کاظمی نجفی، س.، 1390. بررسی تاثیر نوع اتصال بر خواص آکوستیک چوبهای اتصالداری، فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی. سال ششم. شماره چهارم. ص 117-128.
3. مسعودی فر، س.، (1388). ارزیابی غیر مخرب اتصالات چسبی در چوب راش به روش فراصوت؛ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس. 75 صفحه.
4. مدهوشی، محراب.، هاشمی، س. م.، بهزاد م. 1387. ارزیابی تاثیر پوسیدگی بر مدول های الاستیسیته دینامیکی و الاستیکی چوب گونه راش با استفاده از روش غیرمخرب موج تنش، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره سوم، جلد پانزدهم

16. Jang, S.S.1998. Effects of Transducer Position in Ultrasonic Nondestructive Tests of Finger-Jointed Lumber.,*Journal of Korean Wood Science and Technology*.,26(1):1-8
17. Marra, A. A., 1992. *Technology of Wood Bonding.Priciples in Practice*. Van Nostrand Rainhold.,447.
18. Nzokou, P. Freed, J. Kamden D.P. 2006. Relationship between Nondestructive and Static Modulus of Elasticity of Commerical Wood Plastic Composites . *Hols als Roh . und Werkstoff*. Vol. 64. 90-93.
19. Reis, D.H.L.M. 1990. Acosto-Ultrasonic Assessment of Finger Joint Integrity in Structurul Lamber. *British Journal of Nondestructive Testing*. Vol (10) 32. 509-510.
20. Roohnia, M., Yavari, A. and Tajdini, A. 2009. Elastic Parameters of Poplar Wood with End-Cracks. *Annals of Forest Science*, 26 (2): 141-153.
21. Roohnia, M. Hashemi-dizaji, S. F. Brancheriau, L. Tajdini, A. and Manouchehri, N. 2011. Effect of soaking process in water on the acoustical quality of wood for traditional musical instruments. *BioResources*.Vol. 6 (2): 2055-2065
22. Roohnia, M., Kohantorabi, M., Jahan-Latibari, A., Tajdini, A. and Ghaznavi, M. 2012. Nondestructive assessment of glued joints in timber applying vibration-based methods. *European Journal of Wood and Wood Products*, 70: 791-799.
23. Ross, R.J. Pellerin, R. F. 1994. *Nondestructive Testing Assessing Wood Members in Structures*. USDA Society Review. General Technical Report FPL-GTR-70.
24. Soltis, L. A. Ritter, M. 1997. *Mechanical Connection in Wood Structures . ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice*, New York, American Society of Particleboard. *J. Wood Sci*. Vol.45. 221-226.
25. Wang, S. Chen, J. Tsai, M. Lin, C. Yang, T. 2008. Grading of Softwood Lamber Using Non-destructive Techniques. *Journal of Material Processing Technology*. Vol. 208. 149-158.
26. Wood - Sampling Methods and General Requirements for Physical and Mechanical Tests. 1975. 11 . 01 . International Standard ISO 3129
27. Yang, T. H. Wang, S. Y. Lin, C.J. Tsai, M. J. 2008. Evaluation of the Mechanical Properties of Duglas-fir and Japanese Cedar Lumber and its Structural Glulam by Nondestructive Techniques. *Construction and Building Materials*.Vol. 22. 487-493