

تولید نانو کامپوزیت Ni-TiC به روش الکتروشیمیایی

رضا ابراهیمی^۱، علی سعیدی^۲، سیدمحسن سیدالنگی^۳، اعظم اسدی^۴

۱- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۲- استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۳- کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۴- کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

Rezaeabrahimi@iaun.ac.ir

چکیده

در این تحقیق رسوب الکتریکی نانو کامپوزیت نیکل-کاربید تیتانیم از محلول واتس بررسی گردید. اثر پارامترهایی چون میزان دوران کاتد، اعمال امواج آلتراسونیک و همزدن مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر دانه بندی کاربرد بر روی رسوب الکتروشیمیایی این نانو کامپوزیت مطالعه شد. کاربرد تیتانیم با خلوص بالا با استفاده از روش سنتز احتراقی تولید و رسوب داده شد. مطالعه ترکیب و مورفولوژی کامپوزیت با استفاده از روش های تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام گرفت. همچنین اندازه دانه ها از رابطه شرر و با استفاده از نرم افزار Xpert HighScore محاسبه شد. مشاهده شد که بهترین نتیجه از سوسپانسیون حاوی کاربیدهای تولید شده با سنتز احتراقی و روش همزدن مغناطیسی حاصل گردیده است.


واژه های کلیدی:

الکتروشیمیایی، کاربرد تیتانیم، نانو کامپوزیت، نیکل.


۱- مقدمه

رسوب الکتریکی نیکل با استفاده از حمام های نیکلی بر پایه سولفات یا سولفامات انجام می شود که دارای مزایایی از قبیل: ۱- نگهداری آسان الکترولیت ۲- وجود سولفات نیکل با خلوص بالا و قیمت مناسب ۳- ایجاد لایه های با خاصیت شکنندگی کمتر و کشش درونی پایین تر می باشد. البته باپو برای تولید کامپوزیت Ni-TiC از حمام فلوبرات استفاده کرده ولی در اندازه نانو نبوده است.

کاربید تیتانیم یک ترکیب سخت دارای دمای ذوب و هدایت الکتریکی بالا می باشد. کامپوزیت های پایه ی نیکل، خصوصاً آنهایی که شامل ذرات سخت سرامیکی می باشند جهت پوشش های مقاوم به سایش در دماهای بالا، مورد توجه قرار گرفته اند. کامپوزیت های نیکل شامل ذرات TiC به عنوان پوشش سخت برای غلتک های نورد فولادی و نیز پوشش های قالب های تزریقی توسعه یافته اند [۱ و ۲].



شکل (۲): الگوی XRD از رسوب به وجود آمده.



شکل (۱): الگوی پراش کاربرد تولید شده توسط سنتز احتراقی.

جبهه‌ی احتراق ایجاد می‌شود. سپس با عبور این جبهه از واکنش دهنده‌ها محصولات ساخته می‌شوند [۹].

۲- روش تحقیق

در این تحقیق تمامی مواد مورد استفاده از نوع مرک (Merck) خریداری شده و دارای خلوص بالای ۹۹٪ بودند. ابتدا ۱۲ گرم پودر تیتانیم با دانه‌بندی ۵۰ μm با ۳/۵۸ گرم کربن (کمتر از ۱ میکرون) به صورت دوده به مدت ۱۵ دقیقه به صورت دستی مخلوط گردید. سپس این مخلوط در ته قالبی با قطر حدود ۱۰ میلی‌متر ریخته شد و چاشنی بر روی آن قرار گرفت.

چاشنی مورد استفاده در این آزمایش از مخلوط‌سازی ۵ گرم $FeTi_2$ و ۱/۵ گرم کربن (کمتر از ۱ میکرون) دوده‌ای به دست آمد. قرص دولایه به دست آمده پرس گردیده و در بوته قرار گرفت و روی پودر با Al_2O_3 پوشانده شد. جهت خارج ساختن مواد فرار ابتدا بوته به مدت ۵۰ دقیقه در کوره الکتریکی با دمای ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد پیش گرم شده و سپس برای انجام واکنش وارد کوره الکتریکی با دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد گردید. پس از ۱۵ دقیقه بوته خارج شده و با جداسازی چاشنی کاربرد تیتانیم خالص به دست آمد.


جهت رسوب الکتریکی نانو کامپوزیت ابتدا محلول واتس با ترکیب ۳۰۰ g/l سولفات نیکل، ۳۵ g/l کلرور نیکل، ۴۰ g/l اسید بوریک با PH ۴/۴ تهیه گردید. برای همزدن و بالا بردن دمای محلول از یک شیکر با سرعت ۱۰۰۰ rpm استفاده شد و پس از آنکه دما به ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسید پودر TiC با

اکثر گزارش‌های کامپوزیت‌های رسوب الکتریکی Ni-TiC دارای ثبت اختراع هستند و جزئیات کاری آنها در دسترس نمی‌باشد [۲ و ۳].

روش‌های مختلفی جهت تولید نانو کامپوزیت‌ها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: آلیاژسازی مکانیکی [۶ و ۴] سنتز احتراقی [۷]، رسوب الکتروشیمیایی [۸]. تولید برخی از کامپوزیت‌ها به روش‌های متداول به لحاظ ترشوندگی بسیار کم فاز سخت توسط مذاب فاز زمینه با مشکلاتی همراه است. تولید الکتروشیمیایی این کامپوزیت می‌تواند تا حدی این مشکلات را برطرف کند. از سوی دیگر پوشش قطعات صنعتی با مواد کامپوزیتی عموماً از روش‌های اسپری حرارتی و PVD انجام می‌شود که طی آن اکسیداسیون شدیدی می‌تواند اتفاق بیفتد. استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی ضمن سادگی سیستم و عدم نیاز به دستگاه‌های پیچیده مشکل اکسیداسیون نیز نخواهد داشت.

عدم آلودگی محیط زیست و قابلیت کنترل از مزایای دیگر این روش می‌باشد. آلیاژسازی مکانیکی نیز به دلیل تنش پسماند زیاد دارای کیفیت مطلوب نمی‌باشد. لذا هدف از این پروژه تولید کامپوزیت Ni-TiC با استفاده از روش ساده الکتروشیمیایی می‌باشد که از این نقص‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

تولید مواد سرامیکی، کامپوزیتی و دیرگداز به روش سنتز احتراقی موضوع بسیاری از پژوهش‌های این دو دهه بوده است. در این روش پودرهای گوناگون مخلوط و فشرده، در هوا یا اتمسفر خنثی مشتعل شده و با انجام یک واکنش شیمیایی گرمازا



شکل (۴): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از کامپوزیت


تولید شده با بزرگنمایی ۱۱۰۰۰.

در شکل (۲) الگوی پراش رسوب حاصله آورده شده است که پیک‌های نیکل و کاربید تیتانیم در آن به وضوح نشان داده شده است. شدت زیاد پیک Ni نشان از فاز زمینه و کوتاه بودن پیک TiC نشان از فاز دوم (تقویت کننده) دارد.

در شکل (۳) نحوه اندازه‌گیری قطر دانه‌ها توسط نرم‌افزار نشان داده شده است. در این روش زاویه تفرق و پهنای پیک در نصف ارتفاع (FWHM) وارد جدول شده، مقدار استاندارد نیز ۰/۰۰۱ در نظر گرفته شده و بقیه محاسبات توسط نرم‌افزار انجام می‌شود. قطر دانه همانطور که در شکل آمده است ۳۹ نانومتر می‌باشد

نتایج SEM به عمل آمده از رسوب نیز در شکل (۴) آورده شده است که در آن دو منطقه فازی (دو فاز روشن و تیره) به وجود آمده به وضوح نشان داده شده است. با آنالیز خطی در هر فاز نشان داد که منطقه روشن کاربید تیتانیم و منطقه تیره نیکل می‌باشد که خود دلیلی بر پایداری زیاد فاز کاربید می‌باشد.

سختی رسوب حاصله ۲۳۵ ویکرز بود. نتایج میکروهاردنس نیز که از نقاط مختلف به دست آمده همگی بین ۲۳۵ تا ۲۴۰ ویکرز بود. سختی در سرتاسر رسوب بطور یکنواخت دیده می‌شود که نشان از توزیع یکنواخت کاربید در زمینه و ایجاد ساختار نانو می‌باشد. مکانیزم حاکم در تولید کامپوزیت این است که همزمان با احیا یون‌های نیکل، ذرات کاربید بدون اینکه اکسایش یا کاهشی داشته باشند در بین فاز نیکل قرار می‌گیرند.



شکل (۳): اندازه‌گیری سایز دانه‌ها توسط نرم‌افزار بر طبق رابطه شرر.

اندازه متوسط ۵ میکرومتر اضافه گردید. سپس برای ایجاد یک سوسپانسیون یکنواخت محلول به مدت ۵۰ دقیقه با همزن شیشه‌ای و شیکر و همزن مغناطیسی همزده شد. برای برقراری جریان از فولاد زنگ‌نزن (۳۱۶) با ابعاد ۱×۱×۱ cm به عنوان کاتد و گرافیت به عنوان آنود استفاده شد و ولتاژ ۷/۵ توسط رکتی‌فایر اعمال شد. دانسیته جریان ثابت و به میزان ۰/۰۷۸ A/cm² در نظر گرفته شد. در ضمن رسوب، کاتد به صورت دستی حالت دورانی داشت تا از ته نشین شدن ذرات کاربید جلوگیری شود. پس از ۲۰ دقیقه جریان قطع و لایه رسوب کرده جهت آزمایش‌های XRD و SEM برداشته شد.

از آنجا که رسوب حاصله عاری از تنش پسماند می‌باشد، سایز دانه را به راحتی می‌توان از طریق رابطه شرر محاسبه کرد که عبارتست از:

$$D = 0.9 \lambda / \beta \cdot \cos \theta \quad (1)$$

λ طول موج برحسب انگستروم، θ زاویه پراش و β پهنای پیک (برحسب رادیان) در نصف ارتفاع ماکزیمم شدت است. در این تحقیق سایز دانه‌ها توسط نرم‌افزار Xpert HighScore و براساس رابطه شرر محاسبه شده است.

۳- نتایج و مباحث

در شکل (۱) الگوی تفرق اشعه ایکس کاربید تولید شده توسط سنتز احتراقی نشان داده شده است که می‌توان دریافت، کاربید تولید شده توسط سنتز احتراقی دارای خلوص بالایی می‌باشد.

- nanocomposites by mechanical alloying Materials", Science and Engineering: A, Vol. 480, Iss. 1-, PP. 392-396, 215 May, 2008.
- [6] Razavi, M., Rahimipour, M. R. and Mansoori, R., "Synthesis of TiC-Al₂O₃ nanocomposite powder from impure Ti chips, Al and carbon black by mechanical alloying", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 450, Iss. 1-2, PP. 463-467, 14 February, 2008.
- [7] Pallone, E.M.J., Trombini, V., Botta, W.J.F., and Tomasi, R., "Synthesis of Al₂O₃-NbC by reactive milling and production of nanocomposites", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 143-144, PP. 185-190, 20 December, 2003.
- [8] Fa-feng, X., Meng-hua, W., Fan, W., Zhen-yuan, J., Wang, A., "Nanocomposite Ni-TiN coatings prepared by ultrasonic electrodeposition", Current Applied Physics, Vol. 9, Iss. 1, PP. 44-47, January, 2009.
- [۹] منصور براتی و سید محمدعلی جزایری "درآمدی بر فرآیند سنتز احتراقی"، دنیای مواد، سال سوم، شماره ۵، صص ۲۳-۲۶، ۱۳۸۰.
- [10] Hassani, Sh., Raeissi, K., Golozar, M.A., "Effects of saccharin on the electrodeposition of Ni-Co nanocrystalline coatings", J 38, 689, AppleElectrochem 2008.

طبق تحقیقات انجام شده در ضمن رسوب الکتریکی جذب هیدروژن و اکسیژن سبب تشکیل کمپلکس‌هایی نظیر NiH⁺ و NiOH⁺ می‌گردد که این ترکیبات در سایت‌های رشد قرار گرفته و از رشد نیکل جلوگیری می‌کند. در نتیجه زمینه نیکل با ساختار نانو حاصل خواهد شد [۱۰].

۴- نتیجه گیری

با توجه به آزمودن پارامترهای مختلف، بهترین نتیجه از محلول واتس حاوی سوسپانسیون کاربیدهای تولید شده با سنتز احتراقی حاصل گردیده است که شرایط دمایی و PH آن به ترتیب ۵۰ درجه سانتی گراد و ۴/۴ می‌باشد. با استفاده از رابطه شرر اندازه دانه‌های Ni، ۳۹ نانومتر بدست آمد. با استفاده از تست میکروسختی سنجی، سختی ۲۳۵ ویکرز در سرتاسر رسوب بدست آمد که نشان از یکنواختی ساختار نانو می‌باشد. همچنین با استفاده از SEM و EDX، اثبات دیگری برای تولید این کامپوزیت به دست آمد و در نهایت می‌توان خاطر نشان کرد که با استفاده از یک روش ساده نیز یک نانو کامپوزیت تولید کرد.

۵- مراجع

- [1] Constantino, M., Campillo, B. and Staia, H., "Pulsed electrodeposition of superhard coatings on steel substrates: microstructural and chemical study", Surface engineering, Vol 122, No. 3, pp. 212-21, 2006.
- [2] Ramesh Babu, G.N.K., "Electrodeposition & characterization of nickel-titanium carbide composites", surface and coating technology, Vol 67, pp. 105-110, 1994.
- [۳] مریم اسلاملو و فاطمه علوی نائینی، "آبکاری با مس و نیکل"، جهاد دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۶۳
- [4] Karimzadeh, F., Enayati, M.H. and Tavoosi, M., "Synthesis and characterization of Zn/Al₂O₃ nanocomposite by mechanical alloying", Materials Science and Engineering: A, Vol. 486, Iss. 1-2, PP. 45-48, 15 July, 2008.
- [5] Aqeeli, N.A.I., Mendoza-Suarez, G., Suryanarayana, C., Drew, R.A.L., "Development of new Al-based