

# ساخت و بررسی خواص دیرگدازهای ریختنی آلومینا اسپینلی، با استفاده از سیمان آلومینا بالا، حاوی آلومینا و دولومیت

مژگان خلیلی<sup>\*</sup>، محمد رضا پویامهر<sup>۲</sup>

۱- کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

۲- استادیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مجلسی، اصفهان، ایران

\*mo-khalili-s@yahoo.com

(تاریخ دریافت: ۹۲/۰۸/۲۶، تاریخ پذیرش: ۹۳/۰۱/۳۰)

## چکیده

دیرگدازهای ریختنی آلومینا اسپینلی به دلیل مقاومت بهتر در برابر مذاب و سرباره، به تدریج در حال جایگزینی به جای آجرهای دیرگداز، در صنعت بوزیره برای ساخت فولاد می‌باشدند. مقاله‌ی حاضر، به بررسی اثر سیمان اسپینلی درجا بر خواص دیرگداز آلومینا اسپینلی، از طریق مخلوط کردن اگرگیت‌های آلومینای تبولار، با سیمان اسپینلی مشکل از آلومینای کلسینه شده و دولومیت خام، در دماهای ۱۱۰، ۱۰۰، ۸۰، ۷۰ و ۵۰°C می‌پردازد و ویژگی‌هایی نظیر: استحکام فشاری سرد (C.C.S)، وزن مخصوص، آنالیز فازی نمونه‌ها به روش پراش پرتوی X (XRD) و بررسی ریز ساختاری آن‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) را تحت مطالعه قرار می‌دهد و نتایج آن را با سیمان سکار مقایسه می‌نماید. نتایج نشان می‌دهد: سیمان اسپینلی تف جوشی شده در دمای ۱۶۵۰°C، حاوی فازهای اسپینل و مونو کلسیم آلومینات می‌باشد و اثری از مواد اولیه واکنش نکرده، مشاهده نشد. در دیرگداز ریختنی حاصل از سیمان اسپینلی، با افزایش دما، فاز اسپینل و فاز دی کلسیم آلومینات افزایش و مقدار فاز آلومینا کاهش یافت و در دیرگداز ریختنی، با افزایش دما اندازه دانه‌های اسپینل به دلیل افزایش حجم فاز اسپینل افزایش و ثابت شبکه اسپینل کاهش یافت. در دیرگداز ریختنی با افزایش دما استحکام فشاری بالاتری به دلیل تشکیل فاز اسپینل حاصل شد. دمای ۱۰۰۰°C، حاوی بیشترین تخلخل و کمترین دانسیته می‌باشد که از دلایل این امر، می‌توان به خروج مواد فرار و آبهای هیدراته اشاره نمود. در دمای ۱۵۰۰°C، به دلیل افزایش حجم ناشی از گازهای محسوس شده، تخلخل بالای مشاهده شده است.

## کلمات کلیدی:

دیرگداز آلومینا اسپینلی، سیمان اسپینلی درجا، دیرگداز ریختنی، آلومینای تبولار، دولومیت خام، آلومینای کلسینه شده.

## ۱- مقدمه

براساس ترکیب و مواد اولیه مصرفی، به انواع گوناگونی تقسیم بندی می‌شوند که دیرگدازهای ریختنی آلومینا - اسپینلی، یکی از این نوع دیرگدازهای ریختنی پُر مصرف محسوب می‌گردد. دیرگدازهای آلومینا - اسپینلی بدلیل خواص و

توسعه‌ی تکنولوژی‌های جدید تولید فولاد و دیگر فلزات، باعث توسعه‌ی مواد دیرگداز نیز گردیده که در این راستا توجه بیشتری به دیرگدازهای ریختنی و جایگزینی آن‌ها به جای دیرگدازهای شکل دار شده است [۱]. دیرگدازهای ریختنی

بالا، از سیمان دیرگدازی استفاده می‌شود که حاوی اسپینل است و این اسپینل در هنگام ساخت سیمان بصورت درجا تشکیل می‌شود. بنابراین، قیمت بسیار کمتری خواهد داشت [۴].

در روش دوم «ب»، یکی از مواد بسیار مناسب برای ساخت سیمان‌های اسپینلی، بدلیل وجود معادن دولومیت با ذخیره بالا و خلوص بسیار خوب در کشور دولومیت است، بنابراین، تولید این نوع سیمان می‌تواند یکی از زمینه‌های استفاده‌ی بهینه از این ذخایر خوب (دولومیت) را فراهم کند و تولید محصولی با کیفیت بالا و قیمت مناسب را تضمین نماید [۵].

با توجه به اینکه فاز اسپینل تشکیل شده در ترکیب سیمان دیرگداز یک فاز خشی به لحاظ هیدرولیکی محسوب می‌شود بنابراین مقدار آن در ترکیب سیمان بر روی خواصی همانند استحکام بررسی شده است. به این منظور میزان ۴۰ درصد اسپینل در ترکیب سیمان استحکام‌های فشاری مناسب در ترکیب سیمان حاصل می‌شود [۶]. همچنین در بررسی‌های دیگر مقدار بهینه اسپینل ۲۰ درصد وزنی تعیین شده، زیرا اختلاف انبساط حرارتی بین فازهای اسپینل و زمینه سبب میکرو ترک شده است و تنش‌های کششی حلقوی اطراف دانه‌های اسپینل در ترکیب بدنه باعث اتصال بیشتر می‌گردد. اما افزایش بیش از حد اسپینل باعث گسترش و پیشرفت میکرو ترک‌های موجود در بدنه شده و خواص مکانیکی و ترمومکانیکی نسبتاً پائین‌تری بوجود می‌آید [۷].

هدف از انجام این پژوهش این است که: با استفاده از یک فرآیند تف جوشی، واکنش بهینه شده و مناسب و استفاده از مواد اولیه‌ی ارزان قیمت داخلی (همانند دولومیت و آلومینای کلسیمی شده)، سیمان دیرگداز حاوی اسپینل ساخته شود و در نتیجه، دیرگدازهای ریختنی حاوی اسپینل توسعه داده شوند.

ویژگی‌هایشان، در بسیاری از صنایع حرارتی دما بالا، همانند: صنایع فولاد، سیمان، شیشه و غیره توجه روبه رشدی را به خود جلب کرده‌اند. بعلاوه پیشرفت در تکنولوژی فولاد سازی و توسعه‌ی فرآیندهایی برپایه‌ی دماهای بالاتر و زمان‌های نگهداری طولانی‌تر (بویژه در مورد پوشش‌های پاتیل‌های فولاد)، نیاز استفاده از دیرگدازهای آلومینا - اسپینلی را، دو چندان کرده است.

مطالعات و آزمایشات اولیه نشان داده، دیرگدازهای ریختنی با درصد آلومینای بالا و حاوی اسپینل، دارای طول عمر دو تا سه برابر بیشتر از دیرگدازهای ریختنی فاقد اسپینل می‌باشند [۲]. به علاوه مشخص گردیده افروزن اسپینل به دیرگدازهای ریختنی، مقاومت به شوک حرارتی و نفوذ سرباره را افزایش می‌دهد. با توجه به قیمت بالای اسپینل‌های تف جوشی شده و ذوبی و سیمان، دیرگداز آلومینای بالا، یک راه حل بسیار مناسب برای کاهش قیمت و در نتیجه توسعه‌ی دیرگدازهای ریختنی آلومینا اسپینلی را در دنیا فراهم نموده است.

گزارش شده دیرگدازی و خواص سیمان‌های آلومینات کلسیمی را، به طور قابل چشم گیری می‌توان بهبود داد در صورتی که مقداری از اکسید کلسیم در کلینکر سیمان با اکسید منزیم جایگزین شود. در این حالت اسپینل با دمای ذوب ۲۱۳۵ در ترکیب می‌شود. این نوع از سیمان‌هایی که حاوی حداقل ۶٪ اکسید منزیم هستند به سیمان اسپینلی معروف‌اند [۳]. سیمان‌های دیرگداز اسپینلی را می‌توان به سه روش ذیل ساخت:

- (الف) مخلوط کردن همزمان سیمان دیرگداز آلومینای بالا (بیشتر از ۷۰ درصد آلومینا)، با اسپینل سنتر شده
- (ب) تف جوشی، مخلوط مناسبی از دولومیت خام (بعنوان منبعی برای اکسید کلسیم و اکسید منزیم) و اکسید آلومینیوم
- (ج) تف جوشی، مخلوط مناسبی از آهک خام، اکسید منزیم و اکسید آلومینیوم

روش اول «الف» (استفاده از اسپینل سنتر شده)، قیمت سیمان تولیدی را افزایش و بجای استفاده از اسپینل سنتر شده با قیمت

مجارستانی و دولومیت خام شرکت آذر سپید سپاهان، استفاده گردیده است. آنالیز شیمیایی و خواص فیزیکی مواد اولیه مصرفی نیز، در جدول (۱) آورده شده است.

## ۲- روش تحقیق

### ۲-۱- مواد اولیه مصرفی و خواص

اگریگیت مصرفی این پروژه، از آلومینای تبolar شرکت آلکوا، سیمان آلومینات کلسیم سکار ۷۱ محصول شرکت لافارژ فرانسه (به عنوان عامل اتصال دهنده هیدرلیکی)، آلومینای کلسینه شده

جدول (۱): آنالیز شیمیایی و خواص فیزیکی مواد اولیه مصرفی

مواد اولیه	تبولار	آلومینا کلسینه شده	دولومیت خام	سکار ۷۱
$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\leq 99.4$	۹۹.۶	.۰۴	۷۳/۴۶
$\text{SiO}_2$	$\leq 0.09$	۰/۱۵	۰.۳۵	۰/۱۹
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	$\leq 0.02$	۰/۰۲	۰.۴۵	۰/۳۵
$\text{TiO}_2$	-	-	-	$<0.4$
$\text{K}_2\text{O}$	-	-	۰/۰۱	۰/۰۱
$\text{Na}_2\text{O}$	$\leq 0.4$	۰/۱۵	۰/۰۱	۰/۱۵
$\text{MgO}$	-	-	۲۰/۱	۰/۳
$\text{CaO}$	-	-	۳۱/۸۶	۲۴/۴۶
L.O.I		۰/۱۵	۴۳/۹۸	
دانسیته کلی $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$	۳/۵	۳/۹۲	۲/۸۴	۰/۷
تخلخل ظاهری (%)	$\leq 5$	-	-	
جذب آب (%)	$\leq 1/5$	-	-	
سطح مخصوص $\frac{\text{m}^2}{\text{g}}$	-	-	۳۱۰۰-۳۲۰۰-	۳۲۰۰-۳۳۰۰-

فوق، بطور کامل ارزیابی و نتایج آن با سیمان سکار مقایسه گردید.

برای ستر سیمان ابتدا مواد اولیه مورد مصرف، پس از سایش با متوسط اندازه‌ی ذرات ۷۰ میکرون توزین و پس از توزین دقیق مواد اولیه، مجدداً توسط آسیاب دیسکی با گلوله‌های آلومینایی ساخت شرکت Retsch به مدت ۲ ساعت خردایش و مخلوط شدند. سپس مخلوط پودری حاصل، توسط دستگاه پرس لایس آزمایشگاهی (با فشار پرس ۷۰ bar)، بصورت نمونه‌های استوانه‌ای با ارتفاع کم (فرصی شکل به قطر ۳cm شکل داده و از حدود ۸ درصد آب مقطر، در هنگام مخلوط

### ۲- روش تهیه نمونه

در ابتدا با توجه به منابع بررسی شده [۵]، ترکیب مناسب جهت ایجاد و تشکیل فازهای اصلی سیمان و بیشترین مقدار اسپینل انتخاب شد. پس از آن دما و زمان مناسب برای انجام واکنش و تشکیل فازهای سیمانی و اسپینل مشخص و بعد از تشکیل فازهای اصلی سیمان و انجام آسیاب، خواص و ویژگی‌های سیمان فوق، مورد بررسی قرار گرفت. با مشخص شدن خواص و تأیید ویژگی‌های سیمان ستر شده، از آن در ساخت دیرگدازهای ریختنی آلومینا اسپینلی استفاده و خواص بدنه‌های

مخلوط کن سپس به مدت یک دقیقه کار کرده و در خاتمه آب باقی مانده به مخلوط اضافه شد و تا رسیدن به مقدار برش مطلوب، مخلوط شد. این زمان در مورد دیرگدازهای ریختنی نباید از ۵ دقیقه تجاوز کند.

پس از آماده سازی دیرگداز، از قالب‌های استاندارد با ابعاد  $50 \times 50 \times 50$  mm (از جنس فولاد) مطابق استاندارد ASTMC860، به منظور تهیه نمونه تست استحکام فشاری سرد، استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا قالب‌ها را تانیمه از جرم پُر و تحت ویبره قرار داده تا حباب‌ها خارج شوند و سپس قالب کاملاً پُر شده و دوباره تحت ویبره قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است: مدت زمان ویبره، نه باید آنقدر کوتاه باشد که حباب‌ها به صورت ناقص خارج شوند و نه آنقدر طولانی که باعث جدایش ذرات ریز و مهاجرت آن‌ها به سطح گردد [۹]. پس از تهیه، نمونه‌ها در رطوبت بالای ۹۰ درصد به مدت ۲۴ ساعت برای عمل آوری نگهداری و سپس نمونه‌های شکل داده شده از قالب خارج و به مدت ۲۴ ساعت در خشک کن  $110^{\circ}\text{C}$  قرار داده شدند. پس از آن در دماهای  $700^{\circ}\text{C}$ ،  $800^{\circ}\text{C}$ ،  $1000^{\circ}\text{C}$ ،  $1400^{\circ}\text{C}$  و  $1500^{\circ}\text{C}$  به مدت ۲ ساعت تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند.

در این مقاله منظور از sp نمونه دیرگدازهای ریختنی حاوی سیمان اسپینلی در دماهای مختلف و se نمونه دیرگدازهای ریختنی حاوی سیمان سکار در دماهای مختلف می‌باشد.

در این مقاله استحکام فشاری سرد (C.C.S) مطابق استاندارد ASTMC860، دانسته حجمی و درصد تخلخل از روش ارشمیدس مطابق با استاندارد ASTMC0020، آنالیز فازی نمونه‌ها به روش پراش پرتوی x (XRD) ساخت شرکت Philips هلند مدل XPERT و بررسی ریز ساختاری آن‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) مدل TESCAN تحت مطالعه قرار می‌دهد. برای بررسی اندازه کریستال‌ها از معادله شر اصلاح شده استفاده گردید. بدین ترتیب که از طوفین رابطه  $1-2 \text{Ln}$  گرفته که معادله بصورت رابطه  $2-2$  می‌باشد.

سازی استفاده گردید. مواد اولیه فوق، به مدت ۲۴ ساعت برای یکواختی بیشتر، نگهداری شدند [۸]. پس از شکل دهنی، نمونه‌های حاصل در خشک کن مدل WSU100 با دمای  $110^{\circ}\text{C}$  به مدت ۱۰ ساعت خشک شدند و سپس در کوره الکتریکی Nabertherm آلمان، ابتدا در دماهای  $1350^{\circ}\text{C}$ ،  $1450^{\circ}\text{C}$  و  $1550^{\circ}\text{C}$  به مدت ۵ ساعت تف جوشی شدند. نمونه‌های تف جوشی شده بعد از خردایش دستی، در آسیاب گلوله‌ای تا رسیدن به دانه بندی حدوداً  $60\text{ }\mu\text{m}$  ساییده و پس از آماده سازی، سیمان حاوی اسپینل، توسط دستگاه پراش اشعه x آنالیز فازی شد. در پراش اشعه x نمونه‌های فوق مواد اولیه CaO و MgO مشاهده گردید. برای حذف مواد اولیه خام، نمونه‌ها در دماهای  $1650^{\circ}\text{C}$  به مدت ۵ ساعت تف جوشی شدند و در الگوی پراش اشعه x، اثری از مواد اولیه بصورت خام دیده نشد.

### ۳-۲- بررسی خواص

به منظور بررسی توزیع اندازه‌ی ذرات، توزیع اصلاح شده آن دریازن، به دلیل عملی تربودن انتخاب و فرمولاسیون براساس آماده شده است. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌های بررسی شده و فرمولاسیون بکار رفته، مطابق جدول (۲) می‌باشد.

جدول (۲): فرمولاسیون دیرگدازهای ساخته شده

سیمان اسپینل	سکار	تبولار (۳-۵ mm)	تبولار (۱-۳ mm)	تبولار (۰-۱ mm)	انواع دیرگداز
-	۲۵	۱۸/۵	۲۹	۲۷/۵	آلومینایی
۲۵	۲۵	۱۸/۵	۲۹	۲۷/۵	آلومینا
-	-	-	-	-	اسپینلی

براساس استاندارد ASTM C860، مخلوط به مدت یک دقیقه به صورت خشک و با سرعت آهسته ترکیب و سپس ۹۰ درصد آب محاسبه شده، یک چهارم دقیقه به بچ اضافه شد.

نتیجه گرفت که: دمای  $1500^{\circ}\text{C}$  برای سیمان حاوی اسپینل درجه، اپتیمم دما می‌باشد زیرا استحکام فشاری بالاتری دارد و در این دما مقدار قابل توجهی فاز  $\text{CA}_2$  و فاز اسپینل شناسایی شده است. دمای  $1000^{\circ}\text{C}$  برای استفاده از این دیرگداز مناسب نمی‌باشد زیرا به دلیل ظاهر شدن فاز ماینیت، در حین کار باعث دفورمگی می‌گردد [۱۰ - ۱۱].

### ۲-۳- استحکام فشاری

نتایج استحکام فشاری نمونه‌های تف جوشی شده، تحت دماهای  $110^{\circ}\text{C}$ ,  $700^{\circ}\text{C}$ ,  $1000^{\circ}\text{C}$ ,  $1400^{\circ}\text{C}$  و  $1500^{\circ}\text{C}$  در شکل (۱) و (۲) آورده شده است.

نتایج نشان می‌دهد: در دیرگدازهای حاوی سیمان سکار در دماهای متوسط، به دلیل دهیدراته شدن سیمان آلومینایی، استحکام کاهش پیدا کرده است. در دماهای بالاتر از  $1000^{\circ}\text{C}$  باندهای سرامیکی شروع به فعالیت کرده‌اند. همچنین با توجه به نتایج، با افزایش دما از دمای  $110^{\circ}\text{C}$  تا  $700^{\circ}\text{C}$ ، به دلیل دهیدراته شدن سیمان، استحکام نمونه‌های دیرگداز ریختنی حاوی سیمان اسپینلی کاهش یافته و از دمای  $700^{\circ}\text{C}$ ، با افزایش دما، علی‌رغم دهیدراته شدن سیمان روند صعودی در استحکام مشاهده شده است که این امر به دلیل افزایش فاز اسپینل می‌باشد.

با ازدیاد دما تا بالاتر از  $1000^{\circ}\text{C}$ ، باندهای اسپینلی و سرامیکی باعث افزایش بیشتر استحکام می‌گردند. در دمای  $1000^{\circ}\text{C}$  افزایش استحکام، روند کنده داشته که می‌توان به دهیدراته شدن فاز ماینیت اشاره کرد. این فاز تا دمای  $1000^{\circ}\text{C}$  باقی می‌ماند و سپس شروع به تبدیل شدن به فاز مونو کلسیم آلومینات  $\text{CA}$  ( $\text{CaO Al}_2\text{O}_3$ ) می‌کند. فازهای  $\text{CA}$  و دی‌کلسیم آلومینات  $\text{CA}_2$  ( $\text{CaO 2Al}_2\text{O}_3$ ) در سیمان‌های آلومینایی تا  $1500^{\circ}\text{C}$  باقی می‌مانند. این مورد حاکی از دیرگدازی مناسب دیرگداز ریختنی آلومینا اسپینلی، در دماهای بالاتر از  $1500^{\circ}\text{C}$  می‌باشد زیرا در این دما فازهای اسپینل، کوراندوم و دی‌کلسیم آلومینات با نقطه خمیری بالا شناسایی شده است [۱۲].

$$\beta = \frac{k\lambda}{L \cos \theta} \quad \text{رابطه ۱-۲}$$

$$\ln \beta = \ln \frac{k\lambda}{L} + \ln \frac{1}{\cos \theta} \quad \text{رابطه ۲-۲}$$

پیک‌های اصلی پراش اشعه X (XRD) نمونه با استفاده از رسم نمودار  $\ln \beta$  در مقابل  $\frac{1}{\cos \theta}$  به روش کمترین مربعات خطأ و استفاده از عرض از این نمودار (بر اساس معادله شر) اندازه دقیق‌تری حاصل می‌شود. برای بررسی تاثیر دما بر موقعیت پیک‌های اسپینل از تغییر موقعیت پیک مربوط به صفحه (۳۱۱) اسپینل استفاده گردید. همچنین برای تعیین ثابت شبکه فاز اسپینل تشکیل شده دز ابتدا با استفاده از رابطه ۲-۳ فاصله بین صفحات کریستالی در اسپینل صفحه تعیین شد:


$$\lambda = 2d \sin \theta \quad \text{رابطه ۳-۲}$$

سپس با کمک رابطه ۴-۲ پارامتر ثابت شبکه فاز اسپینل محاسبه گردید:


$$d = (a / \sqrt{(h^2 + k^2 + l^2})) \quad \text{رابطه ۴-۲}$$

### ۳- نتایج و بحث

**۳-۱- اثر ترکیب سیمان و دمای عملیات حرارتی بر استحکام فشاری و خواص فیزیکی دیرگدازهای ریختنی دیرگدازهای ریختنی، شامل پودرهای ریز، اگریگت و آب می‌باشند و خواص جرم، به عواملی از قبیل: آب، دما و توزیع دانه بندی بستگی دارد. برای رسیدن به دانه بندی مناسب در دیرگدازهای ریختنی آلومینا اسپینلی،  $q = 0/4$  فرض شده است. ترکیب اول شامل: آلومینای تبولار با سه دانه بندی ۳-۵، ۳-۵ و ۱-۳، به همراه ۲۵ درصد سیمان اسپینلی و ترکیب دیگر شامل: آلومینای تبولار با سه دانه بندی ۳-۵، ۳-۵ و ۱-۳، به همراه ۲۵ درصد سیمان سکار بوده است. عملیات حرارتی نمونه‌ها به مدت ۲ ساعت در کوره الکتریکی در دماهای  $700^{\circ}\text{C}$ ,  $800^{\circ}\text{C}$ ,  $1000^{\circ}\text{C}$ ,  $1400^{\circ}\text{C}$  و  $1500^{\circ}\text{C}$  انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه‌ی آن با سیمان سکار، می‌توان**



شکل (۱): استحکام فشاری نمونه‌های تف جوشی شدهٔ حاوی سیمان اسپیلنی، تحت دماهای ۱۱۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ °C.



شکل (۲): استحکام فشاری نمونه‌های تف جوشی شدهٔ حاوی سیمان سکار، تحت دماهای ۱۱۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ °C.

جدول (۳): استحکام فشاری سرد نمونه‌های دیرگداز ریختنی با ۲۵ درصد سیمان و درصدهای متفاوت آب مصرفی در دمای  $110^{\circ}\text{C}$

آب مصرفی (%)	۱۰	۱۲	۱۴
C.C.S ( $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ )	۱۵۰	۱۵۵	۱۵۲
دیرگداز			
آلومینایی با سیمان اسپینلی			
C.C.S ( $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ )	۲۳۰	۲۲۸	۲۲۴
دیرگداز			
آلومینایی با سیمان سکار			

خواص نمونه‌های دیرگداز ریختنی، با ۲۵ درصد سیمان اسپینلی در دماهای بررسی شده، در جدول (۴) آورده شده است.

جدول (۴): خواص نمونه‌های دیرگداز ریختنی با ۲۵ درصد سیمان حاوی اسپینل و ۱۲ آب مصرفی

دماهی سینتر ( $^{\circ}\text{C}$ )	دانسیته حجمی ( $\frac{\text{g}}{\text{cm}^2}$ )	تخلخل ظاهری (%)	جذب آب (%)	C.C.S ( $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ )
۱۱۰	۱/۴۲	۱۱/۷۶	۸/۲	۱۵۵
۷۰۰	۱/۰۸	۲۴/۳	۲۲/۵	۷۲
۸۰۰	۱/۲۵	۱۸/۵۷	۱۴/۷۷	۸
۱۰۰۰	۱/۱۶	۲۴/۷۷	۲۱/۲۵	۱۰۴
۱۴۰۰	۱/۷۷	۱۷	۱۱	۱۵۲
۱۵۰۰	۱/۲۲	۲۲/۵	۱۸/۴۸	۲۴۴

در این سیستم از دمای  $700-800^{\circ}\text{C}$  به دلیل تشکیل فاز اسپینل حجم افزایش و اختلاف دانسیته بین فاز اسپینل و زمینه افزایش، در پی آن تخلخل کاهش می‌یابد و در دمای  $1000^{\circ}\text{C}$ ، تخلخل بالایی مشاهده شده است. از دلایل این امر می‌توان به خروج مواد فرار و خروج آب‌های هیدراته و فزونی تخلخل اشاره کرد. در واقع واکنش‌های هیدراته در دمای  $1000^{\circ}\text{C}$  از بین می‌رود. طبق مطالعات پیشین [۱۳] در حوالی دمای  $1400^{\circ}\text{C}$

با ازدیاد دما تا بالاتر از  $1000^{\circ}\text{C}$ ، باندهای اسپینلی و سرامیکی باعث افزایش بیشتر استحکام می‌گردند. در دمای  $1000^{\circ}\text{C}$ ، افزایش استحکام، روند کنده داشته که می‌توان به دهیدراته شدن فاز ماینت اشاره کرد. این فاز تا دمای  $1000^{\circ}\text{C}$  باقی ماند و سپس شروع به تبدیل شدن به فاز مونو کلسیم آلومینات CA ( $\text{CaO Al}_2\text{O}_3$ ) می‌کند. فازهای CA و Dی کلسیم آلومینات  $\text{CA}_2$  ( $\text{CaO 2Al}_2\text{O}_3$ ) در سیمان‌های آلومینایی تا  $1500^{\circ}\text{C}$  باقی مانند. این مورد حاکی از دیرگدازی مناسب دیرگداز ریختنی آلومینا اسپینلی، در دماهای بالاتر از  $1500^{\circ}\text{C}$  می‌باشد زیرا در این دما فازهای اسپینل، کوراندوم و Dی کلسیم آلومینات با نقطه خمیری بالا شناسایی شده است [۱۲].


### ۳- خواص نمونه‌های دیرگداز ریختنی

نتایج خواص نمونه‌های تف جوشی شده، تحت دماهای  $1000^{\circ}\text{C}$ ،  $1100^{\circ}\text{C}$ ،  $1400^{\circ}\text{C}$  و  $1500^{\circ}\text{C}$  در شکل (۳) و (۴) آورده شده است. وزن مخصوص و تخلخل باز، با عواملی مثل دانسیته تئوری اجزا، درصد آب با توزیع اندازه ذرات و تبدیلات فازی ارتباط دارد. آبی که به دیرگداز اضافه می‌شود قسمتی بوسیلهٔ تخلخل‌ها جذب و در اتصال هیدرولیک مشارکت ندارد و بخشی از آن با سیمان واکنش و اتصال هیدرولیک را ایجاد می‌نماید. آب باقی مانده نیز، در شکل گیری و تراکم دیرگداز کمک می‌کند [۱].

همچنین، خواص دیرگداز ریختنی با ۲۵ درصد سیمان با درصدهای آب متفاوت مطابق جدول (۳)، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که: اگر مقدار آب از حد بهینه کمتر یا بیشتر شود، باعث افت خواص دیرگداز ریختنی می‌گردد. نتایج نشان داد که: افزودن مأکریم ۱۲ درصد آب، باعث ایجاد بهترین خواص در دیرگداز ریختنی با ۲۵ درصد سیمان ساخته شده‌ی حاوی اسپینل می‌گردد و به دلیل انتخاب شرایط یکسان، آب مصرفی برای سیمان سکار نیز ۱۲ درصد در نظر گرفته شد.


افزایش حجم رخ می‌دهد و در واقع با افزایش دما گازهای محبوس شده در قطعه مبسط شده و تخلخل‌ها افزایش می‌یابند. همچنین می‌توان گفت، با افزایش زمان تف جوشی، ابتدا به هم چسبیدن دانه‌ها اتفاق می‌افتد که باعث کاهش تخلخل می‌شود و سپس در ادامه، با افزایش زمان تف جوشی، رشد بیش از حد دانه‌ها مانع از حذف تخلخل‌ها می‌شود.

فازسیمانی چسبنده و شیشه‌ای شکل ۲ CA با افزایش حجمی در حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد تشکیل می‌شود این فاز شیشه‌ای مقداری از تخلخل‌ها را می‌پوشاند، بنابراین در این دما مقدار تخلخل‌ها کاهش می‌یابند. همچنین در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$  دلیل دیگر بر کاهش مقدار تخلخل، می‌توان به خروج همه‌ی مواد فرار و افزایش مقدار فاز اسپینل اشاره کرد. در دمای  $1500^{\circ}\text{C}$  طبق قانون گازهای ایده‌آل  $PV=nRT$  فشار ثابت، با افزایش دما،



شکل (۳): تأثیر سیمان ساخته شده‌ی حاوی اسپینل، بر خواص نمونه‌های دیرگذازهای ریختنی در دماهای مختلف

سیمان سکار ۷۱ در اثر تماس با آب از  $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$  به  $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  هیدراته شده و بر استحکام دیرگداز ریختنی می‌افزاید.



شکل (۴): تاثیر سیمان سکار ۷۱ بر خواص نمونه‌های دیرگدازهای ریختنی در دماهای مختلف

علت خروج آب‌های اضافی تخلخل و جذب آب با شدت بیشتری افزایش پیدا کرده‌اند.

**۳-۴- آنالیز پوشش اشعه ایکس (XRD)**  
 شکل‌های (۵)، (۶) و (۷)، الگوی پوشش اشعه ایکس (XRD) دیرگدازهای ریختنی آلومینیا اسپینلی را، در دماهای ۷۰۰ °C و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ نشان می‌دهد. با توجه به نتایج نیمه کمی جدول (۶)، فاز اسپینل در دمای ۷۰۰ °C تشکیل شده است. و فاز  $C_3A$  نیز در این ترکیب شناسایی شده است.

جدول (۶) مقدار نیمه کمی فازهای تشکیل شده در نمونه‌های جرم ریختنی حاوی سیمان اسپینل در دمای ۷۰۰ °C


ترکیب	فرمولاسیون	PDF شماره	درصد وزنی (%W/W)
اسپینل	MgAl <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	21-1152 (*)	۲۲
کوراندوم	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	43-1484 (C)	۵۸/۲
تری کلسیم آلومینات	Ca <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	38-1429 (*)	۱۹/۸

خواص نمونه‌های دیرگداز ریختنی، با ۲۵ درصد سیمان سکار ۷۱ در دماهای بررسی شده، در جدول (۵) آورده شده است.

جدول (۵): خواص نمونه‌های دیرگداز ریختنی با ۲۵ درصد سیمان سکار ۷۱ و ۱۲ درصد آب مصرفی

استحکام فشاری سرد (kg/cm <sup>2</sup> )	جذب آب (%)	تخلخل ظاهری (%)	دانسیته حجمی (kg/cm <sup>2</sup> )	دماهی سینتر (°C)
۲۲۸	۸	۱۱/۵	۱/۴۳	۱۱۰
۲۶۴	۱۷/۸	۱۹/۴	۱/۲۸	۷۰۰
۲۰۸	۱۶	۲۰	۱/۲۶	۸۰۰
۱۹۲	۱۸/۹۱	۲۳/۳	۱/۲۵	۱۰۰۰
۲۰۵	۱۹/۵	۲۴	۱/۲۴	۱۴۰۰
۲۳۰	۲۱	۲۵	۱/۲۵	۱۵۰۰

با توجه به نتایج، خواص نمونه‌های دیرگداز ریختنی با ۲۵ درصد سیمان سکار، با افزایش دما، خروج مواد فرار ناشی از واکنش هیدراته، افزایش تخلخل و در پی آن افزایش جذب آب و کاهش دانسیته روبرو شده‌اند البته در دمای ۷۰۰ °C به




شکل (۵) تاثیر ترکیب سیمان حاوی اسپینل بر نمونه‌های جرم ریختنی حاوی اسپینل در دمای ۷۰۰ °C

با توجه به نتایج نیمه کمی جدول (۷) و الگوی پراش اشعه X شکل (۶)، فاز اسپینل افزایش و در دمای سینتر ۱۰۰۰ فاز CA و فاز ماینیت تشکیل شده است.

جدول (۷) مقدار نیمه کمی فازهای تشکیل شده در نمونه های جرم ریختنی حاوی سیمان اسپینل در دمای ۱۰۰۰ °C

ترکیب	فرمولاسیون	PDF شماره	درصد وزنی (% W/W))
اسپینل	MgAl <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	21-1152 (*)	۲۲/۲
مونو کلسیم آلمینات	Ca(AlO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>	01-0888 (D)	۱۱/۳
کوراندوم	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	43-1484 (C)	۵۶/۱
ماینیت	Ca <sub>12</sub> Al <sub>14</sub> S O <sub>33</sub>	09-0413 (*)	۱۱/۴



شکل (۶) تاثیر ترکیب سیمان حاوی اسپینل بر نمونه های جرم ریختنی حاوی اسپینل در دمای ۱۰۰۰ °C


جدول (۸) مقدار نیمه کمی فازهای تشکیل شده در نمونه های جرم ریختنی حاوی سیمان اسپینل در دمای ۱۵۰۰ °C

ترکیب	فرمولاسیون	PDF شماره	درصد وزنی (% W/W)
اسپینل	MgAl <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	21-1152 (*)	۲۶/۴
دی کلسیم آلمینات	CaAl <sub>4</sub> O <sub>7</sub> /CaO · 2Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	23-1037 (*)	۳۶/۸
کوراندوم	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	43-1484 (C)	۳۶/۸

توجه به نتایج، مقدار فاز  $CA_2$  حاصله در دمای  $1500^{\circ}C$ ، بسیار بیشتر از مقدار حاصله در دمای  $1000^{\circ}C$  (ناچیز) می‌باشد زیرا واکنش بیشتر فاز CA با آلمینیا، با افزایش دما تسريع می‌گردد. از جمله دلایل دیگر افزایش چشمگیر فاز  $CA_2$ ، می‌توان به واکنش بیشتر فاز ماینیت با فاز CA، با افزایش دما اشاره کرد. از طرف دیگر فاز CA نیز، به تدریج با  $Al_2O_3$  وارد واکنش شده و فاز  $CA_2$  تشکیل می‌گردد. علی‌رغم افزایش، واکنش آلمینیا با CA و تشکیل فاز  $CA_2$  مقدار آلمینیا در ترکیب کاهش داشته است.

با توجه به نتایج نیمه کمی جدول (۸) و الگوی پراش X شکل (۷)، فاز اسپینل افزایش و در دمای  $1500^{\circ}C$  فاز  $CA_2$  شناسایی شده است.

مطابق آنچه در شکل (۷) ملاحظه می‌شود شدت نسبی پیک‌های اسپینل افزایش یافته است. علت افزایش شدت پیک‌های فاز اسپینل، ماهیت نفوذی فرایند تشکیل اسپینل می‌باشد. بدین معنی که دمای بالاتر یا زمان طولانی‌تر فرایند تف جوشی، باعث تشکیل بیشتر فاز اسپینل می‌شود. همچنین در ترکیب مقداری فاز  $CA_2$  و  $\alpha-Al_2O_3$  شناسایی شده که در دمای  $1500^{\circ}C$ ، فاز  $CA_2$  و فاز اسپینل افزایش، ولی فاز  $\alpha-Al_2O_3$  کاهش یافته است. افزایش چشمگیر فاز  $CA_2$  نشان دهنده این است که آلمینیای اضافی وارد شده، تمایل بیشتری به واکنش با فاز CA داشته و با




شکل (۷): تأثیر ترکیب، بر نمونه‌های دیرگداز ریختنی حاوی اسپینل در دمای  $1500^{\circ}C$


دماهای  $700$ ،  $1000$  و  $1500^{\circ}C$  و استفاده از رابطه  $2-4$ ، برابر با  $0/809$ ،  $0/805$  و  $0/799$  نانومتر محاسبه شد. با افزایش دما ثابت شبکه در صفحه (۳۱۱) (۳۱۱) کاهش و به دلیل پائین‌تر بودن شعاع یونی آلمینیوم و زیادتر بودن فاصله اتمی در صفحات

بنابراین جهت تشکیل اسپینل، بایستی نفوذ یون آلمینیوم در داخل ذرات اکسید منیزیم رخ دهد که این جاگایی در صفحه (۳۱۱) اسپینل، در شکل (۸) به خوبی قابل مشاهده است. از این‌رو، ثابت شبکه همانطور که شکل (۹) نشان می‌دهد در

(۳۱۱) نفوذ آن راحت تر بوده بنابراین، با افزایش دما، مقدار بیشتری فاز اسپینل قابل مشاهده است.




شکل (۸): تاثیر دما، بر موقعیت پیک صفحه (۳۱۱) مربوط به فاز اسپینل تشکیل شده پس از پخت در دماهای ۷۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰°C



شکل (۹): تاثیر دما بر ثابت شبکه پیک صفحه (۱۱۳) مربوط به فاز اسپینل تشکیل شده پس از پخت در دماهای ۷۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰°C

اندازه کریستالیت‌های اسپینل در مراجع [۱۴] در دمای ۹۰۰°C در محدوده ۱۸-۲۰ نانومتر و ثابت شبکه اسپینل در دمای بالای ۹۰۰°C با استفاده از کارت ۱۱۵۲-۲۱ حدود ۸/۰۸ A° می‌باشد.


نتایج بررسی اندازه کریستالیت‌ها، به کمک معادله اصلاح شده شرطی رابطه ۲-۲ و رسم نمودار  $\ln \beta$  در مقابل  $\frac{1}{\cos \theta}$  در دماهای ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۱۵۰۰°C و استفاده از عرض از مبدأ نمودار دماهای بررسی شده، مطابق شکل (۱۰) برابر با ۹/۷۰، ۱۲/۸۷ و ۱۹/۱۰ نانومتر محاسبه شد. میانگین




شکل(۱۰): تاثیر دما بر اندازه کریستالیت‌های فاز اسپینل

نمونه‌های تف جوشی شده، تخلخل‌هایی دیده می‌شود که با افزایش دما، میزان این تخلخل‌ها افزایش یافته است [۱۵]. با توجه به تصویر شکل (۱۱) مشخص می‌شود: بدنه، شامل مجموعه‌ای از فازهای سوزنی شکل هیدروکسید کلسیم آلمینات و فازهای پولکی شکل سیمانی CA می‌باشد.

**۳-۵- تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM)**  
شکل‌های (۱۱) و (۱۲) تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEM نمونه‌های تف جوشی شده با بزرگنمایی ۵۰۰، در دماهای ۱۱۰ و ۱۴۰°C را نشان می‌دهد. با توجه به تصاویر مشخص می‌شود: مجموعه‌ای از فازهای تشکیل شده در بدنه، به شکل ذرات و دانه‌های تقریباً هرمی و پولکی تشکیل شده‌اند که تا حدی به یکدیگر تف جوشی و متصل شده‌اند. همچنین در



شکل (۱۱): تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح شکست نمونه sp ۱۱۰ با بزرگنمایی ۵۰۰



شکل (۱۲): تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح شکست نمونه sp1400 با بزرگنمایی ۵۰۰

۳- با افزایش دمای تف جوشی، مقادیر فازهای اسپینل و  $CA_2$  افزایش و فازهای CA و کوراندوم کاهش یافته است که از دلایل این امر می‌توان به واکنش آلومینا با فاز CA و تبدیل شدن به فاز  $CA_2$  اشاره کرد. بطوری‌که در دمای  $1500^{\circ}C$  افزایش چشمگیری در مقدار فاز  $CA_2$  مشاهده گردید. دمای  $1500^{\circ}C$  برای استفاده از دیرگداز ریختنی حاوی سیمان اسپینلی درجا، اپتیمم می‌باشد. زیرا در این دما استحکام فشاری سیمان اسپینلی  $\frac{kg}{cm^2} = 244$  و در مقایسه با استحکام فشاری سیمان سکارکه  $\frac{kg}{cm^2} = 230$ ، بالاتر می‌باشد.

۴- با افزایش دما، ثابت شبکه اسپینل  $0.805$  و  $0.800$  نانومتر محاسبه شد با توجه به روند نزولی ثابت شبکه اسپینل، نفوذ یون آلمینیوم راحت‌تر بوده و بنابراین مقدار بیشتری فاز اسپینل قابل مشاهده است. همچنین اندازه‌ی کریستالیت‌های اسپینل، طبق معادله‌ی شر اصلاح شده، با افزایش دما  $0.970$  و  $0.910$  نانومتر محاسبه شد.

با توجه به تصویر ارائه شده‌ی شکل (۱۲)، بر روی سطح ذرات و فازهای تشکیل شده در سیستم، فاز هرمی شکل اسپینل و فازهای پولکی شکل سیمانی CA و  $CA_2$  مشاهده می‌شود.

#### ۴- نتیجه گیری

- دمای  $1650^{\circ}C$ ، برای تف جوشی سیمان حاوی اسپینل درجا، مناسب می‌باشد زیرا مقدار قابل توجهی فاز اسپینل و فاز CA به وجود آمده است. افزایش دمای تف جوشی باعث گردیده تا همه‌ی مواد اولیه CaO و MgO و  $Al_2O_3$  در ترکیب، در اثر واکنش بیشتر به فازهای سیمانی و اسپینل تبدیل شوند.
- با افزایش دمای تف جوشی از دمای  $700^{\circ}C$ ، در سیمان حاوی اسپینل علی رغم دهیدراته شدن سیمان، استحکام افزایش یافه، که این امر به دلیل تشکیل فاز اسپینل می‌باشد. همچنین با افزایش دما تا بالاتر از  $1000^{\circ}C$ ، باندهای اسپینلی و سرامیکی باعث افزایش بیشتر استحکام می‌گردند.

## ۵- مراجع

- [۱] م. قاسم زاده و ع. نعمتی، "بررسی اثر اندازه ذرات و میزان فاز اسپینل در خواص دیرگذازهای کم سیمان آلومینا اسپینلی"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی، شماره ۴، ص. ۴۰-۵۶، اسفند ۸۷.
- [۲] E. Lavat, M. C. Grasselli, & E. G. Lovecchio, "Effect of alfa and gama Polymorphs of Alumina on the Preparation of MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>-Spinel-Containing Refractory Cement", Ceramic International, Vol. 36, pp. 15-21, 2010.
- [۳] H. Aza, P. Pena, M. A. Rodriguez, R. Torrecillas & S. Aza, "New Spinel Containing Refractory Cement", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 23, pp. 737-744, 2003.
- [۴] L. A. Diaz & R. Torrecillas, "Phase Development and High Temperature Deformation in High Alumina Refractory Castables With Dolomite Additions", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 27, pp. 67-72, 2007.
- [۵] م. ر. پویامهر، "سنتر، ریز ساختار و خواص کامپوزیت اسپینل - سیمان آلومینا بالا از نانو آلومینا و نانو دولومیت" ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، رساله دکترا، بهار ۱۳۹۰.
- [۶] N. M. A. Khalil, S. A. S. El-Hemaly & L. G. Grgis, "Aluminous Cements Containing Magnesium Aluminate Spinel form Egyptian Dolomit", Ceramic Int, Vol. 27, pp. 865-873, 2001.
- [۷] Ghosh, R. Sarkar, B. Mukherjee & S. K. Das, "Effect of spinel content on the properties of magnesia-spinel composite refractory", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 24, pp. 2079-2085, 2004.